## **FICHA TÉCNICA**

٦т	$\mathbf{\alpha}$	DE	1 1		PFSΔ
 4 .		.,.	-	- IV	

Nombre

NIF

ETHICON SURGERY CARE (JOHNSON & JOHNSON, S.A.) A/28218675

Fabricante/Distribuidor DISTRIBUIDOR

## **DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO**

Producto

PROLENE™ 8636G

Indicaciones

La sutura PROLENE™ está indicada en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, incluido su uso en procedimientos cardiovasculares, oftálmicos y neuroquirúrgicos.

La sutura de polipropileno PROLENE™ es una sutura quirúrgica estéril, monofilamento, sintética no absorbible compuesta por un estereoisómero cristalino isotáctico de polipropileno, una poliolefina lineal sintética. La sutura PROLENE™ se encuentra disponible sin teñir y teñida en azul con azul de ftalocianina (índice de color n.º 74160), para aumentar su visibilidad en el campo quirúrgico. La sutura PROLENE™ está disponible en una amplia variedad de calibres y longitudes, y viene sin aguja o unida a una aguja de diversos tipos y tamaños y en formatos. La sutura PROLENE™ cumple con los requisitos de la Farmacopea (Ph. Eur.) para suturas no absorbibles estériles y con los requisitos de la Farmacopea de los EE. UU. (USP) para suturas quirúrgicas no absorbibles, a excepción de un leve exceso del calibre 7–0 (métrico 0,5) (exceso máximo de 0,007 mm). La Farmacopea Europea reconoce la equivalencia de las unidades métricas y de la propia Ph. Eur., lo que se refleja en el etiquetado.

Descripción

Contraindicaciones

No se conoce ninguna.

Las reacciones adversas asociadas al uso de este dispositivo incluyen dehiscencia de la herida, formación de cálculos en los tractos urinario o biliar en caso de contacto prolongado con soluciones salinas como la orina o bilis, reacción tisular inflamatoria mínima e irritación local transitoria en el lugar de la herida.

**Reacciones adversas** 

Referencias del producto

Referencia del fabricante Referencia del distribuidor Marca comercial 8636G 8636G PROLENE™



## Atributos y medidas

Longitud del hilo (cm)
Longitud de la aguja (mm)

Nº de agujas
Nº de suturas
Calibre del hilo (USP)
Tipo de aguja
Nombre de la aguja
Everpoint/Multipass/Standard
Fuerza tensil

Color Tiempo de absorbcion

Tiempo de absorbcion

Método de esterilización

No absorbible

La sutura PROI

dañado. Deser

La sutura PROLENE™ está esterilizada mediante óxido de etileno. No reesterilizar. No utilizar si el envase está abierto o dañado. Desechar todas las suturas abiertas aunque no se hayan utilizado.

**Datos logísticos** 

Curvatura

Almacenamiento
Caducidad
Unidades por caja
Peso (gr)
Ancho (cm)
Alto (cm)
Largo (cm)
Garantía de Calidad

No se precisan condiciones de almacenamiento especiales. No usar después de la fecha de caducidad.	
5 años	
12	
30	
7	
5	
14	

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios