

FICHA TÉCNICA

YESO SNOW PLASTER BLANCO TIPO I/1		
REFERENCIAS	H62039	
FABRICANTE / RESPONSABLE	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo España	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario (Clase protésico).	
DESCRIPCIÓN	De fácil mezclado, tiempo de fraguado rápido y baja expansión. Conforme norma I.S.O. 6873.	
ESPECIFICACIÓN	Color blanco. Tipo I. Proporción de mezcla: 94ml-100gr Tiempo de trabajo: 4' Tiempo de fraguado: 8' Expansión de fraguado: 0,05% (2h) Resistencia a la compresión (1h): 9 MPa	
COMPOSICIÓN	Sulfato de calcio.	
PRESENTACIÓN	1 unidad de 20 kg.	
VIDA ÚTIL	3 años.	
INSTRUCCIONES DE USO	Poner agua en una taza y añadir lentamente el polvo según la proporción recomendada. Se recomienda utilizar vibrador.	
FINALIDAD PREVISTA	Para modelos de estudio de ortodoncia y transferencias de soldadura y articulación.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Conservar los envases en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la humedad.	

TECHNICAL DATA SHEET

PLASTER SNOW TYPE I/1		
REFERENCES	H62039	
MANUFACTURER	MADESPA, S.A. C/ Río Jarama, 120, 45007, Toledo Spain	
CLASSIFICATION	Non-Sanitary Product (Prosthetic Class).	
DESCRIPTION	Easy to mix, fast setting time and low expansion. Conforms to I.S.O. 6873 standard.	
SPECIFICATION	White color. Type I. Mixing ratio: 94ml-100gr Working time: 4'. Setting time: 8'. Setting expansion: 0,05% (2h) Compressive strength (1h): 9 MPa	
COMPOSITION	Calcium sulfate.	
PACKAGE	1 unit of 20 kg.	
SHELF LIFE	3 years.	
INSTRUCTIONS FOR USE	Put water in a cup and slowly add the powder according to the recommended proportion. The use of a vibrator is recommended.	
INTENDED USE	For orthodontic study models and solder and joint transfers.	
STORAGE AND TRANSPORT	Store containers in a dry, well-ventilated place, protected from humidity.	