



Compatibilidad de impresora 385 nm (UV) / 405 nm



Use by date



Batch number



Product reference



Store at 15°C - 30°C



Avoid direct sunlight



Instructions for use



Caution. See references

## Instrucciones de uso – DentaMODEL – Número de pieza: PN/03000

### Introducción:

Las siguientes instrucciones de uso están dirigidas a profesionales dentales que utilizan Asiga DentaMODEL como material para modelos dentales. Estas instrucciones de uso también proporcionan información sobre aspectos medioambientales y de seguridad. En caso de que necesite más información, comuníquese con el revendedor.

### Uso previsto:

Asiga DentaMODEL está destinado exclusivamente al trabajo odontológico profesional.

Asiga DentaMODEL es una resina de impresión 3D destinada a la fabricación de modelos dentales impresos en 3D.

Asiga DentaMODEL no está destinado a uso médico. Los modelos dentales producidos son adecuados para todas las indicaciones dentales, incluidas coronas y puentes, modelos de estudio y aplicaciones de termoformado.

### Descripción, indicaciones y efectos:

Asiga DentaMODEL está diseñado para usarse en combinación con impresoras 3D basadas en DLP (es decir, Asiga Max Series o Asiga Pro Series) que admiten resinas Asiga.

La impresora y la resina deben optimizarse entre sí para producir piezas impresas completas y precisas. Si la impresora y la resina no están optimizadas entre sí, esto puede tener un efecto adverso en la precisión y la calidad física de las piezas impresas. Las impresoras 3D basadas en DLP y las cajas de luz de poscurado utilizan una fuente de luz para polimerizar la resina Asiga. Por lo tanto, se recomienda a los operadores que usen gafas de protección UV cuando operen una impresora 3D y/o una caja de luz. Pueden producirse diferencias en los matices de color debido a: producción en lotes; agitación y mezcla inadecuadas del embalaje original antes de su uso; agitación inadecuada de la resina DentaMODEL antes de su uso; post-curado insuficiente.

### Contraindicaciones:

Asiga DentaMODEL no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el de resina de impresión 3D para la fabricación de modelos dentales. Cualquier desviación de estas instrucciones de uso puede tener un efecto adverso en la calidad química y física de Asiga DentaMODEL. En caso de una reacción alérgica, comuníquese con un médico.

### Peligros y precauciones:

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto Asiga para DentaMODEL. Para obtener SDS de material o asistencia técnica, comuníquese con sus revendedores de Asiga o abra un ticket de soporte en su cuenta en línea <https://www.asiga.com/accounts/support/>

### Procesamiento y poscurado:

Asegúrese de que la impresora 3D esté limpia antes de usarla, incluido el área de imágenes y cualquier superficie óptica. Asegúrese de que la bandeja de material esté libre de residuos sólidos antes de comenzar una impresión. La presencia de partículas sólidas en la resina puede provocar deformaciones o fallos de los objetos impresos. Se deben usar guantes de nitrilo en todo momento al manipular las resinas líquidas Asiga hasta el paso final. Evite el contacto con la piel. Si se produce contacto con la piel, lávese bien con agua fría y jabón. Si se produce contacto con los ojos, quítese las lentes de contacto, enjuáguelas con agua fría y busque asistencia médica inmediata.

### Mezclar antes de usar:

En botella: Agite/agite la botella vigorosamente antes de verter durante al menos un minuto.

En la bandeja de material: revuelva el material con una espátula suave. Tenga cuidado de no dañar la película de la bandeja de material.

Este paso es necesario para volver a dispersar el (posible) sedimento de pigmento del fondo del recipiente.

Pueden producirse desviaciones de color y fallos de impresión si no se mezclan lo suficiente.

### Bandeja de material de

relleno: Asegúrese de que la temperatura de la resina esté entre 15 y 30 °C / 59 y 86 °F y evite la exposición a la luz solar directa.

Vierta la resina en la bandeja de material de la impresora 3D.

### Configuración de la impresora:

Asiga DentaMODEL está optimizado para construir piezas utilizando luz con longitud de onda de 385 nm o 405 nm.

Para conocer la configuración de la impresora, consulte el manual o las guías de usuario de las impresoras 3D Asiga (Serie Asiga Max o Serie Asiga Pro).

Asegúrese de que la película de la bandeja de material esté libre de residuos antes de comenzar la impresión.

Asegúrese de estar utilizando el archivo ini de material más reciente. Puede acceder al archivo ini de material más reciente para este material en su cuenta de Asiga en

línea aquí: [https://www.asiga.com/accounts/#tab\\_material](https://www.asiga.com/accounts/#tab_material)





Compatibilidad de impresora 385 nm (UV) / 405 nm

Use by  
date**LOT**Batch  
number**REF**Product  
referenceStore at  
15°C - 30°CAvoid direct  
sunlightInstructions  
for useCaution.  
See references**Lavado:**

Lave las piezas con alcohol isopropílico (IPA) de al menos 98 % de pureza en un área bien ventilada.

Los mejores resultados se logran cuando se utiliza un lavado previo y posterior. Se pueden procesar los pasos 1 o 2 para lograr los resultados deseados.

1. Utilizando recipientes de vidrio/adecuados, agite manualmente:

- Prelavado: Agite en IPA durante 5 a 10 minutos.
- Post-lavado: Agite en IPA durante 5 a 10 minutos.

2. Usando un dispositivo de limpieza ultrasónico:

- Baño de prelavado: 5 minutos.
- Baño post-lavado: 5 minutos.

No lave con IPA que se haya utilizado previamente para lavar otros materiales. Deje que las piezas se sequen completamente antes del poscurado.

**Después de curado:**

1. Después de lavar y secar, deje reposar las piezas impresas durante al menos 10 minutos para asegurarse de que no tengan residuos de alcohol.
2. Coloque las piezas impresas en una unidad de curado UV para la polimerización final durante 20 minutos. La caja de poscurado Asiga Flash es adecuada. Por favor ver Asiga Guía de usuario de la unidad de flash.
3. Alternativamente, utilice "NK Optik Otoflash G171" para 2000 flashes.
4. Voltee las piezas y déjelas enfriar. Cura durante 2000 destellos más. Total: 4000 flashes (2 x 2000 flashes).

El poscurado es un tratamiento con luz ultravioleta para garantizar que las piezas impresas de DentaMODEL obtengan una conversión óptima del polímero. De este modo se reduce al mínimo el monómero residual y se obtienen las propiedades mecánicas requeridas. Coloque las piezas dentro de la cámara Otoflash G171 sobre la malla de soporte, no utilice una bandeja de plástico dentro de la cámara. No se requiere gas inerte.

**Condiciones de almacenamiento, fecha de caducidad y transporte:**

Guarde la resina en el embalaje original a temperatura ambiente en un lugar seco, fresco y oscuro. Cerrar el embalaje después de cada uso.

La fecha de caducidad del producto se menciona en la etiqueta del producto junto con el número de lote.

Guárdelo en la impresora por hasta 4 semanas con la tapa cerrada o guárdelo en una botella por hasta 36 meses en un lugar fresco y oscuro.

El rendimiento del producto ya no está garantizado una vez superada la fecha de caducidad. No exponer a la luz ultravioleta.

Se aplican condiciones de transporte estándar a este producto. No existen restricciones para el transporte relacionado con sustancias peligrosas.

**Deposito de basura:**

La resina de Asiga en su forma polimerizada no es dañina para el medio ambiente, por lo que puede eliminarse como residuo general. La resina de asiga en estado líquido debe tratarse como residuo químico. Se aplican requisitos de eliminación especiales; consulte con las agencias reguladoras locales, federales u otras agencias reguladoras para conocer los requisitos de eliminación.

**Unidades de entrega:**

Asiga DentaMODEL está disponible en 1 solo color: Almendra, 1kg.

