

IPS e.max® ZirCAD Prime chairside

[en] **Instructions for Use**
Zirconium oxide block (ZrO₂)

[de] **Gebrauchsinformation**
Zirkoniumoxid-Block (ZrO₂)

[fr] **Mode d'emploi**
Bloc d'oxyde de zirconium (ZrO₂)

[it] **Istruzioni d'uso**
Blocchetto in ossido di zirconio (ZrO₂)

[es] **Instrucciones de uso**
Bloque de óxido de zirconio (ZrO₂)

[pt] **Instruções de Uso**
Bloco de óxido de zircônio (ZrO₂)

[sv] **Bruksanvisning**
Zirkonia-block (ZrO₂)

[da] **Bruksanvisning**
Zirkoniumoxid blok (ZrO₂)

[fi] **Käyttöohjeet**
Zirkoniumoksidiblokki (ZrO₂)

[no] **Bruksanvisning**
Zirkoniumdioksiddblokk (ZrO₂)

[nl] **Gebruiksaanwijzing**
Zirkoniumoxide blok (ZrO₂)

[el] **Οδηγίες Χρήσεως**
Μπλοκ οξειδίου του ζirkονίου (ZrO₂)

[tr] **Kullanma Talimatı**
Zirkonyum oksit blok (ZrO₂)

[ru] **Инструкция по применению**
Блок из оксида циркония (ZrO₂)

[pl] **Instrukcja stosowania**
Blok z tlenku cyrkonu (ZrO₂)

[sl] **Navodila za uporabo**
Blok iz cirkonijevega oksida (ZrO₂)

[hr] **Upute za uporabu**
Cirkonij oksidni blok (ZrO₂)

[cs] **Návod k použití**
Zirkonoxidový blok (ZrO₂)

[sk] **Návod na používanie**
Blok z oxidu zirkoničitého (ZrO₂)

[hu] **Használati utasítás**
Cirkónium dioxid blokk (ZrO₂)

[sr] **Упутство за употребу**
Цирконијум-диоксид блок (ZrO₂)

[mk] **Упатство за употреба**
Циркониум-диоксид блок (ZrO₂)

[bg] **Инструкции за употреба**
Блокче циркониев диоксид (ZrO₂)

[sq] **Udhëzime përdorimi**
Bllok Oksidi Zirkoni (ZrO₂)

[ro] **Instrucțiuni de utilizare**
Bloc din oxid de zirconiu (ZrO₂)

[uk] **Інструкція щодо використання**
оксиду цирконію блок (ZrO₂)

[et] **Kasutamishuend**
Tsirkooniumoksiidplokk (ZrO₂)

[lv] **Lietošanas instrukcija**
Cirkonija oksida bloks (ZrO₂)

[lt] **Naudojimo instrukcija**
Cirkonio oksido blokas (ZrO₂)

Rx ONLY

CE 0123



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

Date information prepared:
2023-08-14 / Rev. 2
759029/WW

ivoclar

1 Intended Use

Intended purpose

Crowns and bridges in the anterior and posterior region

Patient target group

Patients with permanent teeth

Intended users / Special training

- Dentists (chairside fabrication of restorations; clinical workflow)
- Dental laboratory technicians (fabrication of restorations in the dental laboratory)

No special training required.

Use

For dental use only.

Description

IPS e.max® ZirCAD Prime is a zirconium oxide block for the fabrication of fixed, full-contour restorations in anterior and posterior teeth. IPS e.max ZirCAD Prime can be processed in an authorized CAD/CAM machine.^[1]

After wet or dry processing of the block, the restorations are sintered using a sintering furnace.^[2] Once sintered, the restorations are polished using e.g. OpraGloss® Extra Oral or glazed, or characterized and glazed using IPS e.max CAD Crystall/ materials.

IPS e.max ZirCAD Prime			
Block sizes	C17, B50		
Shade range	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Characteristics	Unit	Specifications	Typical average value
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10.5 ± 0.5	–
Flexural strength (biaxial, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Fracture toughness (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (based on ISO 14627:2012)
Chemical solubility	[µg/cm ²]	< 100	–
Type / Class	Type II / Class 5		

According to ISO 6872:2015

Indications

Missing tooth structure in anterior and posterior teeth, partial edentulism in the anterior and posterior region

Types of restorations:

- Crowns
- Bridges (max. 2 connected pontics, max. 4-unit bridges)

Contraindications

- The use of the product is contraindicated if the patient is known to be allergic to any of its ingredients

Limitations of use

Do not use the product in the following cases:

- Untreated bruxism (the use of a splint is indicated after seating)
- Hybrid abutments and hybrid abutment crowns
- Temporary seating

The product must not be reused.

-  Do not reuse

In the following situations, a successful procedure cannot be ensured:

- Falling short of the required minimum wall thicknesses and minimum connector dimensions
- Milling of the blocks in a non-compatible CAD/CAM system^[3]
- Sintering in a non-compatible sintering furnace
- Mixing of IPS e.max CAD Crystall/ Glaze, Shades and Stains with other dental ceramics (e.g. IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences)
- Use of or contact with incompatible materials

IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray:

- Intraoral application

Side effects

There are no known side effects to date.

Interactions

There are no known interactions to date.

Clinical benefit

- Reconstruction of chewing function
- Restoration of esthetics

Composition

Components	Percentage (%) by mass
Zirconium oxide (ZrO_2)	87.0 – 95.5
Yttrium oxide (Y_2O_3)	> 4.5 – ≤ 7.0
Hafnium oxide (HfO_2)	≤ 5.0
Aluminium oxide (Al_2O_3)	≤ 1.0
Other oxides	≤ 1.5

2 Application

The following blocks and processing techniques are available:

Processing technique			Types of restorations	
Polishing technique	Glazing technique	Staining technique	Crowns	Bridges
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Shade determination







Clean the teeth prior to shade determination. Determine the shade based on the moist and unprepared tooth or the neighbouring teeth. Determine the shade of the prepared tooth based on the largest discoloured area of the preparation.

With the polishing technique, the shade effect may differ from that of the shade guide. Depending on the degree of polishing, the shade effect/intensity is increased. If necessary, it is recommended to select a block shade that is one shade brighter than the target shade.

2.2 Preparation

Prepare the tooth based on the guidelines for all-ceramic restorations and make sure to observe the minimum wall thicknesses:

- Prepare no angles or edges
- Shoulder preparation with rounded inner edges and/or chamfer preparation
- The indicated dimensions reflect the minimum wall thickness for IPS e.max ZirCAD restorations
- The radius of the preparation edges must be at least 1.0 mm (milling tool geometry) in order to ensure optimum processing in the CAD/CAM machine

Posterior crown	Anterior crown	3-unit bridges	
		Posterior crown as bridge abutment	Anterior crown as bridge abutment
			
4-unit bridges			
		Posterior crown as bridge abutment	Anterior crown as bridge abutment
			

Dimensions in mm

2.3 CAD/CAM processing

Make sure to observe the indicated minimum wall thicknesses and connector dimensions when designing the restoration.


	Posterior region		Anterior region		Design type
	Minimum layer thickness in mm	Connector dimensions in mm ²	Minimum layer thickness in mm	Connector dimensions in mm ²	
Crowns	0.8	–	0.8	–	Supporting the tooth shape and/or the gingiva (Incisal, occlusal and/or basal)
3-unit bridges	0.8	9 ^[a]	0.8	9 ^[a]	
4-unit bridges	1.0	12 ^[a, b]	1.0	9 ^[a]	

^[a] Height: 4 mm, width: 3 mm

^[b] The indicated minimum connector dimensions must be positioned in the dentin area of the block.

Positioning of the designed restoration in the block (CAD):

- To ensure that restorations made of IPS e.max ZirCAD Prime show a clearly visible enamel area, they must be positioned as high up as possible on the block in the CAD software. For single tooth restorations, it is recommended to place the restoration approximately 1 mm below the top edge of the block to obtain a clearly visible incisal portion. Bridge restorations must be placed in such a way that the minimum connector dimensions are positioned in the high-strength dentin area in the lower two thirds of the block.



- Marking recess in the block: The dentin area is marked by a recess in the block. The incisal area is located on the opposite side.

Processing in the milling machine (CAM):

- **Shrinkage factor:** Since IPS e.max ZirCAD Prime shrinks by approximately 17–20% during sintering, the shrinkage factor of the respective batch, which is included in the code on the material block, must be read into the software or manually entered.
- **For the wet processing** of IPS e.max ZirCAD Prime, a dedicated milling fluid container should be used to avoid cross-contamination with other materials (e.g. milling dust). Do not exceed the maximum amount of milling fluid for wet processing. Contamination may result in discolouration of the restorations during sintering.
- **For dry processing** make sure that any residue is removed from the chamber of the CAM unit and that the chamber is dry.

2.4 Finishing

When separating the restorations from the block, make sure they are not contaminated with any grease or smudgy film since this may negatively influence the shade result.

General information

- Non-dense-sintered zirconium oxide restorations are susceptible to damage and fractures. This fact has to be kept in mind during the entire working procedure.
- If possible, any necessary post-processing procedure should be carried out while the restoration is still in its non-dense-sintered state (observe the recommendations regarding grinding instruments^[3]).
- In the non-dense-sintered state, the contact with unsuitable liquids or liquids not approved for zirconium oxide (e.g. contaminated water and/or coolant liquid) and/or contact media (e.g. occlusal spray) must be prevented.
- Only use suitable grinding instruments, low speed and light pressure to prevent delamination and chipping at the margins in particular (observe the recommendations regarding grinding instruments^[3]).
- The non-dense-sintered restoration must not be cleaned in an ultrasonic bath or with the steam jet.

Dry-milled restorations

- Carefully separate the restoration from the holder using a separating disc or suitable grinding instruments^[3]. Smooth out the attachment points of the holding bars with suitable grinding instruments^[3].
- After finishing, thoroughly remove any zirconium oxide dust either with a soft brush or by blasting the restoration with oil-free compressed air.

Wet-milled restorations

- Carefully separate the restoration from the holder using a separating disc or suitable grinding instruments^[3]. Smooth out the attachment points of the holding bars with suitable grinding instruments^[3].
- After finishing, thoroughly remove any adhering zirconium oxide dust from the restoration. Wet-milled restorations may be rinsed with slowly running water.
- In order to prevent damage to the restoration during sintering, the IPS e.max ZirCAD restoration must be completely dry. Moist restorations must not be sintered.

General notes on finishing

- Coarse tungsten carbide burs and/or grinding instruments^[3] with large diameters are only suitable to a certain extent, since they may cause vibrations during finishing, which may result in chipping, among other things. Therefore, only fine tungsten carbide burs and/or grinding instruments^[3] should be used.

- Do not "post-separate" the connector area of bridge constructions using a separating disc as this leads to predetermined breaking points. Make sure that the minimum wall thicknesses and connector dimensions are maintained during finishing.
- Make sure to remove any adhering zirconium oxide dust before sintering. Adhering zirconium oxide particle may be sintered to the restoration and result in inaccuracies of fit.
- The restoration must not be blasted with Al_2O_3 or glass polishing beads.

2.5 Sintering

Sintering^[2] is a thermal process during which IPS e.max ZirCAD Prime obtains its final physical and mechanical properties, such as its high strength and translucency.

General notes

- Sintering temperatures that are too low or too high and/or sintering times that are too short or to too long will have a negative effect on the above mentioned final properties.
- Basically, sintering beads are not recommended for the Programat CS6 sintering furnace being used.
- The restorations must not come into contact with each other during sintering.
- The correct program selection must be observed.
- Always keep the sintering accessories clean and free of dust so that the sintered restorations are not contaminated.
- For correct placement of the restorations in the sintering furnace, please observe the notes of the furnace being used.
-  The respective Operating Instructions of the sintering furnace^[2] in use must be observed.

Process after sintering

- Always allow the restorations to cool to room temperature before proceeding.
- Do not touch the hot objects with metal tongs.
- Do not blast or quench the objects.

2.6 Finishing process

- Processing of sintered restorations should be kept to a minimum.
- The restoration should only be mechanically processed if it is absolutely necessary.
- Use only low pressure for reworking.
- If diamond grinding instruments are used for adjustments, the restoration must be cooled with water. As an alternative, other grinding instruments may be used in conjunction with a dental-lab handpiece.
- Please observe the manufacturer's grinding tool recommendations.
- Check marginal areas and slightly rework, if necessary.
- When reworking the restorations, avoid designing sharp edges, aim for rounded ones.
- Do not use a separating disc to separate interdental areas.
- Make sure the minimum wall thicknesses and connector dimensions are maintained during reworking.
- Use only immaculate grinding instruments.
- Check the restoration for defects and tears before and after further processing.
- Zirconium oxide dust sintered to the restoration must be removed before glazing.
- Then clean the restoration with running water or the steam jet and dry.

2.7 Completion

Before proceeding, pre-finish and finish at least the occlusal contact surfaces. Additionally smooth the basal side of the framework connectors in bridges using rubber polishers.

A first pre-polishing is possible before sintering to ease the effort of polishing for users. For this purpose, use only OptraGloss Extra Oral polishers in the shape "Spiral Wheel". Make sure to use only light contact pressure and a speed of max. 5000 rpm (dark blue) and 10,000 rpm (light blue). Pre-polishing for an excessive amount of time can lead to a deterioration of the polishing result. Blue residue from the polisher should be avoided as much as possible.

Well-polished surfaces help to protect the opposing teeth from undesired wear. When doing this, make sure that the surface of the ground occlusal surfaces are carefully polished after functional adjustment by grinding (observe the recommendations regarding grinding instruments^[3]). Various approaches are available to finish restorations.

Polishing

When final polishing, polish all areas of the outer surfaces. This minimizes plaque build-up and achieves an esthetically pleasing result. Polishers that are applied extraorally are suitable for this purpose, e.g. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Pre-finishing: Use OptraGloss Extra Oral (diamond prepolymer/dark blue) dry at low speed to create a smooth overall surface.
- 2) Finishing: Finish functional areas using OptraGloss Extra Oral (diamond high-gloss polisher/light blue).
- 3) Optional: High-gloss polishing using OptraGloss polishing paste

Glazing and staining technique

Complete the restoration either by glazing only or by staining and glazing in one step.

- Glazing technique

a) Glazing using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Position the restoration as described under "Fixing the restoration on an IPS e.max CAD Crystallization Pin". Hold the restoration by the IPS e.max CAD Crystallization Pin. Shake the IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray vigorously immediately before use until the mixing ball in the container is moving freely (approximately 20 seconds). If the spray is not sufficiently shaken, mainly the propellant is discharged with a spraying burst. As a result, the restoration is insufficiently coated with glazing powder. Observe a distance of 10 cm between the nozzle and the surface to be sprayed. Hold the spray can as upright as possible during spraying. Spray the restoration from all sides with short bursts while simultaneously rotating the restoration so that an even, covering layer is created. Shake the can again between individual bursts of spray. Subsequently, spray the restoration a second time from all sides with short bursts while simultaneously rotating the restoration so that an even, covering layer is created. Shake the can again between individual bursts of spray. Wait briefly until the glaze layer is dry and has assumed a whitish colour. Areas that do not show an even layer have to be sprayed again. Fire the restoration using the stipulated firing parameters. Ensure that the maximum loading capacity of the sintering furnace is not exceeded. Observe the directions under "How to proceed after firing". For adjustments, please observe the information under "Corrective firing".

b) **Glazing** using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Position the restoration as described under "Fixing the restoration on an IPS e.max CAD Crystallization Pin". Subsequently, apply a covering layer of IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo evenly on the entire outer surfaces of the restoration using a brush. If the ready-to-use glaze needs to be slightly diluted, it may be mixed with a small amount of IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Do not apply the glaze too thickly. Avoid "pooling", especially on the occlusal surface. Too thin a glaze layer may lead to an unsatisfactory gloss. If the IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo accidentally reaches the inner aspects of the restoration, remove it with a dry short-hair brush before firing. Fire the restoration using the stipulated firing parameters. Ensure that the maximum loading capacity of the sintering furnace is not exceeded. Observe the directions under "How to proceed after firing". For adjustments, please observe the information under "Corrective firing".

– **Staining technique**

c) **Staining and glazing** using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Staining and glazing with IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray takes place in one firing cycle. Position the restoration as described under "Fixing the restoration on an IPS e.max CAD Crystallization Pin". Extrude the ready-to-use shades or stains from the syringe and mix them thoroughly. The shades and stains may be slightly thinned using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. However, the consistency should still remain pasty. Apply the mixed shades and stains directly to the restoration using a fine brush. Spray the restoration with IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray from all sides to coat it with an even layer. Proceed according to the instructions under a). Fire the restoration using the stipulated firing parameters. Ensure that the maximum loading capacity of the sintering furnace is not exceeded. Observe the directions under "How to proceed after firing". For adjustments, please observe the information under "Corrective firing".

d) **Staining and glazing** using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Staining and glazing of IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo takes place in one firing cycle. Position the restoration as described under "Fixing the restoration on an IPS e.max CAD Crystallization Pin". Subsequently, apply IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo evenly on the outer surfaces of the restoration using a brush. If the ready-to-use glaze needs to be slightly diluted, it may be mixed with a small amount of IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Do not apply the glaze too thickly. Avoid "pooling", especially on the occlusal surface. Too thin a glaze layer may lead to an unsatisfactory gloss. If characterizations are desired, the restoration can be individualized using IPS e.max CAD Crystall./Shades and/or IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extrude the ready-to-use shades and stains from the syringe and mix them thoroughly. The shades and stains may be slightly thinned using IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. However, the consistency should still remain pasty. Apply the mixed shades and stains directly to the unfired glaze layer using a fine brush. Place the restoration in the centre of the IPS e.max CAD Crystallization Tray. A maximum of 6 units can be positioned on the firing tray for Glaze firing. Position the IPS e.max CAD Crystallization Tray on the sintering tray and fire using the stipulated firing parameters. Observe the directions under "How to proceed after firing". For adjustments, please observe the information under "Corrective firing".

– **Corrective firing**

If additional characterizations or adjustments are required, a corrective firing using IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains and Glaze can be conducted. Also use the IPS e.max CAD Crystallization Tray on the sintering tray for the corrective firing cycle. Use the IPS e.max CAD Crystall./Add-On including the respective mixing liquid to carry out minor shape adjustments (e.g. proximal contact points). Apply the mixed add-on material directly on the unfired Glaze Paste and/or Shades and Stains in the areas to be adjusted and fire. If the Glaze Spray is used, apply the Shades and Stains first. Subsequently, supplement the missing areas using Add-On. Apply the Glaze Spray immediately after the application of the Add-On and fire. After having applied the add-on material, conduct corrective firing.

Fixing the restoration on an IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Select the largest possible IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) that best "fills" the inside of the restoration, but does not come into contact with the surrounding crown walls.
2. Subsequently, fill the inside of the restoration with IPS Object Fix Putty or Flow up to the restoration margin. Immediately re-seal the IPS Object Fix Putty/Flow syringe after extruding the material. Once removed from the aluminium bag, the syringe is ideally stored in a resealable plastic bag or a container with a humid atmosphere.
3. Press the selected IPS e.max CAD Crystallization Pin deeply into the IPS Object Fix Putty or Flow material so that it is adequately secured.
4. Prevent any IPS Object Fix residue from adhering to the outer surface of the restoration. Clean off any possible contamination with a brush dampened with water and then dry.

How to proceed after firing

Remove the restoration from the furnace once the firing cycle is complete (wait for the acoustic signal of the furnace) and allow it to cool to room temperature in a place protected from draft. Hot objects must not be touched with metal tongs. Remove the restoration from the hardened IPS Object Fix Putty / Flow. Remove any residue with ultrasound in a water bath or with the steam jet. If the restoration needs to be adjusted by grinding³, make sure that no overheating of the ceramic occurs.

Shade combination table

Customized characterizations and shade adjustments are applied using IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains.

A–D shade	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive		khaki			mahogany		

Firing parameters

IPS e.max ZirCAD Prime

Corrective/Stains/Glaze firing with IPS e.max CAD Crystall./ materials

Furnace Programat		Stand-by temperature B [°C/°F]	Closing time S [min]	Heating rate t ↗ [°C/°F/min]	Firing temperature T1 [°C/°F]	Holding time H1 [min]	Heating rate t ↗ [°C/°F/min]	Firing temperature T2 [°C/°F]	Holding time H2 [min]	Vacuum 1 11 12 [°C/°F]	Vacuum 2 21 22 [°C/°F]	Long-term cooling L [°C/°F]	Cooling rate tl [°C/°F/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150/270	700/1292	00:00	75/135 30/54 ^(d)	830/1526 890/1634 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50/122	815/1499	850/1562	-70/-126
CS4 ^(b)		180/356 ^(a) 230/446 ^(a)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60/108	400/752	00:00	95/171 45/81 ^(d)	840/1544 900/1652 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890/1634	-70/-126
CS3		403/757	06:00	90/162	830/1526	00:10	30/54	870/1598	03:00	450/842 830/1526	830/1526 869/1596	0	0
CS2		403/757	06:00	90/162	830/1526	00:10	30/54	870/1598	03:00	450/842 830/1526	830/1526 869/1596	0	0
CS		403/757	06:00	90/162	820/1508	00:10	30/54	860/1580	03:00	450/842 820/1508	820/1508 859/1578	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Corrective/Stains/Glaze firing with IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Furnace Programat		Stand-by temperature B [°C/°F]	Closing time S [min]	Heating rate t ↗ [°C/°F/min]	Firing temperature T1 [°C/°F]	Holding time H1 [min]	Heating rate t ↗ [°C/°F/min]	Firing temperature T2 [°C/°F]	Holding time H2 [min]	Vacuum 1 11 12 [°C/°F]	Vacuum 2 21 22 [°C/°F]	Long-term cooling L [°C/°F]	Cooling rate tl [°C/°F/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150/270	700/1292	00:00	75/135 30/54 ^(d)	830/1526 890/1634 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50/122	815/1499	850/1562	-70/-126
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403/757	06:00	90/162	830/1526	00:10	30/54	870/1598	03:00	450/842 830/1526	830/1526 869/1596	0	0
CS2		403/757	06:00	90/162	830/1526	00:10	30/54	870/1598	03:00	450/842 830/1526	830/1526 869/1596	0	0
CS		403/757	06:00	90/162	820/1508	00:10	30/54	860/1580	03:00	450/842 820/1508	820/1508 859/1578	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 units or one bridge

^(b) Place IPS e.max CAD Crystallization Tray on the sintering tray, max. 6 units

^(c) Values for pre-drying

^(d) Third heating stage

2.8 Seating

Prior to seating, condition the IPS e.max ZirCAD Prime restoration by sandblasting the inner aspects of the crown with Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar (14.5 psi) or Al₂O₃, 70–110 µm, 1.5 bar (21.75 psi).

	Adhesive cementation e.g. Multilink® Automix	Self-adhesive cementation e.g. SpeedCEM® Plus	Conventional cementation e.g. ZirCAD® Cement
Preparation requirements	Non-retentive preparation	Retentive preparation	Retentive preparation
Sandblasting	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 bar (14.5 psi) or Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1.5 bar (21.75 psi)		
Cleaning after try-in	e.g. Ivoclean		
Conditioning	60 s with e.g. Monobond® Plus	–	
Crowns	✓		
Bridges	✓		

3 Safety information

- In the case of serious incidents related to the product, please contact Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, website: www.ivoclar.com, and your responsible competent authority.
- The current Instructions for Use are available on the website (www.ivoclar.com/elifu).
- Explanation of the symbols: www.ivoclar.com/elifu
- The Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) can be retrieved from the European Database on Medical Devices (EUDAMED) at <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Basic UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Warnings

- Observe the Safety Data Sheet (SDS) (available at www.ivoclar.com).
- The processing of IPS e.max ZirCAD Prime blocks produces dust which may irritate the skin and eyes and which may result in lung damage. Make sure that the suction equipment at your milling machine and at your workplace works flawlessly. Do not inhale grinding dust during finishing and wear a dust mask (particle class FFP2) as well as protective goggles and gloves.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Do not inhale the spray mist. The container is pressurized. Protect from direct sunlight and temperatures over 50 °C/122 °F. Do not forcibly open or burn the can, even after it has been completely emptied.

Disposal information

Remaining stocks or removed restorations must be disposed of according to the corresponding national legal requirements.

Residual risks

Users should be aware that any dental intervention in the oral cavity involves certain risks. The following clinical residual risks are known:

- Chipping / fracture / decementation of the restorative material may lead to accidental swallowing or inhalation and dental re-treatment.
- Cement excess may lead to irritation of the soft tissue / gingiva. Progressive inflammation may lead to bone resorption or periodontitis.

4 Shelf life and storage

- In the original packaging
- In a dry place
- Do not expose to physical impact or vibrations.

5 Additional information

Keep material out of the reach of children!

The material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of use. The user is responsible for testing the products for their suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions.

^[1] The complete list of compatible CAD/CAM systems is available at www.ivoclar.com.

^[2] e.g. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire is not a registered trademark of Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Ivoclar Vivadent Flow Chart "Recommended grinding instruments for extraoral and intraoral use"

1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Zweckbestimmung

Kronen und Brücken im Front- und Seitenzahnbereich

Patientenzielgruppe

Patienten mit bleibenden Zähnen

Bestimmungsgemässe Anwender/besondere Schulung

- Zahnarzt (Herstellung der Restauration, chairside, klinischer Arbeitsablauf)
- Zahntechniker (Herstellung der Restauration, labside)

Keine besondere Schulung erforderlich

Verwendung

Nur für den dentalen Gebrauch

Beschreibung

IPS e.max® ZirCAD Prime ist ein Zirkoniumoxid für festsitzende vollanatomische Restaurationen im Front- und Seitenzahnbereich.

IPS e.max ZirCAD Prime lässt sich in einem autorisierten CAD/CAM-Gerät⁽¹⁾ bearbeiten.

Nach der Trocken- oder Nassbearbeitung des Blocks folgt der Sinterprozess in einem Sinterofen.⁽²⁾ Anschliessend folgt die Politur z.B. mit OptraGloss® Extra Oral oder Glasur oder die individuelle Charakterisierung und Glasur mit den IPS e.max CAD Crystall/-Massen.

Technische Daten

IPS e.max ZirCAD Prime			
Blockgrössen	C17, B50		
Farbangebot	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Eigenschaften	Einheit	Spezifikation	Typischer Mittelwert
WAK (25 – 500°C)	[10 ⁻³ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Biegefestigkeit (biaxial, Dentin)	[MPa]	≥ 900	1'100
Bruchzähigkeit (Dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (in Anlehnung an ISO 14627:2012)
Chemische Löslichkeit	[µg/cm ²]	< 100	–
Typ/Klasse	Typ II / Klasse 5		

Gemäss ISO 6872:2015

Indikationen

Fehlende Zahnhartsubstanz im Front- und Seitenzahnbereich, partielle Zahnlosigkeit im Front- und Seitenzahnbereich

Restaurationsarten:

- Kronen
- Brücken (max. 2 zusammenhängende Zwischenglieder, max. 4-gliedrige Brücke)

Kontraindikationen

- Bei erwiesener Allergie gegen in diesem Produkt enthaltene Inhaltsstoffe

Verwendungsbeschränkungen

Das Produkt soll in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- Bei unbehandeltem Bruxismus (eine Schiene ist nach der Eingliederung indiziert)
- Für Hybrid-Abutments und Hybrid-Abutment-Kronen
- Zur provisorischen Eingliederung

Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden:

-  Für den Einmalgebrauch

In folgenden Situationen kann ein erfolgreiches Arbeiten nicht gewährleistet werden:

- Unterschreitung der notwendigen Mindestwandstärken und Verbinderquerschnitte
- Zur CAM-Bearbeitung der Blöcke in einem nicht kompatiblen CAD/CAM-System⁽¹⁾
- Sinterprozess in einem nicht kompatiblen Hochtemperaturofen
- Vermischung der IPS e.max CAD Crystall/Glaze/Shades und Stains mit anderen Dentalkeramiken (z. B. IPS Ivocolor Glaze, Shades und Essenzen)
- Verwendung von bzw. Kontakt zu nicht kompatiblen Materialien

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Sprays:

- Intraorale Anwendung

Nebenwirkungen

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wechselwirkungen

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Klinischer Nutzen

- Wiederherstellung der Kaufunktion
- Wiederherstellung der Ästhetik

Zusammensetzung

Bestandteil	Massenanteil in %
Zirkoniumoxid (ZrO_2)	87,0 - 95,5
Yttriumoxid (Y_2O_3)	> 4,5 - ≤ 7,0
Hafniumoxid (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminiumoxid (Al_2O_3)	≤ 1,0
sonstige Oxide	≤ 1,5

2 Anwendung

Folgende Blöcke und Verarbeitungstechniken stehen zur Verfügung:

Verarbeitungstechnik			Restaurationsarten	
Poliertechnik	Glasurtechnik	Maltechnik	Kronen	Brücken
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Farbbestimmung

Vor der Farbbestimmung die Zähne reinigen. Die Farbe wird am noch feuchten und unpräparierten Zahn bzw. an den Nachbarzähnen bestimmt. Die Stumpffarbe wird nach der Präparation an der grössten verfärbten Stelle bestimmt.

Bei der «Poliertechnik» kann die Farbwirkung vom Farbschlüssel abweichen. Die Farbwirkung/Farbtintensität wird erhöht je nach Poliergrad. Gegebenenfalls wird empfohlen, den Block einen Farbton heller als die Zielfarbe auszuwählen.

2.2 Präparation

Die Präparation erfolgt nach den Regeln für vollkeramische Restaurationen und die Mindestwandstärken müssen eingehalten werden:

- Keine Präparation von Ecken und Kanten
- Stufenpräparation mit abgerundeter Innenkante bzw. Hohlkehlpäparation
- Die angegebenen Dimensionen spiegeln die Mindestwandstärken der IPS e.max ZirCAD-Restauration wider.
- Der Durchmesser der Kante des präparierten Stumpfes muss min. 1,0 mm betragen (Schleifkörpergeometrie), um ein optimales Ausschleifen durch die CAD/CAM-Einheit zu gewährleisten.

Seitenzahnkrone	Frontzahnkrone	3-gliedrige Brücken	
		die Seitenzahnkrone als Brückenpfeiler	die Frontzahnkrone als Brückenpfeiler
4-gliedrige Brücken			
		die Seitenzahnkrone als Brückenpfeiler	die Frontzahnkrone als Brückenpfeiler

Alle Angaben in mm

2.3 CAD/CAM Bearbeitungsprozess

Beim Design der Restauration ist darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen Mindestwandstärken und Verbinderquerschnitte nicht unterschritten werden.


	Seitenzahnbereich		Frontzahnbereich		Gestaltungsart
	Mindestwandstärke in mm	Verbinderquerschnitt in mm ²	Mindestwandstärke in mm	Verbinderquerschnitt in mm ²	
Kronen	0,8	–	0,8	–	Zahnform- bzw. Gingiva- unterstützend (inzisal, okklusall bzw. basal)
3-gliedrige Brücken	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4-gliedrige Brücken	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Höhe: 4 mm, Breite: 3 mm

^[b] Die angegebene minimale Verbinderquerschnittsfläche muss im Dentinbereich des Blocks positioniert werden.

Positionierung des Designs im Block (CAD):

- Damit Restaurationen, die aus IPS e.max ZirCAD Prime hergestellt werden, einen deutlich sichtbaren Schmelzbereich aufweisen, müssen diese in der CAD-Software möglichst weit oben im Block positioniert werden. Bei Einzelzahnrestaurationen empfiehlt es sich, die Restauration ca. 1 mm unterhalb der Block-Oberkante zu platzieren, um einen deutlich sichtbaren Inzisalanteil zu erhalten. Brückenrestaurationen müssen so platziert werden, dass die angegebene Mindestverbinderquerschnittsfläche im hochfesten Dentinbereich in den unteren zwei Dritteln des Blocks liegt.



- Kennzeichnung Vertiefung im Block: Dort, wo eine Vertiefung im Block sichtbar ist, befindet sich der Dentinbereich. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Schneidebereich.

Bearbeitung in der Fräsmaschine (CAM):

- **Schrumpfungsfaktor:** Da IPS e.max ZirCAD Prime während der Sinterung um ca. 17 – 20% schrumpft, ist der Schrumpfungsfaktor der jeweiligen Charge mit dem auf dem Block befindlichen Code in die Software einzulesen oder manuell einzugeben.
- **Für die Nassbearbeitung** von IPS e.max ZirCAD Prime sollte ein eigener Schleifmittelbehälter verwendet werden, um eine Querkontamination anderer Materialien (z. B. Schleifstaub) zu verhindern. Bei der Nassbearbeitung ist die maximale Menge an empfohlenem Schleifmittelzusatz nicht zu überschreiten. Kontaminationen können zu Verfärbungen der Restaurationen beim Sintervorgang führen.
- **Bei trockener Bearbeitung** muss darauf geachtet werden, dass die Kammer der CAM-Einheit des Gerätes von jeglichem Rückstand befreit und trocken ist.

2.4 Ausarbeiten

Beim Herausstrennen der Restaurationen ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Restaurationen nicht durch einen Fett- oder Schmutzfilm kontaminiert werden, da dieses zu unerwünschten Farbegebnissen führen kann.

Allgemeine Informationen

- Nicht dicht gesinterte Zirkoniumoxid-Restaurationen sind anfällig für Schädigungen und Brüche. Dies ist bei der gesamten Weiterverarbeitung zu beachten.
- Alle Nachbearbeitungen sollten im nicht dicht gesinterten Zustand durchgeführt werden (Schleifkörperempfehlung^[a] beachten).
- Im nicht dicht gesinterten Zustand ist der Kontakt mit ungeeigneten und nicht für Zirkoniumoxid freigegebenen Flüssigkeiten (z. B. verunreinigtes Wasser- und/oder Kühlschmiermittel) und/oder Kontaktmedien (z. B. Okklusionsspray) zu vermeiden.
- Es darf nur mit geeigneten Schleifkörpern, bei niedriger Drehzahl und wenig Anpressdruck gearbeitet werden, da es ansonsten zu Abplatzungen und Ausbrüchen – vor allem im Randbereich – kommen kann (Schleifkörperempfehlung^[a] beachten).
- Die nicht dicht gesinterte Restauration darf nicht im Ultraschallbad oder mit dem Dampfstrahler gereinigt werden.

Restaurationen aus trockenem Fertigstellungsprozess

- Restauration mit einer Trennscheibe oder einem geeigneten Schleifkörper^[a] vorsichtig vom Halter abtrennen. Die Ansatzstelle der Haltestifte ist mit geeigneten Schleifkörpern^[a] zu verschleifen.
- Nach dem Ausarbeiten sollte die Restauration von anhaftendem Zirkoniumoxidstaub befreit werden, entweder durch die Verwendung eines weichen Pinsels oder durch Abblasen mittels öffereier Druckluft.

Restauration aus nassem Fertigstellungsprozess

- Restauration mit einer Trennscheibe oder einem geeigneten Schleifkörper^[a] vorsichtig vom Halter abtrennen. Die Ansatzstelle der Haltestifte ist mit geeigneten Schleifkörpern^[a] zu verschleifen.
- Nach dem Ausarbeiten sollte die Restauration von anhaftendem Zirkoniumoxidstaub befreit werden. Nach einem nassen Fertigstellungsprozess, kann die Restauration unter leicht fließendem Wasser abgespült werden.
- Um eine Schädigung der Restauration bei der Sinterung zu verhindern, muss die IPS e.max ZirCAD-Restauration komplett getrocknet werden. Feuchte Restaurationen dürfen nicht gesintert werden!

Hinweise für die Nachbearbeitung

- Grobe Hartmetallfräser bzw. grobe Schleifkörper^[3] sind nur bedingt geeignet, da Vibrationen beim Ausarbeiten entstehen können. Diese können unter anderem zu Absplittierungen führen. Daher empfiehlt es sich nur feine Hartmetallfräser bzw. feine Schleifkörper^[3] zu verwenden.
- Keinesfalls darf im Verbinderbereich von Brücken-Konstruktionen mit einer Trennscheibe «nachsepariert» werden, da dies zu Sollbruchstellen führt. Es ist darauf zu achten, dass nach dem Überarbeiten die Mindestwandstärken und Verbinderquerschnitte der Restaurationen noch gegeben sind.
- Es ist darauf zu achten, dass der anhaftende Zirkoniumoxid-Staub vor dem Sintern entfernt wurde. Anhaftende Zirkoniumoxid-Partikel können festintern und zu Passungenauigkeiten führen.
- Die Restauration darf nicht mit Al_2O_3 und/oder Glanzstrahlperlen abgestrahlt werden.

2.5 Sintern

Beim Sinterprozess^[2] handelt es sich um einen thermischen Prozess, durch den IPS e.max ZirCAD Prime seine endgültigen physikalischen Eigenschaften, wie die hohe Festigkeit und die Lichtdurchlässigkeit, erhält.

Allgemeine Hinweise

- Zu niedrige oder zu hohe Sintertemperaturen, bzw. zu kurze oder zu lange Sinterzeiten wirken sich negativ auf die benannten Eigenschaften aus.
- Grundsätzlich werden im Programat CS6-Sinterofen keine Sinterkugeln verwendet.
- Die Restaurationen dürfen sich während des Sinterns nicht berühren.
- Die korrekte Programmauswahl ist zu beachten.
- Sinterhilfsmittel sind immer sauber und staubfrei zu halten, damit keine Verunreinigungen an den gesinterten Restaurationen auftreten.
- Zur richtigen Platzierung der Sinterobjekte im Sinterofen bitte Hinweise des entsprechenden Ofens beachten.
-  Die jeweilige Gebrauchsinformation des Sinterofens^[3] ist zu beachten.

Nach dem Sintern

- Heisse Restaurationen auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Heisse Objekte nicht mit einer Metallzange berühren.
- Objekte nicht abblasen oder abschrecken.

2.6 Nachbearbeitung

- Die Bearbeitung von gesinterten Restaurationen sollte sich auf ein Minimum beschränken.
- Die Restauration sollte nur mechanisch bearbeitet werden, wenn dies zwingend erforderlich ist.
- Die Ausarbeitung erfolgt mit geringem Anpressdruck.
- Bei der Weiterverarbeitung mit diamantierten Schleifkörpern muss die Restauration mit Wasser gekühlt werden. Alternativ können dafür auch geeignete Ausarbeitungswerkzeuge unter Verwendung eines Technik-Handstückes verwendet werden.
- Die Schleifkörperempfehlung des jeweiligen Herstellers beachten
- Randbereiche kontrollieren und gegebenenfalls leicht überarbeiten
- Bei der Ausarbeitung scharfe Kanten vermeiden und Abrundungen anstreben.
- Interdental nicht mit Trennscheiben separieren.
- Nach dem Überarbeiten auf Mindestwandstärke und Verbinderquerschnitte achten.
- Nur Schleifkörper in einwandfreiem Zustand verwenden.
- Vor und nach der Weiterverarbeitung die Restauration auf Defekte und Risse überprüfen.
- Festgesinterte Zirkoniumoxid-Staub muss vor dem Glasieren entfernt werden.
- Anschliessend unter fließendem Wasser oder mit dem Dampfstrahler reinigen und trocknen.

2.7 Fertigstellung

Vor der Weiterverarbeitung sollten mindestens die okklusale Kontaktflächen vor- und endgeglättet werden. Bei Brücken sollten zusätzlich die Brückenverbinder basal mit einem Gummipolierer geglättet werden.

Um den Anwendern den Aufwand der Politur zu erleichtern, kann eine erste Vorpoltur bereits vor dem Sintern ausgeführt werden. Dazu sollten ausschliesslich OptraGloss Extra Oral Polierer der Form "Spiral Wheel" verwendet werden. Hierbei ist auf einen geringen Anpressdruck zu achten und eine Drehzahl von 5000 U/Min (dunkelblau) und 10000 U/min (hellblau) nicht zu überschreiten. Eine zu lange Vorpoltur kann zu einer Verschlechterung des Polierresultats führen. Blauer Abrieb durch Polierer ist möglichst zu vermeiden.

Eine gute Politur schützt den Antagonisten vor ungewollter Abrasion. Hierbei ist darauf zu achten, dass nach funktionellen Einschleifmassnahmen, die Oberflächen der eingeschliffenen Kauflächen erneut sorgfältig poliert werden (Schleifkörperempfehlung^[3] beachten). Zur Finalisierung der Restauration stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Politur

Bei der finalen Politur sollten alle Bereiche der äusseren Oberfläche poliert werden. Dadurch wird eine Plaque Anlagerung minimiert und ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis erzielt. Hierzu eignen sich Polierer, die extraoral angewendet werden, z.B. OptraGloss® Extra Oral

- 1) Vorglättung: Für eine feine Gesamtoberfläche OptraGloss Extra Oral (Diamant-Vorpolierer/dunkelblau) trocken bei niedriger Drehzahl anwenden.
- 2) Endglättung: Bereiche in Funktion mit OptraGloss Extra Oral (Diamant-Hochglanzpolierer/hellblau) nacharbeiten.
- 3) optional: Hochglanzpolitur mit OptraGloss Polierpaste

Glasur- und Maltechnik

Die Finalisierung der Restauration kann entweder ausschliesslich durch Glasieren oder durch Bemalen und Glasieren in einem Schritt erfolgen.

- Glasurtechnik

a) Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray

Restauration wie bei «Fixierung der Restauration auf einem IPS e.max CAD Crystallization Pin» beschrieben, platzieren. Restauration am IPS e.max CAD Crystallization Pin festhalten. Das IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray unmittelbar vor der Anwendung kräftig schütteln, bis sich die Mischkugel im Behälter frei bewegt (ca. 20 Sekunden). Wird das Spray zu wenig geschüttelt,

tritt beim Sprühen vorwiegend Treibmittel aus. Dies bewirkt einen unzureichenden Auftrag an Glasur-Pulver. Der Abstand des Sprühkopfes zur besprühenden Oberfläche soll 10 cm betragen und die Dose soll während des Sprühvorgangs möglichst senkrecht gehalten werden. Die Restauration von allen Seiten bei gleichzeitigem Drehen der Restauration mit kurzen Sprühtössen besprühen, so dass eine gleichmässige Schicht erzeugt wird. Zwischen den einzelnen Sprühtössen Spraydose erneut schütteln. Anschliessend die Restauration ein zweites Mal von allen Seiten bei gleichzeitigem Drehen der Restauration mit kurzen Sprühtössen besprühen, so dass eine gleichmässige deckende Schicht entsteht. Zwischen den einzelnen Sprühtössen Spraydose erneut schütteln. Kurz abwarten, bis der Glasur-Auftrag abgetrocknet ist und sich eine weissliche Schicht zeigt. Bereiche, die noch keinen gleichmässigen Auftrag zeigen, erneut besprühen. Anschliessend die Restauration mit dem vorgesehenen Brennparameter brennen. Dabei ist die maximale Belegung des Brennofens zu beachten. Hinweise zu der «Vorgehensweise nach dem Brand» beachten. Für Korrekturen bitte Hinweise unter «Korrekturen» beachten.

b) Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Restauration wie bei «Fixierung der Restauration auf einem IPS e.max CAD Crystallization Pin» beschrieben, platzieren. Anschliessend die IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo deckend und gleichmässig mit einem Pinsel auf die gesamte Aussenfläche der Restauration auftragen. Wird eine leichte Verdünnung der gebrauchsfähigen Glasur gewünscht, erfolgt dies mit dem IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ein zu dicker Glasurauftrag ist zu vermeiden. Insbesondere auf der Okklusalfäche darauf achten, dass es nicht zu «Pfützenbildung» kommt. Ein zu dünner Glasurauftrag führt zu unbefriedigendem Glanz. Sollte beim Anwenden von IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo auf die Innenfläche der Restauration gelangen, sind diese mit einem trockenen Kurzhaarpinsel vor dem Brand zu entfernen. Anschliessend die Restauration mit dem vorgesehenen Brennparameter brennen. Dabei ist die maximale Belegung des Brennofens zu beachten. Hinweise zu der «Vorgehensweise nach dem Brand» beachten. Für Korrekturen bitte Hinweise unter «Korrekturen» beachten.

– Maltechnik

c) Bemalung und Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Die Bemalung und Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray erfolgt in einem Brennprozess. Die Restauration wie bei «Fixierung der Restauration auf einem IPS e.max CAD Crystallization Pin» beschrieben, platzieren. Anschliessend die gebrauchsfähigen Shades oder Stains aus der Spritze entnehmen und durchmischen. Die Shades und Stains können mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid leicht verdünnt werden. Die Konsistenz sollte jedoch noch pastös sein. Die angemischten Shades und Stains mit einem feinen Pinsel gezielt direkt auf die Restauration applizieren. IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray gleichmässig von allen Seiten auf die Restauration sprühen. Vorgehensweise unter a) beachten. Anschliessend die Restauration mit dem vorgesehenen Brennparameter brennen. Dabei ist die maximale Belegung des Brennofens zu beachten. Hinweise zu der «Vorgehensweise nach dem Brand» beachten. Für Korrekturen bitte Hinweise unter «Korrekturen» beachten.

d) Bemalung und Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Die Bemalung und Glasur mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo erfolgt in einem Brennprozess. Die Restauration wie bei «Fixierung der Restauration auf einem IPS e.max CAD Crystallization Pin» beschrieben, platzieren. Anschliessend die IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo gleichmässig mit einem Pinsel auf die gesamte Aussenfläche der Restauration auftragen. Wird eine leichte Verdünnung der gebrauchsfähigen Glasur gewünscht, erfolgt dies mit ganz wenig IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ein zu dicker Glasurauftrag ist zu vermeiden. Insbesondere auf der Okklusalfäche darauf achten, dass es nicht zu «Pfützenbildung» kommt. Ein zu dünner Glasurauftrag führt zu unbefriedigendem Glanz. Falls Charakterisierungen gewünscht sind, kann die Restauration mit IPS e.max CAD Crystall/Shades und/oder IPS e.max CAD Crystall/Stains individualisiert werden. Die gebrauchsfähigen Shades und Stains der Spritze entnehmen und durchmischen. Die Shades und Stains können mit IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid leicht verdünnt werden. Die Konsistenz sollte jedoch noch pastös sein. Die angemischten Shades und Stains mit einem feinen Pinsel gezielt direkt in die ungebrannte Glasurschicht applizieren. Anschliessend die Restauration mit dem vorgesehenen Brennparameter brennen. Dabei ist die maximale Belegung des Brennofens zu beachten. Hinweise zu der «Vorgehensweise nach dem Brand» beachten. Für Korrekturen bitte Hinweise unter «Korrekturen» beachten.

– Korrekturen

Falls weitere Charakterisierungen oder Korrekturen notwendig sind, kann mit IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains und Glaze ein Korrekturbrand durchgeführt werden. Den Korrekturbrand ebenfalls auf dem IPS e.max CAD Crystallization Tray auf dem Sinterstück durchführen. Für geringfügige Formkorrekturen (z.B. approximale Kontaktpunkte) steht das IPS e.max CAD Crystall/Add-On mit seiner Anmischflüssigkeit zur Verfügung. Die angemischte Korrekturmasse mit einem Pinsel direkt auf die zu korrigierenden Bereiche bzw. auf die ungebrannte Glaze Paste und/oder Shades und Stains auftragen und brennen. Wird das Glaze Spray verwendet, zuerst die Shades und Stains auftragen. Anschliessend fehlende Bereiche mit Add-On ergänzen. Glaze Spray direkt nach dem Auftrag des Add-On aufsprühen und brennen. Nach Auftrag von Add-On den Korrekturbrand durchführen.

Fixierung der Restauration auf einem IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Den grösstmöglichen IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) auswählen, der die Restaurationsinnenseite am besten «ausfüllt», aber zirkular nicht an den Kronenwänden anstösst.
2. Anschliessend die Restaurationsinnenseite mit Brennhilfspaste IPS Object Fix Putty oder Flow bis zum Restaurationsrand auffüllen. IPS Object Fix Putty/Flow Spritze sofort nach Entnahme des Materials wieder fest verschliessen. Zur Lagerung die Spritze nach Entnahme aus dem Aluminiumbeutel idealerweise in einem wieder verschliessbaren Kunststoffbeutel oder Gefäss mit feuchter Atmosphäre aufbewahren.
3. Gewählten IPS e.max CAD Crystallization Pin tief in das IPS Object Fix Putty oder Flow eindrücken, so dass dieser ausreichend fixiert ist.
4. Rückstände von IPS Object Fix auf der Aussenseite der Restauration vermeiden. Eventuelle Verunreinigungen mit einem mit Wasser befeuchteten Pinsel entfernen und anschliessend trocknen.

Vorgehensweise nach dem Brand

Nach Abschluss des Brennvorganges (Signalton Brennofen abwarten) Restauration aus dem Brennofen nehmen und Objekte an einem vor Zugluft geschützten Platz vollständig auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Heisse Objekte dürfen nicht mit einer Metallzange berührt werden. Anschliessend Restauration vom gehärteten IPS Object Fix Putty/Flow abnehmen und anhaftende Rückstände mit Ultraschall im Wasserbad oder mit Dampfstrahler reinigen. Falls Schleifkorrekturen² erforderlich sind, darauf achten, dass keine Überhitzung der Keramik erzeugt wird.

Farbkombinationstabelle

Individuelle Charakterisierungen und Farbanpassungen werden mit den IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains erreicht.

A-D-Zahnfarbe	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset		copper			olive			khaki			mahogany			

Brennparameter

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektur-/Malfarben-/Glanzbrand mit IPS e.max CAD Crystall./-Massen

Ofen Programat		Bereitschafts- temperatur B [°C]	Schliesszeit S [min]	Heizrata t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T1 [°C]	Haltezeit H1 [min]	Heizrata t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T2 [°C]	Haltezeit H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Langzeit- abkühlung L [°C]	Kühlrate tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glanz ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektur-/Malfarben-/Glanzbrand mit IPS e.max CAD Crystall./-Add-On

Ofen Programat		Bereitschafts- temperatur B [°C]	Schliesszeit S [min]	Heizrata t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T1 [°C]	Haltezeit H1 [min]	Heizrata t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T2 [°C]	Haltezeit H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Langzeit- abkühlung L [°C]	Kühlrate tl [°C/min]
CS6		–	Glanz ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 Einheiten oder eine Brücke

^(b) IPS e.max CAD Crystallization Tray auf den Sintertisch stellen, max. 6 Einheiten

^(c) Werte für die Vortrocknung

^(d) Dritte Heizstufe

2.8 Eingliederung

IPS e.max ZirCAD Prime-Restaurationen zur Konditionierung der Kroneninnenflächen vor der Befestigung mit Al₂O₃, 25 – 70 µm, 1 bar oder Al₂O₃, 70 – 110 µm, 1,5 bar abstrahlen.

	Adhäsive Befestigung z. B. Multilink® Automix	Selbstadhäsive Befestigung z. B. SpeedCEM® Plus	Konventionelle Befestigung z. B. ZirCAD® Cement
Präparationsempfehlung	Nicht retentive Präparation	Retentive Präparation	Retentive Präparation
Sandstrahlen	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar oder Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Reinigung nach der Einprobe	z. B. Ivoclean		
Konditionieren	60 s mit z. B. Monobond® Plus	–	
Kronen		✓	
Brücken		✓	

3 Sicherheitshinweise

- Bei schwerwiegenden Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, wenden Sie sich an Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, Website: www.ivoclar.com und Ihre zuständige Gesundheitsbehörde.
- Die aktuelle Gebrauchsinformation ist auf der Website verfügbar (www.ivoclar.com/eIFU).
- Erklärung der Symbole: www.ivoclar.com/eIFU
- Der Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) kann aus der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) unter <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> abgerufen werden. Basis-UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Warnhinweise

- Sicherheitsdatenblätter (SDS) beachten (verfügbar unter www.ivoclar.com).
- Während der Bearbeitung von IPS e.max ZirCAD Prime-Blöcken entstehen Stäube, die zur Reizung der Augen, der Haut und zur Schädigung der Lunge führen können. Achten Sie daher auf ein ordnungsgemässes Funktionieren der Absaugung an Ihrer Fräsmaschine und am Arbeitsplatz. Atmen Sie Keramikstaub während der Ausarbeitung nicht ein und tragen Sie eine Staubschutzmaske (Partikelklasse FFP2) sowie eine Schutzbrille und Handschuhe.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Spraynebel nicht einatmen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach völliger Entleerung nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Entsorgungshinweise

Restbestände oder entfernte Restaurationen sind gemäss den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Restrisiken

Anwendern sollte bewusst sein, dass bei zahnärztlichen Eingriffen in der Mundhöhle generell gewisse Risiken bestehen. Folgende bekannte klinische Restrisiken bestehen:

- Abplatzung/Fraktur/Dezementierung des Restaurationsmaterials kann zum Verschlucken- oder Einatmen von Material, und einer erneuten zahnärztlichen Behandlung führen.
- Zementüberschüsse können zu Irritationen des Gewebes/der Gingiva führen. Bei fortschreitender Entzündung kann es zu Knochenabbau und Parodontitis kommen.

4 Lager- und Aufbewahrungshinweise

- In der Originalverpackung
- Trocken lagern
- Keinen Schlägen oder ungedämpften Vibrationen aussetzen

5 Zusätzliche Informationen

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäss Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemässer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

^[1] Die komplette Liste kompatibler CAD/CAM Systeme ist unter www.ivoclar.com ersichtlich.

^[2] z. B. Programat CSA, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire ist kein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Ivoclar Vivadent Flow Chart "Extrale und intraorale Schleifkörperempfehlung"

1 Utilisation prévue

Destination

Couronnes et bridges dans les zones antérieure et postérieure

Groupes cible de patients

Patients ayant des dents permanentes

Utilisateurs prévus / Formation spécifique

- Chirurgiens-dentistes (fabrication de restaurations au fauteuil ; flux de travail clinique)
- Prothésistes dentaires (fabrication de restaurations dentaires au laboratoire de prothèse dentaire)

Pas de formation spécifique requise.

Utilisation

Réservé exclusivement à l'usage dentaire.

Description

IPS e.max® ZirCAD Prime est un bloc d'oxyde de zirconium pour la fabrication de restaurations fixes et anatomiques en secteurs antérieurs et postérieurs.

IPS e.max ZirCAD Prime doit être usiné dans un système CAD/CAM autorisé^[1]

Après usinage en milieu humide ou sec du bloc, les restaurations sont frittées à l'aide d'un four de frittage.^[2] Une fois frittées, les restaurations sont polies à l'aide, par exemple, d'OptraGloss® Extra Oral ou glacées, ou caractérisées et glacées à l'aide des matériaux IPS e.max CAD Crystall./.

Données techniques

IPS e.max ZirCAD Prime			
Tailles des blocs	C17, B50		
Gamme de teintes	C17 : BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50 : A1, A2, A3, B1		
Caractéristiques	Unité	Spécifications	Valeurs moyennes typiques
CDT (25–500 °C)	[10 ⁻⁴ K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Résistance à la flexion (biaxiale, dentine)	[MPa]	≥ 900	1100
Résistance à la propagation des fissures (dentine)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (basée sur ISO 14627:2012)
Solubilité chimique	[µg/cm ²]	<100	–
Type / Classe	Type II / Classe 5		

Conforme à ISO 6872:2015

Indications

Structure de dent manquante sur dents antérieures et postérieures, édentement partiel en zones antérieure et postérieure

Types de restaurations :

- Couronnes
- Bridges (2 pontics contigus max., bridges 4 éléments max.)

Contre-indications

- L'utilisation du produit est contre-indiquée en cas d'allergie connue du patient à l'un des composants

Restrictions d'utilisation

Ne pas utiliser le produit dans les cas suivants :

- Bruxisme non traité (l'utilisation d'une gouttière est indiquée après la mise en place des restaurations)
- Piliers implantaires anatomiques et couronnes transvissées directement sur implants
- Mise en place provisoire

Ce produit ne doit pas être réutilisé.

-  Ne pas réutiliser

Le succès de la procédure ne peut pas être garanti sans le respect des indications suivantes :

- Respecter les épaisseurs et les dimensions minimales des connexions
- Usiner les blocs dans un système CAD/CAM compatible^[1]
- Frittage dans un four à haute température compatible
- Ne pas mélanger IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades and Stains avec d'autres céramiques dentaires (par ex. IPS Ivocolor Glaze, Shades et Essence)
- Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des matériaux incompatibles.

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray :

- Ne pas appliquer en bouche

Effets secondaires

Aucun effet secondaire connu à ce jour.

Interactions

Aucune interaction connue à ce jour.

Bénéfices cliniques

- Reconstruction de la fonction masticatoire
- Restauration de l'esthétique

Composition

Composants	Pourcentage (%) de la masse
Oxyde de zirconium (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Oxyde d'yttrium (Y_2O_3)	> 4,5 - ≤ 7,0
Oxyde d'hafnium (HfO_2)	≤ 5,0
Oxyde d'aluminium (Al_2O_3)	≤ 1,0
Autres oxydes	≤ 1,5

2 Mise en œuvre

Les blocs et les techniques de mise en œuvre suivants sont disponibles :

Technique de mise en œuvre			Types de restaurations	
Technique de polissage	Technique de glaçage	Technique de maquillage	Couronnes	Bridges
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Choix de la teinte

Nettoyer les dents avant de procéder au choix de la teinte. Déterminer la teinte sur la dent humide et non préparée ou les dents adjacentes. Déterminer la teinte de la préparation en fonction de la plus grande zone dyschromie de la préparation.

En technique de polissage, l'effet de teinte peut différer de celui du teintier. En fonction du degré de polissage, l'effet / l'intensité de la teinte est augmenté. Si nécessaire, il est recommandé de choisir un bloc dont la teinte est d'une teinte plus claire que la teinte cible.

2.2 Préparation

Préparer la dent selon les directives pour les restaurations tout céramique et veiller à respecter les épaisseurs minimales :

- Préparation sans coins ni angles
- Épaulement avec angle interne arrondi ou préparation concave (congé).
- Les dimensions données indiquent les épaisseurs minimales de préparation pour la restauration IPS e.max ZirCAD.
- L'épaisseur des bords de la préparation doit être d'au moins 1,0 mm (géométrie de la fraise) afin d'assurer un usinage optimal dans l'unité CAD/CAM.

Couronne postérieure	Couronne antérieure	Bridge jusqu'à 3 éléments	
		Couronne pilier postérieure	Couronne pilier antérieure

Bridge jusqu'à 4 éléments	
Couronne pilier postérieure	Couronne pilier antérieure

Données en mm

2.3 Processus de mise en œuvre CFAO (CAD/CAM)

Lors de la conception de la restauration, il convient de respecter les épaisseurs minimales et les dimensions des connexions indiquées.


	Zone postérieure		Zone antérieure		Forme de l'armature
	Épaisseurs minimales en mm	Dimensions des connexions en mm ²	Épaisseurs minimales en mm	Dimensions des connexions en mm ²	
Couronnes	0,8	–	0,8	–	Soutient la forme de la dent et/ou de la gencive (incisal, occlusal, et/ou basal)
Bridges jusqu'à 3 éléments	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Bridges jusqu'à 4 éléments	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Hauteur : 4 mm, largeur : 3 mm

^[b] Les dimensions des connexions minimales indiquées doivent être placées dans la zone de dentine du bloc.

Positionnement dans le bloc de la restauration à usiner (CAD) :

- Pour garantir que les restaurations IPS e.max ZirCAD Prime présentent une zone d'émail bien visible, elles doivent être positionnées le plus haut possible dans le bloc dans le logiciel CAM. Pour les restaurations unitaires, il est recommandé de placer la restauration à environ 1 mm sous le bord supérieur du bloc pour obtenir une zone incisale visible. Les restaurations de bridge doivent être placées de telle sorte que les dimensions minimales des connexions soient positionnées dans la zone dentinaire hautement résistante, dans les deux tiers inférieurs du bloc.



- Marquage dans le bloc : Le côté "dentine" est marqué par un évidement dans le bloc. La zone incisale est située du côté opposé.

Usinage dans l'usineuse (CAM) :

- Facteur de retrait** : IPS e.max ZirCAD Prime rétractant d'environ 17–20% lors du frittage, le facteur de rétraction des différents lots, intégré dans le code figurant sur chaque bloc, sera lu par le logiciel ou entré manuellement.
- Pour l'usinage en milieu humide** d'IPS e.max ZirCAD Prime, un réservoir pour liquide de coupe réservé à ce matériau doit être utilisé pour éviter la contamination croisée avec d'autres matériaux (ex. poussière d'usinage). Ne pas dépasser la quantité maximale de liquide de coupe pour l'usinage en milieu humide. Une contamination pourrait entraîner une coloration des restaurations pendant le processus de frittage.
- Pour l'usinage à sec**, veiller à ce que tout résidu soit retiré de la chambre de l'unité CAM et que la chambre soit sèche.

2.4 Finitions

Lorsque vous détachez les restaurations du bloc, veillez à ce qu'elles ne soient pas contaminées par de la graisse ou un film maculé, car cela pourrait compromettre le résultat de teinte.

Informations générales

- Les restaurations en oxyde de zirconium non complètement frittées s'abîment ou se cassent facilement. Il convient d'en tenir compte tout au long du traitement.
- Dans la mesure du possible, toute opération de post-traitement doit être effectuée alors que la restauration n'est pas encore complètement frittée (respecter les recommandations concernant les instruments de grattage).
- À l'état non complètement fritté, le contact avec des liquides inappropriés et des liquides non homologués pour l'oxyde de zirconium (par exemple de l'eau contaminée et/ou un liquide de refroidissement) et/ou des produits de contact (par exemple un spray d'occlusion) doit être évité.
- Procéder à la finition en employant des instruments adaptés, avec une vitesse de rotation réduite et en appliquant une pression légère, faute de quoi des fissures ou des éclats peuvent apparaître, notamment dans la zone marginale (respecter les recommandations relatives aux outils de grattage^[3]).
- La restauration non complètement frittée ne doit pas être nettoyée dans un bain à ultrasons ni au jet de vapeur.

Restaurations usinées à sec

- Détacher délicatement la restauration du support à l'aide d'un disque à séparer ou une fraise fine^[3]. Gratter les points d'attache au support et finir la restauration à l'aide d'instruments adaptés^[3].
- Après la finition, éliminer soigneusement la poussière d'oxyde de zirconium, soit avec un pinceau doux, soit par sablage de la restauration avec de l'air comprimé exempt d'huile.

Restaurations usinées en milieu humide

- Détacher délicatement la restauration du support à l'aide d'un disque à séparer ou une fraise fine^[3]. Gratter les points d'attache au support et finir la restauration à l'aide d'instruments adaptés^[3].
- Après la finition, éliminer soigneusement toute poussière d'oxyde de zirconium adhérente à la restauration. Les restaurations usinées en milieu humide peuvent être rincées à l'eau courante.
- Pour éviter que la restauration ne soit endommagée lors du frittage, la restauration en IPS e.max ZirCAD doit être complètement sèche. Les restaurations humides ne peuvent pas être frittées.

Remarques générales relatives à la finition

- Les grosses fraises en carbure de tungstène ou les instruments de fort diamètre ne sont pas adaptés, car ils produisent des vibrations pouvant conduire, entre autres, à des fêlures. Nous recommandons par conséquent d'utiliser exclusivement des fraises fines en carbure de tungstène ou de petits instruments⁽³⁾.
- Ne pas retoucher la zone de connexion des bridges à l'aide d'un disque à séparer car cela provoquerait des points d'amorces de fracture. Vérifier que les épaisseurs minimales et les dimensions des connexions ne sont pas modifiées par la finition.
- Avant le frittage, veiller à éliminer toute poussière d'oxyde de zirconium résiduelle. Des particules résiduelles seraient frittées sur la restauration, entraînant des imprécisions d'ajustage.
- La restauration ne doit pas être sablée à l'Al₂O₃ ni aux billes de verre.

2.5 Frittage

Le frittage⁽¹⁾ est un processus thermique au cours duquel IPS e.max ZirCAD Prime obtient ses propriétés physiques et mécaniques finales, telles que sa haute résistance et sa translucidité.

Remarques générales

- Des températures de frittage trop basses ou trop élevées et/ou des temps de frittage trop courts ou trop longs auront un effet négatif sur les propriétés finales mentionnées ci-dessus.
- Les billes de frittage ne sont pas recommandées pour le four de frittage Programat utilisé.
- Les restaurations ne doivent pas entrer en contact les unes avec les autres pendant le frittage.
- Choisir le programme approprié
- Les accessoires de frittage doivent toujours être propres et exempts de poussière afin de ne pas polluer la restauration frittée.
- Pour un placement correct des restaurations dans le four de frittage, veuillez respecter les indications du four utilisé.
-  Respecter le mode d'emploi du four de frittage⁽²⁾ utilisé.

Mise en œuvre après frittage

- Laisser toujours les restaurations refroidir à température ambiante.
- Ne pas toucher les éléments chauds avec une pince métallique.
- Ne pas souffler ni tremper les éléments.

2.6 Finition

- La mise en œuvre des restaurations frittées doit être réduite au minimum.
- La restauration ne doit être ajustée de manière mécanique qu'en cas d'absolue nécessité.
- Procéder à la retouche uniquement sous faible pression.
- Si des instruments de grattage sont utilisés pour les corrections, la restauration doit être refroidie à l'eau. D'autres instruments de grattage peuvent être utilisés en conjonction avec une pièce à main de laboratoire.
- Veillez respecter les recommandations du fabricant des instruments de grattage.
- Contrôler les zones cervicales et procéder à une légère retouche si nécessaire.
- Lors de la finition des restaurations, arrondir les angles vifs.
- Ne pas utiliser de disque à séparer pour retoucher les embrasures.
- Vérifier que les épaisseurs minimales et les dimensions des connexions ne sont pas modifiées par la retouche.
- N'utiliser que des instruments parfaitement propres.
- Vérifier que la restauration ne présente aucun défaut ni éclat avant et après tout traitement.
- La poussière de zircone présente sur la restauration doit être éliminée avant de procéder au glaçage.
- Nettoyer ensuite la restauration à l'eau courante ou au jet de vapeur et sécher.

2.7 Achèvement

Il convient au préalable de préfinir et de finir au moins les surfaces de contact occlusales. Lisser également la face basale des connexions d'armature de bridges à l'aide de polissoirs en caoutchouc.

Un premier pré-polissage est possible avant le frittage pour faciliter le travail de polissage. Pour cela, utiliser uniquement les polissoirs OptraGloss Extra Oral en forme de "spirale". Veiller à n'exercer qu'une légère pression et respecter une vitesse de rotation maximale de 5000 tr/min (bleu foncé) et 10000 tours/min (bleu clair). Un pré-polissage trop long peut entraîner une détérioration du résultat du polissage. Éviter autant que possible les résidus bleus provenant de l'instrument de polissage.

Des surfaces correctement polies aident à protéger les antagonistes de l'abrasion. Lors de cette opération, veiller à ce que les surfaces occlusales corrigées soit soigneusement polie après l'ajustage fonctionnel par grattage (respecter les recommandations relatives aux instruments de grattage⁽³⁾). Il existe différentes approches pour la finition des restaurations.

Polissage

Lors du polissage final, polir toutes les zones des extrados. Cela permet de minimiser l'accumulation de plaque et d'obtenir une belle esthétique finale. Les polissoirs appliqués par voie extraorale conviennent à cet effet, par exemple OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Pré-finition : utiliser OptraGloss Extra Oral (pré-polissoir diamanté / bleu foncé) à sec et à faible vitesse afin de créer un état de surface régulier.
- 2) Finition : finir les zones fonctionnelles à l'aide d'OptraGloss Extra Oral (polissoir diamanté haute brillance/ bleu clair).
- 3) Optionnel : polissage au brillant avec la pâte à polir OptraGloss

Technique de glaçage et maquillage

Finir la restauration soit par glaçage seul, soit par maquillage et glaçage en une seule étape.

- Technique de glaçage

a) Glaçage avec la glasure en spray IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Positionner la restauration sur la tige de cristallisation comme décrit au chapitre « Fixation de la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin ». Maintenir la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin. Secouer énergiquement le spray IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray juste avant l'application jusqu'à ce que la bille de mélange bouge librement dans le récipient (20 secondes environ). Si celui-ci n'est pas assez secoué, seul le gaz propulseur se libère pendant la pulvérisation. De ce fait, la restauration n'est pas suffisamment recouverte de glasure en spray. Tenir la tête du flacon à environ 10 cm de la surface à pulvériser. Pendant la pulvérisation, tenir le flacon à la verticale. Pulvériser la restauration sur tous les côtés par courtes pressions, de façon à obtenir une couche uniforme. Agiter le spray entre chaque pulvérisation. Pulvériser la restauration une seconde fois sur

tous les côtés par courtes pressions, de façon à obtenir une couche couvrante et uniforme. Agiter le spray entre chaque pulvérisation. Attendre un instant que la couche de glasure soit sèche (la couche devient blanchâtre). Les zones irrégulièrement recouvertes doivent à nouveau être pulvérisées. Cuire la restauration en utilisant les paramètres de cuisson indiqués. Veiller à ne pas dépasser la capacité de charge maximale du four de frittage. Respecter les instructions du chapitre "Comment procéder après la cuisson". Pour les corrections, veuillez respecter les informations du chapitre "Cuisson de correction".

b) Glaçage avec la glasure en pâte IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Positionner la restauration sur la tige de cristallisation comme décrit au chapitre « Fixation de la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin ». Appliquer ensuite, à l'aide d'un pinceau, une couche d'IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo de manière uniforme sur toute la surface externe de la restauration. Si l'on souhaite une légère dilution de la glasure prête à l'emploi, celle-ci peut être mélangée avec un peu de liquide IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ne pas appliquer la glasure en couche trop épaisse. Veiller particulièrement à ne pas l'appliquer en surépaisseur sur la surface occlusale. Une couche de glasure trop fine conduit à un brillant insuffisant. Si IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo entre accidentellement en contact avec l'intrados de la restauration, le retirer à l'aide d'un pinceau sec à poils courts avant cuisson. Cuire la restauration en utilisant les paramètres de cuisson indiqués. Veiller à ne pas dépasser la capacité de charge maximale du four de frittage. Respecter les instructions du chapitre "Comment procéder après la cuisson". Pour les corrections, veuillez respecter les informations du chapitre "Cuisson de correction".

- Technique de maquillage

c) Maquillage et glaçage avec IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Le maquillage/glaçage avec IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray se fait en un seul cycle de cuisson. Positionner la restauration sur la tige de cristallisation comme décrit au chapitre « Fixation de la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin ». Prélever les Shades ou Stains prêts à l'emploi de la seringue et mélanger soigneusement. Les Shades et Stains peuvent être dilués légèrement avec le liquide IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. La consistance doit toutefois être encore pâteuse. Appliquer directement au pinceau fin les Shades et Stains mélangés sur la restauration. Pulvériser la restauration sur toutes les faces avec IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray pour la couvrir d'une couche uniforme. Procéder selon les instructions du point a). Cuire la restauration en utilisant les paramètres de cuisson indiqués. Veiller à ne pas dépasser la capacité de charge maximale du four de frittage. Respecter les instructions du chapitre "Comment procéder après la cuisson". Pour les corrections, veuillez respecter les informations du chapitre "Cuisson de correction".

d) Maquillage et glaçage avec IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Le maquillage/glaçage d'IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo se fait en un seul cycle de cuisson. Positionner la restauration sur la tige de cristallisation comme décrit au chapitre « Fixation de la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin ». Appliquer ensuite, à l'aide d'un pinceau, IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo de manière uniforme sur toute la surface externe de la restauration. Si l'on souhaite une légère dilution de la glasure prête à l'emploi, celle-ci peut être mélangée avec un peu de liquide IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ne pas appliquer la glasure en couche trop épaisse. Veiller particulièrement à ne pas l'appliquer en surépaisseur sur la surface occlusale. Une couche de glasure trop fine conduit à un brillant insuffisant. Si l'on désire des caractérisations, la restauration est individualisée avec IPS e.max CAD Crystall/Shades et/ou IPS e.max CAD Crystall/Stains avant l'application de glasure. Prélever les Shades et Stains prêts à l'emploi de la seringue et les mélanger soigneusement. Les Shades et Stains peuvent être dilués légèrement avec le liquide IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. La consistance doit toutefois être encore pâteuse. Appliquer directement au pinceau les Shades et Stains sur la couche de glasure non cuite. Poser la restauration au centre du support IPS e.max CAD Crystallization Tray. Six éléments maximum peuvent être posés sur le support de cuisson pour la cuisson de glaçage. Positionner le support de frittage IPS e.max CAD Crystallization Tray sur le plateau de frittage et effectuer la cuisson suivant les paramètres indiqués. Respecter les instructions du chapitre "Comment procéder après la cuisson". Pour les corrections, veuillez respecter les informations du chapitre "Cuisson de correction".

- Cuisson de correction

Dans le cas où d'autres caractérisations ou corrections sont nécessaires, une cuisson de correction peut alors être réalisée avec les IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains et Glaze. Utiliser également le support IPS e.max CAD Crystallization Tray sur le plateau de frittage pour le cycle de cuisson de correction. Utiliser IPS e.max CAD Crystall/Add-On, y compris le liquide de mélange correspondant, pour effectuer de petites corrections de forme (par ex. points de contact proximaux). Appliquer avec un pinceau la masse de correction directement sur les zones à corriger et cuire. Si le spray de glaçage est utilisé, appliquer tout d'abord les Shades et les Stains. Ensuite, compléter les zones manquantes avec Add-On. Pulvériser le spray de glaçage directement après l'application d'Add-On et cuire. Après avoir appliqué le matériau add-on, effectuer une cuisson de correction.

Fixer la restauration sur la tige IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Choisir la tige de cristallisation IPS e.max CAD Crystallization Pin la plus large possible (S, M, L) qui "remplira" le mieux l'intrados de la restauration, sans toutefois entrer en contact avec les parois de la couronne.
2. Remplir l'intrados de la restauration avec IPS Object Fix Putty ou Flow jusqu'aux limites cervicales. Refermer immédiatement la seringue d'IPS Object Fix Putty/Flow après chaque utilisation. Une fois sortie de l'emballage en aluminium, conserver la seringue de préférence dans un sachet plastique refermable ou dans un récipient à l'atmosphère humide.
3. Enfoncer profondément la tige choisie dans IPS Object Fix Putty ou Flow de façon à ce qu'elle soit bien fixée.
4. Éviter les résidus d'IPS Object Fix sur la surface céramique de la restauration. Nettoyer toute trace de contamination à l'aide d'un pinceau humide puis sécher.

Comment procéder après la cuisson

Retirer la restauration du four une fois le cycle de cuisson terminé (attendre le signal sonore du four) et la laisser refroidir à température ambiante et à l'abri des courants d'air. Les éléments chauds ne doivent pas être touchés avec des pinces métalliques. Retirer la restauration de l'IPS Object Fix Putty/Flow. Éliminer les résidus dans un bain à ultrasons ou au jet de vapeur. Si les restaurations doivent être retravaillées par grattage, veiller à ce qu'il n'y ait pas de surchauffe de la céramique.

Tableau de combinaisons des teintes

Les caractérisations individuelles et les corrections de teinte sont réalisées avec les Shades et Stains IPS e.max CAD Crystall./.

Teintes A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset		copper			olive			khaki			mahogany		

Paramètres de cuisson

IPS e.max ZirCAD Prime

Cuisson de correction/maquillage/glaçage avec les matériaux IPS e.max CAD Crystall./

Four Programat		Température de service B [°C]	Temps de fermeture S [min]	Vitesse de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T1 [°C]	Temps de maintien H1 [min]	Vitesse de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T2 [°C]	Temps de maintien H2 [min]	Début du vide V1, V1 ₂ [°C]	Fin du vide V2, V2 ₂ [°C]	Refroidissement lent L [°C]	Vitesse de refroidissement tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glasure ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Cuisson de correction/maquillage/glaçage avec IPS e.max CAD Crystall./ Add-on

Four Programat		Température de service B [°C]	Temps de fermeture S [min]	Vitesse de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T1 [°C]	Temps de maintien H1 [min]	Vitesse de montée en temp. t [°C/min]	Température de cuisson T2 [°C]	Temps de maintien H2 [min]	Début du vide V1, V1 ₂ [°C]	Fin du vide V2, V2 ₂ [°C]	Refroidissement lent L [°C]	Vitesse de refroidissement tl [°C/min]
CS6		–	Glasure ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, 3 éléments max. ou un bridge

^(b) Placer le support de cristallisation IPS e.max CAD Crystallization Tray sur le plateau de frittage, 6 éléments max.

^(c) Valeurs de préséchage

^(d) Troisième étape de montée en température

2.8 Assemblage

Avant leur mise en place, conditionner les restaurations IPS e.max ZirCAD Prime par sablage des intrados des couronnes à l'Al₂O₃, 25 – 70 µm, 1 bar de pression ou à l'Al₂O₃, 70 – 110 µm, 1,5 bar.

	Collage adhésif ex. Multilink® Automix	Collage auto-adhésif ex. SpeedCEM® Plus	scellement ex. ZirCAD® Cement
Exigences en matière de préparation	Préparation non-rétentive	Préparation rétentive	Préparation rétentive
Sablage	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar ou Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Nettoyage après essayage	ex. Ivoclean		
Conditionnement	60 s avec ex. Monobond® Plus	–	
Couronnes	✓		
Bridges	✓		

3 Informations relatives à la sécurité

- En cas d'incident grave lié au produit, veuillez contacter Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, site Internet : www.ivoclar.com et les autorités compétentes.
- Le présent mode d'emploi est disponible sur notre site internet (www.ivoclar.com/elifu).
- Explication des symboles : www.ivoclar.com/elifu
- Le Résumé des Caractéristiques de Sécurité et de Performance Clinique (SSCP) peut être consulté dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED) à l'adresse <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Basic UDI-DI : 76152082ACERA006F2

Consignes de sécurité

- Respecter la Fiche de Données Sécurité (SDS) (disponible sur www.ivoclar.com).
- L'usinage des blocs IPS e.max ZirCAD Prime produit de la poussière pouvant irriter la peau et les yeux et entraîner des lésions pulmonaires. Assurez-vous que les systèmes d'aspiration de votre unité d'usinage et de votre lieu de travail fonctionnent parfaitement. Ne pas inhaler les poussières de grattage pendant la finition et porter un masque anti-poussière (classe de particules FFP2) ainsi que des lunettes de protection et des gants.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray : Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Le conteneur est pressurisé. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à 50 °C. N'ouvrez pas de force ou ne brûlez pas le conteneur, même après l'avoir complètement vidé.

Informations sur l'élimination

Les stocks restants ou les restaurations déposées doivent être éliminés conformément aux exigences légales nationales correspondantes.

Risques résiduels

Les utilisateurs doivent être conscients que toute intervention en bouche comporte des risques. Les risques cliniques résiduels suivants sont connus :

- La délamination / la fracture / le décollement du matériau de restauration peut entraîner l'ingestion / l'aspiration accidentelle de matériau et exige un renouvellement du traitement dentaire.
- Un excès de matériau d'assemblage peut entraîner une irritation des tissus mous / de la gencive. Une inflammation progressive peut entraîner une résorption osseuse ou une parodontite.

4 Durée de vie et conditions de conservation

- Dans son emballage d'origine
- Dans un endroit sec
- Ne pas exposer à des coups ou des vibrations.

5 Informations supplémentaires

Ne pas laisser à la portée des enfants !

Exclusivement réservé à l'usage dentaire. Le produit doit être mis en œuvre en respectant scrupuleusement le mode d'emploi. La responsabilité du fabricant ne peut être reconnue pour des dommages résultant d'un non-respect du mode d'emploi ou un élargissement du champ d'application prévu. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du matériau à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

^[1] La liste complète des systèmes CAD/CAM compatibles est disponible à l'adresse suivante : www.ivoclar.com.

^[2] ex. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire n'est pas une marque déposée par Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Flowchart Ivoclar Vivadent "Instruments de grattage recommandés pour usage extra-oral et en bouche"

1 Uso conforme alle norme

Destinazione d'uso

Corone e ponti nei settori anteriori e posteriori

Categorie di pazienti

Pazienti con dentatura permanente

Utilizzatori abilitati conformemente alle norme / Formazione specifica

- Odontoiatri (produzione chairside di restauri; flusso di lavoro clinico)
- Odontotecnici (produzione di restauri in laboratorio odontotecnico)

Nessuna formazione specifica richiesta.

Utilizzo

Solo per uso dentale!

Descrizione

IPS e.max® ZirCAD Prime è un blocchetto in ossido di zirconio per la realizzazione di restauri fissi, interamente anatomici, nei settori anteriori e posteriori.

IPS e.max ZirCAD Prime può essere lavorato in un apparecchio CAD/CAM autorizzato.^[1]

Dopo la lavorazione ad acqua o a secco del blocchetto, i restauri vengono sinterizzati in un forno per sinterizzazione.^[2] Una volta sinterizzati, i restauri vengono lucidati utilizzando per es. OpraGloss® Extra Oral, oppure glasati, o anche caratterizzati e glasati utilizzando i materiali IPS e.max CAD Crystall./

Dati tecnici	IPS e.max ZirCAD Prime		
Dimensioni blocchetto:	C17, B50		
Gamma colori	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Caratteristiche	Unità di misura	Specifiche	Valore medio tipico
CET (25–500°C)	[10 ⁻⁴ • K ³]	10,5 ± 0,5	–
Resistenza alla flessione (biassiale, dentinale)	[MPa]	≥ 900	1100
Tenacia alla frattura (dentinale)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (secondo ISO 14627:2012)
Solubilità chimica	[µg/cm ²]	< 100	–
Tipo / Classe	Tipo II / Classe 5		

Secondo ISO 6872:2015

Indicazioni

Struttura dentale mancante in denti anteriori e posteriori, edentulismo parziale nei settori anteriori e posteriori.

Tipi di restaura:

- Corone
- Ponti (max. 2 elementi intermedi, max. 4 elementi per ponte)

Controindicazioni

- L'utilizzo del prodotto sul paziente è controindicato in caso di allergia nota ad una delle sue componenti

Restrizioni d'uso

Non utilizzare il prodotto in caso di:

- Bruxismo non trattato (dopo la cementazione è indicato l'uso di un bite di protezione)
- Abutment ibridi e corone abutment ibride
- Cementazione provvisoria

Il prodotto non può essere riutilizzato.

-  Non riutilizzare!

Nelle seguenti situazioni non è possibile garantire una lavorazione di successo:

- Mancato rispetto degli spessori minimi richiesti per le pareti e delle dimensioni minime delle connessioni
- Fresatura dei blocchetti in un sistema CAD/CAM non compatibile^[1]
- Sinterizzazione in un forno per sinterizzazione non compatibile
- Miscelazione di IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades e Stains con altre ceramiche dentali (per es. IPS Ivocolor Glaze, Shade ed Essence).
- Utilizzo o contatto con materiali incompatibili

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Applicazione intraorale

Effetti collaterali

Non sono attualmente noti effetti collaterali.

Interazioni

Non sono attualmente note interazioni.

Benefici clinici

- Ripristino della funzione masticatoria
- Ripristino dell'estetica

Composizione

Componenti	Percentuale (%) in massa
Ossido di zirconio (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Ossido di ittrio (Y ₂ O ₃)	> 4,5 - ≤ 7,0
Ossido di afnio (HfO ₂)	≤ 5,0
Ossido di alluminio (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Altri ossidi	≤ 1,5

2 Utilizzo

Sono disponibili i seguenti blocchetti e tecniche di lavorazione:

Tecnica di lavorazione			Tipi di restauro	
Tecnica di lucidatura	Tecnica di glasura	Tecnica di pittura	Corone	Ponti
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Scelta del colore







Prima della scelta del colore, effettuare la pulizia dei denti. Determinare il colore sul dente umido e non preparato o sul dente contiguo. Il colore del moncone si determina dopo la preparazione, sulla base dell'area maggiormente discromica.

Con la tecnica di lucidatura, l'effetto cromatico può differire da quello della scala colori. A seconda del grado di lucidatura, si aumenta l'effetto cromatico/intensità di colore. In caso, si raccomanda di selezionare un blocchetto di un colore più chiaro rispetto al colore che si vuole ottenere.

2.2 Preparazione

Preparare il dente seguendo le linee guida per la realizzazione di restauri in ceramica integrale e assicurarsi di rispettare gli spessori minimi delle pareti:

- Preparazione priva di angoli e spigoli
- Preparazione a spalla con angoli interni arrotondati e/o preparazione a chamfer
- Le dimensioni indicate rispecchiano lo spessore minimo delle pareti per i restauri IPS e.max ZirCAD.
- Il diametro dei bordi del moncone preparato deve essere di almeno 1 mm (geometria dello strumento di rifinitura), per garantire un'ottimale lavorazione nell'apparecchio CAD/CAM.

Corona posteriore	Corona anteriore	Ponti di 3 elementi	
		Corona posteriore come pilastro di ponte	Corona anteriore come pilastro di ponte
			
Ponti di 4 elementi			
		Corona posteriore come pilastro di ponte	Corona anteriore come pilastro di ponte
			

Dimensioni in mm

2.3 Lavorazione CAD/CAM

In fase di progettazione del restauro, assicurarsi di rispettare le dimensioni minime dei connettori e gli spessori minimi indicati per le pareti.


	Settori posteriori		Settori anteriori		Tipo di conformazione
	Spessore minimo dello strato in mm	Dimensioni connettore in mm²	Spessore minimo dello strato in mm	Dimensioni connettore in mm²	
Corone	0,8	–	0,8	–	A supporto della forma del dente e/o della gengiva (incisale, occlusale e/o alla base)
Ponti di 3 elementi	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Ponti di 4 elementi	1,0	12 ^[a,b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Altezza: 4 mm, larghezza: 3 mm

^[b] La superficie minima della sezione dei connettori indicata deve essere posizionata nella zona dentinale del blocchetto.

Posizionamento del restauro progettato nel blocchetto (CAD):

- Affinché i restauri realizzati con IPS e.max ZirCAD Prime presentino una zona di smalto chiaramente visibile, nel software CAD, queste zone devono essere posizionate nella parte più alta possibile del blocchetto. In caso di restauri di denti singoli, si consiglia di posizionare il restauro a ca. 1 mm sotto il bordo superiore del blocchetto, in modo tale da ottenere una parte incisale chiaramente visibile. I restauri a ponte devono essere posizionati in modo tale che le dimensioni minime dei connettori siano posizionate nell'area della dentina ad alta resistenza, nei due terzi inferiori del blocchetto.



- Marcatura/concavità nel blocchetto: l'area dentinale si trova nel punto della concavità del blocchetto. L'area incisale si trova sul lato opposto.

Lavorazione nella fresatrice (CAM):

- **Fattore di contrazione:** Poiché durante la sinterizzazione IPS e.max ZirCAD Prime si contrae del 17– 20 % ca., il fattore di contrazione del relativo lotto, che è indicato nel codice che si trova sul blocchetto, deve essere letto dal software oppure inserito manualmente.
- **Per la lavorazione ad acqua** di IPS e.max ZirCAD Prime, utilizzare un contenitore separato per l'additivo, in modo da evitare una contaminazione crociata con altri materiali (per es. polvere di rifinitura). Nella lavorazione ad acqua, non superare la quantità consigliata di additivo di fresatura. Le contaminazioni possono condurre a decolorazioni dei restauri durante il processo di sinterizzazione.
- **In caso di lavorazione a secco**, è necessario assicurarsi che la camera di fresatura dell'apparecchio CAM sia stata prima pulita ed asciugata.

2.4 Rifinitura

Durante la separazione dei restauri dal blocchetto assicurarsi di non contaminarli con un film di grasso o sporco perché in tal caso si potrebbe compromettere il risultato cromatico.

Informazioni generali

- I restauri in ossido di zirconio non sinterizzati densamente sono inclini a danni e fratture. Questo deve pertanto essere tenuto in considerazione nell'intero processo di lavorazione.
- Se possibile, ogni ulteriore lavorazione manuale dovrebbe essere effettuata allo stato non sinterizzato densamente (attenersi ai consigli riguardanti gli strumenti di rifinitura^[3]).
- Allo stato non sinterizzato densamente, si deve impedire il contatto con liquidi non idonei o non deliberati per l'ossido di zirconio (per es. acqua e/o liquido refrigerante contaminati) e/o liquidi di contatto (per es. spray per occlusione).
- Rifinire soltanto con idonei strumenti di rifinitura, ad un basso numero di giri ed esercitando una leggera pressione per evitare distacchi e frastagliature, soprattutto in zona marginale (attenersi ai consigli riguardanti gli strumenti di rifinitura^[3]).
- Non detergere il restauro non sinterizzato in bagno ad ultrasuoni oppure con il vaporizzatore.

Restauri fresati a secco

- Separare cautamente il restauro dal supporto con disco separatore oppure con strumenti di rifinitura idonei^[3]. Rifinire il punto di attacco delle barre di supporto con idonei strumenti per rifinitura^[3].
- Dopo la rifinitura, liberare il restauro dalla polvere di ossido di zirconio con un pennello morbido oppure passando un getto d'aria compressa priva di olio.

Restauri fresati ad acqua

- Separare cautamente il restauro dal supporto con disco separatore oppure con strumenti di rifinitura idonei^[3]. Rifinire il punto di attacco delle barre di supporto con idonei strumenti per rifinitura^[3].
- Dopo la rifinitura, rimuovere accuratamente dal restauro tutta la polvere di rifinitura dell'ossido di zirconio. I restauri fresati ad acqua possono essere risciacquati brevemente sotto acqua corrente.
- Per evitare danni al restauro durante la sinterizzazione, il restauro IPS e.max ZirCAD deve essere completamente asciutto. Non sinterizzare restauri ancora umidi!

Avvertenze generali per la rifinitura

- Le frese in carburo di tungsteno e/o gli strumenti di rifinitura^[2] grossolani e con grandi diametri sono adatti solo in misura limitata, poiché possono causare vibrazioni durante la finitura, provocando, fra le altre cose, scheggiature. Pertanto si consiglia di utilizzare soltanto frese e strumenti di rifinitura^[2] a grana fine.
- In nessun caso utilizzare un disco separatore per "separare a posteriori" nella zona dei connettori di ponti, perché si può creare una zona predisposta alla rottura. Prestare attenzione, affinché dopo la rifinitura siano mantenuti gli spessori minimi e le sezioni delle connessioni dei restauri.
- Fare attenzione a rimuovere accuratamente tutti i residui di polvere di ossido di zirconio prima della sinterizzazione. Le particelle di ossido di zirconio aderenti potrebbero sinterizzarsi e condurre ad imprecisioni nell'adattamento.
- Non sabbare il restauro con Al₂O₃ oppure con perle di vetro per lucidatura.

2.5 Sinterizzazione

La sinterizzazione^[2] è un processo termico durante il quale l'IPS e.max ZirCAD Prime raggiunge le sue caratteristiche fisiche e meccaniche finali, quali l'elevata resistenza e traslucenza.

Note generali

- Temperature di sinterizzazione troppo basse o troppo elevate, o tempi di sinterizzazione troppo brevi o troppo lunghi, hanno un influsso negativo sulle caratteristiche finali sopracitate.
- In generale, per il forno per sinterizzazione Programat CS6 non è consigliato l'uso di sfere di sinterizzazione.
- I restauri non devono entrare in contatto tra loro durante la sinterizzazione.
- È necessario effettuare la corretta selezione del programma.
- Tenere sempre gli accessori di sinterizzazione puliti e privi di polvere, in modo che non si verifichino contaminazioni nei restauri sinterizzati.
- Per il corretto posizionamento dei restauri nel forno per sinterizzazione, rispettare le indicazioni del relativo forno.
-  Attenersi alle rispettive Istruzioni d'uso del forno per sinterizzazione^[2] utilizzato.

Processo dopo la sinterizzazione

- Prima di procedere con l'ultima lavorazione lasciar raffreddare i restauri a temperatura ambiente.
- Non toccare gli oggetti caldi con pinze metalliche.
- Non raffreddare gli oggetti con getto d'aria o con acqua.

2.6 Processo di ultimazione

- La rifinitura dei restauri sinterizzati deve essere limitata al minimo indispensabile.
- Rifinire il restauro meccanicamente soltanto se è veramente indispensabile.
- Esercitare minima pressione durante la rifinitura.
- In caso di rifinitura con strumenti diamantati deve essere utilizzato un raffreddamento ad acqua. In alternativa, si possono utilizzare anche strumenti di rifinitura idonei con l'utilizzo di un manipolo da laboratorio.
- Attenersi ai consigli del produttore degli strumenti di rifinitura!
- Controllare le zone marginali ed eventualmente rifinirle leggermente.
- Nella rifinitura di restauri evitare bordi acuti, cercando sempre di arrotondare.
- Non separare le zone interdentali con dischi di separazione.
- Dopo la rifinitura, prestare attenzione che vengano mantenuti gli spessori minimi delle pareti e le dimensioni del connettore.
- Utilizzare soltanto strumenti per rifinitura in perfetto stato.
- Prima e dopo l'ulteriore lavorazione, controllare che il restauro non presenti difetti ed incrinature.
- Prima della glasura, eliminare la polvere di ossido di zirconio sinterizzata.
- Quindi detergere il restauro sotto acqua corrente o con vaporizzatore ed asciugare.

2.7 Finalizzazione

Prima di procedere, prelevigare e levigare almeno le superfici di contatto occlusale. Si consiglia di levigare la superficie basale dei connettori dei ponti con gommini per lucidatura.

Per facilitare la lucidatura all'utilizzatore, è possibile eseguire una prima prelucidatura prima della sinterizzazione. A tale scopo, utilizzare esclusivamente strumenti per lucidatura OptraGloss Extra Oral nella forma di Disco a Spirale. Assicurarsi di utilizzare solo una leggera pressione di contatto e una velocità massima di 5.000 giri/min (blu) e 10.000 giri/min (azzurro). Una prelucidatura troppo lunga può portare a un risultato insoddisfacente. I residui blu degli strumenti per lucidatura devono essere evitati il più possibile.

Superfici ben lucidate aiutano a proteggere gli antagonisti da un'abrasione indesiderata. Quindi, dopo aver effettuato rifiniture funzionali, lucidare accuratamente le superfici occlusali rifinite (attenersi ai consigli sull'uso di strumenti di rifinitura^[2]). Per la rifinitura dei restauri, sono utilizzabili diversi approcci.

Lucidatura

Durante la lucidatura finale, lucidare tutte le aree delle superfici esterne. In questo modo, si riduce al minimo l'accumulo di placca e si ottiene un risultato esteticamente gradevole. A questo scopo, sono indicati gli strumenti per lucidatura che si utilizzano per via extraorale, come ad esempio OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Pre-levigatura: utilizzare OptraGloss Extra Oral (strumento diamantato per prelevigatura/blu) a secco a bassa velocità per creare una superficie liscia.
- 2) Levigatura: levigare le aree funzionali con OptraGloss Extra Oral (strumento diamantato per lucidatura a specchio/azzurro).
- 3) Optional: lucidatura a specchio con la pasta per lucidatura OptraGloss

Tecnica di glasura e pittura

Completare il restauro con la sola glasura oppure con la pittura e glasura in un'unico passaggio.

Tecnica di glasura

a) Glasura con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Posizionare il restauro come descritto in "Fissaggio del restauro sul perno IPS e.max CAD Crystallization Pin". Tenere il restauro tramite l'IPS e.max CAD Crystallization Pin. Agitare vigorosamente l'IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray poco prima dell'utilizzo, fino a che la sfera di miscelazione si muove liberamente nel contenitore (ca. 20 secondi). Se lo spray non viene sufficientemente agitato, mentre si spruzza fuoriesce principalmente gas propellente. Questo determina un'insufficiente applicazione di polvere di glasura. Rispettare una distanza di ca. 10 cm. fra l'ugello erogatore e la superficie da trattare. Durante l'applicazione tenere il flacone il più

possibile in posizione verticale. Spruzzare sul restauro da tutti i lati, ruotando il restauro e contemporaneamente applicando un breve spruzzo in modo da creare uno strato coprente ed uniforme. Fra un'applicazione spray e l'altra, agitare nuovamente il flacone. Quindi, spruzzare una seconda volta sul restauro da tutti i lati, ruotando il restauro e contemporaneamente applicando un breve spruzzo in modo da creare uno strato coprente ed uniforme. Fra un'applicazione spray e l'altra, agitare nuovamente il flacone. Attendere brevemente finché l'applicazione di glasura si è asciugata e presenta uno strato biancastro. Applicare nuovamente sulle zone che non presentano ancora una copertura uniforme. Eseguire la cottura del restauro utilizzando i parametri di cottura previsti. Assicurarsi di non superare la capacità massima di carico del forno per sinterizzazione. Attenersi alle indicazioni del capitolo "Procedimento dopo la cottura" In caso di correzioni, attenersi alle informazioni del capitolo "Cottura di correzione".

b) Glasura con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste Fluo

Posizionare il restauro come descritto in "Fissaggio del restauro sul perno IPS e.max CAD Crystallization Pin". Quindi, con un pennello, applicare uno strato uniforme di IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo sull'intera superficie esterna del restauro. Qualora si desideri diluire leggermente la glasura pronta all'uso, utilizzare un po' di liquido IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Evitare l'applicazione di uno strato troppo spesso di glasura. In particolare, nella superficie oclusale, prestare attenzione che non si formino „accumuli“. L'applicazione di uno strato troppo sottile di glasura porta ad una lucentezza insoddisfacente. Qualora durante l'utilizzo, la glasura IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo dovesse giungere alle superfici interne del restauro, eliminarla prima della cottura utilizzando un pennello a pelo corto asciutto. Eseguire la cottura del restauro utilizzando i parametri di cottura previsti. Assicurarsi di non superare la capacità massima di carico del forno per sinterizzazione. Attenersi alle indicazioni del capitolo "Procedimento dopo la cottura" In caso di correzioni, attenersi alle informazioni del capitolo "Cottura di correzione".

– Tecnica di pittura

c) Pittura e glasura con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

La pittura e glasura con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray avviene in un unico ciclo di cottura. Posizionare il restauro come descritto in "Fissaggio del restauro sul perno IPS e.max CAD Crystallization Pin". Estrudere Shades e Stains pronti all'uso dalla siringa e miscelarli accuratamente. Shades e Stains possono essere leggermente diluiti con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Tuttavia la consistenza dovrebbe rimanere pastosa. Con un pennello fine, applicare Shades e Stains miscelati direttamente sullo strato di glasura da cuocere. Spruzzare sul restauro IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray da tutti i lati in modo da coprirlo con uno strato uniforme. Procedere secondo le Istruzioni al punto a). Eseguire la cottura del restauro utilizzando i parametri di cottura previsti. Assicurarsi di non superare la capacità massima di carico del forno per sinterizzazione. Attenersi alle indicazioni del capitolo "Procedimento dopo la cottura" In caso di correzioni, attenersi alle informazioni del capitolo "Cottura di correzione".

d) Pittura e glasura con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

La pittura e glasura di IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo avviene in un unico ciclo di cottura. Posizionare il restauro come descritto in "Fissaggio del restauro sul perno IPS e.max CAD Crystallization Pin". Quindi, con un pennello, applicare uno strato uniforme di IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo sulla superficie esterna del restauro. Qualora si desideri diluire leggermente la glasura pronta all'uso, utilizzare un po' di liquido IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Evitare l'applicazione di uno strato troppo spesso di glasura. In particolare, nella superficie oclusale, prestare attenzione che non si formino „accumuli“. L'applicazione di uno strato troppo sottile di glasura porta ad una lucentezza insoddisfacente. Se si desiderano caratterizzazioni, individualizzare il restauro utilizzando IPS e.max CAD Crystall/Shades e/o IPS e.max CAD Crystall/Stains. Estrudere Shades e Stains pronti all'uso dalla siringa e miscelarli accuratamente. Shades e Stains possono essere leggermente diluiti con IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Tuttavia la consistenza dovrebbe rimanere pastosa. Con un pennello fine, applicare Shades e Stains miscelati direttamente sullo strato di glasura da cuocere. Posizionare il restauro al centro dell'IPS e.max CAD Crystallization Tray. Sul piano di sinterizzazione possono essere posizionati per la glasura al massimo 6 unità. Posizionare IPS e.max CAD Crystallization Tray sul piano di sinterizzazione ed effettuare la cottura con i parametri di cottura previsti. Attenersi alle indicazioni del capitolo "Procedimento dopo la cottura" In caso di correzioni, attenersi alle informazioni del capitolo "Cottura di correzione".

Cottura di correzione

Qualora fossero necessarie ulteriori caratterizzazioni o correzioni, è possibile effettuare una cottura di correzione utilizzando IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains e Glaze. Utilizzare IPS e.max CAD Crystallization Tray sul piano di sinterizzazione per il corretto ciclo di cottura. Utilizzare IPS e.max CAD Crystall/Add-On con il rispettivo liquido di miscelazione per effettuare piccole correzioni di forma (per es. punti di contatto prossimi). Applicare la massa Add-On miscelata con un pennello direttamente sulle zone da correggere e/o sulla pasta Glaze e/o Shade o Stains da cuocere ed effettuare la cottura. Se si utilizza Glaze Spray, applicare prima gli Shade e gli Stains. Quindi completare le zone mancanti con Add-On. Applicare Glaze Spray subito dopo l'applicazione dell'Add-On e quindi effettuare la cottura. Dopo l'applicazione della massa Add-On effettuare la cottura di correzione.

Fissaggio del restauro su IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Scegliere il perno IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) nella misura più grande possibile, in modo che riempia in modo ottimale l'interno del restauro, ma non tocchi circolarmente le pareti della corona.
2. Riempire l'interno del restauro con la pasta per cottura IPS Object Fix Putty oppure Flow fino al bordo del restauro. Chiudere bene la siringa IPS Object Fix Putty/Flow immediatamente dopo l'uso. Dopo aver tolto la siringa dal foglio in alluminio, si consiglia di conservarla in un sacchetto in plastica richiudibile oppure in un contenitore con atmosfera umida.
3. Inserire profondamente il perno IPS e.max CAD Crystallization Pin scelto nella pasta IPS Object Fix Putty oppure Flow, in modo che sia ben fissato.
4. Evitare che eventuali residui di IPS Object Fix aderiscano alla superficie esterna del restauro. Rimuovere ogni impurità all'esterno del restauro con pennello umido di acqua e quindi asciugare.

Procedura dopo la cottura

Al termine della cottura, prelevare il restauro dal forno (attendere il segnale acustico del forno) e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente in luogo protetto da correnti d'aria. Non toccare gli oggetti caldi con pinze metalliche. Staccare il restauro dalla pasta IPS Object Fix Putty / Flow indurita. Eliminare ogni residuo in bagno d'acqua ad ultrasuoni o con vaporizzatore. Se il restauro necessita di correzioni tramite rifinitura³ assicurarsi di non surriscaldare la ceramica.

Tabella di combinazione colori

Caratterizzazioni individuali ed adattamenti cromatici si effettuano con IPS e.max CAD Crystall./Shades e Stains.

Colori A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white cream sunset copper olive khaki mahogany																					

Parametri di cottura

IPS e.max ZirCAD Prime

Cottura di correzione/Stains/Glaze con materiali IPS e.max CAD Crystall./

Forno Programat		Stand-by temperatura B [°C]	Tempo di chiusura S [min]	Gradiente termico t ↗ [°C/min]	Temperatura di cottura T1 [°C]	Tempo di tenuta H1 [min]	Gradiente termico t ↗ [°C/min]	Temperatura di cottura T2 [°C]	Tempo di tenuta H2 [min]	Vuoto 1 11 12 [°C]	Vuoto 2 21 22 [°C]	Raffredda- mento lento L [°C]	Gradiente di raffreddamento tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Cottura di correzione/Stains/Glaze con IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Forno Programat		Stand-by temperatura B [°C]	Tempo di chiusura S [min]	Gradiente termico t ↗ [°C/min]	Temperatura di cottura T1 [°C]	Tempo di tenuta H1 [min]	Gradiente termico t ↗ [°C/min]	Temperatura di cottura T2 [°C]	Tempo di tenuta H2 [min]	Vuoto 1 11 12 [°C]	Vuoto 2 21 22 [°C]	Raffredda- mento lento L [°C]	Gradiente di raffreddamento tl [°C/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 unità o un ponte

^(b) Posizionare IPS e.max CAD Crystallization Tray sul piano di sinterizzazione, max. 6 unità

^(c) Valore per la preasciugatura

^(d) Terza fase di riscaldamento

2.8 Cementazione

Prima della cementazione, condizionare il restauro IPS e.max ZirCAD Prime sabbiando l'interno della corona con Al_2O_3 25-70 μm , 1 bar oppure Al_2O_3 70-110 μm , 1,5 bar.

	Cementazione adesiva per es. MultiLink® Automix	Cementazione autoadesiva per es. SpeedCEM® Plus	Cementazione convenzionale per es. ZirCAD® Cement
Requisiti per la preparazione	Preparazione non ritentiva	Preparazione ritentiva	Preparazione ritentiva
Sabbiatura	Al_2O_3 25-70 μm , 1 bar oppure Al_2O_3 70-110 μm , 1,5 bar		
Detersione dopo la messa in prova	per es. Ivoclean		
Condizionamento	60 secondi con per es. Monobond® Plus	–	
Corone		✓	
Ponti		✓	

3 Avvertenze di sicurezza

- In caso di eventi gravi verificatisi in relazione al prodotto, contattare Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, sito Internet: www.ivoclar.com, e le autorità sanitarie competenti locali.
- Le Istruzioni d'Uso in vigore sono reperibili sul sito web (www.ivoclar.com/elFU).
- Spiegazione dei simboli: www.ivoclar.com/elFU
- Il Summary of Safety and Clinical Performance (Sintesi relativa alla Sicurezza e alla Prestazione Clinica - SSCP) può essere consultato dall'European Database on Medical Devices EUDAMED (database europeo sui dispositivi medici) al sito <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Basic UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Avvertenze

- Attenersi alle schede di sicurezza (SDS) (disponibili sul sito www.ivoclar.com).
- La lavorazione dei blocchetti IPS e.max ZirCAD Prime produce polvere che può irritare la cute e gli occhi e che può provocare danni ai polmoni. Assicurarsi che l'impianto di aspirazione della fresatrice e sul posto di lavoro funzionino perfettamente. Durante la rifinitura non inalare la polvere di rifinitura ed indossare mascherina di protezione (classe di particelle FFP2), nonché occhiali e guanti di protezione.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Non inalare lo spray nebulizzato. Il contenitore è sotto pressione. Proteggere da luce solare diretta e da temperature superiori a 50 °C. Non aprire con la forza o bruciare il flacone, anche dopo che è stato completamente svuotato.

Avvertenze per lo smaltimento

Scorte rimanenti e restauri rimossi devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni di legge nazionali.

Rischi residui

Gli utilizzatori devono essere consapevoli che negli interventi odontoiatrici eseguiti nel cavo orale esistono generalmente alcuni rischi. Sono noti i seguenti rischi clinici residui:

- Distacchi (chipping) / fratture / decementazione del materiale da restauro possono condurre a ingestione o inalazione e quindi ad un nuovo trattamento dentale.
- Eccedenze di cemento possono condurre a irritazione dei tessuti morbidi/gengiva. L'infiammazione progressiva può portare al riassorbimento osseo o alla parodontite.

4 Avvertenze di conservazione e stoccaggio

- Nel confezionamento originale
- In luogo asciutto
- Non esporre ad impatto fisico o vibrazioni.

5 Informazioni supplementari

Conservare fuori dalla portata dei bambini!

Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per un utilizzo in campo dentale. Il suo impiego deve avvenire solo seguendo le specifiche Istruzioni d'uso del prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni risultanti dalla mancata osservanza delle Istruzioni d'uso o da utilizzi diversi dal campo d'impiego previsto per il prodotto. L'utente pertanto è tenuto a verificare, prima dell'impiego, l'idoneità dei prodotti agli scopi previsti, in particolare nel caso in cui tali scopi non siano tra quelli indicati nelle Istruzioni d'uso.

^[1] L'elenco completo dei sistemi CAD/CAM compatibili è disponibile sul sito www.ivoclar.com.

^[2] per es. Programat CSA, Programat CSA, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire non è un marchio registrato Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Ivoclar Vivadent flow chart "Strumenti di rifinitura consigliati per l'uso extraorale ed intraorale".

1 Uso previsto

Uso previsto

Coronas y puentes en la región anterior y posterior

Grupo objetivo de pacientes

Pacientes con dientes permanentes

Usuarios previstos/Formación especial

- Dentistas (fabricación de restauraciones en consulta, flujo de trabajo clínico)
- Técnicos de laboratorio dental (fabricación de restauraciones en el laboratorio dental)

No se requiere formación especial.

Uso

Solo para uso odontológico.

Descripción

IPS e.max® ZirCAD Prime es un bloque de óxido de circonio para la fabricación de restauraciones fijas de contorno completo en dientes anteriores y posteriores.

IPS e.max ZirCAD Prime debe procesarse en una máquina CAD/CAM autorizada.^[1]

Después del procesamiento húmedo o seco del bloque, las restauraciones se sinterizan en un horno de sinterización.^[2] Una vez sinterizadas, las restauraciones se pulen con, por ejemplo, OptraGloss® Extra Oral o se glasean, o se caracterizan y glasean con materiales IPS e.max CAD Crystall.

Datos técnicos

IPS e.max ZirCAD Prime			
Tamaños de bloque	C17, B50		
Gama de tonos	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Características	Unidad	Especificaciones	Valor promedio típico
CTE (25-500 °C)	[10 ⁻⁴ K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	-
Resistencia a la flexión (biaxial, dentina)	[MPa]	≥900	1100
Tenacidad a la fractura (dentina)	[MPa • m ^{1/2}]	-	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (según ISO 14627:2012)
Solubilidad química	[µg/cm ²]	<100	-
Tipo/Clase	Tipo II/Clase 5		

Según la norma ISO 6872:2015

Indicaciones

Ausencia de estructura dentaria en dientes anteriores y posteriores, edentulismo parcial en la región anterior y posterior

Tipos de restauraciones:

- Coronas
- Puentes (máx. 2 pónicos conectados, máx. puentes de 4 piezas)

Contraindicaciones

- El uso del producto está contraindicado si se sabe que el paciente es alérgico a alguno de sus componentes

Limitaciones de uso

No utilice el producto en los siguientes casos:

- Bruxismo no tratado (el uso de férula está indicado después del asiento)
- Pilares híbridos y coronas con pilares híbridos
- Asiento temporal

El producto no debe reutilizarse.

-  No reutilizar

En las siguientes situaciones, no se puede garantizar un procedimiento exitoso:

- No alcanzar los espesores de pared mínimos requeridos y las dimensiones mínimas del conector
- Fresar los bloques en un sistema CAD/CAM incompatible^[1]
- Sinterizar en un horno de sinterización incompatible
- Mezclar IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades y Stains con otros materiales cerámicos dentales (por ejemplo, IPS Ivocolor Glaze, Shades y Essences)
- Uso de o contacto con materiales incompatibles

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Aplicación intraoral

Efectos secundarios

No se han observado efectos secundarios hasta la fecha.

Interacciones

No se conocen interacciones hasta la fecha.

Beneficio clínico

- Reconstrucción de la función masticatoria
- Restauración de la estética

Composición

Componentes	Porcentaje (%) en masa
Óxido de circonio (ZrO ₂)	87,0-95,5
Óxido de itrio (Y ₂ O ₃)	>4,5-≤7,0
Óxido de hafnio (HfO ₂)	≤5,0
Óxido de aluminio (Al ₂ O ₃)	≤1,0
Otros óxidos	≤1,5

2 Aplicación

Están disponibles los siguientes bloques y técnicas de procesamiento:

Técnica de procesamiento			Tipos de restauraciones	
Técnica de pulido	Técnica de glaseado	Técnica de maquillaje	Coronas	Puentes
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Determinación del tono







Limpie los dientes antes de la determinación del tono. Determine el tono en función del diente húmedo sin preparar o de los dientes adyacentes. Determine el tono del diente preparado en función del área con mayor decoloración de la preparación.

Con la técnica de pulido, el efecto de tono puede ser diferente del de la guía de tonos. El efecto e intensidad del tono aumenta en función del grado de pulido. En caso necesario, se recomienda seleccionar un tono de bloque que sea un tono más brillante que el tono objetivo.

2.2 Preparación

Prepare el diente según las guías para las restauraciones de cerámica sin metal y asegúrese de respetar los grosores mínimos de pared:

- Prepare sin ángulos ni bordes
- Preparación de hombro con bordes internos redondeados y/o preparación de chablán
- Las dimensiones indicadas se refieren al grosor mínimo de la pared para las restauraciones de IPS e.max ZirCAD
- El radio de los bordes de preparación debe ser de al menos 1,0 mm (geometría de la herramienta de fresado) para garantizar un procesamiento óptimo en la máquina CAD/CAM

Corona posterior	Corona anterior	Puentes de 3 piezas	
		Corona posterior como pilar de puente	Corona anterior como pilar de puente
			
Puentes de 4 piezas			
Corona posterior como pilar de puente		Corona anterior como pilar de puente	
			

Dimensiones en mm

2.3 Procesamiento CAD/CAM

Asegúrese de respetar los grosores mínimos de pared y las dimensiones del conector indicados al diseñar la restauración.


	Región posterior		Región anterior		Tipo de diseño
	Grosor mínimo de la capa en mm	Dimensiones del conector en mm²	Grosor mínimo de la capa en mm	Dimensiones del conector en mm²	
Coronas	0,8	–	0,8	–	Da soporte a la forma de las piezas y/o la encaja (incisal, oclusal o basal)
Puentes de 3 piezas	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Puentes de 4 piezas	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Altura: 4 mm, anchura: 3 mm

[b] Las dimensiones mínimas indicadas de los conectores deben colocarse en el área dentinaria del bloque.

Posicionamiento de la restauración diseñada en el bloque (CAD):

- Para garantizar que las restauraciones fabricadas de IPS e.max ZirCAD Prime muestren un área de esmalte claramente visible, deben colocarse en la posición más alta posible del bloque en el software CAD. Para restauraciones de una sola pieza, se recomienda colocar la restauración aproximadamente 1 mm por debajo del borde superior del bloque para obtener una porción incisal claramente visible. Las restauraciones de puente deben colocarse de modo que las dimensiones mínimas del conector se coloquen en el área de la dentina de alta resistencia en los dos tercios inferiores del bloque.



- Marque de rebajes en el bloque: El área de la dentina está marcada por un rebaje en el bloque. El área incisal se encuentra en el lado opuesto.

Procesamiento en la fresadora (CAM):

- Factor de contracción:** Dado que el IPS e.max ZirCAD Prime se contrae aproximadamente un 17-20 % durante la sinterización, el factor de contracción de cada lote que se incluye en el código del bloque de material se debe leer con el software o introducir manualmente.
- Para el procesamiento en húmedo** de IPS e.max ZirCAD Prime se debe utilizar un envase de fluido de fresado específico para evitar la contaminación cruzada con otros materiales (por ejemplo, polvo de fresado). No exceda la cantidad máxima de fluido de fresado para el procesamiento en húmedo. La contaminación puede provocar decoloración de las restauraciones durante la sinterización.
- Para el procesamiento en seco,** asegúrese de eliminar cualquier residuo de la cámara de la unidad CAM y de que la cámara esté seca.

2.4 Acabado

Al separar las restauraciones del bloque, asegúrese de que no estén contaminadas con grasa o una película sucia, ya que esto puede influir negativamente en el resultado cromático.

Información general

- Las restauraciones de óxido de circonio que no estén densamente sinterizadas pueden dañarse o fracturarse. Este hecho se debe tener en cuenta durante todo el procedimiento de trabajo.
- Si fuera posible, todas las tareas posteriores al procesamiento deben realizarse mientras la restauración todavía está sin sinterizar densamente (tenga en cuenta las recomendaciones sobre el instrumental de fresado^[3]).
- Mientras esté sin sinterizar, se debe evitar el contacto con líquidos no adecuados o líquidos no aprobados para su uso con óxido de circonio (por ejemplo, agua contaminada o líquido refrigerante) o medios de contacto (aerosol oclusal).
- Utilice únicamente instrumental de fresado adecuado, a baja velocidad y con poca presión para evitar la deslaminación y el astillado, especialmente en los bordes (tenga en cuenta las recomendaciones sobre el instrumental de fresado^[3]).
- La restauración sin sinterizar densamente no debe limpiarse por ultrasonidos ni con vapor a presión.

Restauraciones fresadas en seco

- Separe cuidadosamente la restauración del soporte usando un disco separador o instrumental de fresado apropiado^[3]. Alise los puntos de fijación de las barras de retención utilizando instrumental de fresado adecuado^[3].
- Después del acabado, elimine completamente el polvo de óxido de circonio con un cepillo suave o arenando la restauración con aire comprimido sin aceite.

Restauraciones fresadas en húmedo

- Separe cuidadosamente la restauración del soporte usando un disco separador o instrumental de fresado apropiado^[3]. Alise los puntos de fijación de las barras de retención utilizando instrumental de fresado adecuado^[3].
- Después del acabado, elimine completamente el polvo de óxido de circonio adherido a la restauración. Las restauraciones fresadas en húmedo se pueden enjuagar con agua a baja presión.
- Para evitar dañar las restauraciones durante la sinterización, la restauración de IPS e.max ZirCAD debe estar completamente seca. Las restauraciones húmedas no se deben sinterizar.

Notas generales sobre el acabado

- Las fresas o el instrumental de fresado^[3] de carburo de wolframio, gruesos, de diámetros grandes solo son apropiados hasta cierto punto, ya que pueden causar vibraciones durante el acabado y provocar astillado, entre otras cosas. Por ello, solo se deben utilizar fresas y/o instrumental de fresado^[3] de carburo de wolframio finos.
- No "separe posteriormente" el área del conector de las construcciones de puentes usando un disco separador, ya que esto hace que aparezcan puntos de rotura predeterminados. Asegúrese de que, durante el acabado, se mantiene el grosor de la pared y las dimensiones del conector mínimos.
- Asegúrese de limpiar el polvo de óxido de circonio adherido antes de la sinterización. Las partículas de óxido de circonio adheridas pueden sinterizarse a la restauración y provocar imprecisiones en el ajuste.
- No arene las restauraciones con Al_2O_3 ni con perlas de pulido de vidrio.

2.5 Sinterización

La sinterización^[2] es un proceso térmico durante el cual el IPS e.max ZirCAD Prime obtiene sus propiedades físicas y mecánicas finales, como su alta resistencia y translucidez.

Notas generales

- Las temperaturas de sinterización demasiado bajas o demasiado altas y/o los tiempos de sinterización demasiado cortos o demasiado largos tendrán un efecto negativo en las propiedades finales mencionadas anteriormente.
- Básicamente, no se recomienda utilizar perlas de sinterización para el horno de sinterización Programat CS6 que se está usando.
- Las restauraciones no deben tocarse entre sí durante la sinterización.
- Se debe seleccionar el programa correcto.
- Mantenga siempre los accesorios de sinterización limpios y sin polvo para que las restauraciones sinterizadas no se contaminen.
- Para la colocación correcta de las restauraciones en el horno de sinterización, respete las indicaciones del horno que se está usando.
-  Deben respetarse las respectivas instrucciones de uso del horno de sinterización^[2] que se está usando.

Procesamiento después de la sinterización

- Siempre deje enfriar las restauraciones a temperatura ambiente antes del procesamiento.
- No toque las piezas calientes con pinzas metálicas.
- No arene ni enfríe rápidamente las piezas.

2.6 Procesamiento de acabado

- El procesamiento en las restauraciones sinterizadas se debe reducir al mínimo.
- La restauración solo se debe procesar mecánicamente si es absolutamente necesario.
- Para el retoque, utilice únicamente baja presión.
- Si se utiliza instrumental de fresado diamantado para los ajustes, la restauración se debe enfriar con agua. Como alternativa, se puede emplear otro instrumental de fresado junto con una pieza de mano de laboratorio dental.
- Respete las recomendaciones del fabricante del equipo de fresado.
- Compruebe los bordes y retoque ligeramente si es necesario.
- Para el retoque de las restauraciones, evite crear bordes afilados, hágalos redondeados.
- No utilice un disco separador para separar las áreas interdientales.
- Asegúrese de que, durante el retoque, se mantiene el grosor de la pared y las dimensiones del conector mínimos.
- Utilice únicamente instrumental de fresado en perfecto estado.
- Compruebe si la restauración presenta defectos o roturas antes y después de continuar con el procesamiento.
- Quite el polvo de óxido de circonio sinterizado de la restauración antes del glaseado.
- A continuación, limpie la restauración con agua corriente o chorro de vapor y séquela.

2.7 Finalización

Antes de continuar, realice un preacabado y acabe al menos las superficies de contacto oclusales. Además, alíse el lado basal de los conectores de la estructura en puentes con pulidores de goma.

Es posible un primer pulido previo antes de la sinterización para facilitar el esfuerzo de pulido a los usuarios. Para ello, utilice únicamente pulidores extraorales OptraGloss con forma de "rueda en espiral". Asegúrese de usar solo una presión de contacto ligera y una velocidad máxima de 5000 rpm (azul oscuro) y 10.000 rpm (azul claro). Un pulido previo durante un tiempo excesivo puede provocar un deterioro del resultado de pulido. Los residuos azules del pulidor deben evitarse tanto como sea posible.

Un buen pulido de las superficies ayuda a proteger la pieza antagonista de un desgaste no deseado. Para ello, asegúrese de que las superficies oclusales se hayan pulido cuidadosamente después del ajuste funcional por medio del fresado (respete las recomendaciones concernientes al instrumental de fresado^[3]). Hay varios planteamientos disponibles para terminar las restauraciones.

Pulido

Al realizar el pulido final, pula todas las áreas de las superficies exteriores. Esto minimiza la acumulación de placa y logra un resultado estéticamente agradable. Los pulidores que se aplican extraoralmente después del ajuste funcional son adecuados para este fin, por ejemplo, OptraGloss® Extra Oral.

- Preacabado: Use OptraGloss Extra Oral (prepulidor de diamante/azul oscuro) seco a baja velocidad para crear una superficie uniforme en general.
- Acabado: Termine las áreas funcionales con OptraGloss Extra Oral (pulidor de alto brillo de diamante/azul claro).
- Opcional: Pulido de alto brillo con pasta de pulido OptraGloss

Técnica de glaseado y maquillaje

Complete la restauración ya sea solo con glaseado o con maquillaje y glaseado en un solo paso.

– Técnica de glaseado

a) Glaseado con aerosol IPS e.max CAD Crystall/Glaze

Coloque la restauración como se describe en "Fijación de la restauración sobre una espiga de cristalización IPS e.max CAD". Sujete la restauración por la espiga de cristalización IPS e.max CAD. Agite bien el recipiente de aerosol IPS e.max CAD Crystall/Glaze justo antes de usarlo hasta que la bola de mezclado que hay en el interior se mueva con facilidad (aproximadamente 20 segundos). Si el aerosol no se agita lo suficiente, la mayor parte del propulsor se descargará en una ráfaga de pulverización. Como resultado, la restauración quedará insuficientemente recubierta con polvo de glaseado. Mantenga una distancia de 10 cm entre la boquilla y la superficie a pulverizar. Sujete el recipiente de pulverización lo más verticalmente posible durante la pulverización. Pulverice la

restauración por todas las caras con ráfagas cortas mientras gira simultáneamente la restauración, hasta crear una capa de recubrimiento homogénea. Agite nuevamente el recipiente entre una aplicación de aerosol y la siguiente. A continuación, pulverice la restauración una segunda vez por todas las caras con ráfagas cortas mientras gira simultáneamente la restauración, hasta crear una capa homogénea de recubrimiento. Agite nuevamente el recipiente entre una aplicación de aerosol y la siguiente. Espere un momento hasta que la capa de glaseado se haya secado y haya adquirido un color blanquecino. Las zonas que no presenten una capa homogénea deben pulverizarse de nuevo. Cuezca la restauración utilizando los parámetros de cocción estipulados. Asegúrese de que no se exceda la capacidad de carga máxima del horno de sinterización. Siga las instrucciones del apartado "Cómo proceder después de la cocción". Para los ajustes, siga la información detallada en el apartado "Cocción correctora".

b) Glaseado con IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Coloque la restauración como se describe en "Fijación de la restauración sobre una espiga de cristalización IPS e.max CAD". A continuación, aplique una capa de recubrimiento de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo uniformemente en la superficie exterior completa de la restauración con un pincel. Si es necesario diluir ligeramente el glaseado listo para usar, puede mezclarse con una pequeña cantidad de líquido IPS e.max CAD Crystall./Glaze. No aplique una capa de glaseado demasiado gruesa. Evite que se "acumule", especialmente sobre la superficie oclusal. Si la capa de glaseado es demasiado fina, el brillo podría no ser el adecuado. Si el IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo entra accidentalmente en contacto con la cara interior de la restauración, retirelo con un cepillo de pelo corto seco antes de iniciar la cocción. Cuezca la restauración utilizando los parámetros de cocción estipulados. Asegúrese de que no se exceda la capacidad de carga máxima del horno de sinterización. Siga las instrucciones del apartado "Cómo proceder después de la cocción". Para los ajustes, siga la información detallada en el apartado "Cocción correctora".

- Técnica de maquillaje

c) Maquillaje y glaseado con aerosol IPS e.max CAD Crystall./Glaze

El maquillaje y glaseado con aerosol IPS e.max CAD Crystall./Glaze se produce en un ciclo de cocción. Coloque la restauración como se describe en "Fijación de la restauración sobre una espiga de cristalización IPS e.max CAD". Extraiga los tonos y maquillajes de la jeringa listos para usar y mézclelos bien. Los tonos y maquillajes se pueden diluir ligeramente con IPS e.max CAD Crystall./Glaze líquido. No obstante, la consistencia debe mantenerse pastosa. Aplique los tonos y maquillajes mezclados directamente sobre la restauración con un pincel fino. Pulverice la restauración con aerosol de IPS e.max CAD Crystall./Glaze por todos los lados para cubrirla con una capa uniforme. Proceda de acuerdo con las instrucciones del punto a). Cuezca la restauración utilizando los parámetros de cocción estipulados. Asegúrese de que no se exceda la capacidad de carga máxima del horno de sinterización. Siga las instrucciones del apartado "Cómo proceder después de la cocción". Para los ajustes, siga la información detallada en el apartado "Cocción correctora".

d) Maquillaje y glaseado con IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

El maquillaje y glaseado de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo se produce en un ciclo de cocción. Coloque la restauración como se describe en "Fijación de la restauración sobre una espiga de cristalización IPS e.max CAD". A continuación, aplique IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo uniformemente en la superficie exterior de la restauración con un pincel. Si es necesario diluir ligeramente el glaseado listo para usar, puede mezclarse con una pequeña cantidad de líquido IPS e.max CAD Crystall./Glaze. No aplique una capa de glaseado demasiado gruesa. Evite que se "acumule", especialmente sobre la superficie oclusal. Si la capa de glaseado es demasiado fina, el brillo podría no ser el adecuado. Si se desea realizar una caracterización, la restauración puede individualizarse usando IPS e.max CAD Crystall./Shades y/o IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extraiga los tonos y maquillajes listos para usar de la jeringa y mézclelos bien. Los tonos y maquillajes se pueden diluir ligeramente con IPS e.max CAD Crystall./Glaze líquido. No obstante, la consistencia debe mantenerse pastosa. Aplique los tonos y maquillajes mezclados directamente sobre la capa de glaseado no cocida con un pincel fino. Coloque la restauración en el centro de la bandeja de cristalización IPS e.max CAD. Se pueden colocar un máximo de 6 unidades en la bandeja de cocción para la cocción con Glaze. Coloque la bandeja de cristalización IPS e.max CAD en la bandeja de sinterización y cueza utilizando los parámetros de cocción estipulados. Siga las instrucciones del apartado "Cómo proceder después de la cocción". Para los ajustes, siga la información detallada en el apartado "Cocción correctora".

- Cocción correctora

Si fuera necesario realizar caracterizaciones o ajustes adicionales, puede realizarse una cocción correctiva usando IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains y Glaze. Utilice también la bandeja de cristalización IPS e.max CAD en la bandeja de sinterización para el ciclo de cocción correctora. Utilice IPS e.max CAD Crystall./Add-On, incluido el líquido de mezclado respectivo, para realizar pequeños ajustes de forma (por ejemplo, puntos de contacto proximales). Aplique el material Add-On mezclado directamente sobre la pasta de glaseado o los tonos y maquillajes sin cocer en las zonas que hay que ajustar y lleve a cabo la cocción. Si usa el aerosol de glaseado, aplique tonos y maquillajes antes. Posteriormente, complete las zonas que falten con Add-On. Aplique el aerosol de glaseado inmediatamente después de la aplicación del material Add-On y lleve a cabo la cocción. Después de haber aplicado el material de adición (Add-On), realice una cocción correctora.

Fije la restauración sobre una espiga de cristalización IPS e.max CAD.

1. Seleccione la espiga de cristalización IPS e.max CAD de mayor tamaño posible (S, M, L) que mejor se "ajuste" al interior de la restauración, pero que no toque las paredes que rodean la corona.
2. Posteriormente, rellene el interior de la restauración con pasta IPS Object Fix Putty o Flow hasta el borde de la restauración. Vuelva a sellar inmediatamente la jeringa de IPS Object Fix Putty/Flow después de extraer el material. Una vez sacada de la bolsa de aluminio, la mejor forma de conservar la jeringa es en una bolsa de plástico o envase, reutilizables, con atmósfera húmeda.
3. Introduzca la espiga de cristalización IPS e.max CAD seleccionada, profundamente en el material IPS Object Fix Putty o Flow de forma que quede bien fijada.
4. Evite que cualquier residuo de IPS Object Fix se adhiera a la superficie exterior de la restauración. Retire toda la suciedad con un cepillo mojado con agua y luego seque.

Cómo proceder después de la cocción

Saque las restauraciones del horno cuando finalice el ciclo de cocción (espere hasta que escuche la señal acústica del horno) y deje que se enfrien a temperatura ambiente en un lugar en el que no haya corrientes de aire. Las piezas calientes no se deben tocar con pinzas metálicas. Quite la pasta IPS Object Fix Putty/Flow endurecida de la restauración. Elimine los restos con ultrasonidos en un baño de agua o con el chorro de vapor. Si es necesario ajustar la restauración mediante fresado¹, asegúrese de que no se produzca un sobrecalentamiento de la cerámica.

Tabla de combinación de tonos

Las caracterizaciones y ajustes de tono personalizados se aplican usando IPS e.max CAD Crystall./Shades y Stains.

Color A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1			I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	blanco				crema			atardecer			cobre			aceituna			caqui		caoba		

Parámetros de cocción

IPS e.max ZirCAD Prime

Cocción Correctora/Stains/Glaze con materiales IPS e.max CAD Crystall./

Horno Programat		Temperatura de espera B [°C]	Tiempo de cierre S [min]	Velocidad de calentamiento t↗ [°C/min]	Temperatura de cocción T1 [°C]	Tiempo de mantenimiento H1 [min]	Velocidad de calentamiento t↗ [°C/min]	Temperatura de cocción T2 [°C]	Tiempo de mantenimiento H2 [min]	Vacio 1 11 12 [°C]	Vacio 2 21 22 [°C]	Enfriamiento prolongado L [°C]	Velocidad de enfriamiento tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Cocción correctora/tonos/maquillaje con IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Horno Programat		Temperatura de espera B [°C]	Tiempo de cierre S [min]	Velocidad de calentamiento t↗ [°C/min]	Temperatura de cocción T1 [°C]	Tiempo de mantenimiento H1 [min]	Velocidad de calentamiento t↗ [°C/min]	Temperatura de cocción T2 [°C]	Tiempo de mantenimiento H2 [min]	Vacio 1 11 12 [°C]	Vacio 2 21 22 [°C]	Enfriamiento prolongado L [°C]	Velocidad de enfriamiento tl [°C/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) Bandeja IPS CAD Speed, máx. 3 unidades o un puente

^(b) Coloque la bandeja de cristalización IPS e.max CAD sobre el soporte de sinterización, máx. 6 unidades

^(c) Valores para presecado

^(d) Tercera etapa de calentamiento

2.8 Asiento

Antes del asiento, acondicione la restauración de IPS e.max ZirCAD arenando las partes internas de la corona con Al_2O_3 de 25-70 μm a 1 bar o Al_2O_3 de 70-110 μm a 1,5 bar.

	Cementación adhesiva p. ej. Multilink® Automix	Cementación autoadhesiva p. ej. SpeedCEM® Plus	Cementación convencional p. ej. ZirCAD® Cement
Requisitos de preparación	Preparación no retentiva	Preparación retentiva	Preparación retentiva
Arenado	Al ₂ O ₃ , 25-70 µm, 1 bar o Al ₂ O ₃ , 70-110 µm, 1,5 bar		
Limpieza tras la prueba en boca	p. ej. Ivoclean		
Acondicionamiento	60 s con, p. ej., Monobond® Plus	-	
Coronas	✓		
Puentes	✓		

3 Información de seguridad

- En caso de incidentes graves relacionados con el producto, póngase en contacto con Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, sitio web: www.ivoclar.com, y con las autoridades competentes responsables.
- Las presentes Instrucciones de uso están disponibles en el sitio web (www.ivoclar.com/elFU).
- Explicación de los símbolos: www.ivoclar.com/elFU
- El Resumen sobre seguridad y prestaciones clínicas (SSCP) se puede obtener de la Base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED) en <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
UDI-DI básico: 76152082ACERA006F2

Advertencias

- Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) (disponible en www.ivoclar.com).
- El procesamiento de bloques IPS e.max ZirCAD Prime produce polvo que puede irritar la piel y los ojos y dañar los pulmones. Asegúrese de que el extractor de la fresadora y de la zona de trabajo funciona correctamente. No inhale el polvo del fresado durante el acabado y use una mascarilla para el polvo (para partículas de clase FFP2), así como gafas y guantes de protección.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: No inhalar la niebla del aerosol. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50 °C. No abrir a la fuerza ni quemar el recipiente, incluso después de que se haya vaciado por completo.

Información para la eliminación

Las existencias restantes o las restauraciones extraídas deben eliminarse de acuerdo con los requisitos legales nacionales correspondientes.

Riesgos residuales

Los usuarios deben ser conscientes de que cualquier intervención dental en la cavidad bucal conlleva ciertos riesgos. Se conocen los siguientes riesgos clínicos residuales:

- El astillado/fractura/descementación del material de restauración puede provocar una ingestión o inhalación accidental y requerir un nuevo tratamiento dental.
- El exceso de cemento puede provocar irritación de los tejidos blandos o encías. La inflamación progresiva puede provocar reabsorción ósea o periodontitis.

4 Vida útil y almacenamiento

- En el embalaje original
- En un lugar seco
- No exponer a impactos físicos o vibraciones.

5 Información adicional

¡Mantener el material fuera del alcance de los niños!

El material ha sido desarrollado exclusivamente para su uso en odontología. El tratamiento deberá realizarse estrictamente de conformidad con las instrucciones de uso. No se aceptará responsabilidad alguna por los daños provocados por el incumplimiento de las instrucciones o del ámbito de aplicación indicado. Antes del uso, el usuario está obligado a comprobar, bajo su propia responsabilidad, si el material es apto para los fines previstos, sobre todo cuando estos no figuran explícitamente en las instrucciones de uso.

^[1] La lista completa de sistemas CAD/CAM compatibles está disponible en www.ivoclar.com.

^[2] p. ej., Programat CS4, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire no es una marca registrada de Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Diagrama de flujo de Ivoclar Vivadent "Instrumental de fresado recomendado para uso extraoral e intraoral".

1 Uso Pretendido

Finalidade prevista

Coroas e pontes fixas na região anterior e posterior

Público-alvo de pacientes

Pacientes com dentição permanente

Usuários pretendidos / Treinamento especial

- Dentistas (confeção de restaurações no consultório; fluxo de trabalho clínico)
- Técnicos de laboratório de prótese (confeção de restaurações em laboratório de prótese)

Não requer treinamento especial

Uso

Apenas para uso odontológico.

Descrição

O IPS e.max® ZirCAD Prime é um bloco de óxido de zircônio para a fabricação de restaurações fixas monolíticas em dentes anteriores e posteriores. O IPS e.max ZirCAD Prime pode ser processado em uma fresadora CAD/CAM autorizada.^[1]

Após o processamento úmido ou seco do bloco, as restaurações são sinterizadas em um forno de sinterização.^[2] Uma vez sinterizadas, as restaurações são polidas utilizando, por exemplo, o OptraGloss® Extra Oral ou glazeadas, ou caracterizadas e glazeadas utilizando os materiais IPS e.max CAD Crystall./

Dados técnicos

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Tamanho dos blocos	C17, B50		
Cores	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Características	Unidade	Especificações	Valor médio típico
CET (25–500 °C)	[10 ⁻⁴ • K ⁴]	10.5 ± 0,5	–
Resistência à flexão (biaxial, dentina)	[MPa]	≥ 900	1100
Tenacidade à fratura (dentina)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (baseado na ISO 14627:2012)
Solubilidade química	[µg/cm ²]	< 100	–
Tipo / Classe	Type II / Class 5		

De acordo com a ISO 6872:2015

Indicações

Ausência de estrutura dentária em dentes anteriores e posteriores, edentulismo parcial na região anterior e posterior

Tipos de restaurações:

- Coroas
- Pontes fixas (máx. 2 pânticos conectados, máx. pontes fixas de 4 unidades)

Contraindicações

- O uso do produto é contraindicado se o paciente apresentar alergia conhecida a qualquer um de seus ingredientes

Limitações de uso

Não utilize o produto nos seguintes casos:

- Bruxismo não tratado (o uso de uma placa oclusal é indicado após a instalação)
- Pilares híbridos e coroas de pilares híbridos
- Instalação temporária

O produto não deve ser reutilizado.

-  Não reutilize

Nas situações a seguir, não é possível garantir um procedimento bem-sucedido:

- Não atingir as espessuras mínimas de parede e as dimensões mínimas do conector exigidas
- Fresagem dos blocos em um sistema CAD/CAM não compatível^[3]
- Sinterização em um forno de sinterização não compatível
- Mistura do IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades e Stains com outras cerâmicas odontológicas (p.ex., IPS Ivocolor Glaze, Shades e Essences).
- Uso ou contato com materiais incompatíveis

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Aplicação intraoral

Efeitos colaterais

Não há efeitos colaterais conhecidos até o momento.

Interações

Não há interações conhecidas até o momento.

Benefícios clínicos

- Reestabelecimento da função mastigatória
- Reestabelecimento da estética

Composição

Componentes	Porcentagem (%) em massa
Óxido de zircônio (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Óxido de ítrio (Y ₂ O ₃)	> 4,5 - ≤ 7,0
Óxido de háfnio (HfO ₂)	≤ 5,0
Óxido de alumínio (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Outros óxidos	≤ 1,5

2 Aplicação

Os seguintes blocos e técnicas de processamento estão disponíveis:

Técnica de processamento			Tipo de restaurações	
Técnica de polimento	Técnica de glaze	Técnica de pigmentação	Coroas	Pontes fixas
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Determinação da cor


Limpe os dentes antes da determinação da cor. Determine a cor baseado no dente úmido e não preparado ou nos dentes vizinhos. Determine a cor do dente preparado baseado na maior área descolorida do preparo.

Com a técnica de polimento, o efeito da cor pode ser diferente da escala de cores. Dependendo do grau de polimento, o efeito/intensidade da cor é aumentado. Se necessário, recomenda-se selecionar uma cor de bloco que seja um tom mais claro do que a cor desejada.

2.2 Preparo

Prepare o dente com base nas diretrizes para restaurações de cerâmica pura e certifique-se de observar as espessuras mínimas das paredes:

- Não prepare ângulos ou bordas
- Preparo em ombro com bordas internas arredondadas e/ou preparo em chanfro
- As dimensões indicadas refletem a espessura mínima de parede para as restaurações em IPS e.max ZirCAD.
- O raio das bordas do preparo deve ser de, no mínimo, 1,0 mm (geometria da ferramenta de fresagem), para assegurar o processamento ideal da fresadora CAD/CAM.



Dimensões em mm

2.3 Processamento no CAD/CAM

Certifique-se de observar as espessuras mínimas de parede e as dimensões do conector indicadas ao planejar o desenho da restauração.


	Região Posterior		Região Anterior		Tipo de desenho
	Espessura mínima em mm	Dimensões do conector em mm ²	Espessura mínima em mm	Dimensões do conector em mm ²	
Coroas	0,8	–	0,8	–	Suporte da forma do dente e/ou da gengiva (Incisal, oclusal e/ou basal)
Pontes fixas de 3 unidades	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Pontes fixas de 4 unidades	1,0	12 ^[a,b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Altura: 4 mm, largura: 3 mm

[b] As dimensões mínimas indicadas do conector devem ser posicionadas na área da dentina do bloco.

Posicionamento do design da restauração no bloco (CAD):

- Para assegurar que as restaurações confeccionadas em IPS e.max ZirCAD Prime mostrem uma área de esmalte claramente visível, elas devem ser posicionadas o mais alto possível no bloco no software CAD. Para as restaurações de um único dente, recomenda-se posicionar a restauração aproximadamente 1 mm abaixo da borda superior do bloco, para a obtenção de uma porção incisal claramente visível. As restaurações de pontes fixas devem ser posicionadas de forma que as dimensões mínimas do conector sejam posicionadas na área de dentina, de alta resistência, nos dois terços inferiores do bloco.



- Marcação de recesso no bloco: A área da dentina é marcada por um recesso no bloco. A área incisal está localizada no lado oposto.

Processamento na fresadora (CAM):

- Fator de contração:** Como o IPS e.max ZirCAD Prime contrai aproximadamente 17-20% durante a sinterização, o fator de contração do respectivo lote, que está incluído no código do bloco, deve ser lido pelo software ou inserido manualmente.
- Para o processamento úmido** do IPS e.max ZirCAD Prime, um recipiente de fluido de fresagem dedicado deve ser utilizado para evitar a contaminação cruzada com outros materiais (p.ex., pó de fresagem). Não exceda a quantidade máxima de fluido de fresagem para o processamento úmido. A contaminação pode resultar na descoloração das restaurações durante a sinterização.
- Para o processamento a seco,** certifique-se de que qualquer resíduo seja removido da câmara da unidade CAM e que a câmara esteja seca.

2.4 Acabamento

Ao separar as restaurações do bloco, certifique-se de que elas não estejam contaminadas com qualquer película de graxa ou mancha, pois isso pode influenciar negativamente o resultado da cor.

Informações gerais

- As restaurações de óxido de zircônio não densamente sinterizadas são suscetíveis a danos e fraturas. Esse fato deve ser mantido em mente durante todo o procedimento de trabalho.
- Se possível, qualquer procedimento de pós-processamento necessário deve ser realizado enquanto a restauração ainda estiver em seu estado não densamente sinterizado (observe as recomendações sobre instrumentos de desgaste^[3]).
- No estado não densamente sinterizado, deve-se evitar o contato com líquidos inadequados ou líquidos não aprovados para óxido de zircônio (por exemplo, água contaminada e/ou líquido de arrefecimento) e/ou meios de contato (por exemplo, spray oclusal).
- Utilize somente instrumentos de desgaste adequados, com baixa velocidade e leve pressão para evitar delaminação e lascamento, em particular nas margens das restaurações (observe as recomendações sobre instrumentos de desgaste^[3]).
- A restauração não densamente sinterizada não deve ser limpa em um banho ultrassônico ou com jato de vapor.

Restaurações fresadas a seco

- Separe cuidadosamente a restauração do suporte utilizando um disco de separação ou instrumentos de desgaste adequados^[3]. Alise os pontos de fixação das barras de suporte com instrumentos de desgaste adequados^[3].
- Após o acabamento, remova completamente qualquer pó de óxido de zircônio com uma escova macia ou jateando a restauração com ar comprimido isento de óleo.

Restaurações fresadas a úmido

- Separe cuidadosamente a restauração do suporte utilizando um disco de separação ou instrumentos de desgaste adequados^[3]. Alise os pontos de fixação das barras de suporte com instrumentos de desgaste adequados^[3].
- Após o acabamento, remova completamente qualquer pó de óxido de zircônio aderido à restauração. As restaurações fresadas a úmido podem ser enxaguadas com água corrente lenta.
- Para evitar danos à restauração durante a sinterização, a restauração em IPS e.max ZirCAD deve estar completamente seca. As restaurações úmidas não devem ser sinterizadas.

Observações gerais sobre acabamento

- As brocas grossas de carboneto de tungstênio e/ou instrumentos de desgaste⁽³⁾ com diâmetros grandes são adequados apenas até certo ponto, pois podem causar vibrações durante o acabamento, o que pode resultar em lascamento, entre outras coisas. Portanto, somente brocas finas de carbeto de tungstênio e/ou instrumentos de desgaste⁽³⁾ finos devem ser utilizados.
- Não "pós-separe" a área do conector de pontes fixas utilizando um disco de separação, pois isso leva a pontos de ruptura predeterminados. Certifique-se de que as espessuras mínimas da parede e as dimensões do conector sejam mantidas durante o acabamento.
- Certifique-se de remover qualquer pó de óxido de zircônio aderente antes da sinterização. Partículas de óxido de zircônio aderidas podem ser sinterizadas na restauração e resultar em imprecisões de ajuste.
- A restauração não deve ser jateada com Al_2O_3 ou esferas de polimento de vidro.

2.5 Sinterização

A sinterização⁽⁴⁾ é um processo térmico durante o qual o IPS e.max ZirCAD Prime obtém suas propriedades físicas e mecânicas finais, como alta resistência e translucidez.

Observações gerais

- Temperaturas de sinterização muito baixas ou muito altas e/ou tempos de sinterização muito curtos ou muito longos terão um efeito negativo sobre as propriedades finais mencionadas acima.
- Basicamente, as esferas de sinterização não são recomendadas quando utilizado o forno de sinterização Programat OS6.
- As restaurações não devem entrar em contato umas com as outras durante a sinterização.
- A seleção correta do programa deve ser observada.
- Sempre mantenha os acessórios de sinterização limpos e livres de poeira para que as restaurações sinterizadas não sejam contaminadas.
- Para o posicionamento correto das restaurações no forno de sinterização, observe as observações do forno que está sendo utilizado.
-  As respectivas Instruções Operacionais do forno de sinterização⁽²⁾ em uso devem ser observadas.

Processo após a sinterização

- Sempre deixe as restaurações esfriarem até a temperatura ambiente antes de prosseguir.
- Não toque nos objetos quentes com pinças de metal.
- Não jateie ou resfrie os objetos.

2.6 Processo de acabamento

- O processamento de restaurações sinterizadas deve ser mínimo.
- A restauração só deve ser processada mecanicamente se for absolutamente necessário.
- Use somente pressão baixa para retrabalhos.
- Se forem utilizados instrumentos de desgaste de diamante para ajustes, a restauração deverá ser resfriada com água. Como alternativa, outros instrumentos de desgaste podem ser utilizados em conjunto com uma peça de mão de laboratório odontológico.
- Observe as recomendações do fabricante do instrumento de desgaste.
- Verifique as áreas marginais e, se necessário, faça um pequeno recontorno.
- Ao remodelar as restaurações, evite confeccionar bordas afiadas e procure arredondá-las.
- Não use um disco de separação para separar áreas interdetais.
- Certifique-se de que as espessuras mínimas das paredes e as dimensões do conector sejam mantidas durante o retrabalho.
- Use somente instrumentos de desgaste em bom estado e livre de impurezas.
- Verifique se há defeitos na restauração antes e depois do processamento posterior.
- O pó de óxido de zircônio sinterizado na restauração deve ser removido antes da aplicação do glaze.
- Em seguida, limpe a restauração com água corrente ou jato de vapor e seque.

2.7 Finalização

Antes de prosseguir, faça o pré-acabamento e o acabamento pelo menos das superfícies de contato oclusal. Além disso, alise o lado basal dos conectores da estrutura em pontes fixas utilizando polidores de borracha.

É possível realizar um primeiro pré-polimento antes da sinterização para facilitar o polimento para os usuários. Para essa finalidade, utilize somente polidores OptraGloss Extra Oral no formato "Spiral Wheel". Certifique-se de usar apenas uma pressão leve de contato e uma velocidade máxima de 5000 rpm (azul escuro) e 10.000 rpm (azul claro). O pré-polimento por um período de tempo excessivo pode levar à deterioração do resultado do polimento. Os resíduos azuis do polidor devem ser evitados o máximo possível.

Superfícies bem polidas ajudam a proteger os dentes antagonistas de desgastes indesejáveis. Ao fazer isso, certifique-se de que a superfície das superfícies oclusais ajustadas seja cuidadosamente polida após o ajuste funcional por meio de desgaste (observe as recomendações sobre instrumentos de desgaste⁽³⁾). Há várias abordagens disponíveis para o acabamento das restaurações.

Polimento

Ao realizar o polimento final, faça o polimento de todas as áreas das superfícies externas. Isso minimiza o acúmulo de placa bacteriana e obtém um resultado esteticamente agradável. Os polidores que são aplicados extraoralmente são adequados para essa finalidade, por exemplo, o OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Pré-acabamento: utilize o OptraGloss Extra Oral (pré-polidor de diamante/azul escuro) seco em baixa velocidade para criar uma superfície geral lisa.
- 2) Acabamento: dê acabamento às áreas funcionais utilizando o OptraGloss Extra Oral (polidor diamantado de alto brilho/azul claro).
- 3) Opcional: polimento de alto brilho com a pasta de polimento OptraGloss

Técnica de pigmentação e glaze

Finalize a restauração apenas com o glaze ou com pigmentação associada ao glaze em uma única etapa.

– Técnica de Glaze

a) Glazeamento utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Posicionar a restauração como descrito em "Fixação da restauração em um IPS e.max CAD Crystallization Pin". Segurar a restauração pelo IPS e.max CAD Crystallization Pin. Agitar vigorosamente o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray, imediatamente antes do uso, até que a esfera de mistura no recipiente esteja se movendo livremente (aproximadamente, 20 segundos). Se o spray

não for suficientemente agitado, principalmente o propulsor será descarregado com o jato de spray. Como resultado, a restauração não será suficientemente revestida com o pó de glaze. Observe uma distância de 10 cm entre o bico e a superfície a ser aplicada com o spray de glaze. Segure a lata de spray na posição mais vertical possível durante a aplicação. Aplique o spray na restauração em todos os lados com rajadas curtas e, ao mesmo tempo, gire a restauração para que seja criada uma camada uniforme de cobertura. Agite a lata novamente entre as aplicações individuais de spray. Em seguida, aplique o spray na restauração uma segunda vez, de todos os lados, com jatos curtos e, ao mesmo tempo, gire a restauração para criar uma camada de cobertura uniforme. Agite a lata novamente entre os jatos individuais de spray. Aguarde um pouco até que a camada de glaze esteja seca e tenha assumido uma cor esbranquiçada. As áreas que não apresentarem uma camada uniforme deverão receber a aplicação do glaze novamente. Realize a cristalização da restauração utilizando os parâmetros de cristalização estipulados. Certifique-se de que a capacidade máxima de carga do forno de sinterização não seja excedida. Observe as instruções em "Como proceder após a queima". Para ajustes, observe as informações em "Queima corretiva".

b) Glazeamento utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Posicionar a restauração conforme descrito em "Fixação da restauração em um IPS e.max CAD Crystallization Pin". Subseqüentemente, aplicar uma camada de cobertura de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo, uniformemente, sobre toda a superfície externa da restauração, usando um pincel. Se o glaze pronto para uso precisar ser ligeiramente diluído, ele pode ser misturado com uma pequena quantidade de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Não aplicar o glaze de forma muito espessa. Evitar a formação de "pogças", especialmente na superfície oclusal. Uma camada muito fina de glaze pode levar a um brilho insatisfatório. Se o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo acidentalmente atingir os aspectos internos da restauração, removê-lo com um pincel seco de pelos curtos antes da queima. Cristalice a restauração utilizando os parâmetros de queima estipulados. Certifique-se de que a capacidade máxima de carga do forno de sinterização não seja excedida. Observe as instruções em "Como proceder após a queima". Para ajustes, observe as informações em "Queima corretiva".

- Técnica de pigmentação

c) Pigmentação e glazeamento utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

A pigmentação e o glazeamento com o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray ocorrem em um ciclo de queima. Posicionar a restauração conforme descrito em "Fixação da restauração em um IPS e.max CAD Crystallization Pin". Extrudar as cores ou pigmentos prontos para uso da seringa e misturá-los completamente. As cores e os pigmentos podem ser ligeiramente diluídos com o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Entretanto, a consistência ainda deve permanecer pastosa. Aplicar as misturas de cores e pigmentos diretamente sobre a restauração usando um pincel fino. Aplique o spray de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray na restauração em todos os lados para revesti-la com uma camada uniforme. Proceder de acordo com as instruções do item a). Cristalizar a restauração utilizando os parâmetros de queima estipulados. Assegurar que a capacidade máxima de carga do forno de sinterização não seja excedida. Observe as instruções do item "Como proceder após a queima". Para ajustes, observe as informações em "Queima corretiva".

d) Pigmentação e glazeamento utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

A pigmentação e o glazeamento com o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo ocorrem em um ciclo de queima. Posicionar a restauração como descrito em "Fixação da restauração em um IPS e.max CAD Crystallization Pin". Subseqüentemente, aplicar o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo, uniformemente, sobre as superfícies externas da restauração, usando um pincel. Se o glaze pronto para uso precisar ser ligeiramente diluído, ele pode ser misturado com uma pequena quantidade de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Não aplicar o glaze de forma muito espessa. Evitar a formação de "pogças", especialmente na superfície oclusal. Uma camada muito fina de glaze pode levar a um brilho insatisfatório. Se caracterizações forem desejadas, a restauração pode ser individualizada usando o IPS e.max CAD Crystall./Shades e/ou o IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extrudar as cores e pigmentos prontos para uso da seringa e misturá-los completamente. As cores e pigmentos podem ser ligeiramente diluídos com o IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Entretanto, a consistência ainda deve permanecer pastosa. Aplicar as cores e pigmentos misturados diretamente sobre a camada de glaze não queimada usando um pincel fino. Colocar a restauração no centro da IPS e.max CAD Crystallization Tray. No máximo, 6 unidades podem ser posicionadas na bandeja de queima para queima do glaze. Posicionar a IPS e.max CAD Crystallization Tray sobre a bandeja de sinterização e queimar, utilizando os estipulados parâmetros de queima. Observar as instruções do item "Como proceder após a queima". Para ajustes, favor observar as informações contidas em "Queima corretiva".

- Queima corretiva

Se forem necessárias caracterizações ou ajustes adicionais, uma queima corretiva, utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains e Glaze, pode ser conduzida. Usar também a IPS e.max CAD Crystallization Tray na bandeja de sinterização para o ciclo de queima corretiva. Utilize o IPS e.max CAD Crystall./Add-On, incluindo o respectivo líquido de mistura, para realizar pequenos ajustes de forma (p.ex., pontos de contato proximais). Aplicar o material de adição misturado diretamente sobre o Glaze Paste e/ou Shades e Stains não queimados nas áreas a serem ajustadas e queimar. Se o Glaze Spray for usado, aplique primeiro os Shades e Stains. Em seguida, complemente as áreas ausentes usando o Add-On. Aplique o Glaze Spray imediatamente após a aplicação do Add-On e queime. Depois de aplicar o material complementar, realize a queima corretiva.

Fixação da restauração em um pino de cristalização IPS e.max CAD

1. Selecione o maior IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) possível que melhor "preencha" o interior da restauração, mas que não entre em contato com as paredes circundantes da coroa.
2. Em seguida, preencher o interior da restauração com o IPS Object Fix Putty ou Flow até a margem da restauração. Após a extrusão do material, vedar imediatamente a seringa de IPS Object Fix Putty/Flow. Uma vez removida da bolsa de alumínio, a seringa deve ser armazenada em uma bolsa plástica que possa ser fechada novamente ou em um recipiente com atmosfera úmida.
3. Pressione o IPS e.max CAD Crystallization Pin selecionado profundamente no material IPS Object Fix Putty ou Flow, de modo que ele fique adequadamente fixado.
4. Evitar que qualquer resíduo de IPS Object Fix adira à superfície externa da restauração. Limpar qualquer possível contaminação com um pincel umedecido com água e, em seguida, secar.

Como proceder após a queima

Retire a restauração do forno após o término do ciclo de queima (aguarde o sinal acústico do forno) e deixe-a esfriar até a temperatura ambiente em um local protegido de correntes de ar. Os objetos quentes não devem ser tocados com pinças de metal. Remova a restauração do IPS Object Fix Putty / Flow endurecido. Remova qualquer resíduo com ultrassom em banho-maria ou com o jato de vapor. Se a restauração precisar ser ajustada por desgaste³, certifique-se de que não ocorra superaquecimento da cerâmica.

Tabela de combinação de cores

As caracterizações personalizadas e os ajustes de cores são aplicados utilizando o IPS e.max CAD Crystall./Shades e Stains.

Cores A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive			khaki		mahogany			

Parâmetros de queima

IPS e.max ZirCAD Prime

Queima de Correção/ Pigmentação/ Glaze com os materiais IPS e.max CAD Crystall./

Forno Programat		Temperatura de stand-by B [°C]	Tempo de fechamento S [min]	Taxa de aquecimento t ↗ [°C/min]	Temperatura de queima T1 [°C]	Tempo de espera H1 [min]	Taxa de aquecimento t ↗ [°C/min]	Temperatura de queima T2 [°C]	Tempo de espera H2 [min]	Vácuo 1 11 12 [°C]	Vácuo 2 21 22 [°C]	Resfriamento longo L [°C]	Taxa de resfriamento tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Queima de Correção/ Pigmentação/ Glaze com o IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Forno Programat		Temperatura de stand-by B [°C]	Tempo de fechamento S [min]	Taxa de aquecimento t ↗ [°C/min]	Temperatura de queima T1 [°C]	Tempo de espera H1 [min]	Taxa de aquecimento t ↗ [°C/min]	Temperatura de queima T2 [°C]	Tempo de espera H2 [min]	Vácuo 1 11 12 [°C]	Vácuo 2 21 22 [°C]	Resfriamento longo L [°C]	Taxa de resfriamento tl [°C/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, máx. 3 unidades ou uma ponte fixa

^(b) Colocar a IPS e.max CAD Crystallization Tray na bandeja de sinterização, máx. 6 unidades

^(c) Valores para pré-secagem

^(d) Terceiro estágio de aquecimento

2.8 Instalação

Antes da instalação, condicione a restauração de IPS e.max ZirCAD Prime, jateando os aspectos internos da coroa com Al₂O₃, 25-70 µm, 1 bar ou Al₂O₃, 70-110 µm, 1,5 bar.

	Cimentação Adesiva p.ex. Multilink® Automix	Cimentação Auto-adesiva p.ex. SpeedCEM® Plus	Cimentação Convencional p.ex. ZirCAD® Cement
Requisitos de preparação	Preparo não retentivo	Preparo retentivo	Preparo retentivo
Jateamento	Al ₂ O ₃ , 25-70 µm, 1 bar or Al ₂ O ₃ , 70-110 µm, 1,5 bar		
Limpeza após o try-in	p.ex. Ivoclean		
Condicionamento	60 s com p.ex. Monobond® Plus	–	
Coroas		✓	
Pontes fixas		✓	

3 Informações de segurança

- No caso de incidentes graves relacionados ao produto, por favor entre em contato com a Ivoclar, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, site: www.ivoclar.com, e com seu órgão responsável competente.
- As Instruções de Uso atuais estão disponíveis na sessão de download do site da Ivoclar (www.ivoclar.com/elfu).
- Explicações dos símbolos podem ser encontradas em: www.ivoclar.com/elfu
- O "Summary of Safety and Clinical Performance" (SSCP) pode ser obtido em European Database on Medical Devices (EUDAMED) no site: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Basic UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Avisos

- Observe o Safety Data Sheet (SDS) (disponível em www.ivoclar.com).
- O processamento dos blocos de IPS e.max ZirCAD Prime produz poeira que pode irritar a pele e os olhos e, que pode resultar em danos aos pulmões. Certifique-se de que o equipamento de sucção em sua fresadora e em seu local de trabalho funcione perfeitamente. Não inale a poeira de fresagem durante o acabamento e use uma máscara contra poeira (classe de partículas FFP2), bem como óculos e luvas de proteção.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Não inalar a névoa do spray. O recipiente é pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas acima de 50 °C. Não abrir à força nem queimar a lata, mesmo depois de ter sido completamente esvaziada.

Informações sobre descarte

Os estoques remanescentes ou as restaurações removidas devem ser descartados de acordo com os requisitos legais nacionais correspondentes.

Riscos residuais

Os usuários devem estar cientes de que qualquer intervenção odontológica na cavidade oral envolve certos riscos. Os seguintes riscos clínicos residuais são conhecidos:

- Lascamento/fratura/descimentação do material restaurador pode levar à deglutição ou inalação acidental e ao retratamento odontológico.
- O excesso de cimentação pode causar irritação do tecido mole / gengiva. A inflamação progressiva pode levar à reabsorção óssea ou periodontite.

4 Tempo de prateleira e armazenamento

- Na embalagem original
- Em um local seco
- Não expor a impactos físicos ou vibrações.

5 Informações adicionais

Mantenha o material fora do alcance de crianças!

O material foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. O processamento deve ser realizado estritamente de acordo com as Instruções de Uso. Responsabilidades não podem ser aceitas por danos resultantes da inobservância das Instruções ou da área de aplicação estipulada. O usuário é responsável por testar o produto quanto à sua adequação e uso para qualquer finalidade não explicitamente indicada nas Instruções.

⁽¹⁾ A lista completa de sistemas CAD/CAM compatíveis está disponível em www.ivoclar.com.

⁽²⁾ Por exemplo, Programat CS4, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire não é uma marca registrada da Ivoclar Vivadent AG.

⁽³⁾ Fluxograma da Ivoclar "Instrumentos de desgaste recomendados para uso extraoral e intraoral".

1 Avsedd användning

Avsett ändamål

Kronor och broar i det anteriora och posteriora området

Patientmålgrupp

Patienter med permanenta tänder

Avsedda användare / Speciell träning

- Tandläkare (klinikframställda restaurationer; kliniskt arbetsflöde)
- Tandtekniker (laboratoriefremställda restaurationer)

Ingen särskild träning krävs.

Användning

Endast för dentalt bruk.

Beskrivning

IPS e.max® ZirCAD Prime är ett zirkoniablock för framställning av fastsittande, helanatomiska restaurationer för anteriora och posteriora tänder.

IPS e.max® ZirCAD Prime kan bearbetas i godkända CAD/CAM apparater ^[1]

Efter våt- eller torr-bearbetning av blocket, sintras restaurationerna i en sintringsugn.^[2] När sintringen är klar, poleras restaurationerna med t.ex. OptraGloss® Extra Oral eller glaseras, eller karaktäriseras med IPS e.max CAD Crystall-/ material.

Teknisk data	IPS e.max ZirCAD Prime		
Blockstorlek	C17, B50		
Färger	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Karaktäristika	Enhet	Specifikationer	Typiskt medelvärde
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Böj hållfasthet (biaxial, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Brottseghet (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 Enligt ISO 14627:2012)
Kemisk löslighet	[µg/cm ²]	< 100	–
Typ / Klass	Typ II / Klass 5		

Enligt ISO 6872:2015

Indikationer

Förlust av tandstruktur på anteriora och posteriora tänder, partiell tandlöshet i det anteriora och posteriora området

Typer av restaurationer:

- Kronor
- Broar (maximalt 2 sammankopplade pontic, maximalt 4-ledsbroar)

Kontraindikationer

- Det är kontraindicerat att använda produkten om patienten har känd allergi mot något av innehållet

Begränsningar i användningen

Använd inte produkten i följande fall:

- Obehandlad bruxism (det är indicerat att använda bettskena efter cementering)
- Hybriddistanser eller hybriddistanskronor
- Temporär cementering

Produkterna får inte återanvändas

- Återanvänd inte 

För följande situationer kan ett lyckat arbete ej säkerställas.

- De angivna minimimåtten på väggjocklek och connector-dimensioner hålls inte
- Maskinbearbetning av blocken i ett icke godkänt CAD/CAM system^[1]
- Sintring i en icke-kompatibel sintringsugn
- Blandning av IPS e.max CAD Crystall-/Glaze, Shades och Stains med andra dentala keramer (t.ex. IPS Ivocolor Glaze, Shades och Essences)
- Använda eller komma i kontakt med icke kompatibla material

IPS e.max CAD Crystall-/Glaze Spray:

- Intraoral applicering

Biverkningar / sidoeffekter

Inga kända till dags dato.

Interaktioner

Inga kända till dags dato.

Kliniska fördelar

- Rekonstruktion av tuggfunktion
- Restauration av estetiken

Sammansättning

Komponenter:	Viktprocent (%)
Zirkoniaoxid (ZrO_2)	87,0–95,5
Yttriumoxid (Y_2O_3)	> 4,5–≤ 7,0
Hafniumoxid (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminiumoxid (Al_2O_3)	≤ 1,0
Andra oxider	≤ 1,5

2 Applicering

Följande block och framställningstekniker finns tillgängliga

Framställningsteknik			Typer av restaurationer	
Poler-teknik	Glaserings-teknik	Målnings-teknik	Kronor	Broar
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Val av färg

Rengör tänderna före färgvalet. Välj färg på fuktig och opreparerad tand eller granntänder. Välj färg på den preparerade tanden efter det mest missfärgade området på preparationen.

Med poler-tekniken kan färgeffekten skilja sig något jämfört med färgskalan. Beroende på grad av polering, kan färgeffekten/intensiteten ökas. Vi rekommenderar att vid behov välja en blockfärg som är någon färg ljusare än målfärgen

2.2 Preparation

Preparera tanden enligt riktlinjerna för helkeramiska restaurationer och se till att du kontrollerar minsta väggttjocklek.

- Preparera inga vinklar eller hörn
- Skulderpreparation med rundade inre kanter och/eller chamferpreparation
- De angivna dimensionerna återspeglar minsta tjocklek för IPS e.max® ZirCAD restaurationerna
- Radien på preparationens kanter måste vara minst 1 mm (fräsredskapens geometri) för att säkra optimal framställning i CAD/CAM apparaten

Posterior krona	Anterior krona	3-ledsbroar	
		Posterior krona som bröstöd	Anterior krona som bröstöd
4-ledsbroar			
		Posterior krona som bröstöd	Anterior krona som bröstöd

Dimensioner i mm

2.3 CAD/CAM process

Se till att minsta vägg tjocklek och connector-dimensioner bibehålls när restaurationen framställs.


	Posteriort område		Anteriort område		Typ av design
	Minsta vägg tjocklek i mm	Connector-dimensioner i mm ²	Minsta vägg tjocklek i mm	Connector-dimensioner i mm ²	
Kronor	0,8	-	0,8	-	Stödjer tandformen och/eller gingiva (incisal, ocklusal och/eller basal)
3-ledsbroar	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4-ledsbroar	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Höjd: 4 mm bredd: 3 mm

^[b] De angivna connector-dimensionerna måste placeras i blockets dentinområde.

Placering av den designade restaurationen i blocket (CAD):

- För att säkerställa att restaurationer framställda av IPS e.max ZirCAD Prime uppvisar ett tydligt emaljområde, måste de placeras så högt som möjligt i blocket i CAD-mjukvaran. På singel-restaurationer rekommenderar vi att placera restaurationen c.a 1 mm under den övre kanten på blocket så att en tydligt synlig incisal del skapas. Brörestaurationer måste placeras så att minimiconnectordimensionerna positioneras i dentinområdet med hög styrka, i de lägre två tredjedelarna av blocket.



- Markerad fördjupning i blocket: Dentinområdet är markerat med en fördjupning i blocket. Incisalområdet ligger på motsatt sida.

Bearbetning i fräsmaskinen (CAM):

- Krympningsfaktor:** Eftersom IPS e.max ZirCAD Prime krymper c.a 17– 20% under sintringen, måste krympningsfaktorn för varje batch, som är inkluderad i koden på materialblocket, matas in i mjukvaran eller matas in manuellt.
- För våt-bearbetning** av IPS e.max ZirCAD Prime, ska en behållare avsedd specifikt för fräsvätska användas för att undvika korskontaminering (t.ex. fräsdamm). Överskrid inte maximal mängd fräsvätska vid våt-bearbetning. Kontaminering kan leda till missfärgning av restaurationen då den sintras.
- För torr-bearbetning** se till att alla rester är borttagna från CAM-apparatens kammare och att kammaren är torr.

2.4 Finishing

När restaurationerna separeras från blocken, se till att de inte kontamineras av fett eller smuts, då det påverkar färgen negativt.

Generell information

- Zirkonia-restaurationer som inte är tätsintrade är mycket känsliga för skador och frakturer. Detta måste man tänka på under hela arbetsprocessen.
- Om det är möjligt ska allt arbete efter avslutad framställningsprocess utföras när restaurationen fortfarande är i icke tätsintrade fas (var vänlig och läs rekommendationerna angående slipinstrument^[3]).
- I icke tätsintrade fas, måste kontakt med olämpliga vätskor som inte är godkända för zirkonia (t.ex. kontaminerat vatten och/eller kylvätskor) och/eller kontaktmedel (t.ex. ocklusal spray) undvikas.
- Använd endast lämpliga slipinstrument, lågt varvtal och lätt tryck för att förhindra att fasaderna släpper eller flisas sönder. Var särskilt försiktig vid kanterna, så att dessa inte skadas. (Var vänlig och läs rekommendationerna angående slipinstrument^[3]).
- Icke tätsintrade restaurationer får inte rengöras i ultraljudsbad eller med vattenånga.

Torr-frästa restaurationer

- Separera försiktigt restaurationen från hållaren med en separerdisk eller lämpligt slipinstrument^[3]. Jämn ut kontaktpunkten från hållaren med lämpligt slipinstrument^[3].
- Efter finishing ta noggrant bort zirkoniadamm med antingen en mjuk pensel eller blästra restaurationen med olje-fri luft.

Våt-frästa restaurationer

- Separera försiktigt restaurationen från hållaren med en separerdisk eller lämpligt slipinstrument^[3]. Jämn ut kontaktpunkten från hållaren med lämpligt slipinstrument^[3].
- Rengör restaurationen noggrant efter finishingen och se till att allt kvarvarande zirkoniadamm avlägsnas. Våt-frästa restaurationer kan sköljas med en svag stråle av rinnande vatten.
- För att undvika skada på restaurationen under sintringen, måste IPS e.max ZirCAD restaurationen vara helt torr. Fuktiga restaurationer får inte sintras.

Generell information om finishing

- Grova hårdmetallborr och/eller slipinstrument ^[3] med stor diameter är endast lämpliga att använda i begränsad utsträckning, då de kan skapa vibrationer under finishingen, som kan orsaka att flisor slås loss. Därför ska endast fina hårdmetallborr och/eller slipinstrument^[3] användas.
- "Post-separera" inte connector-området på brokonstruktioner med separerdisk, då det leder till förutbestämda brytpunkter. Se till att minsta vägg tjocklek och connector-dimensioner bibehålls under finishingen.

- Se även till att allt kvarvarande zirkoniadamm avlägsnas innan sintringen. Kvarsittande zirkoniapartiklar som sintras in i restaurationen kan leda till dålig passform.
- Restaurationen får inte blåstras med Al_2O_3 eller glaspolerpärlor.

2.5 Sintring

Sintring^[2] är en värmeprocess där IPS e.max ZirCAD Prime erhåller de slutliga fysiska och mekaniska egenskaperna, som hög styrka och ljusgenomsläpplighet.

Generella regler

- Sintringstemperaturer som är för låga eller för höga och/eller sintringstider som är för korta eller långa, kommer negativt påverka de ovan nämnda slutliga egenskaperna.
- Generellt rekommenderas inte att sintringspärlor används för Programat CS6 sintringsugn.
- Restaurationerna får inte komma i kontakt med varandra under sintringen.
- Kontrollera att rätt program väljs.
- Håll alltid sintringstillbehören rena och fria från damm för att undvika att kontaminering sintras fast på restaurationen.
- Var vänlig och läs instruktionerna för den sintringsugn som används, så att restaurationerna placeras rätt.
-  Respektive instruktion för sintringsugnar^[2] måste följas.

Process efter sintring

- Låt alltid restaurationerna svalna till rumstemperatur innan arbetet fortsätter.
- Rör inte varma objekt med metalltång.
- Blåstra eller spola inte av objekten.

2.6 Finishing

- Bearbetning av sintrade restaurationer ska hållas till ett minimum.
- Restaurationen ska endast bearbetas manuellt om det är absolut nödvändigt.
- Använd endast lågt tryck vid finishingen.
- Om diamantslipinstrument används till justeringarna, är det obligatoriskt att kyla restaurationen med vatten under arbetet. Som alternativ kan andra slipinstrument användas tillsammans med tandtekniska handstycken.
- Var vänlig och följ rekommendationerna från tillverkaren av instrumenten.
- Kontrollera kanterna och finishera vid behov försiktigt.
- Vid finishingen undvik att skapa skarpa kanter, försök runda av kanterna.
- Använd inte separerdiskar till approximalområdena.
- Se till att minimiväggtyckleken och connector-dimensioner bibehålls under finishingen.
- Använd endast felfria slipinstrument.
- Kontrollera om restaurationen har defekter eller sprickor innan arbetet fortsätter.
- Zirkoniadamm som sintras på restaurationen måste tas bort innan glaseringen.
- Rengör sedan restaurationen med rinnande vatten eller jetånga och blås torrt.

2.7 Färdigställande

Innan arbetet fortsätter, se till att åtminstone den oklusala ytan och kontaktytorna är för-finisherade och finisherade. Jämnar dessutom ut basalsidan på skelett-connectors med gummipolerare.

En första för-polering kan göras innan sintringen för att förenkla poleringen. För att göra detta, använd endast OptraGloss Extra Oral-polerare i formen "spiralhjul". Se till att endast använda lätt tryck och hastighet på maximalt 5000 v/m (mörkblå) och 10000 v/m (ljusblå). För-polering under för lång tid kan leda till försämrat polerresultat. Undvik i möjligaste mån blå rester av polermaterial.

Välpolerade ytor hjälper till att skydda antagoniserande tänder mot nötning. Om du gör funktionell justering med slipning, se till att ytorna på de oklusala ytorna poleras noggrant efteråt och kontrollera att originalytan återställs (var vänlig och läs rekommendationerna om slipinstrument^[3]). Det finns flera olika möjligheter till att finishera restaurationerna.

Polering

Vid slutpolering poleras alla yttre ytor. Det minimerar plackbildningen och skapar ett estetiskt resultat. Polerare som används extraoralt är lämpliga för detta, t.ex. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) För-finishering: Använd OptraGloss Extra Oral (diamant för-polerare/mörkblå) torr med låg hastighet för att skapa en jämn generell yta.
- 2) Finishing: Finishera funktionella områden med OptraGloss Extra Oral (diamant hög-glans polerare/ljusblå).
- 3) Valfritt: Hög-glanspolering med OptraGloss polerpasta

Glaserings- och målnings-teknik

Gör färdigt restaurationen genom antingen enbart glasering eller målning och glasering i ett steg.

- Glaserings-teknik

a) Glaserings med IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Placera restaurationen som det beskrivs under "Fixering av restaurationer med IPS e.max CAD Crystallization Pin". Håll restaurationen på plats med IPS e.max CAD Crystallization Pin. Skaka IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray ordentligt precis innan den ska användas tills blandningsbollen i behållaren rör sig fritt (ca 20 sekunder). Om sprejen inte är tillräckligt skadad, kommer främst drivmedel att sprejas ut. Detta leder till att restaurationen inte är täckt med tillräckligt glaseringspulver. Kontrollera att avståndet är 10 cm från spetsen till ytan som ska sprejas. Håll sprejen så upprätt som möjligt under sprejningen. Spreja alla ytor på restaurationen med korta sprejningar samtidigt som restaurationen roteras så att ett jämnt, täckande skikt skapas. Skaka behållaren igen mellan varje enskilda sprejning. Spreja alla ytor på restaurationen en gång till med korta sprejningar samtidigt som restaurationen roteras så att ett jämnt, täckande skikt skapas. Skaka behållaren igen mellan varje enskilda sprejning. Vänta tills glaseringskiktet är torrt och har fått en vitaktig färg. Områden som inte är jämnt täckta, måste sprejas igen. Bränn restaurationen med de angivna brännparametrarna. Se till att maximal packningskapacitet för sintringsugnen inte överskrids. Läs instruktionerna under "Hur du fortsätter efter bränning". För justeringar var vänlig och läs informationen under "Korrektionsbränning".

b) Glaserings med IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Placera restaurationen som det beskrivs under "Fixering av restaurationer med IPS e.max CAD Crystallization Pin". Applicera ett täckande skikt av IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo jämnt på hela yttre ytan på restaurationen med hjälp av en pensel. Om

den färdig-att-använda glazen behöver tunnas ut, kan den blandas med lite IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Applicera inte glaseringsmaterial för tjockt. Undvik "ansamling av polär", speciellt på den ocklusala ytan. För tunna skikt kan leda till otillräcklig glans. Om IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo hamnar på restaurationens inre ytor, ta bort det med en torr pensel med korta hår innan bränningen. Bränn restaurationen med de angivna brännparametrarna. Se till att maximal packningskapacitet för sintringsugnen inte överskrids. Läs instruktionerna under "Hur du fortsätter efter bränning". För justeringar var vänlig och läs informationen under "Korrektionsbränning".

– **Målnings-teknik:**

c) **Målning och glasering** med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Målning och glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray sker under en bränncykel. Placera restaurationen som det beskrivs under "Fixering av restaurationer med IPS e.max CAD Crystallization Pin". Tryck ut de färdig-att-använda färgerna ur sprutorna och blanda ordentligt. Shades och stains kan tunnas ut något med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen ska dock förbli som en pasta. Applicera blandade shades och stains direkt på restaurationen med hjälp av en tunn pensel. Spreja restaurationen med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray från alla sidor så att ett jämnt skikt bildas. Fortsätt enligt instruktionerna under a). Bränn restaurationen enligt de angivna brännparametrarna. Se till att maximal packningskapacitet för sintringsugnen inte överskrids. Läs instruktionerna under "Hur du fortsätter efter bränning". För justeringar var vänlig och läs informationen under "Korrektionsbränning".

d) **Målning och glasering** med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Målning och glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo sker under en bränncykel. Placera restaurationen som det beskrivs under "Fixering av restaurationer med IPS e.max CAD Crystallization Pin". Applicera därefter IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo jämnt på restaurationens yttre yta med hjälp av en pensel. Om den färdig-att-använda glazen behöver tunnas ut, kan den blandas med lite IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Applicera inte glaseringsmaterial för tjockt. Undvik "ansamling av polär", speciellt på den ocklusala ytan. För tunna skikt kan leda till otillräcklig glans. Individuella karaktäriseringar på restaurationen kan göras med IPS e.max CAD Crystall./Shades och/eller IPS e.max CAD Crystall./Stains. Tryck ut de färdig-att-använda färgerna ur sprutorna och blanda dem ordentligt. Shades och stains kan tunnas ut något med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen ska dock förbli som en pasta. Applicera blandade shades och stains direkt på glaze med hjälp av en tunn pensel. Placera restaurationen i mitten på IPS e.max CAD Crystallization Tray. Maximalt 6 delar kan placeras på brännbrickan för Glaze-bränning. Placera IPS e.max CAD Crystallization Tray på sintringsbrickan och bränn med de angivna brännparametrarna. Läs instruktionerna under "Hur du fortsätter efter bränning". För justeringar var vänlig och läs informationen under "Korrektionsbränning".

– **Korrektionsbränning**

Om ytterligare karaktäriseringar eller justeringar krävs, kan korrektionsbränning med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stain och Glaze utföras. Använd IPS e.max CAD Crystallization Tray på sintringsbrickan för korrektionsbränningen. Använd IPS e.max CAD Crystall./Add-On tillsammans med respektive blandningsvätska för att göra mindre formjusteringar (t.ex. approximala kontaktpunkter). Applicera det blandade add-on materialet direkt på obränd Glaze Paste och/eller Shades och Stains i områden som ska justeras och brännas. Om Glaze Spray används, applicera Shades och Stains först. Applicera sedan Add-on på områden där material saknas. Applicera Glaze Spray omedelbart efter applicering av add-on och bränn. Efter applicering av add-on material genomför du korrektionsbränningen.

Fixering av restaurationer med IPS e.max CAD Crystallization Pin

- 1 Välj största möjliga IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) som bäst "fyller" insidan av restaurationen utan att komma i kontakt med de omgivande kronväggarna.
- 2 Fyll sedan insidan av restaurationen med IPS Object Fix Putty eller Flow upp till restaurationens kant. Försegla omedelbart IPS Object Fix Putty/Flow sprutan efter att du tryckt ut material. När sprutan har tagits ut ur aluminiumpåsen förvaras den bäst i en återförlutningsbar plastpåse eller behållare med fuktig atmosfär.
- 3 Tryck vald IPS e.max CAD Crystallization Pin djupt in i IPS Object Fix Putty eller Flow materialet, så att det sitter ordentligt fast.
- 4 Se till att inget IPS Object Fix-material sitter kvar på restaurationens utsida. Ta bort all kontaminering med en pensel fuktad med vatten och torka.

Hur du fortsätter efter bränning

Ta ut restaurationen ur ugnen när bränncykeln är färdig (vänta på ugnens akustiska signal) och låt den svalna till rumstemperatur på en plats fri från drag. Varma objekt får inte röras med tång. Ta bort restaurationen från det hårda IPS Object Fix Putty/Flow-materialet. Ta bort allt överskott med ultraljud i vattenbad eller med jetång. Om restaurationen behöver justeras med slipning⁹, se till att keramen inte överhettas.

Färgkombinationstabell

Individuella karaktäriseringar och färgjusteringar görs med IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains.

A-D färger	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1							I2			I1					I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive			khaki			mahogany		

Brännparametrar

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektions- /Stains- /Glaze-bränning med IPS e.max CAD Crystall./ material

Ugn Programat		Stand-by temperatur B [°C]	Stängningstid S [min]	Uppvärmnings- hastighet t [°C/min]	Bränn- temperatur T1 [°C]	Hålltid H1 [min]	Uppvärmnings- hastighet t [°C/min]	Bränn- temperatur T2 [°C]	Hålltid H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Långtids- avkylning L [°C]	Avkylnings- hastighet tL [°C/min]
CS6 ^(a)		-	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	-	-	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektions- /Stains- /Glaze-bränning med IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Ugn Programat		Stand-by temperatur B [°C]	Stängningstid S [min]	Uppvärmnings- hastighet t [°C/min]	Bränn- temperatur T1 [°C]	Hålltid H1 [min]	Uppvärmnings- hastighet t [°C/min]	Bränn- temperatur T2 [°C]	Hålltid H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Långtids- avkylning L [°C]	Avkylnings- hastighet tL [°C/min]
CS6		-	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAS Speed Tray, max 3 delar eller en bro

^(b) Placera IPS e.max CAD Crystallization Tray på sintringsbrickan, max 6 delar

^(c) Värden för för-torkning

^(d) Tredje värmenivån

2.8 Fastsättning

Innan IPS e.max ZirCAD Prime restaurationen sätts in i munnen ska den konditioneras genom att de inre delarna av kronan sandblåstras med Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar eller Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 bar.

	Adhesiv cementering tex. Multilink® Automix	Själv-adhesiv cementering t.ex. SpeedCEM® Plus	Konventionell cementering t.ex. ZirCAD® Cement
Preparationskrav	Preparation utan retention	Preparation med retention	Preparation med retention
Sandblåstring	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar eller Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Rengöring efter inprovning	t.ex. Ivoclean		
Konditionering	60 s med e.g. Monobond® Plus	-	
Kronor	✓		
Broar	✓		

3 Säkerhetsinformation

- I händelse av allvarliga incidenter, relaterade till produkten, kontakta Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan / Liechtenstein, webbplats: www.ivoclar.com samt ansvarig behörig myndighet.
- Aktuell bruksanvisning finns på hemsidan (www.ivoclar.com/).
- Förklaring på symboler: www.ivoclar.com/elFU
- En sammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) kan hämtas från den europeiska databasen för medicintekniska produkter (European Database on Medical Devices EUDAMED) på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Basic UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Varningar

- Var vänlig och läs säkerhetsdatabladet (SDS) (tillgänglig på www.ivoclar.com).
- Arbetet med IPS e.max ZirCAD Prime block producerar damm, vilket kan irritera hud och ögon och leda till lungskada. Se till att utsugningsutrustning finns vid fräsmaskinen och att din arbetsplats fungerar helt utan problem. Inandas inte slipdamm under finisheringen. Bär skyddsmask (partikelklass FFP2) samt skyddsglasögon och handskar.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Sprays: Andas inte in sprejånga. Behållaren är under tryck. Skyddas från direkt solljus och temperaturer över 50°C. Öppna inte behållaren med våld, bränn den inte, ens när den är helt tom.

Information om kassering

Återstående lager eller borttagna restaurationer måste kasseras enligt gällande nationella lagar och regelverk.

Kvarstående risker

Användare måste vara medvetna om att alla ingrepp i munhålan innebär en viss risk för komplikationer. Följande kliniska kvarstående risker är kända:

- Avslagna keramiska delar / frakturer / restaurationsmaterial som lossnar kan leda till oavsiktlig inandning eller att de sväljs, samt dental återbehandling.
- Överskott av cement kan ge irriterad slemhinna / irriterat tandkött. Progressiv inflammation kan leda till benresorption och parodontit.

4 Hållbarhet och förvaring

- I originalförpackningen
- På en torr plats
- Ska inte utsättas för fysisk påverkan eller vibrationer.

5 Ytterligare information

Förvaras oåtkomligt för barn!

Materialet har utveckats endast för dentalt bruk. Bearbetningen ska nogta följa de givna instruktionerna. Tillverkaren påtager sig inget ansvar för skador uppkomna genom oaksamhet i att följa bruksanvisningen eller användning utanför de givna indikationsområdena. Användaren är ansvarig för kontrollen av materialets lämplighet till annat ändamål än vad som finns direkt uttryckt i instruktionerna.

^[1] Fullständig lista på kompatibla CAD/CAM system finns tillgängligt på www.ivoclar.com.

^[2] t.ex. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire är inte ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG

^[3] Ivoclar Vivadent flow chart "Recommended grinding instruments for extraoral and intraoral use".

1 Tilsigtet anvendelse

Tilsigtet formål

Kroner og broer i for- og kindtandsregionen

Patientmålgruppe

Patienter med permanente tænder

Tilsigtede brugere/særlig uddannelse

- Tandlæger (fremstilling af restaureringer i stolen, klinisk arbejdsprocedure)
- Laboratorietandteknikere (fremstilling af restaureringer på tandlaboratorier)

Ingen særlig træning udover grunduddannelse påkrævet.

Brug

Kun til brug i forbindelse med restaurering af tænder.

Beskrivelse

IPS e.max® ZirCAD Prime er en zirconiumoxidblok til fremstilling af faste (cementerede) restaureringer med fuld kontur (fuldkroner) i for- og kindtænder. IPS e.max ZirCAD Prime kan bearbejdes i en godkendt CAD/CAM-maskine.^[1]

Efter våd eller tør bearbejdning af blokken sintres restaureringerne i en sintringsovn.^[2] Når de er sintrede, poleres restaureringerne med fx OptraGloss®, glaseres, eller karakteriseres og glaseres med IPS e.max CAD Crystall/-materialer.

Tekniske data		IPS e.max ZirCAD Prime		
Blokstørrelser	C17, B50			
Farveudvalg	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1			
Egenskaber	Enhed	Specifikationer	Typisk gennemsnitlig værdi	
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–	
Bøjestykke (toakset dentin)	[MPa]	≥ 900	1100	
Brudstyrke (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (baseret på ISO 14627:2012)	
Kemisk opløselighed	[µg/cm ²]	< 100	–	
Type/klasse	Type II/Klasse 5			

I henhold til ISO 6872:2015

Indikationer

Manglende tandsubstans i for- og kindtænder, manglende tænder i for- og kindtandsområde

Typen af restaureringer:

- Kroner
- Broer (maks. 2 forbundne broled, maks. 4-enhedsbroer)

Kontraindikationer

- Produktet bør ikke anvendes på patienter med kendt allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne i produktet

Begrænsninger i brug

Brug ikke produktet i følgende tilfælde:

- Ubehandlet bruksisme (indikation for beskyttelsesskinne efter cementering)
- Hybridabutments og hybridabutmentkroner
- Provisorisk cementering

Produktet må ikke genanvendes.

-  Må ikke genbruges

I følgende situationer kan ikke sikres et vellykket resultat:

- Manglende opfyldelse af de påkrævede minimum-vægtykkelser og minimum-konnektordimensioner
- Fræsning af blokke på et ikke-kompatibelt CAD/CAM-system^[3]
- Sintring i en ikke-kompatibel sintringsovn
- Blanding IPS e.max CAD Crystall-/Glaze, farvetoner og farver med andet dentalkeramisk materiale (fx IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences)
- Brug af eller kontakt med ikke-kompatible materialer

IPS e.max CAD Crystall-/Glaze Spray:

- Bruges intraoralt

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger til dato.

Interaktioner

Der er dags dato ingen kendte interaktioner.

Klinisk fordel

- Rekonstruktion af tyggfunktion
- Restaurering af æstetik

Sammensætning

Komponenter	Procentdel (%) af masse
Zirkoniumoxid (ZrO ₂)	87,0 % - 95,5
Yttriumoxid (Y ₂ O ₃)	>4,5-≤ 7,0
Hafniumoxid (HfO ₂)	≤ 5,0
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Andre oxider	≤ 1,5

2 Applikation

Følgende blokke og behandlingsteknikker er tilgængelige:

Bearbejdningsteknik			Typer af restaureringer	
Poleringsteknik	Glaseringsteknik	Indfarvningsteknik	Kroner	Broer
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Valg af farve


Rengør tænderne forud for valg af farve. Bestem farven baseret på den fugtige og upræparerede tand eller nabotænderne. Bestem farven på den præparerede tand (stufarven) baseret på det største misfarvede præparerede område.

Farveeffekten kan variere fra farveskalaen afhængigt af den valgte poleringsteknik. Afhængigt af graden af polering øges effekten/ intensiteten af farvetonen. Det anbefales at vælge en bloknuance, efter behov, der er én nuance lysere end den ønskede endelige nuance.

2.2 Forarbejdning

Præparer tanden i henhold til retningslinjerne for restaureringer i helkeramik, og sørg for at overholde minimumslagtykkelsen:

- Præparer ingen vinkler eller kanter
- Skulderpræparation med afrundede indvendige kanter og/eller præparation med chamfer
- De nævnte mål angiver minimumslagtykkelsen for IPS e.max ZirCAD-restaureringer
- Radius for overgangen mellem aksiale vægge og skulder skal være mindst 1,0 mm (fræseværktøjets geometri) for at sikre optimal bearbejdning i CAD/CAM-maskinen



Mål i mm

2.3 CAD/CAM-behandling

Sørg for at overholde de angivne minimumslagtykkelser og forbindelsesdimensioner, når du designer restaureringen.


	Kindtandsregion		Fortandsregion		Designstype
	Minimumslagtykkelse i mm	Konnektordimensioner i mm ²	Minimumslagtykkelse i mm	Konnektordimensioner i mm ²	
Kroner	0,8	–	0,8	–	Understøtte endelig tandanatomi og/eller gingiva (Incisal, okklusal og/eller basal)
3-ledsbroer	0,8	9 ^(a)	0,8	9 ^(a)	
4-ledsbroer	1,0	12 ^(a, b)	1,0	9 ^(a)	

^(a) Højde: 4 mm, bredde: 3 mm

^(b) Det angivne minimum for konnektordimensioner skal anbringes i blokkens dentinområde.

Placering af den designede restaurering i blokken (CAD):

- For at sikre at restaureringer lavet af IPS e.max ZirCAD Prime viser et tydeligt synligt emaljeområde, skal de placeres så højt som muligt i blokken i CAD-softwaren. For restaureringer af individuelle tænder er det tilrådeligt at placere restaureringen ca. 1 mm under blokkens øverste kant for at sikre et klart synligt incisalt område. Broer skal placeres på en sådan måde, at de minimumsdimensioner, som forbindelsesstykket skal have, er placeret i dentinområdet i de nederste to tredjedele af blokken.



- Markeringshak i blokken: Dentinområdet markeres med et hak i blokken. Det incisale område (HT-laget) befinder sig på den modsatte side.

Behandling i fræsemaskinen (CAM):

- Krympfaktor:** Da IPS e.max ZirCAD Prime krymper med cirka 17 - 20 % ved sintring, skal krympfaktoren for den respektive batch, som indgår i koden på materialeblokken, læses ind i softwaren eller indtastes manuelt.
- Til våd bearbejdning** af IPS e.max ZirCAD benyttes en beholder dedikeret til fræsevæske for at undgå krydskontaminering med andre materialer (fx fræsestøv). Overskrid ikke den maksimale mængde fræsevæske til våd bearbejdning. Kontaminering kan resultere i misfarvning af restaureringerne under sintring.
- Til tør bearbejdning** er det vigtigt at eventuelle rester er fjernet fra kammeret i CAM-enheden, og at kammeret er tørt.

2.4 Færdiggørelse

Når du adskiller restaureringerne fra blokken, skal du sørge for, at de ikke er forurenet med fedt eller udtværet film, da dette kan have en negativ indflydelse på farveresultatet.

Generelle oplysninger

- Ikke-tætsintrede zirkoniumoxid-restaureringer er modtagelige for skader og brud. Husk dette under hele arbejdsprocessen.
- Hvis det er muligt, bør enhver nødvendig efterbehandlingsprocedure udføres, mens restaureringen stadig er i sin ikke-tætsintrede tilstand (overhold anbefalingerne vedrørende slibeinstrumenter⁽³⁾).
- I ikke-tætsintret tilstand skal kontakt med uegnede væsker eller væsker, der ikke er godkendt til zirkoniumoxid (fx forurenede vand og/eller kølevæske) og/eller kontaktmedier (fx okklusal spray) forhindres.
- Brug kun egnede slibeinstrumenter, lav hastighed og let tryk for at forhindre delaminering og chipping i kantområderne (overhold anbefalingerne vedrørende slibeinstrumenter⁽³⁾).
- Den ikke-tætsintrede restaurering må ikke rengøres i et ultralydsbad eller med dampstråle.

Tør-fræsede restaureringer

- Adskil forsigtigt restaureringen fra holderen ved hjælp af en separationsskive eller passende slibeinstrumenter⁽³⁾. Glat fastgørelsespunkterne efter holdestængerne ud med passende slibeinstrumenter⁽³⁾.
- Efter færdiggørelsen fjernes alt zirkoniumoxidstøv grundigt enten med en blød børste eller ved at blæse restaureringen med oliefri trykluft.

Våd-fræsede restaureringer

- Adskil forsigtigt restaureringen fra holderen ved hjælp af en separationsskive eller passende slibeinstrumenter⁽³⁾. Glat fastgørelsespunkterne efter holdestængerne ud med passende slibeinstrumenter⁽³⁾.
- Efter færdiggørelsen fjernes alt vedhæftet zirkoniumoxidstøv grundigt fra restaureringen. Våd-fræsede restaureringer kan skylles med langsomt løbende vand.
- For at undgå skader på restaureringen under sintring skal IPS e.max ZirCAD-restaureringen være helt tør. Fugtige restaureringer må ikke sintres.

Generelle noter om færdiggørelse

- Grove wolframkarbidbor og/eller slibeinstrumenter⁽³⁾ med store diametre er kun egnede i et vist omfang, da de kan forårsage vibrationer under efterbehandlingen, hvilket blandt andet kan resultere i chipping. Derfor bør der kun anvendes fine wolframkarbidbor og/eller slibeinstrumenter⁽³⁾.

- Undlad at "efterseparere" forbindelsesområdet på brokonstruktioner med separationsskive, da dette fører til forudbestemte brudpunkter. Sørg for, at minimumvægttykkelse og konnektormål opretholdes under færdiggørelsen.
- Sørg for at fjerne eventuel vedhæftet zirkoniumoxidstøv før sintring. Vedhæftede zirkoniumoxidpartikler kan sintres til restaureringen og kompromittere præcisionen.
- Restaureringen må ikke rengøres med sandblæsning med Al_2O_3 eller glasperler.

2.5 Sintring

Sintring^[2] er en termisk proces, hvor IPS e.max ZirCAD Prime opnår sine endelige fysiske og mekaniske egenskaber, såsom dens høje styrke og gennemskinnelighed.

Generelle bemærkninger

- Sintringstemperaturer, der er for lave eller for høje og/eller sintringstider, der er for korte eller for lange, vil have en negativ effekt på de ovennævnte materialeegenskaber.
- Som udgangspunkt anbefales sintringsperler ikke til Programat CS6 sintringsovn, der bruges.
- Restaureringerne må ikke berøre hinanden under sintringen.
- Det korrekte programvalg skal overholdes.
- Hold altid sintringstilbehøret rent og fri for støv, så de sintrede restaureringer ikke forurenes.
- For korrekt placering af restaureringerne i sintringsovn, skal du følge noterne for hver enkelt ovn, der anvendes.
-  Betjeningsvejledningen for den sintringsovn^[2], der bruges, skal overholdes.

Proces efter sintring

- Lad altid restaureringerne køle ned til stuetemperatur, før der fortsættes.
- Rør ikke ved de varme emner med metaltang.
- Emnerne må ikke blæses eller dampes.

2.6 Færdiggørelsesproces

- Behandling af sintrede restaureringer bør holdes på et minimum.
- Restaureringen bør kun bearbejdes mekanisk, hvis det er absolut nødvendigt.
- Brug kun lavt tryk til bearbejdning.
- Hvis der anvendes diamantslibeinstrumenter til tilpasninger, skal restaureringen afkøles med vand. Som alternativ kan der bruges andre slibeinstrumenter i laboratoriehåndstykke.
- Følg producentens anbefalinger vedrørende slibeinstrumenter.
- Tjek kantområder og bearbejd dem let efter behov.
- Ved bearbejdning af restaureringerne skal man undgå at lave skarpe kanter og stræbe efter at gøre dem runde.
- Brug ikke en separationsskive til at adskille interdental områder.
- Sørg for, at minimumvægttykkelsen og konnektormål vedligeholdes under bearbejdningen.
- Brug kun slibeinstrumenter uden skader.
- Kontrollér restaureringen for defekter og fejl før og efter behandlingen.
- Zirkoniumoxidstøv, der er sintret til restaureringen skal fjernes før glaserings.
- Rengør derefter restaureringen med rindende vand eller dampspray og lad tørre.

2.7 Klargøring

Før du går i gang, skal du som minimum forbehandle og efterbehandle de okklusale kontakthflader. Brug desuden en gummipolerer til at glatte den basale side af konnektorerne på broerne på stellet.

En første forpolering er mulig før sintring for at lette poleringsarbejdet for brugerne. Til dette formål må du kun bruge OptraGloss Extra Oral polerer i formen "Spiral Wheel". Sørg for kun at bruge et let kontaktryk og en hastighed på maks. 5000 rpm (mørkeblå) og 10.000 rpm (lyseblå). For lang tids forpolering kan føre til en forringelse af poleringsresultatet. Blå rester fra polermaskinen bør undgås så meget som muligt.

Velpolerede overflader hjælper med at beskytte de modstående tænder mod uønsket slid. Når du gør dette, skal du sørge for, at overfladen af de slebne okklusale overflader poleres omhyggeligt efter indslibning i okklusion og artikulation (overhold anbefalingerne vedrørende slibeinstrumenter^[3]). Der findes forskellige metoder til at færdiggøre restaureringer.

Polering

Ved den afsluttende polering skal alle områder på de ydre overflader poleres. Det minimerer opbygningen af plak og giver et æstetisk tiltalende resultat. Polermidler, der påføres ekstraoralt, er velegnede til dette formål, fx OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Præ-færdiggørelse: Brug OptraGloss Extra Oral (diamantforpolerer/mørkeblå) tør ved lav hastighed for at skabe en glat overflade.
- 2) Færdiggørelse: Færdiggør områder med okklusion eller artikulation med OptraGloss Extra Oral (diamant-højglanspolerer/lyseblå).
- 3) Valgfrt: Højglanspolering med OptraGloss Extra Oral-pasta

Glaserings- og indfarvningsteknik

Færdiggør restaureringen enten ved kun at glasere eller ved at bejdse og glasere i ét trin.

- Glaseringsteknik

a) Glasering med IPS e.max CAD Crystall/Glaze-spray

Placer restaureringen som beskrevet under "Fiksering af restaureringer på IPS e.max CAD Crystallization Pin". Fasthold restaureringen med IPS e.max CAD Crystallization-stiften. Ryst IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray grundigt straks før brug, indtil kuglen i beholderen bevæger sig frit (ca. 20 sekunder). Hvis sprayen ikke rystes tilstrækkeligt, udlødes hovedsageligt drivmiddel ved sprayningen. Det resulterer i, at restaureringen ikke coats tilstrækkeligt med glaseringspulveret. Overhold en afstand på 10 cm mellem dysen og den overflade, der sprøjtes på. Hold spraydåsen så opretstående som muligt under sprøjtingen. Sprøjt restaureringen fra alle sider med korte sprøjt, mens restaureringen samtidigt drejes, så der dannes et jævnt fordelt dæklag. Ryst dåsen igen mellem de enkelte sprøjtetags. Sprøjt efterfølgende restaureringen endnu en gang fra alle sider med korte sprøjt, mens restaureringen samtidigt drejes, så der dannes man et jævnt dæklag. Ryst dåsen igen mellem de enkelte sprøjtetags. Vent et kort øjeblik, indtil glaseringslaget er tørt og har antaget en hvidlig farve. Områder, der ikke fremstår med et jævnt lag, skal sprøjtes igen. Brænd restaureringen ved hjælp af de angivne brændingsparametre. Sørg for, at sintringsovnens maksimale belastningskapacitet ikke overskrides. Følg anvisningerne under "Hvad skal jeg gøre efter brændingen". Hvis der skal foretages justeringer, overholdes anvisningerne i "korrigerende brænding".

b) **Glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pasta/fluo**

Placer restaureringen som beskrevet under "Fiksering af restaureringer på IPS e.max CAD Crystallization Pin". Brug derefter en børste til at påføre et dæklag af IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pasta/fluo jævnt på alle restaureringens udvendige flader. Hvis det er nødvendigt at fortynde den brugsklare glasur let, kan den blandes med en smule IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Påfør ikke glasuren i for tykt lag. Undgå pytter, især på den okkulsale flade. Hvis glasurlaget er for tyndt, kan det resultere i en utilfredsstillende glans. Hvis IPS e.max CAD Crystall./Glaze-pasta/fluo ved et uheld kommer på de indvendige sider af restaureringer, skal den fjernes med en tør korthåret børste før brænding. Brænd restaureringer ved hjælp af de angivne brændingsparametre. Sørg for, at sintringsovnens maksimale belastningskapacitet ikke overskrides. Følg anvisningerne under "Hvad skal jeg gøre efter brændingen". Hvis der skal foretages justeringer, overholdes anvisningerne i "korrigerende brænding".

- **Indfarvningsteknik**

c) **Farvning og glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze-spray**

Farvning og glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze-spray sker i én brændingscyklus. Placer restaureringen som beskrevet under "Fiksering af restaureringer på IPS e.max CAD Crystallization Pin". Extruder de brugsklare farvetoner eller farver fra sprøjten og bland dem grundigt. Farvetoner og farver kan fortyndes en anelse med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen bør dog stadig være som en pasta. Påfør de blandede farvetoner og farver direkte på restaureringen med en fin børste. Sprøjt restaureringen med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray fra alle sider for at coate den med et jævnt lag. Fortsæt i henhold til brugsanvisningen under a). Brænd restaureringen ved hjælp af de angivne brændingsparametre. Sørg for, at sintringsovnens maksimale belastningskapacitet ikke overskrides. Følg anvisningerne under "Hvad skal jeg gøre efter brændingen". Hvis der skal foretages justeringer, overholdes anvisningerne i "korrigerende brænding".

d) **Farvning og glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo**

Farvning og glasering med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo sker i én brændingscyklus. Placer restaureringen som beskrevet under "Fiksering af restaureringer på IPS e.max CAD Crystallization Pin". Brug derefter en børste til at påføre IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo jævnt på restaureringens udvendige flader. Hvis det er nødvendigt at fortynde den brugsklare glasur let, kan den blandes med en smule IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Påfør ikke glasuren i for tykt lag. Undgå pytter, især på den okkulsale flade. Hvis glasurlaget er for tyndt, kan det resultere i en utilfredsstillende glans. Hvis karakteriseringer ønskes, kan restaureringen karakteriseres ved hjælp af IPS e.max CAD Crystall./Shades og/eller IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extruder de brugsklare farvetoner og farver fra sprøjten og bland dem grundigt. Farvetoner og farver kan fortyndes en anelse med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen bør dog stadig være som en pasta. Påfør de blandede farvetoner og farver direkte på det ubrændte glasurlag med en fin børste. Sæt restaureringen midt på IPS e.max CAD Crystallization-bakken. Der kan maksimalt placeres seks enheder på brændingsbakken til glasurbrænding. Anbring IPS e.max CAD Crystallization-bakken på sintringsbakken og brænd under anvendelse af de angivne brændingsparametre. Følg anvisningerne under "Hvad skal jeg gøre efter brændingen". Hvis der skal foretages justeringer, overholdes anvisningerne i "korrigerende brænding".

- **Korrigerende brænding**

Ved behov for yderligere karakterisering eller justering kan der foretages en korrigerende brænding med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains og Glaze. Brug også IPS e.max CAD Crystallization-bakken på sintringsbakken til den korrigerende brændingscyklus. Brug IPS e.max CAD Crystall./Add-On blandet med den tilhørende væske til at lave mindre korrektioner af formen (fx approssimale kontaktpunkter). Påfør det blandede add-on materiale direkte på den ubrændte Glaze-pasta og/eller Shades og Stains i de områder, der skal justeres, og brænd. Hvis der bruges Glaze-spray, skal Shades og Stains påføres først. Derefter suppleres de manglende områder med add-on. Påfør Glaze-spray straks efter påføring af add-on og brænd. Efter påføring af add-on-materialet udføres korrigerende brænding.

Fastgørelse af restaureringen på IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Vælg den størst mulige IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), der bedst "udfylder" restaureringen indvendigt, men som ikke kommer i kontakt med de omgivende kronevægge.
2. Fyld efterfølgende restaureringen indvendigt med IPS Object Fix Putty eller Flow op til restaureringskanten. Sæt straks proppen på IPS Object Fix Putty/Flow-sprøjten igen efter extrusion af materialet. Når sprøjten først er fjernet fra aluminiumsposen, bør den opbevares i en genlukkelig plastikpose eller en beholder med god luftfugtighed.
3. Tryk den valgte IPS e.max CAD Crystallization Pin dybt ind i IPS Object Fix Putty eller Flow-materialet, så den sidder godt fast.
4. Undgå, at rester af IPS Object Fix klæber til den ydre restaureringsoverflade. Fjern eventuelle rester med en børste, som er fugtet med vand, og tør.

Hvad skal jeg gøre efter brændingen

Tag restaureringen ud af ovnen, når brændingscyklussen er færdig (vent, indtil ovnen afgiver et lydsignal), og lad strukturen køle ned til stuetemperatur et sted, hvor der ikke er træk. Varme genstande må ikke berøres med metaltaenger. Fjern restaureringen fra det hærdede IPS Object Fix Putty/Flow. Fjern eventuelle rester med ultralyd i vandbad eller med dampspray. Hvis det er nødvendigt at justere restaureringen med beslibning³, skal det sikres, at keramikken ikke bliver for varm.

Farvekombinationstabell

Tilpasset karakterisering og farvetilpasning påføres ved hjælp af IPS e.max CAD Crystall./Shades og Stains.

A-D-farve	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1					I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	hvid				creme			sunset		kobber				oliven			khaki		mahogni			

Brændingsparametre

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrigerende/Stains/Glaze-brænding med IPS e.max CAD Crystall./-materialer

Ovn Programat		Stand-by temperatur B [°C]	Lukketid S [min]	Opvarmnings-hastighed t [°C/min]	Brændings-temperatur T1 [°C]	Opholdstid H1 [min]	Opvarmnings-hastighed t [°C/min]	Brændings-temperatur T1 [°C]	Opholdstid H2 [min]	Vacuum 1 11 12 [°C]	Vacuum 2 21 22 [°C]	Langvarig afkøling L [°C]	Afkølings-hastighed t1 [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glasure ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrigerende/Stains/Glaze-brænding med IPS e.max CAD Crystall./-add-on

Ovn Programat		Stand-by temperatur B [°C]	Lukketid S [min]	Opvarmnings-hastighed t [°C/min]	Brændings-temperatur T1 [°C]	Opholdstid H1 [min]	Opvarmnings-hastighed t [°C/min]	Brændings-temperatur T1 [°C]	Opholdstid H2 [min]	Vacuum 1 11 12 [°C]	Vacuum 2 21 22 [°C]	Langvarig afkøling L [°C]	Afkølings-hastighed t1 [°C/min]
CS6		–	Glasure ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed-bakke, maks. 3 enheder eller en bro

^(b) Anbring IPS e.max CAD Crystallization-bakken på sintringsbakken, maks. 6 enheder

^(c) Værdier for for-tørring

^(d) Tredje opvarmningstrin

2.8 Indsætning

Inden hærdning konditioner IPS e.max ZirCAD Prime-restaureringen ved at sandblæse de indre sider af kronen med Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar eller Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 bar.

	Adhæsiv cementering fx Multilink® Automix	Selvadhæsiv cementering fx SpeedCEM® Plus	Konventionel cementering fx ZirCAD® Cement
Krav til præparation	Ikke-retentiv præparation	Retentiv præparation	Retentiv præparation
Sandblæsning	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 bar eller Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 bar		
Rens efter indprøvning	fx Ivoclean		
Konditionering	60 sek. med Monobond® Plus	–	
Kroner		✓	
Broer		✓	

3 Sikkerhedsoplysninger

- I tilfælde af alvorlige ulykker, der vedrører brugen af produktet, bedes du kontakte Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, hjemmeside: www.ivoclar.com, samt den ansvarlige myndighed.
- Den aktuelle brugsanvisning findes på webstedet (www.ivoclar.com/elifu).
- Forklaring af symbolerne: www.ivoclar.com/elifu
- Sammenfatning af sikkerhed og klinisk brug (SSCP) kan hentes fra den europæiske database over medicinsk udstyr (EUDAMED) på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Grundlæggende UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Advarsler

- Se sikkerhedsdatabladet (SDS) (findes på www.ivoclar.com).
- Beslibning af IPS e.max ZirCAD Prime-blokke producerer støv, som kan irritere hud og øjne, og som kan resultere i lungeskade. Sørg for, at udsugningen på din fræser og på din arbejdsplads fungerer upåklageligt. Indånd ikke slibestøv under færdiggørelsen, og bær en støvmaske (partikelklasse FFP2) samt beskyttelsesbriller og handsker.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Indånd ikke spraytågen. Beholderen er under tryk. Beskyttes mod direkte sollys og temperaturer over 50 °C. Dåsen må ikke tvinges åben og må ikke brændes, selvom den er helt tom.

Oplysninger om bortskaffelse

Ikke benyttet materiale eller fjernede restaureringer skal bortskaffes i overensstemmelse med de relevante nationale lovkrav.

Generelle risici

Brugere skal være opmærksomme på, at enhver behandling i mundhulen kan medføre bivirkninger. De følgende kliniske bivirkninger er kendte:

- Kantdefekter/brud/tab af restaureringen kan føre til indtagelse eller indånding af materiale og dermed behov for fremstilling af ny restaurering.
- Overskydende cement kan føre til irritation af blødvæv/tandkød. Progressiv inflammation kan føre til knogleresorption eller parodontitis.

4 Holdbarhed og opbevaring

- I den oprindelige emballage
- På et tørt sted
- Må ikke udsættes for fysisk påvirkning eller vibrationer.

5 Yderligere oplysninger

Opbevar materialet utilgængeligt for børn!

Materialet er udviklet udelukkende til brug i forbindelse med restaurering af tænder. Bearbejdning bør udføres i nøje overensstemmelse med brugsvejledningen. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne eller det angivne brugsområde. Brugeren er forpligtet til at teste produkterne for deres egnethed og anvendelse til formål, der ikke er udtrykkeligt anført i brugsanvisningen.

⁽¹⁾ Den komplette liste over kompatible CAD/CAM-systemer findes på www.ivoclar.com.

⁽²⁾ fx. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire er ikke et registreret varemærke tilhørende Ivoclar Vivadent AG.

⁽³⁾ Ivoclar Vivadents flowdiagram, "Anbefalede slibeinstrumenter til ekstraoral og intraoral brug"

1 Käyttötarkoitus

Käyttökohteet

Kruunut ja sillat etu- ja takahammasalueella

Kohderyhmät

Potilaat, joilla on pysyviä hampaita

Käyttäjät/koulutusvaatimukset

- Hammaslääkärit (restauraatioiden valmistus vastaanotolla; kliininen työnkulku)
- Hammasteknikot (restauraatioiden valmistus hammaslaboratoriossa)

Ei erityisiä koulutusvaatimuksia.

Käyttö

Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön.

Kuvaus

IPS e.max® ZirCAD Prime on zirkoniumoksidiblokki kiinteisiin täysin viimeistelyihin etu- ja takahammasrestauraatioihin. IPS e.max ZirCAD Prime -blokkeja voidaan käsitellä hyväksyttyä CAD/CAM-konetta käyttäen.^[1]

Blokin märkä- tai kuivakäsittelyn jälkeen restauraatiot sintrataan sintrausuuuissa.^[2] Sintrauksen jälkeen restauraatiot kiillotetaan esimerkiksi OptraGloss® Extra Oral -kiillottajalla tai lasitetaan tai karakterisoidaan ja lasitetaan IPS e.max CAD Crystall/-materiaaleja käyttäen.

Tekniset tiedot	IPS e.max ZirCAD Prime		
Blokkien koot	C17, B50		
Sävyasteikko	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Ominaisuus	Yksikkö	Tekniset tiedot	Tyypillinen keskiarvo
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ±0,5	–
Täivutuslujuus (kaksiakselinen, dentiini)	[MPa]	≥ 900	1100
Murtumislujuus (dentiini)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (standardin ISO 14627:2012 mukaan)
Kemiallinen liukoisuus	[µg/cm ²]	< 100	–
Tyyppi / luokka	Tyyppi II / luokka 5		

Standardin ISO 6872:2015 mukaan

Käyttöaiheet

Etu- ja takahampaiden puuttuvat hammasrakenteet, osittainen hampaattomuus etu- ja takahammasalueella

Restauraatiotyypit:

- Kruunut
- Sillat (enint. 2 yhdistettyä välisosaa, enint. 4 yksikön sillat)

Vasta-aiheet

- Tuotteen käyttö on kontraindikoitu, mikäli potilaan tiedetään olevan allerginen mille tahansa aineen ainesosalle.

Käyttörajoitukset

Tuotetta ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- Hoitamaton bruksismi (kiskon käyttö on indikoitu sementoimisen jälkeen)
- Hybridiabutmentit ja hybridiabutmentikruunut
- Väliaikainen sementointi.

Tuotetta ei saa käyttää uudelleen.

-  Ei saa käyttää uudelleen

Toimenpiteen onnistumista ei voida taata seuraavissa tilanteissa:

- Seinämien vähimmäispaksuudet ja yhdysojan vähimmäismitat eivät ole ohjeiden mukaiset
- Blokin jyrkiminen ei-yhteensopivaa CAD/CAM-järjestelmää käyttäen^[1]
- Sintraus yhteensopimattomassa sintrausuuuissa
- IPS e.max CAD Crystall-/Glaze, Shades and Stains -aineiden sekoittaminen muihin hammaskeraameihin (esim. IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences)
- Käyttö yhdessä yhteensopimattomien materiaalien kanssa tai kosketuksissa tällaisiin materiaaleihin

IPS e.max CAD Crystall-/Glaze Spray:

- Applikointi suussa

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksia ei toistaiseksi tunneta.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia ei toistaiseksi tunneta.

Kliiniset hyödyt

- Purentatoiminnan palauttaminen
- Estetiikan paraneminen

Koostumus

Komponentit	Massaprosentti (%)
Zirkoniumoksidi (ZrO ₂)	87,0–95,5 %
Yttriumoksidi (Y ₂ O ₃)	> 4,5 % – ≤ 7,0 %
Hafniumoksidi (HfO ₂)	≤ 5,0
Alumiinioksidi (Y ₂ O ₃)	≤ 1,0
Muut oksidit	≤ 1,5

2 Käyttö

Saatavana ovat seuraavat blokit ja tekniikat:

Valmistustekniikka			Restaaraatiotyypit	
Kiillotustekniikka	Lasitustekniikka	Maalaustekniikka	Kruunut	Sillat
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Värin valinta

Puhdista hampaat ennen värimäärittystä. Määritä väri kostean ja preparoimattoman hampaan värin tai viereisten hampaiden värin perusteella. Määritä preparoidun hampaan väri preparoinnin suurimman värjäytyneen alueen perusteella.

Kiillotustekniikan vaikutuksesta sävy voi poiketa värimallissa kuvatusta sävystä. Kiillotusasteesta riippuen sävyn efekti/intensiteetti voi olla suurempi. Tarvittaessa suosittelemme valitsemaan blokin sävyn, joka on astetta kirkkaampi kuin haluttu sävy.

2.2 Preparointi

Preparoi hampas täyskeraamisia restaaraatioita koskevien ohjeiden mukaisesti ja muista noudattaa määritettyjä seinämien vähimmäispaksuuksia:

- Älä preparoi hampaaseen kulmia tai reunoja
- Olkapään preparointi on tehtävä siten, että sisäreunat ja/tai viiste ovat pyöristettyjä.
- Ilmoitetut mitat ovat IPS e.max ZirCAD -restaaraatioiden seinämien vähimmäispaksuuksia.
- Preparoinnin reunojen säteen on oltava vähintään 1,0 mm (jyrsintätyökalun muotoilu), jotta optimaalinen prosessointi CAD/CAM-koneella voidaan taata.

Taka-alueen kruunu	Etualueen kruunu	Kolmen yksikön sillat	
		Taka-alueen kruunu sillan tukihampaana	Etualueen kruunu sillan tukihampaana
4 yksikön sillat			
		Taka-alueen kruunu sillan tukihampaana	Etualueen kruunu sillan tukihampaana

Mitat millimetreinä (mm)

2.3 CAD/CAM-käsittely

Noudata ilmoitettuja seinämien vähimmäispaksuuksia ja yhdysosien mittoja restauration suunnittelussa.


	Taka-alue		Etualue		Tyyppi
	Seinämien vähimmäispaksuus (mm)	Yhdysosan mitat (mm ²)	Seinämien vähimmäispaksuus (mm)	Yhdysosan mitat (mm ²)	
Kruunut	0,8	–	0,8	–	Hampaan muodon ja/tai ikenien tuki (inkisaali-, okklusaali- ja/tai basaali-alue)
Kolmen yksikön sillat	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4 yksikön sillat	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Korkeus: 4 mm, leveys: 3 mm

[b] Määritetty yhdysosan poikkileikkauksen minimimita sijoitettava blokin dentiini-alueelle.

Suunnitellun restauration sijoittaminen blokkiin (CAD):

- Jotta IPS e.max ZirCAD Prime -materiaalista valmistettujen restaaraatioiden kiillealue olisi selkeästi näkyvissä, materiaali on sijoitettava mahdollisimman korkealle blokkiin CAD-ohjelmistossa. Jos kyseessä on yksittäisen hampaan restaatio, restaatio on suositeltavaa asettaa noin 1 mm blokin yläreunan alapuolelle, jotta inkisaali-alue näkyy selvästi. Silta-restaaraatiot on asetettava paikalleen siten, että yhdysosien vähimmäismitat sijoittuvat blokin kahden alemman kolmasosan suuren lujuuden dentiini-alueelle.



- Syvennyksen merkitseminen blokkiin: Dentiini-alue on merkitty blokissa syvennyksellä. Inkisaali-alue on vastakkaisella puolella.

Käsittely jyrsintäkoneessa (CAM):

- Kutistumiskerroin:** Koska IPS e.max ZirCAD Prime kutistuu noin 17–20 prosenttia sintrauksen aikana, materiaaliblokin koodiin sisältyvä erän kutistumiskerroin on huomioitava ohjelmistossa tai lisättävä käsin.
- IPS e.max ZirCAD Prime -restaaraatioiden **märkäkäsittelyssä** on käytettävä käsittelyyn tarkoitettua jyrsintänestesäiliötä muiden materiaalien ristikontaminaation (esim. jyrsintäpöly) estämiseksi. Märkäkäsittelyssä ei saa ylittää jyrsintänesteen sallittua enimmäismäärää. Kontaminoituminen voi johtaa restaaraatioiden värjäytymiseen sintrauksen aikana.
- Kuivakäsittelyssä** on varmistettava, että kaikki jäämät poistetaan CAM-yksikön kammiosta ja että kammiot on kuiva.

2.4 Viimeistely

Kun restaaraatiot irrotetaan lohkosta, varmista, ettei niiden pinnoissa ole epäpuhtauksia, kuten rasvaa tai kalvoa, koska tämä saattaa vaikuttaa säilytystulokseen negatiivisesti.

Yleiset tiedot

- Zirkoniumoksidi-restaaraatiot, joita ei ole täysin sintrattu (non-dense-sintered), ovat herkkiä vahingoittumaan ja murtumaan. Tämä on pidettävä mielessä koko työskentelyn ajan.
- Kaikki tarvittavat jälkikäsittelytoimenpiteet tulisi mahdollisuuksien mukaan suorittaa silloin, kun restaaraatiota ei ole vielä täysin sintrattu (non-dense-sintered) (katso hiontainstrumentteja koskevat suositukset^[3]).
- Jos restaaraatiota ei ole vielä täysin sintrattu, on estettävä kosketus sopimattomien nesteiden ja sellaisten nesteiden kanssa, joita ei ole hyväksytty käytettäväksi zirkoniumoksidin (esim. kontaminoitunut vesi ja/tai jäähdytysneste) ja/tai kontaktiineen (esim. okklusiospray) kanssa.
- Käytä ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia hiontainstrumentteja, alhaista nopeutta ja kevyttä painetta delamiinoinumisen ja murtumisen estämiseksi erityisesti reuna-alueilla (noudata hiontainstrumentteja koskevia suosituksia^[3]).
- Restaaraatiota, jota ei ole täysin sintrattu (non-dense-sintered), ei saa puhdistaa ultraäänipesulaiteissa tai höyrypesulla.

Kuivajyrsityt restaaraatiot

- Erota restaatio pidikkeestä varovasti separointilanka tai tarkoitukseen soveltuvien hiontainstrumenttien avulla^[3]. Tasoita pidiketankojen kiinnityskohdat tarkoitukseen soveltuvilla hiontainstrumenteilla^[3].
- Poista zirkoniumoksidipöly viimeistelyn jälkeen huolellisesti joko pehmeällä harjalla tai puhaltamalla restaatio öljyttömällä paineilmalla.

Märkäjyrsityt restaaraatiot

- Erota restaatio pidikkeestä varovasti separointilanka tai tarkoitukseen soveltuvien hiontainstrumenttien avulla^[3]. Tasoita pidiketankojen kiinnityskohdat tarkoitukseen soveltuvilla hiontainstrumenteilla^[3].
- Poista zirkoniumoksidipöly restaaraatiosta huolellisesti viimeistelyn jälkeen. Märkäjyrsityt restaaraatiot voidaan huuhdella hitaasti juoksevalla vedellä.
- IPS e.max ZirCAD -restaation on oltava täysin kuiva, jotta se ei vaurioituisi sintrauksen aikana. Kosteita restaaraatioita ei saa sintrata.

Yleisiä viimeistelyä koskevia huomauksia

- Karkeat kovametalliporat ja/tai hiontainstrumentit^[3], joilla on suuri halkaisija, soveltuvat käytettäväksi vain rajoitetusti, sillä ne voivat aiheuttaa viimeistelyn aikana tärinää, joka voi johtaa muun muassa materiaalin lohkeamiseen. Tästä syystä viimeistelyssä tulisi käyttää ainoastaan hienoja kovametalliporia ja/tai hiontainstrumentteja^[3].

- Älä erota siltarakenteiden yhdysosia separointiajan avulla jälkikäteen, koska muutoin seurauksena voi olla katkaisukohtien muodostuminen. Varmista, että seinämän vähimmäispaksuus ja yhdysosan mitat säilyvät viimeistelyn aikana.
- Poista zirkoniumoksidipöly restauroatiosta huolellisesti ennen sintrausta. Kiinnittyvä zirkoniumoksidipöly saattaa sintrautua restauroatioon ja heikentää istuvuutta.
- Jäämiä ei saa poistaa Al_2O_3 -puhalluksella tai lasikiillotushelmillä.

2.5 Sintraus

Sintrausprosessissa^[2] käytetään lämpöä, ja IPS e.max ZirCAD Prime saavuttaa prosessin aikana lopulliset fyysiset ja mekaaniset ominaisuutensa, kuten lujuuden ja läpikuultavuuden.

Yleisiä huomautuksia

- Jos sintrauslämpötila on liian alhainen tai liian korkea ja/tai sintrausaika on liian lyhyt tai pitkä, tämä vaikuttaa negatiivisesti edellä mainittuihin lopullisiin ominaisuuksiin.
- Yleensä helmien käyttöä ei suositella, kun sintraus suoritetaan Programat CS6 -sintrausuunilla.
- Restauroatiot eivät saa koskettaa toisiaan sintrauksen aikana.
- Huomioi oikea ohjelmavalinta.
- Pidä sintraustarvikkeet aina puhtaina ja pölyttöminä, jotta sintratut restauroatiot eivät likaannu.
- Noudata sintrausuunin käyttöohjeita, jotta voit varmistaa, että restauroatiot asetetaan uuniin oikein.
-  Sintrausuunin^[2] käyttöohjeita on noudatettava.

Käsittely sintrauksen jälkeen

- Anna restauroatioiden aina jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen kuin jatkat.
- Kuumia esineitä ei saa koskettaa metallipihdeillä.
- Älä hiekkapuhalla esineitä tai jäähdytä niitä vedellä.

2.6 Viimeistelyprosessi

- Sintrattujen restauroatioiden käsittelyä tulee minimoida.
- Restauroatiota tulee käsitellä mekaanisesti vain välttämättömissä tapauksissa.
- Käytä muokkauksessa vain alhaista painetta.
- Jos muotoiluun käytetään timanttihiontainsstrumentteja, restauroatio on jäähdytettävä vedellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muita instrumentteja hammaslaboratorion käsikappaleen kanssa.
- Noudata hiontainsstrumentin valmistajan antamia suosituksia.
- Tarkista marginaalialueet ja muokkaa niitä hieman tarvittaessa.
- Vältä restauroatioiden muokkauksessa terävien reunojen muodostumista ja pyri tekemään reunoista pyöristettyjä.
- Älä käytä hammasvälialueiden erottamisessa separointilaikkaa.
- Varmista, että seinämän vähimmäispaksuus ja yhdysosan mitat säilyvät muokkauksen aikana.
- Käytä vain virheettömiä hiontainsstrumentteja.
- Tarkista restauroatio vikojen ja repeämien varalta ennen jatkokäsittelyä ja sen jälkeen.
- Restauroatioon sintraantunut zirkoniumoksidipöly on poistettava ennen lasitusta.
- Puhdista restauroatio juoksevalle vedelle tai höyrypesulla ja kuivaa.

2.7 Valmiiksi saattaminen

Ennen jatkamista tee viimeistelyn valmistelutyöt ja viimeistelee vähintään okklusaaliset kosketuspisteet. Tasoita lisäksi siltojen rungon yhdysosien basaali puolen rakenne kumihiillotuskärkien avulla.

Ennen sintrausta voidaan tehdä ensimmäinen esikiillotus, mikä helpottaa kiillotusta käytön aikana. Käytä tähän vain OptraGloss Extra Oral -kiillotuskärkiä, joiden muoto on spiraalipyörä. Käytä vain kevyttä kosketuspainetta ja enintään 5 000 rpm:n (tummansininen) ja 10 000 rpm:n (vaaleansininen) nopeutta. Liian pitkä esikiillotus voi heikentää kiillotustulosta. Kiillotuskärjen sinisiä jäämiä tulee välttää.

Pintojen huolellinen kiillotus auttaa suojaamaan vastapurjoita ei-toivotulta kulumiselta. Varmista, että hiotut okklusaalipinnat kiillotetaan huolellisesti hionnan viimeistelyn jälkeen (noudata hiontainsstrumentteja koskevia suosituksia^[2]). Restauroatiot voi viimeistellä useilla eri tavoilla.

Kiillotus

Kiillota lopuksi ulkopinnat kauttaaltaan. Tällä minimoidaan plakin kertyminen ja saadaan aikaan esteettisesti miellyttävä lopputulos. Sopivia kiillotuskärkiä ovat suun ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut kärjet, kuten OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Viimeistelyn valmistelutyöt: hio pinta tasaiseksi käyttämällä työhön OptraGloss® Extra Oral -kiillottajaa (timanttiesikiillotuskärkeä/tummansinistä) kuivana alhaisella nopeudella.
- 2) Viimeistely: viimeistelee toiminnalliset alueet OptraGloss Extra Oral -kiillottajalla (timanttihuippukiillotuskärki/vaaleansininen).
- 3) Vaihtoehto: huippukiillotus OptraGloss-kiillotustahnnalla

Lasitus- ja maalaustekniikka

Viimeistelee restauroatio joko pelkästään lasittamalla tai maalaamalla ja lasittamalla samassa vaiheessa.

- Lasitustekniikka

a) Lasitus IPS e.max CAD Crystall/Glaze **Sprayn** avulla

Aseta restauroatio kohdan "Restauroatioiden kiinnitys IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon" ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä restauroatio IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon. Ravista IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray -ainetta voimakkaasti ennen käyttöä, kunnes säiliön sekoituspallo alkaa liikkua vapaasti (noin 20 sekuntia). Jos suihkepakkausta ei ravisteta riittävän hyvin, suihkutettaessa vapautuu lähinnä ponneainetta. Tämän seurauksena restauroatioon ei tule riittävää lasitusjauhepintoitusta. Suuttimen ja suihkutettavan pinnan välisen etäisyyden on oltava 10 cm. Pidä suihkepakkaus mahdollisimman pystysuorassa asennossa suihkutuksen aikana. Suihkuta restauroatio kaikilta puolilta lyhyinä suihkauksina ja kierrä samalla restauroatiota siten, että saat aikaan tasaisen ja peittävän kerroksen. Ravista pakkausta suihkausten välillä. Suihkuta restauroatio toisen kerran kaikilta puolilta lyhyinä suihkauksina ja kierrä samalla restauroatiota siten, että saat aikaan tasaisen ja peittävän kerroksen. Ravista pakkausta suihkausten välillä. Odota, että lasitekerros kuivuu ja muuttuu väriltään vaaleaksi. Alueet, joilla ei ole tasaita lasitekerrosta, on suihkutettava uudelleen. Polta restauroatio määritettyjen polttoparametrien mukaisesti. Varmista, että sintrausuunin enimmäiskuormituskapasiteetti ei ylitä. Katso kohdassa "Polton jälkeen suoritettavat toimenpiteet" annetut ohjeet. Katso ohjeet muotoilujen tekemistä varten kohdasta "Korjauspolto".

- b) **Lasitus IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluon** avulla
- Aseta restauroatio kohdan "Restaaraatioiden kiinnitys IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon" ohjeiden mukaisesti. Levitä harjalla tasainen kerros IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo -ainetta restauraation kaikille ulkopinnoille. Jos käyttövalmistista lasitetta on hieman laimennettava, lasite voidaan sekoittaa pienen määrään IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid -nestettä. Älä tee lasitekerroksesta liian paksua. Älä anna aineen "lammikoitua" etenkaan okklusaalipinnalle. Jos lasitekerros on liian ohut, kiiltoaste ei välttämättä ole toivotun kaltainen. Jos IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo -ainetta pääsee vahingossa restauraation sisäosiin, poista aine sieltä kuivalla lyhytharjaksisella harjalla ennen polttoa. Polta restauroatio määritettyjen polttoparametrien mukaisesti. Varmista, että sintrausuunin enimmäiskuormituskapasiteetti ei ylitä. Katso kohdassa "Polton jälkeen suoritettavat toimenpiteet" annetut ohjeet. Katso ohjeet muotoilujen tekemistä varten kohdasta "Korjauspoltto".
- **Maalustekniikka**
- c) **Lasitus ja maalaus IPS e.max CAD Crystall./Glaze Sprayn** avulla
- Maalaus ja lasitus IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray -aineella tehdään yhdessä polttojaksossa. Aseta restauroatio kohdan "Restaaraatioiden kiinnitys IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon" ohjeiden mukaisesti. Annostele käyttövalmiit sävyt tai värit ruiskusta ja sekoita ne huolellisesti. Sävyjä ja värejä voidaan hieman ohentaa IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid -nesteeseen avulla. Koostumuksen on kuitenkin pysyttävä tahnamaisena. Levitä sekoitetut sävyt ja värit suoraan restauraatioon ohutharjaksisella harjalla. Suihkuta restauroation IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray -ainetta kaikilta puolilta siten, että ainetta tulee joka kohtaan tasainen kerros. Jatka noudattamalla kohdassa a) annettuja ohjeita. Polta restauroatio määritettyjen polttoparametrien mukaisesti. Varmista, että sintrausuunin enimmäiskuormituskapasiteetti ei ylitä. Katso kohdassa "Polton jälkeen suoritettavat toimenpiteet" annetut ohjeet. Katso ohjeet muotoilujen tekemistä varten kohdasta "Korjauspoltto".
- d) **Lasitus ja maalaus IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluon** avulla
- Maalaus ja lasitus IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo -aineella tehdään yhdessä polttojaksossa. Aseta restauroatio kohdan "Restaaraatioiden kiinnitys IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon" ohjeiden mukaisesti. Levitä harjalla tasainen kerros IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo -ainetta restauraation ulkopinnoille. Jos käyttövalmistista lasitetta on hieman laimennettava, lasite voidaan sekoittaa pienen määrään IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid -nestettä. Älä tee lasitekerroksesta liian paksua. Älä anna aineen "lammikoitua" etenkaan okklusaalipinnalle. Jos lasitekerros on liian ohut, kiiltoaste ei välttämättä ole toivotun kaltainen. Jos karakterisointi on tarpeen, restauroatio voidaan muokata halutun kaltaiseksi IPS e.max CAD Crystall./Shades -aineiden ja/tai IPS e.max CAD Crystall./Stains -aineiden avulla. Annostele käyttövalmiit sävyt ja värit ruiskusta ja sekoita ne huolellisesti. Sävyjä ja värejä voidaan hieman ohentaa IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid -nesteeseen avulla. Koostumuksen on kuitenkin pysyttävä tahnamaisena. Levitä sekoitetut sävyt ja värit suoraan polttamattomalle lasikerrokselle ohutharjaksisella harjalla. Aseta restauroatio IPS e.max CAD Crystallization Tray -alustan keskelle. Polttoalustalle voidaan asettaa enintään kuusi yksikköä lasituspolttoa varten. Aseta IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray -alusta sintrausalustalle ja suoriota poltto määritettyjä polttoparametreja käyttäen. Katso kohdassa "Polton jälkeen suoritettavat toimenpiteet" annetut ohjeet. Katso ohjeet muotoilujen tekemistä varten kohdasta "Korjauspoltto".
- **Korjauspoltto**
- Jos lisämuotoilut tai -säädöt ovat tarpeen, voidaan suorittaa korjauspoltto IPS e.max CAD Crystall./Shades-, Stains and Glaze -aineita käyttäen. Käytä korjauspoltoissa myös IPS e.max CAD Crystallization Tray -alustaa sintrausalustalla. Käytä IPS e.max CAD Crystall./Add-On -ainetta ja sen kanssa käytettävää sekoitusnestettä, kun teet tarvittavat vähäiset muodonmuutokset (esim. proksimaalivälien kontaktipisteet). Levitä sekoitettu Add-On-materiaali suoraan polttamattomalle Glaze Paste- ja/tai Shades and Stains -pinnalle muokattavilla alueilla ja suoriota poltto. Jos käytössä on Glaze Spray -aine, levitä Shades and Stains -aine ensin. Käsittele sen jälkeen puuttuvat alueet Add-On-aineella. Annostele Glaze Spray -aine heti Add-On-aineen annostelun jälkeen ja suoriota poltto. Kun Add-On-materiaali on lisätty, suoriota korjauspoltto.

Restauration kiinnitys IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikkoon

- Valitse suurin mahdollinen IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikko (S, M, L), joka "täyttää" parhaiten restauraation sisäpuolen, mutta joka ei osu ympärillä oleviin kruunun seinämiin.
- Täytä restauraation sisäpuoli IPS Object Fix Putty- tai Flow up -materiaalilla restauraation reunaan asti. Sulje IPS Object Fix Putty/Flow -ruisku heti aineen annostelun jälkeen. Kun ruisku on poistettu alumiinipussista, sitä on säilytettävä uudelleensuljettavassa muovipussissa tai säiliössä, jonka sisäpuoli pysyy kosteana.
- Paina valitsemasi IPS e.max CAD Crystallization Pin -puikko syvälle IPS Object Fix Putty- tai Flow-materiaaliin siten, että se on paikallaan riittävän pitävästi.
- Estä restauraation ulkopinnan IPS Object Fix -jäämät. Poista mahdolliset likäjäämät vedellä kostutetulla harjalla ja kuivaa.

Polton jälkeen suoritettavat toimenpiteet

Poista restauroatio uunista, kun polttojako on suoritettu loppuun (odota uunin äänimerkkiä) ja anna sen jäähtyä huoneenlämpöiseksi vedolta suojattuna. Kuumia esineitä ei saa koskettaa metallipihdeillä. Poista restauroatio kovetetusta IPS Object Fix Putty/Flow -aineesta. Poista mahdolliset jäämät joko ultraäänipesulaitteesta tai höyrypesulla. Jos restauroatiota on muokattava hiomalla³, varmista, etteivät keraamiset osat ylikuumentu.

Sävy-yhdistelmätaulukko

Yksilöllinen karakterisointi ja sävyn muokaus tehdään IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains -aineiden avulla.

A-D-sävy	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3					4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive		khaki			mahogany				

Polttoparametrit

IPS e.max ZirCAD Prime

Korjaus-/värjäys-/lasituspoltto IPS e.max CAD Crystall./ -materiaaleja käyttäen

Uuni Programat		Valmiustila- lämpötilä B [°C]	Sulkeutumis- aika S [min]	Kuumennus- nopeus t [°C/min]	Poltto- lämpötilä T1 [°C]	Pitoaika H1 [min]	Kuumennus- nopeus t [°C/min]	Poltto- lämpötilä T2 [°C]	Pitoaika H2 [min]	Alipaine 1 11 12 [°C]	Alipaine 2 21 22 [°C]	Pitkäkestoinen jäähdytys L [°C]	Jäähdytys- nopeus tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Lasitus ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korjaus-/värjäys-/lasituspoltto IPS e.max CAD Crystall./ Add-On -materiaaleja käyttäen

Uuni Programat		Valmiustila- lämpötilä B [°C]	Sulkeutumis- aika S [min]	Kuumennus- nopeus t [°C/min]	Poltto- lämpötilä T1 [°C]	Pitoaika H1 [min]	Kuumennus- nopeus t [°C/min]	Poltto- lämpötilä T2 [°C]	Pitoaika H2 [min]	Alipaine 1 11 12 [°C]	Alipaine 2 21 22 [°C]	Pitkäkestoinen jäähdytys L [°C]	Jäähdytys- nopeus tl [°C/min]
CS6		–	Lasitus ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, enint. 3 yksikköä tai yksi silta

^(b) Aseta IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray -alusta sintrauslualle, enint. 6 yksikköä

^(c) Esikuivauksessa käytettävät arvot

^(d) Kolmas kiuvasvaihe

2.8 Asentaminen

Käsittele IPS e.max ZirCAD -restauroatio hiekkapuhaltamalla kruunun sisäosat Al₂O₃-illa (25–70 µm, 1 bar) tai Al₂O₃-illa (70–110 µm, 1,5 bar).

	Adheesiivien sementointi esim. MultiLink® Automix	Itsekiinnittyvä sementointi esim. SpeedCEM® Plus	Perinteinen sementointi esim. ZirCAD® Cement
Preparointia koskevat vaatimukset	Ei-retentiivinen preparointi	Retentiivinen preparointi	Retentiivinen preparointi
Hiekkapuhallus	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 bar tai Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 bar		
Puhdistus sovituksen jälkeen	esim. Ivoclean		
Esikäsitely	60 s, kun käytössä on Monobond® Plus	–	
Kruunut	✓		
Sillat	✓		

3 Turvallisuustiedot

- Jos tuotteeseen liittyviä vakavia häitötapauksia havaitaan, ota yhteyttä Ivoclar Vivadent AG -yhtiöön, osoite Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, Liechtenstein, verkkosivusto www.ivoclar.com, sekä paikallisiin terveysviranomaisiin.
- Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkkosivustosta (www.ivoclar.com/elFU).
- Käytettyjen symbolien selitykset: www.ivoclar.com/elFU
- Turvallisuutta ja kliinistä suorituskyyä koskeva yhteenveto (Summary of Safety and Clinical Performance, SSCP) voidaan noutaa eurooppalaisesta lääkekinnäallisten laitteiden tietokannasta (EUDAMED) osoitteesta <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Yksilöllinen UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Varoitukset

- Noudata käyttöturvallisuustiedotteen (SDS) ohjeita (saatavana osoitteesta www.ivoclar.com).
- IPS e.max ZirCAD Prime -blokkien käsittelyn aikana syntyy pölyä, joka saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä sekä aiheuttaa keuhkovaurioita. Varmista, että sekä jyrintäkoneesi että työtilasi imulaitteet toimivat täydellisesti. Älä hengitä jyrintäpölyä viimeistelyn aikana ja käytä pölysuojainta (hiukkasluokka FFP2) sekä suojakäsineitä ja -laseja.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Älä hengitä materiaalista tulevia höyryjä. Säiliö on paineistettu. Suojaa suoralta auringonvalolta ja yli 50 °C lämpötiloilta. Älä avaa suihkepakkausta väkisin auki äläkä polta sitä edes tyhjänä.

Hävittäminen

Jäljelle jäävä materiaali tai poistetut restauraatiot on hävitettävä voimassa olevien paikallisten säädösten mukaisesti.

Jäännösriskit

- Käyttäjän on syytä tietää, että suussa tehtäviin toimenpiteisiin liittyy tiettyjä riskejä. Mahdollisia jäännösriskejä ovat esimerkiksi seuraavat:
- Restauratiomateriaalin murtuminen tai halkeaminen tai sidostuksen pettäminen saattaa johtaa materiaalin nielemiseen/inhalointiin ja siten hammashoitotoimenpiteen uusimiseen.
 - Ylimääräinen sementti voi aiheuttaa pehmytkudosten/ikenien ärsytystä. Etenevä inflammaatio voi johtaa luun resorptioon tai parodontiittiin.

4 Käyttöikä ja säilytys

- Alkuperäisessä pakkauksessa
- Kuivassa paikassa
- Älä altista fyysisille iskuille tai värähtelulle.

5 Lisätietoja

Pidä lasten ulottumattomissa!

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Materiaalia tulee käsitellä tarkasti käyttöohjeita noudattaen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käyttöohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteiden soveltuvuuden testaaminen tai käyttäminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla.

^[1] Kattava luettelo yhteensopivista CAD/CAM-järjestelmistä on sivustossa www.ivoclar.com.

^[2] esim. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire ei ole Ivoclar Vivadent AG:n rekisteröity tavaramerkki.

^[3] Ivoclar Vivadent'in vuokaavio "Suun ulko- ja sisäpuoliseen käyttöön suositellut hiontainsstrumentit"

1 Tiltenkt bruk

Formål

Kroner og broer i anterior- og posteriorområdet

Pasientmålgruppe

Pasienter med permanente tenner

Tiltenkt bruker/spesiell opplæring

- Tannleger (fremstilling av restaureringer hos tannlegen; klinisk arbeidsforløp)
- Tannteknikere (fremstilling av restaureringer på laboratoriet)

Ingen spesiell opplæring nødvendig

Bruk

Kun til odontologisk bruk

Beskrivelse

IPS e.max® ZirCAD Prime er et zirkoniumoksid til faste fullanatomiske restaureringer i anterior- og posteriorområdet. IPS e.max ZirCAD Prime kan bearbeides i et autorisert CAD/CAM-apparat¹⁾.

Etter tørr- eller våtbearbeiding av blokken følger sintringsprosessen i en sintringsovn.¹²⁾ Deretter følger polering f.eks. med Optragloss® Extra Oral eller glaser eller individuell karakterisering og glaser med IPS e.max CAD Crystall/-masser.

Tekniske data			
IPS e.max ZirCAD Prime			
Blokkstørrelser	C17, B50		
Fargetilbud	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Egenskaper	Enhet	Spesifikasjon	Typisk middelverdi
Varmeutv.koeff. (25 – 500°C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Bøyeplasthet (biaksial, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Bruddplasthet (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (i forbindelse med ISO 14627:2012)
Kjemisk løselighet	[µg/cm ²]	<100	–
Type/klasse	Type II / Klasse 5		

Iht. ISO 6872:2015

Indikasjoner

Manglende tannsubstans i anterior- og posteriorområdet, delvis tannløshet i anterior- og posteriorområdet

Restaureringstyper:

- Kroner
- Broer (maks. 2 sammenhengende mellomledd, maks. 4-leddede broer)

Kontraindikasjoner

- ved påvist allergi mot innholdsstoffene i dette produktet

Bruksbegrensninger

Produktet skal ikke brukes i følgende tilfeller:

- Ved ubehandlet bruksisme (en skinne er indikert etter tilpasningen)
- Til hybrid-abutment og hybrid-abutment-kroner
- Til provisorisk tilpasning

Produktet skal ikke gjenbrukes:

-  Til engangsbruk

I følgende situasjoner kan ikke vellykket arbeid garanteres:

- Underskridelse av nødvendig minimum veggtykkelser og kontaktflater
- Til CAM-bearbeiding av blokkene i et ikke kompatibelt CAD/CAM-system¹³⁾
- Sintringsprosess i en ikke kompatibel høytemperaturovn
- Blanding av IPS e.max CAD Crystall/Glaze/Shades og Stains med annet dentalt porselen (f.eks. IPS Ivocolor Glaze, Shades og Essences)
- Bruk av ev. kontakt med ikke kompatible materialer

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Sprays:

- Intraoral bruk

Bivirkninger

Per i dag finnes det ingen kjente bivirkninger.

Interaksjoner

Per i dag finnes det ingen kjente interaksjoner.

Klinisk nytte

- Gjenoppretting av tyggefunksjonen
- Gjenoppretting av estetikken

Sammensetning

Bestanddel	Masseandel i %
Zirkoniumoksid (ZrO_2)	87,0 - 95,5
Yttriumoksid (Y_2O_3)	> 4,5 - ≤ 7,0
Hafniumoksid (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminiumoksid (Al_2O_3)	≤ 1,0
andre oksider	≤ 1,5

2 Anvendelse

Følgende blokker og bearbejdsmetoder er tilgjengelige:

Bearbejdsmetode			Restaureringstyper	
Poleringsteknikk	Glasureteknikk	Maleteknikk	Kroner	Broer
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Fargebestemmelse







Rengjør tennene før valg av farge. Fargen bestemmes ut fra den fortsatt fuktige og upreparerte tannen eller nabotennene. Prepareringens farge bestemmes ut fra det største misfargede punktet etter preparering.

Ved "Poleringsteknikk" kan fargevirkningen avvike fra fargeskalaen. Fargevirkningen/fargeintensiteten økes avhengig av poleringsgrad. Det anbefales eventuelt å velge blokk som er én fargetone lysere enn målfargen.

2.2 Preparering

Preparering må utføres iht. regler for helkerame restaureringer, og minimum veggtykkelser må overholdes:

- Ingen preparering av hjørner eller kanter
- Skulderpreparering med avrundet innerkant eller hulkilepreparering
- Angitte dimensjoner gjenspeiler minimum veggtykkelser for IPS e.max ZirCAD-restaureringer.
- Diameteren til kanten på den preparerte tannen må minst være 1,0 mm (slipeskivegeometri) for å ivareta optimal sliping i CAD/CAM-enheten.

Posteriorkrone	Fortannskrone	3-leddede broer	
		Posteriorkrone som bropilar	Fortannskrone som bropilar
			
		4-leddede broer	
		Posteriorkrone som bropilar	Fortannskrone som bropilar
			

Alle verdier oppgitt i mm

2.3 CAD/CAM bearbeidingsprosess

Ved utforming av restaureringen må man passe på at de foreskrevne minimum veggtykkelsene og kontaktflatene ikke underskrides.


	Posteriorområde		Anteriorområde		Utformingstype
	Minimumsveggtykkelse i mm	Kontaktflate i mm ²	Minimumsveggtykkelse i mm	Kontaktflate i mm ²	
Kroner	0,8	–	0,8	–	Tannform- eller gingiva-støttende (incisal, okklusal eller basal)
3-leddede broer	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4-leddede broer	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Høyde: 4 mm, bredde: 3 mm

[b] Den angitte minimumskontaktflaten må posisjoneres i dentinområdet til blokken.

Posisjonering av designen i blokken (CAD):

- For å sikre at restaureringer laget av IPS e.max ZirCAD Prime har et godt synlig emaljeområde, må de plasseres så høyt som mulig i blokken i CAD-programvaren. Ved enkelttannsrestaureringer anbefales det å plassere restaureringen ca. 1 mm under overkanten av blokken for å få en godt synlig incisal andel. Brorrestaureringer må plasseres slik at den angitte minimums kontaktflaten ligger i det høyeste dentinområdet i nedre to tredjedeler av blokken.



- Markering fordyppning i blokken: Dentinområdet ligger der en fordyppning i blokken er synlig. På motsatt side er incisalområdet.

Bearbeiding i fresemaskinen (CAM):

- Krympefaktor:** Ettersom IPS e.max ZirCAD Prime krymper med ca. 17–20 % ved sintring, må krympefaktoren til den aktuelle batchen leses inn i programvaren ved hjelp av koden på blokken eller legges inn manuelt.
- Ved våtbearbeiding** av IPS e.max ZirCAD Prime bør det brukes en separat slipemiddelbeholder for å hindre krysskontaminering med andre materialer (feks. slipestøv). Ved våtbearbeiding må den maksimalt anbefalte tilsetningen av slipemiddel ikke overskrides. Kontaminering kan føre til misfarging av restaureringene under sintringsprosessen.
- Ved tørr bearbeiding** må det sikres at kammeret til apparatets CAM-enhet er helt fritt for rester og er tørt.

2.4 Bearbeiding

Ved separering av restaureringen må det påses at overflatene på restaureringene ikke kontamineres av en fett- eller smussfilm, da dette kan føre til uønskede fargeresultater.

Generell informasjon

- Ikke tett sintrede zirkoniumoksid-restaureringer er utsatt for skader og brudd. Dette må tas hensyn til under hele den videre bearbeidingen.
- All etterbehandling bør utføres i ikke tett sintret tilstand (følg anbefaling for slipeskiver^[3]).
- I ikke tett sintret tilstand må man unngå kontakt med uegnede væsker som ikke er godkjent til zirkoniumoksid (feks. forurenset vann og/eller kjølesmøremiddel) og/eller kontaktmedier (feks. okklusjonsspray).
- Det er kun tillatt å arbeide med egnede slipeskiver, på lavt turtall og lavt presstrykk, ellers kan det oppstå avskalling og brudd – spesielt i kantområdet (følg anbefaling for slipeskiver^[3]).
- Den ikke tett sintrede restaureringen skal ikke rengjøres i ultralydbad eller med dampapparat.

Restaureringer med tørr produksjonsprosess

- Skil restaurasjonen forsiktig fra holderen med en kappeskive eller en egnet slipeskive^[3]. Festepunktet til holdestiftene skal slipes med egnede slipeskiver^[3].
- Etter bearbeiding skal restaureringen frigjøres for fastsittende zirkoniumoksidstøv, enten ved bruk av en myk pensel eller ved å blåse med oljefri trykkluft.

Restaurering med våt fremstillingsprosess

- Skil restaurasjonen forsiktig fra holderen med en kappeskive eller en egnet slipeskive^[3]. Festepunktet til holdestiftene skal slipes med egnede slipeskiver^[3].
- Etter bearbeiding skal restaureringen frigjøres for fastsittende zirkoniumoksidstøv. Etter en våt fremstillingsprosess kan restaureringen skylles under lett rennende vann.
- For å unngå skade på restaureringen under sintring, må IPS e.max ZirCAD-restaureringen tørkes helt. Fuktige restaureringer må ikke sintres!

Anvisninger for etterbehandlingen

- Grove hardmetallfreser eller grove slipeskiver^[3] er kun egnet i begrenset grad, da vibrasjoner kan oppstå under bearbeidingen. Dette kan blant annet føre til oppsplitting. Det anbefales derfor å bruke kun fine hardmetallfreser eller fine slipeskiver^[3].
- Under ingen omstendigheter skal det "ettersepareres" med kappeskive i kontaktpunktområdet til brokonstruksjoner, da dette fører til forhåndsbestemte bruddpunkter. Det må sikres at minimumsveggtykkelsene og kontaktflatene til restaureringene fortsatt er gitt etter bearbeidingen.

- Man må passe på at det fastsittende zirkoniumoksidstøvet er fjernet før sintring. Fastsittende zirkoniumoksidpartikler kan sintres fast og føre til uøyaktig tilpassning.
- Restaureringen må ikke sandblåses med Al_2O_3 og/eller glassperler.

2.5 Sintring

Sintringsprosessen^[1] er en termisk prosess som gir IPS e.max ZirCAD Prime de endelige fysiske egenskapene som høy styrke og transparens.

Generelle anvisninger

- Sintringstemperaturer som er for lave eller for høye, eller sintringstider som er for korte eller for lange, har en negativ effekt på de angitte egenskapene.
- Prinsipielt brukes det ingen sintringskuler i Programat CS6-sintringsovnen.
- Det må ikke være kontakt mellom restaureringene under sintringen.
- Korrekt programvalg må overholdes.
- Sintringshjelpemidler skal alltid holdes rene og støvfrie slik at det ikke oppstår forurensning på de sintrede restaureringene.
- For riktig plassering av sintringsobjektene i sintringsovnene må instruksjonene for den aktuelle ovnen følges.
-  Den respektive bruksanvisningen for sintringsovnene^[2] må følges.

Etter sintringen

- La varme restaureringer avkjøles til romtemperatur.
- Varme objekter skal ikke berøres med metalltang.
- Ikke blås av objekter eller kjøøl dem i kaldt vann.

2.6 Etterbearbeiding

- Bearbeiding av sintrede restaureringer bør holdes på et minimum.
- Restaureringen bør kun bearbeides mekanisk når dette er absolutt nødvendig.
- Bearbeidingen skal gjøres med lavt presstrykk.
- Restaureringen må avkjøles med vann ved videre bearbeiding med diamanterte slipeskiver. Alternativt kan egnet bearbeidingsverktøy også brukes med et tilsvarende håndstykke.
- Følg anbefalingene for slipeskiver fra den respektive produsenten
- Kontroller kantområder og bearbeid litt om nødvendig
- Ved bearbeiding må du unngå skarpe kanter og tilstrebe avrundede kanter.
- Ikke separer interdentalt med kappeskiver.
- Etter bearbeiding må du passe på minimumsveggtykkelse og kontaktpunkter.
- Bruk kun slipeverktøy som er i perfekt stand.
- Kontroller restaureringen for defekter og sprekker før og etter videre bearbeiding.
- Fastsintret zirkoniumoksidstøv må fjernes før glaserings.
- Rengjør deretter under rennende vann eller med dampapparat og tørk.

2.7 Fullføring

Før videre bearbeiding skal minst de okklusale kontaktflatene for- og sluttpoleres. Ved broer skal i tillegg kontaktpunktene poleres basalt med en gummipolerer.

For å gjøre poleringen enklere for brukerne, kan en første forpolering utføres før sintring. Til dette skal man kun bruke OptraGloss Extra Oral Polerer av formen "Spiral Wheel". Her skal man passe på et lavt presstrykk og ikke overskride et turtall på 5000 o/min (mørkeblå) og 10000 o/min (lyseblå). En for lang forpolering kan føre til et dårligere poleringsresultat. Blå slitasje fra polerer skal helst unngås.

En god polering beskytter motstående tann mot uønsket abrasjon. Det er viktig å sørge for at overflaten på de innslippte tyggeflatene etter funksjonelle slipeittak poleres omhyggelig på nytt (følg anbefaling for slipeskiver^[3]).

For å gjøre ferdig restaureringen har man forskjellige muligheter til disposisjon.

Polering

Ved den endelige poleringen skal alle områder av den ytre overflaten poleres. Dermed reduseres plakoppbygging og man oppnår et estetisk tiltallende resultat. Til dette er polerere som brukes ekstraoralt, egnet, f.eks. OptraGloss® Extra Oral

- 1) Forglutting: For en fin overflate totalt skal det brukes OptraGloss Extra Oral (diamant-forpolerer/mørkeblå) tørt ved lavt turtall.
- 2) Sluttglutting: Bearbeid funksjonelle områder med OptraGloss Extra Oral diamant-høyglanspolerer/lyseblå.
- 3) Alternativ: Høyglanspolering med OptraGloss poleringspasta

Glaser- og maleteknikk

Fullføringen av restaureringen kan gjøres enten med kun glaserings eller ved maling og glaserings i ett trinn.

– Glasurteknikk

a) Glasur med IPS e.max CAD Crystall/Glaze spray

Plasser restaurering som beskrevet i "Fiksering av restaureringen på en IPS e.max CAD Crystallization Pin". Hold fast restaureringen på IPS e.max CAD Crystallization Pin. Rist IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray kraftig før bruk, til blandedulene i beholderen beveger seg fritt (ca. 20 sekunder). Hvis sprøyten ristes for lite, vil dette føre til en overdreven utsprøyting av drivmiddel. Dette fører til utilstrekkelig påføring av glaspulver. Hold 10 cm avstand fra sprøytehodet til overflaten som skal sprayes, og hold boksen mest mulig loddrett ved sprøyting. Spray restaureringen fra alle sider med korte sprøyter samtidig som restaureringen dreies for å oppnå et jevnt lag. Rist sprayboksen på nytt mellom de enkelte påsprayingene. Spray deretter restaureringen en gang til fra alle sider med korte sprøyter samtidig som restaureringen dreies for å oppnå et jevnt dekkende lag. Rist sprayboksen på nytt mellom de enkelte påsprayingene. Vent en liten stund til den påførte glasuren har tørket og viser et hvitaktig lag. Områder som ennå ikke har en jevn påføring, må sprayes på nytt. Brenn deretter restaureringen med de fastsatte brennparametrene. Pass samtidig på hva som er maksimal fylling av brennoven. Følg anvisningene i "Fremgangsmåte etter brenning". For korrekturer må anvisningene under "Korrekturer" følges.

b) Glasur med IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Plasser restaurering som beskrevet i "Fiksering av restaureringen på en IPS e.max CAD Crystallization Pin". Påfør deretter IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo dekkende og jevnt med en pensel på hele restaureringens utvendige overflate. Dersom det ønskes en

lett fortynning av den bruksferdige glasuren, gjøres det med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Unngå for tykk påføring av glaser. Pass særlig på at det ikke oppstår for tykke lag på okklusalfaten. En for tynn påføring av glaser fører til en utilfredsstillende glans. Hvis det kommer Paste/Fluo på den innvendige flaten av restaureringen når IPS e.max CAD Crystall./Glaze brukes, må det fjernes med en tørr, korthåret pensel før brenning. Brenn deretter restaureringen med de tiltenkte brennparametrene. Man må passe på maksimal belegging i brenneovnen. Følg anvisningene i "Fremgangsmåte etter brenning". For korrekturer må anvisningene under "Korrekturer" følges.

– **Maleteknikk**

c) **Maling og glaser** med IPS e.max CAD Crystall./Glaze **spray**

Maling og glaser med IPS e.max CAD Crystall./Glaze spray skjer i en brenneprosess. Plasser restaureringen som beskrevet i "Fiksering av restaureringen på en IPS e.max CAD Crystallization Pin". Ta deretter ut de bruksklare Shades eller Stains fra sprøyten og bland dem godt. Shades og Stains kan fortynnes noe med CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen skal likevel være deigaktig. Påfør de blandede Shades og Stains med en fin pensel systematisk rett på restaureringen. Spray alle sidene av restaureringen med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray. Overhold fremgangsmåte a). Brenn deretter restaureringen med de fastsatte brennparametrene. Pass samtidig på hva som er maksimal fylling av brennovenen. Følg anvisningene i "Fremgangsmåte etter brenning". For korrekturer må anvisningene under "Korrekturer" følges.

d) **Maling og glaser** med IPS e.max CAD Crystall./Glaze **Paste/Fluo**

Maling og glaser med IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo skjer i en brenneprosess. Plasser restaureringen som beskrevet i "Fiksering av restaureringen på en IPS e.max CAD Crystallization Pin". Påfør deretter IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo jevnt med en pensel på restaureringens samtlige utvendige overflater. Dersom det ønskes en lett fortynning av den bruksferdige glasuren, gjøres det med ganske lite IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Unngå for tykk påføring av glaser. Pass særlig på at det ikke oppstår for tykke lag på okklusalfaten. En for tynn påføring av glaser fører til en utilfredsstillende glans. Hvis karakterisering er ønsket, kan restaureringen tilpasses individuelt med IPS e.max CAD Crystall./Shades og/eller IPS e.max CAD Crystall./Stains. Ta bruksferdige Shades og Stains fra sprøyten og bland dem godt. Shades og Stains kan fortynnes noe med CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistensen skal likevel være deigaktig. Appliser de blandede Shades og Stains med en fin pensel systematisk rett på det ubrente glaserlaget. Brenn deretter restaureringen med de fastsatte brennparametrene. Pass samtidig på hva som er maksimal fylling av brennovenen. Følg anvisningene i "Fremgangsmåte etter brenning". For korrekturer må anvisningene under "Korrekturer" følges.

– **Korrektur**

Hvis ytterligere karakterisering eller korrekturer er nødvendig, kan det gjennomføres en korrekturbrenning med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains og Glaze. Korrekturbrenningen skal også gjennomføres på IPS e.max CAD Crystallization Tray på sintringsbordet. IPS e.max CAD Crystall./Add-On og tilhørende blandeveske kan brukes til mindre formkorrekturer (f.eks. approksimale kontaktpunkter). Påfør den blandede korrekturmassen med en pensel rett på områdene som skal korrigeres, eller på den ubrente Glaze Paste og/eller Shades og Stains og brenn. Hvis du bruker Glaze Spray, må Shades og Stains påføres først. Supplier deretter manglende områder med Add-On. Spray på Glaze Spray umiddelbart etter påføring av Add-On og brenn. Etter påføring av Add-On skal korrekturbrenningen gjennomføres.

Fiksering av restaureringen på en IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Velg størst mulig IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) som best "fyller" innsiden av restaureringen, men som samtidig ikke berører kronens vegger sirkulært.
2. Fyll deretter innsiden av restaureringen med enten brennhjelpspasta IPS Object Fix Putty eller Flow opp til kanten av restaureringen. Lukk igjen IPS Object Fix Putty/Flow-sprøyten umiddelbart etter uttak av materiale. Etter at sprøyten er tatt ut av aluminiumsposen, må den oppbevares i en lukkbar plastpose eller beholder med fuktig atmosfære.
3. Trykk den valgte IPS e.max CAD-krystalliseringsstiften dypt inn i IPS Object Fix Putty/Flow, slik at den fikseres tilstrekkelig, godt.
4. Unngå rester av IPS Object Fix på utsiden av restaureringen. Fjern eventuelle forurensninger med en vannfuktet pensel og tørk etterpå.

Fremgangsmåte etter brenning

Ta restaureringen ut av brennovenen etter avsluttet brenning (vent på signaltonen), og la objektene avkjøles helt til romtemperatur på et sted beskyttet mot trekk. Varmer objekter må ikke berøres med metallenger. Etterpå fjernes restaureringen fra herdet IPS Object Fix Putty/Flow, og fastsittende rester rengjøres i ultralydbad eller med dampapparat. Hvis korrigerende sliping er nødvendig, må du passe på at porselenet ikke overopphetes.

Fargekombinasjonstabell

Individuelle karakteriseringer og fargetilpasninger oppnås med IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains.

A-D-tannfarge	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive			khaki		mahogany			

Brennparameter

IPS e.max ZirCAD Prime

korrektur-/malefarge-/glansbrenning med IPS e.max CAD Crystall./-masser

Dvn Programat		Stand by- temperatur B [°C]	Lukketid S [min]	Varmerate t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T1 [°C]	Holdetid H1 [min]	Varmerate t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T2 [°C]	Holdetid H2 [min]	Vakuu 1 11 12 [°C]	Vakuu 2 21 22 [°C]	Langtids- avkjøling L [°C]	Kjølerate tl [°C/ min]
CS6 ^(a)		–	Glans ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

korrektur-/malefarge-/glansbrenning med IPS e.max CAD Crystall./-Add-On

Dvn Programat		Stand by- temperatur B [°C]	Lukketid S [min]	Varmerate t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T1 [°C]	Holdetid H1 [min]	Varmerate t ↗ [°C/min]	Brenn- temperatur T2 [°C]	Holdetid H2 [min]	Vakuu 1 11 12 [°C]	Vakuu 2 21 22 [°C]	Langtids- avkjøling L [°C]	Kjølerate tl [°C/ min]
CS6		–	Glans ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, maks. 3 enheter eller én bro

^(b) IPS e.max CAD Crystallization Tray plasseres på sintringsbordet, maks. 6 enheter

^(c) Verdier for fortørringen

^(d) Tredje varmetrinn

2.8 Tilpasning

Sandblås IPS e.max ZirCAD Prime-restaureringer til klargjøring av kronens innvendige flater før sementering med Al₂O₃, 25 – 70 µm, 1 bar eller Al₂O₃, 70 – 110 µm, 1,5 bar.

	Adhesiv sementering f.eks. Multilink® Automix	Selvadhesiv sementering f.eks. SpeedCEM® Plus	Konvensjonell sementering f.eks. ZirCAD® Cement
Prepareringsanbefaling	Ikke retentiv preparering	Retentiv preparering	Retentiv preparering
Sandblåsing	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar eller Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Rengjøring etter innprøving	f.eks. Ivoclean		
Klargjøring	60 s med f.eks. Monobond® Plus	-	
Kroner	✓		
Broer	✓		

3 Sikkerhetsanvisninger

- Ved alvorlige hendelser som oppstår i forbindelse med produktet, skal du ta kontakt med Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, nettside: www.ivoclar.com og lokal helsemyndighet.
- Den gjeldende bruksanvisningen er tilgjengelig på nettstedet (www.ivoclar.com/eIFU).
- Symbolforklaringer: www.ivoclar.com/eIFU
- Sammendraget om sikkerhet og klinisk ytelse (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) er tilgjengelig fra European Medical Devices Database (EUDAMED) på <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Basis-UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Advarsler

- Følg sikkerhetsdatabladene (SDS) (tilgjengelig på www.ivoclar.com).
- Under behandlingen av IPS e.max ZirCAD Prime-blokkene dannes det støv som kan irritere øyne og hud og skade lungene. Du bør derfor sørge for at avtrekksystemet på fresen din og på arbeidsplassen fungerer som den skal. Ikke pust inn keramisk støv under etterbehandling og bruk støvmaske (partikkelklasse FFP2) samt vernebriller og hansker.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Unngå innånding av spraytåke. Beholderen står under trykk. Holdes unna direkte sollys og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes med makt eller brennes selv om den er helt tom.

Anvisninger for avfallshåndtering

Rester eller fjernede restaureringer skal håndteres iht. nasjonale lover og forskrifter.

Restrisiko

Brukeren må være bevisst på at tannlegeinngrep i munnhulen generelt kan medføre en viss risiko. Det finnes følgende kliniske restrisikoer:

- Avskalling/fraktur/desementering av restaureringsmaterialet kan føre til svelging eller innånding av materiale og til ny tannlegebehandling.
- Overskudd av sement kan føre til irritasjoner av vev/gingiva. Ved progressiv betennelse kan det oppstå beintap og periodontitt.

4 Instruksjoner for lagring og oppbevaring

- I originalforpakning
- Oppbevares tørt
- Må ikke utsettes for slag eller udempede vibrasjoner

5 Ytterligere informasjon

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Produktet er utviklet til bruk på det odontologiske området og må bearbeides i henhold til bruksanvisningen. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på grunn av annen bruk eller ikke-fagmessig bearbeiding. I tillegg er brukeren forpliktet til på eget ansvar å kontrollere at materialet egner seg og kan brukes til de tiltenkte formålene, spesielt hvis disse ikke er oppgitt i bruksanvisningen.

^[1] Komplette liste over compatible CAD/CAM-systemer finnes på www.ivoclar.com.

^[2] f.eks. Programat CSA, Programat CSA, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire er ikke et registrert varemerke til Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Ivoclar Vivadent prosessdiagram "Anbefalte slipeskiver til ekstraoral og intraoral bruk"

1 Beoogd gebruik

Beoogd doel

Kronen en bruggen in de anterieure en posterieure regio

Patiëntendoelgroep

Patiënten met permanent gebit

Beoogde gebruikers / speciale training

- Tandartsen (vervaardigen van restauraties aan de stoel; klinische workflow)
- Tandtechnici (vervaardigen van restauraties in het tandheelkundig laboratorium)

Geen speciale training nodig.

Gebruik

Uitsluitend voor tandheelkundig gebruik.

Omschrijving

IPS e.max® ZirCAD Prime is een zirkoniumoxideblok voor de vervaardiging van vaste restauraties met volledige contour in anterieure en posterieure gebits-elementen. IPS e.max ZirCAD Prime kan worden verwerkt in een geautoriseerde CAD/CAM-machine^[1]

Na het nat of droog bewerken van het blok worden de restauraties gesinterd in een sinteroven.^[2] Na het sinteren worden de restauraties gepolijst met bijv. OptraGloss® Extra Oral of geglaazuurd, of gekarakteriseerd en geglaazuurd met IPS e.max CAD Crystall-/materialen.

Technische gegevens

IPS e.max ZirCAD Prime			
Blokmaten	C17, B50		
Tintenassortiment	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Kenmerken	Eenheid	Specificaties	Typische gemiddelde waarde
CTE (25-500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Buigsterkte (biaxiaal, dentine)	[MPa]	≥ 900	1100
Breuktaaiheid (dentine)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (gebaseerd op ISO 14627:2012)
Chemische oplosbaarheid	[µg/cm ²]	<100	–
Type / klasse	Type II / klasse 5		

In overeenstemming met ISO 6872:2015

Indicaties

Ontbrekende tandstructuur in de anterieure en posterieure elementen, gedeeltelijk edentulisme in de anterieure en posterieure regio

Typen restauraties:

- Kronen
- Bruggen (max. 2 verbonden dummytanden, brug over max. 4 eenheden)

Contra-indicaties

- Bij een bekende allergie voor een of meer bestanddelen van het product dient van toepassing te worden afgezien

Beperkingen van het gebruik

Gebruik het product in de volgende gevallen niet:

- Onbehandeld bruxisme (het gebruik van een spalk is geïndiceerd na plaatsing)
- Hybride abutments en hybride abutmentkronen
- Tijdelijke plaatsing

Het product mag niet worden hergebruikt.

-  Niet hergebruiken

In de volgende situaties is een geslaagde ingreep niet gewaarborgd:

- Het niet voldoen aan de vereiste minimale wanddikten en minimale connectorafmetingen
- Frezen van de blokken in een niet-compatibel CAD/CAM-systeem^[1]
- Sinteren in een niet-compatibele sinteroven
- Het vermengen van IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades en Stains met ander tandheelkundig keramiek (bijv. IPS Ivocolor Glaze, Shades en Essences)
- Gebruik van of contact met incompatibele materialen

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Intra-orale toepassing

Bijwerkingen

Tot op heden zijn er geen bekende bijwerkingen.

Interacties

Tot op heden zijn er geen bekende interacties.

Klinisch voordeel

- Reconstructie van de kauwfunctie
- Herstel van esthetiek

Samenstelling

Componenten	Percentage (%) op massa
Zirkoniumoxide (ZrO_2)	87,0 - 95,5
Yttriumoxide (Y_2O_3)	> 4,5 - ≤ 7,0
Hafniumoxide (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminiumoxide (Al_2O_3)	≤ 1,0
Andere oxides	≤ 1,5

2 Toepassing

De volgende blokken en verwerkingstechnieken zijn beschikbaar:

Verwerkingstechniek			Typen restauraties	
Polijsstechniek	Glazuurtechniek	Vlektechniek	Kronen	Bruggen
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Kleurbepaling







Reinig vóór het bepalen van de juiste kleurtint het gebit. Bepaal de tint op basis van het vochtige en niet-geprepareerde element of de naastgelegen elementen. Bepaal de tint van het geprepareerde element op basis van het grootste verkleurde gebied van de preparatie.

Door de polijsstechniek kan het kleureffect verschillen van dat van de kleurenwaaier. Afhankelijk van de mate van polijsten wordt het kleureffect / de kleurintensiteit groter. Het wordt aanbevolen om indien nodig een bloktint te selecteren die één tint lichter is dan de doeltint.

2.2 Preparatie

Prepareer het element op basis van de richtlijnen voor volledig keramische restauraties en zorg ervoor dat de minimale wanddikte in acht wordt genomen:

- Prepareer geen hoeken of scherpe randjes
- Preparatie van de schouder met afgeronde binnenranden en/of preparatie van de afschuining
- De aangegeven afmetingen geven de minimale wanddikte weer voor IPS e.max ZirCAD-restauraties
- De radius van de randen van de preparatie dient minimaal 1,0 mm te zijn (geometrie freesgereedschap) om een optimale verwerking in de CAD/CAM-machine te waarborgen

Posterieure kroon	Anterieure kroon	bruggen over 3 eenheden	
		Posterieure kroon als brugabutment	Anterieure kroon als brugabutment
			
Bruggen over 4 eenheden			
		Posterieure kroon als brugabutment	Anterieure kroon als brugabutment
			

Afmetingen in mm

2.3 CAD/CAM-verwerking

Let bij het ontwerpen van de restauratie op de aangegeven minimale wanddiktes en connectorafmetingen.


	Posterieure regio		Anterieure regio		Ontwerptype
	Minimale laagdikte in mm	Afmetingen connector in mm ²	Minimale laagdikte in mm	Afmetingen connector in mm ²	
Kronen	0,8	–	0,8	–	De vorm van het element en/of het tandvlees ondersteunen (incisaaal, occlusaal en/of basaal)
bruggen over 3 eenheden	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Bruggen over 4 eenheden	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Hoogte: 4 mm, breedte: 3 mm

[b] De aangegeven minimale connectorafmetingen moeten worden geplaatst in het dentinegebied van het blok.

Positionering van de ontworpen restauratie in het blok (CAD):

- Om te verzekeren dat restauraties die zijn gemaakt van IPS e.max ZirCAD Prime een duidelijk zichtbaar glazuurgebied vertonen, moeten ze zo hoog als mogelijk op het blok in de CAD-software worden geplaatst. Voor restauraties van één element wordt aangeraden de restauratie ongeveer 1 mm onder de bovenrand van het te plaatsen, om een duidelijk zichtbaar incisaaal gedeelte te verkrijgen. Brugrestauraties moeten zodanig worden geplaatst dat de minimale connectorafmetingen in het dentine met hoge sterkte in de onderste twee derde van het blok worden gepositioneerd.



- Uitsparing in het blok markeren: Het dentinegebied wordt gemarkeerd door een uitsparing in het blok. Het incisale gebied bevindt zich aan de tegenovergelegen zijde.

Verwerking in de freesmachine (CAM):

- Krimpfactor:** Aangezien IPS e.max ZirCAD Prime tijdens het sinteren met ongeveer 17–20% krimpt, moet de krimpfactor van de desbetreffende partij, die in de code op het materiaalblok is opgenomen, in de software worden ingelezen of handmatig worden ingevoerd.
- Voor de natte verwerking** van IPS e.max ZirCAD Prime moet een speciale container met freesvloeistof worden gebruikt om kruisbesmetting met andere materialen (zoals freesstof) te voorkomen. Overschrijd de maximale hoeveelheid freesvloeistof voor natte verwerking niet. Verontreiniging kan leiden tot verkleuring van de restauraties tijdens het sinteren.
- Voor het droog verwerken** moet ervoor worden gezorgd dat restmateriaal uit de kamer van de CAM-eenheid wordt verwijderd en dat de kamer droog is.

2.4 Afwerking

Bij het scheiden van de restauraties van het blok moet ervoor worden gezorgd dat ze niet verontreinigd zijn met een vette of smerige laag, omdat dit het kleurresultaat negatief kan beïnvloeden.

Algemene informatie

- Niet-dicht-gesinterde zirkonioxiderestauraties zijn gevoelig voor beschadiging en fractures. Met dit feit moet tijdens het gehele werkproces rekening worden gehouden.
- Indien mogelijk moet noodzakelijke naverwerking worden uitgevoerd met de restauratie in niet-dicht-gesinterde staat (neem de aanbevelingen met betrekking tot slijpinstrumenten in acht^[3]).
- In niet-dicht-gesinterde toestand moet contact met ongeschikte vloeistoffen of vloeistoffen die niet zijn goedgekeurd voor zirkonioxide (bijv. verontreinigd water en/of koelvloeistof) en/of contactmedia (bijv. occlusale spray) worden voorkomen.
- Gebruik uitsluitend geschikte slijpinstrumenten, een laag toerental en lichte druk om delaminatie en afbrokkeling aan de randen in het bijzonder te voorkomen (neem de aanbevelingen betreffende slijpinstrumenten in acht^[3]).
- De niet-dicht-gesinterde restauratie mag niet in een ultrasoon bad of met een stoomstraal worden gereinigd.

Droog gefreesde restauraties

- Scheid de restauratie voorzichtig van de houder met behulp van een scheidingsschijf of geschikte slijpinstrumenten^[3]. Maak de bevestigingspunten van de bevestigingsstaven glad met geschikte slijpinstrumenten^[3].
- Verwijder na het afwerken achtergebleven zirkonioxidedstof ofwel met een zachte borstel ofwel door de restauratie te stralen met olievrije perslucht.

Nat gefreesde restauraties

- Scheid de restauratie voorzichtig van de houder met behulp van een scheidingsschijf of geschikte slijpinstrumenten^[3]. Maak de bevestigingspunten van de bevestigingsstaven glad met geschikte slijpinstrumenten^[3].
- Verwijder na afwerking grondig al het aanhangende zirkonioxidedstof van de restauratie. Nat gefreesde restauraties kunnen worden afgespoeld met langzaam stromend water.
- Om beschadiging van de restauratie tijdens het sinteren te voorkomen, moet de IPS e.max ZirCAD-restauratie volledig droog zijn. Vochtige restauraties mogen niet worden gesinterd.

Algemene opmerkingen over afwerking

- Grove wolframcarbide boren en/of slijpinstrumenten^[3] met grote diameters zijn slechts tot op zekere hoogte geschikt, omdat deze tijdens het afwerken trillingen kunnen veroorzaken, die onder andere tot afbrokkeling kunnen leiden. Daarom mogen alleen fijne wolframcarbide boren en/of slijpinstrumenten^[3] worden gebruikt.
- Het connectorgedeelte van brugconstructies mag niet worden 'nagescheiden' met een scheidingsschijf, omdat dit leidt tot vooraf bepaalde breukpunten. Zorg ervoor dat de minimale wanddikten en connectorafmetingen tijdens het afwerken gehandhaafd blijven.
- Zorg ervoor dat aanhangend zirkonioxidedstof vóór het sinteren verwijderd wordt. Aanklevende zirkonioxidedeeltjes kunnen aan de restauratie worden gesinterd en leiden tot onnauwkeurigheden in de pasvorm.
- De restauratie mag niet worden gestraald met Al_2O_3 of glazen polijstkorrels.

2.5 Sinteren

Sinteren^[2] is een thermisch proces waarbij IPS e.max ZirCAD Prime zijn uiteindelijke fysische en mechanische eigenschappen verkrijgt, zoals de hoge sterkte en doorschijnendheid.

Algemene opmerkingen

- Een te hoge of te lage temperatuur voor het sinteren en/of tijden die te kort of te lang zijn, zullen een negatief effect hebben op de hierboven genoemde uiteindelijke eigenschappen.
- In principe worden sinterkorrels niet aanbevolen voor de gebruikte Programat CS6-sinteroven.
- De restauraties mogen tijdens het sinteren niet met elkaar in contact komen.
- De juiste programmeuze moet in acht worden genomen.
- Houd de accessoires voor het sinteren altijd schoon en stofvrij zodat gesinterde restauraties niet worden verontreinigd.
- Neem de informatie van de gebruikte oven in acht voor een juiste plaatsing van de restauraties in de sinteroven.
-  De bedieningsinstructies van de gebruikte sinteroven^[2] die wordt gebruikt, moeten in acht worden genomen.

Proces na sinteren

- Laat de restauraties altijd afkoelen naar kamertemperatuur voordat wordt verdergegaan.
- Raak de hete voorwerpen niet aan met metalen tangen.
- De voorwerpen mogen niet worden gestraald of geblist.

2.6 Afwerkingsproces

- Het verwerken van gesinterde restauraties moet tot een minimum worden beperkt.
- De restauratie mag alleen mechanisch worden verwerkt indien dit absoluut noodzakelijk is.
- Gebruik alleen lage druk voor het nabewerken.
- Indien voor het afstellen diamanten slijpinstrumenten worden gebruikt, moet de restauratie met water worden gekoeld. Als alternatief kunnen andere slijpinstrumenten worden gebruikt in combinatie met een handstuk van een tandtechnisch laboratorium.
- Neem de aanbevelingen van de fabrikant van het slijpinstrument in acht.
- Controleer de marginale zones en bewerk indien nodig lichtjes na.
- Vermijd bij het nabewerken van de restauraties het maken van scherpe randen; probeer afgeronde randen te maken.
- Gebruik geen scheidingsschijf om interdentaal gebieden te scheiden.
- Zorg ervoor dat de minimale wanddikten en connectorafmetingen tijdens het nabewerken gehandhaafd blijven.
- Gebruik alleen onberispelijke slijpinstrumenten.
- Controleer de restauratie voor en na de verdere bewerking op defecten en scheuren.
- Op de restauratie gesinterd zirkonioxidedstof moet vóór het glazuren worden verwijderd.
- Reinig de restauratie vervolgens met stromend water of de stoomstraal en droog de restauratie af.

2.7 Afronding

Voordat wordt doorggegaan, moeten ten minste de occlusale contactoppervlakken worden voorbereid en afgewerkt. Maak ook de onderkant van de frameverbindingen in bruggen glad met een rubberen polijstschijf.

Een eerste voorpolijsting is mogelijk vóór het sinteren om het polijsten voor gebruikers te vergemakkelijken. Gebruik hiervoor alleen polijstmachines van OptraGloss Extra Oral in de vorm 'Spiraalwiel'. Gebruik alleen een lichte contactdruk en een toerental van max. 5000 tpm (donkerblauw) en 10.000 tpm (lichtblauw). Te lang voorpolijsten kan leiden tot een verslechtering van het polijstresultaat. Blauw residu van de polijster moet zo veel als mogelijk worden vermeden.

Goed gepolijste oppervlakken helpen te beschermen de tegenovergelegen gebitselementen tegen ongewenste slijtage. Let er daarbij op dat het oppervlak van de geslepen occlusale vlakken na functionele aanpassing door slijpen zorgvuldig wordt gepolijst (neem de aanbevelingen betreffende slijpinstrumenten in acht^[9]). Er zijn verschillende benaderingen beschikbaar om restauraties af te werken.

Polijsten

Polijst bij het laatste polijstwerk alle delen van de buitenoppervlakken. Dit minimaliseert de opbouw van tandplak en zorgt voor een esthetisch mooi resultaat. Polijstmiddelen die extraoraal worden aangebracht zijn hiervoor geschikt, bijvoorbeeld OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Voorwerken: Gebruik OptraGloss Extra Oral (diamanten voorpolijster/donkerblauw) drogen bij lage snelheid om een glad oppervlak te creëren.
- 2) Afwerking: Werk functionele gebieden af met OptraGloss Extra Oral (diamant hoogglans-polijstmachine/lichtblauw).
- 3) Optioneel: Hoogglans polijsten met OptraGloss polijstpasta

Techniek van glazuren en vlekken

Voltooi de restauratie door alleen te glazuren of door te vlekken en te glazuren in één stap.

- Glazuurtechniek

a) Glazuren met behulp van IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Plaats de restauratie zoals beschreven onder 'De restauratie fixeren op een IPS e.max CAD Crystallization Pin'. Houd de restauratie vast bij de IPS e.max CAD Crystallization Pin. Schud de IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray direct voor gebruik krachtig tot de mengbal in de container vrij kan bewegen (ca. 20 seconden). Als de spray niet voldoende is geschild, komt voornamelijk het drijfgas vrij als er wordt gesprayd. Als resultaat zal de restauratie onvoldoende gecoat zijn met glazuurpoeder. Houd een afstand van 10 cm aan tussen de spuitmond en het te sprayen oppervlak. Houd de sprayfles zo rechtop als mogelijk tijdens het sprayen. Gebruik de spray vanaf alle kanten in korte pulsen op de restauratie en laat de restauratie tegelijkertijd ronddraaien, zodat een gelijkmatige deklaag tot stand komt. Schud de bus nogmaals tussen de individuele spuitbeurten. Gebruik de spray daarna een tweede keer vanaf alle kanten in korte pulsen op de restauratie en laat de restauratie tegelijkertijd ronddraaien, zodat een gelijkmatige deklaag

tot stand komt. Schud de bus nogmaals tussen de individuele spuitbeurten. Wacht korte tijd tot de glazuurlaag droog is en een wittige kleur heeft. Gebieden waar geen gelijkmatige laag te zien is, moeten opnieuw worden gesprayd. Bak de restauratie en gebruik daarbij de aangegeven parameters voor bakken. Zorg ervoor dat de maximale laadcapaciteit van de sinteroven niet wordt overschreden. Neem de instructies onder 'Hoe verder na het bakken' in acht. Neem voor aanpassingen de informatie onder 'Correctief bakken' in acht.

b) **Glazuren met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo**

Plaats de restauratie zoals beschreven onder 'De restauratie fixeren op een IPS e.max CAD Crystallization Pin'. Breng hierna met een borsteltje gelijkmatig een dekkende laag IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo aan op de buitenoppervlakken van de restauratie. Als het gebruiksklare glazuur lichtjes moet worden verdund, kan het worden vermengd met een kleine hoeveelheid IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Breng het glazuur niet te dik aan. Vermijd 'poelen', in het bijzonder op het occlusale oppervlak. Een te dunne glazuurlaag kan ertoe leiden dat de glans niet voldoet. Als de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo onbedoeld de binnenaspecten van de restauratie bereikt, verwijder het materiaal dan vóór het bakken met een droge borstel met korte haren. Bak de restauratie en gebruik daarbij de aangegeven parameters voor bakken. Zorg ervoor dat de maximale laadcapaciteit van de sinteroven niet wordt overschreden. Neem de instructies onder 'Hoe verder na het bakken' in acht. Neem voor aanpassingen de informatie onder 'Correctief bakken' in acht.

– **Vlektechniek**

c) **Vlekken en glazuren met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray**

Vlekken en glazuren met IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray vindt plaats in één bakcyclus. Plaats de restauratie zoals beschreven onder 'De restauratie fixeren op een IPS e.max CAD Crystallization Pin'. Extrudeer de gebruiksklare tinten of kleuren uit de injectiespuit en vermeng ze grondig. De tinten en kleuren kunnen enigszins worden verdund met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. De consistentie moet echter wel op pasta blijven lijken. Breng de gemengde kleurtinten en vlekking direct op de restauratie aan met een fijn borsteltje. Spray vanaf alle kanten IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray op de restauratie om deze met een gelijkmatige laag te bedekken. Ga verder volgens de instructies onder a). Bak de restauratie en gebruik daarbij de aangegeven parameters voor bakken. Zorg ervoor dat de maximale laadcapaciteit van de sinteroven niet wordt overschreden. Neem de instructies onder 'Hoe verder na het bakken' in acht. Neem voor aanpassingen de informatie onder 'Correctief bakken' in acht.

d) **Vlekken en glazuren met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo**

Vlekken en glazuren van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo vindt plaats in één bakcyclus. Plaats de restauratie zoals beschreven onder 'De restauratie fixeren op een IPS e.max CAD Crystallization Pin'. Breng hierna met een borsteltje IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo gelijkmatig aan op de buitenoppervlakken van de restauratie. Als het gebruiksklare glazuur lichtjes moet worden verdund, kan het worden vermengd met een kleine hoeveelheid IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Breng het glazuur niet te dik aan. Vermijd 'poelen', in het bijzonder op het occlusale oppervlak. Een te dunne glazuurlaag kan ertoe leiden dat de glans niet voldoet. Als karakterisering en gewenst zijn, kan de restauratie worden geïndividualiseerd met IPS e.max CAD Crystall./Shades en/of IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extrudeer de gebruiksklare kleurtinten en vlekking uit de injectiespuit en vermeng ze grondig. De tinten en kleuren kunnen enigszins worden verdund met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. De consistentie moet echter wel op pasta blijven lijken. Breng de gemengde kleurtinten en vlekking direct op de ongebakken glazuurlaag aan met een fijn borsteltje. Plaats de restauratie in het midden van de IPS e.max CAD Crystallization Tray. Er kunnen maximaal 6 eenheden op de baktray voor glazuurbakken worden geplaatst. Plaats de IPS e.max CAD Crystallization Tray op de sintertray en bak met behulp van de aangegeven parameters voor bakken. Neem de instructies onder 'Hoe verder na het bakken' in acht. Neem voor aanpassingen de informatie onder 'Correctief bakken' in acht.

– **Correctief bakken**

Als aanvullende karakterisering of aanpassingen nodig zijn, kan correctief bakken worden uitgevoerd met behulp van IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains and Glaze. Gebruik ook de IPS e.max CAD Crystallization Tray en plaats deze op de sintertray voor de correctieve bakcyclus. Gebruik IPS e.max CAD Crystall./Add-On inclusief de bijbehorende mengvloeistof om kleine vormen aanpassingen te maken (zoals de proximale contactpunten). Breng het gemengde Add-On-materiaal rechtstreeks aan op de ongebakken Glaze Paste en/of Shades and Stains op de aan te passen gebieden en bak de restauratie. Als Glaze Spray wordt gebruikt, breng dan eerst de Shades and Stains aan. Vul hierna de ontbrekende gebieden aan met behulp van Add-On. Pas de Glaze Spray direct na het aanbrengen van de Add-On toe en bak de restauratie. Voer na het aanbrengen van het Add-On-materiaal het correctieve bakken uit.

De restauratie fixeren op een IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Selecteer de grootst mogelijke IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) die de binnenkant van de restauratie het best 'opvult', maar niet in contact komt met de omliggende wanden van de kroon.
2. Vul hierna de binnenkant van de restauratie met IPS Object Fix Putty of Flow tot aan de marge van de restauratie. Sluit de injectiespuit met IPS Object Fix Putty/Flow direct na het extruderen van het materiaal weer af. Zodra de spuit uit de aluminium verpakking is verwijderd, wordt deze idealiter bewaard in een hersluitbare plastic zak of container met vochtige atmosfeer.
3. Druk de geselecteerde IPS e.max CAD Crystallization Pin diep in de IPS Object Fix Putty of Flow zodat deze goed vast komt te zitten.
4. Voorkom dat resten IPS Object Fix zich aan het buitenoppervlak van de restauratie hechten. Verwijder alle mogelijke verontreiniging met een met water bevochtigd borsteltje en laat de oppervlakken hierna drogen.

Hoe verder na het bakken

Haal de restauratie uit de oven zodra de bakcyclus is voltooid (wacht op het akoestische signaal van de oven) en laat de restauratie op een plek zonder tocht afkoelen tot kamertemperatuur. Hete objecten mogen niet worden aangeraakt met metalen tangen. Haal de restauratie van de uitgeharde IPS Object Fix Putty/Flow. Verwijder eventueel restmateriaal ultrasoon in een waterbad of met de stoomstraal. Als de restauratie moet worden aangepast met behulp van slijpen, zorg er dan voor dat het keramiek niet oververhit raakt.

Tabel met kleurtintcombinaties

Aangepaste karakterisering en kleuraanpassingen worden aangebracht met behulp van IPS e.max CAD Crystall/Shades and Stains.

Kleurtint A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4				
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	wit		crème			zonsondergang koper					olijf			kaki		mahonie							

Parameters voor bakken

IPS e.max ZirCAD Prime

Correctief/vlekkings-/glazuurbakken met IPS e.max CAD Crystall./-materiaal

Oven Programat		Standby temperatuur B [°C]	Sluitingstijd S [min.]	Verwarmings- snelheid t ↗ [°C/min]	Bak- temperatuur T1 [°C]	Verbliftijd H1 [min.]	Verwarmings- snelheid t ↗ [°C/min]	Bak- temperatuur T2 [°C]	Verbliftijd H2 [min.]	Vacuüm 1 11 12 [°C]	Vacuüm 2 21 22 [°C]	Langetermijn- koeling L [°C]	Afkoelsnelheid tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazuren ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Correctief/vlekkings-/glazuurbakken met IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Oven Programat		Standby temperatuur B [°C]	Sluitingstijd S [min.]	Verwarmings- snelheid t ↗ [°C/min]	Bak- temperatuur T1 [°C]	Verbliftijd H1 [min.]	Verwarmings- snelheid t ↗ [°C/min]	Bak- temperatuur T2 [°C]	Verbliftijd H2 [min.]	Vacuüm 1 11 12 [°C]	Vacuüm 2 21 22 [°C]	Langetermijn- koeling L [°C]	Afkoelsnelheid tl [°C/min]
CS6		–	Glazuren ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 eenheden of één brug

^(b) Plaats IPS e.max CAD Crystallization Tray op de sintertray, max. 6 eenheden

^(c) Waarden voor voordrogen

^(d) Derde verwarmingsfase

2.8 Plaatsing

Conditioneer vóór plaatsing de IPS e.max ZirCAD Prime-restauratie door de binnenaspecten van de kroon te zandstralen met Al_2O_3 , 25-70 μm , 1 bar of Al_2O_3 , 70-110 μm , 1,5 bar.

	Adhesieve cementering bijv. Multilink® Automix	Zelfhechtende cementering bijv. SpeedCEM® Plus	Conventionele cementering bijv. ZirCAD® Cement
Vereisten preparatie	Niet-retentieve preparatie	Retentieve preparatie	Retentieve preparatie
Zandstralen	Al_2O_3 , 25-70 μm , 1 bar of Al_2O_3 , 70-110 μm , 1,5 bar		
Reinigen na proefpassen	bijv. Ivoclean		
Conditionering	60 sec. met bijv. Monobond® Plus	–	
Kronen		✓	
Bruggen		✓	

3 Veiligheidsinformatie

- In geval van ernstige incidenten die verband houden met het product verzoeken wij u contact op te nemen met Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, website: www.ivoclar.com en de verantwoordelijke bevoegde instantie.
- De huidige gebruiksaanwijzing is beschikbaar op de website (www.ivoclar.com/eIFU).
- Uitleg van symbolen: www.ivoclar.com/eIFU
- De samenvatting van de veiligheid en klinische prestaties (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) is te downloaden van de Europese database voor medische hulpmiddelen (EUDAMED) via <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Basis-UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Waarschuwingen

- Neem het veiligheidsinformatieblad (VIB) in acht (beschikbaar via www.ivoclar.com).
- Bij de verwerking van IPS e.max ZirCAD Prime-blokken komt stof vrij dat de huid en ogen kan irriteren en kan leiden tot schade aan de longen. Zorg ervoor dat de afzuigapparatuur bij de freesmachine en op uw werklocatie probleemloos werkt. Adem tijdens het afwerken het slijpstof niet in en draag een stofmasker (deeltjesklasse FFP2), een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Inhaleer de spraynevel niet. De container staat onder druk. Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Forceer de verpakking niet open en verbrand deze niet, zelfs niet nadat deze volledig leeg is.

Informatie over weggooiën

Restvoorraad en verwijderde restauraties moet worden weggegooid volgens de geldende landelijke wettelijke vereisten.

Restrisico's

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat elke tandheelkundige interventie in de mondholte bepaalde risico's met zich meebrengt. De volgende klinische restrisico's zijn bekend:

- Afschilferen/breuk/decementering van het restauratieve materiaal kan leiden tot inslikken of aspiratie en hernieuwde tandheelkundige behandeling.
- Overtollig cement kan leiden tot irritatie van weke delen/tandvlees. Progressieve ontsteking kan leiden tot botresorptie of parodontitis.

4 Houdbaarheid en bewaren

- In de originele verpakking
- Op een droge locatie
- Niet blootstellen aan fysieke impact of trillingen.

5 Aanvullende informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Het materiaal is uitsluitend voor tandheelkundig gebruik ontwikkeld. Verwerking ervan moet strikt volgens de gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd. Indien er schade optreedt door toepassing voor andere doeleinden of door verkeerd gebruik kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om te testen of de producten geschikt zijn en kunnen worden gebruikt voor toepassingen die niet uitdrukkelijk in de gebruiksaanwijzing vermeld staan.

⁽¹⁾ Een volledige lijst met compatibele CAD/CAM-systemen is beschikbaar via www.ivoclar.com.

⁽²⁾ bijv. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent AG.

⁽³⁾ Stroomschema 'Aanbevolen slijpinstrumenten voor extraoraal en intraoraal gebruik' van Ivoclar Vivadent

1 Προβλεπόμενη χρήση

Προβλεπόμενη εφαρμογή

Στεφάνες και γέφυρες στην πρόσθια και οπίσθια περιοχή

Ομάδα ασθενών-στόχος

Ασθενείς με μόνιμα δόντια

Προβλεπόμενοι χρήστες / Ειδική εκπαίδευση

- Οδοντίατροι (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντιατρείο, κλινική ροή εργασίας)
- Οδοντικοί τεχνολόγοι (κατασκευή αποκαταστάσεων στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο)

Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση.

Χρήση

Μόνο για οδοντιατρική χρήση.

Περιγραφή

Το IPS e.max® ZirCAD Prime είναι ένα μπλοκ από οξείδιο ζirkονίου για την κατασκευή ακίνητων αποκαταστάσεων πλήρους περιγράμματος σε πρόσθια και οπίσθια δόντια. Το IPS e.max ZirCAD Prime μπορεί να υποβληθεί σε κατεργασία σε εγκεκριμένο μηχάνημα CAD/CAM^[1]

Μετά από υγρή ή ξηρά κατεργασία του μπλοκ, οι αποκαταστάσεις πυροσυσσωματώνονται σε κλίβανο πυροσυσσωμάτωσης.^[2] Αφού πυροσυσσωματωθούν, οι αποκαταστάσεις στιλβώνονται π.χ. με OptraGloss® Extra Oral ή εφθαλμώνονται, ή υποβάλλονται σε χρωματικό χαρακτηρισμό και εφθάλωση με υλικά IPS e.max CAD Crystall/.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Μέγεθος μπλοκ	C17, B50		
Γκάμα αποχρώσεων	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Χαρακτηριστικά	Μονάδα	Προδιαγραφή	Τυπική μέση τιμή
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Αντοχή σε κάμψη (διαξονική, οδοντίνη)	[MPa]	≥ 900	1100
Αντοχή σε θραύση (οδοντίνη)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (βάσει ISO 14627:2012)
Χημική διαλυτότητα	[μg/cm ²]	< 100	–
Τύπος / Κατηγορία	Τύπος II / Κατηγορία 5		

Κατά ISO 6872:2015

Ενδείξεις

Απώλεια οδοντικής ουσίας σε πρόσθια και οπίσθια δόντια, μερική νωδότητα στην πρόσθια και οπίσθια περιοχή

Τύποι αποκαταστάσεων:

- Στεφάνες
- Γέφυρες (μέγ. 2 συνδεδεμένα γεφυρώματα, γέφυρες μέγ. 4 τεμαχίων)

Αντενδείξεις

- Η χρήση του προϊόντος αντενδείκνυται εάν είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος

Περιορισμοί χρήσης

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Βρυνμός χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση (ενδείκνυται η χρήση νάρθηκα μετά την τοποθέτηση)
- Υβριδικά στηρίγματα σε μη στεφάνες υβριδικού στηρίγματος
- Προσωρινή τοποθέτηση

Το προϊόν δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

-  Να μην επαναχρησιμοποιείται

Στις ακόλουθες καταστάσεις, δεν μπορεί διασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας:

- Πάχος τοιχωμάτων και διαστάσεις συνδέσμων μικρότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα
- Κοπή των μπλοκ σε μη συμβατό σύστημα CAD/CAM^[1]
- Πυροσυσσωμάτωση σε μη συμβατό κλίβανο
- Ανάμιξη των υλικών της σειράς IPS e.max CAD Crystall/Glaze, Shades και Stains με άλλα κεραμικά οδοντιατρικής χρήσης (π.χ., με τα υλικά IPS Ivocolor Glaze, Shade και Essence)
- Χρήση ή επαφή με μη συμβατά υλικά

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray:

- Ενδοστοματική εφαρμογή

Παρενέργειες

Καμία γνωστή μέχρι σήμερα.

Αλληλεπιδράσεις

Καμία γνωστή μέχρι σήμερα.

Κλινικό όφελος

- Αποκατάσταση μαστικής λειτουργίας
- Αισθητική αποκατάσταση

Σύνθεση

Συστατικά	Ποσοστό (%) κατά βάρος
Οξειδίο ζirkονίου (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Οξειδίο υττρίου (Y ₂ O ₃)	> 4,5 - ≤ 7,0
Οξειδίο χαφνίου (HfO ₂)	≤ 5,0
Οξειδίο αργιλίου (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Άλλα οξειδία	≤ 1,5

2 Εφαρμογή

Διατίθενται τα ακόλουθα μπλοκ και τεχνικές καταργασίας:

Τεχνική καταργασίας			Τύποι αποκαταστάσεων	
Τεχνική στίλβωσης	Τεχνική εφυσάλωσης	Τεχνική χρωματικού χαρακτήρισμού	Στεφάνες	Γέφυρες
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Επιλογή απόχρωσης

Καθορίστε τα δόντια πριν επιλέξετε την απόχρωση. Προσδιορίστε την απόχρωση με βάση το υγρό και μη παρασκευασμένο δόντι ή τα παρακεκμένα δόντια. Προσδιορίστε την απόχρωση του παρασκευασμένου δοντιού με βάση τη μεγαλύτερη περιοχή δυσχρωμίας της παρασκευής.

Η τελική απόχρωση μπορεί να διαφέρει από την αντίστοιχη στο χρωματολόγιο ανάλογα με την τεχνική στίλβωσης. Η απόδοση/ή ένταση της απόχρωσης ενισχύεται ανάλογα με τον βαθμό στίλβωσης. Εάν χρειάζεται, η απόχρωση του μπλοκ που θα επιλέξετε συστήνεται να είναι κατά ένα βαθμό φωτεινότερη από την επιδιωκόμενη απόχρωση.

2.2 Παρασκευή

Παρασκευάστε το δόντι σύμφωνα με τις οδηγίες για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις, τηρώντας το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος τοιχώματος:

- Παρασκευάστε χωρίς γωνίες ή αιχμηρές ακμές
- Παρασκευή αυχένα με αποστρωγγυλεμένες εσωτερικές ακμές και/ή παρασκευή τοξοειδούς βάθρου
- Οι αναφερόμενες διαστάσεις αντιστοιχούν στο ελάχιστο πάχος τοιχώματος των αποκαταστάσεων από IPS e.max ZirCAD
- Η ακτίνα στα άκρα της παρασκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 mm (γεωμετρία κοπτικού εργαλείου) για να διασφαλιστεί η βέλτιστη καταργασία στο μηχάνημα CAD/CAM

Οπίσθια στεφάνη	Πρόσθια στεφάνη	Γέφυρες 3 τεμαχίων	
		Οπίσθια στεφάνη ως στήριγμα γέφυρας	Πρόσθια στεφάνη ως στήριγμα γέφυρας

Γέφυρες 4 τεμαχίων	
Οπίσθια στεφάνη ως στήριγμα γέφυρας	Πρόσθια στεφάνη ως στήριγμα γέφυρας

Διαστάσεις σε mm

2.3 Κατεργασία CAD/CAM

Φροντίστε να τηρείτε τα αναφερόμενα ελάχιστα πάχη τοιχώματος και τις διαστάσεις συνδέσμου κατά τον σχεδιασμό της αποκατάστασης.


	Οπίσθια περιοχή		Πρόσθια περιοχή		Τύπος σχεδιασμού
	Ελάχιστο πάχος στρώσεων σε mm	Διαστάσεις συνδέσμου σε mm ²	Ελάχιστο πάχος στρώσεων σε mm	Διαστάσεις συνδέσμου σε mm ²	
Στεφάνες	0,8	–	0,8	–	Υποστήριξη σχήματος δοντιού και/ή ούλων (Κοπτικά, μασητικά και/ή στη βάση)
Γέφυρες 3 τεμαχίων	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Γέφυρες 4 τεμαχίων	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Ύψος: 4 mm, πλάτος: 3 mm

^[b] Οι ενδεδειγμένες ελάχιστες διαστάσεις του συνδέσμου πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή οδοντίνης του μπλοκ.

Τοποθέτηση της σχεδιασμένης αποκατάστασης στο μπλοκ (CAD):

- Για να διασφαλιστεί ότι οι αποκαταστάσεις από IPS e.max ZirCAD Prime θα εμφανίζουν σαφώς διακριτή περιοχή αδαμαντίνης, θα πρέπει να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο μπλοκ στο λογισμικό CAD. Για μονήρεις αποκαταστάσεις, συστήνεται να τοποθετείται η αποκατάσταση περίπου 1 mm κάτω από την άνω ακμή του μπλοκ, ώστε να επιτευχθεί μια σαφώς διακριτή κοπτική περιοχή. Οι αποκαταστάσεις γέφυρας πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ελάχιστες διαστάσεις συνδέσμου να τοποθετούνται στην περιοχή οδοντίνης υψηλής αντοχής στα κατώτερα δύο τρίτα του μπλοκ.



- Ενδεικτική εγκοπή στο μπλοκ: Η περιοχή οδοντίνης επισημαίνεται με μια εγκοπή πάνω στο μπλοκ. Η κοπτική περιοχή βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά.

Κατεργασία σε κοπτικό μηχάνημα (CAM):

- Συντελεστής συρρίκνωσης:** Εφόσον το IPS e.max ZirCAD Prime συρρίκνωσης περίπου 17–20% κατά την πυροσυσσωμάτωση, θα πρέπει να σαρώσετε ή να πληκτρολογήσετε στο λογισμικό τον συντελεστή συρρίκνωσης της αντίστοιχης παρτίδας (περιλαμβάνεται στον κωδικό του μπλοκ υλικού).
- Για την υγρή κατεργασία** του IPS e.max ZirCAD Prime, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστός περιέκτης για το υγρό κοπής ώστε να αποφευχθεί επιμόλυνση με άλλα υλικά (π.χ. σκόνη κοπής). Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα υγρού κοπής κατά την υγρή κατεργασία. Η επιμόλυνση μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό των αποκαταστάσεων κατά την πυροσυσσωμάτωση.
- Για ξηρή κατεργασία,** βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί κάθε ήχος υπολειμματος από τον θάλαμο της μονάδας CAM και ότι ο θάλαμος είναι στεγνός.

2.4 Λείανση

Κατά τον διαχωρισμό των αποκαταστάσεων από το μπλοκ, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λιπαρή μεμβράνη στις επιφάνειες των αποκαταστάσεων, διότι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η τελική απόχρωση.

Γενικές πληροφορίες

- Οι μη πυροσυσσωματωμένες αποκαταστάσεις από οξειδίο ζirkονίου είναι πιο ευπαθείς σε ζημιά και θραύση. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη καθ' όλη τη διαδικασία εργασίας.
- Εάν είναι δυνατόν, κάθε απαιτούμενη εργασία μετά την κατεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται όσο η αποκατάσταση βρίσκεται ακόμα σε μη πυροσυσσωματωμένη κατάσταση (τηρείτε τις συστάσεις όσον αφορά τα εργαλεία εκτροχισμού^[3]).
- Στη μη πυροσυσσωματωμένη κατάσταση, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με ακατάλληλα υγρά ή με υγρά που δεν είναι εγκεκριμένα για οξειδίο ζirkονίου (π.χ. μη κεκαθαρισμένο νερό και/ή ψυκτικό υγρό) και/ή μέσα επαφής (π.χ. σπρέι συγκλίσης).
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα κατάλληλα εργαλεία εκτροχισμού, χαμηλή ταχύτητα και ελαφρά πίεση, ώστε να αποφευχθεί αποφλοίωση και θρυμματισμός του υλικού ιδιαίτερως στην περιοχή των ορίων (τηρείτε τις συστάσεις όσον αφορά τα εργαλεία εκτροχισμού^[3]).
- Η μη πυροσυσσωματωμένη αποκατάσταση δεν πρέπει να καθαρίζεται σε λουτρό υπερήχων ή με συσκευή ατμού.

Αποκαταστάσεις ξηρής κατεργασίας κοπής

- Διαχωρίστε προσεκτικά την αποκατάσταση από τον φορέα με δίσκο διαχωρισμού ή κατάλληλα εργαλεία εκτροχισμού^[3]. Εξομαλύνετε τα σημεία συναρμογής με τις μπάρες συγκράτησης χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία εκτροχισμού^[3].
- Μετά τη λείανση, καθαρίστε σχολαστικά τη σκόνη οξειδίου ζirkονίου είτε με μια μαλακή βούρτσα είτε φυσώντας την αποκατάσταση με συμπιεσμένο αέρα χωρίς έλαια.

Αποκαταστάσεις υγρής κατεργασίας κοπής

- Διαχωρίστε προσεκτικά την αποκατάσταση από τον φορέα με δίσκο διαχωρισμού ή κατάλληλα εργαλεία εκτροχισμού^[3]. Εξομαλύνετε τα σημεία συναρμογής με τις μπάρες συγκράτησης χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία εκτροχισμού^[3].
- Μετά τη λείανση, καθαρίστε σχολαστικά τα υγρά προσκολλημένη σκόνη οξειδίου ζirkονίου από την αποκατάσταση. Οι αποκαταστάσεις υγρής κατεργασίας κοπής μπορούν να ξεπλυθούν με χαμηλή ροή τρεχούμενου νερού.
- Για να αποφευχθεί ζημιά της αποκατάστασης κατά την πυροσυσσωμάτωση, η αποκατάσταση από IPS e.max ZirCAD πρέπει να είναι εντελώς στεγνή. Οι υγρές αποκαταστάσεις δεν πρέπει να πυροσυσσωματώνονται.

Γενικές σημειώσεις για τη λείανση

- Οι αδρές φρέζες από καρβίδιο βολφραμίου και/ή τα εργαλεία εκτροχισμού^[3] μεγάλης διαμέτρου είναι κατάλληλα μόνο σε ορισμένο βαθμό, εφόσον μπορεί να προκαλέσουν δονήσεις κατά τη λείανση, με αποτέλεσμα θραύση τεμαχίου υλικού της αποκατάστασης, μεταξύ άλλων. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο λεπτές φρέζες από καρβίδιο βολφραμίου και/ή λεπτά εργαλεία εκτροχισμού^[3].
- Μην διαχωρίζετε εκ των υστέρων την περιοχή των συνδέσμων γεφυρών με δίσκο διαχωρισμού διότι θα δημιουργηθούν προκαθορισμένα σημεία θραύσης. Βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη τοιχωμάτων των αποκαταστάσεων και οι διαστάσεις των συνδέσμων κατά τη λείανση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί τυχόν προσκολλημένη σκόνη οξειδίου ζirkονίου πριν από την πυροσυσσώμωσή. Τα προσκολλημένα σωματίδια οξειδίου ζirkονίου μπορεί να ενσωματωθούν στην αποκατάσταση κατά την πυροσυσσώμωσή με αποτέλεσμα ελαττωματική εφαρμογή.
- Μην αμμοβολείτε την αποκατάσταση με Al_2O_3 ή γυάλινες χάντρες στίλβωσης.

2.5 Πυροσυσσώμωσή

Η πυροσυσσώμωσή^[2] είναι μια θερμική διαδικασία κατά την οποία το IPS e.max ZirCAD Prime αποκτά τις τελικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητές του, όπως είναι η υψηλή αντοχή και ημιοδιαφάνεια.

Γενικές σημειώσεις

- Αν η θερμοκρασία πυροσυσσώμωσής είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή και/ή η διάρκεια πυροσυσσώμωσής είναι πολύ σύντομη ή πολύ μεγάλη, θα επηρεαστούν αρνητικά οι προαναφερόμενες τελικές ιδιότητες της αποκατάστασης.
- Γενικά, δεν συστήνεται η χρήση σφαιριδίων πυροσυσσώμωσής για τον κλίβανο πυροσυσσώμωσής Programat CS6 που χρησιμοποιείται.
- Οι αποκαταστάσεις δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κατά την πυροσυσσώμωσή.
- Πρέπει να επιλέγεται το σωστό πρόγραμμα.
- Διατηρείτε πάντα τον βοηθητικό εξοπλισμό πυροσυσσώμωσής καθαρό και χωρίς σκόνη για να μην επιμολυνθούν οι αποκαταστάσεις που θα πυροσυσσώματωθούν.
- Για τη σωστή τοποθέτηση των αποκαταστάσεων στον κλίβανο πυροσυσσώμωσής, ακολουθήστε τις οδηγίες του κλιβάνου που χρησιμοποιείται.
-  Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας του αντίστοιχου κλιβάνου πυροσυσσώμωσής^[2].

Κατεργασία μετά την πυροσυσσώμωσή

- Αφήνετε πάντα τις αποκαταστάσεις να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν προχωρήσετε.
- Μην αγγίζετε τα θερμά αντικείμενα με μεταλλική λαβίδα.
- Μην φυσάτε με συμπιεσμένο αέρα και μην διαβρέχετε τα αντικείμενα.

2.6 Διαδικασία λείανσης

- Η κατεργασία των πυροσυσσώματων αποκαταστάσεων πρέπει να είναι ελάχιστη.
- Η αποκατάσταση πρέπει να υποβάλλεται σε μηχανική κατεργασία μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητη.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ελαφρά πίεση για τις διορθώσεις.
- Αν χρησιμοποιηθούν διαμάντια εκτροχισμού ή διορθώσεις, η αποκατάσταση πρέπει να ψύχεται με νερό. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα εργαλεία εκτροχισμού σε συνδυασμό με εργαστηριακή χειρολαβή.
- Τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του εργαλείου εκτροχισμού.
- Ελέγξτε τις περιοχές των ρωγών και πραγματοποιήστε μικρές διορθώσεις, εάν χρειάζεται.
- Κατά τη διόρθωση των αποκαταστάσεων, διαμορφώστε αποστρωγγυμένες ακμές και όχι οξείαχμες.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκο διαχωρισμού για να διαχωρίσετε τις μεσοδόντιες περιοχές.
- Βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα πάχη τοιχωμάτων των αποκαταστάσεων και οι διαστάσεις των συνδέσμων κατά τη διόρθωση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απολύτως καθαρά εργαλεία εκτροχισμού και σε άψογη κατάσταση.
- Ελέγξτε την αποκατάσταση για ελαττώματα και ρωγμές πριν και μετά την περαιτέρω κατεργασία.
- Τυχόν προσκολλημένη σκόνη οξειδίου ζirkονίου που έχει πυροσυσσώματωθεί στην αποκατάσταση πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την εφύλαξη.
- Κατόπιν, καθαρίστε την αποκατάσταση κάτω από τρεχούμενο νερό ή με τη συσκευή ατμού και στεγνώστε.

2.7 Ολοκλήρωση

Πριν προχωρήσετε, πραγματοποιήστε αρχική λείανση και λείανση τουλάχιστον των μαστικών επιφανειών επαφής. Επιπλέον, εξομαλύνετε τη βάση των συνδέσμων του σκελετού στις γέφυρες με τη χρήση ελαστικών στίλβωσης.

Μια πρώτη αρχική στίλβωση είναι δυνατή πριν από την πυροσυσσώμωσή για να ευκολυνθεί η προσπάθεια στίλβωσης για τους χρήστες. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε μόνο στίλβωτικά OptraGloss Extra Oral σχήματος «σπειροειδούς τροχού». Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο ελαφριά πίεση επαφής και ταχύτητα μέγ. 5000 στροφές/λεπτό (σκούρο μπλε) και 10.000 στροφές/λεπτό (ανοιχτό μπλε). Η αρχική στίλβωση για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση του αποτελέσματος στίλβωσης. Τα μπλε υπολείμματα από το στίλβωτικό πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερα.

Η καλή στίλβωση των επιφανειών βοηθά να προστατευθούν τα ανταγωνιστικά δόντια από ανεπιθύμητη φθορά. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε, αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες λειτουργικές διορθώσεις με εκτροχισμό, να στίλβωθούν προσεκτικά οι λειασμένες μαστικές επιφάνειες (τηρείτε τις συστάσεις όσον αφορά τα εργαλεία εκτροχισμού^[3]). Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες προσεγγίσεις για τη λείανση των αποκαταστάσεων.

Στίλβωση

Κατά την τελική στίλβωση, στίλβωστε όλες τις περιοχές των εξωτερικών επιφανειών. Αυτό ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση πλάκας και επιτυγχάνει ένα αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τα στίλβωτικά που εφαρμόζονται εξωστοματικά είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό, π.χ. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Αρχική λείανση: Χρησιμοποιήστε στεγνό OptraGloss Extra Oral (ελαστικό αρχικής στίλβωσης με διαμαντόκοκκους/ σκούρο μπλε) με χαμηλή ταχύτητα για ομαλή ομοιόμορφη λείανση ολοκλήρωσης της επιφάνειας.
- 2) Λείανση: Λείανετε τις λειτουργικές περιοχές με OptraGloss Extra Oral (ελαστικό υψηλής στίλβωσης με διαμαντόκοκκους/ ανοιχτό μπλε).
- 3) Προαιρετικά: Στίλβωση υψηλής σιτλινότητας με πάντα στίλβωσης OptraGloss

Τεχνική εφύαλωσης και χρωματικού χαρακτηρισμού

Ολοκληρώστε την αποκατάσταση είτε μόνο με εφύαλωση είτε με χρωματικό χαρακτηρισμό και εφύαλωση σε ένα βήμα.

- Τεχνική εφύαλωσης

α) Εφύαλωση με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Τοποθετήστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Στερέωση της αποκατάστασης στην καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD». Συγκρατήστε την αποκατάσταση από την καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD. Αμέσως πριν από τη χρήση, ανακινήστε ζωηρά το IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray, έτσι ώστε να κινείται ελεύθερα το σφαιρίδιο ανάμειξης μέσα στον περιέκτη (περίπου 20 δευτερόλεπτα). Αν το σπρέι δεν αναμειχθεί αρκετά, θα ψεκαστεί κυρίως προωθητικό μέσο. Σε αυτή την περίπτωση, η αποκατάσταση δεν θα καλυφθεί επαρκώς με ακόμη εφύαλωση. Διατηρήστε απόσταση 10 cm ανάμεσα στο σύγχρο και την ψεκάζομενη επιφάνεια. Κρατήστε τη φιάλη όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφα κατά τον ψεκασμό. Ψεκάστε με σύντομες ριπές όλες τις πλευρές της αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα περιστρέψτε την αποκατάσταση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη στρώση επικάλυψης. Ανακινήστε ξανά τη φιάλη μεταξύ επιμέρους ψεκασμών. Κατόπιν, ψεκάστε για δεύτερη φορά με σύντομες ριπές όλες τις πλευρές της αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα περιστρέψτε την αποκατάσταση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη στρώση επικάλυψης. Ανακινήστε ξανά τη φιάλη μεταξύ επιμέρους ψεκασμών. Περιμένετε λίγο μέχρι να στεγνώσει η στρώση εφύαλωσης και να αποκτήσει λευκωπό χρώμα. Οι περιοχές όπου η στρώση δεν φαίνεται να αναμειχθεί θα πρέπει να ψεκάζονται ξανά. Οπτήστε στην αποκατάσταση χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες παραμέτρους όπτησης. Διασφαλίστε ότι δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας φόρτωσης του κλιβάνου πυροσυσσωμάτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Επόμενα βήματα μετά την όπτηση». Για διορθώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Διορθωτική όπτηση».

β) Εφύαλωση με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Τοποθετήστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Στερέωση της αποκατάστασης στην καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD». Κατόπιν, εφαρμόστε ομοιόμορφα με πινέλο μια στρώση επικάλυψης IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες της αποκατάστασης. Αν το έτοιμο προς χρήση εφύαλμα χρειάζεται ελαφρά αραίωση, μπορεί να αναμειχθεί με μικρή ποσότητα IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Μην εφαρμόζετε πολύ παχύ στρώμα εφυσώματος. Αποφύγετε τη «κλίμαση υλικού» (pooling), ιδιαίτερα στις μασητικές επιφάνειες. Αν η στρώση εφυσώματος είναι πολύ λεπτή, μπορεί να μην επιτευχθεί ικανοποιητική στιλπνότητα. Αν το IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo περάσει κατά λάθος στις εσωτερικές πλευρές της αποκατάστασης, αφαιρέστε το υλικό με ένα στενό βουρτσάκι με κοντές τρίχες πριν από την πυροσυσσωμάτωση. Οπτήστε στην αποκατάσταση χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες παραμέτρους όπτησης. Διασφαλίστε ότι δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας φόρτωσης του κλιβάνου πυροσυσσωμάτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Επόμενα βήματα μετά την όπτηση». Για διορθώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Διορθωτική όπτηση».

- Τεχνική χρωματικού χαρακτηρισμού

γ) Χρωματικός χαρακτηρισμός και εφύαλωση με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Ο χρωματικός χαρακτηρισμός και η εφύαλωση με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray πραγματοποιείται σε έναν κύκλο όπτησης. Τοποθετήστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Στερέωση της αποκατάστασης στην καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD». Εξωθήστε τις έτοιμες προς χρήση αποχρώσεις ή βαφές από τη σύριγγα και αναμείξτε καλά. Οι αποχρώσεις και οι βαφές μπορούν να αραιωθούν ελαφρώς με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουν σύσταση πάστας. Εφαρμόστε τις αναμειγμένες αποχρώσεις και βαφές με λεπτό πινέλο απευθείας πάνω στην αποκατάσταση. Ψεκάστε όλες τις πλευρές της αποκατάστασης με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray, ώστε να επικαλυφθεί με μια ομοιόμορφη στρώση. Προχωρήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στο βήμα α). Οπτήστε στην αποκατάσταση χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες παραμέτρους όπτησης. Διασφαλίστε ότι δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης ικανότητας φόρτωσης του κλιβάνου πυροσυσσωμάτωσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Επόμενα βήματα μετά την όπτηση». Για διορθώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Διορθωτική όπτηση».

δ) Χρωματικός χαρακτηρισμός και εφύαλωση με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Ο χρωματικός χαρακτηρισμός και η εφύαλωση του IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo πραγματοποιείται σε έναν κύκλο όπτησης. Τοποθετήστε την αποκατάσταση όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Στερέωση της αποκατάστασης στην καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD». Κατόπιν, εφαρμόστε ομοιόμορφα με πινέλο IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo στις εξωτερικές επιφάνειες της αποκατάστασης. Αν το έτοιμο προς χρήση εφύαλμα χρειάζεται ελαφρά αραίωση, μπορεί να αναμειχθεί με μικρή ποσότητα IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Μην εφαρμόζετε πολύ παχύ στρώμα εφυσώματος. Αποφύγετε τη «κλίμαση υλικού» (pooling), ιδιαίτερα στις μασητικές επιφάνειες. Αν η στρώση εφυσώματος είναι πολύ λεπτή, μπορεί να μην επιτευχθεί ικανοποιητική στιλπνότητα. Αν απαιτείται χρωματικός χαρακτηρισμός, η αποκατάσταση μπορεί να εξετασκει με IPS e.max CAD Crystall/Shades και/ή με IPS e.max CAD Crystall/Stains. Εξωθήστε από τη σύριγγα τις έτοιμες προς χρήση αποχρώσεις και βαφές και αναμείξτε καλά. Οι αποχρώσεις και οι βαφές μπορούν να αραιωθούν ελαφρώς με IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουν σύσταση πάστας. Εφαρμόστε τις αναμειγμένες αποχρώσεις και βαφές με λεπτό πινέλο απευθείας πάνω στη στρώση εφυσώματος πριν από την όπτηση. Τοποθετήστε την αποκατάσταση στο κέντρο του δίσκου κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD. Στον δίσκο όπτησης μπορούν να τοποθετηθούν έως 6 τεμάχια το μέγιστο για όπτηση εφύαλωσης. Τοποθετήστε τον δίσκο κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD στον δίσκο πυροσυσσωμάτωσης και οπτήστε με τις προβλεπόμενες παραμέτρους. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Επόμενα βήματα μετά την όπτηση». Για διορθώσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο «Διορθωτική όπτηση».

- Διορθωτική όπτηση

Αν απαιτείται συμπληρωματικός χρωματικός χαρακτηρισμός ή διορθώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί διορθωτική όπτηση με IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains και Glaze. Χρησιμοποιήστε επίσης τον δίσκο κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD στον δίσκο πυροσυσσωμάτωσης για τον κύριο διορθωτικό όπτησης. Για μικροδιορθώσεις του σχήματος (π.χ. όμορα σημεία επαφής), χρησιμοποιήστε IPS e.max CAD Crystall/Add-On και το αντίστοιχο υγρό ανάμειξης. Εφαρμόστε το αναμειγμένο υλικό add-on στις περιοχές προς διορθωση απευθείας πάνω στο υλικό Glaze Paste και/ή Shades και Stains πριν από την όπτηση, και μετά προχωρήστε σε όπτηση. Αν χρησιμοποιείται Glaze Spray, εφαρμόστε πρώτα τα υλικά Shades και Stains. Κατόπιν, συμπληρώστε τα κενά με υλικό add-on. Εφαρμόστε το Glaze Spray αμέσως μετά την εφαρμογή του add-on και οπτήστε. Μετά την εφαρμογή του υλικού add-on, πραγματοποιήστε διορθωτική όπτηση.

Στερέωση της αποκατάστασης στην καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD

1. Επιλέξτε τη μεγαλύτερη δυνατή καρφίδα κρυσταλλοποίησης IPS e.max CAD (S, M, L), η οποία θα «γεμίζει» καλύτερα το εσωτερικό της αποκατάστασης, αλλά δεν θα έρχεται σε επαφή με τα περιβάλλοντα τοιχώματα της στεφάνης.
2. Κατόπιν, γεμίστε το εσωτερικό της αποκατάστασης με πάστα IPS Object Fix Putty ή Flow μέχρι το όριο της αποκατάστασης. Κλείστε ξανά αμέσως τη σύριγγα του IPS Object Fix Putty/Flow μετά την εξώθηση του υλικού. Αφού αφαιρεθεί από τη σακούλα αλουμινίου, η σύριγγα φυλάσσεται ιδανικά σε επανασφραγισμένη πλαστική σακούλα ή σε περιέκτη με γυρή ατμόσφαιρα.

- Πιέστε την επιλεγμένη καρφίδα क्रυσταλλοποίησης IPS e.max CAD βαθιά μέσα στο υλικό IPS Object Fix Putty ή Flow, έτσι ώστε να στερεωθεί κατάλληλα.
- Προσέξτε να μην προσκολληθούν υπολείμματα υλικού IPS Object Fix στην εξωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα με πινέλο βρεγμένο με νερό και μετά στεγνώστε.

Επόμενα βήματα μετά την όπτηση

Αφαιρέστε την αποκατάσταση από τον φούρνο μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος όπτησης (περιμένετε το ηχητικό σήμα του φούρνου) και αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου σε χώρο προφυλαγμένο από ρεύματα αέρα. Μην αγγίζετε τα καυτά αντικείμενα με μεταλλικές λαβίδες. Αφαιρέστε την αποκατάσταση από τη σκληρυμένη πάστα IPS Object Fix Putty / Flow. Καθαρίστε τα υπολείμματα σε υδατόλουτρο με υπερήχους ή με συσκευή ατμού. Αν απαιτούνται διορθώσεις της αποκατάστασης με εκτροχισμό⁽¹⁾, φροντίστε να μην υπερθερμανθεί το κεραμικό.

Πίνακας χρωματικών συνδυασμών

Για εξοικειωμένο χρωματικό χαρακτηρισμό και διορθώσεις απόχρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε IPS e.max CAD Crystall./Shades και Stains.

Απόχρωση A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white (λευκό) cream (κρεμ) sunset (πορτοκαλί) copper (χαλκός) olive (λαδί) khaki (χακί) mahogany (μυρριντό)																				

Παράμετροι όπτησης

IPS e.max ZirCAD Prime

Όπτηση διορθωτική/βαφής/εφύαλωσης με υλικά IPS e.max CAD Crystall

Κλίβανος Programat		Θερμοκρασία αναμώσης B [°C]	Χρόνος κλεισίματος S [λεπτά]	Ρυθμός θέρμανσης t [°C/λεπτό]	Θερμοκρασία όπτησης T1 [°C]	Χρόνος παραμονής H1 [λεπτά]	Ρυθμός θέρμανσης t [°C/λεπτό]	Θερμοκρασία όπτησης T2 [°C]	Χρόνος παραμονής H2 [λεπτά]	Κενό 1 11 12 [°C]	Κενό 2 21 22 [°C]	Ψύξη μακράς διάρκειας L [°C]	Ρυθμός ψύξης tl [°C/λεπτό]
CS6 ^(a)		–	Εφύαλμα ^(d)	150	700	00:00	75 30 ^(b)	830 890 ^(b)	00:00 00:20 ^(b)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(b)	840 900 ^(b)	0 3 ^(b)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Όπτηση διορθωτική/βαφής/εφύαλωσης με IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Κλίβανος Programat		Θερμοκρασία αναμώσης B [°C]	Χρόνος κλεισίματος S [λεπτά]	Ρυθμός θέρμανσης t [°C/λεπτό]	Θερμοκρασία όπτησης T1 [°C]	Χρόνος παραμονής H1 [λεπτά]	Ρυθμός θέρμανσης t [°C/λεπτό]	Θερμοκρασία όπτησης T2 [°C]	Χρόνος παραμονής H2 [λεπτά]	Κενό 1 11 12 [°C]	Κενό 2 21 22 [°C]	Ψύξη μακράς διάρκειας L [°C]	Ρυθμός ψύξης tl [°C/λεπτό]
CS6		–	Εφύαλμα ^(d)	150	700	00:00	75 30 ^(b)	830 890 ^(b)	00:00 00:20 ^(b)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, μέγ. 3 τεμάχια ή μία γέφυρα

^(b) Τοποθετήστε τον δίσκο क्रυσταλλοποίησης IPS e.max CAD στον δίσκο πυροσυσσωμάτωσης, μέγ. 6 τεμάχια

^(c) Τιμές για προέξερση

^(d) Τρίτο στάδιο θέρμανσης

2.8 Έδραση - εφαρμογή

Πριν από την έδραση, προετοιμάστε την αποκατάσταση από IPS e.max ZirCAD Prime αμμοβολώντας τις εσωτερικές πλευρές της στεφάνης με Al₂O₃, 25-70 μm, 1 bar ή Al₂O₃, 70-110 μm, 1,5 bar.

	Συγκόλληση με ρητινώδη κονία π.χ. Multilink® Automix	Συγκόλληση με αυτοσυγκολλούμενη κονία π.χ. SpeedCEM® Plus	Συγκόλληση με συμβατική κονία π.χ. ZirCAD® Cement
Απαιτήσεις παρασκευής	Χωρίς συγκρατητικό σχήμα παρασκευής	Συγκρατητικό σχήμα παρασκευής	Συγκρατητικό σχήμα παρασκευής
Αμμοβολήση	Al ₂ O ₃ , 25–70 μm, 1 bar ή Al ₂ O ₃ , 70–110 μm, 1,5 bar		
Καθαρισμός μετά τη δοκιμή	π.χ. Ivoclean		
Προετοιμασία	60 δευτ. με π.χ. Monobond® Plus	–	
Στεφάνες	✓		
Γέφυρες	✓		

3 Πληροφορίες ασφαλείας

- Σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το προϊόν, επικοινωνήστε με την Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, ιστότοπος: www.ivoclar.com, και με την αρμόδια τοπική αρχή.
- Οι τρέχουσες Οδηγίες Χρήσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο (www.ivoclar.com/IFU).
- Επεξήγηση των συμβόλων: www.ivoclar.com/IFU
- Μπορείτε να κατεβάσετε την περιλήψη χαρακτηριστικών ασφαλείας και κλινικών επιδόσεων (SSCP) από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EUDAMED) στη διεύθυνση <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Βασικό UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Προειδοποιήσεις

- Τηρείτε τις οδηγίες του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) (διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ivoclar.com).
- Κατά την κατεργασία των μπλοκ IPS e.max ZirCAD Prime παράγεται σκόνη που ενδέχεται να ερεθίσει το δέρμα και τα μάτια και να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές αναρρόφησης του κοπτικού μηχανήματος και του χώρου εργασίας λειτουργούν άρτια. Μην εισπνέετε τη σκόνη που εκλύεται κατά τη λείανση και φοράτε μάσκα προστασίας από τη σκόνη (κατηγορία σωματιδίων FFP2) καθώς και προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Ο περιέκτης βρίσκεται υπό πίεση. Να προστατεύεται από απευθείας έκθεση στον ήλιο και από θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Μην ανοίγετε και μην καίτε τη φιάλη, ακόμα και όταν θα έχει αδειάσει τελείως.

Πληροφορίες απόρριψης

Οι ποσότητες υλικού που περισσεύουν και οι αποκαταστάσεις που αφαιρούνται πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε οδοντιατρική επέμβαση στη στοματική κοιλότητα ενέχει ορισμένους κινδύνους. Οι ακόλουθοι κλινικοί υπολειπόμενοι κίνδυνοι είναι γνωστοί:

- Σε περίπτωση θρυμματισμού / θραύσης / αποκόλλησης του υλικού της αποκατάστασης μπορεί να προκληθεί ακούσια κατάποση ή εισρόφηση υλικού και ανάγκη συμπληρωματικής οδοντιατρικής θεραπείας.
- Οι περισσείες κονίας μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό των μαλακών ιστών / ούλων. Η προϊόουσα φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει οστική απορρόφηση ή περιοδοντίτιδα.

4 Διάρκεια ζωής και αποθήκευση

- Στην αρχική συσκευασία
- Σε στεγνό χώρο
- Να μην εκτίθεται σε κρούσεις ή κραδασμούς.

5 Πρόσθετες πληροφορίες

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά!

Το υλικό αναπτύχθηκε αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση. Η επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Δεν θα γίνουν αποδεκτές απαιτήσεις για βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από ταχυν άσκησης ή τήρησης των οδηγιών ή από χρήση σε μη ρητινώς ενδεκνόμενες περιπτώσεις. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο καταλληλότητας και δυνατότητας χρήσης του προϊόντος για οποιαδήποτε άλλο σκοπό εκτός αυτών που αναγράφονται σαφώς στις οδηγίες χρήσης.

^[1] Ο πλήρης κατάλογος των συμβατών συστημάτων CAD/CAM είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.ivoclar.com.

^[2] π.χ. Programat CS3, Programat CS4, CEREC SpeedFire. Το CEREC SpeedFire δεν είναι σήμα κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Διάγραμμα ροής της Ivoclar Vivadent «Συστήματα εργαλεία εκτροχισμού για εξωστοματική και ενδοστοματική χρήση»

1 Amaçlanan Kullanım

Kullanım amacı

Anterior ve posterior bölgede kronlar ve köprüler

Hedef hasta grubu

Kalıcı dişleri bulunan hastalar

Hedef kullanıcılar / Özel eğitim

- Diş hekimleri (hasta başında restorasyon üretimi; klinik iş akışı)
 - Diş laboratuvarı teknisyenleri (diş laboratuvarında restorasyon üretimi)
- Herhangi bir özel eğitim gerekli değildir.

Kullanım

Sadece diş hekimliğinde kullanım içindir.

Açıklama

IPS emax® ZirCAD Prime, anterior ve posterior dişlerde sabit, tam konturlu restorasyonların oluşturulması için bir zirkonyum oksit bloktur. IPS e.max ZirCAD Prime, onaylanmış bir CAD/CAM makinesinde işlenebilir^[1]

Blokun ıslak veya kuru işleminin ardından restorasyonlar bir sinterleme fırınında sinterlenir^[2] Sinterlendikten sonra restorasyonlar OptraGloss® Extra Oral gibi materyaller ile cilalanabilir ya da IPS e.max CAD Crystall./ materyalleri ile glazürlenebilir veya karakterizasyon yapılarak glazürlenebilir.

Teknik veriler

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Blok boyutları	C17, B50		
Ton aralığı	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Karakteristik Özellikler	Birim	Özellikler	Tipik ortalama değer
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Eğilme kuvveti (çift eksenli, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Kırık tokluğu (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (ISO 14627:2012'ye dayalı)
Kimyasal çözünürlük	[µg/cm ²]	<100	–
Tip / Sınıf	Tip II / Sınıf 5		

ISO 6872:2015'e göre

Endikasyonlar

Anterior ve posterior dişlerde eksik diş dokusu, anterior ve posterior bölgede kısmi dişsizlik

Restorasyon tipleri:

- Kronlar
- Köprüler (maks. 2 bağlantılı pontikli, maks. 4 üyeli köprüler)

Kontrendikasyonlar

- Bileşenlerine karşı hastanın bilinen bir alerjisi varsa ürünün kullanımı kontrendikedir

Kullanım sınırlamaları

Aşağıdaki durumlarda ürünü kullanmayın:

- Tedavi edilmemiş brüksizm (yerleştirmeden sonra splint kullanımı endikedir)
- Hibrit abutmentler ve hibrit abutment kronları
- Geçici simantasyon

Ürün yeniden kullanılmamalıdır.

-  Yeniden kullanmayın

Aşağıdaki durumlarda, başarılı bir prosedür uygulaması garantisi verilemez:

- Gereken asgari kalınlıklara ve asgari bağlayıcı boyutlarına ulaşılamaması
- Blokların uyumlu olmayan bir CAD/CAM sisteminde kazanması^[1]
- Uyumlu olmayan bir sinterleme fırınında sinterleme yapılması
- IPS e.max CAD Kristal/Sır, Ton ve Renklerinin diğer diş hekimliğine yönelik seramikler ile karıştırılması (ör. IPS Ivocolor Sır, Tonlar ve Nitelikleri)
- Uyumlu olmayan materyallerin kullanılması veya bu materyaller ile temas

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Ağız içi uygulama

Yan etkileri

Şu ana kadar bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Etkileşimleri

Şu ana kadar bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Klinik fayda

- Çiğneme işlevinin rekonstrüksiyonu
- Estetik restorasyon

Bileşimi

Bileşenler	Kütlece yüzdesi (%)
Zirkonyum oksit (ZrO_2)	87,0 – 95,5
İtriyum oksit (Y_2O_3)	>4,5 – ≤7,0
Hafniyum oksit (HfO_2)	≤5,0
Alüminyum oksit (Al_2O_3)	≤ 1,0
Diğer oksitler	≤ 1,5

2 Uygulama

Aşağıdaki bloklar ve işleme teknikleri mevcuttur:

İşleme tekniği			Restorasyon tipleri	
Polisaj tekniği	Glazürleme tekniği	Renklendirme tekniği	Kronlar	Köprüler
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Ton belirlenmesi

Ton belirlemesi öncesinde dişleri temizleyin. Tonu nemli ve preparasyonu yapılmamış dişe veya komşu dişlere göre belirleyin. Kesilmiş dişin tonunu preparasyonda renk bozukluğu en fazla olan alana göre belirleyin.

Polisaj tekniği ile ton etkisi, ton kılavuzundakinden farklı olabilir. Polisaj derecesine bağlı olarak ton etkisi/yoğunluğu artırılır. Gerekli olması durumunda, hedef tondan bir ton daha açık bir blok tonu seçilmesi önerilir.

2.2 Preparasyon

Dişi, tam seramik restorasyonlar için kılavuz ilkelere göre hazırlayın ve minimum duvar kalınlığını gözettiğinizden emin olun:

- Herhangi bir açı veya kenar oluşturmayın
- Yuvarlatılmış iç kenarlar ile basamak preparasyonu ve/veya kanal preparasyonu
- Belirtilen boyutlar, IPS e.max ZirCAD restorasyonları için minimum duvar kalınlığını yansıtmaktadır
- Preparasyon kenarlarının yarı çapı CAD/CAM makinesinde en iyi işlemenin sağlanması için en az 1,0 mm (kazıma aracı geometrisi) olmalıdır

Posterior kron	Anterior kron	3 üyeli köprüler	
		Köprü ayağı olarak posterior kron	Köprü ayağı olarak anterior kron
4 üyeli köprüler			
		Köprü ayağı olarak posterior kron	Köprü ayağı olarak anterior kron

mm olarak boyutlar

2.3 CAD/CAM işleme

Restorasyonu tasarlarken gösterilen minimum duvar kalınlıklarına ve bağlayıcı boyutlarına uyduğunuzdan emin olun.


	Posterior bölge		Anterior bölge		Tasarım tipi
	mm olarak minimum katman kalınlığı	mm² cinsinden bağlayıcı boyutları	mm olarak minimum katman kalınlığı	mm² cinsinden bağlayıcı boyutları	
Kronlar	0,8	–	0,8	–	Diş şeklinin ve/veya diş etinin desteklenmesi (İnsizal, oklüzal ve/veya bazal)
3 üyeli köprüler	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4 üyeli köprüler	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Yükseklik: 4 mm, genişlik: 3 mm

[b] Belirtilen minimum bağlayıcı boyutları, blokun dentin bölgesinde konumlandırılmalıdır.

Tasarlanan restorasyonun bloka yerleştirilmesi (CAD):

- IPS e.max ZirCAD Prime ile hazırlanan restorasyonların net görünür bir mine alanı sunduğundan emin olmak için bu restorasyonlar CAD yazılımında blokta mümkün olduğunca yükseğe konumlandırılmalıdır. Tek dişli restorasyonlarda, net görünür bir insizal kısım elde etmek üzere restorasyonun blokun üst kenarının yaklaşık 1 mm altına yerleştirilmesi önerilir. Köprü restorasyonları, minimum bağlayıcı boyutları yüksek kuvvetli dentin bölgesinde blokun alt üçte ikilik kısmına konumlandırılacak şekilde yerleştirilmelidir.



- Bloktaki işaret girintisi: Dentin bölgesi bloktaki bir girinti ile işaretlenir. İnsizal bölge karşı tarafta bulunur.

Kazıma makinesinde (CAM) işleme:

- Büzülme faktörü:** IPS e.max ZirCAD Prime sinterleme sırasında yaklaşık %17-20 oranda büzüldüğünden, materyal bloku üzerindeki koda dahil edilen ilgili partiye ait büzülme katsayısı yazılıma okutulmalı veya manuel olarak girilmelidir.
- IPS e.max ZirCAD Prime'in **Islak işleme** için diğer materyallerle (ör. kazıma tozu) çapraz kontaminasyonu önlemek adına özel bir kazıma sıvısı kabı kullanılmalıdır. Islak işleme için maksimum kazıma sıvısı miktarını aşmayın. Kontaminasyon, sinterleme sırasında restorasyonlarda renk bozukluğu oluşmasıyla sonuçlanabilir.
- Kuru işleme için CAM** ünitesinin bölmesindeki kalıntıların giderildiğinden ve bölmenin kuru olduğundan emin olun.

2.4 Bitirme

Restorasyonları bloktan ayırırken, ton sonucunu olumsuz etkileyebileceğinden bunların gres veya yapışkan film ile kontamine olmadığından emin olun.

Genel bilgiler

- Yoğun sinterlenmemiş zirkonyum oksit restorasyonları hasara ve kırılmalara karşı hassastır. Çalışma prosedürünün tamamında bu gerçek dikkate alınmalıdır.
- Mümkünse gerekli olabilecek son işleme prosedürü, restorasyon hala yoğun sinterlenmemiş durumdayken gerçekleştirilmelidir (tesviye aletleri ile ilgili önerileri izleyin^[3]).
- Yoğun sinterlenmemiş durumda, uygun olmayan sıvılar ya da zirkonyum oksit ile kullanımı onaylanmamış olan sıvılar (ör. kontamine olmuş su ve/veya soğutma sıvısı) ve/veya temas maddeleri (ör. oklüzal sprey) ile temas önlenmelidir.
- Delaminasyonu ve özellikle de kenarlarda parça kopmasını önlemek için yalnızca uygun tesviye aletlerini, düşük hızda ve hafif basınçla kullanın (tesviye aletleri ile ilgili önerileri izleyin^[3]).
- Yoğun sinterlenmemiş restorasyon bir ultrasonik banyoda ya da buhar püskürtme ile temizlenmemelidir.

Kuru kazınan restorasyonlar

- Bir separe veya uygun tesviye aletlerini kullanarak restorasyonu dikkatlice tutucudan ayırın^[3]. Uygun tesviye aletlerini kullanarak tutma çubuklarındaki bağlantı noktalarını pürüzsüzleştirin^[3].
- Bitirme sonrasında, zirkonyum oksit tozlarını yumuşak bir fırçayla ya da restorasyona yağ içermeyen basınçlı hava püskürterek giderin.

Islak kazınan restorasyonlar

- Bir separe veya uygun tesviye aletlerini kullanarak restorasyonu dikkatlice tutucudan ayırın^[3]. Uygun tesviye aletlerini kullanarak tutma çubuklarındaki bağlantı noktalarını pürüzsüzleştirin^[3].
- Bitirme sonrasında, restorasyondan yapışan zirkonyum oksit tozlarını içice giderin. Islak kazınan restorasyonlar, akan su altında yavaşça durulanabilir.
- Sinterleme sırasında restorasyonun hasar görmesinin önlenmesi için IPS e.max ZirCAD restorasyonu tamamen kuru olmalıdır. Nemli restorasyonlar sinterlenmemelidir.

Bitirme ile ilgili genel notlar

- Kalın tungsten karbid frezler ve/veya büyük çaplı tesviye aletleri^[3] parça kopması gibi sorunlara neden olabilecek şekilde bitirme sırasında titreşim yaratabileceğinden yalnızca bir düzeye kadar kullanıma uygundur. Dolayısıyla yalnızca ince tungsten karbid frezler ve/veya tesviye aletleri^[3] kullanılmalıdır.
- Önceden belirlenmiş kırılma noktalarına neden olacağından bir ayırma diski kullanarak köprü yapıların bağlayıcı alanında "son ayırma" işlemi yapmayın. Bitirme sırasında minimum duvar kalınlıklarının ve bağlayıcı boyutlarının korunduğundan emin olun.

- Sinterleme öncesinde, yapışmış olabilecek zirkonyum oksit tozlarını giderdiğinizden emin olun. Yapışan zirkonyum oksit parçacıkları restorasyona sinterlenebilir ve bu da uyum sorunlarına neden olabilir.
- Restorasyona Al_2O_3 veya cam polisaj boncukları ile kumlama yapılmamalıdır.

2.5 Sinterleme

Sinterleme⁽²⁾, sonucunda IPS e.max ZirCAD Prime'in yüksek kuvvet ve yarı saydamlık gibi nihai fiziksel ve mekanik özelliklerine ulaştığı bir ısı sürecidir.

Genel notlar

- Çok düşük ya da çok yüksek sinterleme sıcaklıkları ve/veya çok kısa ya da çok uzun sinterleme süreleri yukarıda bahsedilen nihai özellikleri olumsuz etkileyecektir.
- Temel olarak, kullanılan Programat CS6 sinterleme fırınında sinterleme boncuğu kullanılması önerilmektedir.
- Restorasyonlar, sinterleme sırasında birbirile temas etmemelidir.
- Doğru program seçilmelidir.
- Sinterlenen restorasyonların kontamine olmaması için sinterleme aksesuarlarını her zaman temiz ve tozdan arındırılmış bir şekilde tutun.
- Restorasyonların kullanılan sinterleme fırınına doğru yerleştirilmesi için lütfen ilgili fırının notlarını dikkate alın.
-  Kullanılacak sinterleme fırınının ilgili Çalıştırma Talimatları⁽²⁾ dikkate alınmalıdır.

Sinterleme sonrası işlem

- İlerlemeden önce her zaman restorasyonların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
- Metal maşalarla sıcak nesnelere dokunmayın.
- Nesnelere kumlama ya da suya daldırma işlemi uygulamayın.

2.6 Bitirme işlemi

- Sinterlenmiş restorasyonlarda işlem asgari düzeyde tutulmalıdır.
- Restorasyon yalnızca kesinlikle gerekli olması halinde mekanik işlemle geçirilmelidir.
- Yeniden işlem uygulamasında yalnızca hafif basınç kullanın.
- Düzenlemeler için elmas tesviye aletleri kullanılacağında restorasyon su ile soğutulmalıdır. Alternatif olarak bir diş laboratuvarı piyasemini ile birlikte başka tesviye aletleri kullanılabilir.
- Lütfen üreticinin tesviye aleti önerilerine uyun.
- Kenarlardaki alanları kontrol edin ve gerekli olması halinde hafifçe yeniden işlem uygulayın.
- Restorasyonlarda yeniden işlem yapacağınızda keskin kenarlar tasarlamaktan kaçının, yuvarlatılmış kenarları hedef alın.
- Dişler arası alanları ayırmak için separe kullanmayın.
- Yeniden işlem sırasında minimum duvar kalınlıklarının ve bağlayıcı boyutlarının korunduğundan emin olun.
- Yalnızca sağlam tesviye aletleri kullanın.
- Başka bir işlem uygulamadan önce ve uyguladıktan sonra restorasyonu kusur ve aşınmalara karşı kontrol edin.
- Glazürleme öncesinde restorasyona sinterlenmiş zirkonyum oksit tozu giderilmelidir.
- Ardından, restorasyonu akan su altında veya buhar püskürtme ile temizleyin ve kurutun.

2.7 Tamamlama

Devam etmeden önce en azından oklüzal temas yüzeylerinde ön bitirme ve bitirme işlemlerini gerçekleştirin. Ayrıca kauçuk polisaj birimleri kullanarak altyapı bağlayıcıların bazal tarafını pürüzsüz hale getirin.

Kullanıcıların polisaj işlemini daha kolay gerçekleştirebilmesini sağlamak için sinterleme öncesinde ön polisaj yapılması mümkündür. Bunun için yalnızca "Spiral Disk" şekilli OptraGloss Extra Oral polisaj birimlerini kullanın. Yalnızca hafif bir temas basıncı uyguladığınızdan ve maks. 5000 dev/dak (koyu mavi) ile 10.000 dev/dak (açık mavi) arasında bir devir hızı kullandığınızdan emin olun. Aşırı uzun bir süre boyunca ön polisaj yapılması polisaj sonucunu olumsuz etkileyebilir. Polisaj biriminin mavi kalıntı bırakmasından mümkün olduğunca önlenmelidir.

İyi polisaj uygulanmış yüzeyler, karşıdaki dişlerde istenmedik aşınma oluşmasına karşı koruma sağlar. Bunu yaparken zemindeki oklüzal yüzeylerin tesviye yoluyla fonksiyonel düzenleme sonrasında (tesviye aletleri ile ilgili önerileri izleyin⁽²⁾) dikkatlice cilalandığından emin olun. Restorasyonların bitirme işlemleri için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.

Polisaj

Şon polisaj sırasında dış yüzeylerin tüm alanlarına polisaj uygulayın. Bu işlem, plak oluşumunu en aza indirir ve estetik açıdan güzel bir sonuç elde edilmesini sağlar. Bu işlem için OptraGloss® Extra Oral gibi ekstraoral olarak uygulanan polisaj birimlerinin kullanılması uygundur.

- 1) Ön bitirme: Pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için OptraGloss Extra Oral (elmas ön polisaj birimi/koyu mavi) ürününü kuru olarak ve düşük hızda kullanın.
- 2) Bitirme: İşlevsel alanları OptraGloss Extra Oral (elmas yüksek parlaklık veren polisaj birimi/açık mavi) kullanarak bitirin.
- 3) İsteğe bağlı: OptraGloss polisaj macununu kullanarak yüksek parlaklıkta polisaj uygulama

Glazürleme ve renklendirme tekniği

Yalnızca glazürleme veya tek adımda renklendirme ve glazürleme gerçekleştirerek restorasyonu tamamlayın.

- Glazürleme tekniği

a) IPS e.max CAD Crystall./Glaze Sprey ile Glazürleme

Restorasyonu "Restorasyonun IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi üzerine sabitlenmesi" kısmında açıklanan şekilde yerleştirin. Restorasyonu IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi ile tutun. IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spreyini kullanımdan hemen önce ve kap içindeki karıştırma topu serbestçe hareket edene kadar yoğun bir şekilde çalkalayın (yaklaşık 20 saniye). Spreyin yeterince çalkalanmaması halinde, püskürtme eylemi sonrasında dışarıya temel olarak püskürtücü verilecektir. Bunun sonucunda, restorasyon sırlama tozu ile yeterli düzeyde kaplanmaz. Nozul ve püskürtme yapılacak yüzey arasında 10 cm mesafe bırakın. Püskürtme sırasında spreyi mümkün olduğunca dik tutun. Eşit bir şekilde kaplama sağlayacak bir katman oluşturulması için restorasyonu döndürürken tüm taraflardan restorasyona püskürtme yapın. Ayrı püskürtme işlemleri arasında kutuyu tekrar çalkalayın. Ardından, eşit bir şekilde kaplama sağlayacak bir katman oluşturulması için restorasyonu döndürürken tüm taraflardan restorasyona ikinci bir püskürtme yapın. Ayrı püskürtme işlemleri arasında kutuyu tekrar çalkalayın. Glazür katmanını kuruyana ve beyazımsı bir renk alana kadar kısa süreyle bekleyin. Eşit bir katmanı bulunmayan alanlara yeniden püskürtme yapılması gerekecektir. Belirtilen pışım parametrelerini kullanarak restorasyonu pışırın. Sinterleme fırınının maksimum yük kapasitesinin aşılmadığından emin olun. "Pışım sonrasında

yapılacaklar" kısmında verilen talimatları izleyin. Düzenlemeler için lütfen "Düzeltilme pışımı" kısmında verilen bilgileri göz önünde bulundurun.

b) IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo ile Glazürleme

Restorasyonun "Restorasyonun IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi üzerine sabitlenmesi" kısmında açıklanan şekilde yerleştirin. Ardından, bir fırça kullanarak restorasyonun tüm diş yüzlerini kaplayacak şekilde bir katman halinde eşit olarak IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo uygulayın. Kullanıma hazır glazür materyalinin biraz seyreltilmesi gerekiyorsa bu ürün az miktarda IPS e.max CAD Crystall./Glaze likidi ile karıştırılabilir. Glazürü fazla kalın bir şekilde uygulamayın. Özellikle oklüzal yüzeyde "malzeme birikmesine" izin vermeyin. Çok ince bir glazür katmanı, tatmin edici olmayan bir parlaklığa neden olabilir. IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo kazara restorasyonun iç kısımlarına ulaşırsa ateşleme öncesinde kuru, kısa kılırlı bir parçayla bunu giderin. Belirtilen pışım parametrelerini kullanarak restorasyonu pışırın. Sinterleme fırınının maksimum yük kapasitesinin aşılmadığından emin olun. "Pışım sonrasında yapılacaklar" kısmında verilen talimatları izleyin. Düzenlemeler için lütfen "Düzeltilme pışımı" kısmında verilen bilgileri göz önünde bulundurun.

– Renklendirme tekniğı

c) IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray ile renklendirme ve glazürleme

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray ile renklendirme ve glazürleme, tek pışım döngüsünde gerçekleştirilir. Restorasyonun "Restorasyonun IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi üzerine sabitlenmesi" kısmında açıklanan şekilde yerleştirin. Kullanıma hazır tonları veya renkleri şırıngadan çıkarın ve iyece karıştırın. Tonlar ve renkler IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid kullanılarak hafifçe seyreltilir. Ancak yine de macun kıvamı korunmalıdır. Karıştırılmış tonları ve renkleri ince bir fırça kullanarak doğrudan restorasyona uygulayın. Eşit bir katman oluşturulacak şekilde kaplamak için restorasyona her taraftan IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spreyi uygulayın. a) maddesinde verilen talimatlara göre ilerleyin. Belirtilen pışım parametrelerini kullanarak restorasyonu pışırın. Sinterleme fırınının maksimum yük kapasitesinin aşılmadığından emin olun. "Pışım sonrasında yapılacaklar" kısmında verilen talimatları izleyin. Düzenlemeler için lütfen "Düzeltilme pışımı" kısmında verilen bilgileri göz önünde bulundurun.

d) IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo ile renklendirme ve glazürleme

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo ile renklendirme ve glazürleme, tek pışım döngüsünde gerçekleştirilir. Restorasyonun "Restorasyonun IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi üzerine sabitlenmesi" kısmında açıklanan şekilde yerleştirin. Ardından, bir fırça kullanarak restorasyonun diş yüzlerine eşit olarak IPS e.max CAD Kristal/Glazür Macunu/Likidi uygulayın. Kullanıma hazır glazür materyalinin biraz seyreltilmesi gerekiyorsa bu ürün az miktarda IPS e.max CAD Crystall./Glaze likidi ile karıştırılabilir. Glazürü fazla kalın bir şekilde uygulamayın. Özellikle oklüzal yüzeyde "malzeme birikmesine" izin vermeyin. Çok ince bir glazür katmanı, tatmin edici olmayan bir parlaklığa neden olabilir. Karakterizasyon istenmesi halinde, IPS e.max CAD Crystall./Shades ve/veya IPS e.max CAD Crystall./Stains kullanılarak restorasyonun bireyselleştirilebilir. Kullanıma hazır tonları ve renkleri şırıngadan çıkarın ve iyece karıştırın. Tonlar ve renkler IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid kullanılarak hafifçe seyreltilir. Ancak yine de macun kıvamı korunmalıdır. Karıştırılmış tonları ve renkleri ince bir fırça kullanarak doğrudan pışım glazür katmanına uygulayın. Restorasyonu IPS e.max CAD Kristalizasyon Tepsisinin ortasına yerleştirin. Glazürleme pışımı için pışım tepsinde en fazla 6 iye yerleştirilebilir. IPS e.max CAD Kristalizasyon Tepsisini sinterleme tepsi üzerine yerleştirin ve belirtilen pışım parametrelerini kullanarak pışım yapın. "Pışım sonrasında yapılacaklar" kısmında verilen talimatları izleyin. Düzenlemeler için lütfen "Düzeltilme pışım" kısmında verilen bilgileri göz önünde bulundurun.

– Düzeltilme pışımı

İlave karakterizasyon veya düzeltme gerekmesi halinde IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains and Glaze kullanılarak bir düzeltme pışımı yapılabilir. Düzeltme pışımı döngüsü için de IPS e.max CAD Kristalizasyon Tepsisini sinterleme tepsinin üzerinde kullanın. Küçük şekli düzeltmeleri için ilgili karıştırma sıvısı ile birlikte IPS e.max CAD Crystall./Add-On kullanın (ör. proksimal temas noktaları). Karıştırılmış eklenti materyali doğrudan düzeltilenecek alanlardaki pışım yapılmamış Glazür Macununa ve/veya Ton ve Renk materyaline uygulayın ve pışırın. Glazür Spreyi kullanıldıysa önce Ton ve Renk materyali uygulayın. Daha sonra, Add-On materyali kullanarak eksik alanlara takviye yapın. Glazür Spreyini Add-On uygulamasından hemen sonra uygulayın ve pışırın. Add-On materyali uygulandıktan sonra düzeltme pışımı işlemi gerçekleştirin.

Restorasyonun IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimi üzerine sabitlenmesi

1. Restorasyonun içini en iyi şekilde "dolduran" ancak gevreyen kron duvarlarına temas etmeyen, mümkün olan en büyük IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimini (S, M, L) seçin.
2. Ardından, restorasyonun içini, restorasyon kenarına kadar IPS Object Fix Putty/Flow ile doldurun. Materyali çıkardıktan sonra IPS Object Fix Putty/Flow şırıngasını hemen geri kapatın. Alüminyum torbadan çıkarıldıktan sonra, şırıngayı saklamanın en ideal şekli, nemli bir ortamda yeniden kapatılabilir bir plastik torba veya kaba yerleştirmektir.
3. Seçilen IPS e.max CAD Kristalizasyon Pimini IPS Object Fix Putty/Flow materyaline bastırarak yeterli şekilde sabitlendiğinden emin olun.
4. Herhangi bir IPS Object Fix kalıntısının diş restorasyon yüzeyine yapışmasını önleyin. Olası kontaminasyonu suyla nemlendirilmiş bir fırça ile temizleyin ve ardından kurutun.

Pışım sonrasında yapılacaklar

Pışım döngüsü tamamlandıktan sonra restorasyonu fırından çıkarın (fırından gelecek sesli sinyali bekleyin) ve esinti olmayan bir yerde, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Sıcak nesneler metal uçlarla temas etmemelidir. Restorasyonu sertleştirilmiş IPS Object Fix Putty / Flow'dan çekin. Kalıntıları bir su banyosunda ultrason ile ya da buhar püskürtme yoluyla giderin. Restorasyonun tesviye ile düzenlenmesi gerekiyorsa², seramikte aşırı ısınma oluşmadığından emin olun.

Renk kombinasyon tablosu

Özelleştirilmiş karakterizasyonlar ve ton düzenlemeleri IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains kullanılarak uygulanır.

A-D tonu	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4				
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1			I2								
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white (beyaz) mahogany (maun)				cream (krem)				sunset (gün batımı)				copper (bakır)				olive (zeytin)				khaki (haki)		

Pişim parametreleri

IPS e.max ZirCAD Prime

IPS e.max CAD Crystall./ materyalleri ile Düzeltici/Renklendirici/Glazür pişimi

Fırın Programat		Bekleme sıcaklığı B [°C]	Kapatma süresi S [dk]	Isıtma oranı t [°C/dak]	Pişim sıcaklığı T1 [°C]	Bekletme süresi H1 [dk]	Isıtma oranı t [°C/dak]	Pişim sıcaklığı T2 [°C]	Bekletme süresi H2 [dk]	Vakum 1 11 12 [°C]	Vakum 2 21 22 [°C]	Uzun süreli soğutma L [°C]	Soğutma oranı tl [°C/dak]
CS6 ^(a)		–	Glazür ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

IPS e.max CAD Crystall./ Add-On ile Düzeltici/Renklendirici/Glazür pişimi

Fırın Programat		Bekleme sıcaklığı B [°C]	Kapatma süresi S [dk]	Isıtma oranı t [°C/dak]	Pişim sıcaklığı T1 [°C]	Bekletme süresi H1 [dk]	Isıtma oranı t [°C/dak]	Pişim sıcaklığı T2 [°C]	Bekletme süresi H2 [dk]	Vakum 1 11 12 [°C]	Vakum 2 21 22 [°C]	Uzun süreli soğutma L [°C]	Soğutma oranı tl [°C/dak]
CS6		–	Glazür ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, maks. 3 üye veya bir köprü

^(b) IPS e.max CAD Kristalizasyon Tepsisini sinterleme tepsisi üzerine yerleştirin; maks. 6 üye

^(c) Ön kurutma için değerler

^(d) Üçüncü ısıtma aşaması

2.8 Yerleştirme

Yerleştirme işleminden önce IPS e.max ZirCAD Prime restorasyonunu kronun iç kısımlarına 1 bar basınçta 25–70 µm Al₂O₃ veya 1,5 bar basınçta 70–110 µm Al₂O₃ püskürtterek hazırlayın.

	Adeziv simantasyon örn. Multilink® Automix	Self-adeziv simantasyon örn. SpeedCEM® Plus	Klasik simantasyon örn. ZirCAD® Cement
Preparasyon gereklilikleri	Tutucu olmayan preparasyon	Tutucu preparasyon	Tutucu preparasyon
Kumlama	1 bar basınçta 25–70 µm Al ₂ O ₃ veya 1,5 bar basınçta 70–110 µm Al ₂ O ₃		
Prova sonrası temizleme	örn. Ivoclean		
Hazırlama	örn. Monobond® Plus ile 60 sn	–	
Kronlar	✓		
Köprüler	✓		

3 Güvenlik bilgileri

- Ürünle ilgili ciddi durumlarda, lütfen Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, web sitesi: www.ivoclar.com ve sorumlu yetkiliniz ile iletişime geçin.
- Mevcut Kullanım Talimatları, web sitesinde (www.ivoclar.com/elFU) yer almaktadır.
- Sembollerin açıklaması: www.ivoclar.com/elFU
- Güvenlik ve Klinik Performans Özeti (SSCP), <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> adresindeki Avrupa Tıbbi Cihaz Veritabanı'ndan (EUDAMED) alınabilir. Temel UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Uyarılar

- Güvenlik Veri Formunda (SDS) verilen bilgileri göz önünde bulundurun (www.ivoclar.com adresinde yer alır).
- IPS e.max ZirCAD Prime bloklarının işlenmesi, cilt ve gözleri tahriş edebilecek ve akciğer hasarıyla sonuçlanabilecek tozlar oluşmasına neden olur. Kazıma makinenizdeki ve çalışma alanınızdaki emiş ekipmanının sorunsuz çalıştığından emin olun. Bitirme sırasında ortaya çıkan tesciye tozunu solumayın ve koruyucu gözlük ve eldivenlere ek olarak bir toz maskesi (FFP2 parçacık sınıfı) kullanın.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Sprey buğusunu solumayın. Kap basınçlıdır. Doğrudan güneş ışığından ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyun. Tamamen boşaltılmış olsa dahi kutuyu zor kullanarak açmayın veya yakmayın.

Bertaraf etme talimatları

Kalan stoklar veya çıkarılan restorasyonlar, ilgili ulusal yasal gerekliliklere uygun şekilde atılmalıdır.

Artık riskler

Kullanıcılar, ağız boşluğunda yapılan her türlü dental müdahalenin belirli riskler içerdiğinin farkında olmalıdır. Aşağıdaki klinik artık riskler bilinmektedir:

- Restoratif materyalin parçalanması / kırılması / desimantasyonu, materyalin kazara yutulmasına veya solunmasına ve dental tedavinin yenilenmesine neden olabilir.
- Siman fazlası yumuşak dokunun / diş etinin tahriş olmasına neden olabilir. İlerleyen inflamasyon, rezorbsiyona veya periodontite neden olabilir.

4 Raf ömrü ve saklama koşulları

- Orijinal ambalajında
- Kuru bir yerde
- Fiziksel darbeler veya titreşimlere maruz bırakmayın.

5 İlave bilgiler

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın!

Madde, sadece diş hekimliğinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. İşlemler, kesinlikle kullanım talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Öngörülen kullanım alanına ve Talimatlara riayet edilmediği durumlarda oluşacak hasarlara karşı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kullanıcı, ürünlerin Talimatlarda açıkça belirtilmeyen herhangi bir amaca uygunluk ve kullanım açısından test edilmesinden sorumludur.

^[1] Uyumlu CAD/CAM sistemlerinin tam listesi için www.ivoclar.com web sitesine bakın.

^[2] örn. Programat CS4, Programat CS4, CEREC SpeedFire, CEREC SpeedFire, Ivoclar Vivadent AG'nin tescilli bir ticari markası değildir.

^[3] Ivoclar Vivadent Akış Çizelgesi "Ağız dışında ve içinde kullanım için önerilen tescilli aletleri"

1 Целевое применение

Предназначение

Коронки и мостовидные протезы во фронтальной и боковой группе зубов

Целевая группа пациентов

Пациенты с постоянными зубами

Предполагаемые пользователи / специальное обучение

- Стоматологи (изготовление стоматологических реставраций в стоматологических клиниках; организация рабочего процесса в клинике)
 - Зубные техники (изготовление реставраций в зуботехнической лаборатории)
- Специальное обучение не требуется

Применение

Только для применения в стоматологии

Описание

IPS e.max® ZirCAD Prime представляет собой блок из оксида циркония для изготовления несъемных, полноанатомических реставраций фронтальных и боковых зубов. Обработка IPS e.max ZirCAD Prime может производиться на авторизованном CAD/CAM оборудовании.^[1]

После влажной или сухой фрезеровки блока, реставрации спекают в печи для спекания диоксида циркония.^[2] После спекания реставрации полируют, используя, например, OptaGloss® Extra Oral или глазурируют, или индивидуализируют и глазурируют при использовании материалов IPS e.max CAD Crystall./.

Технические характеристики	IPS e.max ZirCAD Prime		
Размеры блоков	C17, B50		
Диапазон оттенков	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Характеристики	Ед. изм.	Спецификации	Типичное среднее значение
Коэффициент теплового расширения (СТЕ) (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Прочность на изгиб (двухосная, дентин)	[МПа]	≥ 900	1100
Прочность на излом (дентин)	[МПа • м ^{3/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (на основе ISO 14627:2012)
Растворимость в химических веществах	[мкг/см ²]	< 100	–
Тип / Класс	Тип II / Класс 5		

В соответствии с ISO 6872:2015

Показания

Отсутствие твердых тканей зуба во фронтальном и боковых отделах, частичное отсутствие зубов в области фронтального и бокового отделов

Типы реставраций:

- Коронки
- Мостовидные протезы (макс. 2 соединенных части моста между опорами, мостовидные протезы максимум на 4 единицы)

Противопоказания

- Применение продукта противопоказано при наличии у пациента известной аллергии на любой из его ингредиентов в анамнезе

Ограничения к применению

Запрещается использовать продукт в следующих случаях:

- Непролеченный бруксизм (после посадки реставрации показано использование зубной шины)
- Гибридные абатменты и гибридные абатмент-коронки
- Временная фиксация реставрации

Изделие запрещается использовать повторно.

-  Не использовать повторно

В следующих ситуациях успешное проведение процедуры не может быть гарантировано:

- Несоответствие требуемой минимальной толщины стенок и минимальных размеров соединительной части
- Фрезерование блоков в несовместимой CAD/CAM-системе^[1]
- Спекание в несовместимой печи для спекания диоксида циркония
- Смешивание глазури, оттенков и красителей IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades and Stains с другой стоматологической керамикой (например IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences)
- Использование или контакт с несовместимыми материалами

Спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze::

- Внутритканевое применение

Побочные эффекты

На сегодняшний день известные побочные эффекты отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

На сегодняшний день каких-либо взаимодействий обнаружено не было.

Клиническая польза

- Восстановление жевательной функции
- Восстановление эстетического вида зубов

Состав

Компоненты	Процентное содержание (%) по массе
Диоксид циркония (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Оксид иттрия (Y ₂ O ₃)	> 4,5 - ≤ 7,0
Оксид гафния (HfO ₂)	≤ 5,0
Оксид алюминия (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Другие оксиды	≤ 1,5

2 Применение

Доступны следующие блоки и методики обработки:

Технология обработки			Типы реставраций	
Техника полировки	Техника глазурирования	Техника окрашивания	Коронки	Мостовидные протезы
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Определение оттенка







Очистите зубы перед определением оттенка. Определите оттенок по влажному и не отпариванному зубу или соседним зубам. Определите оттенок отпрепарированного зуба по наиболее измененной в цвете области препариования.

При использовании техники полировки эффект оттенка может отличаться от оттенка по оттеночной шкале. В зависимости от степени полировки эффект/интенсивность оттенка увеличивается. При необходимости рекомендуется выбрать оттенок блока, который на один тон светлее целевого оттенка.

2.2 Препарирование

Препарируйте зуб в соответствии с рекомендациями для безметалловых реставраций и обязательно соблюдайте минимальную толщину стенок:

- При препарировании не допускайте наличия углов и кромок
- препарирование плечевым уступом со скругленным внутренним краем или препарирование выраженным закругленным желобоватым уступом
- Указанные размеры отражают минимальную толщину стенки для реставраций, выполненных посредством IPS e.max ZirCAD
- Радиус препарированных кромок должен быть не менее 1,0 мм (геометрия фрезы), чтобы обеспечить оптимальную обработку на CAD/CAM оборудовании

Коронка на боковые зубы	Коронка на фронтальные зубы	Мостовидный протез из трех единиц	
		Коронка на боковые зубы в качестве опоры для мостовидного протеза	Коронка на фронтальные зубы в качестве опоры для мостовидного протеза
			
		Мостовидный протез из четырех единиц	
		Коронка на боковые зубы в качестве опоры для мостовидного протеза	Коронка на фронтальные зубы в качестве опоры для мостовидного протеза
			

Размеры в мм

2.3 Обработка в CAD/CAM

При проектировании реставраций обязательно соблюдайте указанную минимальную толщину стенок и размеры соединительной части.


	Область боковых зубов		Область фронтальных зубов		Тип конструкции
	Минимальная толщина слоя в мм	Размеры соединительной части в мм ²	Минимальная толщина слоя в мм	Размеры соединительной части в мм ²	
Коронки	0,8	—	0,8	—	Поддержка формы зуба и/или десны (резцовая, окклюзионная и/или базальная)
Мостовидный протез из трех единиц	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Мостовидный протез из четырех единиц	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

^[a] Высота: 4 мм, ширина: 3 мм

^[b] Указанные минимальные размеры соединительной части должны располагаться в области дентина блока.

Позиционирование спроектированной реставрации в блоке (CAD):

- Для обеспечения того, чтобы реставрации, изготовленные из IPS e.max ZirCAD Prime, показывали четко видимую область эмали, они должны быть расположены как можно выше на блоке в программе CAD. Для реставраций одного зуба рекомендуется помещать реставрацию примерно на 1 мм ниже верхнего края блока для получения хорошо видимой резцовой зоны. Мостовидные протезы должны быть установлены таким образом, чтобы минимальные размеры соединительной части располагались в зоне высокопрочного дентина в нижних двух третях блока.



- Маркировочная ямка в блоке: Область дентина обозначена углублением в блоке. Резцовая область расположена на противоположной стороне.

Обработка на фрезерном станке (CAM):

- Коэффициент усадки:** Поскольку IPS e.max ZirCAD Prime подвержен усадке приблизительно на 17-20% во время спекания, необходимо рассчитать в программе или ввести вручную коэффициент усадки соответствующей серии, который указан в коде на блоке материала.
- Для влажной обработки** IPS e.max ZirCAD Prime следует использовать специальный контейнер для размольной жидкости во избежание перекрестного загрязнения другими материалами (например, пылью после фрезерования). Не превышайте максимальное количество размольной жидкости для влажной обработки. Загрязнение может привести к обесцвечиванию реставраций во время спекания.
- При сухой обработке** убедитесь, что все остатки удалены из камеры CAM-системы и что камера сухая.

2.4 Полировка

При отделении реставраций от блока убедитесь, что они не загрязнены пленкой жира или загрязнений, так как это может негативно повлиять на результат оттенка.

Общая информация

- Неплотно спеченные реставрации из оксида циркония подвержены повреждениям и переломам. Данный факт необходимо учитывать в течение всего рабочего процесса.
- По возможности, все необходимые процедуры постобработки следует проводить до полного спекания реставрации (соблюдайте рекомендации относительно шлифовальных инструментов^[3]).
- При неполном спекании следует избегать контакта с неподходящими жидкостями или жидкостями, не одобренными для оксида циркония (например, загрязненная вода и/или охлаждающая жидкость) и/или контактными средами (например, окклюзионный спрей).
- Используйте только подходящие шлифовальные инструменты, низкую скорость и легкое давление во избежание расслоения и сколов, в частности, на краях (соблюдайте рекомендации относительно шлифовальных инструментов^[3]).
- До полного спекания реставрацию нельзя очищать в ультразвуковой ванне или под струей пара.

Реставрации, изготовленные путем сухого вытачивания

- Осторожно отделите реставрацию от держателя с помощью разделительного диска или подходящих шлифовальных инструментов^[3]. Выровняйте места крепления удерживающих реек с помощью подходящих шлифовальных инструментов^[3].
- После завершения работы тщательно удалите пыль оксида циркония либо мягкой щеткой, либо продувая реставрацию не содержащим масла сжатым воздухом.

Реставрации, изготовленные путем влажного вытачивания

- Осторожно отделите реставрацию от держателя с помощью разделительного диска или подходящих шлифовальных инструментов^[3]. Выровняйте места крепления удерживающих реек с помощью подходящих шлифовальных инструментов^[3].
- После завершения работы тщательно удалите с реставрации прилипшую пыль оксида циркония. Реставрации, изготовленные путем влажного вытачивания, можно промывать медленной струей проточной воды.
- Во избежание повреждения реставрации во время спекания, реставрация из IPS e.max ZirCAD должна быть полностью сухой. Обжиг влажных реставраций запрещен.

Общие примечания по полировке

- Грубые боры из карбида вольфрама и/или шлифовальные инструменты^[2] с большим диаметром подходят только в некоторых случаях, поскольку они могут вызывать вибрацию во время финишной обработки, которая может привести, в частности, к сколам. Поэтому следует использовать только тонкие боры из карбида вольфрама и/или шлифовальные инструменты^[2].
- Не выполняйте "пост-сепарацию" области соединительной части мостовидных конструкций посредством сепарационного диска, так как это приводит к заранее определенным точкам разрыва. Следите за тем, чтобы при полировке соблюдались минимальная толщина стенок и размеры соединительной части.
- Перед спеканием обязательно удалите прилипшую пыль оксида циркония. Прилипшие частицы оксида циркония могут быть спечены вместе с реставрацией и привести к неточностям прилегания.
- Реставрацию не следует подвергать абразивной обработке посредством Al_2O_3 или стеклянных полировочных шариков.

2.5 Спекание

Спекание диоксида циркония^[2] представляет собой термический процесс, в ходе которого IPS e.max ZirCAD Prime приобретает свои окончательные физико-механические свойства, такие как высокая прочность и транслюцентность.

Общие примечания

- Слишком низкие или слишком высокие температуры спекания и/или слишком короткий или слишком длительный период спекания будут оказывать негативное влияние на вышеупомянутые конечные свойства.
- В общем случае, шарики для спекания не рекомендуются для используемой печи для обжига Programat CS6.
- Реставрации не должны соприкасаться друг с другом во время спекания.
- Необходимо соблюдать правильный выбор программы.
- Всегда держите принадлежности для спекания в чистой и обеспыленной зоне, чтобы не загрязнять спеченные реставрации.
- Для правильного размещения реставраций в печи для спекания диоксида циркония, соблюдайте инструкции по эксплуатации используемой печи.
-  Необходимо соблюдать соответствующие инструкции по эксплуатации используемой печи для спекания диоксида циркония^[2].

Процесс после спекания

- Всегда позволяйте реставрации остыть до комнатной температуры, прежде чем приступать к работе.
- Не прикасайтесь к горячим предметам металлическими щипцами.
- Не подвергайте предметы струйной очистке или закаливанию.

2.6 Процесс финишной обработки

- Обработка спеченных реставраций должна быть сведена к минимуму.
- Реставрация может быть подвергнута механической обработке только в случае крайней необходимости.
- Для повторной обработки используйте только легкое давление.
- При использовании для корректировки алмазных шлифовальных инструментов, реставрацию необходимо охладить водой. В качестве альтернативы вместе с наконечником для зуботехнической лаборатории можно использовать другие шлифовальные инструменты.
- Соблюдайте рекомендации производителя шлифовального инструмента.
- Проверьте граничные области и при необходимости слегка доработайте.
- При доработке реставраций избегайте создания острых кромок, стремитесь к закругленным.
- Не используйте сепарационный диск для разделения межзубных участков.
- Следите за тем, чтобы при доработке соблюдались минимальная толщина стенок и размеры соединительной части.
- Используйте только шлифовальные инструменты без дефектов.
- Проверяйте реставрацию на наличие дефектов и разрывов до и после дальнейшей обработки.
- Пыль оксида циркония, спекшуюся на реставрации, следует удалить перед глазурированием.
- Затем очистите реставрацию проточной водой или струей пара и высушите.

2.7 Завершение

Прежде чем приступить к работе, выполните предварительную и финишную обработку, по крайней мере, поверхностей окклюзионного контакта зубов-антагонистов. Дополнительно отшлифуйте базальную сторону соединительной части каркаса в мостовидных протезах с помощью полировочных резинок.

Возможна первая предварительная полировка перед обжигом, чтобы облегчить пользователям полировку. Используйте для этой цели только полиры OptraGloss Extra Oral в форме «Spiral Wheel». Обязательно используйте только слабое давление на поверхность контакта и скорость макс. 5000 об/мин (темно-синий) и 10 000 об/мин (голубой). Предварительная полировка в течение чрезмерно продолжительного времени может привести к ухудшению результата полировки. По возможности следует избегать голубого остатка от полира.

Надлежащим образом отполированные поверхности помогают защитить зубы-антагонисты от нежелательной стираемости. При этом следует следить за тем, чтобы поверхность отшлифованных жевательных поверхностей была тщательно отшлифована после функциональной корректировки шлифовкой (соблюдайте рекомендации по использованию шлифовальных инструментов).^[3] Для финишной обработки реставраций существуют различные подходы.

Полировка

При окончательной полировке отполируйте все участки наружных поверхностей. Это позволяет минимизировать образование зубного налета и добиться эстетически приятного результата. Для этой цели подходят полировочные пасты, которые наносятся экстраорально, например, OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Предварительная полировка: Используйте OptraGloss Extra Oral (алмазная паста для предварительной полировки/темно-синяя) на сухой зуб на низкой скорости для создания гладкой общей поверхности.
- 2) Финишная обработка: осуществляют полировку функциональных зон с помощью OptraGloss Extra Oral (алмазная паста для полировки до блеска/светло-голубая).
- 3) Дополнительно: Полировка до блеска с использованием полировальной пасты OptraGloss

Техника глазурирования и окрашивания

Завершите реставрацию либо только глазурированием, либо окрашиванием и глазурированием в один прием.

- Техника глазурирования

а) глазурирование при использовании глазурировочного спрея IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Располагайте реставрацию, как описано в разделе "Фиксация реставрации на кристаллизационном штифте IPS e.max CAD". Удерживайте реставрацию за кристаллизационный пин IPS e.max CAD. Непосредственно перед использованием энергично встряхните глазурировочный спрей IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray, пока шарик для смешивания в контейнере не начнет свободно двигаться (приблизительно 20 секунд). Если спрей взболтать недостаточно, то в основном выбрасывается газ-вытеснитель с разбрызгиванием. В результате реставрация будет покрыта глазурирующим порошком в недостаточной мере. Соблюдайте расстояние 10 см между соплом и распыляемой поверхностью. Во время распыления удерживайте баллончик как можно вертикальнее. Распыляйте спрей на реставрацию со всех сторон короткими струями, одновременно вращая реставрацию для создания ровного, покрывающего слоя. Встряхните баллончик повторно между отдельными распылениями. Затем распылите спрей на реставрацию второй раз со всех сторон короткими струями, одновременно вращая реставрацию, чтобы создать ровный, покрывающий слой. Встряхните баллончик повторно между отдельными распылениями. Подождите некоторое время, пока слой глазури не высохнет и не приобретет белесый цвет. Участки, на которых не образуется ровный слой, необходимо опрыскивать повторно. Проведите обжиг реставрации с использованием предусмотренных параметров обжига. Убедитесь, что максимальная нагрузка печи для обжига не превышена. Соблюдайте указания в разделе "Порядок действий обжига". Информация по коррекции представлена в разделе "Корректирующий обжиг".

б) Глазурирование при использовании IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Располагайте реставрацию, как описано в разделе "Фиксация реставрации на кристаллизационном штифте IPS e.max CAD". Затем равномерно нанесите покровный слой IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на всю внешнюю поверхность реставрации с помощью кисти. Если готовую к использованию глазури необходимо немного разбавить, ее можно смешать с небольшим количеством жидкости IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Не наносите глазури слишком толстым слоем. Избегайте "сгустков", особенно на окклюзионной поверхности. Слишком тонкий слой глазури может привести к неудовлетворительному блеску. Если IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo случайно попала на внутренние стороны реставрации, удалите ее сухой кистью с коротким ворсом перед обжигом. Проведите обжиг реставрации с использованием предусмотренных параметров обжига. Убедитесь, что максимальная нагрузка печи для обжига не превышена. Соблюдайте указания в разделе "Порядок действий обжига". Информация по коррекции представлена в разделе "Корректирующий обжиг".

- Техника окрашивания

с) Окрашивание и глазурирование при использовании спрея IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Окрашивание и глазурирование с помощью IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray осуществляют за один цикл обжига. Располагайте реставрацию, как описано в разделе "Фиксация реставрации на кристаллизационном штифте IPS e.max CAD". Выдавите готовые к использованию оттенки или красители из шприца и тщательно их перемешайте. Оттенки и красители могут быть слегка разбавлены жидкостью IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Однако консистенция должна оставаться пастообразной. Нанесите смешанные оттенки и красители непосредственно на реставрацию тонкой кистью. Нанесите на реставрацию спрей IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray со всех сторон, чтобы покрыть ее равномерным слоем. Действуйте в соответствии с инструкциями, приведенными в пункте а). Проведите обжиг реставрации с использованием предусмотренных параметров обжига. Убедитесь, что максимальная нагрузка печи для обжига не превышена. Соблюдайте указания в разделе "Порядок действий обжига". Информация по коррекции представлена в разделе "Корректирующий обжиг".

д) Окрашивание и глазурирование при использовании IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Окрашивание и глазурирование с помощью IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo осуществляют за один цикл обжига. Располагайте реставрацию, как описано в разделе "Фиксация реставрации на кристаллизационном штифте IPS e.max CAD". Затем равномерно нанесите покровный слой IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на всю внешнюю поверхность реставрации с помощью кисти. Если готовую к использованию глазури необходимо немного разбавить, ее можно смешать с небольшим количеством жидкости IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Не наносите глазури слишком толстым слоем. Избегайте "сгустков", особенно на окклюзионной поверхности. Слишком тонкий слой глазури может привести к неудовлетворительному блеску. Если желательна индивидуализация, реставрация может быть индивидуализирована с помощью оттенков IPS e.max CAD Crystall/Shades и/или красителей IPS e.max CAD Crystall/Stains. Выдавите готовые к использованию оттенки или красители из шприца и тщательно их перемешайте. Оттенки и красители могут быть слегка разбавлены жидкостью IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Однако консистенция должна оставаться пастообразной. Нанесите смешанные оттенки и красители непосредственно на слой необожженной глазури с помощью тонкой кисти. Поместите реставрацию в центр лотка для кристаллизации IPS e.max CAD. Для обжига глазури на лоток для обжига можно поместить не более 6 изделий. Установите лоток для кристаллизации IPS e.max CAD на полку для обжига и произведите обжиг с утвержденными параметрами. Соблюдайте указания в разделе "Порядок действий обжига". Информация по коррекции представлена в разделе "Корректирующий обжиг".

- Корректирующий обжиг

Если требуется дополнительная индивидуализация или корректировки, может быть проведен корректирующий обжиг с использованием красителей и глазури IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains and Glaze. Кроме того, используйте лоток для кристаллизации IPS e.max CAD на полке для обжига для корректирующего цикла обжига. Используйте IPS e.max CAD Crystall/Add-On, включая соответствующую жидкость для смешивания, для выполнения небольших корректировок формы (например, проксимальные контактные точки). Нанесите смешанный корректирующий материал непосредственно на необожженную пастообразную глазури и/или оттенки и красители в зонах, которые необходимо скорректировать, и произведите обжиг. При использовании спрея-глазури, сначала нанесите оттенки и красители. Затем дополните недостающие зоны с помощью жидкости для корректировочной массы Add-On. Нанесите спрей-глазури сразу после нанесения жидкости для корректировочной массы Add-On и произведите обжиг. После нанесения корректировочной массы проведите корректирующий обжиг.

Фиксация реставрации на кристаллизационном штифте IPS e.max CAD

1. Выберите максимально большой кристаллизационный штифт IPS e.max CAD (S, M, L), который наилучшим образом "заполняет" внутреннюю часть реставрации, но не соприкасается с окружающими стенками коронки.
2. Затем заполните внутреннюю часть реставрации фиксирующей пастой IPS Object Fix Putty (вязкой) или Fluo (текучей) до края реставрации. После выдавливания материала немедленно снова запечатайте шприц с пастой IPS Object Fix Putty/Fluo. После извлечения из пакета из алюминиевой фольги, шприц следует хранить в герметизируемом пластиковом пакете или в контейнере с влажной атмосферой.

3. Вдавите выбранный кристаллизационный штифт IPS e.max CAD глубоко в пасту IPS Object Fix Putty (вязкая) или Flow (текучая), чтобы он был надежно зафиксирован.
4. Не допускайте прилипания остатков IPS Object Fix к наружным поверхностям реставрации. Очищайте возможные загрязнения щеткой, смоченной водой, а затем вытрите насухо.

Порядок действий после обжига

Извлеките реставрацию из печи после завершения цикла обжига (дождитесь звукового сигнала печи) и позвольте ей остыть до комнатной температуры в месте, защищенном от сквозняка. Запрещается прикасаться к горячим предметам металлическими щипцами. Извлеките реставрацию из затвердевшего материала IPS Object Fix Putty / Flow. Удалите остатки ультразвуком на водяной бане или струей пара. Если реставрацию необходимо скорректировать путем шлифовки⁽¹⁾, следите за тем, чтобы не произошло перегрева керамики.

Таблица комбинаций оттенков

Индивидуализация и корректировка оттенков осуществляется с помощью красителей и глазурей IPS e.max CAD Crystall/Shades and Stains.

Оттенки A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3					4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1					I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	белый				кремовый				закат		медь		оливковый			хаки		красное дерево				

Параметры обжига

IPS e.max ZirCAD Prime

Корректировочный обжиг/обжиг красителей/глазуровочный обжиг при использовании материалов IPS e.max CAD Crystall./

Программа для печей		Температура в режиме ожидания B [°C]	Время закрытия S [мин]	Скорость нагрева t↗ [°C/мин]	Температура обжига T1 [°C]	Время выдерживания H1 [мин]	Скорость нагрева t↗ [°C/мин]	Температура обжига T2 [°C]	Время выдерживания H2 [мин]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Длительное охлаждение L [°C]	Скорость охлаждения tl [°C/мин]
CS6 ^(a)		—	Глазурование ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	—	—	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Корректировочный обжиг/обжиг красителей/глазуровочный обжиг при использовании IPS e.max CAD Crystall./-Add-On

Программа для печей		Температура в режиме ожидания B [°C]	Время закрытия S [мин]	Скорость нагрева t↗ [°C/мин]	Температура обжига T1 [°C]	Время выдерживания H1 [мин]	Скорость нагрева t↗ [°C/мин]	Температура обжига T2 [°C]	Время выдерживания H2 [мин]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Длительное охлаждение L [°C]	Скорость охлаждения tl [°C/мин]
CS6		—	Глазурование ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, макс. 3 единицы или один мост

^(b) Поместите лоток для кристаллизации IPS e.max CAD на полку для обжига, макс. 6 единиц

^(c) Значения для предварительной сушки

^(d) Третий этап нагрева

2.8 Фиксация

Перед фиксацией реставрации IPS e.max ZirCAD Prime обработайте внутренние поверхности коронки Al₂O₃, 25–70 мкм, 1 бар или Al₂O₃, 70–110 мкм, 1,5 бар.

	Адгезивная система фиксации, например, Multilink® Automix	Самоадгезивный цемент, например, SpeedCEM® Plus	Традиционные цементы, например, ZirCAD® Cement
Требования к препарации	Неретенционное препарирование	Ретенционное препарирование	Ретенционное препарирование
Пескоструйная обработка	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 мкм, 1 бар или Al ₂ O ₃ , 70 – 110 мкм, 1,5 бар или		
Очистка после примерки	например, Ivoclean		
Кондиционирование	60 с, например, при использовании Monobond® Plus	–	
Коронки		✓	
Мостовидные протезы		✓	

3 Информация о безопасности

- В случае серьезных происшествий, связанных с продуктом, обращаться в компанию Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, веб-сайт: www.ivoclar.com, а также в уполномоченный компетентный орган.
- Действующие инструкции по применению доступны на веб-сайте (www.ivoclar.com/eIFU).
- Расшифровка обозначений: www.ivoclar.com/eIFU
- Сводная информация о безопасности и клинических характеристиках (SSCP) представлена в Европейской базе данных медицинских изделий (EUDAMED) на веб-сайте <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Базовый код UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Предупреждения

- Соблюдать положения паспорта безопасности материала (SDS) (доступен на веб-сайте www.ivoclar.com).
- При обработке блоков IPS e.max ZirCAD Prime образуется пыль, которая может вызвать раздражение кожи и глаз и привести к повреждению легких. Убедитесь, что всасывающее оборудование на вашей фрезерной машине и на вашем рабочем месте работает без нареканий. Не вдыхайте пыль, образующуюся при шлифовке, во время финишной обработки и надевайте пылезащитную маску (класс частиц FFP2), а также защитные очки и перчатки.
- Спрей-глазурь IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Не вдыхайте аэрозольную смесь. Контейнер находится под давлением. Защищать от прямого солнечного света и температуры выше 50 °C. Не открывать и не сжигать банку, даже после ее полного опорожнения.

Информация об утилизации

Оставшиеся запасы и удаленные реставрации должны быть утилизированы в соответствии с требованиями национального законодательства.

Остаточные риски

Пользователи должны знать, что любое стоматологическое вмешательство в ротовой полости сопряжено с определенными рисками. Известны следующие клинические остаточные риски:

- Скол / перелом / расцементировка реставрационного материала может привести к случайному проглатыванию или вдыханию и повторному стоматологическому лечению.
- Избыток цемента может привести к раздражению мягких тканей/десны. Прогрессирующее воспаление может привести к резорбции кости или периодонтиту.

4 Срок годности и хранение

- В оригинальной упаковке
- В сухом месте
- Не подвергать изделие физическому воздействию или вибрации.

5 Дополнительная информация

Хранить в недоступном для детей месте!

Продукт разработан исключительно для использования в стоматологии. Использовать продукт следует строго в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкции по применению и за применение продукта не по назначению. Пользователь обязан под свою ответственность перед использованием продукта проверить его на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели прямо не указаны в инструкции по применению.

^[1] Полный перечень совместимых CAD/CAM-систем доступен на сайте www.ivoclar.com.
^[2] например, Programat CSA, Programat CSA, CEREC SpeedFire, CEREC SpeedFire не является зарегистрированной торговой маркой компании «Иvocлар Вивадент AG».
^[3] Блок-схема «Иvocлар Вивадент» (Ivoclar Vivadent) «Рекомендуемые шлифовальные инструменты для внеротового и интравитального применения»

1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wskazanie

Korony i mosty w odcinku przednim i bocznym

Grupa docelowa pacjentów

Pacjenci z zębami stałymi

Użytkownicy / szkolenia specjalne

- Dentyści (przygotowanie uzupełnień w gabinecie, procedura kliniczna)
- Technicy stomatologiczni (wykonanie uzupełnienia w laboratorium techniki dentystycznej)

Nie są wymagane żadne specjalne szkolenia.

Zastosowanie

Wyłącznie do użytku w stomatologii

Opis

IPS emax® ZirCAD Prime to blok z tlenku cyrkonu do wykonywania stałych uzupełnień pełnokonturowych w zębach przednich i bocznych.

IPS e.max ZirCAD musi być przetwarzany w autoryzowanym urządzeniu CAD / CAM.^[1]

Po obróbce bloku na mokro lub suchu uzupełnienia są synteryzowane w piecu do synteryzacji^[2]. Po synteryzacji uzupełnienia są polerowane przy użyciu np. OptraGloss® Extra Oral lub glazurowane, lub charakteryzowane i glazurowane przy użyciu materiałów IPS e.max CAD Crystall./.

Dane techniczne	IPS e.max ZirCAD Prime		
Rozmiary bloków	C17, B50		
Zakres kolorów	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Charakterystyka	Jednostka	Specyfikacja	Typowa wartość średnia
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Wytrzymałość na zginanie (dwuosiowa, dentyna)	[MPa]	≥ 900	1100
Odporność na pękanie (dentyna)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (w oparciu o ISO 14627:2012)
Rozpuszczalność chemiczna	[µg/cm ²]	< 100	–
Typ/klasa	Typ II / Klasa 5		

Zgodnie z ISO 6872:2015

Wskazania

Brak struktury zęba w zębach przednich i tylnych, częściowe bezzębie w obszarze przednim i bocznym

Typy uzupełnień:

- Korony
- Mosty (maks. 2 przęsła, maks. 4-punktowe mosty)

Przeciwwskazania

- Stosowanie produktu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników

Ograniczenia stosowania

Nie używaj produktu w następujących przypadkach:

- Nieleczony bruksizm (konieczność stosowania szyny ochronnej)
- Łączniki hybrydowe i korony z łącznikami hybrydowymi
- Tymczasowe uzupełnienia

Produkt nie może być ponownie użyty.

-  Nie używać ponownie

W poniższych sytuacjach nie można zagwarantować pomyślnego przeprowadzenia procedury:

- Brak wymaganej minimalnej grubości ścianki i minimalnych wymiarów łącznika
- Opracowywanie mechaniczne bloków w niekompatybilnym systemie CAD/CAM[1]
- Synteryzacja w niekompatybilnym piecu do synteryzacji
- Mieszanie IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades and Stains z innymi materiałami ceramicznymi, takimi jak (IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences).
- Użycie lub kontakt z niekompatybilnymi materiałami

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Zastosowanie w jamie ustnej

Skutki uboczne

Nieznane są skutki uboczne.

Interakcje

Nieznane są interakcje.

Korzyści kliniczne

- Przywrócenie funkcji żucia
- Przywrócenie estetyki

Skład

Składniki:	Procent (%) według masy
Tlenek cyrkonu (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Tlenek itru (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Tlenek hafnu (HfO_2)	≤ 5,0
Tlenek aluminium (Al_2O_3)	≤ 1,0
Inne tlenki	≤ 1,5

2 Aplikacja

Dostępne są następujące bloki i techniki przetwarzania:

Technika przetwarzania			Typy uzupełnień	
Technika polerowania	Technika glazurowania	Technika malowania	Korony	Mosty
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Określenie koloru







Przed określeniem koloru należy oczyścić zęby. Określ kolor na podstawie wysuszonego, nieopracowanego zęba lub zęba sąsiadującego. Określ kolor opracowywanego zęba na podstawie największej przebarwionej powierzchni preparacji.

W przypadku techniki polerowania efekt koloru może różnić się od tego z kolornika. W zależności od stopnia wypolerowania, efekt/intensywność koloru jest zwiększona. W razie potrzeby zaleca się wybranie koloru bloku, który jest o jeden odcień jaśniejszy od koloru docelowego.

2.2 Przygotowanie

Przygotuj ząb zgodnie z wytycznymi dotyczącymi uzupełnień pełnoceramicznych i przestrzegaj minimalnych grubości warstw:

- Bez ostrych kątów i krawędzi
- Preparacja ze stopniem z zaokrągloną wewnętrzną krawędzią i/lub preparacja typu chamfer
- Podane wymiary odzwierciedlają minimalną grubość uzupełnień IPS e.max ZirCAD.
- Promień krawędzi musi wynosić co najmniej 1,0 mm (geometria narzędzia frezującego), aby zapewnić optymalną obróbkę w maszynie CAD/CAM

Korona boczna	Korona przednia	Most 3-punktowy	
		Korona boczna jako ząb filarowy	Korona przednia jako ząb filarowy
			
Most 4-punktowy			
		Korona boczna jako ząb filarowy	Korona przednia jako ząb filarowy
			

Średnica w mm

2.3 Obróbka CAD/CAM

Podczas projektowania uzupełnienia należy przestrzegać wskazanych minimalnych grubości ścianek i wymiarów łączników


	Odcinek boczny		Odcinek przedni		Kształt
	Minimalna grubość warstwy w mm	Wymiary łącznika w mm ²	Minimalna grubość warstwy w mm	Wymiary łącznika w mm ²	
Korony	0.8	–	0.8	–	Jako baza do odtworzenia kształtu zęba i/lub dziąsła (sieczna, okluzyjna i/lub bazowa)
Most 3-punktowy	0.8	9 ^[a]	0.8	9 ^[a]	
Most 4-punktowy	1.0	12 ^[a, b]	1.0	9 ^[a]	

[a] Wysokość: 4 mm, szerokość: 3 mm

[b] Wskazane minimalne wymiary łącznika muszą być umieszczone w obszarze dentynowym bloku.

Pozycjonowanie zaprojektowanego uzupełnienia w bloku (CAD):

- Aby zapewnić, że uzupełnienia wykonane z IPS e.max ZirCAD Prime będą miały wyraźnie widoczny obszar szkliva, należy je umieścić jak najwyżej na bloku w oprogramowaniu CAD. W przypadku uzupełnień pojedynczych zębów zaleca się umieszczenie uzupełnienia około 1 mm poniżej górnej krawędzi bloku, aby uzyskać wyraźnie widoczną część sieczną. Mosty należy umieszczać w taki sposób, aby minimalne wymiary łącznika znajdowały się w obszarze dentynowym o wysokiej wytrzymałości w dolnych dwóch trzecich bloku.



- Oznaczenie wgłębienia w bloku: Obszar dentynowy jest oznaczony wgłębieniem w bloku. Obszar sieczny znajduje się po przeciwnej stronie.

Przetwarzanie we frezarce (CAM):

- **Współczynnik skurczu:** Ponieważ IPS e.max ZirCAD Prime kurczy się o około 17-20% podczas syntezy, współczynnik skurczu odpowiedniej partii, który jest zawarty w kodzie na bloku materiału, musi zostać odczytany w oprogramowaniu lub wprowadzony ręcznie.
- **Do obróbki na mokro** IPS e.max ZirCAD Prime należy używać dedykowanego pojemnika na płyn do frezowania, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego innymi materiałami (np. pyłem z frezowania). Nie należy przekraczać maksymalnej ilości płynu czyszczącego do obróbki na mokro. Zanieczyszczenia mogą powodować przebarwienia uzupełnień podczas syntezy.
- **W przypadku przetwarzania na sucho** należy upewnić się, że wszelkie pozostałości zostały usunięte z komory urządzenia CAM i że komora jest sucha.

2.4 Wykończenie

Podczas oddzielania uzupełnień od bloku należy upewnić się, że nie są one zabrudzone tłuszczem lub rozsmarowaną warstwą, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na efekt koloru.

Informacje ogólne

- Niezsynteryzowane uzupełnienia z tlenku cyrkonu są podatne na uszkodzenia i pęknięcia. Fakt ten należy mieć na uwadze podczas całej procedury roboczej.
- Jeśli to możliwe, wszelkie niezbędne procedury obróbki końcowej powinny być przeprowadzane, gdy uzupełnienie jest nadal w stanie niezsynteryzowanym (należy przestrzegać zaleceń dotyczących instrumentów szlifierskich^[3]).
- W stanie niezsynteryzowanym należy zapobiegać kontaktowi z nieodpowiednimi płynami lub płynami niezatwierdzonymi dla tlenku cyrkonu (np. zanieczyszczona woda i/lub płyn chłodzący) i/lub mediami kontaktowymi (np. spray okluzyjny).
- Używać wyłącznie odpowiednich narzędzi szlifierskich, z niską prędkością i lekkim naciskiem, aby zapobiec rozwarstwieniu i odpryskom, w szczególności na krawędziach (przestrzegać zaleceń dotyczących narzędzi szlifierskich^[3]).
- Niezsynteryzowanego uzupełnienia nie wolno czyścić w kąpieli ultradźwiękowej ani strumieniem pary.

Uzupełnienia frezowane na sucho

- Ostrożnie oddzielić uzupełnienie od uchwytu za pomocą tarczy separującej lub odpowiednich instrumentów szlifierskich^[3]. Wygładzić punkty mocowania prętów mocujących za pomocą odpowiednich narzędzi szlifierskich^[3].
- Po zakończeniu należy dokładnie usunąć pył z tlenku cyrkonu za pomocą miękkiej szcztotki lub poprzez przedmuchiwanie uzupełnienia sprężonym powietrzem niezawierającym oleju.

Uzupełnienia frezowane na mokro

- Ostrożnie oddzielić uzupełnienie od uchwytu za pomocą tarczy separującej lub odpowiednich instrumentów szlifierskich^[3]. Wygładzić punkty mocowania prętów mocujących za pomocą odpowiednich narzędzi szlifierskich^[3].
- Po zakończeniu należy dokładnie usunąć przylegający pył tlenku cyrkonu z uzupełnienia. Uzupełnienia frezowane na mokro można płukać powoli bieżącą wodą.
- Aby zapobiec uszkodzeniu uzupełnienia podczas syntezy, uzupełnienie IPS e.max ZirCAD musi być całkowicie suche. Wilgotne uzupełnienia nie mogą być syntyzywane.

Główne uwagi dotyczące wykończenia

- Grube wiertła z węgla wolframu i/lub narzędzia szlifierskie^[3] o dużych średnicach są odpowiednie tylko do pewnego stopnia, ponieważ mogą powodować wibracje podczas wykańczania, co może skutkować między innymi odpryskami. W związku z tym należy używać wyłącznie drobnych wiertel z węgla wolframu i/lub narzędzi szlifierskich^[3].
- Nie należy "oddzielać" obszaru złącza konstrukcji mostowych za pomocą tarczy rozdzielającej, ponieważ prowadzi to do z góry określonych punktów zerwania. Upewnij się, że minimalna grubość ścianki i wymiary złącza są zachowane podczas wykańczania.
- Przed synteryzacją należy usunąć przylegający pył tlenu cyrkonu. Przylegające cząstki tlenu cyrkonu mogą być synteryzowane z uzupełnieniem i powodować niedokładności dopasowania.
- Uzupełnienia nie wolno piaskować Al_2O_3 ani szklanymi perełkami.

2.5 Synteryzacja

Synteryzacja^[2] to proces termiczny, podczas którego IPS e.max ZirCAD Prime uzyskuje swoje ostateczne właściwości fizyczne i mechaniczne, takie jak wysoka wytrzymałość i translucencja.

Uwagi ogólne

- Zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury synteryzacji i/lub zbyt krótkie lub zbyt długie czasy synteryzacji będą miały negatywny wpływ na wyżej wymienione właściwości końcowe.
- Zasadniczo kulki synteryzacyjne nie są zalecane dla używanego pieca do synteryzowania Programat CS6.
- Uzupełnienia nie mogą stykać się ze sobą podczas synteryzacji.
- Należy przestrzegać prawidłowego wyboru programu.
- Akcesoria do synteryzacji należy zawsze utrzymywać w czystości i wolne od pyłu, aby nie zanieczyścić synteryzowanych uzupełnień.
- Aby prawidłowo umieścić uzupełnienia w piecu do synteryzacji, należy przestrzegać wskazań dotyczących używanego pieca.
-  Należy przestrzegać odpowiedniej instrukcji obsługi używanego pieca do synteryzacji^[2].

Proces po synteryzacji

- Przed przystąpieniem do dalszych czynności należy zawsze pozostawić uzupełnienia do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
- Nie dotykać gorących przedmiotów metalowymi szczypcami.
- Nie wysadzać ani nie hartować obiektów.

2.6 Proces wykańczania

- Przetwarzanie synteryzowanych uzupełnień powinno być ograniczone do minimum.
- Odbudowa powinna być poddawana obróbce mechanicznej tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Do obróbki używać tylko niskiego ciśnienia.
- Jeśli do regulacji używane są diamentowe instrumenty szlifierskie, uzupełnienie musi być chłodzone wodą. Alternatywnie, inne instrumenty szlifierskie mogą być używane w połączeniu z rękojeścią dentystyczną.
- Należy przestrzegać zaleceń producenta narzędzia szlifierskiego.
- Sprawdź obszar stopnia i w razie potrzeby nieznacznie do dopasuj.
- Podczas przerabiania uzupełnień należy unikać projektowania ostrych krawędzi, a dążyć do ich zaokrąglenia.
- Nie używaj krążka rozdzielającego do oddzielania obszarów międzyczębowych.
- Upewnij się, że minimalna grubość ścianki i wymiary złącza są zachowane podczas przeróbki.
- Używaj tylko nieskazitelných narzędzi szlifierskich.
- Przed i po dalszej obróbce należy sprawdzić uzupełnienie pod kątem wad i rozdarć.
- Pył tlenu cyrkonu synteryzowany z uzupełnieniem musi zostać usunięty przed oszkleniem.
- Następnie wyczyść uzupełnienie bieżącą wodą lub strumieniem pary i wysusz.

2.7 Zakończenie

Przed przystąpieniem do pracy należy wstępnie wykończyć przynajmniej powierzchnie styku okluzyjnego. Dodatkowo wygładź podstawową stronę łączników ramowych w mostach za pomocą gumowego narzędzia polerskiego.

Pierwsze polerowanie wstępne jest możliwe przed synteryzacją, aby ułatwić użytkownikom polerowanie. W tym celu należy używać wyłącznie narzędzi polerskich OptraGloss Extra Oral w kształcie "Spiral Wheel". Upewnij się, że używasz tylko lekkiego nacisku i prędkości maks. 5000 obr/min (ciemnoniebieski) i 10 000 obr/min (jasnoniebieski). Zbyt długie polerowanie wstępne może prowadzić do pogorszenia wyników polerowania. W miarę możliwości należy unikać niebieskich pozostałości po narzędziu polerskim.

Dobre wypolerowane powierzchnie pomagają chronić zęby przeciwstawne przed niepożądanym zużyciem. Podczas wykonywania tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia szlifowanych powierzchni okluzyjnych jest dokładnie wypolerowana po dostosowaniu funkcjonalnym poprzez szlifowanie (należy przestrzegać zaleceń dotyczących instrumentów szlifujących^[3]). Dostępne są różne metody wykańczania uzupełnień.

Polerowanie

Podczas końcowego polerowania należy wypolerować wszystkie powierzchnie zewnętrzne. Minimalizuje to gromadzenie się płytki nazębnej i zapewnia estetyczny efekt. Do tego celu nadają się środki polerujące, które są stosowane zewnętrznie, np. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Wykończenie wstępne: Użyj OptraGloss Extra Oral (prepolisher diamentowy/ciemnoniebieski) na sucho przy niskiej prędkości, aby uzyskać gładką powierzchnię.
- 2) Wykończenie Wykończenie obszarów funkcjonalnych przy użyciu OptraGloss Extra Oral (diamentowe narzędzie polerskie na wysoki połysk/jasnoniebieski).
- 3) Opcjonalnie: Polerowanie na wysoki połysk przy użyciu pasty polerskiej OptraGloss

Technika szklenia i barwienia

Dokończyć uzupełnienie poprzez samo oszklenie lub poprzez bejcowanie i oszklenie w jednym etapie.

Technika glazurowania

- Użycie IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray
Umieść uzupełnienie zgodnie z opisem w części „Umieszczenie uzupełnień na IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Umieszczenie uzupełnienia na IPS e.max CAD Crystallization Pin Energicznie wstrząśnij IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray bezpośrednio przed użyciem, aż kulka mieszająca w pojemniku będzie się swobodnie poruszać (około 20 sekund). Jeśli spray nie jest wystarczająco wstrząśnięty, tylko propelent będzie uwalniany w sprayu. W rezultacie uzupełnienie nie jest wystarczająco pokryte glazurą w proszku. Zachowaj odległość 10 cm między dyszą a powierzchnią, która ma być natryskiwana. Podczas natryskiwania trzymaj pojemnik z

aerozolem możliwie jak najbardziej pionowo. Spryskaj uzupełnienie ze wszystkich stron obracając je, aby równomiernie rozłożyć warstwę. Wstrząśnij puszkę między kolejnymi etapami spryskiwania. Spryskaj uzupełnienie ze wszystkich stron obracając je, aby równomiernie rozłożyć warstwę. Wstrząśnij puszkę między kolejnymi etapami spryskiwania. Poczekaj aż warstwa glazury wyschnie i osiągnie białawy kolor. Powierzchnie niedokładnie pokryte należy ponownie spryskać. Wypal uzupełnienie przy użyciu określonych parametrów wypalania. Upewnij się, że nie przekroczono maksymalnej ładowości pieca do synteryzacji. Należy przestrzegać wskazań podanych w punkcie "Jak postępować po wypaleniu". Podczas korekty przestrzegaj instrukcji "Wypalanie końcowe"

b) Glazurowanie przy użyciu IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Umieść uzupełnienie zgodnie z opisem w części „Umieszczenie uzupełnień na IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Następnie za pomocą pędzelka należy równomiernie nałożyć IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo na zewnętrzne powierzchnie uzupełnienia. Jeśli konieczne jest rozcieńczenie gotowej glazury, można ją zmieszać z niewielką ilością IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy glazury. Unikaj "łączenia", szczególnie na powierzchni okluzyjnej. Zbyt cienka warstwa glazury może prowadzić do niezadowalającego połysku. Jeśli IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo przypadkowo dotrze do wewnętrznych aspektów uzupełnienia, usuń ją suchym pędzelkiem z krótkim włosiem przed wypaleniem. Wypal uzupełnienie przy użyciu określonych parametrów wypalania. Upewnij się, że nie przekroczono maksymalnej ładowości pieca do synteryzacji. Należy przestrzegać wskazań podanych w punkcie "Jak postępować po wypaleniu". Podczas korekty przestrzegaj instrukcji "Wypalanie końcowe"

Technika malowania

c) Barwienie i glazurowanie przy użyciu IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Barwienie i glazurowanie za pomocą IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray odbywa się w jednym cyklu wypalania. Umieść uzupełnienie zgodnie z opisem w części „Umieszczenie uzupełnień na IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Wyciśnij ze strzykawki gotowe do użycia farby i dokładnie je wymieszaj. Farby można lekko rozcieńczyć za pomocą IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Konsystencja powinna być jednak nadal podobna do pasty. Nałóż wymieszane farby bezpośrednio na niewypaloną warstwę glazury za pomocą małego pędzelka. Spryskaj uzupełnienie lakierem IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray ze wszystkich stron, aby pokryć je równomierną warstwą. Postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie a). Wypal uzupełnienie przy użyciu określonych parametrów wypalania. Upewnij się, że nie przekroczono maksymalnej ładowości pieca do synteryzacji. Należy przestrzegać wskazań podanych w punkcie "Jak postępować po wypaleniu". Podczas korekty przestrzegaj instrukcji "Wypalanie końcowe"

d) Barwienie i glazurowanie przy użyciu IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Barwienie i glazurowanie IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo odbywa się w jednym cyklu wypalania. Umieść uzupełnienie zgodnie z opisem w części „Umieszczenie uzupełnień na IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Następnie za pomocą pędzelka należy równomiernie nałożyć IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo na zewnętrzne powierzchnie uzupełnienia. Jeśli konieczne jest rozcieńczenie gotowej glazury, można ją zmieszać z niewielką ilością IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Nie należy nakładać zbyt grubej warstwy glazury. Unikaj "łączenia", szczególnie na powierzchni okluzyjnej. Zbyt cienka warstwa glazury może prowadzić do niezadowalającego połysku. Jeśli konieczna jest charakterystyka, można ją wykonać za pomocą IPS e.max CAD Crystall/Shades i / lub IPS e.max CAD Crystall/Stains przed wypaleniem krystalizującym. Wyciśnij ze strzykawki gotowe do użycia farby i dokładnie je wymieszaj. Farby można lekko rozcieńczyć za pomocą IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Konsystencja powinna być jednak nadal podobna do pasty. Nałóż wymieszane farby bezpośrednio na niewypaloną warstwę glazury za pomocą małego pędzelka. Umieść uzupełnienie na środku IPS e.max CAD Crystallization Tray. Na podstawie do wypalania glazury można umieścić maksymalnie 6 jednostek. Umieść IPS e.max CAD Crystallization Tray na podstawie do synteryzacji i wypalić przy użyciu określonych parametrów wypalania. Należy przestrzegać wskazań podanych w punkcie "Jak postępować po wypaleniu". Podczas korekty przestrzegaj instrukcji "Wypalanie końcowe"

– Wypalanie korekcyjne

Jeśli po krystalizacji wymagana jest dodatkowa charakterystyka lub korekta, można przeprowadzić wypalanie korekcyjne z wykorzystaniem IPS e.max CAD Crystall/Shades oraz Stains and Glaze. Do wypalania korekcyjnego należy również użyć IPS e.max CAD Crystallization Tray. Do wykonywania drobnych korekt kształtu (np. punktów styczności) należy używać IPS e.max CAD Crystall/Add-On wraz z odpowiednim płynem. Nałóż wymieszany materiał dodatkowy bezpośrednio na niewypaloną Pastę Glazurniczą i/lub Odcienie i Bejce w obszarach, które mają zostać wyregulowane i wypalone. Jeśli używany jest Glaze Spray, najpierw nałóż Shades and Stains. Następnie uzupełnij brakujące obszary za pomocą Add-On. Nałóż Glaze Spray natychmiast po nałożeniu Add-On i wypal. Po nałożeniu materiału dodatkowego należy przeprowadzić wypalanie korekcyjne.

Umieszczenie uzupełnienia na IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Wybierz możliwie największy pin do krystalizacji CAD IPS e.max CAD (S, M, L), który najlepiej „wypełnia” wnętrze uzupełnienia, ale nie styka się z otaczającymi ścianami korony.
2. Następnie wypełnij wnętrze uzupełnienia IPS Object Fix Putty lub Flow aż do obrzeża korony.
Po wyciśnięciu materiału, zabezpiecz strzykawkę IPS Object Fix Putty / Flow. Po wyjściu z aluminiowej torby strzykawkę idealnie przechowuj się w zamkniętej plastikowej torbie lub pojemniku utrzymującego wilgoć.
3. Wciśnij wybrany IPS e.max CAD Crystallization Pin głęboko w materiał wypełniający koronę IPS Object Fix Putty lub Flow, aby był odpowiednio zabezpieczony.
4. Zapobiegać przywieraniu resztek IPS Object Fix do zewnętrznej powierzchni uzupełnienia. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć za pomocą pędzelka zwilżonego wodą i wysuszyć.

Jak postępować po wypaleniu

Po zakończeniu cyklu wypalania usuń uzupełnienie z pieca (poczekaj na sygnał akustyczny urządzenia) i pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej w miejscu chronionym przed przeciągiem. Gorących przedmiotów nie wolno dotykać metalowymi szczypcami. Usuń uzupełnienie ze stwardniałego IPS Object Fix Putty / Flow. Usuń wszelkie pozostałości w myjce ultradźwiękowej lub za pomocą strumienia pary. Jeśli uzupełnienie wymaga korekty przez szlifowanie, upewnij się, że nie nastąpi przegrzanie ceramiki.

Tabela kombinacji kolorów

Dostosowane charakterystyki i regulacje odcieni są stosowane przy użyciu IPS e.max CAD Crystall/Shades and Stains.

Kolory A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset		copper			olive			khaki			mahogany		

Parametry wypalania

IPS e.max ZirCAD Prime

Wypalanie korekcyjne/wypalanie farb/wypalanie glazury
za pomocą IPS e.max CAD Crystall.

Piec Programat		Temperatura spoczynkowa temperatura B [°C]	Czas zamykania* S [min]	Przyrost temperatury t [°C/min]	Temperatura wypalania T1 [°C]	Czas przetrzymania H1 [min]	Przyrost temperatury t [°C/min]	Temperatura wypalania T2 [°C]	Czas przetrzymania H2 [min]	Próznia 1 11 12 [°C]	Próznia 2 21 22 [°C]	Powolne chłodzenie L [°C]	Szybkość schładzania t [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150	700	0:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Wypalanie korekcyjne/wypalanie farb/wypalanie glazury za pomocą IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Piec Programat		Temperatura spoczynkowa temperatura B [°C]	Czas zamykania* S [min]	Przyrost temperatury t [°C/min]	Temperatura wypalania T1 [°C]	Czas przetrzymania H1 [min]	Przyrost temperatury t [°C/min]	Temperatura wypalania T2 [°C]	Czas przetrzymania H2 [min]	Próznia 1 11 12 [°C]	Próznia 2 21 22 [°C]	Powolne chłodzenie L [°C]	Szybkość schładzania t [°C/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, maks. trzy punkty lub jeden most most

^(b) Umieść IPS e.max CAD Crystallization Tray na podstawie do syntezyzacji, maks. 6 punktów

^(c) Wartości dla suszenia wstępnego

^(d) Trzeci stopień ogrzewania

2.8 Osadzanie

Przed osadzeniem należy przygotować uzupełnienie IPS e.max ZirCAD Prime poprzez piaskowanie wewnętrznej strony korony przy użyciu Al_2O_3 , 25-70 μm , 1 bar lub Al_2O_3 , 70-110 μm , 1,5 bar.

	Kompatybilne cementy np. Multilink® Automix	Cementowanie samoadhezyjne np. SpeedCEM® Plus	Cementowanie konwencjonalne np. ZirCAD® Cement
Wymagania dot. opracowania	Preparacja nieretencyjna	Preparacja retencyjna	Preparacja retencyjna
Piaskowanie		Al_2O_3 , 25-70 μm , 1 bar lub Al_2O_3 , 70-110 μm , 1,5 bara	
Czyszczenie po wypróbowaniu		np. Ivoclean	
Przygotowywanie	60 s z np. Monobond® Plus	–	
Korony		✓	
Mosty		✓	

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku poważnych incydentów związanych z produktem, prosimy o kontakt z Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, strona internetowa: www.ivoclarvivadent.com oraz z odpowiednim właściwym organem.
- Aktualna Instrukcja użytkowania dostępna jest na stronie internetowej (www.ivoclar.com/).
- Objasnienie symboli: www.ivoclar.com/eIFU
- Podsumowanie bezpieczeństwa i wyników klinicznych (SSCP) można znaleźć w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych (EUDAMED) pod adresem <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.
Podstawowe UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Ostrzeżenia

- Należy przestrzegać karty charakterystyki (SDS) (dostępna na stronie www.ivoclar.com).
- Podczas obróbki bloków IPS e.max ZirCAD Prime powstaje pył, który może podrażniać skórę i oczy oraz powodować uszkodzenie płuc. Upewnij się, że sprzęt ssący na frezarce i w miejscu pracy działa bez zarzutu. Nie wdychać pyłu szlifierskiego podczas wykąfczania i nosić maskę przeciwpyłową (klasa cząstek FFP2) oraz okulary i rękawice ochronne.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Nie wdychać rozpylonej mgły. Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50 °C. Nie otwierać na siłę ani nie palić puszki, nawet po jej całkowitym opróżnieniu.

Utylizacja

Pozostałe zapasy i usunięte uzupełnienia należy zutylizować zgodnie z odpowiednimi krajowymi wymogami prawnymi.

Zagrożenie resztkowe

Użytkownicy powinni być świadomi, że wszelkie zabiegi dentystyczne w jamie ustnej są związane z pewnymi zagrożeniami. Znane są następujące kliniczne ryzyka rezydualne:

- Odpryski / rozwarstwienia / odcementowanie uzupełnienia może prowadzić do połknięcia / aspiracji materiału, a tym samym do konieczności leczenia stomatologicznego
- Nadmiar cementu może prowadzić do podrażnienia tkanki miękkiej / dziąsła. Postępujące zapalenie może prowadzić do resorpcji kości lub choroby okołowszczepowej.

4 Okres ważności i przechowywanie

- W oryginalnym opakowaniu
- W suchym miejscu
- Nie narażać na fizyczne uderzenia lub wibracje.

Informacje dodatkowe

Trzymać z dala od dzieci!

Materiał został opracowany do zastosowania wyłącznie w stomatologii. Użytkowanie materiału powinno odbywać się ściśle według instrukcji stosowania. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji stosowania lub przewidzianego obszaru użytkowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za testowanie materiału dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym przypadku niewyszczególnionym w instrukcji.

^[1] Pełna lista kompatybilnych systemów CAD/CAM jest dostępna na stronie www.ivoclar.com.

^[2] e.g. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire nie jest marką Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Schemat Ivoclar Vivadent „Zalecane narzędzia do szlifowania do stosowania wewnątrzustnie i poza ustami pacjenta”.

1 Predvidena uporaba

Predvideni namen

Krone in mostički v sprednjem in zadnjem območju

Ciljna skupina pacientov

Pacienti s stalnimi zobmi

Predvideni uporabniki/posebno usposabljanje

- Zobozdravniki (izdelava restavracij na mestu obravnave; klinični delovni postopek)
- Laboratorijski zobotehniki (izdelava restavracij v zobotehničnem laboratoriju)

Posebno usposabljanje ni potrebno.

Uporaba

Samo za uporabo v zobozdravstvu.

Opis

IPS e.max® ZirCAD Prime je blok iz cirkonijevega oksida za izdelavo fiksnih, popolnoma oblikovanih restavracij sprednjih in zadnjih zob. Izdelek IPS e.max ZirCAD Prime je mogoče obdelati v odobrenem stroju CAD/CAM^[1].

Po mokri ali suhi obdelavi bloka se restavracije sintra v peči za sintranje.^[2] Ko so restavracije sintrane, se jih polira npr. z Optragloss® Extra Oral ali glazira oziroma karakterizira in glazira z materiali IPS e.max CAD Crystall.

Tehnični podatki	IPS e.max ZirCAD Prime		
Velikosti blokov	C17, B50		
Paleta odtenkov	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Značilnosti	Enota	Specifikacije	Običajna povprečna vrednost
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁴ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Upogibna trdnost (biaksialna, dentina)	[MPa]	≥ 900	1100
Lomna žilavost (dentina)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (temelji na standardu ISO 14627:2012)
Kemijska topnost	[µg/cm ²]	<100	–
Tip/razred	Tip II/razred 5		

Skladno s standardom ISO 6872:2015

Indikacije

Manjkajoča zobna struktura pri sprednjih in zadnjih zobeh, delna brezzobost v sprednjem in zadnjem območju

Vrste restavracij:

- Krone
- Mostički (največ 2 povezana vmesna člena, mostički iz največ 4 enot)

Kontraindikacije

– Če je znano, da je pacient alergičen na katero koli od sestavin izdelka, odsvetujemo njegovo uporabo.

Omejitve uporabe

Izdelka ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- Nezdravljeni bruksizem (uporaba opornice je indicirana po namestitvi)
- Hibridni oporniki in hibridne oporne krone
- Začasna namestitve

Izdelka ne smete ponovno uporabiti.

-  Ni za ponovno uporabo

V naslednjih okoliščinah ni mogoče zagotoviti uspešnega postopka:

- Neupoštevanje zahtevanih minimalnih debelin sten in minimalnih mer povezovalnega dela
- Rezanje blokov v nezdružljivem sistemu CAD/CAM^[1]
- Sintranje v nezdružljivi peči za sintranje
- Mešanje izdelkov IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades in Stains z drugo zobno keramiko (npr. IPS Ivocolor Glaze, Shades in Essences)
- Uporaba nezdružljivih materialov ali stik z njimi

Razpršilo IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Intraoralna uporaba

Neželeni učinki

Neželeni učinki do zdaj niso znani.

Medsebojno učinkovanje

Doslej ni znano nobeno medsebojno učinkovanje.

Klinični prednosti

- Rekonstrukcija žvečilne funkcije
- Restavracija estetike

Sestava

Komponente	Masni odstotek (%)
Cirkonijev oksid (ZrO_2)	87,0–95,5
Itrijev oksid (Y_2O_3)	> 4,5 % do ≤ 7,0
Hafnijev oksid (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminijev oksid (Al_2O_3)	≤ 1,0
Drugi oksidi	≤ 1,5

2 Nanos

Na voljo so naslednji bloki in tehnike obdelave:

Tehnika obdelave			Vrste restavracij	
Tehnika poliranja	Tehnika glaziranja	Tehnika barvanja	Krone	Mostički
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Določanje odtenka

Preden določite odtenek, očistite zobe. Določite odtenek na podlagi vlažnega in neprepariranega zoba ali sosednjih zob. Odtenek prepariranega zoba določite na podlagi največjega razbarvanega območja preparacije.

Pri tehniki poliranja se lahko učinek odtenka razlikuje od učinka v vodniku z odtenke. Učinek/intenzivnost odtenka se lahko poveča glede na stopnjo poliranja. Priporočljivo je, da po potrebi izberete odtenek bloka, ki je za odtenek svetlejši od ciljnega odtenka.

2.2 Preparacija

Zob pripravite na podlagi smernic za polno keramične restavracije, pri čemer morate upoštevati najmanjše debeline stene:

- Preparirajte brez kotov ali robov
- Preparacija ramena z zaobljenimi notranjimi robovi in/ali preparacija z orodjem za posnemanje
- Prikazane mere pomenijo najmanjše debeline stene za restavracije IPS e.max ZirCAD
- Polmer robov preparacije mora znašati najmanj 1,0 mm (geometrija rezkalnega orodja), da se zagotovi optimalna obdelava v stroju CAD/CAM

Zadnja krona	Sprednja krona	Mostički iz 3 enot	
		Zadnja krona kot opornik mostička	Sprednja krona kot opornik mostička
Mostički iz 4 enot			
		Zadnja krona kot opornik mostička	Sprednja krona kot opornik mostička

Mere v mm

2.3 Obdelava CAD/CAM

Pri načrtovanju restavracije upoštevajte navedene najmanjše debeline sten in mere povezovalnega dela.


	Zadnje območje		Sprednje območje		Vrsta oblikovanja
	Najmanjša debelina sloja v mm	Mere povezovalnega dela v mm ²	Najmanjša debelina sloja v mm	Mere povezovalnega dela v mm ²	
Krone	0,8	–	0,8	–	Podpiranje oblike zoba in/ali dlesni (Incizalno, okluzalno in/ali bazalno)
Mostički iz 3 enot	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Mostički iz 4 enot	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Višina: 4 mm, širina: 3 mm

[b] Navedene najmanjše mere povezovalnega dela morajo biti postavljene v območju dentina bloka.

Določanje položaja načrtovane restavracije v bloku (CAD):

- Za zagotovitev, da restavracije, narejene iz bloka IPS e.max ZirCAD Prime, prikazujejo jasno vidno območje sklenine, jih je treba v programski opremi CAD na bloku postaviti čim višje. Pri restavracijah enega zoba je priporočljivo restavracijo postaviti približno 1 mm pod zgornjim robom bloka, da se zagotovi jasno viden incizalni del. Restavracije mostičkov morajo biti nameščene tako, da so najmanjše mere povezovalnega dela nameščene v območju dentina visoke trdnosti v spodnjih dveh tretjinah bloka.



- Označevanje vdolbine v bloku: Območje dentina je označeno z vdolbino v bloku. Incizalno območje se nahaja na nasprotni strani.

Obdelava v rezkalnem stroju (CAM):

- Faktor krčenja:** Ker se IPS e.max ZirCAD Prime med sintranjem skrči za približno 17–20 %, je treba faktor krčenja zadavne serije, ki je vključen v kodi na bloku materiala, prebrati v programsko opremo ali vnesti ročno.
- Pri mokri obdelavi** bloka IPS e.max ZirCAD Prime je treba uporabiti namensko posodo za tekočino za rezkanje, da se prepreči navzkrižna kontaminacija z drugimi materiali (npr. prah od rezkanja). Ne prekoračite največje količine tekočine za rezkanje pri mokri obdelavi. Kontaminacija lahko povzroči razbarvanje restavracij med sintranjem.
- Pri suhi obdelavi** se prepričajte, da so iz komore enote CAM odstranjeni vsi ostanki in je komora suha.

2.4 Zaključna obdelava

Pri ločevanju restavracij od bloka se prepričajte, da te niso kontaminirane z maslnim ali lepilnim filmom, saj lahko to negativno vpliva na končni barvni odtenek.

Splošne informacije

- Restavracije iz cirkonijevega oksida, ki niso gosto sintrane, so občutljive na poškodbe in zlome. To dejstvo morate upoštevati med celotnim delovnim postopkom.
- Če je mogoče, je treba vse potrebne naknadne obdelave opraviti, ko restavracija še ni gosto sintrana (glejte priporočila glede instrumentov za brušenje^[3]).
- Ko restavracija še ni gosto sintrana, je treba preprečiti stik z neprimernimi tekočinami ali tekočinami, ki niso odobrene za cirkonijev oksid (npr. kontaminirana voda in/ali hidlilna tekočina), in/ali kontaktnimi mediji (npr. okluzijsko razpršilo).
- Uporabljajte zgolj primerne instrumente za brušenje, nizko hitrost in rahel pritisk, da preprečite delaminacijo in krčenje, predvsem na robovih (glejte priporočila glede instrumentov za brušenje^[3]).
- Restavracije, ki ni gosto sintrana, ne smete čistiti v ultrazvočni kopeli ali s parnim curkom.

Suho rezkane restavracije

- Restavracijo previdno ločite od držala z ločevalnim diskom ali primernimi instrumenti za brušenje^[3]. Točke pritrditve držalnih drogov zgladite s primernimi instrumenti za brušenje^[3].
- Po zaključni obdelavi z restavracije temeljito odstranite ves prah cirkonijevega oksida z mehko krtačo ali peskanjem s stisnjenim nemaslnim zrakom.

Mokro rezkane restavracije

- Restavracijo previdno ločite od držala z ločevalnim diskom ali primernimi instrumenti za brušenje^[3]. Točke pritrditve držalnih drogov zgladite s primernimi instrumenti za brušenje^[3].
- Po zaključni obdelavi z restavracije temeljito odstranite ves prah cirkonijevega oksida, ki se je morda držl. Mokro rezkane restavracije lahko sperete s počasni tekočo vodo.
- Za preprečitev poškodb restavracije med sintranjem mora biti restavracija IPS e.max ZirCAD popolnoma suha. Vlažnih restavracij se ne sme sintrati.

Splošne opombe glede zaključne obdelave

- Grobi svedri iz volframovega karbida in/ali instrumenti za brušenje^[3] z velikimi premeri so primerni samo do določene mere, saj lahko med zaključno obdelavo med drugim povzročajo vibracije, zaradi katerih nastopi krčenje. Uporabljajte torej samo fine svedre iz volframovega karbida in/ali instrumente za brušenje^[3].

- Območja povezovalnega dela ne »ločujte naknadno« z uporabo ločevalnega diska, saj lahko to povzroči vnaprejšnji nastanek točk preloma. Zagotovite, da se med zaključno obdelavo ohranijo najmanjše debeline sten in mere povezovalnega dela.
- Poskrbite, da pred sintranjem odstranite ves prah cirkonijevega oksida, ki se morda drži restavracije. Prilepjeni deleč cirkonijevega oksida se lahko sintra na restavracijo in povzroči nenatančno prileganje.
- Restavracije ne smete peskati z Al_2O_3 ali steklenimi polirnimi kroglicami.

2.5 Sintranje

Sintranje^[2] je toplotni postopek, med katerim IPS e.max ZirCAD Prime dobi končne fizične in mehanske lastnosti, kot sta visoka trdnost ter translucenca.

Splošne opombe

- Prenizke ali previsoke temperature sintranja in/ali prekratki ali predolgi časi sintranja negativno vplivajo na zgoraj navedene lastnosti.
- Kroglice za sintranje načeloma ni priporočljivo uporabljati v peči za sintranje Programat CS6.
- Restavracije med sintranjem ne smejo priti v stik druga z drugo.
- Upoštevatelj morate pravo izbiro programa.
- Pripomoki za sintranje morajo vedno biti čisti in na njih ne sme biti prahu, da ne pride do kontaminacije sintranih restavracij.
- Za pravilno namestitev restavracij v peč za sintranje glejte navodila, ki veljajo za peč, ki se uporablja.
-  Upoštevatelj je treba navodila za uporabo zadevne peči za sintranje^[2].

Postopek po sintranju

- Vedno pustite, da se restavracije ohladijo na sobno temperaturo, preden nadaljujete.
- Vročih predmetov se ne dotikajte s kovinskimi prijemalkami.
- Predmetov ne peskajte ali gasite.

2.6 Postopek zaključne obdelave

- Sintrane restavracije čim manj obdelujete.
- Restavracijo mehanično obdelajte, le če je to res nujno.
- Pri ponovni obdelavi uporabite zgolj rahel pritisk.
- Če za prilagajanja uporabljate diamantne instrumente za brušenje, je treba restavracijo ohladiti z vodo. Skupaj z ročnikom za zobotehnične laboratorije lahko uporabite tudi druge instrumente za brušenje.
- Upoštevajte priporočila proizvajalca brusilnega orodja.
- Preverite robna območja in po potrebi opravite rahlo ponovno obdelavo.
- Med ponovno obdelavo restavracije ne ustvarjajte ostrih robov, ampak težite k zaobljenim.
- Za ločevanje medzobnih območij ne uporabljajte ločevalnega diska.
- Zagotovite, da se med ponovno obdelavo ohranijo najmanjše debeline sten in mere povezovalnega dela.
- Uporabljajte samo brezhibne instrumente za brušenje.
- Pred nadaljnjo obdelavo in po njej preverite, ali so na restavraciji prisotne okvare in raztrganine.
- Prah cirkonijevega oksida, sintran na restavracijo, je treba pred glaziranjem odstraniti.
- Restavracijo nato očistite s tekočo vodo ali parnim curkom ter posušite.

2.7 Dokončanje

Preden nadaljujete, opravite predhodno in zaključno obdelavo vsaj okluzalnih kontaktnih površin. Dodatno bazalno stran povezovalnih delov ogrodja v mostičkih zgladite z gumijastimi polirniki.

Prvo predpoliranje je možno pred sintranjem, da uporabnikom olajšate poliranje. V ta namen uporabljajte le polirnike OptraGloss Extra Oral v obliki »spiralnega kolesa«. Prepričajte se, da ob dotiku uporabite le rahlo silo in največjo hitrost 5000 vrt./min. (temno modra) in 10000 vrt./min. (svetlo modra). Dolgotrajno predpoliranje lahko povzroči poslabšanje rezultata poliranja. V največji možni meri se je treba izogibati modrim ostankom polirnika.

Dobro polirane površine pomagajo ščititi nasprotne zobe pred neželeno obrabo. Pri tem se prepričajte, da je površina zbrušenih okluzalnih površin po funkcionalnem prilagajanju z brušenjem temeljito polirana (glejte priporočila glede instrumentov za brušenje^[2]). Za dokončanje restavracij so na voljo različni pristopi.

Poliranje

Pri končnem poliranju polirajte vsa območja zunanjih površin. S tem zmanjšate izgradnjo oblog in dosežete estetsko prijeten rezultat. Za ta namen so primerni polirniki, ki se uporabljajo ekstraoralno, npr. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Predhodna obdelava: Da bo površina povsod gladka, uporabite suhi polirnik OptraGloss Extra Oral (diamantni polirnik/temno moder) pri nizki hitrosti.
- 2) Zaključna obdelava: Funkcionalna območja zaključno obdelajte s polirnikom OptraGloss Extra Oral (diamantni polirnik za visok sijaj/svetlo moder).
- 3) Dodatno: Poliranje do visokega sijaja s polirno pasto OptraGloss.

Tehnike glaziranja in barvanja

Dokončajte restavracijo samo z glaziranjem ali z barvanjem in glaziranjem v enem koraku.

– Tehnika glaziranja

a) Glaziranje s sredstvom IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Restavracijo postavite, kot je opisano v razdelku »Pritrjevanje restavracij na zatič za kristalizacijo IPS e.max CAD«. Restavracijo držite z zatičem za kristalizacijo IPS e.max CAD. Neposredno pred uporabo močno pretresite razpršilo IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray, dokler se kroglica za mešanje v vsebniku ne začne prosto premikati (približno 20 sekund). Če razpršila ne pretresete dovolj, se pri pršenju sproži v glavnem potisni plin. Rezultat je nezadostna prevlečenost restavracije s prahom za glaziranje. Med šobo in površino, ki jo boste popršili, mora biti 10 cm razdalje. Med pršenjem držite pločevinko razpršila čim bolj pokonci. Restavracijo popršite z vseh strani s kratkimi pritiski, pri čemer hkrati obračajte restavracijo, da ustvarite enakomeren prekrivni sloj. Med posameznimi pritiski pršenj znova pretresite pločevinko. Nato restavracijo še enkrat popršite z vseh strani s kratkimi pritiski, pri čemer hkrati obračajte restavracijo, da ustvarite enakomeren prekrivni sloj. Med posameznimi pritiski pršenj znova pretresite pločevinko. Nekoliko počakajte, da se plast glazure posuši in postane belkasta. Območja, na katerih ne opazite enakomernega sloja, morate znova popršiti. Pecite restavracijo s predpisanimi parametri peke. Zagotovite, da največja zmogljivost nalaganja peči za sintranje ni presežena. Upoštevajte navodila v razdelku »Kako nadaljevati po peki«. Za prilagoditve glejte informacije v razdelku »Korektivna peka«.

b) **Glaziranje** s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Restavracijo postavite, kot je opisano v razdelku »Pritrjevanje restavracij na zatič za kristalizacijo IPS e.max CAD«. Nato s krtačo enakomerno nanesite prekrivni sloj sredstva IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo na vse zunanje površine restavracije. Če morate glazuro, ki je pripravljena za uporabo, rahlo razredčiti, jo lahko zmešate z majhno količino tekočine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazure ne nanašajte preveč na debelo. Izogibajte se »prekomerni porabi sredstev«, zlasti na okluzalni površini. Pretanek sloj glazure lahko povzroči nezadovoljiv sijaj. Če sredstvo IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo nenamerno pride v notranjost restavracije, ga pred peko odstranite s suho krtačo s kratkimi ščetinami. Pecite restavracijo s predpisanimi parametri peke. Zagotovite, da največja zmogljivost nalaganja peči za sintranje ni presežena. Upoštevajte navodila v razdelku "Kako nadaljevati po peki". Za prilagoditve glejte informacije v razdelku "Korektivna peka".

– **Tehnika barvanja**

c) **Barvanje in glaziranje** s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Barvanje in glaziranje s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray poteka v enem ciklu peke. Restavracijo postavite, kot je opisano v razdelku »Pritrjevanje restavracij na zatič za kristalizacijo IPS e.max CAD«. Odtenske ali barve, pripravljene za uporabo, iztisnite iz brizge in jih temeljito premešajte. Odtenske in barve lahko rahlo razredčite s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Vendar pa mora tekstura ostati enaka pasti. Zmešane odtenske in barve nanesite neposredno na restavracijo s fino krtačo. Restavracijo z vseh strani porpišite z razpršilom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray, da jo premažete z enakomernim slojem. Nadaljujte skladno z navodili pod točko a). Pecite restavracijo s predpisanimi parametri peke. Zagotovite, da največja zmogljivost nalaganja peči za sintranje ni presežena. Upoštevajte navodila v razdelku "Kako nadaljevati po peki". Za prilagoditve glejte informacije v razdelku "Korektivna peka".

d) **Barvanje in glaziranje** s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Barvanje in glaziranje s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo poteka v enem ciklu peke. Restavracijo postavite, kot je opisano v razdelku »Pritrjevanje restavracij na zatič za kristalizacijo IPS e.max CAD«. Nato s krtačo enakomerno nanesite sredstvo IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo na zunanje površine restavracije. Če morate glazuro, ki je pripravljena za uporabo, rahlo razredčiti, jo lahko zmešate z majhno količino tekočine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazure ne nanašajte preveč na debelo. Izogibajte se »prekomerni porabi sredstev«, zlasti na okluzalni površini. Pretanek sloj glazure lahko povzroči nezadovoljiv sijaj. Če želite karakterizacije, lahko restavracijo prilagodite po meri s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Shades in/ali IPS e.max CAD Crystall./Stains. Odtenske in barve, pripravljene za uporabo, iztisnite iz brizge ter jih temeljito premešajte. Odtenske in barve lahko rahlo razredčite s sredstvom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Vendar pa mora tekstura ostati enaka pasti. Zmešane odtenske in barve nanesite neposredno na nepečeni sloj glazure s fino krtačo. Restavracijo postavite na sredino pladnja za kristalizacijo IPS e.max CAD. Pri peki glazure lahko na pladenj za peko postavite največ 6 enot. Pladenj za kristalizacijo IPS e.max CAD postavite na pladenj za sintranje in pecite v skladu s predpisanimi parametri za peko. Upoštevajte navodila v razdelku "Kako nadaljevati po peki". Za prilagoditve glejte informacije v razdelku "Korektivna peka".

– **Korektivna peka**

Če so potrebne dodatne karakterizacije ali prilagoditve, lahko izvedete korektivno peko z odtenci, barvami in glazuro IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains in Glaze. Pri ciklu korektivne peke uporabite tudi pladenj za kristalizacijo IPS e.max CAD na pladnju za sintranje. Za manjše prilagoditve oblike (npr. točke proksimalnega stika) uporabite dodatek IPS e.max CAD Crystall./Add-On, vključno s pripadajočo tekočino za mešanje. Premešan dodatek nanesite neposredno na območja nepečene glazurne paste in/ali odtendov ter barv, ki jih želite prilagoditi in peči. Če uporabljate glazurno razpršilo, najprej nanesite odtenske in barve. Nato dopolnite manjkajoča območja z dodatkom. Glazurno razpršilo nanesite takoj po nanosu dodatka in pecite. Ko nanesete dodatek, opravite korektivno peko.

Pritrjevanje restavracije na zatič za kristalizacijo IPS e.max CAD

1. Izberite največji možni zatič IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), ki najbolje »zapolni« notranjost restavracije, vendar ne pride v stik s sosednjimi stenami krone.
2. Nato zapolnite notranjost restavracije s sredstvom IPS Object Fix Putty ali Flow, ki naj sega do roba restavracije. Po iztiskanju materiala takoj znova zatesnite brizgo z izdelkom IPS Object Fix Putty/Flow. Ko brizgo odstranite iz aluminijaste vrečke, je najbolje, da jo hranite v plastični vrečki, ki jo je mogoče zapreti, ali vsebniku z vlažno atmosfero.
3. Izbrani zatič IPS e.max CAD Crystallization Pin potisnite globoko v material IPS Object Fix Putty ali Flow, da ga ustrezno pritrdite.
4. Preprečite, da bi se ostanki sredstva IPS Object Fix prilepili na zunanjo površino restavracije. Morebitno kontaminacijo očistite s krtačo, navlaženo z vodo, in pustite, da se restavracija posuši.

Kako nadaljevati po peki

Ko je cikel peke dokončan (počakajte na zvočni signal peči), odstranite restavracijo iz peči in počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo na mestu, zaščitenem pred prepihom. Vročih predmetov se ne smete dotikati s kovinskimi prijemalkami. Odstranite restavracijo s strjenega izdelka IPS Object Fix Putty/Flow. Morebitne ostanke očistite z ultrazvokom v vodni kopeli ali s parnim curkom. Če morate restavracijo prilagoditi z brušenjem¹, pazite, da ne pride do pregrevanja keramike.

Tabela kombinacij odtentkov

Prilagojene karakterizacije in prilagoditve odtentkov se doseže z uporabo sredstev IPS e.max CAD Crystall./Shades in Stains.

Odtенок A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./Shade		0					1					2			3					4	
IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal				I1				I2				I1						I2			
IPS e.max CAD Crystall./Stains		bela		krem			sončni zahod	baker			olivna			kaki				mahagonij			

Parametri za peko
IPS e.max ZirCAD Prime

Korektivna peka/peka barv/peka glazure z materiali IPS e.max CAD Crystall./

Peč Programat		Temperatura v stanju pripravljenosti B [°C]	Čas zapiranja S [min]	Hitrost segrevanja t [°C/min]	Temperatura peke T1 [°C]	Čas držanja H1 [min]	Hitrost segrevanja t [°C/min]	Temperatura peke T2 [°C]	Čas držanja H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dolgotrajno hlajenje L [°C]	Hitrost hlajenja tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazura ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korektivna peka/peka barv/peka glazure z dodatkom IPS e.max CAD Crystall./Add-On

Peč Programat		Temperatura v stanju pripravljenosti B [°C]	Čas zapiranja S [min]	Hitrost segrevanja t [°C/min]	Temperatura peke T1 [°C]	Čas držanja H1 [min]	Hitrost segrevanja t [°C/min]	Temperatura peke T2 [°C]	Čas držanja H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dolgotrajno hlajenje L [°C]	Hitrost hlajenja tl [°C/min]
CS6		–	Glazura ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) Pladenj IPS CAD Speed Tray, najv. 3 enote ali en mostiček

^(b) Pladenj za kristalizacijo IPS e.max CAD postavite na pladenj za sintranje, najv. 6 enot

^(c) Vrednosti za predhodno sušenje

^(d) Tretja faza segrevanja

2.8 Namestitvev

Pred namestitvijo obdelajte restavracijo IPS e.max ZirCAD Prime s peskanjem notranjih aspektov krone z Al₂O₃, 25–70 µm, pri tlaku 1 bar ali Al₂O₃, 70–110 µm, pri tlaku 1,5 bara.

	Adhezivno cementiranje (npr. Multilink® Automix)	Samolepilno cementiranje (npr. SpeedCEM® Plus)	Konvencionalno cementiranje (npr. ZirCAD® Cement)
Zahteve za preparacijo	Nezadrževalna preparacija	Zadrževalna preparacija	Zadrževalna preparacija
Peskanje	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 bar ali Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 bar		
Čiščenje po pomerjanju	Npr. Ivoclean		
Kondicioniranje	60 s npr. z Monobond® Plus	–	
Krone	✓		
Mostički	✓		

3 Varnostne informacije

- V primeru resnih neprijetnosti, povezanih z izdelkom, se obrnite na podjetje Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Lihtenštajn (spletno mesto: www.ivoclar.com) in odgovorne pristojne organe.
- Aktualna navodila za uporabo so na voljo na spletni strani (www.ivoclar.com/elFU).
- Razlaga simbolov: www.ivoclar.com/elFU
- Trenutno veljavna različica Povzetka o varnosti in klinični učinkovitosti (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) je na voljo v evropski zbirki podatkov za medicinske pripomočke (EUDAMED) na spletnem mestu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Osnovni UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Opozorila

- Upoštevajte varnostni list (SDS) (na voljo na spletnem mestu www.ivoclar.com).
- Obdelava blokov IPS e.max ZirCAD Prime proizvaja prah, ki lahko draži kožo in oči ter povzroči poškodbe pljuč. Prepričajte se, da sesalna oprema na rezkalnem stroju in vašem delovnem mestu deluje brezhibno. Med zaključno obdelavo ne vdihujte prahu, ki nastaja pri brušenju, nosite protiprašno masko (razred delcev FFP2) ter zaščitna očala in rokavice.
- Razpršilo IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Ne vdihujte meglice razpršila. Vsebnik je pod tlakom. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50 °C. Pločevinke ne odpirajte na silo ali zažigajte, niti kadar je povsem izpraznjena.

Informacije o odstranjevanju

Preostalo zalogo ali odstranjene restavracije je treba zavreči skladno z ustrezno državno zakonodajo.

Preostala tveganja

Uporabniki morajo upoštevati, da vsakršni zobozdravstveni posegi v ustni votlini vključujejo določena tveganja. Znani sta naslednji preostali klinični tveganji:

- Zaradi okruškov/zlomov/decementiranja materiala restavracije lahko pride do nenamerne zaužitja ali vdihavanja ter ponovnega dentalnega zdravljenja.
- Ostanki cementa lahko povzročijo draženje mehkega tkiva/dlesni. Progressivno vnetje lahko privede do kostne resorpcije ali parodontitisa.

4 Rok uporabnosti in shranjevanje

- V izvirni embalaži
- Na suhem mestu
- Izogibajte se mestom z možnostjo udarca ali tresljajev.

5 Dodatne informacije

Material shranjujte nedosegljiv otrokom!

Material je bil razvit izključno za uporabo v zobozdravstvu. Obdelavo je treba izvajati strogo v skladu z navodili za uporabo. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil ali določenega področja uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Za preizkušanje ustreznosti in uporabe materiala za kakršen koli namen, ki ni izrecno naveden v navodilih, je odgovoren uporabnik sam.

^[1] Celoten seznam združljivih sistemov CAD/CAM je na voljo na www.ivoclar.com.

^[2] Npr. Programat CSA, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire ni registrirana blagovna znamka podjetja Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Diagram podjetja Ivoclar Vivadent »Priporočeni instrumenti za brušenje za ekstraoralno in intraoralno uporabo«.

1 Predviđena uporaba

Predviđena namjena

Krunice i mostovi u prednjoj i stražnjoj regiji

Ciljna skupina pacijenata

Pacijenti s trajnim zubima

Predviđeni korisnici / posebna obuka

- Stomatolozi (izrada nadomjestaka u ordinaciji; klinički tijek rada)
- dentalni tehničari (izrada nadomjestaka u dentalnom laboratoriju)

Nije potrebna posebna obuka.

Uporaba

Samo za stomatološku primjenu.

Opis

IPS e.max® ZirCAD Prime je blok cirkonijeva dioksida za izradu fiksnih, potpuno konturiranih nadomjestaka za prednje i stražnje zube.

IPS e.max ZirCAD Prime može se obraditi u odobrenom CAD/CAM stroju.^[1]

Nakon mokre ili suhe obrade bloka, nadomjestci se sinteriraju u peći za sinteriranje.^[2] Nakon sinteriranja nadomjestci se poliraju pomoću, primjerice, OptraGloss® Extra Oral ili se glaziraju ili se individualno karakteriziraju i glaziraju primjenom materijala IPS e.max CAD Crystall./.

Tehnički podaci

IPS e.max ZirCAD Prime			
Veličine blokova	C17, B50		
Raspon boja	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Karakteristike	Jedinica	Specifikacije	Tipična prosječna vrijednost
Koeficijent toplinskog širenja (25 – 500 °C)	[10 ⁻⁶ K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Savojna čvrstoća (biaksijalna, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Lomna žilavost (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (prema normi ISO 14627:2012)
Kemijska topljivost	[µg/cm ²]	< 100	–
Tip/klasa	Tip II/klasa 5		

Prema normi ISO 6872:2015

Indikacije

Nedostatak strukture zuba na prednjim i stražnjim zubima, djelomična bezubost u prednjoj i stražnjoj regiji

Vrste restauracija:

- krunice
- mostovi (maks. 2 povezana međučlana, maks. četveročlani mostovi)

Kontraindikacije

- Primjena proizvoda kontraindicirana je ako je pacijent alergičan na bilo koji sastojak materijala

Ograničenja primjene

Nemojte upotrebljavati proizvod u sljedećim slučajevima:

- neliječeni bruksizam (uporaba udlage određena je nakon ugradnje)
- hibridni abutment i hibridne abutment krunice
- privremeno postavljanje.

Proizvod se ne smije ponovno upotrebljavati.

-  Nemojte ponovno koristiti

U situacijama u nastavku uspješnost postupka nije zajamčena:

- debljina manja od potrebne minimalne debljine stijenke i minimalnih dimenzija spojnog mjesta
- glodanje blokova u nekompatibilnom CAD/CAM sustavu^[3]
- sinteriranje u nekompatibilnoj peći za sinteriranje
- miješanje materijala IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades i Stains s ostalim dentalnim keramikama (npr. IPS Ivocolor Glaze, Shades i Essences)
- uporaba ili doticaj s nekompatibilnim materijalima

Sprej IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- intraoralna primjena

Nuspojava

Dosad nema poznatih nuspojava.

Interakcije

Dosad nema poznatih interakcija.

Klinička korist

- Rekonstrukcija funkcije žvakanja
- Restauracija estetike

Sastav

Komponente	Postotak (%) mase
Cirkonijev dioksid (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Itrijev oksid (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Hafnijev oksid (HfO_2)	≤ 5,0
Aluminijev oksid (Al_2O_3)	≤ 1,0
Ostali oksidi	≤ 1,5

2 Primjena

Dostupni su sljedeći blokovi i tehnike obrade:

Tehnika obrade			Vrste nadomjestaka	
Tehnika poliranja	Tehnika glaziranja	Tehnika bojenja	Krunice	Mostovi
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Određivanje boje

Prije određivanja boje očistite zube. Boju odredite prema vlažnom i neprepariranom zubu ili susjednim zubima. Boju prepariranog zuba odredite na temelju najvećeg diskoloriranog područja preparacije.

Uz tehniku poliranja, postignuta boja može se razlikovati od one iz ključa boja. Ovisno o stupnju poliranja, postignuta boja/intenzitet boje može se povećati. Ako je potrebno, preporučuje se odabrati blok koji je za jednu nijansu svjetliji od željene boje.

2.2 Priprema

Preparirajte zub na temelju smjernica za nadomjeske od potpune keramike i obavezno se pridržavajte minimalnih debljina stijenke:

- Priprema bez kutova i rubova
- Preparacija na stepenicu sa zaobljenim unutarnjim rubovima i/ili zaobljena preparacija
- Navedene dimenzije odražavaju minimalnu debljinu stijenke za IPS e.max ZirCAD nadomjeske
- Promjer ruba preparacije treba biti najmanje 1,0 mm (geometrija alata za glodanje) kako bi se osigurala optimalna izrada u CAD/CAM stroju

Stražnja krunica	Prednja krunica	Tročlani mostovi	
		Stražnja krunica kao nosač mosta	Prednja krunica kao nosač mosta
Četveročlani mostovi			
Stražnja krunica kao nosač mosta		Prednja krunica kao nosač mosta	

Dimenzije u mm

2.3 CAD/CAM izrada

Pridržavajte se naznačenih minimalnih debljina stijenke i dimenzija spojnih mjesta prilikom dizajniranja nadomjeska.


	Stražnja regija		Prednja regija		Vrsta dizajna
	Minimalna debljina sloja u mm	Dimenzije spojnih mjesta u mm ²	Minimalna debljina sloja u mm	Dimenzije spojnih mjesta u mm ²	
Krunice	0,8	–	0,8	–	Potpora obliku zuba i/ili gingivi (incizalno, okluzalno i/ili bazalno)
Tročlani mostovi	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Četveročlani mostovi	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Visina: 4 mm, širina: 3 mm

[b] Navedeni minimalni poprečni presjek spojnog mjesta mora biti pozicioniran u dentinskom području bloka.

Pozicioniranje dizajniranog nadomjeska u bloku (CAD):

- Kako bi se osiguralo da nadomjesci izrađeni iz IPS e.max ZirCAD Prime imaju jasno vidljivo područje cakline, potrebno ih je u CAM softveru postaviti što više na bloku. Za jednočlane nadomjeske preporučuje se postaviti nadomjestak otprilike 1 mm ispod gornjeg ruba bloka kako bi se osiguralo jasno vidljivo incizalno područje. Nadomjeske mostova treba postaviti tako da su minimalne dimenzije spojnog mjesta pozicionirane u području dentina visoke čvrstoće unutar donje dvije trećine bloka.



- Označavanje udubljenja na bloku: Područje dentina označeno je udubljenjem na bloku. Incizalno područje nalazi se na suprotnoj strani.

Obrada u stroju za glodanje (CAM):

- Faktor skupljanja:** Budući da se IPS e.max ZirCAD Prime skuplja za otprilike 17 – 20 % tijekom sinteriranja, faktor skupljanja odgovarajuće serije, koji je naveden u okviru šifre na bloku materijala, treba se učitati u softver ili unijeti ručno.
- Prilikom mokre obrade** materijala IPS e.max ZirCAD Prime treba upotrijebiti posebni spremnik za tekućinu od glodanja kako ne bi došlo do unakrsne kontaminacije (primjerice, uslijed prašine od glodanja). Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu tekućine za glodanje kod mokre obrade. Kontaminacija može rezultirati promjene boje nadomjestaka tijekom sinteriranja.
- Kod suhe obrade** pobrinite se da uklonite sve ostatke iz komore CAM jedinice i da je komora suha.

2.4 Završna obrada

Prilikom odvajanja nadomjestaka od bloka, pazite da površine nadomjestaka nisu onečišćene masnoćom ili zamrljanim filmom jer to može negativno utjecati na konačnu boju.

Opće informacije

- Nesinterirani nadomjesci iz cirkonijevog oksida podložni su oštećenjima i lomovima. Ovo treba imati na umu tijekom cijelog radnog postupka.
- Ako je to moguće, sve potrebne naknadne obrade treba izvršiti dok je nadomjestak još u nesinteriranom stanju (pridržavajte se preporuka u vezi s brusnim instrumentima^[3]).
- U nesinteriranom stanju potrebno je spriječiti svaki kontakt s neodgovarajućim tekućinama i tekućinama koje nisu odobrene za cirkonijev oksid (npr. nepročišćena voda i/ili rashladna tekućina) i/ili kontaktni medij (npr. sprej za okluziju).
- Upotrebljavajte isključivo prikladne brusne instrumente, pri malenoj brzini i s laganim pritiskom kako biste spriječili delaminaciju i lomove, posebice na rubovima (pridržavajte se preporuka u vezi s brusnim instrumentima^[3]).
- Nesinterirani nadomjesci ne smiju se čistiti u ultrazvučnoj kupki ili pod mlazom pare.

Suho glodani nadomjesci

- Pažljivo odvojite nadomjestak s držača rabeći disk za odvajanje ili odgovarajući brusni instrument^[3]. S pomoću odgovarajućih brusnih instrumenata izgladite točke pričvršćivanja držača objekta^[3].
- Nakon što završite, temeljito očistite svu prašinu cirkonijevog oksida mekanom četkicom ili ispuhivanjem, a potom nadomjestak ispušite komprimiranim zrakom bez ulja.

Mokro glodani nadomjesci

- Pažljivo odvojite nadomjestak s držača rabeći disk za odvajanje ili odgovarajući brusni instrument^[3]. S pomoću odgovarajućih brusnih instrumenata izgladite točke pričvršćivanja držača objekta^[3].
- Nakon što završite, temeljito očistite svu prašinu cirkonijevog oksida s nadomjeska. Mokro glodani nadomjesci mogu se isprati pod laganim mlazom tekuće vode.
- Kako bi se spriječilo oštećenje nadomjeska tijekom sinteriranja, IPS e.max ZirCAD nadomjestak mora biti potpuno suh. Vlažni nadomjesci ne smiju se sinterirati.

Općenite napomene o završnoj obradi

- Brusni instrumenti i/ili gruba svrkla od volframovog karbida^[3] velikog promjera nisu prikladni za ovaj postupak jer tijekom završne obrade mogu uzrokovati vibracije, što može, između ostalog, dovesti do lomljenja. Zato treba upotrebljavati fina svrkla i/ili brusne instrumente od volframovog karbida^[3].

- Nemojte „naknadno odvajati“ spojno mjesto konstrukcija mostova diskom za odvajanje jer se tako stvaraju unaprijed određene točke pucanja. Pripazite na to da minimalna debljina stijenki i spojnog mjesta prilikom završne obrade ostane nepromijenjena.
- Obavezno uklonite svu prašinu cirkonijskog oksida prije sinteriranja. Prianjajuća prašina cirkonijskoga oksida može se sinterirati na nadomjestak i tako uzrokovati neprecizan dosjed.
- Nadomjestak se ne smije pjeskariti s pomoću Al_2O_3 ili staklenim perlicama za poliranje.

2.5 Sinteriranje

Sinteriranje²¹ je proces toplinske obrade pri kojem IPS e.max ZirCAD Prime poprima konačna fizikalna i mehanička svojstva, primjerice visoku čvrstoću i translucenciju.

Općenite napomene

- Preniska ili previsoka temperatura sinteriranja i/ili prekratko ili predugo vrijeme sinteriranja negativno utječu na gore navedena konačna svojstva.
- U načelu se ne preporučuje primjena kuglica za sinteriranje za peč za sinteriranje Programat CS6.
- Tijekom sinteriranja nadomjestci ne smiju doći u međusobni kontakt.
- Potrebno je slijediti ispravan odabir programa.
- Pribor za sinteriranje uvijek držite čistim od prašine i drugih nečistoća kako ne bi došlo do kontaminacije sinteriranih nadomjestaka.
- Kako biste ispravno stavili nadomjestke u peč za sinteriranje, pridržavajte se uputa za peč koju upotrebljavate.
-  Pridržavajte se uputa iz priručnika za rukovanje peći koju upotrebljavate²¹.

Postupak nakon sinteriranja

- Uvijek ostavite nadomjestak da se ohladi do sobne temperature prije nastavka obrade.
- Ne dodirujte vruće predmete metalnim kliještima.
- Nemojte pjeskariti ni brzo hladiti objekte vodom.

2.6 Postupak završne obrade

- Obradu sinteriranih nadomjestaka svedite na minimum.
- Mehanički obradite nadomjestak samo ako je to neizbježno.
- Prilikom dorade upotrebljavajte isključivo blagi pritisak.
- Ako za prilagodbe upotrebljavate dijamantne brusne instrumente, nadomjestak morate ohladiti vodom. Umjesto toga možete upotrijebiti druge brusne instrumente zajedno sa laboratorijskim nasadnikom.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača brusnog alata.
- Provjerite rubna područja i malo doradite ako je to potrebno.
- Prilikom naknadne obrade nadomjestaka, izbjegavajte izradu oštih rubova, nastojte da budu zaobljeni.
- Nemojte upotrebljavati disk za odvajanje za odvajanje interdentalnih područja.
- Pripazite na to da minimalna debljina stijenki i veličina spojnog mjesta prilikom dorade ostane nepromijenjena.
- Upotrebljavajte samo čiste brusne instrumente.
- Prije i nakon daljnje obrade provjerite postoje li na nadomjestku oštećenja ili pukotine.
- Prije glaziranja uklonite prah cirkonijskoga oksida sinteriran na nadomjestku.
- Potom očistite nadomjestak pod mlazom vode ili mlazom pare i osušite ga.

2.7 Završetak

Prije nego nastavite, prethodno obradite i dovršite barem okluzalne kontaktne površine. Preporučujemo zaglađivanje bazalne strane spojnih mjesta konstrukcije gumenim polirerima.

Prvo predpoliranje moguće je prije sinteriranja kako bi se korisnicima olakšao napor oko poliranja. U tu svrhu, koristite samo polirere OptraGloss Extra Oral u obliku „spiralnog kotačića“. Koristite samo lagani kontaktni pritisak i brzinu od maks. 5000 okretaja u minuti (tamnoplava) i 10.000 okretaja u minuti (svijetloplava). Dugotrajno predpoliranje može dovesti do pogoršanja rezultata poliranja. Plave ostatke od polirera treba izbjegavati koliko god je to moguće.

Dobro ispolirane površine pomažu pri zaštiti susjednih zuba od neželjenog trošenja. Kad polirate, pazite da dobro ispolirate okluzalnu površinu nakon funkcijske prilagodbe brušenjem (pridržavajte se uputa u vezi s brusnim instrumentima²²). Dostupni su različiti pristupi za završnu obradu nadomjestaka.

Poliranje

Prilikom završnog poliranja ispolirajte sva područja vanjskih površina. Time se nakupljanje plaka smanjuje na minimum i postiže estetski ugodan rezultat. U tu svrhu prikladni su polireri koji se primjenjuju ekstraoralno, npr. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Prije završne obrade: Upotrijebite OptraGloss Extra Oral (dijamantni predpolirer/tamnoplavi) na suho pri malenoj brzini kako biste stvorili finu površinu na svim dijelovima.
- 2) Završna obrada: Završno obradite funkcijska područja rabeći OptraGloss Extra Oral (dijamantni polirer za visoki sjaj/svijetloplavi).
- 3) Nije obavezno: Poliranje do visokog sjaja s pomoću OptraGloss paste za poliranje

Tehnika bojenja i glaziranja

Dovršite nadomjestak samo glaziranjem ili bojenjem i glaziranjem u jednom koraku.

– Tehnika glaziranja

a) Glaziranje uporabom spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Postavite nadomjestak kao što je opisano u odjeljku „Fiksacija nadomjestaka na IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju“. Fiksirajte nadomjestak IPS e.max CAD kolčićem za kristalizaciju. Energično tresite sprej IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray neposredno prije uporabe dok se kuglica u spremniku ne počne slobodno kretati (oko 20 sekundi). Ako sprej ne protresete dovoljno, pri raspršivanju će izaći uglavnom potisno sredstvo. Kao rezultat toga nadomjestak neće biti u dovoljnoj mjeri prekriven prahom za glaziranje. Pridržavajte se udaljenosti od 10 cm između mlaznice i površine na koju raspršujete. Tijekom raspršivanja držite sprej što je ispravnije moguće. Nadomjestak poprsakajte sa svih strana u kratkim naletima i u isto vrijeme okrećite nadomjestak tako da se stvori ravnomjeran pokrovni sloj. Limenku ponovno protresite između svakog raspršivanja. Nakon toga drugi put poprsakajte nadomjestak sa svih strana u kratkim naletima i u isto vrijeme okrećite nadomjestak tako da se stvori ravnomjeran pokrovni sloj. Limenku ponovno protresite između svakog raspršivanja. Sačekajte kratko dok se sloj glazure ne osuši i ne poprimi bjelkastu boju. Područja na kojima sloj nije ravnomjeran moraju se ponovno poprsakati. Pecite nadomjestak koristeći propisane parametre pečenja.

Pazite da se ne premaši maksimalni kapacitet punjenja peći za sinteriranje. Pridrđavajte se uputa iz odjeljka „Postupak nakon pećenja”. Vezano za prilagodbe, pridrđavajte se informacija navedenih u odjeljku „Korektivno pećenje”.

b) Glaziranje uporabom spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Postavite nadomjestak kao što je opisano u odjeljku „Fiksacija nadomjestaka na IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju”. Nakon toga kistom ravnomjerno nanesite IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo na sve vanjske površine nadomjestka. Ako je gotovu glazuru potrebno razrijediti, može se pomiješati s malom količinom tekućine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Nemojte nanijeti predebeli sloj glazure. Izbjegavajte „nakupljanje materijala”, posebice na okluzalnoj površini. Pretanak sloj glazure može dovesti do nezadovoljavajućeg sjaja. Ako IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo slučajno dospje u unutarnje dijelove nadomjestka, uklonite ga suhim kistom s kratkim dlačicama prije pećenja. Pecite nadomjestak koristeći propisane parametre pećenja. Pazite da se ne premaši maksimalni kapacitet punjenja peći za sinteriranje. Pridrđavajte se uputa iz odjeljka „Postupak nakon pećenja”. Vezano za prilagodbe, pridrđavajte se informacija navedenih u odjeljku „Korektivno pećenje”.

– Tehnika bojenja

c) Bojenje i glaziranje uporabom spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Bojenje i glaziranje s pomoću spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray vrši se tijekom jednog ciklusa pećenja. Postavite nadomjestak kao što je opisano u odjeljku „Fiksacija nadomjestaka na IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju”. Istisnite gotove materijale Shades ili Stains iz štrcaljke i temeljito ih promiješajte. Shades i Stains materijali mogu se blago razrijediti s pomoću tekućine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Međutim, konzistencija i dalje treba zadržati strukturu paste. Promiješane materijale Shades i Stains finim kistom izravno nanesite na nadomjestak. Nadomjestak sa svih strana poprsajte sprejom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray kako biste ga prekrili ravnomjernim slojem. Nastavite prema uputama pod a). Pecite nadomjestak koristeći propisane parametre pećenja. Pazite da se ne premaši maksimalni kapacitet punjenja peći za sinteriranje. Pridrđavajte se uputa iz odjeljka „Postupak nakon pećenja”. Vezano za prilagodbe, pridrđavajte se informacija navedenih u odjeljku „Korektivno pećenje”.

d) Bojenje i glaziranje uporabom materijala IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Bojenje i glaziranje s pomoću materijala IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo vrši se tijekom jednog ciklusa pećenja. Postavite nadomjestak kao što je opisano u odjeljku „Fiksacija nadomjestaka na IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju”. Nakon toga kistom ravnomjerno nanesite IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo na vanjske površine nadomjestka. Ako je gotovu glazuru potrebno razrijediti, može se pomiješati s malom količinom tekućine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Nemojte nanijeti predebeli sloj glazure. Izbjegavajte „nakupljanje materijala”, posebice na okluzalnoj površini. Pretanak sloj glazure može dovesti do nezadovoljavajućeg sjaja. Ako su potrebne karakterizacije, nadomjestak se može individualno prilagoditi uporabom materijala IPS e.max CAD Crystall./Shades i/ili IPS e.max CAD Crystall./Stains. Istisnite gotove materijale Shades i Stains iz štrcaljke i temeljito ih promiješajte. Shades i Stains materijali mogu se blago razrijediti s pomoću tekućine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Međutim, konzistencija i dalje treba zadržati strukturu paste. Promiješane materijale Shades i Stains finim kistom nanesite izravno na nepečeni sloj glazure. Nadomjestak stavite u središte IPS e.max CAD podloška za kristalizaciju. Najviše 6 članova može se staviti na podložak za pećenje. Postavite IPS e.max CAD podložak za kristalizaciju na podložak za sinteriranje i pecite koristeći propisane parametre. Pridrđavajte se uputa iz odjeljka „Postupak nakon pećenja”. Vezano za prilagodbe, pridrđavajte se informacija navedenih u odjeljku „Korektivno pećenje”.

– Korektivno pećenje

Ako su potrebne dodatne karakterizacije ili prilagodbe, može se provesti korektivno pećenje s pomoću materijala IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains i Glaze. Isto tako, za ciklus korektivnog pećenja upotrijebite IPS e.max CAD podložak za kristalizaciju i stavite ga na podložak za sinteriranje. Za manje prilagodbe oblika (npr. točke aproksimalnih kontakata) upotrijebite IPS e.max CAD Crystall./Add-On, uključujući odgovarajuću tekućinu za miješanje. Nanesite pomiješani materijal izravno na nepečenu pastu za glaziranje i/ili Shades i Stains materijale u područjima koja treba prilagoditi i pecite. Ako upotrebljavate sprej za glaziranje, prvo nanesite Shades i Stains materijale. Nakon toga nepokrivena područja popunite Add-On materijalom. Nanesite sprej za glaziranje odmah nakon što nanesete Add-On i pecite. Nakon nanošenja Add-On materijala izvršite korektivno pećenje.

Fiksiranje nadomjestka na IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju

1. Odaberite najveći mogući IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju (S, M, L) koji najbolje „ispunjava” unutrašnjost nadomjestka, ali ne dolazi u kontakt s okolnim stijenkama krunice.
2. Nakon toga ispunite unutrašnjost nadomjestka pastama IPS Object Fix Putty ili Flow do ruba nadomjestka. Nakon istiskivanja materijala odmah zatvorite štrcaljku IPS Object Fix Putty/Flow. Nakon što je izvadite iz aluminijske vrećice, štrcaljku po mogućnosti spremite u plastičnu vrećicu koja se može ponovno zatvoriti ili u spremnik s vlažnom atmosferom.
3. Utisnite odabrani IPS e.max CAD kolčić za kristalizaciju duboko u materijal IPS Object Fix Putty ili Flow tako da je na odgovarajući način fiksiran.
4. Pazite da ostaci materijala IPS Object Fix ne dospju na vanjsku površinu nadomjestka. Sve eventualne ostatke kontaminacije očistite kistom namočenim vodom i zatim osušite.

Postupak nakon pećenja

Nakon što ciklus pećenja završi, izvadite nadomjestak iz peći (pričekajte zvučni signal peći) i pustite da se ohladi na sobnu temperaturu na mjestu zaštićenom od propuha. Vruće predmete ne smijete dodirivati metalnim klijestima. Skinite nadomjestak sa stvrdnute paste IPS Object Fix Putty / Flow. Uklonite sve ostatke ultrazvukom u vodenj kupelji ili uređajem s parnim mlazom. Ako nadomjestak treba prilagoditi brušenjem, pobrinite se da ne dođe do pregrijavanja keramike.

Tablica kombinacija boja

Prilagođene karakterizacije i prilagodbe boje vrše se primjenom materijala IPS e.max CAD Crystall./Shades i Stains.

A–D boje	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	bijelo				bež			sunset			copper			olive		khaki			mahogany			

Parametri pečenja

IPS e.max ZirCAD Prime

Korektivno pečenje / pečenje boja / pečenje glazure *materijalima IPS e.max CAD Crystall./*

Peć Programat		Temperatura u stanju pripravnosti B [°C]	Vrijeme zatvaranja S [min]	Brzina zagrijavanja t [°C/min]	Temperatura pečenja T1 [°C]	Vrijeme držanja H1 [min]	Brzina zagrijavanja t [°C/min]	Temperatura pečenja T2 [°C]	Vrijeme držanja H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dugotrajno hlađenje L [°C]	Brzina hlađenja t1 [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazura ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	–70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korektivno pečenje / pečenje boja / pečenje glazure *materijalima IPS e.max CAD Crystall./ Add-On*

Peć Programat		Temperatura u stanju pripravnosti B [°C]	Vrijeme zatvaranja S [min]	Brzina zagrijavanja t [°C/min]	Temperatura pečenja T1 [°C]	Vrijeme držanja H1 [min]	Brzina zagrijavanja t [°C/min]	Temperatura pečenja T2 [°C]	Vrijeme držanja H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dugotrajno hlađenje L [°C]	Brzina hlađenja t1 [°C/min]
CS6		–	Glazura ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray za regulaciju brzine, maks. 3 člana ili jedan most

^(b) Postavite IPS e.max CAD podložak za kristalizaciju na podložak za sinteriranje, maks. 6 članova

^(c) Vrijednosti za pred sušenje

^(d) Treći stupanj zagrijavanja

2.8 Postavljanje

Prije postavljanja, kondicionirajte IPS e.max ZirCAD Prime nadomjestak pjeskaranjem unutarnjih aspekata krunice s Al₂O₃, 25 – 70 µm, pod tlakom od 1 bara ili Al₂O₃, 70 – 110 µm, pod tlakom od 1,5 bara.

	Adhezijsko cementiranje e.g. Multilink® Automix	Samoadhezijsko cementiranje e.g. SpeedCEM® Plus	Konvencionalno cementiranje e.g. ZirCAD® Cement
Zahtjevi za preparaciju	Neretencijska preparacija	Retencijska preparacija	Retencijska preparacija
Pjeskarenje	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar ili Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bara		
Čišćenje nakon probe	npr. Ivoclean		
Kondicioniranje	60 s npr. materijalom Monobond® Plus	–	
Krunice	✓		
Mostovi	✓		

3 Sigurnosne informacije

- U slučaju ozbiljnih incidenata vezanih za proizvod, obratite se tvrtki Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan / Lihtenštajn, internetska-stranica: www.ivoclar.com i odgovornom nadležnom tijelu.
- Aktualne Upute za uporabu dostupne su na internetskoj stranici (www.ivoclar.com/elFU).
- Objašnjenje simbola: www.ivoclar.com/elFU
- Sažetak o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti (SSCP) dostupan je u Europskoj bazi podataka za medicinske proizvode (EUDAMED) na <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Osnovni UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Upozorenja

- Pridržavajte se sigurnosno-tehničkog lista (STL) (dostupan na www.ivoclar.com).
- Obradom blokova IPS e.max ZirCAD Prime nastaje prašina koja može nadražiti kožu i oči i koja može uzrokovati oštećenja pluća. Pobrinite se da oprema za usisavanje na vašem uređaju za glodanje i na vašem radnom mjestu radi ispravno. Nemojte udisati prašinu nastalu prilikom završne obrade i nosite zaštitnu masku protiv prašine (razred čestica FFP2) i zaštitne naočale i rukavice.
- Sprej IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Nemojte udisati maglicu nastalu raspršivanjem. Spremnik je pod tlakom. Držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti i temperature preko 50 °C. Nemojte otvarati na silu niti paliti limenku, čak ni kad je potpuno prazna.

Informacije o zbrinjavanju

Ostatak zaliha ili uklonjene nadomjeske morate zbrinuti u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim propisima.

Preostali rizici

Korisnici trebaju biti svjesni da svaka stomatološka intervencija u usnoj šupljini uključuje određene rizike. Poznati su sljedeći klinički preostali rizici:

- Odlamanje / napuknuće / decementiranje restaurativnih materijala može dovesti do gutanja / usisavanja materijala, pa time i ponavljanje stomatoloških tretmana.
- Višak cementa može dovesti do nadraživanja mekog tkiva / gingive. Progressivna upala može dovesti do resorpcije kosti ili periodontitisa.

4 Rok valjanosti i skladištenje

- u originalnoj ambalaži
- na suhom mjestu
- ne izlagati fizičkim udarima ili vibracijama.

5 Dodatne informacije

Materijal čuvajte izvan dohvata djece!

Materijal je razvijen samo za uporabu u stomatologiji. Obrada se mora provoditi isključivo prema Uputama za uporabu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete koje su rezultat nepridržavanja uputa ili navedenog područja primjene. Korisnik je odgovoran za ispitivanje prikladnosti i uporabljivosti proizvoda za predviđene namjene, posebice ako te namjene nisu navedene u uputama za uporabu.

^[1] Kompletan popis kompatibilnih CAD/CAM sustava dostupan je na internetskoj stranici www.ivoclar.com.

^[2] npr. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire nije registrirani zaštitni znak tvrtke Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Dijagram tijekom tvrtke Ivoclar Vivadent „Preporučeni brusni instrumenti za ekstraoralnu i intraoralnu primjenu“

1 Určené použití

Určený účel

Korunky a můstky ve frontální a distální oblasti chrupu

Cílová skupina pacientů

Pacienti s trvalým chrupem

Určení uživatele / speciální školení

- Zubní lékaři (výroba náhrad v zubní ordinaci; klinický pracovní postup)
- Zubní technici (výroba náhrad v zubní laboratoři)

Bez požadavku na speciální školení.

Použití

Pouze pro použití ve stomatologii.

Popis

IPS e.max® ZirCAD Prime je blok oxidu zirkoničitého pro výrobu fixních, plně anatomických náhrad frontálních a distálních zubů. IPS e.max ZirCAD Prime lze zpracovávat ve schválených systémech CAD/CAM.^[1]

Po mokrému nebo suchému zpracování bloku se náhrady sintrojí pomocí sintrovací pece.^[2] Po sintrování se náhrady leští například za pomoci OptraGloss® Extra Oral nebo glazují, případně uzpůsobují a glazují pomocí materiálů IPS e.max CAD Crystall./.

Technické údaje

IPS e.max ZirCAD Prime			
Velikosti bloků	C17, B50		
Rozsah odstínů	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Vlastnosti	Jednotka	Specifikace	Typická průměrná hodnota
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Pevnost v ohybu (biaxiální, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Pevnost v lomu (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (na základě normy ISO 14627:2012)
Chemická rozpustnost	[μg/cm ²]	<100	–
Typ/třída	Typ II / třída 5		

Podle ISO 6872:2015

Indikace

Chybějící struktura zubu ve frontálním a distálním úseku chrupu, částečný edentulismus ve frontálním a distálním úseku chrupu

Typy náhrad:

- Korunky
- Můstky (max. 2 mezičleny, max. 4dílné můstky)

Kontraindikace

- Použití produktu je kontraindikováno, pokud je u pacienta známa alergie na kteroukoliv z jeho složek

Omezení použití

Výrobek nepoužívejte v následujících případech:

- Neléčený bruxismus (po integrování je indikována dlahy)
- Hybridní abutmenty a hybridní korunkové náhrady
- Dočasné dlahy

Výrobek se nesmí používat opakovaně.

-  Znovu nepoužívejte

V následujících situacích nelze zajistit úspěšný postup:

- Nesplnění požadované minimální tloušťky stěn a minimálních rozměrů spojovacího prvku
- Frézování bloků v nekompatibilním systému CAD/CAM^[1]
- Sintrování v nekompatibilní sintrovací peci
- Mísení IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shade a Stain s jinými zubařskými materiály (např. IPS Ivocolor Glaze, Shades a Essences)
- Použití nebo kontakt s neslučitelnými materiály

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Intraorální aplikace

Vedlejší účinky

V současnosti nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

Interakce

K dnešnímu dni nejsou známy žádné interakce.

Klinický přínos

- Obnovení žvýkací funkce
- Obnova estetiky

Složení

Složky	Hmotnostní podíl (%)
Oxid zirkoničitý (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Oxid yttritý (Y ₂ O ₃)	> 4,5 – ≤ 7,0
Oxid hafničitý (HfO ₂)	≤ 5,0
Oxid hlinitý (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Jiné oxidy	≤ 1,5

2 Aplikace

K dispozici jsou následující bloky a techniky zpracování:

Technika zpracování			Typy náhrad	
Technika leštění	Glazovací technika	Dobarvovací technika	Korunky	Můstky
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Určení odstínu







Před určováním odstínu zuby důkladně vyčistěte. Stanovte odstín na základě vlhkého a nepreparovaného zubu nebo sousedních zubů. Stanovte odstín preparovaného zubu na základě největší zabarvené plochy preparace.

S technikou leštění se může výsledný odstín lišit od odstínu ve vzorníku. V závislosti na stupni leštění se zvýší efekt/intenzita odstínu. V případě potřeby doporučujeme zvolit odstín bloku, který je o jeden odstín světlejší než cílový odstín.

2.2 Preparace

Preparujte zub na základě pokynů pro celokeramické náhrady, přičemž dbejte na dodržení minimálních tloušťek stěn:

- Žádné úhly nebo hrany
- Osazená preparace se zaoblenými vnitřními hranami nebo zkosená preparace
- Uvedené rozměry zohledňují minimální tloušťky stěn pro náhrady IPS e.max ZirCAD
- Poloměr okrajů preparace musí být nejméně 1,0 mm (geometrie frézovacího nástroje), aby bylo zajištěno optimální zpracování v systému CAD/CAM

Distální korunka	Frontální korunka	Tříčlenné můstky	
		Distální korunka jako pilířová korunka	Frontální korunka jako pilířová korunka
			
Čtyřčlenné můstky			
		Distální korunka jako pilířová korunka	Frontální korunka jako pilířová korunka
			

Rozměry v mm

2.3 Zpracování CAD/CAM

Při návrhu náhrady dbejte na dodržení uvedených minimálních tloušťek stěn a rozměrů spojovacích prvků.


	Distální oblast chrupu		Frontální oblast chrupu		Typ konstrukce
	Minimální tloušťka vrstvy v mm	Rozměry spojovacích prvků v mm²	Minimální tloušťka vrstvy v mm	Rozměry spojovacích prvků v mm²	
Korunky	0,8	–	0,8	–	Podpora tvaru zubu a/nebo dásní (Incizní, okluzální nebo bazální oblast)
Tříčlenné můstky	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Čtyřčlenné můstky	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Výška: 4 mm, šířka: 3 mm

[b] Uvedené minimální rozměry spojovacího prvku musí být umístěny v dentinové oblasti bloku.

Umístění navržené náhrady v bloku (CAD):

- Aby se zajistilo, že náhrady vyrobené z materiálu IPS e.max ZirCAD Prime vykazují jasně viditelnou incizní část, musí být v softwaru CAD umístěny v bloku co nejvýše. U jednotlivých zubních náhrad se doporučuje umístit náhradu přibližně 1 mm pod horní hranu bloku, aby byla jasně viditelná incizní část. Můstkové náhrady musí být umístěny tak, aby minimální rozměry spojovacích prvků byly umístěny v oblasti dentinu s vysokou pevností v dolních dvou třetinách bloku.



- Označení zhloubení v bloku: Oblast dentinu je označena zhloubením v bloku. Incizní oblast se nachází na protější straně.

Zpracování ve frézovacím stroji (CAM):

- Součinitel smrštění:** Vzhledem k tomu, že IPS e.max ZirCAD Prime se během sintrování zmenšuje přibližně o 17 – 20 %, musí být do softwaru načten nebo ručně zadán součinitel smrštění příslušné šarže, který je součástí kódu na bloku materiálu.
- Pro mokré zpracování** IPS e.max ZirCAD Prime by měla být použita vyhrazená nádoba na chladicí kapalinu, aby se zabránilo křížové kontaminaci s jinými materiály (například prach z frézování). Nepřekračujte maximální množství frézovací chladicí kapaliny pro mokré zpracování. Kontaminace může mít za následek změnu barvy náhrad během sintrování.
- Při suchém zpracování** se ujistěte, že jsou z obráběcí komory jednotky CAM odstraněny veškeré zbytky a že je komora suchá.

2.4 Dokončení

Při oddělování náhrad z bloku se ujistěte, že povrchy nejsou znečištěny žádným povlakem maziva nebo jiných nečistot, protože by to mohlo negativně ovlivnit výsledný odstín.

Všeobecné informace

- Nevysintrované náhrady (nízká hustota) z oxidu zirkoničitého jsou náchylné ke vzniku poškození a k zlomení. Tuto skutečnost je třeba mít na paměti během celého pracovního postupu.
- Pokud je to možné, měl by být proveden jakýkoli nezbytný postup následného zpracování, dokud je náhrada stále v nevysintrovaném stavu (nízká hustota) (dodržujte doporučení týkající se brusných nástrojů^[3]).
- V nevysintrovaném (nízká hustota) stavu se musí zamezit jakémukoli kontaktu s nevhodnými tekutinami a kapalinami neschválenými pro oxid zirkoničitý (např. znečištěná voda a/nebo chladicí kapalina) nebo kontaktními médii (např. okluzní sprej).
- Používejte pouze vhodné brusné nástroje, nízké otáčky a lehký přítlak, abyste zabránili odlomení nebo odštipnutí zejména na okrajích (dodržujte doporučení týkající se brusných nástrojů^[3]).
- Nevysintrovaná náhrada (nízká hustota) se nesmí čistit v ultrazvukové lázni ani pomocí parní čističky.

Náhrady frézované za sucha

- Opatrně oddělte náhradu od držáku pomocí řezacího kotouče nebo vhodných brusných nástrojů^[3]. Upevňovací body konektorů vyhladte vhodnými brusnými nástroji^[3].
- Po dokončení důkladně odstraňte veškerý prach oxidu zirkoničitého měkkým kartáčem a poté náhradu ofoukněte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje.

Náhrady frézované za mokra

- Opatrně oddělte náhradu od držáku pomocí řezacího kotouče nebo vhodných brusných nástrojů^[3]. Upevňovací body konektorů vyhladte vhodnými brusnými nástroji^[3].
- Po dokončení důkladně odstraňte veškerý přilnavý prach oxidu zirkoničitého z náhrady. Mokré náhrady lze opláchnout pomalu tekoucí vodou.
- Abyste nedošlo k poškození náhrady během sintrování, musí být náhrada IPS e.max ZirCAD zcela suchá. Vlhké náhrady nesmí být sintrovány.

Všeobecné poznámky k dokončování

- Hrubé tvrdokovové frézy nebo brusky^[3] s velkými průměry jsou vhodné pouze do určité míry, neboť mohou při povrchové úpravě vyvolávat vibrace, které mohou mimo jiné vést k odštipnutí materiálu. Proto by se měly používat pouze jemné frézy z karbidu wolframu nebo brusky^[3].

- Dodatečně neseperujte oblast spojovacího prvku konstrukcí můstku pomocí separačního kotouče, protože to vede k předem stanoveným bodům zlomu. Dbejte na to, aby při dokončovacích operacích byly zachovány minimální tloušťky stěn a rozměry spojovacího prvku.
- Před sintrováním odstraňte veškerý přilnavý prach oxidu zirkoničitého. Ulpělý prach oxidu zirkoničitého může slinout s náhradou a vést k nepřesnostem při dosazování.
- Náhrada se nesmí pískovat pomocí Al_2O_3 ani skleněnými leštícími perly.

2.5 Sintrování

Sintrování^[2] je tepelný proces, při kterém IPS e.max ZirCAD Prime získává své konečné fyzikální a mechanické vlastnosti, jako je jeho vysoká pevnost a průsvitnost.

Všeobecné poznámky

- Teploty sintrování, které jsou příliš nízké nebo příliš vysoké a/nebo časy sintrování, které jsou příliš krátké nebo příliš dlouhé, budou mít negativní vliv na výše uvedené konečné vlastnosti.
- Pro sintrovací pec Programat CS6 se principiálně nedoporučuje používat sintrovací kuličky.
- Během sintrování nesmí dojít k vzájemnému kontaktu náhrad.
- Musí se dodržet správná volba programu.
- Veškeré příslušenství pro sintrování vždy uchovávejte v čistotě a bez prachu, aby nedošlo ke kontaminaci sintrovaných náhrad.
- Pro správné umístění náhrad do sintrovací pece dodržujte pokyny k obsluze pece, kterou používáte.
-  Musí se dodržet příslušný návod k obsluze sintrovací pece^[2], která se používá.

Zpracování po sintrování

- Před pokračováním vždy nechejte náhradu vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nedotýkejte se horkých objektů kovovými kleštěmi.
- Objekty neofukujte ani rychle nezchlazujte kapalinou.

2.6 Proces dokončování

- Zpracování sintrovaných náhrad by mělo být omezeno na minimum.
- Náhrada by se měla mechanicky opracovávat pouze tehdy, pokud je to absolutně nezbytné.
- Při úpravách použijte pouze mírný přítlač.
- Pokud se pro úpravy používají diamantové brusné nástroje, musí být náhrada chlazená vodou. Alternativně lze použít i jiné brusné nástroje ve spojení s násadecem pro zubní laboratoř.
- Dodržujte doporučení výrobce pro brusné nástroje.
- Zkontrolujte okrajové oblasti a v případě potřeby je mírně upravte.
- Při úpravách náhrad se vyvarujte vytvoření ostrých hran a zaměřte se na zaoblené.
- Nepoužívejte separační disk k rozseparování mezizubních prostor.
- Dbejte na to, aby při úpravách náhrad byly zachovány minimální tloušťky stěn a rozměry spojovacího prvku.
- Používejte pouze nezávadné brusné nástroje.
- Před dalším zpracováním a po něm zkontrolujte náhradu, zda nevykazuje vady a trhliny.
- Před glazováním musí být odstraněn prach oxidu zirkoničitého slinutý s náhradou.
- Náhradu poté očistíte tekoucí vodou nebo proudem páry a vysušíte.

2.7 Dokončení

Před zahájením práce předběžně dokončete a dokončete alespoň okluzní kontaktní plochy. Bazální stranu spojovacích prvků nosné konstrukce můstků také vyhladte pomocí gumových leštících prostředků.

Před sintrováním je možné provést první předleštění, aby se uživatelům ulehčilo leštění. K tomuto účelu používejte pouze leštící prostředky OptraGloss Extra Oral ve tvaru spirálového disku. Používejte pouze lehký přítlač a rychlost max. 5000 otáček za minutu (tmavě modrá) a 10 000 otáček za minutu (světle modrá). Příliš dlouhé předleštění může vést ke zhoršení výsledku leštění. Modrým zbytkům z leštících prostředků je třeba se co nejvíce vyhnout.

Dobře leštěné povrchy pomáhají chránit protějšky zuby před nežádoucím opotřebením. Přitom dbejte na to, aby byl povrch okluzních ploch po funkční úpravě broušením pečlivě vyleštěn (dodržujte doporučení týkající se brusných nástrojů^[3]). K dokončení náhrady jsou k dispozici různé přístupy.

Leštění

Při konečném leštění vyleštíte všechny plochy vnějších povrchů. Tím se minimalizuje tvorba plaku a dosáhne se esteticky příjemného výsledku. K tomuto účelu jsou vhodné leštící prostředky, které se aplikují extraorálně, např. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Předběžné dokončení: Použijte suchý leštící prostředek OptraGloss Extra Oral (diamantový leštící prostředek / tmavě modrý) při nízké rychlosti k vytvoření celkově hladkého povrchu.
- 2) Dokončení: Dokončete funkční oblasti pomocí leštícího prostředku OptraGloss Extra Oral (diamantový leštící prostředek s vysokým leskem / světle modrý)
- 3) Volitelné: Leštění do vysokého lesku pomocí leštící pasty OptraGloss

Technika glazování a dobarvování:

Náhradu dokončete buď pouze glazováním, nebo dobarvením a glazováním v jednom kroku.

- Glazovací technika

a) Glazování pomocí spreje IPS e.max CAD Crystall/Glaze

Umístěte náhradu, jak je popsáno pod článkem „Upevnění náhrady na IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Držte náhradu na krystalizační tyčince IPS e.max CAD Crystallization Pin. Těsně před použitím materiálu IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray jej intenzivně protřepejte, aby se míchací kulička v nádobce volně pohybovala (přibližně 20 sekund). Pokud se sprej neprotřepe dostatečně, při stříkání bude z trysky vycházet převážně hnací médium. V důsledku toho dojde k nedostatečnému pokrytí náhrady glazovacím práškem. Dodržujte vzdálenost 10 cm mezi tryskou a povrchem, na něj se materiál nanáší. Během stříkání držte plechovku spreje pokud možno co nejvíce svisle. Nastříkejte náhradu ze všech stran krátkými střiky, přičemž náhradu současně otáčejte tak, aby byla vytvořena rovnoměrná krycí vrstva. Mezi jednotlivými střiky plechovku opět protřepávejte. Následně nastříkejte náhradu podruhé ze všech stran krátkými střiky, přičemž náhradu současně otáčejte tak, aby byla vytvořena rovnoměrná krycí vrstva. Mezi jednotlivými střiky plechovku opět protřepávejte. Krátce počkejte, než vrstva glazury zaschne a

nabyde bělavé barvy. Plochy, které se nebudou jevit jako rovnoměrná vrstva, se musí nastříkat znovu. Vypalte náhradu s použitím stanovených parametrů vypalování. Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální kapacita sintrovací pece. Dodržte pokyny uvedené pod článkem „Jak postupovat po vypálení“. Ohledně úprav respektujte informace pod článkem „korekční pálení“.

b) **Glazování pomocí prostředku IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo**

Umístěte náhradu, jak je popsáno pod článkem „Upevnění náhrady na IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Následně naneste krycí vrstvu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo rovnoměrně na celé vnější povrchy náhrady pomocí štětce. Pokud je potřeba glazuru připravenou k přímému použití lehce zředít, lze ji smísit s malým množstvím tekutiny IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazuru nenanášejte v příliš silné vrstvě. Zamezte tvorbě „loužiček“, zvláště na okuzálních plochách. Příliš tenká vrstva glazury může vést k neuspokojivému lesku. Pokud prostředek IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo rovněž dosáhne vnitřních aspektů náhrady, před vypálením jej odstraňte suchým kartáčem s krátkými štětinami. Vypalte náhradu s použitím stanovených parametrů vypalování. Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální kapacita sintrovací pece. Dodržte pokyny uvedené pod článkem „Jak postupovat po vypálení“. Ohledně úprav respektujte informace pod článkem „korekční pálení“.

– **Dobarovací technika**

c) **Dobarování a glazování pomocí spreje IPS e.max CAD Crystall./Glaze**

Barvení a glazování pomocí materiálu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray se provádí v jednom vypalovacím cyklu. Umístěte náhradu, jak je popsáno pod článkem „Upevnění náhrady na IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Vytlačte odstíny (shades) nebo barvy (stains) připravené k přímému použití ze stříkačky a důkladně je promíchejte. Odstíny (shades) a barvy (stains) lze mírně naředít pomocí IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konzistence by však měla zůstat pastovitá. Naneste rozmíchané odstíny (shades) a barvy (stains) přímo na náhradu pomocí jemného štětce. Nastříkejte náhradu ze všech stran materiálem IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray tak, aby byla pokryta rovnoměrnou vrstvou. Postupujte podle pokynů pod bodem a). Vypalte náhradu s použitím stanovených parametrů vypalování. Dbejte na to, aby nebyla překročena maximální kapacita sintrovací pece. Dodržte pokyny uvedené pod článkem „Jak postupovat po vypálení“. Ohledně úprav respektujte informace pod článkem „korekční pálení“.

d) **Dobarování a glazování pomocí spreje IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo**

Barvení a glazování materiálu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo se provádí v jednom vypalovacím cyklu. Umístěte náhradu, jak je popsáno pod článkem „Upevnění náhrady na IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Následně naneste IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo rovnoměrně na vnější povrchy náhrady pomocí štětce. Pokud je potřeba glazuru připravenou k přímému použití lehce zředít, lze ji smísit s malým množstvím tekutiny IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazuru nenanášejte v příliš silné vrstvě. Zamezte tvorbě „loužiček“, zvláště na okuzálních plochách. Příliš tenká vrstva glazury může vést k neuspokojivému lesku. Pokud jsou požadovány charakterizace, náhradu lze individuálně upravit pomocí materiálu IPS e.max CAD Crystall./Shades a/nebo IPS e.max CAD Crystall./Stains. Vytlačte odstíny (shades) a barvy (stains) připravené k přímému použití ze stříkačky a důkladně je promíchejte. Odstíny (shades) a barvy (stains) lze mírně naředít pomocí IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konzistence by však měla zůstat pastovitá. Naneste rozmíchané odstíny (shades) a barvy (stains) přímo na nevypálenou vrstvu glazury pomocí jemného štětce. Umístěte náhradu do středu krystalizačního podložky IPS e.max CAD Crystallization Tray. Na vypalovací podložce může být umístěno maximálně 6 členů pro vypalování glazury. Umístěte podložku IPS e.max CAD Crystallization Tray na sintrovací stojan a vypalujte pomocí stanovených parametrů vypalování. Dodržte pokyny uvedené pod článkem „Jak postupovat po vypálení“. Ohledně úprav respektujte informace pod článkem „korekční pálení“.

– **Korekční pálení**

Pokud jsou po krystalizaci požadovány další charakterizace nebo úpravy, je možné provést korekční pálení s materiály IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains a Glaze. Pro cyklus korekčního pálení také použijte destičku IPS e.max CAD Crystallization Tray na sintrovacím stojanu. Použijte IPS e.max CAD Crystall./Add-On včetně příslušné mísičky tekutiny k provedení menších úprav tvaru (např. proximální kontaktní body). Naneste namíchaný přídatný materiál přímo na nevypálenou glazovací pastu a/nebo dobarovací barvy v oblastech, které mají být upraveny a vypáleny. Pokud používáte glazovací sprej, nejprve naneste dobarovací barvy. Následně doplňte chybějící oblasti pomocí přídatného materiálu. Glazovací sprej aplikujte ihned po aplikaci přídatného materiálu a vypalte. Po nanesení přídatného materiálu proveďte opravné vypalování.

Upevňování náhrady na tyčinku IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Zvolte největší možný pin IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), který nejlépe „vyplní“ vnitřek náhrady, ale nebude přicházet do kontaktu s okolními stěnami korunky.
2. Následně vyplňte vnitřek náhrady materiálem IPS Object Fix Putty nebo Flow až po okraj náhrady. Po vytlačení materiálu stříkačkou s IPS Object Fix Putty/Flow okamžitě opět těsně uzavřete. Po výjmutí z hliníkového sáčku je ideální stříkačkovat v uzavíratelném plastovém sáčku nebo v nádobě s víhkovou atmosférou.
3. Zatláchte vybraný pin IPS e.max CAD Crystallization Pin hluboko do materiálu IPS Object Fix Putty nebo Flow, aby v něm byl dostatečně zajištěn.
4. Zabraňte ucpávání zbytků přípravku IPS Object Fix na vnějším povrchu náhrady. Očistěte případné znečištění pomocí štětce navlhčeného vodou a poté náhradu osušte.

Jak postupovat po vypálení

Po dokončení vypalovacího cyklu vyjměte náhradu z pece (počkejte na akustický signál pece) a ponechte ji vychladnout na pokojovou teplotu na místě chráněném před průvanem. Horkých objektů se nesmíte dotýkat kovovými kleštěmi. Sejměte náhradu z vytvrzeného materiálu IPS Object Fix Putty / Flow. Odstraňte případné zbytky ultrazvukem ve vodní lázni nebo parním čističkou. Pokud je třeba provést úpravy náhrady broušením, dbejte na to, abyste předešli přehřátí keramiky.

Kombinační tabulka odstínů

Přizpůsobená charakteristika a odstín jsou dosaženy za pomoci dobarovacích materiálů IPS e.max CAD Crystall.

Ostín zubu A – D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./Shade		0						1				2				3					4
IPS e.max CAD Crystall./Shade Incisal					I1					I2			I1					I2			
Barviva IPS e.max CAD Crystall.		bílá			krémová		sunset			měděná		olivová		khaki				mahagon			

Parametry vypalování

IPS e.max ZirCAD Prime

Pálení korekčních materiálů / barviv / glazur s materiály IPS e.max CAD Crystall.

Pec Programat		Pohotovostní teplota B [°C]	Doba uzavření S [min]	Rychlost ohřevu t ↗ [°C/min]	Teplota vypalování T1 [°C]	Doba výdrže na teplotě H1 [min]	Rychlost ohřevu t ↗ [°C/min]	Teplota vypalování T2 [°C]	Doba výdrže na teplotě H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dlouhodobé ochlazování L [°C]	Rychlost ochlazování tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazura ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Pálení korekčních materiálů / barviv / glazur s materiálem IPS e.max CAD Crystall. Přídavný materiál

Pec Programat		Pohotovostní teplota B [°C]	Doba uzavření S [min]	Rychlost ohřevu t ↗ [°C/min]	Teplota vypalování T1 [°C]	Doba výdrže na teplotě H1 [min]	Rychlost ohřevu t ↗ [°C/min]	Teplota vypalování T2 [°C]	Doba výdrže na teplotě H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Dlouhodobé ochlazování L [°C]	Rychlost ochlazování tl [°C/min]
CS6		–	Glazura ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) Destička IPS CAD Speed Tray, maximálně 3 členy nebo jeden můstek

^(b) Umístěte destičku IPS e.max CAD Crystallization Tray na sintrovací podložku, maximálně 6 členů

^(c) Hodnoty pro předběžné sušení

^(d) Třetí stupeň ohřevu

2.8 Dosazení

Před dosazením upravte náhradu IPS e.max ZirCAD Prime pískováním vnitřních stran korunky s pomocí Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar nebo Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 bar.

	Adhezivní cementace e.g. Multilink® Automix	Samo-adhezivní upevňování e.g. SpeedCEM® Plus	Konvenční upevňování např. cement ZirCAD®
Požadavky na preparaci	Nerentetivní preparace	Retentivní preparace	Retentivní preparace
Pískování	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar nebo Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Čištění po vyzkoušení	např. Ivoclean		
Kondicionování	60 s pomocí např. Monobond® Plus	–	
Korunky	✓		
Můstky	✓		

3 Bezpečnostní informace

- V případě vážných nehod souvisejících s produktem kontaktujte společnost Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/ Lichtenštejnsko, webové stránky: www.ivoclar.com, a své místní veřejné zdravotnické úřady.
- Aktuální návod k použití je k dispozici na webových stránkách (www.ivoclar.com/eIFU).
- Vysvětlení symbolů: www.ivoclar.com/eIFU
- Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) je k dispozici v Evropské databázi zdravotnických zařízení (European Database on Medical Devices) (EUDAMED) na webu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Základní UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Varování

- Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu (SDS) (k dispozici na www.ivoclar.com).
- Při zpracování bloků z IPS e.max ZirCAD Prime vzniká prach, který může podráždit pokožku a oči a může způsobit poškození plic. Dbejte na bezchybnou funkci odsávacího zařízení vašeho frézovacího stroje a na vašem pracovišti. Nevdechujte prach z broušení při dokončovacích operacích a používejte respirátor (třída částic prachu FFP2) a rovněž ochranné brýle a rukavice.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Nevdechujte rozprášenou mlhu. Nádobu je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním světlem a teplotami přes 50 °C. Plechovku neotevírejte násilím ani nevhadzujte do ohně, a to ani po jejím úplném vyprázdnění.

Informace k likvidaci produktu

Zbytky materiálu nebo náhrad se musí likvidovat v souladu s příslušnými národními předpisy.

Zbytková rizika

Uživatelé si musí být vědomi skutečností, že jakýkoli stomatologický zákrok v ústní dutině zahrnuje určitá rizika. Jsou známa následující klinická zbytková rizika:

- Chipping / fraktura / decementace materiálu náhrady může vést k náhodnému požití nebo vdechnutí materiálu a k dalšímu zubnímu ošetření.
- Přebytek cementu může vést k podráždění měkké tkáně / gingivy. Progresivní zánět může vést k resorpci kosti nebo periodontitidě.

4 Doba použitelnosti a skladování

- V původním balení
- Na suchém místě
- Chraňte před fyzickým nárazem nebo vibracemi.

5 Další informace

Materiál uchovávejte mimo dosah dětí!

Materiál byl vyvinut výlučně pro použití ve stomatologii. Zpracování je nutné provádět výhradně podle návodu k použití. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu nebo uvedeně oblasti aplikace. Uživatel nese odpovědnost za otestování produktů z hlediska jejich vhodnosti a použití pro jakýkoli účel, který není výslovně uveden v návodu k použití.

^[1] Kompletní seznam kompatibilních systémů CAD/CAM je k dispozici na adrese www.ivoclar.com.

^[2] např. Programat CSA, Programat CSA CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire není registrovaná ochranná známka společnosti Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Flow chart Ivoclar Vivadent „Doporučené brusné nástroje pro extraorální a intraorální použití“

1 Zamýšľané použitie

Účel použitia

Korunky a mostíky v prednej a zadnej oblasti

Cieľová skupina pacientov

Pacienti s trvalým chrupom

Zamýšľaný používateľ/speciálne školenie

- Zubní lekári (výroba náhrad „pri zubárskom kresle“; klinický pracovný postup)
- Technici zubných laboratórií (zhotovovanie zubných náhrad v zubnom laboratóriu)

Špeciálne školenie nie je potrebné.

Použitie

Len na použitie v dentálnej oblasti.

Opis

IPS emax® ZirCAD Prime je blok z oxidu zirkoničitého na zhotovovanie fixných celoplošných náhrad predných a zadných zubov. IPS e.max ZirCAD Prime sa môže spracovať na autorizovanom stroji CAD/CAM.^[1]

Po mokrom alebo suchom spracovaní bloku sa náhrady spekajú v spekacej peci^[2]. Po spekaní sa náhrady leštia pomocou napr. OpraGloss® Extra Oral alebo sú glazované, prípadne charakterizované a glazované pomocou hmôt IPS e.max CAD Crystall./.

Technické údaje

IPS e.max ZirCAD Prime			
Veľkosti blokov	C17, B50		
Rozsah odtieňov	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Charakteristiky	Jednotka	Špecifikácie	Typická priemerná hodnota
CTE (25 – 500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Pevnosť v ohybe (biaxiálny, dentín)	[MPa]	≥ 900	1 100
Lomová húževnatosť (dentín)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (podľa normy ISO 14627:2012)
Chemická rozpustnosť	[µg/cm ²]	< 100	–
Typ/trieda	Typ II/trieda 5		

Podľa normy ISO 6872:2015

Indikácie

Chýbajúca štruktúra predných a zadných zubov, čiastočný edentulizmus v prednej a zadnej oblasti

Typy náhrad:

- Korunky
- Mostíky (max. 2 prepojené pontiky, max. 4-jednotkové mostíky)

Kontraindikácie

- Použitie výrobku je kontraindikované pri preukázanej alergii pacienta na niektoré z jeho zložiek

Obmedzenia použitia

Nepoužívajte výrobok v nasledujúcich prípadoch:

- Neliečený bruxizmus (po osadení je vhodné použiť dlahu)
- Hybridné opierky a korunky s hybridnou opierkou
- Dočasné osadenie

Výrobok sa nesmie opätovne použiť

-  Nepoužívajte opakovane

V nasledujúcich situáciách sa nedá zabezpečiť úspešný postup:

- Nedodržanie požadovaných minimálnych hrúbok stien a minimálnych rozmerov spojovacích prvkov
- Frézovanie blokov v nekompatibilnom systéme CAD/CAM^[1]
- Spekanie v nekompatibilnej spekacej peci
- Miešanie glazúry, odtieňov a farieb IPS e.max CAD Crystall./ s inou dentálnou keramikou (napr. glazúry, odtiene a esencie IPS Ivocolor)
- Použitie nekompatibilných materiálov alebo kontakt s nimi

Glazovací sprej IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Intraorálna aplikácia

Vedľajšie účinky

V súčasnosti nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Interakcie

V súčasnosti nie sú známe žiadne interakcie.

Klinický prínos

- Rekonštrukcia žuvacej funkcie
- Obnova estetiky

Zloženie

Komponenty	Percentuálny podiel (%) hmotnosti
Oxid zirkoničitý (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Oxid yttritý (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Oxid hafničitý (HfO_2)	≤ 5,0
Oxid hlinitý (Al_2O_3)	≤ 1,0
Iné oxidy	≤ 1,5

2 Aplikácia

K dispozícii sú nasledujúce bloky a techniky spracovania:

Technika spracovania			Typy náhrad	
Technika leštenia	Glazovacia technika	Technika farbenia	Korunky	Mostíky
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Stanovenie farby

Pred stanovením farby vyčistite zuby. Odtieň určite podľa víhkého a preparovaného zuba alebo podľa susediaceho zuba. Podľa najväčšej sfarbenej oblasti náhrady určite odtieň preparovaného zuba.

Pri technike leštenia sa efektový odtieň môže líšiť od efektu podľa vzorkovníka farieb. V závislosti od stupňa leštenia sa zvyšuje efekt/intenzita odtieňa. Odporúča sa zvoliť podľa potreby odtieň bloku o jeden odtieň svetlejší ako cieľový.

2.2 Príprava

Zub preparujte podľa pravidiel pre celokeramické náhrady a dbajte na dodržanie minimálnych hrúbok steny:

- Žiadne uhly ani hrany nepreparujte
- Príprava boku so zaoblenými vnútornými hranami alebo príprava so skosením
- Uvedené rozmery odrážajú minimálnu hrúbku steny náhrad IPS e.max ZirCAD
- Na zabezpečenie optimálneho spracovania v stroji CAD/CAM musí byť polomer preparačných hrán minimálne 1,0 mm (geometria frézovacieho nástroja)

Zadná korunka	Predná korunka	3-prvkové mostíky	
		Zadná korunka ako mostikový oporný skelet	Predná korunka ako mostikový oporný skelet
4-prvkové mostíky			
		Zadná korunka ako mostikový oporný skelet	Predná korunka ako mostikový oporný skelet

Rozmery v mm

2.3 Spracovanie CAD/CAM

Pri navrhovaní náhrady dbajte na uvedené minimálne hrúbky stien a rozmery spojovacieho prvku.


	Zadná oblasť		Predná oblasť		Typ návrhu
	Minimálna hrúbka vrstvy v mm	Rozmery spojovacieho prvku v mm ²	Minimálna hrúbka vrstvy v mm	Rozmery spojovacieho prvku v mm ²	
Korunky	0,8	–	0,8	–	Podpora tvaru zubu alebo ďasien (incizálne, okluzálne alebo bazálne)
3-prvkové mostiky	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4-prvkové mostiky	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Výška: 4 mm, šírka: 3 mm

[b] Spojovací prvok uvedených minimálnych rozmerov sa musí umiestniť v dentínovej oblasti bloku.

Umiestnenie navrhovanej náhrady v bloku (CAD):

- Na zabezpečenie jasne viditeľnej oblasti skloviny na náhradách zhotovených z IPS e.max ZirCAD Prime sa náhrady v softvéri CAD musia umiestniť v bloku čo najvyššie. V prípade náhrad s jedným zubom sa odporúča umiestňovať náhradu približne 1 mm pod horný okraj bloku na dosiahnutie jasne viditeľnej incizálnej oblasti. Náhrady v mostikoch musia byť umiestnené tak, aby minimálne rozmery spojovacieho prvku boli umiestnené v oblasti vysoko pevného dentínu v spodných dvoch tretinách bloku.



- Označovacia priehlbina v bloku: Oblasť dentínu označuje priehlbina v bloku. Rezná plocha je umiestnená na opačnej strane.

Spracovanie vo frézke (CAM):

- Faktor zmrštenia:** Keďže IPS e.max ZirCAD Prime sa spekaním zmršťuje približne o 17 % – 20 %, do softvéru sa musí načítať alebo ručne zadať faktor zmrštenia príslušnej šarže, uvedený v kóde na bloku hmoty.
- Pri spracovaní** IPS e.max ZirCAD Prime za mokra sa musí používať špeciálna nádoba na frézovaciu kvapalinu na zabránenie krížovej kontaminácii (napr. frézovacím prachom). Pri spracovaní za mokra neprekračujte maximálne množstvo frézovacej kvapaliny. Kontaminácia môže spôsobiť zmenu farby náhrad pri spekaní.
- Pri spracovaní za sucha** sa uistite, že z komory jednotky CAM boli odstránené všetky zvyšky a že komora je suchá.

2.4 Finalizácia

Pri oddeľovaní náhrad od bloku sa uistite, že nie sú znečistené žiadnym tukom ani rozmazaným filmom, pretože to môže mať negatívny vplyv na výsledný odtieň.

Všeobecné informácie

- Nezhotúnené spekané náhrady z oxidu zirkoničitého sú náchylné na poškodenie a lom. Túto skutočnosť treba mať na zreteli počas celého pracovného postupu.
- Ak je to možné, všetky potrebné postupy následného spracovania by sa mali vykonať, keď je náhrada ešte v stave pred zhutňovacím spekaním (dodržiavajte odporúčania ohľadom brúsnych nástrojov^[3]).
- V stave bez zhutňovacieho spekania sa musí vylúčiť kontakt s kvapalinami, ktoré nie sú vhodné alebo schválené pre oxid zirkoničité (napr. kontaminovaná voda alebo chladiaca kvapalina), resp. kontaktnými médiami (napr. okluzálny sprej).
- Používajte len vhodné brúsne nástroje, nízke otáčky a mierny prítlak, aby ste predišli rozvrstveniu a odštiepeniu, najmä na okrajoch (dodržiavajte odporúčania ohľadom brúsnych nástrojov^[3]).
- Nezhotúnená spekaná náhrada sa nesmie čistiť v ultrazvukovom kúpeli ani prúdom pary.

Náhrady frézované nasucho

- Náhradu opatrne oddel'te od držiaka oddeľovacím kotúčom alebo vhodnými brúsnymi nástrojmi^[3]. Miesta pripavenia tyčkových príchytiek vyhlad'te vhodnými brúsnymi nástrojmi^[3].
- Po finalizácii dôkladne odstráňte všetok príľnutý prach z oxidu zirkoničitého mäkkou kefkou alebo vyfúkaním náhrady stlačeným vzduchom bez oleja.

Náhrady frézované navlhko

- Náhradu opatrne oddel'te od držiaka oddeľovacím kotúčom alebo vhodnými brúsnymi nástrojmi^[3]. Miesta pripavenia tyčkových príchytiek vyhlad'te vhodnými brúsnymi nástrojmi^[3].
- Po finalizácii dôkladne odstráňte z náhrady všetok príľnutý prach z oxidu zirkoničitého. Náhrady frézované navlhko sa môžu oplachovať pomalým prúdom vody.
- Náhrada z IPS e.max ZirCAD musí byť dokonale suchá, aby sa predišlo jej poškodeniu pri spekaní. Vlhké náhrady sa nesmú spekať.

Všeobecné pokyny na finalizáciu

- Hrubé frézy z karbidu volfrámu alebo brúsne nástroje^[3] veľkých priemerov sú vhodné len do určitej miery, pretože pri finalizácii môžu vibrovať, čo môže mať okrem iného za následok odlamovanie. Preto sa musia používať len jemné frézy alebo brúsne nástroje z karbidu volfrámu^[3].
- Oblasť spojovacieho prvku mostíkových konštrukcií „neoddeľujte dodatočne“ deliacim kotúčom. Spôsobuje to nežiaduci lom na predurčených miestach. Pri finalizácii dbajte na dodržanie minimálnych hrúbok stien a rozmerov spojovacích prvkov.

- Pred spekaním dôkladne odstráňte z náhrady všetok príľnutý prach z oxidu zirkoničitého. Príľnutá častica oxidu zirkoničitého sa môže spieť s náhradou a spôsobíť nepresnosti pri osadzovaní.
- Náhrada sa nesmie opieskovať použitím Al_2O_3 ani sklenených korálikov.

2.5 Spekanie

Spekanie⁽²⁾ je tepelný proces, pri ktorom IPS e.max ZirCAD Prime získava svoje konečné fyzikálne a mechanické vlastnosti, ako je vysoká pevnosť a priesevitosť.

Všeobecné poznámky

- Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty spekania alebo príliš krátke resp. príliš dlhé časy spekania majú negatívny vplyv na vyššie uvedené konečné vlastnosti.
- Pre používanú spekáciu pec Programat CS6 sa principiálne neodporúčajú spekacie perličky.
- Počas spekania sa náhrady nesmú navzájom dotýkať.
- Musí sa dodržať správny výber programu.
- Spekacie pomôcky udržiavajte v čistom stave bez prachu, aby sa spekané náhrady nekontaminovali.
- Pri správnom umiestňovaní náhrad v spekacej peci sa riadte pokynmi k príslušnej peci.
-  Príslušný návod na obsluhu používanej spekacej pece⁽²⁾ sa musí dodržiavať.

Opracovanie po spekaní

- Predtým, ako budete pokračovať, nechajte náhrady vždy vychladnúť na izbovú teplotu.
- Nedotýkajte sa kovovými kliešťami horúcich predmetov.
- Predmety neopieskujte ani prudko neochladzujte.

2.6 Postup finalizácie

- Opracovanie spekaných náhrad sa musí obmedziť na minimum.
- Náhrada by sa mala mechanicky opracovávať len aj je to absolútne nevyhnutné.
- Pri prepracovaní používajte len malý prítlak.
- Pri ďalšom opracovávaní diamantovými brúsnymi telieskami sa musí používať chladenie vodou. Alternatívne sa môžu použiť iné brúsne nástroje v spojení so zubným laboratórnym násadcom.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu brúsneho nástroja.
- Skontrolujte okrajové oblasti a podľa potreby ich jemne prepracujte.
- Pri prepracovávaní náhrad sa vyhnite navrhovaniu ostrých hrán, snažte sa o zaoblenie.
- Na oddelenie medzizubných oblastí nepoužívajte deliaci kotúč.
- Pri prepracovaní dbajte na dodržanie minimálnych hrúbok stien a rozmerov spojovacích prvkov.
- Používajte iba bezchybné brúsne nástroje.
- Pred a po ďalšom spracovaní skontrolujte, či na náhrade nie sú žiadne kazy ani trhliny.
- Pred glazovaním odstráňte z náhrady spečený prachový oxid zirkoničitý.
- Náhradu potom vyčistíte prúdom vody alebo pary a osušte.

2.7 Dokončovacie úpravy

Pred pokračovaním predbežne dokončíte a dokončíte aspoň okluzné kontaktné plochy. Dodatočne vyhladte bazálnu stranu spojovacích prvkov v mostíkoch gumovými leštičkami.

Prvé predbežné leštenie je možné pred spekaním, aby sa pre používateľov uľahčilo úsilie pri leštení. Na tento účel používajte iba leštičky OptraGloss Extra Oral v tvare „Spiral Wheel“. Uistite sa, že používate iba ľahký kontaktný tlak a rýchlosť max. 5 000 otáčok za minútu (trnavomodrá) a 10 000 otáčok za minútu (svetlomodrá). Predbežné leštenie na príliš dlhú dobu môže viesť k zhoršeniu výsledku leštenia. Modrým zvýškom z leštičky by ste sa mali čo najviac vyhnúť.

Dobre leštené povrchy pomáhajú chrániť protichodné zuby pred nežiaducim opotrebovaním. Dbajte, aby bol povrch brúsených okluzálnych povrchov po funkčnej úprave predmetom starostlivo vyleštený (dodržiavajte odporúčania týkajúce sa brúsnych nástrojov⁽³⁾). Na dokončenie náhrad sú k dispozícii rôzne prístupy.

Leštenie

Pri konečnom leštení vyleštíte všetky oblasti vonkajších povrchov. Tým sa minimalizuje tvorba zubného povlaku a dosiahne sa esteticky príjemný výsledok. Na tento účel sú vhodné leštičky, ktoré sa nanášajú extraorálne, napr. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Predfinálna úprava: Na dosiahnutie jemného celkového povrchu použite nasucho OptraGloss® Extra Oral (diamantový predleštič/ trnavomodrý) pri nízkych otáčkach.
- 2) Finalizácia: Na finálnu úpravu funkčných oblastí použite leštičku OptraGloss Extra Oral (diamantová leštička na vysoký lesk/ svetlomodrá).
- 3) Voliteľne: Leštenie s vysokým leskom pomocou leštiacej pasty OptraGloss

Technika glazovania a farbenia

Náhradu dokončíte buď len glazovaním, alebo zafarbením a glazovaním v jednom kroku.

- Glazovacia technika

a) Glazovanie použitím glazovacieho spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Náhradu umiestnite podľa opisu v časti „Fixácia náhrady na kryštalizačnom čape IPS e.max CAD“. Náhradu držte za kryštalizačný čap IPS e.max CAD. Bezprostredne pred použitím dôkladne pretrepte glazovací sprej IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray, kým sa miešacia guľôčka v nádobe nebude voľne pohybovať (približne 20 sekúnd). Ak sprej dostatočne nepretrepete, streknutím sa vypustí najmä hnací plyn. V dôsledku toho bude náhrada nedostatočne potiahnutá glazovacím práškom. Dodržujte vzdialenosť 10 cm medzi dýzou a postrekovaným povrchom. Počas postreku držte plechovku so sprejom čo najbližšie k zvislej polohe. Náhradu postriekajte zo všetkých strán krátkymi stremkami, pričom náhradu súčasne otáčajte, aby sa vytvorila rovnomerná prekryvná vrstva. Plechovku medzi jednotlivými postrekmi znova pretrepte. Náhradu potom postriekajte zo všetkých strán po druhý raz krátkymi stremkami a súčasne ju otáčajte, aby sa vytvorila rovnomerná prekryvná vrstva. Plechovku medzi jednotlivými postrekmi znova pretrepte. Chvilu počkajte, kým vrstva glazúry uschne a nenadobudne belavú farbu. Oblasť, kde vrstva nie je rovnomerná, sa musia znova prestrieť. Vypáňte náhradu pomocou stanovených parametrov vypalovania. Uistite sa, že maximálna nosnosť spekacej pece nie je prekročená. Dodržujte pokyny uvedené v časti „Ako postupovať po vypalovaní“. V súvislosti s úpravami dodržiavajte informácie v časti „Korekčné vypalovanie“.

b) **Glazovanie** použitím IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Náhradu umiestnite podľa opisu v časti „Fixácia náhrady na kryštalizačnom čape IPS e.max CAD“. Následne rovnomerne naneste štetcom kryciu vrstvu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo na celé vonkajšie povrchy náhrady. Ak je glazúru pripravenú na priame použitie potrebné trochu zriediť, zmiešajte ju s malým množstvom tekutiny IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazúru nenanášajte v príliš hrubej vrstve. Vyvarujte sa „zlievaniu“, najmä na oklúznom povrchu. Pri príliš tenkej glazovacej vrstve môže byť lesk neuspokojivý. Ak sa pasta IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo náhodou dostane na vnútorné strany náhrady, pred vypálením ju odstráňte suchým štetcom s krátkym vlasom. Vypáľte náhradu pomocou stanovených parametrov vypaľovania. Uistite sa, že maximálna nosnosť spekacej pece nie je prekročená. Dodržujte pokyny uvedené v časti „Ako postupovať po vypaľovaní“. V súvislosti s úpravami dodržiavajte informácie v časti „Korekčné vypaľovanie“.

– **Technika farbenia**

c) **Farbenie a glazovanie** použitím spreja IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Farbenie a glazovanie systémom IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray v jednom cykle výpalu. Náhradu umiestnite podľa opisu v časti „Fixácia náhrady na kryštalizačnom čape IPS e.max CAD“. Vytlačte zo striekačky odtiene alebo farby, pripravené na priame použitie, a dôkladne ich premiešajte. Farby a odtiene sa môžu mierne nariediť použitím kvapaliny IPS e.max CAD Crystall./Glaze. Konzistencia by aj naďalej mala zostať pastovitá. Jemným štetcom naneste namiešané odtiene a farby priamo na náhradu. Náhradu postriekajte IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray zo všetkých strán, aby sa pokryla rovnomernou vrstvou. Postupujte podľa pokynov bodu a). Vypáľte náhradu pomocou stanovených parametrov vypaľovania. Uistite sa, že maximálna nosnosť spekacej pece nie je prekročená. Dodržujte pokyny uvedené v časti „Ako postupovať po vypaľovaní“. V súvislosti s úpravami dodržiavajte informácie v časti „Korekčné vypaľovanie“.

d) **Farbenie a glazovanie** použitím IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Farbenie a glazovanie použitím IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo v jednom cykle výpalu. Náhradu umiestnite podľa opisu v časti „Fixácia náhrady na kryštalizačnom čape IPS e.max CAD“. Následne rovnomerne naneste štetcom na vonkajšie povrchy náhrady IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo. Ak je glazúru pripravenú na priame použitie potrebné trochu zriediť, zmiešajte ju s malým množstvom tekutiny IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Glazúru nenanášajte v príliš hrubej vrstve. Vyvarujte sa „zlievaniu“, najmä na oklúznom povrchu. Pri príliš tenkej glazovacej vrstve môže byť lesk neuspokojivý. Ak sa požaduje charakterizácia, náhradu môžete individualizovať odtieňmi IPS e.max CAD Crystall./Shades alebo farbami IPS e.max CAD Crystall./Stains. Vytlačte zo striekačky odtiene a farby, pripravené na priame použitie, a dôkladne ich premiešajte. Farby a odtiene sa môžu mierne nariediť použitím kvapaliny IPS e.max CAD Crystall./Glaze. Konzistencia by aj naďalej mala zostať pastovitá. Jemným štetcom naneste priamo na nevypálenú glazovaciu vrstvu namiešané odtiene a farby. Náhradu uložte do stredu kryštalizačnej misky IPS e.max CAD Crystallization Tray. Na vypaľovací zásobník sa pri glazovacom výpale môže umiestniť maximálne 6 kusov. Kryštalizačnú misku IPS e.max CAD Crystallization Tray uložte na spekáci zásobník a vypáľte ju pri stanovených parametroch vypaľovania. Dodržujte pokyny uvedené v časti „Ako postupovať po vypaľovaní“. V súvislosti s úpravami dodržiavajte informácie v časti „Korekčné vypaľovanie“.

– **Korekčné vypaľovanie**

Ak budú potrebné ďalšie charakterizácie alebo úpravy, na korekčné vypaľovanie sa môžu použiť odtiene, farby a glazúra IPS e.max CAD Crystall./.. Používajte aj kryštalizačný zásobník IPS e.max CAD Crystallization Tray a uložte ho na spekáci zásobník pre cyklus korekčného výpalu. Na menšie úpravy tvaru (napr. proximálnych kontaktných bodov) použite hmotu IPS e.max CAD Crystall./Add-On aj s príslušnou miešacou kvapalinou. Namiešaný prídavný materiál naneste priamo na nevypálenú glazovaciu pastu alebo farby a odtiene v oblastiach, ktoré sa majú upraviť, a vypáľte ich. Ak sa používa glazovací sprej, nanášajte najprv odtiene a farby (Shades a Stains). Následne doplňte na chýbajúce oblasti hmotu Add-On. Glazúru v spreji aplikujte ihneď po aplikácii Add-On a vypáľte. Po nosení prídavného materiálu Add-On vykonajte korekčný výpal.

Upevnenie náhrady na kryštalizačnom čape IPS e.max CAD

1. Vyberte najväčší možný kryštalizačný čap IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), ktorý najlepšie „vyplní“ vnútro náhrady, ale nepríde do kontaktu s okolitými stenami korunky.
2. Vnútro náhrady potom vyplňte hmotou IPS Object Fix Putty alebo Flow až po okraj náhrady. Po vytlačení hmoty striekačkou s IPS Object Fix Putty/Flow okamžite pevne uzavrite. Po vybratí z hliníkoveho vrečka je ideálne uložiť striekačku do plastového vrečka alebo nádoby s vlhkou atmosférou.
3. Kryštalizačný čap IPS e.max CAD hlboko zatlačte do hmoty IPS Object Fix Putty alebo Flow tak, aby sa dostatočne zaistil.
4. Nedovoľte, aby na vonkajší povrch náhrady prišli ani akékoľvek zvyšky prípravku IPS Object Fix. Štetcom namočeným do vody vyčistite všetky prípadné nečistoty a vysušte.

Ako postupovať po vypaľovaní

Náhradu po ukončení vypaľovacieho cyklu vyberte (počkajte na zvukový signál pece) a náhrady nechajte vychladnúť pri izbovej teplote, chránené proti prievanu. Kovovou pinzetou sa nesmiete dotýkať horúcich predmetov. Náhradu vyberte z vytvrdnutého IPS Object Fix Putty/Flow. Ultrazvukom vo vodnom kúpeli alebo prúdom pary odstráňte všetky zvyšky. Ak je potrebné prebrúsenie náhrady¹⁾, nie je prípustné prehriatie keramiky.

Tabuľky farebných kombinácií

Individuálne charakterizácie a úpravy odtieňov sa aplikujú systémom IPS e.max CAD Crystall./Shades a Stains.

Odtieň A – D	B1	B2	B3	B4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4				
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	biela				krémová				západ slinka				meď				olivová				kaki		mahagón

Parametre vypaľovania

IPS e.max ZirCAD Prime

Korekčné/odtieňové/glazovanie vypaľovanie s hmotami IPS e.max CAD Crystall./.

Pec Programat		Stav pripravenosti teplota B [°C]	Čas uzatvorenia S [min]	Rýchlosť zahrievania t [°C/min]	Teplota výpalu T1 [°C]	Čas výdrže H1 [min]	Rýchlosť zahrievania t [°C/min]	Teplota výpalu T2 [°C]	Čas výdrže H2 [min]	Vákuum 1 11 12 [°C]	Podtlak 2 21 22 [°C]	Dlhodobé chladenie L [°C]	Rýchlosť chladenia tL [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazúra Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korekčné/odtieňové/glazovanie vypaľovanie s IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Pec Programat		Stav pripravenosti teplota B [°C]	Čas uzatvorenia S [min]	Rýchlosť zahrievania t [°C/min]	Teplota výpalu T1 [°C]	Čas výdrže H1 [min]	Rýchlosť zahrievania t [°C/min]	Teplota výpalu T2 [°C]	Čas výdrže H2 [min]	Vákuum 1 11 12 [°C]	Podtlak 2 21 22 [°C]	Dlhodobé chladenie L [°C]	Rýchlosť chladenia tL [°C/min]
CS6		–	Glazúra Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) Rýchlostný zásobník IPS CAD, max. 3 jednotky alebo jeden mostík

^(b) Kryštalizačný zásobník IPS e.max CAD uložte na spekací zásobník, max. 6 kusov

^(c) Parametre predbežného sušenia

^(d) Tretí stupeň ohrevu

2.8 Osadzovanie

Pred nasadením náhrady z IPS e.max ZirCAD Prime upravujte opieskovaním vnútorných strán korunky pomocou Al₂O₃, 25 - 70 µm, 1 bar alebo Al₂O₃, 70 - 110 µm, 1,5 bar.

	Cementácia lepidlom napr. Multilink® Automix	Cementácia samolepiacim prostriedkom napr. SpeedCEM® Plus	Konvenčná cementácia napr. ZirCAD® Cement
Požiadavky na prípravu	Neretenčná preparácia	Retenčná preparácia	Retenčná preparácia
Opieskovanie	Al ₂ O ₃ , 25 – 70 µm, 1 bar alebo Al ₂ O ₃ , 70 – 110 µm, 1,5 bar		
Čistenie po skúške	napr. Ivoclean		
Kondicionovanie	60 s napr. s Monobond® Plus	–	
Korunky	✓		
Mostíky	✓		

3 Informácie o bezpečnosti

- Pri závažných incidentoch súvisiacich s týmto výrobkom sa obráťte na spoločnosť Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Lichtenštajnsko, webové sídlo: www.ivoclar.com, a miestne úrady verejného zdravotníctva.
- Aktuálne návody na používanie sú k dispozícii na webovom sídle www.ivoclar.com/elFU.
- Vysvetlenie symbolov: www.ivoclar.com/elFU.
- Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) získate z Európskej databázy zdravotníckych pomôcok (EUDAMED) na adrese <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Základný UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Upozornenia

- Rešpektujte kartu bezpečnostných údajov (SDS) (k dispozícii na www.ivoclar.com).
- Pri spracovaní blokov IPS e.max ZirCAD Prime vzniká prach, ktorý môže dráždiť pokožku a oči a spôsobiť poškodenie pľúc. Skontrolujte bezchybnú funkciu odsávania na vašej frézke a vášho pracoviska. Nevdychujte brúsny prach pri konečnej úprave a noste masku proti prachu (častice triedy FFP2), ako aj ochranné okuliare a rukavice.
- Glazovací sprej IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Nevdychujte rozprášenú hmlu. Nádobu je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Plechovku neotvárajte násilím a nespálujte ani po úplnom vyprázdnení.

Informácie o likvidácii

Zvyšné zásoby alebo odstránené výplne sa musia zlikvidovať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami.

Zvyškové riziká

Používatelia by si mali byť vedomí, že každý dentálny zákrok v ústnej dutine je spojený s určitými rizikami. Známe sú tieto klinické zvyškové riziká:

- Odlomenie/lom/deštrukcia materiálu zubnej náhrady môže viesť k neúmyselnému prehltnutiu alebo vdýchnutiu materiálu, a tým aj k opätovnému ošetrovaniu chrupu.
- Nadbytok cementu môže spôsobiť podráždenie mäkkého tkaniva/čriasien. Progredujúci zápal môže spôsobiť až resorpciu kosti alebo parodontitídu.

4 Čas použiteľnosti a skladovateľnosť

- V pôvodnom balení
- Na suchom mieste
- Nevystavujte fyzickým nárazom ani vibráciám.

5 Ďalšie informácie

Hmotu uchovávajúte mimo dosahu detí!

Hmota bola vyvinutá výhradne na použitie v zubnom lekárstve. Spracovanie musí prebiehať striktne podľa návodu na používanie. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku iného použitia alebo neodborného spracovania. Za odskúšanie vhodnosti výrobkov a za každé také použitie, ktoré nie je výslovne uvedené v návodoch, zodpovedá používateľ.

^[1] Kompletný zoznam kompatibilných CAD/CAM systémov je dostupný na www.ivoclar.com.

^[2] Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire nie je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Postupový diagram Ivoclar Vivadent „Odporúčané brúsne nástroje na extraorálne a intraorálne použitie“.

1 Javasolt felhasználás

Javasolt felhasználás

Koronák és hidak az anterior és a poszterior régióban

Célcsoport

Maradó foggal rendelkező páciensek

Javasolt felhasználók/speciális képzés

- Fogorvosok (egy fázisban történő [chairside] fogpótláskészítés; klinikai eljárás)
- Fogtechnikusok (fogászati laboratóriumban fogpótlások előállítására)

Nincs szükség speciális képzésre.

Felhasználás

Csak fogászati célú felhasználásra.

Leírás

Az IPS e.max® ZirCAD Prime egy cirkónium-oxid blokk rögzített, fullkontúr fogpótlások készítéséhez a front és őrlőfogakon. Az IPS e.max ZirCAD Prime megmunkálható hatóságilag bevizsgált CAD/CAM gépben.^[1]

A blokk nedves vagy száraz megmunkálását követően a restaurátumokat szinterezőkemencében szinterezzük.^[2] A szinterezést követően a fogpótlásokat pl. extraorálisan OptraGloss®-szal polírozzák vagy glazúrozzák, illetve IPS e.max CAD Crystall anyagokkal individualizálják és glazúrozzák.

Műszaki adatok	IPS e.max ZirCAD Prime		
Blokk méretek	C17, B50		
Árnyalatok	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Jellemzők	Egység	Megadott értékek	Jellemző átlagérték
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ±0,5	–
Hajlításizilárdság (biaxiális, dentin)	[MPa]	≥ 900	1100
Szakításizilárdság (dentin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (az ISO 14627:2012 alapján)
Kémiai oldhatóság	[µg/cm ²]	< 100	–
Típus / osztály	II. típus / 5. osztály		

Az ISO 6872:2015 szabványnak megfelelően

Javaslatok

Hiányzó fogpótlás front és őrlőfogak esetén, részleges foghiány az anterior és poszterior régióban

A fogpótlások típusai:

- Koronák
- Hidak (max. 2 köztet tag, max. 4 tagú hidak)

Ellenjavallatok

- A termék használata nem javasolt, ha ismert, hogy a páciens allergiás annak bármely összetevőjére

A felhasználást érintő korlátozások

Ne használja a terméket a következő esetekben:

- Kezeletlen bruxizmus esetén (beragasztást követően harapásemelő sín viselése javasolt)
- Hibrid felépítmények és hibridfelépítmény-koronák
- Ideiglenes beragasztás

A termék nem használható fel újra.

-  Ne használja újra

A következő helyzetekben a sikeres eljárás nem biztosítható:

- Ha nem éri el a minimálisan előírt falvastagságot és a konnektorok minimális méreteit
- Blokkok marása nem kompatibilis CAD/CAM rendszerben^[1]
- Ha nem kompatibilis szinterezőkemencében történik a szinterezés
- Az IPS e.max CAD Crystall/Glaze, Shades és Stains keverése más fogászati kerámiákkal (pl. IPS Ivocolor Glaze, Shades és Essences).
- Összeférhetetlen anyagok használata vagy velük való érintkezés

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray:

- Szájüregben belüli alkalmazás

Mellékhatások

Jelenleg nincsenek ismert mellékhatások.

Kölcsönhatások

Jelenleg nincsenek ismert kölcsönhatások.

Klinikai előnyök

- Rágófunkció helyreállítása
- Esztétikai fogpótlás

Összetétel

Részegységek	Tömegszázalék (%)
Cirkónium-oxid (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Ittrium-oxid (Y ₂ O ₃)	>4,5 – ≤7,0
Hafnium-oxid (HfO ₂)	≤ 5,0
Alumínium-oxid (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Egyéb oxidok	≤ 1,5

2 Alkalmazás

A következő blokkok és feldolgozási technikák alkalmazhatók:

Megmunkálás			A fogpótlások típusai	
Polírozás	Glazúrozás	Festés	Koronák	Hidak
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Színmeghatározás


A színmeghatározás előtt tisztítsa meg a fogakat. Határozza meg az árnyalatot a nedves és preparálatlan fog vagy a szomszédos fogak alapján. Határozza meg a preparált fog színét a preparátum legnagyobb elszíneződött területe alapján.

Polírozás következtében a színhatás eltérhet a fogszínkulcshoz képest. A polírozás mértékétől függően az árnyalathatás/intenzitás fokozódik. Szükség esetén ajánlott a célszínnél egy árnyalattal világosabb blokkszint választani.

2.2 Preparáció

Preparálja a fogat a fémentes kerámia restaurációkra vonatkozó irányelvek alapján, és ügyeljen a minimális falvastagságok betartására:

- Ne hozzon létre szögeket vagy éleket
- Vállas preparálás lekerekített belső élekkel és/vagy vájatos (chamfer) preparálás
- A feltüntetett méretek az IPS e.max ZirCAD restaurátumok minimális falvastagságát tükrözik.
- A preparátumélek sugarának legalább 1,0 mm-nek kell lennie (marószerszám-geometria), hogy a CAD/CAM gépen optimális megmunkálást lehessen biztosítani.



Kiterjedés milliméterben
megadva

2.3 CAD/CAM-megmunkálás

A fogpótlás megtervezésekor ügyeljen a megadott minimális falvastagságok és konnektorméretek betartására.


	Poszterior régió		Anterior régió		Tervezés típusa
	Minimális rétegvastagság mm-ben	Konnektorok méretei mm ² -ben	Minimális rétegvastagság mm-ben	Konnektorok méretei mm ² -ben	
Koronák	0,8	–	0,8	–	A fogforma és/vagy az íny megtámasztása (incizális, okkluzális és/vagy bazális)
Háromtagú hidak	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Négytagú hidak	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Magasság: 4 mm, szélesség: 3 mm

[b] A megadott minimális konnektorméreteknek a blokk dentinterületén kell lenniük.

A tervezett restaurátum elhelyezése a blokkban (CAD):

- Annak érdekében, hogy az IPS e.max ZirCAD Primeből készült pótlások zománcfelülete jól látható legyen, a CAD szoftverrel a lehető legmagasabbra kell elhelyezni őket a blokkban. Szólókoronák esetében ajánlott a restaurátumot körülbelül 1 mm-rel a blokk felső szélé alá helyezni, hogy jól látható incizális részt kapjunk. A hidakat úgy kell elhelyezni, hogy a minimális konnektor a blokk alsó kétharmadában lévő nagy szilárdságú dentin területen helyezkedjenek el.



- Jelölővajat a blokkban: A dentinterületet a blokkban lévő vajat jelöli. Az incizális terület az ellentétes oldalon található.

Megmunkálás a marógépben (CAM):

- Zsugorodási tényező:** Mivel az IPS e.max ZirCAD Prime kb. 17–20%-kal zsugorodik a szinterezés során, az adott tétel zsugorodási tényezőjét – amely az anyagblokk kódjában szerepel – be kell olvasni a szoftverbe vagy kézzel kell beírni.
- Más anyagokkal (pl. maróporral) való keresztzennyeződés elkerülése érdekében az IPS e.max ZirCAD Prime nedves feldolgozásához** külön maróanyagok-tartályt kell használni. Ne lépje túl a nedves feldolgozásra szánt maróanyagok maximális mennyiségét. A szennyeződés a szinterezés során elszíneződést eredményezhet.
- Száraz marás esetén** győződjön meg róla, hogy a CAM egység kamrájából minden maradékot eltávolított, és a kamra száraz.

2.4 Finírozás

A restaurátumok a blokkról való leválasztásakor győződjön meg róla, hogy nem szennyezettek zsiradékkal vagy maszatos réteggel, mivel ez negatívan befolyásolhatja a festés eredményét.

Általános információk

- A nem tömörre szinterezett cirkónium-oxid pótlások sérülékenyek és könnyen törnek. Ezt a tényt a teljes munkafolyamat során szem előtt kell tartani.
- Ha lehetséges, minden szükséges utókezelési eljárást akkor kell elvégezni, amikor a restaurátum nem tömörre szinterezett (tartsa be a csiszolóeszközökre vonatkozó ajánlásokat^[3]).
- A nem tömörre szinterezett állapotban nem érintkezhet nem megfelelő folyadékokkal és a cirkónium-oxidhoz nem engedélyezett folyadékokkal (pl. szennyezett víz és/vagy hűtőfolyadék) és/vagy érintkezési közegekkel (pl. okklúziós spray).
- Csak megfelelő csiszolóeszközöket, alacsony fordulatszámot és enyhe nyomást alkalmazzon, hogy ezáltal különösen a peremeken elkerülje a rétegszétválást és a csorbulást (tartsa be a csiszolóeszközökre vonatkozó ajánlásokat^[3]).
- A nem tömörre szinterezett restaurátumot nem szabad ultrahangos fürdőben vagy gőzborotvával tisztítani.

Restaurátumok száraz marással

- Szeperáló vagy megfelelő csiszolóeszközök^[3] segítségével óvatosan válassza le a restaurátumot a tartóról. Megfelelő csiszolóeszközökkel simítsa ki a tartórudak rögzítési pontjait^[3].
- A finírozás után alaposan távolítsa el a cirkónium-oxid port egy puha kefével vagy olajmentes sűrített levegővel.

Restaurátumok nedves marással

- Szeperáló vagy megfelelő csiszolóeszközök^[3] segítségével óvatosan válassza le a fogpótlást a tartóról. Megfelelő csiszolóeszközökkel simítsa ki a tartórudak rögzítési pontjait^[3].
- A finírozás után alaposan távolítsa el a fogpótlásról a rátapadt cirkónium-oxid port. A nedvesen csiszolt fogpótlásokat lassan folyó vízzel lehet leöblíteni.
- Annak érdekében, hogy a szinterezés során a fogpótlás ne sérüljön, az IPS e.max ZirCAD fogpótlásnak teljesen száraznak kell lennie. Nedves fogpótlást nem szabad szinterezni.

Általános megjegyzések a finírozáshoz

- Durva volfrámkarbid fűrőfejek és/vagy nagy átmérőjű csiszolóeszközök^[3] csak bizonyos mértékig alkalmasak a célra, mivel a finírozás során rezgéseket okozhatnak, amelyek többek között csorbulást okozhatnak. Ezért csak finom volfrámkarbid fűrőfej és/vagy csiszolóeszköz^[3] használható.

- A híd konnektorainak területét ne „utólagosan” válassza szét szeparálólával, mivel ez előre meghatározott töréspontokhoz vezet. Ügyeljen rá, hogy a minimális falvastagságok és konnektorméretek a finírozás során ne változzanak.
- Ügyeljen arra, hogy a szinterezés előtt eltávolítsa a rátapadt cirkónium-oxid port. A megtapadt cirkónium-oxid részecskék rászintereződhetnek a pótlásra, amely annak pontatlan illeszkedéséhez vezethet.
- A fogpótlást nem szabad Al_2O_3 vagy üveggyönggyel lefújni.

2.5 Szinterezés

A szinterezés^[2] egy olyan termikus folyamat, amelynek során az IPS e.max ZirCAD Prime elnyeri végső fizikai és mechanikai tulajdonságait, például nagy szilárdságát és fényáteresztő képességét.

Általános megjegyzések

- A túl alacsony vagy túl magas szinterezési hőmérséklet és/vagy a túl rövid vagy túl hosszú szinterezési idő negatív hatással van a fent említett végső tulajdonságokra.
- Alapvetően a szinterező gyöngyök nem ajánlottak Programat CS6 kemencében.
- A szinterezés alatt a restaurátumok nem érintkezhetnek egymással.
- Ügyelni kell a helyes programválasztásra.
- A szinterezéshez használt tartozékokat mindig tartsa tisztán és pormentesen, hogy a szinterezett fogpótlások ne szennyeződjenek.
- A fogpótlások szinterező kemencébe történő helyes elhelyezéséhez, kérjük, vegye figyelembe a használt kemence megjegyzéseit.
-  A használt szinterkemencéhez tartozó használati utasítást^[2] be kell tartani.

Szinterezés utáni eljárás

- A folytatás előtt mindig hagyja, hogy az objektumok szobahőmérsékletűre hűljenek.
- Ne érintse meg a forró tárgyakat fémfogóval.
- Ne fújja vagy hűtse le a tárgyakat.

2.6 A finírozás folyamata

- A szinterezett fogpótlások kidolgozását a minimumra kell szorítani.
- Ha mindenképpen szükséges, akkor kizárólag kézzel végezze el a folyamatot.
- Az utómunkálatokhoz csak alacsony nyomást használjon.
- Gyémántcsiszolók használatakor vízhűtés szükséges. Alternatívaként más csiszolóeszközök is használhatók fogtechnikai kézidarabbal együtt.
- Kérjük, tartsa be a gyártó csiszolószerszámokra vonatkozó ajánlásait.
- Ellenőrizze a széleket, és szükség esetén kicsit javítsa ki.
- Kidolgozaskor kerülje az éles peremek kialakítását, törekedjen a lekerekítésre.
- Ne használjon szeparálót interdentálisan.
- Ügyeljen rá, hogy kidolgozás során a minimális falvastagságok és konnektorméretek ne változzanak.
- Kizárólag sérülésmentes csiszolóeszközt használjon
- További megmunkálás előtt és után ellenőrizze, hogy nincs-e a restaurátumon hiba vagy repedés.
- Glazúrozás előtt a cirkónium-oxid port el kell távolítani a szinterezett restaurátumról.
- Ezután folyó vízzel vagy gőzborotvával tisztítsa, majd szárítsa meg a pótlást.

2.7 Befejező lépések

Mielőtt továbblépne, legalább a rágófelszíni érintkezések elő- és utómunkálatait fejezze be. Ezenkívül polírozza a vázak bazális felületét és a hidak konnektorait gumipolírozókkal.

Előpolírozás a szinterezés előtt lehetséges, hogy megkönnyítse a polírozást. Erre a célra kizárólag OptraGloss Extra Oral „Spirálkerék” alakú polírozókat használjon. Ügyeljen rá, hogy csak enye nyomást és max. 5000 fordulat/perc (sötéték) és 10 000 fordulat/perc (világoskék) alkalmazzon. A túl hosszú ideig tartó előpolírozás a polírozási eredmény romlásához vezethet. A polírozóból származó kék maradékot a lehető legnagyobb mértékben kerülni kell.

A jól polírozott felületek segítenek megvédeni az antagonista fogait a nem kívánt kopástól. Ennek során ügyeljen rá, hogy a rágófelszín funkciójának becsiszolása után óvatosan polírozza (kövesse a csiszolóeszközökre vonatkozó ajánlásokat^[2]). A fogpótlások finírozásához különböző módszerek alkalmazhatók.

Polírozás

Végső polírozáskor a teljes külső felületet polírozza. Ezáltal minimálisra csökkenti a plakkok felhalmozódását és esztétikailag kellemes hatást eredményez. Erre a célra alkalmasak az extraorálisan alkalmazott polírozók, pl. az OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Előfinírozás: Használja az OptraGloss Extra Oralt (gyémánt előpolírozó/sötéték) szárazon, alacsony fordulatszámon, hogy sima összfelületet hozzon létre.
- 2) Finírozás: A funkcionális területeket az OptraGloss Extra Oral (gyémánt magasfényű polírozó/világoskék) segítségével fejezze be.
- 3) Opcionális: Magasfényű polírozás OptraGloss polírozópasztával

Glazúrozás és festés

Fejezze be a restaurációt vagy csak glazúrozással, vagy festéssel együtt.

- Glazúrozás

a) Glazúrozás IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray-vel

Restaurátum elhelyezése „A fogpótlás rögzítése IPS e.max CAD Crystallization Pinre” című fejezetben leírtak szerint. Tartsa a pótlást az IPS e.max CAD Crystallization Pin segítségével. Közvetlenül a használat előtt rázza fel erőteljesen az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Sprayt, amíg a tartályban lévő keverőgolyó szabadon mozog (kb. 20 másodperc). Ha a sprayt nem rázza fel kellőképpen, akkor főként a hajtógázok ürülnek ki a permetezéskor. Ennek következtében a fogpótlás nem lesz eléggé fedve glazúrral. Tartsan 10 cm távolságot a fúvóká és a permetezendő felület között. A permetezés során a flakont a lehető legegyszerűbben tartsa. A fogpótlást minden oldalról rövid fúvókákkal permetezze be, miközben egyidejűleg forgatja a fogpótlást, hogy egyenletes, jól fedő réteg jöjjön létre. Az egyes szórások között ismét rázza meg a dobozt. Ezt követően másodszor is permetezze be a fogpótlást minden oldalról röviden, és közben forgassa a restaurátumot, hogy egyenletes, jól fedő réteg jöjjön létre. Az egyes szórások között ismét rázza meg a dobozt. Várjon rövid ideig, amíg a glazúr megszárad és fehérés színt vesz fel. Azokat a területeket, amelyeken nem egyenletes a réteg, újra kell permetezni. A restaurátumot az előírt paraméterek szerint őrse. Ügyeljen rá, hogy a szinterező kemence maximális

terhelhetőségét ne lépje túl. Tartsa be a „Hogyan kell eljárni a kiégetés után” pontban leírtakat. Az igazításokhoz kövesse a „Korrektíós égetés” című fejezetben leírtakat.

b) **Glazúrozás IPS e.max CAD Crystall./glazúrpaszta/Fluo** használatával.

Az Restaurátum elhelyezése „A fogpótlás rögzítése IPS e.max CAD Crystallization Pinre” című fejezetben leírtak szerint. Ezt követően ecsettel egyenletesen vigye fel az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluot a teljes külső felszínre. Ha a kész glazúr kissé hígítani kell, akkor egy kis mennyiségű IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquiddel tegye. Ne vigye fel túl vastagon a pasztát. Kerülje a „felgyülemelést”, különösen rágófelszínen. Ha túl vékony a glazúr előfordulhat, hogy nem lesz elég fényes. Ha az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo véletlenül a korona belsejébe kerül, kiégetés előtt távolítsa el egy száraz, rövid sörteű ecsettel. A fogpótlást az előírt paraméterek szerint égesse ki. Ügyeljen rá, hogy a szinterező kemence maximális terhelhetőségét ne lépje túl. Tartsa be a „Hogyan kell eljárni a kiégetés után” pontban leírtakat. Az igazításokhoz kövesse a „Korrektíós égetés” című fejezetben leírtakat.

– **Festés**

c) **Festés és glazúr IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray**-vel.

Az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray-vel történő festés és glazúrozás egyetlen kiégetési ciklusban történik. Restaurátum elhelyezése „A fogpótlás rögzítése IPS e.max CAD Crystallization Pinre” című fejezetben leírtak szerint. Nyomja ki a kész árnyalatokat vagy festékeket a fecskendőből, és alaposan keverje össze őket. Az anyagokat az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquiddel lehet kicsit hígítani. Az állagnak azonban továbbra is pasztaszerűnek kell maradnia. A kikevert árnyalatokat és festékeket közvetlenül a fogpótlásra vigye fel egy finom ecsettel. Fújja be IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray-vel minden oldalról, hogy egyenletes réteget kapjon. Az a) pontban leírtak szerint járjon el. A fogpótlást az előírt kiégetési paraméterek szerint égesse. Ügyeljen rá, hogy a szinterező kemence maximális terhelhetőségét ne lépje túl. Tartsa be a „Hogyan kell eljárni a kiégetés után” pontban leírtakat. Az igazításokhoz kövesse a „Korrektíós égetés” című fejezetben leírtakat.

d) **Festés és glazúr IPS e.max CAD Crystall./glazúrpaszta/Fluo**val.

Az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo festése és glazúrozása egyetlen kiégetési ciklusban történik. Restaurátum elhelyezése „A fogpótlás rögzítése IPS e.max CAD Crystallization Pinre” című fejezetben leírtak szerint. Ezt követően ecsettel egyenletesen vigye fel az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluot a külső felszínre. Ha a kész glazúr kissé hígítani kell, akkor egy kis mennyiségű IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquiddel tegye. Ne vigye fel túl vastagon. Kerülje a „felgyülemelést”, különösen az rágófelszínen. Ha túl vékony a glazúr előfordulhat, hogy nem lesz elég fényes. Az IPS e.max CAD Crystall./Shades és/vagy az IPS e.max CAD Crystall./Stain-szel szükség esetén a restauráció individualizálható. Nyomja ki a kész árnyalatokat vagy festékeket, és alaposan keverje össze őket. Az árnyalatokat és festékeket az IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquiddel lehet kicsit hígítani. Az állagnak azonban továbbra is pasztaszerűnek kell maradnia. A kikevert árnyalatokat és festékeket közvetlenül a nem kiégetett glazúrra vigye fel egy finom ecsettel. Helyezze a fogpótlást az IPS e.max CAD Crystallization tálcá középre. Glazúr kiégetéséhez legfeljebb 6 egységet lehet az égetőtálcára helyezni. Helyezze az IPS e.max CAD Crystallization Tray tálcát a szinterező tálcára, és égesse ki az előírt paraméterek szerint. Tartsa be a „Hogyan kell eljárni a kiégetés után” pontban leírtakat. Igazításokhoz kövesse a „Korrektíós égetés” című fejezetben leírtakat.

– **Korrektíós égetés**

Ha további karakterizálásra vagy beállításokra van szükség, az IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains and Glazell korrektíós égetés végezhető. A korrektíós égetési ciklushoz használja az IPS e.max CAD Crystallization Tray tálcát a szinterezőtálcán. Használja az IPS e.max CAD Crystall./Add-On-t, beleértve a megfelelő keverőfolyadékok is, a kisebb formakorrekciók elvégzéséhez (pl. proximális érintkezési pontok). Vigye fel a kikevert Add-On-t közvetlenül a ki nem égetett glazúrra és/vagy az árnyalatokra és festékekre a korrigálandó területeken, és égesse ki. Glazúrspray használatát esetén először az árnyalatokat és festékeket kell felvinni. Ezt követően egészítse ki a hiányzó területeket Add-On-nal. A glazúrspray közvetlenül az Add-On után vigye fel és égesse ki. Add-On felvitele után végezze el a korrektíós égetést.

Restauráció rögzítése IPS e.max CAD kristályosító tűre

1. Válassza ki a lehető legnagyobb IPS e.max CAD Crystallization Pint (S, M, L), amely a legjobban „kitölti” a fogpótlás belsejét, de nem érintkezik a korona falával.
2. Ezt követően töltse ki a fogpótlás belsejét IPS Object Fix Putty vagy Flow pasztával a korona széléig. Az anyag kinyomása után azonnal zárja vissza az IPS Object Fix Putty/Flow fecskendőt. Miután kivette az alumíniumtasakból, a fecskendőt ideális esetben egy újzárható műanyag tasakban vagy egy páros tárolóedényben kell tárolni.
3. A kiválasztott IPS e.max CAD kristályosító tűt nyomja mélyen az IPS Object Fix Putty vagy Flow pasztába, hogy az stabil legyen.
4. Ügyeljen rá, hogy az IPS Object Fix ne tapadjon a restauráció külső felszínére. Az esetleges szennyeződésekkel vízzel nedvesített kefével tisztítsa, majd szárítsa.

Égetés utáni lépések

Az égetési ciklus befejezése után vegye ki a restaurátumot a kemencéből (várja meg a kemence hangjelzését), és huzzottól védett helyen hagyja lehűlni szobahőmérsékletre. A forró tárgyakat nem szabad fémfogóval megérinteni. Vegye ki a restaurátumot a megszilárdult IPS Object Fix Putty / Flow pasztából. A maradékot ultrahangos kádban vagy gőzborotvával távolítsa el. Ha a fogpótlást csiszolással* kell beállítani, ügyeljen rá, hogy a kerámia ne melegejden túl.

Színkombinációs táblázat

Karakterizálást és árnyalatmódosításokat az IPS e.max CAD Crystall./árnyalatok és festékek segítségével végezzük.

A-D színek	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2					3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset		copper			olive		khaki			mahagony			

Égetési paraméterek

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektíós/festés/glazúr égetés IPS e.max CAD Crystall/ anyagokkal

Kemence Programat		Készüléti hőmérséklet B [°C]	Zárási idő S [perc]	Melegítési sebesség t [°C/perc]	Kiégetési hőmérséklet T1 [°C]	Hőntartási idő H1 [perc]	Melegítési sebesség t [°C/perc]	Kiégetési hőmérséklet T2 [°C]	Hőntartási idő H2 [perc]	Vákuum 1 11 12 [°C]	Vákuum 2 21 22 [°C]	Tartós hűtés L [°C]	Hűtési sebesség tl [°C/perc]
CS6 ^(a)		–	Máz ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrektíós/festés/glazúr égetés IPS e.max CAD Crystall/ Add-onnal

Kemence Programat		Készüléti hőmérséklet B [°C]	Zárási idő S [perc]	Melegítési sebesség t [°C/perc]	Kiégetési hőmérséklet T1 [°C]	Hőntartási idő H1 [perc]	Melegítési sebesség t [°C/perc]	Kiégetési hőmérséklet T2 [°C]	Hőntartási idő H2 [perc]	Vákuum 1 11 12 [°C]	Vákuum 2 21 22 [°C]	Tartós hűtés L [°C]	Hűtési sebesség tl [°C/perc]
CS6		–	Máz ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 korona vagy egy híd

^(b) Helyezze az IPS e.max CAD kristályosító tálcát a szinterező tálcára, max. 6 egység

^(c) Előszáritási értékek

^(d) Harmadik fűtési szakasz

2.8 Beragasztás

Beragasztás előtt kondicionálja az IPS e.max ZirCAD Prime restaurációt a korona belső falának homokfúvásával Al₂O₃, 25–70 µm, 1 vagy Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 baron.

	Adhezív beragasztás pl. Multilink® Automix	Önadhezív beragasztás pl. SpeedCEM® Plus	Hagyományos beragasztás pl. ZirCAD® Cement
Előkészítési követelmények	Nem retentív előkészítés	Retentív előkészítés	Retentív előkészítés
Homokfúvás	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 bar vagy Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 bar		
Tisztítás a bepróbálás után	pl. Ivoclean		
Kondicionálás	60 mp pl. Monobond® Pluszal	–	
Koronák	✓		
Hidak	✓		

3 Biztonsági tudnivalók

- Ha bármilyen komoly incidens merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, weboldal: www.ivoclar.com, valamint az illetékes hatósággal is – lásd a használati utasításban.
- Az aktuális használati utasítás elérhető a honlapon (www.ivoclar.com/ELFU).
- A szimbólumok magyarázatát lásd: www.ivoclar.com/ELFU
- A biztonsági és klinikai teljesítmény összefoglalója (SSCP) lekérhető az orvostechnikai eszközök európai adatbázisából (EUDAMED): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Basic UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Figyelmeztetések

- Tartsa be a biztonsági adatlapban (SDS) foglaltakat (elérhető a www.ivoclar.com oldalon).
- Az IPS e.max ZirCAD Prime blokkok megmunkálása során keletkező por irritálhatja a bőrt és a szemet, továbbá tüdőkárosodást is okozhat. Győződjék meg róla, hogy a munkahelyén, illetve a marógépben használt szívóberendezés működése megfelelő-e. Ne lélegezze be a finírozás során keletkező port és viseljen maszkot (FFP2 részecskeosztály), védőszemüveget és kesztyűt.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Ne lélegezze be a permetet. A flakonban túlnyomás uralkodik. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, sem pedig 50 °C feletti hőmérsékletnek. Ne nyissa fel erőszakkal vagy égesse el a dobozt, még akkor sem, ha teljesen kiürült.

Hulladékkezelés

A termékek maradékát vagy az eltávolított fogpótlásokat a vonatkozó nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Járvékos kockázatok

A termék felhasználójának tudatában kell lennie, hogy bármilyen, a szájüregben végzett fogászati beavatkozás hordoz bizonyos kockázatokat. Az ismert járvékos kockázatok a következők:

- Csorbulás / törés / a cement kioldódása következtében előfordulhat a fragmentumok véletlen lenyelése vagy belélegzése, ezáltal további fogászati kezelésre lehet szükség.
- A feleslegben levő cement a légyszövetek/gingiva irritációjához vezethet. A progresszív gyulladás csontfelfelvódáshoz vagy periodontitishez vezethet.

4 Felhasználhatósági időtartam és tárolás

- Eredeti csomagolásában
- Száraz helyen
- Ne tegye ki fizikai behatásnak vagy vibrációnak.

5 További megjegyzések

Gyermekektől elzárva tartandó!

Az anyag kizárólag fogászati használatra lett kifejlesztve. A feldolgozás pontosan meg kell feleljen a használati utasításnak. Nem vállalható felelősség a kárért és károsodásért, ha nem tartották be az abban szereplő utasításokat vagy ha az előírttól eltérő alkalmazásban használják a terméket. A felhasználó a felelős a termék alkalmazásának ellenőrzéséért, és minden, az ebben a használati utasításban nem kifejezetten említett célra való használatért.

^[1] A kompatibilis CAD/CAM rendszerek teljes listája a www.ivoclar.com oldalon érhető el.

^[2] pl. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. A CEREC SpeedFire nem az Ivoclar Vivadent AG bejegyzett védjegye.

^[3] Ivoclar Vivadent folyamatba „Ajánlott csiszolószközök extraorális és intraorális használatra”

1 Намена

Предвиђена намена

Крунице и мостови у антериорном и постериорном региону

Циљна група пацијената

Пацијенти са сталним зубима

Корисници којима је производ намењен / посебна обука

- Стоматолози (израда реставрација у ординацији, клиничка процедура)
- Зубни техничари (израда реставрација у зуботехничкој лабораторији)

Нема потребе за посебном обуком.

Примена

Само за стоматолошку употребу.

Опис

IPS e.max® ZirCAD Prime је блок цирконијум-оксида за израду фиксних реставрација пуне контуре на предњим и бочним зубима. IPS e.max ZirCAD Prime може да се обрађује у одобреној CAD/CAM машини.^[1]

Након мокре или суве обраде блока, реставрације се синтерују помоћу пећи за синтеровање.^[2] Након синтеровања, реставрације се полирају користећи нпр. OptaGloss® Extra Oral или глазирају, односно дефинишу и глазирају помоћу материјала IPS e.max CAD Crystall./.

Технички подаци	IPS e.max ZirCAD Prime		
Величине блока	C17, B50		
Палета нијанси	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Карактеристике	Јединица	Спецификације	Типична просечна вредност
СТЕ (25–500 °C)	[10 ⁻⁴ • K°]	10,5 ± 0,5	–
Флексурална снага (биаксијална, дентин)	[MPa]	≥900	1100
Отпорност на лом (дентин)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (засновано на стандарду ISO 14627:2012)
Хемијска растворљивост	[µg/cm²]	<100	–
Тип/класа	Тип II / класа 5		

Према стандарду ISO 6872:2015

Индикације

Недостајућа структура антериорних и постериорних зуба, крезубост у антериорном и постериорном региону

Типови реставрација:

- Крунице
- Мостови (макс. 2 узастопна вештачка зуба, макс. 4-члани мостови)

Контраиндикације

- Примена производа контраиндикована је ако је познато да је пацијент алергичан на било који његов састојак

Ограничења у вези са употребом

Немојте да користите производ у следећим случајевима:

- Нетретирани бруксизам (употреба сплинта индикована је након цементирања)
- Хибридни абатменти и крунице хибридних абатмената
- Привремено цементирање

Производ се не сме поново користити.

-  Немојте поново користити

У следећим ситуацијама није могуће осигурати успешну процедуру:

- Дебљина зида и димензије спојнице су мање од неопходног минимума
- Фрезовање блокова у некомпатибилном CAD/CAM систему^[3]
- Синтеровање у некомпатибилној пећи за синтеровање
- Мешање средстава IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades и Stains са другим врстама стоматолошке керамике (нпр. IPS Ivoclar Glaze, Shades и Essences)
- Употреба некомпатибилних материјала или контакт са њима

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Интраорална примена

Нежељена дејства

За сада нема познатих нежељених дејстава.

Интеракције

За сада нема познатих интеракција.

Клиничке користи

- Реконструкција функције жвакања
- Рестаурација естетике

Састав

Компоненте	Масени проценат (%)
Цирконијум-оксид (ZrO_2)	87,0–95,5
Итријум-оксид (Y_2O_3)	>4,5 – ≤7,0
Хафнијум-оксид (HfO_2)	≤5,0
Алуминијум-оксид (Al_2O_3)	≤1,0
Остали оксиди	≤1,5

2 Наношење

Доступни су следећи блокови и технике обраде:

Техника обраде			Типови рестаурација	
Техника полирања	Техника глазирања	Техника бојења	Крунице	Мостови
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Одређивање нијансе







Очистите зубе пре одређивања нијансе. Нијансу одредите на влажном и неприпремљеном зубу или суседним зубима. Нијансу припремљеног зуба одредите на основу највећег подручја дисколорације препарације.

У зависности од технике полирања, ефекат нијансе може да се разликује од онога у водичу са нијансама. Ефекат/интензитет нијансе се повећава у зависности од степена полирања. Ако је то потребно, препоручује се да се изабере нијанса блока која је за једну нијансу светлија од жељене нијансе.

2.2 Препарација

Припремите зуб у складу са смерницама за потпуно керамичке рестаурације и поштујте минималне дебљине зида:

- Припремите тако да нема оштрих углова и ивица
- Припрема степеника са заобљеним ивицама и/или припрема жлеба
- Назначене димензије представљају минималну дебљину зида за рестаурације израђене помоћу IPS e.max ZirCAD
- Радијус ивица препарације мора да буде најмање 1,0 mm (геометрија алатке за фрезовање) како би се обезбедила оптимална обрада у CAD/CAM машини

Постериорна круница	Антериорна круница	3-члани мостови	
		Постериорна круница као абатмент моста	Антериорна круница као абатмент моста
			
4-члани мостови			
		Постериорна круница као абатмент моста	Антериорна круница као абатмент моста
			

Димензије у mm

2.3 CAD/CAM обрада

Приликом дизајнирања рестаурације, придржавајте се назначених минималних дебелина зида и димензија спојнице.


	Постериорни регион		Антериорни регион		Тип израде
	Минимална дебелина споја у mm	Димензије спојнице у mm ²	Минимална дебелина споја у mm	Димензије спојнице у mm ²	
Крунице	0,8	–	0,8	–	Подржавајући облик зуба и/или гингиву (инцизални, оклузални и/или базални)
3-члани мостови	0,8	9 ^[6]	0,8	9 ^[6]	
4-члани мостови	1,0	12 ^[6,6]	1,0	9 ^[6]	

[6] Висина: 4 mm, ширина: 3 mm

[6] Назначене минималне димензије спојнице морају да се поставе у области дентина блока.

Позиционирање дизајниране рестаурације у блоку (CAD):

- Како би се осигурало да се на рестаурацијама направљеним од материјала IPS e.max ZirCAD Prime јасно види област глеђи, оне морају да се позиционирају што је више могуће на блоку у CAD софтверу. За рестаурације једног зуба, препоручује се да се рестаурација постави око 1 mm испод горње ивице блока како би се осигурала јасно видљива инцизална површина. Рестаурације моста се морају поставити тако да се минималне димензије спојнице позиционирају у области дентина велике снаге у доњим двома трећинама блока.



- Удубљење за означавање на блоку: Област дентина је означена удубљењем на блоку. Инцизална област налази се са супротне стране.

Обрада у машини за фрезовање (CAM):

- Фактор смањивања:** Пошто се IPS e.max ZirCAD Prime смањује за приближно 17–20% током синтеровања, фактор смањивања дате серије, који је укључен у шифру на блоку материјала, мора да се учита у софтвер или ручно унесе.
- При мокрој обради** материјала IPS e.max ZirCAD Prime мора да се користи наменски спремик за течност за фрезовање како би се избегла унакрсна контаминација са другим материјалима (нпр. прашина од фрезовања). Немојте да премашујете максималну количину течности за фрезовање током мокре обраде. Контаминација може да проузрокује промену боје рестаурација током синтеровања.
- При сувој обради** се уверите да су сви остаци уклоњени из коморе CAM јединице и да је та комора сува.

2.4 Финиширање

Када раздвајате рестаурације од блока, уверите се да нису контаминирани било каквом масноћом или замрзљаним слојем јер то може негативно утицати на резултат нијансе.

Опште информације

- Рестаурације од цирконијум-оксида које нису густо синтероване осетљиве су на оштећења и ломове. То треба имати на уму током целе радне процедуре.
- Ако је то могуће, све процедуре после обраде требало би да се обављају док је рестаурација још увек у стању пре густог синтеровања (пратите препоруке везане за инструменте за брушење^[3]).
- У стању пре густог синтеровања мора да се спречи сваки контакт са неодговарајућим течностима и течностима које нису одобрене за цирконијум-оксид (нпр. контаминирана вода и/или средство за хлађење) и/или контактним средством (нпр. оклузални спреј).
- Користите искључиво одговарајуће инструменте за брушење, мале брзине и лаган притисак како бисте спречили одвајање и крзање, посебно на ивицама (пратите препоруке везане за инструменте за брушење^[3]).
- Рестаурације које нису густо синтероване не смеју да се чисте у ултразвучним кадицама или уређајем за чишћење паром.

Рестаурације са сувим фрезовањем

- Пажљиво одвојите рестаурацију од држача помоћу засебног диска или одговарајућих инструмената за брушење^[3]. Изравнајте тачке причвршћивања носећих пречки помоћу одговарајућих инструмената за брушење^[3].
- Након финиширања, темељно очистите праšину од цирконијум-оксида, било помоћу меке четкице или продубљавањем рестаурације помоћу компресованог ваздуха без уља.

Рестаурације са мокрим фрезовањем

- Пажљиво одвојите рестаурацију од држача помоћу засебног диска или одговарајућих инструмената за брушење^[3]. Изравнајте тачке причвршћивања носећих пречки помоћу одговарајућих инструмената за брушење^[3].
- Након финиширања, темељно очистите прилепљену праšину од цирконијум-оксида са рестаурације. Рестаурације са мокрим фрезовањем могу да се исперу под благим млазом воде.
- Да би се спречило оштећивање рестаурације током синтеровања, IPS e.max ZirCAD рестаурација мора да буде потпуно сува. Већина рестаурација не сме да се синтерује.

Опште напомене о финиширању

- Груби борери од волфрам-карбида и/или инструменти за брушење^[3] са великим пречницима погодни су само до извесне мере, пошто могу да изазову вибрације током финиширања које, између осталог, могу да доведу до крзања. Према томе, требало би да се користе само фини борери од волфрам-карбида и/или инструменти за брушење^[3].
- Немојте да накондно раздвајате област спојнице конструкција моста помоћу диска за раздвајање јер то доводи до унапред одређених тачака ломљења. Уверите се да се током финиширања одржавају минимална дебелина зида и димензије спојнице.
- Обавезно очистите прашину од цирконијум-оксида са реставрације пре синтеровања. Прилепљена честица цирконијум-оксида може да се синтерије у реставрацију и да доведе до непрецизности при цементирању.
- Реставрација не сме да се продубава са Al_2O_3 или са стакленим зрнима.

2.5 Синтеровање

Синтеровање^[2] је термички поступак током којег IPS e.max ZirCAD Prime добија своја финална физичка и механичка својства, као што су велика снага и транспаренција.

Опште напомене

- Прениска или превисока температура синтеровања и/или прекратко или предуго време синтеровања негативно утичу на горенаведена финална својства.
- У начелу, зрна за синтеровање се не препоручују за пећ за синтеровање Programat CS6.
- Реставрације не смеју да дођу у додир једна са другом током синтеровања.
- Мора се водити рачуна о избору исправног програма.
- Додатна опрема за синтеровање мора увек да буде чиста и без прашине да не би дошло до контаминације синтерованих реставрација.
- Да бисте исправно поставили реставрације у пећ за синтеровање, погледајте напомене за пећ која се користи.
-  Одговарајућа упутства за рад са пећи за синтеровање^[2] која се користи морају да се поштују.

Обрада након синтеровања

- Сачекајте да се реставрације охладе на собној температури пре него што наставите.
- Немојте да додирујете загрејане предмете металним клештима.
- Не продубавајте и не хладите брзо предмете.

2.6 Обрада ради финиширања

- Обраду синтерованих реставрација треба свести на минимум.
- Реставрације могу механички да се обраде ако је заиста неопходно.
- Користите само лаган притисак за дораду.
- Ако се за измене користе дијамантски инструменти за брушење, реставрација мора да се хлади водом. Друга опција је да се користе други инструменти за брушење заједно са стоматолошким насадником.
- Поштујте препоруке произвођача инструмента за брушење.
- Проверите маргиналне површине и дорадите их ако је потребно.
- Када дорађујете реставрације, избегавајте образовање оштрих ивица – трудите се да буду заобљене.
- Немојте да користите диск за раздвајање да бисте раздвојили интерденалне области.
- Уверите се да се током дораде одржавају минимална дебелина зида и димензије спојнице.
- Користите само чисте инструменте за обраду.
- Проверите да ли на реставрацији постоје оштећења и пукотине пре и након даље обраде.
- Пре глазирања морате да уклоните прашину цирконијум-оксида синтеровану на реставрацију.
- Затим очистите реставрацију текућом водом или млазом паре и осушите је.

2.7 Довршавање

Пре него што наставите, обавите припремно финиширање или барем финиширајте оклузалне додирне површине. Додатно изравнајте базалну страну спојница основа мостова помоћу гумених инструмената за полирање.

Прво претполирање се може обавити пре синтеровања да би се олакшао напор полирања за корисника. У ту сврху користите само инструменте за полирање OptraGloss Extra Oral у облику спиралног точка. Примените искључиво лаган контактни притисак и брзину од макс. 5000 о/мин (тамноплави) и 10.000 о/мин (светлоплави). Предуго претполирање може довести до погоршања резултата полирања. Трудите се максимално да избегнете плави остатак са инструмента за полирање.

Добро исполиране површине доприносе заштити наспрамних зуба од нежељеног хабања. Када то радите, уверите се да су површине брушених оклузалних површина пажљиво исполиране након функционалног подешавања брушењем (пратите препоруке везане за инструменте за брушење^[3]). За финиширање реставрација су доступни разни приступи.

Полирање

Код финалног полирања исполирајте све области спољних површина. На тај начин се гомилање плака своди на минимум и постиже се добар естетски резултат. У ту сврху су погодни инструменти за полирање који се примењују екстраорално, нпр. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Припремно финиширање: Употребите суви OptraGloss Extra Oral (дијамантски инструмент за припремно полирање / тамноплави) при малог брзини да бисте направили глатку целокупну површину.
- 2) Финиширање: Финиширајте функционалне области помоћу инструмента OptraGloss Extra Oral (дијамантски инструмент за полирање до високог сјаја / светлоплави).
- 3) Опционо: Полирање до високог сјаја помоћу пасте за полирање OptraGloss

Техника глазирања и бојења

Завршите реставрацију само глазирањем или бојењем и глазирањем у једном кораку.

- Техника глазирања

а) Глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Поставите реставрацију као што је описано у одељку „Фиксирање реставрације на иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Држите реставрацију за иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin. Снажно тресите средство IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray непосредно пре употребе, тако да се куглица за мешање у посуду слободно креће (приближно 20 секунди). Ако се распршивач не протресе довољно, у млазу распршивања ће се ослободити највише активатор. Последица тога је

недовољно облагање реставрације прахом за глазирање. Одржавајте растојање од 10 cm између млазнице и површине на коју се распршује. Током распршивања, лименку са распршивачем држите што је могуће усправно. Испрскајте реставрацију са свих страна, у кратким потезима, док истовремено окрећете реставрацију тако да настане уједначен прекривајући слој. Између два засебна прскања поново протресите лименку. Након тога још једном испрскајте реставрацију са свих страна, у кратким потезима, док истовремено окрећете реставрацију тако да настане уједначен прекривајући слој. Између два засебна прскања поново протресите лименку. Сачекајте мало док се слој глазури не осуши и не добије беличасту боју. Подручја која немају уједначени слој морају се опет испрскати. Пеците реставрацију примењујући прописане параметре печења. Водите рачуна да не премашите максимални капацитет пуњења пећи за синтеровање. Прочитајте упутства у одељку „Шта чинити након печења“. Измене потражите у информацијама наведеним у одељку „Корективно печење“.

6) Глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Поставите реставрацију као што је описано у одељку „Фиксирање реставрације на иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Након тога, четкицом равномерно нанесите прекривни слој средства IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo на комплетне спољашње површине реставрације. Ако је потребно благо разблажити већ припремљену глазуру, можете је помешати са малом количином течности IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Немојте да наносите глазуру у сувише дебелом слоју. Избегавајте „накупљање“, нарочито на оклузалној површини. Претанки слој глазури може да произведе незадовољавајући сјај. Ако средство IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo случајно доспе у унутрашње делове реставрације, пре печења га уклоните сувом четкицом са кратким длачицама. Пеците реставрацију примењујући прописане параметре печења. Водите рачуна да не премашите максимални капацитет пуњења пећи за синтеровање. Прочитајте упутства у одељку „Шта чинити након печења“. Измене потражите у информацијама наведеним у одељку „Корективно печење“.

– Техника бојења

в) Бојење и глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Бојење и глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray обавља се у једном циклусу печења. Поставите реставрацију као што је описано у одељку „Фиксирање реставрације на иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Истисните претходно припремљене нијансе или боје из шприца и темељно их помешајте. Нијансе и боје је могуће благо разблажити помоћу течности IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Међутим, нијансе и боје и даље морају да имају конзистенцију пасте. Финим четкицом нанесите помешане нијансе и боје директно на реставрацију. Испрскајте реставрацију средством IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray са свих страна да бисте је обложили уједначеним слојем. Наставите у складу са упутствима под тачком а). Пеците реставрацију примењујући прописане параметре печења. Водите рачуна да не премашите максимални капацитет пуњења пећи за синтеровање. Прочитајте упутства у одељку „Шта чинити након печења“. Измене потражите у информацијама наведеним у одељку „Корективно печење“.

г) Бојење и глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Бојење и глазирање користећи IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo обавља се у једном циклусу печења. Поставите реставрацију као што је описано у одељку „Фиксирање реставрације на иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Након тога, четкицом равномерно нанесите средство IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo на спољашње површине реставрације. Ако је потребно благо разблажити већ припремљену глазуру, можете је помешати са малом количином течности IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Немојте да наносите глазуру у сувише дебелом слоју. Избегавајте „накупљање“, нарочито на оклузалној површини. Претанки слој глазури може да произведе незадовољавајући сјај. Уколико постоји потреба за карактеризацијом, реставрација може да се индивидуализује помоћу средстава IPS e.max CAD Crystall./Shades и/или IPS e.max CAD Crystall./Stains. Истисните претходно припремљене нијансе и боје из шприца и темељно их помешајте. Нијансе и боје је могуће благо разблажити помоћу течности IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Међутим, нијансе и боје и даље морају да имају конзистенцију пасте. Финим четкицом нанесите помешане нијансе и боје директно на непечени слој глазури. Поставите реставрацију на средину посуде IPS e.max CAD Crystallization Tray. На посуду за печење може да се постави највише 6 чланова када се пече глазура. Потом ставите посуду IPS e.max CAD Speed Crystallization Tray на посуду за синтеровање и пеците користећи наведене параметре печења. Прочитајте упутства у одељку „Шта чинити након печења“. Измене потражите у информацијама наведеним у одељку „Корективно печење“.

– Корективно печење

Уколико су потребне додатне карактеризације или измене, можете да обавите корективно печење помоћу средстава IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains и Glaze. За корективни циклус печења такође користите посуду IPS e.max CAD Crystallization Tray на посуду за синтеровање. За мање измене облика (нпр. проксималне контактне тачке) употребите средство IPS e.max CAD Crystall./Add-On са одговарајућом течношћу за мешање. Нанесите замешани материјал додатка директно на непечене материјале Glaze Paste и/или Shades и Stains у областима које треба да се подесе и пеците. Ако користите Glaze Spray, најпре нанесите Shades и Stains. Након тога допуните области са недостацима корекционим додатком. Нанесите Glaze Spray одмах након наношења корекционог додатка и пеците. Након што нанесете материјал за корекционе додатке, обавите корективно печење.

Фиксирање реставрације на иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Изaberите највећу могућу иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) која најбоље „испуњава“ унутрашњост реставрације, али не долази у додир са околним зидовима крунице.
2. Потом напуните унутрашњост реставрације средством IPS Object Fix Putty или Flow до руба реставрације. Одмах након истискивања материјала поново затворите IPS Object Fix Putty/Flow шприц. Након што се извади из алуминијумске врећице, шприц би требало чувати у пластичној врећици или посуди које је могуће поново затворити, у влажном окружењу.
3. Дубоко утисните иглу IPS e.max CAD Crystallization Pin у материјал IPS Object Fix Putty или Flow како би се добро причврстила.
4. Спречите да се остаци средстава IPS Object Fix залепе за спољну површину реставрације. Очистите сву потенцијалну контаминацију четком навлаженом водом, па потом осушите.

Шта чинити након печења

Након печења извадите реставрацију из пећи (сачекајте да се огласи звучни сигнал пећи) и сачекајте да се структура охлади до собне температуре на месту које је заштићено од струјања ваздуха. Немојте додиривати вреле предмете металном пицетом. Извадите реставрацију из очворслг средстава IPS Object Fix Putty / Flow. Уклоните све остатке уптравку у воденој купки или помоћу паре. Ако је потребно да подесите реставрацију брушењем, пазите да не дође до прегревања керамике.

Табела комбинација нијанси

Прилагођене карактеризације и подешавања нијансе наносе се користећи IPS e.max CAD Crystall/Shades и Stains.

A-D нијанса	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset		copper			olive			khaki			mahogany			

Параметри печења

IPS e.max ZirCAD Prime

Печење ради кориговања/нијансирања/глазирања користећи материјале IPS e.max CAD Crystall./

Пех Programat		Температура у приправности B [°C]	Време затварања S [min]	Брзина грејања t [°C/min]	Температура печења T1 [°C]	Време рада H1 [min]	Брзина грејања t [°C/min]	Температура печења T2 [°C]	Време рада H2 [min]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Дуготрајно хлађење L [°C]	Брзина хлађења tl [°C/min]
CS6 ^[a]		–	Глазура ^[a]	150	700	00:00	75 30 ^[c]	830 890 ^[c]	00:00 00:20 ^[c]	50	815	850	-70
CS4 ^[a]		180 ^[a] 230 ^[a]	00:00 03:00 ^[a] 03:00 ^[a]	60	400	00:00	95 45 ^[c]	840 900 ^[c]	0 3 ^[c]	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Печење ради кориговања/нијансирања/глазирања користећи IPS e.max CAD Crystall./ корекциони додатак

Пех Programat		Температура у приправности B [°C]	Време затварања S [min]	Брзина грејања t [°C/min]	Температура печења T1 [°C]	Време рада H1 [min]	Брзина грејања t [°C/min]	Температура печења T2 [°C]	Време рада H2 [min]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Дуготрајно хлађење L [°C]	Брзина хлађења tl [°C/min]
CS6		–	Глазура ^[a]	150	700	00:00	75 30 ^[c]	830 890 ^[c]	00:00 00:20 ^[c]	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^[a] IPS CAD Speed Tray, макс. 3 члана или један мост

^[b] Поставите посуду IPS e.max CAD Crystallization Tray на посуду за синтеровање, макс. 6 чланова

^[a] Вредности за припремно сушење

^[c] Трећа фаза грејања

2.8 Цементирање

Пре цементирања, обрадите рестаурацију израђену од IPS e.max ZirCAD Prime тако што ћете пескирати унутрашње стране крунице користећи Al_2O_3 , 25–70 μm , 1 бар или користећи Al_2O_3 , 70–110 μm , 1,5 бара.

	Адхезивно цементирање нпр. Multilink® Automix	Самоадхезивно цементирање нпр. SpeedCEM® Plus	Уобичајено цементирање нпр. ZirCAD® Cement
Захтеви у вези са препаратацијом	Неретенциона препаратација	Ретенциона препаратација	Ретенциона препаратација
Пескирање	Al_2O_3 , 25–70 μm , 1 бар или Al_2O_3 , 70–110 μm , 1,5 бара		
Чишћење након пробе	нпр. Ivoclean		
Обрада	60 секунди користећи нпр. Monobond® Plus	–	
Крунице		✓	
Мостови		✓	

3 Безбедносне напомене

- У случају озбиљних инцидената у вези са производом, обратите се компанији Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, веб-локација: www.ivoclar.com и одговарајућим надлежним органима.
- Актуелно Упутство за употребу доступно је на веб-локацији (www.ivoclar.com/elifu).
- Објашњење симбола: www.ivoclar.com/elifu
- Резиме безбедности и клиничких перформанси (SSCP) може се преузети из Европске базе података за медицинска средства (EUDAMED) на адреси <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Основни UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Упозорења

- Придржавајте се информација наведених у безбедносном листу (SDS) (који је доступан на адреси www.ivoclar.com).
- Обрађивање IPS e.max ZirCAD Prime блокова производи прашину која може да иритира кожу и очи и може да доведе до оштећења плућа. Уверите се да опрема за аспирацију на машини за фрезовање и на вашем радном месту ради исправно. Немојте да удишете праšину насталу брушењем током финансирања и носите заштитну маску за праšину (класа честица FFP2), као и заштитне наочаре и рукавице.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Немојте да удишете распршену измаглицу. Посуда је под притиском. Заштитите од директне сунчеве светлости и температуре више од 50 °C. Немојте на силу да отворате посуду, нити да је спаљујете, чак и након што се потпуно испразни.

Одлагање у отпад

Преостале залихе или уклоњене рестаурације морају се одложити у отпад у складу са одговарајућим националним законским захтевима.

Резидуални ризици

Корисници морају имати на уму да све стоматолошке интервенције у усној дупљи подразумевају одређене ризике. Познати су следећи клинички резидуални ризици:

- Одламање/фрактуре/расцементиравање надокнаде може да доведе до случајног гутања или удисања материјала и тиме до поновног стоматолошког поступка.
- Вишак цемента може да изазове иритацију меког ткива/гингиве. Напредовање запаљења може да доведе до ресорпције кости или периодонтитиса.

4 Рок трајања и складиштење

- У оригиналном паковању
- На сувом месту
- Немојте излагати физичким ударима или вибрацијама.

5 Додатне информације

Чувајте материјал ван домаћаја деце!

Овај производ је развијен искључиво за употребу у стоматологији. Обрада се мора обављати уз строго придржавање Упутства за употребу. Произвођач не преузима одговорност за штете које могу да настану због непоштовања Упутства или наведене области примене. Корисник је дужан да пре употребе испита да ли је материјал подесан и да ли може да се користи у предвиђене сврхе ако те сврхе нису наведене у Упутству за употребу.

^[1] Комплетна листа компатибилних CAD/CAM система је доступна на веб-локацији www.ivoclar.com.

^[2] нпр. Programat CS4, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire није регистрован жиг компаније Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Ivoclar Vivadent графикон тока „Препоручени инструменти за брушење за екстраоралну и интраоралну употребу“

1 Предвидена употреба

Предвидена намена

Коронки и мостови во антериорниот и постериорниот регион

Целна група на пациенти

Пациенти со трајни заби

Предвидени корисници / Специјална обука

- Стоматолози (chairside изработка на реставрации; клинички работен процес)
- Стоматолошки лабораториски техничари (изработка на реставрации во стоматолошка лабораторија)

Не е потребна специјална обука.

Употреба

Само за дентална употреба.

Опис

IPS e.max® ZirCAD Prime е блок од циркониум оксид за изработка на фиксни реставрации со целосна контура кај антериорни и постериорни заби. IPS e.max ZirCAD Prime може да се обработува во одобрена машина CAD/CAM.^[1]

По влажна или сува обработка на блокот, реставрациите се синтеруваат во печка за синтерување.^[2] Откако ќе се синтеруваат, реставрациите се полираат со, на пр., OptraGloss® Extra Oral или се карактеризираат и глазираат со материјали IPS e.max CAD Crystall.

Технички податоци

IPS e.max ZirCAD Prime			
Големини на блокови	C17, B50		
Опсег на нијанси	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Карактеристики	Единица	Спецификации	Вообичаена просечна вредност
СТЕ (25 – 500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Отпорност на флексија (биаксијална, дентин)	[MPa]	≥ 900	1100
Отпорност на фрактури (дентин)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (според ISO 14627:2012)
Хемиска растворливост	[µg/cm ²]	< 100	–
Тип/Класа	Тип II/Класа 5		

Согласно ISO 6872:2015

Индикации

Недостаток на дел од забот на антериорни и постериорни заби, делумна беззабот во антериорниот и постериорниот регион

Типови реставрации:

- Коронки
- Мостови (макс. 2 поврзани члена, макс. мостови со 4 единици)

Контраиндикации

- Употребата на производот е контраиндицирана доколку е познато дека пациентот е алергичен на некоја од состојките

Ограничувања на употребата

Не користете го производот во следните случаи:

- Нетретиран бруксизам (употребата на шина се индицира по поставување)
- Хибридни абатменти и хибридни коронки на абатменти
- Привремено поставување

Производот не смее да се употребува повторно.

-  Да не се употребува повторно

Во следните ситуации, не може да се гарантира успешна постапка:

- Неисполнување на потребната минимална дебелина на сидот и минималните димензии на конекторот
- Режење на блоковите во некомпатибилен систем CAD/CAM^[1]
- Синтерување во некомпатибилна печка за синтерување
- Мешање на IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades and Stains со дупра дентална керамика (на пр. IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences)
- Користење или контакт со некомпатибилни материјали

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Интраорална примена

Несакани ефекти

Досега не се познати несакани ефекти.

Интеракции

Досега не се познати интеракции.

Клиничка повољност

- Реконструкција на функцијата за цваќање
- Реставрација на естетиката

Со состав

Компоненти	Процент (%) според маса
Цирconiум оксид (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Итриум оксид (Y ₂ O ₃)	> 4,5 – ≤ 7,0
Хафниум оксид (HfO ₂)	≤ 5,0
Алуминиум оксид (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Други оксиди	≤ 1,5

2 Примена

Достапни се следните блокови и техники на обработка:

Техника на обработка			Типови реставрации	
Техника на полирање	Техника на глазирање	Техника на бојење	Коронки	Мостови
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Одредување нијанса

Исчистете ги забите пред одредување на нијансата. Одредете ја нијансата врз основа на влажноста и непрепарираниот заб или соседниот заб. Одредете ја нијансата на препарираниот заб врз основа на најголемата обезбоена област на препарацијата.

Со техниката на полирање, ефектот на нијансата може да се разликува од онаа на водичот за нијанси. Зависно од степенот на полирање, ефектот/интензитетот на нијансата се зголемува. Ако е потребно, се препорачува да се избере нијанса на блок што е една нијанса посветла од целната нијанса.

2.2 Препарација

Препарирајте го забот врз основа на упатствата за целосно керамичките реставрации и погрижете се да ја почитувате минималната дебелина на сидот:

- Препарирајте без агли или рабови
- Препарација со стапалка со заоблени внатрешни рабови и/или препарација на жлеб
- Назначените димензии ја отсликуваат минималната дебелина на сидот за реставрации на IPS e.max ZirCAD
- Радиусот на рабовите на препарацијата мора да биде најмалку 1,0 mm (геометрија на алатката за стружење) за да се обезбеди оптимална обработка во машината CAD/CAM

Постериорна коронка	Антериорна коронка	Мостови со 3 единици	
		Постериорна коронка како абатмент на мост	Антериорна коронка како абатмент на мост
Мостови со 4 единици			
Постериорна коронка како абатмент на мост		Антериорна коронка како абатмент на мост	

Димензии во mm

2.3 Обработка со CAD/CAM

Погрижете се да ги запазите минималната дебелина на сидот и димензиите на конекторот при дизајнирање на реставрацијата.


	Постериорен регион		Антериорен регион		Тип на дизајн
	Минимална дебелина на слојот во mm	Димензии на конекторот во mm²	Минимална дебелина на слојот во mm	Димензии на конекторот во mm²	
Коронки	0,8	–	0,8	–	Ја поддржува формата на забот и/или гингивата (инцизална, оклузивна и/или базална)
Мостови со 3 единици	0,8	9 ^[6]	0,8	9 ^[6]	
Мостови со 4 единици	1,0	12 ^[5,6]	1,0	9 ^[6]	

[5] Висина: 4 mm, ширина: 3 mm

[6] Назначените минимални димензии на конекторот мора да бидат поставени во областа на дентинот на блокот.

Позиционирање на дизајнираната реставрација во блокот (CAD):

- За да се осигурате дека реставрациите изработени од IPS e.max ZirCAD Prime покажуваат јасно видлива област на глеѓ, тие мора да се постават што е можно повисоко на блокот во CAD-софтверот. За реставрации со еден заб, се препорачува да се постави реставрацијата приближно 1 mm под горниот раб на блокот за да се добие јасно видлив инцизален дел. Реставрациите со мостови мора да се постават на таков начин што минималните димензии на конекторот ќе бидат позиционирани во областа на дентинот со голема јачина во долните две третини од блокот.



- Означување со вдлабнатина во блокот: Областа на дентинот е означена со вдлабнатина во блокот. Инцизалната област се наоѓа на спротивната страна.

Обработка во машината за стружење (CAM):

- Фактор на собирање:** Бидејќи IPS e.max ZirCAD Prime се собира приближно 17 до 20 % при синтерување, факторот на собирање на соодветната серија, што е обезбеден во кодот на блокот материјал, мора да се вчита во софтверот или да се внесе рачно.
- За влажната обработка** на IPS e.max ZirCAD Prime, треба да се користи назначен сад за течност за стружење за да се избегне вкрстена контаминација со други материјали (на пр, прав од стружење). Не надминувајте ја максималната количина течност за стружење за влажната обработка. Контаминацијата може да резултира со обезбојување на реставрациите при синтерувањето.
- За сувата обработка**, погрижете се да ги отстраните сите остатоци од комората на единицата CAM и погрижете се комората да е сува.

2.4 Финиширање

При одделување на реставрациите од блокот, осигурете се дека тие не се контаминирани со какво било масло или друг замачкан слој затоа што тоа може негативно да влијае на резултатот на нијансата.

Општи информации

- Реставрациите од циркониум оксид што не се густо синтерувани се подложни на оштетување и фрактури. Овој факт треба да се земе во предвид за време на целата постапка на работење.
- Ако е можно, секоја неопходна постапка по обработката треба да се изведе додека реставрацијата сè уште е во не густо синтерувана состојба (погледнете ги препораките за инструментите за стружење^[2]).
- Во не густо синтерувана состојба, мора да се спречи контактот со несоодветни течности или течности што не се одобрени за циркониум оксид (на пр, контаминирана вода и/или течност за разладување) и/или контактни медиуми (на пр, оклузиски спреј).
- Користете само соодветни инструменти за стружење, ниска брзина и слаб притисок за да се спречи деламинација и кршење делчиња особено кај маргините (погледнете ги препораките за инструментите за стружење^[3]).
- Не густо синтерувана реставрација не смее да се чисти во ултразвучна бања или со компресор на пареа.

Реставрации со суво стружење

- Внимателно одвојте ја реставрацијата од држачот со диск за одделување или соодветни инструменти за стружење^[3]. Измазнете ги точките на прикачување на рачките за држење со соодветни инструменти за стружење^[3].
- По финиширање, темелно исчистете го правот од циркониум оксид со мека четка или со дување на реставрацијата со безмасен компримиран воздух.

Реставрации со влажно стружење

- Внимателно одвојте ја реставрацијата од држачот со диск за одделување или соодветни инструменти за стружење^[3]. Измазнете ги точките на прикачување на рачките за држење со соодветни инструменти за стружење^[3].
- По финиширање, темелно исчистете го правот од циркониум оксид што е залепен на реставрацијата. Реставрациите со влажно стружење може да се исплакнат со слаб млаз на вода.
- За да се спречи оштетување на реставрацијата при синтерувањето, реставрацијата од IPS e.max ZirCAD мора да биде целосно сува. Не смее да се пекскаат влажни реставрации.

Општи напomenи за финиширањето

- Грубите волфрам-карбидни борери и/или инструментите за стружење^[2] со големи дијаметри се соодветни само до одреден степен, бидејќи може да предизвикаат вибрации за време на финиширањето, што може да резултира со кршење делчиња меѓу другото. Затоа треба да се користат само фини волфрам-карбидни борери и/или инструменти за стружење^[3].
- Не „одвојувајте ја отпосле“ областа на поврзување на конструкциите на мостот со диск за одделување бидејќи ова може да доведе до однапред одредени точки на кршење. Осигурете се дека минималните дебелини на сидот и димензиите на конекторот се одржуваат за време на финиширањето.
- Источите го налепенит прав од циркониум оксид пред синтерување. Налепените честички од циркониум оксид може да се синтеруваат на реставрацијата и да резултираат со непрецизно поставување.
- Реставрацијата не смее да се пескари со Al_2O_3 или со зрна за полирање стакло.

2.5 Синтерување

Синтерувањето^[4] е термички процес при кој IPS e.max ZirCAD Prime ги добива своите финални физички и механички својства, како што се неговата висока јачина и проѕирност.

Општи напomenи

- Температурите на синтерување што се прениски или превисоки и/или времето на синтерување што е прекратко или предолго негативно влијае на гореспоменатите финални својства.
- Во основа, зрната за синтерување не се препорачуваат за печката за синтерување Programat CS6 што се користи.
- Реставрациите не смеат да дојдат во контакт една со друга за време на синтерувањето.
- Мора да се запazi изборот на точната програма.
- Доползците за синтерување секогаш треба да бидат чисти и без прав за да не се контаминираат синтеруваниите реставрации.
- За прецизно поставување на реставрациите во печката за синтерување, погледнете ги напomenите за печката што се користи.
-  Мора да се почитува соодветното Упатство за работа на печката за синтерување^[5] што се користи.

Процес по синтерирање

- Секогаш оставете ги реставрациите да се изладат на собна температура пред да продолжите.
- Не допирајте ги врелите предмети со метални клешти.
- Не дувајте ги и не ладете ги брзо предметите.

2.6 Процес на финиширање

- Обработката на синтеруваниите реставрации треба да се држи на минимум.
- Реставрацијата треба да се обработува механички само ако е апсолутно неопходно.
- Користете само мал притисок за доработка.
- Ако се користат дијамантски инструменти за стружење за приспособување, реставрацијата мора да се лади со вода. Како алтернатива, може да се користат други инструменти за стружење заедно со насадник од стоматолошка лабораторија.
- Почитувајте ги препораките на производителот за инструментот за стружење.
- Проверете ги маргиналните области и малку доработете ги ако е потребно.
- При доработка на реставрациите, избегнувајте дизајнирање остри рабови и насочете се кон создавање мазни рабови.
- Не користете диск за одделување за да ги одделите интерденталните области.
- Осигурете се дека минималните дебелини на сидот и димензиите на конекторот се одржуваат за време на доработката.
- Користете само целосно исправни инструменти за стружење.
- Проверете дали има дефекти и пукнатини на реставрацијата пред и после понатамошната обработка.
- Правот од циркониум оксид синтерван на реставрацијата мора да се отстрани пред глазирањето.
- Потоа, исчистете ја реставрацијата со млаз вода или млаз од пареа и исушете ја.

2.7 Завршување

Пред да продолжите, претфиниширајте и финиширајте ги барем оклузивните контактни површини. Исто така, се препорачува да ја измазните базалната страна на конекторите на работната рамка на мостовите со гумени полирачи.

Првото претфиниширање е можно пред синтерирањето за да се олесни напорот од полирање за корисниците. За оваа цел, користете само полирачи OptraGloss Extra Oral во облик на „Спирално тркало“. Погрижете се да користите само лесен контакт притисок и брзина со макс. 5.000 rpm (темносина) и 10.000 rpm (светлосина). Предолго претполирање може да доведе до влошување на резултатот од полирање. Синиот остаток од полирачот треба да се избегнува што е можно повеќе.

Добро полираните површини помагаат да се заштити спротивниот заб од несакано абеење. При ова, погрижете се дека долните оклузивни површини се внимателно исполнирани по функционалното приспособување со стружење (погледнете ги препораките за инструментите за стружење^[6]). Достапни се различни пристапи за финиширање на реставрациите.

Полирање

При крајното полирање, полирајте ги сите области на надворешните површини. Ова го намалува создавањето плак и постигнува естетски убав резултат. Полирачите што се нанесуваат екстраорално се соодветни за оваа цел, на пр., OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Претфиниширање: користете OptraGloss Extra Oral (дијамантски претполирач/темно син), исушете на мала брзина за да се создаде целосно мазна површина.
- 2) Финиширање: Финиширајте ги функционалните области со OptraGloss Extra Oral (дијамантски полирач со висок сјај/светлосин).
- 3) Изборно: полирање со висок сјај со паста за полирање OptraGloss.

Техника на глазирање и боене

Завршете ја реставрацијата само со глазирање или со боене и глазирање во еден чекор.

- Техника на глазирање

а) Глазирање со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Поставете ја реставрацијата како што е опишано во „Фиксирање на реставрациите на IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Држете ја реставрацијата со IPS e.max CAD Crystallization Pin. Енергично протресете го IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray непосредно пред употребата додека топчето за мешање во садот не почне да се движи слободно (приближно 20 секунди). Доколку распрскувачот не е доволно протресен, главно гасот се испушта со распрскувачко пукање. Како резултат, реставрацијата не се обложува доволно со прав за глазирање. Одржувајте растојание од 10 cm меѓу млазницата и површината што треба да се прска. Држете ја лименката на распрскувачот колку што можете посправено при прскањето. Испрскајте ја реставрацијата од сите страни со кратки прскања истовремено ротирајќи ја реставрацијата за да може да се создаде еднаков покривен слој. Протресете ја лименката повторно помеѓу поединечните прскања. Последователно, испрскајте ја реставрацијата по втор пат од сите страни со кратки прскања истовремено ротирајќи ја реставрацијата за да може да се создаде еднаков покривен слој. Протресете ја лименката повторно помеѓу поединечните прскања. Кратко почекајте додека не се исуши слојот од глазурата и додека не постигне белузлава боја. Областите што не покажуваат еднаков слој треба повторно да се испрскаат. Печете ја реставрацијата со пропишаните параметри за печење. Осигурете се дека нема да се надмине максималниот капацитет на оптовареност на печката за синтерирање. Следете ги насоките во „Како да се продолжи по печењето“. За приспособувања, следете ги информациите во „Печење за корекција“.

б) Глазирање со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Поставете ја реставрацијата како што е опишано во „Фиксирање на реставрациите на IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Последователно, рамномерно нанесете покривен слој од IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на целите надворешни површини на реставрацијата со четка. Ако глазурата што е подготвена за користење треба малку да се разреди, може да се измеша со мала количина течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Не ја нанесувајте глазурата во премногу дебел слој. Не дозволувајте да се „собиере течност“, особено на оклузалната површина. Премногу тенок слој глазура може да доведе до незадоволителен сјај. Ако IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo случајно стигне до внатрешните аспекти на реставрацијата, отстранете го со сува четка со кратки влакна пред печењето. Печете ја реставрацијата со пропишаните параметри за печење. Осигурете се дека нема да се надмине максималниот капацитет на оптовареност на печката за синтерирање. Следете ги насоките во „Како да се продолжи по печењето“. За приспособувања, следете ги информациите во „Печење за корекција“.

- Техника на боене

в) Боене и глазирање со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Боенето и глазирањето со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray се одвива во еден циклус на печење. Поставете ја реставрацијата како што е опишано во „Фиксирање на реставрациите на IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Истиснете ги нијансите или боите што се подготвени за користење од шприцот и измешајте ги темелно. Нијансите и боите може малку да се разредат со користење IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Сепак, густината треба да остане леплива. Нанесете ги измешаните нијанси и бои директно на реставрацијата со фина четка. Испрскајте ја реставрацијата со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray од сите страни за да ја обложите со еднаков слој. Продолжете според упатството дадено во точка а). Печете ја реставрацијата со пропишаните параметри за печење. Осигурете се дека нема да се надмине максималниот капацитет на оптовареност на печката за синтерирање. Следете ги насоките во „Како да се продолжи по печењето“. За приспособувања, следете ги информациите во „Печење за корекција“.

г) Боене и глазирање со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Боенето и глазирањето со IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo се одвива во еден циклус на печење. Поставете ја реставрацијата како што е опишано во „Фиксирање на реставрациите на IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Последователно, нанесете рамномерно IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на надворешните површини на реставрацијата со користење четка. Ако глазурата што е подготвена за користење треба малку да се разреди, може да се измеша со мала количина течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze. Не ја нанесувајте глазурата во премногу дебел слој. Не дозволувајте да се „собиере течност“, особено на оклузалната површина. Премногу тенок слој глазура може да доведе до незадоволителен сјај. Доколку се посакуваат карактеризации, реставрацијата може да се индивидуализира со користење IPS e.max CAD Crystall/Shades и/или IPS e.max CAD Crystall/Stains. Истиснете ги нијансите и боите што се подготвени за користење од шприцот и измешајте ги темелно. Нијансите и боите може малку да се разредат со користење IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Сепак, густината треба да остане леплива. Нанесете ги измешаните нијанси и бои директно на неиспечениот слој глазура со користење фина четка. Поставете ја реставрацијата во центарот на IPS e.max CAD Crystallization Tray. Може да се постават најмногу 6 единици на подлогата за печење при печење на глазурата. Поставете ја IPS e.max CAD Crystallization Tray на подлогата за синтерирање и печете со користење на пропишаните параметри за печење. Следете ги насоките во „Како да се продолжи по печењето“. За приспособувања, следете ги информациите во „Печење за корекција“.

- Корективно печење

Доколку се потребни дополнителни карактеризации или приспособувања, може да се изврши корективно печење со IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains и Glaze. Користете го и IPS e.max CAD Crystallization Tray на подлогата за синтерирање за циклусот на корективно печење. Користете го IPS e.max CAD Crystall/Add-On вклучувајќи ја и соодветната течност за мешање за вршење мали прилагодувања на формата (на пр. проксималните контактни точки). Нанесете го измешаниот додатен материјал директно на непечените Glaze Paste и/или Shades and Stains во областите што треба да се приспособат и печат. Ако се користи Glaze Spray, прво нанесете ги Shades and Stains. Потоа, дополнете ги областите што недостигаат со Add-On. Нанесете го Glaze Spray веднаш по нанесувањето на Add-On и печете. По нанесувањето на додатниот материјал, изведете печење за корекција.

Фиксирање на реставрацијата на IPS e.max CAD Crystallization Pin

- Изберете ја најголемата можна IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) што најдобро ја „исполнува“ внатрешноста на реставрацијата, но не доаѓа во контакт со сидовите на околната навлака.
- Последователно, наполнете ја внатрешноста на IPS Object Fix Putty или Flow до работ на реставрацијата. Веднаш запечатете го шприцот IPS Object Fix Putty/Flow по истиснувањето на материјалот. Откако ќе се извади од алуминиумската торбичка, шприцот идеално се складира во пластична торбичка што може да се запечатува или во сад со влажна атмосфера.
- Притиснете ја избраната IPS e.max CAD Crystallization Pin длабоко во материјалот IPS Object Fix Putty или Flow за да се зацврсти соодветно.
- Не дозволувајте остатоци од IPS Object Fix да се залепат на надворешната површина на реставрацијата. Истиснете ја секоја можна контаминација со четка навлажната со вода и потоа исушете ја.

Како да се продолжи по печењето

Отстранете ја реставрацијата од печката откако ќе заврши циклусот на печење (почекајте го звучниот сигнал на печката) и дозволете да се излади до собна температура на место заштитено од провев. Жешките предмети не смеат да се допираат со метални клешти. Отстранете ја реставрацијата од стврднатото IPS Object Fix Putty / Flow. Отстранете го секој остаток со ултразвук во водена бања или со млаз од пареа. Доколку реставрацијата треба да се прилагоди со брусење¹, погрижете се да не дојде до прегревање на керамиката.

Табели со комбинации на нијанси

Приспособени карактеристики и приспособувања на нијансата се применуваат со IPS e.max CAD Crystall./Shades и Stains.

Нијанса A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	бела				крем			портокалова			бакарна			маслинеста			окер		махагони		

Параметри за печење

IPS e.max ZirCAD Prime

Печење за корекција/нијанса/глазура со материјали IPS e.max CAD Crystall.

Печка Programat		Температура на мирување B [°C]	Време на затворање S [min]	Брзина на загревање t ↗ [°C/min]	Температура на печење T1 [°C]	Време на задржување H1 [min]	Брзина на загревање t ↗ [°C/min]	Температура на печење T2 [°C]	Време на задржување H2 [min]	Вакуум 1 T1 T2 [°C]	Вакуум 2 T1 T2 [°C]	Долготрајно ладење L [°C]	Брзина на ладење tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Глазура ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(r)	830 890 ^(r)	00:00 00:20 ^(r)	50	815	850	-70
CS4 ^(a)		180 ^(a) 230 ^(a)	03:00 ^(a) 03:00 ^(a)	60	400	00:00	95 45 ^(r)	840 900 ^(r)	0 3 ^(r)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Печење за корекција/нијанса/глазура со IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Печка Programat		Температура на мирување B [°C]	Време на затворање S [min]	Брзина на загревање t ↗ [°C/min]	Температура на печење T1 [°C]	Време на задржување H1 [min]	Брзина на загревање t ↗ [°C/min]	Температура на печење T2 [°C]	Време на задржување H2 [min]	Вакуум 1 T1 T2 [°C]	Вакуум 2 T1 T2 [°C]	Долготрајно ладење L [°C]	Брзина на ладење tl [°C/min]
CS6		–	Глазура ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(r)	830 890 ^(r)	00:00 00:20 ^(r)	50	815	850	-70
CS4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, макс. 3 единици или еден мост

^(b) Ставете ја IPS e.max CAD Crystallization Tray на подлогата за синтерување, макс. 6 единици

^(a) Вредности за претосушење

^(r) Трета фаза на загревање

2.8 Поставување

Пред поставување, кондиционирајте ја реставрацијата IPS e.max ZirCAD Prime со пескареење на внатрешниот дел на коронката со Al_2O_3 25 – 70 μm , 1 bar или Al_2O_3 70 – 110 μm , 1,5 bar.

	Атхезивно цементирање np., Multilink® Automix	Самоатхезивно цементирање np., SpeedCEM® Plus	Конвенционално цементирање np., ZirCAD® Cement
Барања за подготовка	Неретентивна подготовка	Ретентивна подготовка	Ретентивна подготовка
Пескарење	Al_2O_3 25 – 70 μm , 1 bar или Al_2O_3 70 – 110 μm , 1,5 bar		
Чистење по проба	np., Ivoclean		
Кондиционирање	60 секунди со np., Monobond® Plus	–	
Коронки		✓	
Мостови		✓	

3 Информации за безбедност

- Во случај на сериозни инциденти поврзани со производот, ве молиме контактирајте со Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, веб-страница: www.ivoclar.com и со вашиот одговорен стручен орган.
- Тековните упатства за употреба се достапни на веб-страницата (www.ivoclar.com/eIFU).
- Објаснување на симболите: www.ivoclar.com/eIFU
- Резимето на безбедноста и клиничката изведба (SSCP) може да се преземе од Европската база на податоци за медицински уреди (EUDAMED) на <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Основен UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Предупредувања

- Почитувајте го листот со безбедносни податоци (SDS) (достапен на www.ivoclar.com).
- Обработката на блоковите IPS e.max ZirCAD Prime произведува прашина што може да ги иритира кожата и очите и може да резултира со оштетување на белите дробови. Осигурете се дека аспирацијата на машината за стружење и на работното место работи беспрекорно. Не вдишувајте го правот од стружењето за време на финалирањето и носете заштитна маска за прав (класа на честички FFP2), како и заштитни очила и ракавици.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Не вдишувајте ја маглата од распрскувачот. Садот е под притисок. Да се заштити од директна сончева светлина и температури над 50 °C. Не отворајте ја лименката со сила и не горете ја, дури и откако целосно ќе се испразни.

Информации за фрлањето во отпад

Испоруканите залихи или отстранетите реставрации мораат да се отстранат според соодветните национални законски барања.

Останати ризици

Корисниците треба да бидат свесни дека каква било стоматолошка интервенција во усната празнина вклучува одредени ризици. Познати се следните клинички остаточни ризици:

- Поткршување / фрактура / децементирање на материјалот на реставрацијата може да доведе до случајно голтање или вдишување и со тоа до повторен стоматолошки третман.
- Вишокот цемент може да доведе до иритација на мекоото ткиво / гингивата. Прогресивната инфламација може да доведе до коскена ресорпција или периодонтит.

4 Рок на употреба и чување

- Во оригиналното пакување
- На суво место
- Да не се изложува на физички влијанија или вибрации.

5 Дополнителни информации

Материјалот да се чува подалеку од дофат на деца!

Производот е развиен исклучиво за употреба само во стоматологијата. Обработката треба да се изведува само според упатството за употреба. Нема да се прифаќа одговорност за штета настаната од непочитување на упатството или на пропишаната сфера на користење. Корисникот е должен да го тестира производот во однос на неговата соодветност и можноста за употреба за цели што не се наведени во упатството.

^[1] Целосната листа на компатибилни системи за CAD/CAM е достапна на www.ivoclar.com.

^[2] np., Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire, CEREC SpeedFire не е регистрирана трговска марка на Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Графикон на Ivoclar Vivadent „Препорачани инструменти за брусење за екстраорална и интраорална употреба“

1 Предвидена употреба

Предназначение

Корони и мостове във фронталната и дисталната област

Пациентска целева група

Пациенти с постоянни зъби

Целеви потребители/Специално обучение

- Лекарите по дентална медицина (изработка на възстановявания в кабинета; клиничен протокол на работа)
- Зъботехници (изработка на възстановявания в зъботехническата лаборатория)

Без необходимост от специално обучение.

Употреба

Само за дентална употреба.

Описание

IPS e.max® ZirCAD Prime е блокче от циркониев оксид за изработване на несменяеми възстановявания с цялостен анатомичен контур при фронтални и дистални зъби. IPS e.max ZirCAD Prime може да се обработва в оторизиран CAD/CAM апарат.^[1]

След мокра или суха обработка на блокчето, възстановяванията се синтероват с помощта на пещ за синтероване.^[2] След като се синтероват, възстановяванията се полират с напр. OptraGloss® Extra Oral или се глазират, или се прави глазиране и индивидуално характеризиране с материали IPS e.max CAD Crystall/.

Технически данни

IPS e.max ZirCAD Prime			
Размери на блоковете	C17, B50		
Цветова гама	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Характеристики	Елемент	Спецификации	Типична средна стойност
КТР (25 – 500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Якост на огъване (биаксиално, дентин)	[MPa]	≥ 900	1100
Устойчивост на фрактуриране (дентин)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (въз основа на ISO 14627:2012)
Химична разтворимост	[µg/cm ²]	< 100	–
Тип/Клас	Тип II/Клас 5		

Съгласно ISO 6872:2015

Показания

Липсващи зъбни структури на фронтални и дистални зъби, частично обеззъбяване във фронталната и дисталната област

Видове възстановявания:

- Корони
- Мостове (макс. 2 свързани мостови тела, макс 4-членни мостове)

Противопоказания

- Употребата на продукта е противопоказана, ако пациентът има известни алергии към някои от неговите съставки

Ограничения при употреба

Продуктът да не се използва в следните случаи:

- Нелекуван бруксизъм (употребата на шина е показана след поставянето)
- Хибридни абътменти и хибридни абътмент-корони
- Временно поставяне на възстановяване

Продуктът не трябва да се използва повторно.

-  Да не се използва повторно

В следните ситуации не може да се гарантира успешна процедура:

- Недостатъчна необходима минимална дебелина на стената и размери на конекторите
- Фрезоване на блокчетата в несъвместима CAD/CAM система^[3]
- Синтероване в несъвместима пещ за синтероване
- Смесване на глазурата, цветните маси и боичките IPS e.max CAD Crystall/Glaze, Shades и Stains с други стоматологични керамики (напр. IPS Ivocolor Glaze, Shades и Essences)
- Използване с или контакт с несъвместими материали

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray:

- Интраорално приложение

Странични ефекти

До този момент не са известни странични ефекти.

Взаимодействия

До този момент не са известни взаимодействия.

Клинични ползи

- Възстановяване на дъвкателната функция
- Възстановяване на естетиката

Състав

Компоненти	Процент (%) по маса
Циркониев оксид (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Итриев оксид (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Хафниев оксид (HfO_2)	≤ 5,0
Алуминиев оксид (Al_2O_3)	≤ 1,0
Други оксиди	≤ 1,5

2 Приложение

Предлагат се следните блокчета и техники на обработка:

Техника на обработка			Видове възстановявания:	
Техника с полиране	Техника на глазиране	Техника с оцветяване	Корони	Мостове
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Определяне на цвета

Преди определяне на цвета почистете зъбите. Определете цвета на влажен и непрепариран зъб или на съседните зъби. Определете цвета на препариация зъб, като се позовавате на зоната на препариацията с най-силно променен цвят.

С техниката на полиране ефектът на цвета може да се различава от този на разцветката. В зависимост от степента на полиране ефектът/интензитетът на цвета се увеличава. Ако е необходимо, се препоръчва да изберете блокче с цвят, който е един тон по-светъл от целевия цвят.

2.2 Препариране

Препарирайте зъба, водейки се от насоките при изцяло керамични възстановявания и се уверете, че са спазени минималните дебелини на стените:

- Препарирайте без ъгли или ръбове.
- Препарация с правоъгълен праг (shoulder) със заоблени вътрешни ръбове и/или препарация с дъговиден праг (chamfer).
- Посочените размери отразяват минималната дебелина на стената за възстановявания от IPS e.max ZirCAD.
- Радиусът на ръбовете на препариацията трябва да е най-малко 1,0 mm (геометрия на фрезования инструмент), за да се осигури оптимално фрезозване в CAD/CAM апарата.

Дистална корона	Фронтална корона	3-членни мостове	
		Дистална корона като мостоносител	Фронтална корона като мостоносител
4-членни мостове			
		Дистална корона като мостоносител	Фронтална корона като мостоносител

Размери в mm

2.3 CAD/CAM обработка

Уверете се, че са спазени посочените минимални дебелини на стените и размерите на конектора, когато проектирате възстановяването.


	Дистална област		Фронтална област		Вид дизайн
	Минимална дебелина на слоя в mm	Размери на конекторите в mm ²	Минимална дебелина на слоя в mm	Размери на конекторите в mm ²	
Корони	0,8	–	0,8	–	Като основа за формата на зъба и/или гингивата (инцизална, оклузална и/или базална)
3-членни мостове	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4-членни мостове	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Височина: 4 mm, ширина: 3 mm

[b] Посоченото минимално сечение на конектора трябва да бъде позиционирано в дентиновата област на блокчето.

Позициониране на проектираното възстановяване в блокчето (CAD):

- За да се гарантира, че възстановяванията, направени от IPS e.max ZirCAD Prime, показват ясно видима зона на емайла, те трябва да бъдат разположени възможно най-високо на блокчето в софтуера CAD. За възстановявания на единични зъби е препоръчително конструкцията да се постави на около 1 mm под горния ръб на блокчето, за да се гарантира ясно видима инцизална част. Мостовите възстановявания трябва да бъдат поставени по такъв начин, че минималните размери на конектора да са разположени в областта на дентина с висока якост в долните две трети на блокчето.



- Маркировъчна вдлъбнатина в блокчето: Зоната на дентина е маркирана с вдлъбнатина в блокчето. Инцизалната зона е разположена от противоположната страна.

Обработка във фрезоващия апарат (CAM):

- Коефициент на свиване:** Тъй като IPS e.max ZirCAD Prime се свива с приблизително 17 – 20% по време на синтероване, коефициентът на свиване на съответната партия, който е включен в кода на блокчето от материала, трябва да се прочете от софтуера или да се въведе ръчно.
- За мокра обработка** на IPS e.max ZirCAD Prime трябва да се използва специален контейнер за течността за фрезозане, за да се избегне кръстосано замърсяване с други материали (напр. прах от фрезозане). Не превишавайте максималното количество течност за фрезозане при мокра обработка. Замърсяването може да доведе до промяна на цвета на възстановяванията по време на синтероването.
- За суха обработка** се уверете, че всички остатъци са отстранени от камерата на CAM апарата и че камерата е суха.

2.4 Финиране

Когато отделите възстановяванията от блокчето, се уверете, че те не са замърсени с филм от мазнини или зацапвания, тъй като това може да окаже отрицателно влияние върху резултата по отношение на цвета.

Обща информация

- Неплътни синтеровани възстановявания от циркониев оксид са податливи на повреди и счупвания. Този факт трябва да се има предвид по време на цялата работна процедура.
- Ако е възможно, всяка необходима процедура за последваща обработка трябва да се извърши, докато конструкцията е все още в неплътно синтеровано състояние (спазвайте препоръките относно пилителите^[3]).
- В неплътно синтеровано състояние трябва да се предотврати контактът с неподходящи течности и течности, които не са одобрени за циркониев оксид (например непречиствена вода и/или охлаждаща течност) и/или материал за проверка на контактите (например спрей за оклузия).
- Използвайте само подходящи пилители, бавна скорост и лек натиск, за да предотвратите разслояване и отлупване по-специално по ръбовете (спазвайте препоръките относно пилителите^[3]).
- Неплътно синтеровано възстановяване не трябва да се почиства в ултразвукова вана или пароструйно.

Фрезозани на сухо възстановявания

- Внимателно отделете възстановяването от държача с помощта на отсепариращ диск или подходящи пилители^[3]. Загладете точките на закрепване на придържащите елементи с подходящи пилители^[3].
- След финирането отстранете щателно праха от циркониев оксид или с мека четка или чрез обдухване на възстановяването с обезмаслен въздух под налягане.

Фрезозани на мокро възстановявания

- Внимателно отделете възстановяването от държача с помощта на отсепариращ диск или подходящи пилители^[3]. Загладете точките на закрепване на придържащите елементи с подходящи пилители^[3].
- След финирането отстранете щателно поглъщания прах от циркониев оксид от възстановяването. Фрезозаните на мокро възстановявания могат да се изплакнат с бавно течаща вода.

- За да се предотврати повреда по възстановяването по време на синтерование, конструкцията от IPS e.max ZirCAD трябва да е напълно суха. Влажни възстановявания не трябва да се синтероват.

Общи бележки за финиране

- Грубите волфрамово-карбидни борери и/или пилителите^[3] с големи диаметри са подходящи само до определена степен, тъй като те могат да предизвикат вибрации по време на финирането, което може да доведе до отпусване и не само. Ето защо трябва да се използват фини карбидни борери и/или пилителите^[3].
- Не „отсепарирайте“ след това зоната на конектора на мостови конструкции с помощта на отсепариращ диск, тъй като това води до предварително определени точки на счупване. Уверете се, че минималната дебелина на стените и размерите на конекторите се запазва по време на финирането.
- Уверете се, че всички полепнал прах от циркониев оксид е отстранен преди синтерование. Полепнали частици от циркониев оксид може да се синтероват към възстановяването и това да доведе до неточности при поставянето му.
- Никога не почиствайте възстановяването със струя от Al_2O_3 или стъклени перли за полиране.

2.5 Синтерование

Синтероването^[2] представлява температурен процес, по време на който IPS e.max ZirCAD Prime придобива окончателните си физични и механични качества, като голяма здравина и транспарентност.

Общи бележки

- Твърде ниските или прекалено високите температури на синтерование и/или прекалено късите или прекалено дългите времена на синтерование влияят отрицателно на гореспоменатите свойства.
- Принципно синтеровъчните перли не се препоръчват за пещ за синтерование Programat CS6.
- Възстановяванията не трябва да влизат в контакт помежду си по време на синтерование.
- Трябва да се спазва правилният избор на програма.
- Винаги съхранявайте аксесоарите за синтерование чисти и без прах, така че синтерованите възстановявания да не се замърсяват.
- За правилното поставяне на възстановяванията в пещта за синтерование, моля, спазвайте указанията за използваната пещ.
-  Инструкциите на съответния производител на пещта за синтерование^[2] трябва да се спазват.

Обработка след синтерование

- Винаги оставайте възстановяванията да се охлаждат до стайна температура преди да се продължи нататък.
- Не докосвайте горещите елементи с метални пинсети.
- Не обработвайте песъкоструйно и не охлаждайте с течност елементите.

2.6 Процедура по финиране

- Обработката на синтеровани възстановявания трябва да се сведе до минимум.
- Възстановяването трябва да се обработва механично само ако е абсолютно необходимо.
- Използвайте само лек натиск при обработването.
- Ако се използват диамантени пилителни корекции, възстановяването е необходимо да бъде охладено с вода. Като алтернатива може да се използват други пилителни заедно със зъботехнически наконечник.
- Моля, спазвайте препоръките на производителя на пилителите.
- Проверете зоните на ръбовете на конструкциите и обработете леко, ако е необходимо.
- Когато обработвате възстановяванията, избягвайте да оформяте остри ръбове, стремете се към заоблени такива.
- Не използвайте отсепариращ диск за отсепариране на междוזъбните зони.
- Уверете се, че минималната дебелина на стените и размерите на конекторите се запазват по време на обработването.
- Използвайте само чисти пилителни.
- Проверете възстановяването за дефекти и пукнатини преди и след по-нататъшна обработка.
- Преди глазирането отстранете праха от циркониев оксид, синтерован по възстановяването.
- След това извършете почистване на възстановяването под течаща вода или пароструйно и подсушете.

2.7 Завършване

Преди да продължите, направете предварително финиране и завършете поне оклузалните контактни повърхности. Препоръчваме използването на гумички за загладяване на базалната страна на конекторите на скелета при мостове.

Възможно е първо предварително полиране преди синтерование, за да се облекчат усилията за полиране за потребителите. За тази цел използвайте само гумичките за полиране OptraGloss Extra Oral във формата на „спирално колело“ (Spiral Wheel). Уверете се, че използвате само лек контактен натиск и скорост от макс. 5000 rpm (тъмносиньо) и 10 000 rpm (светлосиньо).

Предварителното полиране за прекалено дълго време може да доведе до влошаване на резултата от полирането. Сините остатъци от полирните гумички трябва да се избягват, доколкото е възможно.

Добре полираните повърхности помагат за предпазване на зъбите-антагонисти от нежелано изтриване. Когато правите това, се уверете, че повърхността на изпилените оклузални повърхности е внимателно полирана след функционално корекция чрез изпиляване (спазвайте препоръките относно пилителите^[3]). Налични са различни подходи за завършване на възстановяванията.

Полиране

При окончателното полиране полирайте всички зони на външните повърхности. Това свежда до минимум натрупването на плака и постига естетически приятен резултат. За тази цел са подходящи полиращи средства, които се прилагат екстраорално, напр. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Предварително финиране: Използвайте OptraGloss Extra Oral (гумичка за предварително полиране с диамантени частици/тъмно синьо) на сухо при бавна скорост, за да създадете изцяло гладка повърхност.
- 2) Финиране: Финирайте функционалните зони с помощта на OptraGloss Extra Oral (гумичка с диамантени частици за висока степен на блясък/светлосиньо).
- 3) По избор: Полиране с висока степен на блясък с полираща паста OptraGloss

Техника за глазиране и оцветяване

Завършете възстановяването или само чрез глазиране, или чрез оцветяване и глазиране в един етап.

– Техника на глазиране

а) Глазиране с използване на IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray (спрей)

Поставете възстановяването, както е описано във „Фиксиране на възстановявания върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Задържане на възстановяването върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin. Флаконтът с IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray трябва да се разклати енергично непосредствено преди употреба, докато топчето за разбъркване в съда започне да се движи свободно (около 20 секунди). Ако не е достатъчно разклатен спрейт, се освобождава главно пропелант с изпичането на спрея. В резултат на това, възстановяването не е достатъчно добре покрито с глазурен прах. Поддържайте 10 cm разстояние между дюзата и обработваната повърхност. Дръжте флакона възможно най-вертикално, докато пръскате. Напърскайте възстановяването от всички страни на кратки пръскания, като същевременно го завъртате, за да се получи равномерен покриващ слой. Разклащайте отново флакона между отделните пръскания. Напърскайте възстановяването повторно от всички страни на кратки пръскания, като същевременно го завъртате, за да се получи равномерен покриващ слой. Разклащайте отново флакона между отделните пръскания. Извачайте малко, докато глазиращият слой изсъхне и придобие безезников цвят. Ако се забелязват области с неравномерен слой, те трябва да се напърскаят отново. Проведете изпичането на възстановяването с указаните параметри на изпичане. Уверете се, че максималният капацитет на натоварване на пещта за синтероване не е превишен. Спазвайте указанията от „Как да процедираме след изпичането“. При корекция, моля, спазвайте информацията от „Коригиращо изпичане“.

б) Глазиране с използване на IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo (паста)

Поставете възстановяването, както е описано във „Фиксиране на възстановявания върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin“. След това нанесете покриващ слой от IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo равномерно по цялата външна повърхност на възстановяването, като използвате четка. Ако има нужда от леко разреждане, готовият за употреба глазиращ материал може да се смеси с малко количество течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Не нанасяйте много дебел слой от глазиращия материал. Избягвайте „струпане“ на материал, особено върху оклузалната повърхност. Ако глазиращият слой е много тънък, блясъкът може да бъде незадоволителен. Ако материалът за глазиране IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo достигне вътрешните повърхности на конструкцията по случайност, можете да го премахнете със суха ксенокосмеща четка преди изпичането. Проведете изпичането на възстановяването с указаните параметри на изпичане. Уверете се, че максималният капацитет на натоварване на пещта за синтероване не е превишен. Спазвайте указанията от „Как да процедираме след изпичането“. При корекция, моля, спазвайте информацията от „Коригиращо изпичане“.

– Техника с оцветяване

в) Оцветяване и глазиране с използване на IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray (спрей)

Оцветяване и глазиране с IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray се осъществяват в един етап на изпичане. Поставете възстановяването, както е описано във „Фиксиране на възстановявания върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Екструдирайте от шприцата готовите за употреба цветни маси или боички и ги разбъркайте добре. Цветните маси и боички могат да се разреждат леко с течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Консистенцията обаче трябва да остане пастообразна. Нанесете разбърканите цветни маси и боички директно върху възстановяването с тънка четка. Напърскайте възстановяването от всички страни с IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray така, че да се получи равномерен слой. Процедирайте съгласно инструкциите в точка а). Проведете изпичането на възстановяването с указаните параметри на изпичане. Уверете се, че максималният капацитет на натоварване на пещта за синтероване не е превишен. Спазвайте указанията от „Как да процедираме след изпичането“. При корекция, моля, спазвайте информацията от „Коригиращо изпичане“.

г) Оцветяване и глазиране с използване на IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo (паста)

Оцветяване и глазиране с IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo се осъществяват в един етап на изпичане. Поставете възстановяването, както е описано във „Фиксиране на възстановявания върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin“. След това нанесете IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo равномерно по цялата външна повърхност на възстановяването, като използвате четка. Ако има нужда от леко разреждане, готовият за употреба глазиращ материал може да се смеси с малко количество течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Не нанасяйте много дебел слой от глазиращия материал. Избягвайте „струпане“ на материал, особено върху оклузалната повърхност. Ако глазиращият слой е много тънък, блясъкът може да бъде незадоволителен. Ако има нужда от характеризиране, възстановяването може да се индивидуализира с цветни маси IPS e.max CAD Crystall/Shades или боички IPS e.max CAD Crystall/Stains. Екструдирайте от шприцата готовите за употреба цветни маси и боички и ги разбъркайте добре. Цветните маси и боички могат да се разреждат леко с течност IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Консистенцията обаче трябва да остане пастообразна. Нанесете разбърканите цветни маси и боички директно в неизпечения глазиращ слой с тънка четка. Поставете възстановяването в средата на подложката за кристализиране IPS e.max CAD Crystallization Tray. Най-много 6 елемента могат да се поставят върху подложката за изпичане на глазура. Поставете подложката за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Tray върху подложката за синтероване и изпечете при предвидените параметри. Спазвайте указанията от „Как да процедираме след изпичането“. При корекция, моля, спазвайте информацията от „Коригиращо изпичане“.

– Коригиращо изпичане

Ако са необходими допълнителни характеризирания или корекции, може да се извърши коригиращо изпичане с цветни маси и боички IPS e.max CAD Crystall/Shade, Stain и Glaze. Коригиращото изпичане също трябва да се осъществява върху подложката за кристализиране IPS e.max CAD Crystallization Tray, която се поставя върху подложката за синтероване. За дребни корекции по формата (например на апроксималните контактни точки) се използва IPS e.max CAD Crystall/Add-On, включително и съответна течност за смесване. Нанесете смесения материал add-on директно върху неизпечената глазуерна паста Glaze Paste и/или Shades and Stains в зоните, които трябва да се коригират и изпечете. Ако се използва Glaze Spray, първо нанесете боичките Shades and Stains. Впоследствие допълнете липсващите области с помощта на Add-On. Нанесете спрея за глазура веднага след нанасянето на материала Add-On и изпечете. След като сте нанесли материала Add-On, проведете коригиращо изпичане.

Фиксиране на възстановяването върху шифт за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Изберете възможно най-големия шифт за кристализиране IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), който най-добре „изпълва“ вътрешността на възстановяването, но не опира в околните стени на коронката.

- После запълнете вътрешността на възстановяването до неговия ръб с маса за фиксиране IPS Object Fix Putty (тестоподобна) или Flow (течлива). Незабавно отново запечатайте шприцата IPS Object Fix Putty/Flow след екструдирание на материала. След като се извади от алуминиевата опаковка, шприцата е най-добре да се съхранява в затварящ се пластмасов плик или съд с влажна атмосфера.
- Притиснете избрания цифт за кристализиране IPS e.max CAD Crystallization Pin дълбоко в материала за фиксиране IPS Object Fix Putty или Flow, така че той да е добре закрепен.
- Предотвратете полепването на остатъци от IPS Object Fix по външната повърхност на възстановяването. Почистете всички замърсявания с четка, навлажнена с вода, и после подсушете.

Как да процедираме след изпичането

След приключване на цикъла на изпичане (изчакайте звуковия сигнал на печта), извадете възстановяването от печта и го оставете да се охлади до стайна температура на място, защитено от течение. Горещите елементи не бива да се докосват с метални пинсети. Извадете възстановяването от втвърдената маса за фиксиране IPS Object Fix Putty / Flow. Почистете всички остатъци в ултразвукова вана или пароструйно. Ако са необходими корекции по възстановяването чрез изпиляване^[a], внимавайте да не се получи прегряване на керамиката.

Таблица за комбиниране на цветовете

Индивидуализираните характеризирания и корекции на цвета се прилагат с помощта на IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains.

Цветовете А – D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal (инцизан)	I1								I2		I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains (боички)	бял				кремав				зализ		мед				маслина				каки		махагон	

Параметри за изпичане

IPS e.max ZirCAD Prime

Коригиращо изпичане/с боички/за глазиране с материали IPS e.max CAD Crystall./

Пещ Programat		Температура в готовност B [°C]	Време на затваряне S [min]	Скорост на загряване t ↗ [°C/min]	Температура за изпичане T1 [°C]	Време на задържане H1 [min]	Скорост на загряване t ↗ [°C/min]	Температура за изпичане T2 [°C]	Време на задържане H2 [min]	Вакуум 1 T1 T2 [°C]	Вакуум 2 T1 T2 [°C]	Бавно охлаждане L [°C]	Скорост на охлаждане tl [°C/min]
CS6 ^[a]		–	Глазура ^[c]	150	700	00:00	75 30 ^[d]	830 890 ^[d]	00:00 00:20 ^[d]	50	815	850	-70
CS4 ^[b]		180 ^[c] 230 ^[c]	00:00 03:00 ^[c] 03:00 ^[c]	60	400	00:00	95 45 ^[d]	840 900 ^[d]	0 3 ^[d]	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Коригиращо изпичане/с боички/за глазиране с материали IPS e.max CAD Crystall./ Add-On

Пещ Programat		Температура в готовност B [°C]	Време на затваряне S [min]	Скорост на загряване t ↗ [°C/min]	Температура за изпичане T1 [°C]	Време на задържане H1 [min]	Скорост на загряване t ↗ [°C/min]	Температура за изпичане T2 [°C]	Време на задържане H2 [min]	Вакуум 1 T1 T2 [°C]	Вакуум 2 T1 T2 [°C]	Бавно охлаждане L [°C]	Скорост на охлаждане tl [°C/min]
CS6		–	Глазура ^[c]	150	700	00:00	75 30 ^[d]	830 890 ^[d]	00:00 00:20 ^[d]	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

[a] IPS CAD Speed Tray, максимум 3 елемента или един мост

[b] Поставете подложката за кристализация IPS e.max CAD Crystallization Tray върху подложката за синтероване, макс. 6 елемента

[c] Стойности за предварително сушене

[d] Трета топлинна фаза

2.8 Поставяне

Кондиционирайте възстановяването от IPS e.max ZirCAD Prime чрез песъкоструйна обработка на вътрешните повърхности на короната с Al_2O_3 , 25–70 μm , 1 bar или Al_2O_3 , 70–110 μm , 1,5 bar.

	Адхезивно циментиране напр. Multilink® Automix	Самоадхезивно циментиране напр. SpeedCEM® Plus	Конвенционално циментиране напр. ZirCAD® Cement
Изисквания към препарацията	Неретенционна препарация	Ретенционна препарация	Ретенционна препарация
Пясъкоструйна обработка	Al_2O_3 , 25 – 70 μm , 1 bar или Al_2O_3 , 70 – 110 μm , 1,5 bar		
Почистване след проба	напр. Ivoclean		
Кондициониране	60 секунди с Monobond® Plus	–	
Корони		✓	
Мостове		✓	

3 Информация за безопасност

- В случай на сериозни инциденти във връзка с продукта, моля, свържете се с Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Лихтенщайн, уебсайт: www.ivoclar.com и отговорните компетентни институции.
- Актуалните инструкции за употреба са достъпни на уебсайта (www.ivoclar.com/eIFU).
- Обяснение на символите: www.ivoclar.com/eIFU
- Обобщението за безопасност и клиничните резултати (SSCP) може да бъде получено от Европейската база данни за медицинските изделия (EUDAMED) на адрес <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Базов UDI-DI: 76152082ACERA006F2

Предупреждения

- Спазвайте информационния лист за безопасност (ИЛБ) (наличен на www.ivoclar.com).
- Обработката на блокчетата IPS e.max ZirCAD Prime създава прах, който може да раздразни кожата и очите и който може да доведе до увреждане на белите дробове. Уверете се, че аспирацията на фрезовъчната машина и на вашето работно място работи безупречно. Не вдъшвайте праха от пиленето по време на финиране и носете противопрахова маска (клас на частиците FFP2), както и предпазни очила и ръкавици.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Не вдъшвайте аерозолните изпарения. Контейнерът е под налягане. Да не се излага на пряка слънчева светлина и температури над 50 °C. Да не се отваря насилствено или да не се изгаря металната опаковка, дори и след като е напълно изпразнена.

Информация относно обезвреждането на отпадъци

Остатъчната складова наличност или сметите възстановявания трябва да се депонират за отпадъци съгласно националните законови разпоредби.

Остатъчни рискове

Потребителите трябва да знаят, че всяка дентална интервенция в устната кухина крие определени рискове. Известни са следните клинични остатъчни рискове:

- Отлюспване / фрактура / разциментиране на материала за възстановяване може да доведат до потлъщане или аспириране на материала и това да наложи повторение и на денталното лечение.
- Излишъкът от цимент може да доведе до дразнене на меките тъкани / гингивата. Прогресиращото възпаление може да доведе до костна резорбция или пародонтит.

4 Срок на годност и съхранение

- В оригиналната опаковка
- На сухо място
- Да не се излага на физически удар или вибрации.

5 Допълнителна информация

Съхранявайте материала на място, недостъпно за деца!

Материалът е разработен само за дентална употреба. Обработването трябва да се извършва точно според инструкциите за употреба. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите или предвидената област на употреба. Потребителят носи отговорност за проверка на приложимостта на продуктите при употреба за цели, които не са изрично описани в инструкциите.

^[1] Пълният списък на съвместимите CAD/CAM системи е достъпен на www.ivoclar.com.

^[2] напр. Programat CSA, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire не е регистрирана търговска марка на Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Блок схема на Ivoclar Vivadent „Препоръчителни пилители за екстраорална и интраорална употреба“

1 Përdorimi i synuar

Qëllimi i përdorimit

Këllëfët dhe urat në pjesën përpara dhe mbrapa

Grupi i synuar i pacientëve

Pacientët me dhëmbë të përhershëm

Përdoruesit e synuar/trajnim i posaçëm

- Dentistët (krijim restaurimesh gjatë punës në poltronë; cikli klinik i punës)
- Teknikët e laboratorëve dentarë (krijim i restaurimeve në laboratorin dentar)

Nuk nevojitet trajnim i posaçëm.

Përdorimi

Vetëm për përdorim stomatologjik.

Përshkrimi

IPS e.max® ZirCAD është një bllok oksidi zirkoni për krijimin e restaurimeve fikse, me konture të plota në dhëmbët anteriorë dhe posteriorë. IPS e.max ZirCAD mund të procesohet në një aparaturë të autorizuar CAD/CAM.^[1]

Pas procesimit të bllokut në të thatë apo të njomë, restaurimet aglomerohen duke përdorur një furrë aglomerimi.^[2] Pas aglomerimit, restaurimet lustrohen duke përdorur p.sh. OptraGloss® Extra Oral ose me glazurë, ose me karakterizim dhe glazurë me IPS e.max CAD Crystall./ materiale.

Të dhënat teknike

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Përmasat e blloqeve	C17, B50		
Gama e nuancave	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Karakteristikat	Njësia	Specifikimet	Vlera mesatare tipike
CTE (25–500°C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ±0,5	–
Rezistenca në përkulje (biaksiale, dentinë)	[MPa]	≥900	1100
Rezistenca ndaj thyerjes (dentinë)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (bazuar në ISO 14627:2012)
Tretshmëria kimike	[µg/cm ²]	<100	–
Tipi/kategoria	Tipi II / Kategoria 5		

Sipas ISO 6872:2015

Indikacionet

Mungesë strukturore dhëmbi në dhëmbët e parmë dhe të pasmë, edentulizëm i pjesshëm në regjionin anterior dhe posterior

Llojet e restaurimeve:

- Këllëfët
- Urat (maksimumi 2 trupa ure të lidhur, maksimumi ura me 4 njësi)

Kundërrindikimet

- Përdorimi i produktit kundërrindikohet nëse dihet se pacienti është alergjik ndaj ndonjë prej përbërësve të tij

Kufizimet e përdorimit

Mos e përdorni produktin në rastet e mëposhtme:

- Bruksizëm i patrajtuar (përdorimi i një splinti indikohet pas vendosjes)
- Kolonat hibride dhe këllëfët e kolonave hibride
- Vendosja e përkohshme

Produkti nuk duhet të ripërdoret.

-  Mos e ripërdorni

Në situatat e mëposhtme nuk mund të garantohet një procedurë e suksesshme:

- Mangësia në trashësinë minimale të kërkuar të murit dhe në përmasat minimale të bashkuesit
- Frezimi i blloqeve në sisteme të papërpunueshme CAD/CAM^[1]
- Aglomerim në furrë aglomerimi që nuk përputhet
- Përzjerja e "IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades" dhe "Stains" me qeramika të tjera dentare (p.sh. "IPS Ivocolor Glaze, Shades" dhe "Essences")
- Përdorimi ose kontakti me materiale të papajtueshme

"IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray":

- Vendosja intraorale

Efektet anësore

Deri më sot nuk ka efekte anësore të njohura.

Bashkëveprimet

Deri më sot nuk bashkëveprime të njohura.

Përfitimet klinike

- Rindërtimi i funksionit të përtypjes
- Restaurim estetik

Përbërja

Komponentët	Përqindja (%) në masë
Oksid zirkoni (ZrO ₂)	87,0 – 95,5
Oksid itriumi (Y ₂ O ₃)	> 4,5 - ≤ 7,0
Oksid hafniumi (HfO ₂)	≤ 5,0
Oksid alumini (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Okside të tjera	≤ 1,5

2 Vendosja

Ofrohen blloqet dhe teknikat e mëposhtme të përpunimit:

Teknika e përpunimit			Llojet e restaurimeve	
Teknika e lustrimit	Teknika e glazurimit	Teknika e ngjyrosjes	Këllëfët	Urat
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Përcaktimi i nuancës


Pastrojini dhëmbët përpara përcaktimit të nuancës. Përcaktoni nuancën bazuar në dhëmbin e lagur dhe të papërgatitur ose dhëmbin ngjitur. Përcaktoni nuancën e dhëmbit të përgatitur bazuar në zonën më të madhe të çngjyrosur të përgatitjes.

Me teknikën e lustrimit, efekti i ngjyrës mund të ndryshojë nga ai i udhëzuesit për ngjyrën. Në varësi të shkallës së lustrimit, efekti/ intensiteti i ngjyrës rritet. Nëse është nevoja, rekomandohet të zgjidhni një ngjyrë blloku që është një nivel më i shndritshëm se ngjyra e synuar.

2.2 Përgatitja

Përgatiteni dhëmbin bazuar në udhëzimet për restaurimet plotësisht qeramike dhe sigurohuni të respektoni trashësitë minimale të paretit:

- Përgatiteni pa kënde apo buzë
- Përgatitja e supeve me buzë të brendshme të rrumbullakosura dhe/ose përgatitja e smusove
- Përmasat e indikuara pasqyrojnë trashësinë minimale të paretit për restaurimet me "IPS e.max ZirCAD"
- Rrezja e buzëve të preparatit duhet të jetë të paktën 1,0 mm (gjeometria e vegëlës së frezimit) për të garantuar procesim optimal në aparaturën CAD/CAM.



Përmasat në mm

2.3 Përpunimi CAD/CAM

Sigurohuni të respektoni trashësitë minimale të treguara të paretit dhe dimensionet e bashkuesit gjatë projektimit të restaurimit.


	Regjioni posterior		Regjioni anterior		Lloji i dizajnit
	Trashësia minimale e shtresës në mm	Përmasat e konektorit në mm ²	Trashësia minimale e shtresës në mm	Përmasat e konektorit në mm ²	
Këllëfët	0,8	–	0,8	–	Mbështet edhe formën e dhëmbit edhe/ose formën e gingivës (incizale, okluzale dhe/ose bazale)
Urat me 3 njësi	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Ura me 4 njësi	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Lartësia: 4 mm, gjerësia: 3 mm

[b] Përmasat e indicuara minimale të konektorit duhen pozicionuar në zonën e dentinës së bllokut.

Pozicionimi i restaurimit të projektuar në bllok (CAD):

- Për të garantuar që restaurimet prej "IPS e.max ZirCAD Prime" të shfaqin një zonë qartësisht të dukshme të smaltit, duhen pozicionuar sa më lart të jetë e mundur në bllok në softuerin CAD. Për restaurimet njëdhëmbëshe rekomandohet që restaurimi të vendoset rreth 1 mm nën skajin e sipërm të bllokut për të marrë një pjesë qartësisht të dukshme incizale. Restaurimet e urave duhet të vendosen në mënyrë të atillë që përmasat minimale të lidhësit të vendosen në zonën e dentinës me rezistencë të lartë në dy të tretat e poshtme të bllokut.



- Kryerja e recesis në bllok: Zona e dentinës shënohet me një reces në bllok. Zona incizale ndodhet në anën e kundërt.

Përpunimi në makinën bluarëse (CAM):

- Faktori i tkurrjes:** Duke qenë se "IPS e.max ZirCAD Prime" tkurret me afro 17-20% gjatë aglomerimit, faktori i tkurrjes i grupit përkatës, që përfshihet në kodin mbi bllokun e materialit, duhet lexuar në softuer ose duhet futur manualisht.
- Për procesimin në të njëjtë** të "IPS e.max ZirCAD Prime", duhet përdorur një enë e dedikuar lëngu frezimi për të evituar kontaminimin e ndërsjellë (p.sh. pluhurin e frezimit). Mos e tejkaloni sasinë maksimale të lëngut të frezimit për procesimin në të njëjtë. Kontaminimi mund të sjellë çngjyrosje të restaurimeve gjatë aglomerimit.
- Për procesimin në të thatë** sigurohuni që mbetjet e mundshme të hiqen nga foleja e njësisë CAM dhe që foleja të jetë e thatë.

2.4 Lërimi

Kur veçoni restaurimet nga bloku, sigurohuni që të mos jenë kontaminuar me graso apo membranë njollësore pasi kjo mund të cenojë rezultatin e ngjyrosjes.

Informacion i përgjithshëm

- Restaurimet me oksid zirkoni të paaglomeruar në dendësi mund të pësojnë dëmtime dhe thyerje. Ky fakt duhet marrë parasysh gjatë gjithë procedurës së punës.
- Nëse është e mundur, procedurat e mundshme të pasprocesimit duhen kryer kur restaurimi është ende në gjendje të paaglomeruar në dendësi (ndiqni rekomandimet në lidhje me instrumentet e frezimit^[3]).
- Në gjendjen e paaglomeruar në dendësi duhet parandaluar çdo kontakt me lëngje të papërshtatshme, me lëngje të pamiratuara për oksid zirkoni (p.sh. ujë i kontaminuar dhe/ose lëng ftohës) dhe/ose me materiale kontakti (p.sh. spërkatës okluzioni).
- Përdorni vetëm instrumente frezimi me shpejtësi të ulët dhe presion të lehtë për të parandaluar delaminimin dhe ciflojen sidomos në margjina (ndiqni rekomandimet në lidhje me instrumentet e frezimit^[3]).
- Restaurimi i paaglomeruar në dendësi nuk duhet të pastrohet në banjë me ultratinguj apo me avull me presion.

Restaurimet me frezim në të thatë

- Veçojeni me kujdes restaurimin nga mbajtësja duke përdorur një disk veçues ose instrumente të përshtatshme frezimi^[3]. Smusoni pika e bashkimit të shufrave mbajtëse me instrumente të përshtatshme frezimi^[3].
- Pas lëimit, pastrojeni mirë pluhurin e oksidit të zirkonit me një furçë të butë ose duke i fryrë me ajër të kompresuar pa përmbytje vajore.

Restaurimet me frezim në të njëjtë

- Veçojeni me kujdes restaurimin nga mbajtësja duke përdorur një disk veçues ose instrumente të përshtatshme frezimi^[3]. Smusoni pika e bashkimit të shufrave mbajtëse me instrumente të përshtatshme frezimi^[3].
- Pas lëimit, largoni i gfarëdo pluhuri të mbetur oksidi zirkoni nga restaurimi. Restaurimet me frezim në të njëjtë mund të shpëlahen me ujë me rrjedhje të ngadaltë.
- Për të parandaluar dëmtimin e restaurimit gjatë aglomerimit, restaurimi me "IPS e.max ZirCAD" duhet të jetë krejtësisht i thatë. Restaurimet e njoma nuk duhen aglomeruar.

Shënime të përgjithshme për lëimin

- Frezat/instrumentet e frezimit prej karbiti volframit të ashpër^[3] me diametra të mëdhenj janë të përshtatshme vetëm deri në njëfarë mase, pasi mund të shkaktojnë dridhje gjatë lëimit, çka mund të sjellë cifloje mes të tjerash. Ndaj duhen përdorur vetëm freza/instrumente frezimi karbiti volframit të imët^[3].

- Mos e "pasveçoni" zonën e konektorit të konstruksioneve të urave duke përdorur disk vegjimi pasi kjo shkakton pika të paracaktuara tjerjeje. Sigurohuni që të ruani trashësi minimale të mureve përmasat e restaurimeve gjatë lëvizimit.
- Sigurohuni që të largoni pluhurin e mundshëm të mbetur të oksidit të zirkonit përpara aglomerimit. Grimcat e mbetura të oksidit të zirkonit mund të ngjiten me restaurimin dhe të sjellin pasaktësi në përshtatje.
- Restaurimi nuk duhet të bombardohet me Al_2O_3 ose ruaza lustrimi xhami.

2.5 Aglomerimi

Agglomerimi^[2] është procesi termal gjatë të cilit "IPS. e.max ZirCAD Prime" merr karakteristikat e tij përfundimtare fizike dhe mekanike, si për shembull fortësinë e lartë dhe tejdukjen.

Shënime të përgjithshme

- Temperaturat tepër të larta ose tepër të ulëta dhe periudhat tepër të gjata ose tepër të shkurtra të aglomerimit do të kenë ndikim negativ të karakteristikat përfundimtare të përmendura më sipër.
- Në parim, ruazat e aglomerimit nuk rekomandohen për furrën e aglomerimit "Programat CS6" në përdorim.
- Restaurimet nuk duhet të bien në kontakt me njëri-tjetrin gjatë aglomerimit.
- Duhet të përdoret programi i duhur.
- Mbajni gjithnjë të pastra dhe pa pluhur aksesoret e aglomerimit në mënyrë që restaurimet e aglomerimit të mos ndoten.
- Për vendosjen e saktë të restaurimeve në furrën e aglomerimit, respektoni shënimet e furrës në përdorim.
-  Duhet ndjekur "Udhëzimet përkatëse të përdorimit" të furrës së aglomerimit^[2] që përdoret.

Procesi pas aglomerimit

- Lërimi gjithnjë restaurimet të ftohni në temperaturë ambienti përpara se të vazhdoni më tej.
- Mos i prekni objektet e nxehta me masha metalike.
- Mos i pastroini me presion dhe mos i ftohni me ujë objektet.

2.6 Procesimi i lëvizimit

- Procesimi i restaurimeve të aglomeruara duhet mbajtur në minimum.
- Restaurimi duhet të përpunohet mekanikisht vetëm nëse është absolutisht e nevojshme.
- Ushtroni vetëm presion të lehtë për ripunimin.
- Nëse për rregullim përdoren instrumente frezimi me diamant, restaurimi duhet ftohur me ujë. Përndryshe mund të përdoren instrumente të tjera frezimi së bashku me një pjesament dentar.
- Ju lutemi, ndiqni rekomandimet e prodhuesit të veglës së frezimit.
- Kontrolloni zonat marginale dhe ripunojini lehtë nëse është nevoja.
- Kur ripunoni restaurimet, evitoni projektimin e skajeve të mprehta, synoni për të rumbullakosura.
- Mos përdorni disk vegjimi për të veguar zonat ndërdhembore.
- Sigurohuni të ruani trashësi të minimale të murit dhe përmasat minimale të konektorit gjatë ripunimit.
- Përdorni vetëm instrumente gërryese që nuk kanë asnjë të metë.
- Kontrolloni restaurimin për defekte dhe plasaritje përpara dhe pas përpunimit të mëtejshëm.
- Pluhuri i oksidit të zirkonit i aglomeruar në restaurim duhet të hiqet përpara glazurimit.
- Pastaj pastrojeni restaurimin me ujë të rrjedhshëm ose me avull me presion dhe thajeni.

2.7 Përfundimi

Përpara se të vazhdoni, përfundoni paraprakisht dhe përfundoni të paktën sipërfaqet e kontaktit okluzal. Rekomandohet ta smusonin anën bazale të bashkuesve të skeletit në ura duke përdorur lustrues gome.

Një lustrim i parë paraprak është i mundur përpara aglomerimit për të lehtësuar përpjekjen e lustrimit për përdoruesit. Për këtë qëllim, përdorni vetëm lustrues OptraGloss Extra Oral në formë "rrote spirale". Sigurohuni që të përdorni vetëm presion të lehtë kontakti dhe shpejtësi maksimale. 5000 rpm (blu e errët) dhe 10 000 rpm (blu e çelët). Lustrimi paraprak për një kohë të tepërt mund të çojë në një përqejësim të rezulttit të lustrimit. Mbetjet blu nga lustruesi duhet të shmangen sa më shumë që të jetë e mundur.

Sipërfaqet e lëmuara mirë ndihmojnë në mbrojtjen e dhëmbëve të kundërt nga konsumimi i padëshiruar. Kur e bëni këtë sigurohuni që sipërfaqet e poshtme okluzale të lustrohen me kujdes pas rregullimit funksional duke lëmuar (ndiqni rekomandimet në lidhje me instrumentet e frezimit^[4]). Ka qasje të ndryshme në dispozicion për të përfunduar restaurimet.

Lustrimi

Gjatë lustrimit përfundimtar, lustroni të gjitha zonat e sipërfaqeve të jashtme. Kjo minimizon krijimin e pllakave dhe arrin një rezultat estetikisht të këndshëm. Për këtë qëllim janë të përshtatshëm lustruesit që aplikohen në mënyrë ekstraorale, p.sh. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Paralërimi: Përdorni OptraGloss Extra Oral (paralustrues diamanti/blu i errët) të thatë në shpejtësi të ulët për të krijuar një sipërfaqe të lëmuar në tërësi.
- 2) Lërimi: Lëmojini zonat funksionale duke përdorur OptraGloss Extra Oral (lustrues shkelqimi të lartë diamanti/blu).
- 3) Opsionale: Lustrim me shkelqim të lartë duke përdorur pastën lustruese OptraGloss

Teknika me glazurë dhe ngjyrosje

Përfundoni restaurimin ose vetëm me glazurë ose ngjyrosje dhe glazurë në një hap.

- Teknika e glazurimit

a) Glazurimi duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray"

Pozicioni restaurimin siç përshkruhet te "Fiksimi i restaurimeve në IPS e.max CAD Crystallization Pin". Mbajeni restaurimin nga "IPS e.max CAD Crystallization Pin". Tundeni "IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray" me forcë menjëherë përpara se përdorimit derisa sfera miksuese në kontejner të lëvizë lirshëm (rreth 20 sekonda). Nëse spërkatësi nuk tundet mjaftueshëm, me spërkatje shkarkohet kryesisht lënda shtytëse. Si rezultat, restaurimi nuk mbulohet mjaftueshëm me pluhur glazure. Respektoni një distancë prej 10 cm mes grykëzës dhe sipërfaqes që do të spërkatet. Mbajeni kutinë e spërkatjes sa më drejt që të jetë e mundur gjatë spërkatjes. Spërkateni restaurimin nga të gjitha anët me spërkatje të shkurtra duke e rrotulluar restaurimin në mënyrë që të krijohet një shtresë mbuluese e njëtrajtshme. Tundeni përsëri kutinë mes spërkatjeve individuale. Më pas, spërkateni restaurimin përsëri nga të gjitha anët me spërkatje të shkurtra duke e rrotulluar restaurimin në mënyrë që të krijohet një shtresë mbuluese e njëtrajtshme. Tundeni përsëri kutinë mes spërkatjeve individuale. Prisi pak derisa shtresa e glazurës të jetë tharë dhe të ketë marrë një ngjyrë të bardhë. Zonat që nuk shfaqin një shtresë të njëtrajtshme duhet të spërkatën përsëri. Piqeni restaurimin duke përdorur parametrat e përcaktuara të pjekjes. Sigurohuni që të mos tejkalohet kapaciteti maksimal i ngarkimit të furrës aglomeruese. Respektoni udhëzimet në "Si të vazhdojmë pas djegies". Për rregullime, ju lutemi respektoni informacionin te "Djegia korrigjuese".

- b) **Glazurimi** duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo"
- Poziciononi restaurimin siç përshkruhet te "Fiksimi i restaurimeve në IPS e.max CAD Crystallization Pin". Më pas, vendosni një shtresë mbuluese "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo" në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha zonat e jashtme të restaurimit duke përdorur një furçë. Nëse duhet të holllohet glazura e gatshme, ajo mund të përzihet me një sasi të vogël "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid". Mos e aplikoni glazurën shumë trashë. Evitoni grumbullimin, veçanërisht mbi sipërfaqen okluzale. Një shtresë tepër e hollë mund të sjellë shkëlqim të pakënaqshëm. Nëse "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo" arrin aksidentalisht aspektet e brendshme të restaurimit, hiqeni me një furçë të thatë fijeshkur të përpara djegies. Piqeni restaurimin duke përdorur parametrat e përcaktuara të pjekjes. Sigurohuni që të mos tejkalohet kapaciteti maksimal i ngarkimit të furrës aglomeruese. Respektoni udhëzimet në "Si të vazhdojmë pas djegies". Për rregullime, ju lutemi respektoni informacionin te "Djegia korrigjuese".

– **Teknika e ngjyrosjes**

- c) **Ngjyrosja dhe glazurimi** duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray"
- Ngjyrosja dhe glazurimi duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray" kryhet në një cikël pjekjeje. Poziciononi restaurimin siç përshkruhet te "Fiksimi i restaurimeve në IPS e.max CAD Crystallization Pin". Përhapni nuancat ose ngjyrosjet e gatshme nga shiringa dhe përziejini ato plotësisht. Nuanat dhe ngjyrosjet mund të jenë disi të holluara duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid". Megjithatë, konsistenca duhet të mbetet në formë paste. Vendosni nuanat dhe ngjyrosjet e përziera direkt në restaurim duke përdorur një furçë të imët. Spërkateni restaurimin me "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray" nga të gjitha anët për ta mbështjellë me një shtresë të njëtrajtshme. Vizioni sipas udhëzimeve të përdorimit sipas a). Piqeni restaurimin duke përdorur parametrat e përcaktuara të pjekjes. Sigurohuni që të mos tejkalohet kapaciteti maksimal i ngarkimit të furrës aglomeruese. Respektoni udhëzimet në "Si të vazhdojmë pas djegies". Për rregullime, ju lutemi respektoni informacionin te "Djegia korrigjuese".
- d) **Ngjyrosja dhe glazurimi** duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo"
- Ngjyrosja dhe glazurimi i "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo" kryhet në një cikël pjekjeje. Poziciononi restaurimin siç përshkruhet te "Fiksimi i restaurimeve në IPS e.max CAD Crystallization Pin". Më pas, aplikoni "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo" në mënyrë të njëtrajtshme në zonat e jashtme të restaurimit duke përdorur një furçë. Nëse duhet të holllohet glazura e gatshme, ajo mund të përzihet me një sasi të vogël "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid". Mos e aplikoni glazurën shumë trashë. Evitoni grumbullimin, veçanërisht mbi sipërfaqen okluzale. Një shtresë tepër e hollë mund të sjellë shkëlqim të pakënaqshëm. Nëse dëshirohen karakterizime, restaurimi mund të individualizohet duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Shades" dhe/ose "IPS e.max CAD Crystall./Stains". Përhapni nuanat dhe ngjyrosjet e gatshme nga shiringa dhe përziejini ato plotësisht. Nuanat dhe ngjyrosjet mund të jenë disi të holluara duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid". Megjithatë, konsistenca duhet të mbetet në formë paste. Aplikoni nuanat dhe ngjyrosjet e përziera direkt në shtresën e glazurës së padjegur duke përdorur një furçë të imët. Vendoseni restaurimin në mes të "IPS e.max CAD Crystallization Tray". Mund të pozicionohen maksimumi 6 njësi në lugën e djegies së glazurës. Pozicionojeni "IPS e.max CAD Crystallization Tray" në lugën e aglomerimit dhe ndizeni me parametrat e përcaktuar të djegies. Respektoni udhëzimet në "Si të vazhdojmë pas djegies". Për rregullime, ju lutemi respektoni informacionin te "Djegia korrigjuese".

– **Djegia korrigjuese**

Nëse kërkoen karakterizime ose rregullime shtesë, mund të kryhet një pjekje korrigjuese duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Shades, Stains and Glaze". Përdorni gjithashtu "IPS e.max CAD Crystallization Tray" në lugën e aglomerimit për ciklin e pjekjes korrigjuese. Përdorni "IPS e.max CAD Crystall./Add-On" duke përfshirë lëngun përkatës miksues për të kryer rregullime të vogla të formës (p.sh. pikat proksimale të kontaktit). Vendoseni materialin e përzier shtesë drejtpërdrejt në "Glaze Paste" dhe/ose "Shades and Stains" të padjegur në zonat për t'u rregulluar dhe djegur. Nëse përdoret "Glaze Spray", vendosni "Shades and Stains" përpara. Në vijim shtoni zonat e kapakura duke përdorur Add-On. Vendosni "Glaze Spray" menjëherë pas vendosjes së "Add-On" dhe digjeni. Pas vendosjes së materialit shtesë, kryeni djegjen korrigjuese.

Fiksimi i restaurimit në një "IPS e.max CAD Crystallization Pin"

- Zgjidhni "IPS e.max CAD Crystallization Pin" më të madhe të mundshme (S, M, L) që "mbush" më mirë pjesën e brendshme të restaurimit, por që nuk bie në kontakt me muret rrethuese të këllëfit.
- Më pas, mbushni pjesën e brendshme të restaurimit me "IPS Object Fix Putty" ose "Flow" deri në marzhin e restaurimit. Riizolojeni menjëherë shiringën "IPS Object Fix Putty/Flow" pas nxjerrjes së materialit. Pas heqjes së qeses prej alumini, shiringa në mënyrë ideale ruhet në një qese plastike ose kontejner të rimbyllshëm me atmosferë të lagësht.
- Shtypni "IPS e.max CAD Crystallization Pin" të zgjedhur në materialin e "IPS Object Fix Putty" ose "Flow" në mënyrë të tillë që të jetë e sigurar në mënyrë të mjaftueshme.
- Parandaloni mbetjet e mundshme të "IPS Object Fix" nga ngjitja në sipërfaqen e jashtme të restaurimit. Pastroni çdo kontaminim me një furçë të njomur me ujë dhe thajeni.

Si të vazhdojmë pas djegies.

Hiqni restaurimin nga furra pasi të ketë përfunduar cikli i pjekjes (prisni për sinjalin akustik të furrës) dhe lëreni të ftohet në temperaturë dhome në një vend të mbrojtur nga korrentet e ajrit. Objektet e nxehta nuk duhet të preken me masha metalike. Hiqni restaurimin nga "IPS Object Fix Putty / Flow" e forcuar. Hiqni mbetjet me ultratinguj në një banjë me ujë ose me avull me presion. Nëse restaurimi duhet të përshatetet me gërryerje, sigurohuni që të mos ndodhë minxehja e qeramikës.

Tabela e kombinimeve të nuancave

Karakterizimet e personalizuara dhe rregullimet e ngjyrës vendosen duke përdorur "IPS e.max CAD Crystall./Shades and Stains".

Ngjyra A–D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive		khaki			mahogany			

Parametrat e djegies

IPS e.max ZirCAD Prime

Djegje korrigjuese/ngjyrosjeje/glazurimi me materiale "IPS e.max CAD Crystall./"

Furra Programat		Pritje pjekjes B [°C]	Koha e mbylljes S [min]	Norma e nxehtjes t [°C/min]	Temperatura e pjekjes T1 [°C]	Koha e mbajtjes H1 [min]	Norma e nxehtjes t [°C/min]	Temperatura e pjekjes T2 [°C]	Koha e mbajtjes H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Ftohja afatgjatë L [°C]	Norma e ftohjes tL [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glazura ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Djegje korrigjuese/ngjyrosjeje/glazurimi me "IPS e.max CAD Crystall./" Add-On

Furra Programat		Pritje pjekjes B [°C]	Koha e mbylljes S [min]	Norma e nxehtjes t [°C/min]	Temperatura e pjekjes T1 [°C]	Koha e mbajtjes H1 [min]	Norma e nxehtjes t [°C/min]	Temperatura e pjekjes T2 [°C]	Koha e mbajtjes H2 [min]	Vakuum 1 11 12 [°C]	Vakuum 2 21 22 [°C]	Ftohja afatgjatë L [°C]	Norma e ftohjes tL [°C/min]
CS6		–	Glazura ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, maks. 3 njësi ose një urë

^(b) Vendosni "IPS e.max CAD Crystallization Tray" në lugën e aglomerimit, maks. 6 njësi

^(c) Vlerat për paratharjen

^(d) Stadi i tretë i ngrohjes

2.8 Vendosja

Përpara vendosjes, përgatiteni restaurimin IPS e.max ZirCAD Prime me rërë me presion të aspekteve të brendshme të këllëfit me Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar ose Al₂O₃, 70–110 µm, 1.5 bar.

	Cementimi ngjites p.sh. Multilink® Automix	Cementimi vetëngjites p.sh. SpeedCEM® Plus	Cementimi konvencional p.sh. ZirCAD® Cement
Kërkesat e përgatitjes	Përgatitje jo-mbajtëse	Përgatitja mbajtëse	Përgatitja mbajtëse
Pastrim me presion	Al ₂ O ₃ 25–70 µm, 1 bar ose Al ₂ O ₃ 70–110 µm, 1,5 bar		
Pastrim pas futjes	p.sh. Ivoclean		
Parapërgatitja	60 s me p.sh. Monobond® Plus	–	
Këllëfët	✓		
Urat	✓		

3 Informacionet e sigurisë

- Në rast incidentesh serioze që lidhen me produktin, kontaktoni me Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, faqja e internetit: www.ivoclar.com, dhe me autoritetin tuaj kompetent përgjegjës.
- Këto udhëzime përdorimi mund të gjenden në faqen e internetit (www.ivoclar.com/elfu).
- Shpjegimi i simboleve: www.ivoclar.com/elfu
- Përmbledhja për sigurinë dhe performancën klinike (SSCP) mund të gjendet nga baza evropiane e të dhënave për pajisjet mjekësore (EUDAMED) në faqen <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. UDI-DI bazë: 76152082ACERA006F2

Paralajmërimi

- Mbani parasysh dokumentin e të dhënave për sigurinë (Safety Data Sheet, SDS) (gjendet në www.ivoclar.com).
- Procesimi i blloqeve IPS e.max ZirCAD Prime prodhon pluhur, i cili mund të iritojë lëkurën dhe sytë, dhe që mund të shkaktojë dëmtim të mushkërive. Sigurohuni që aparati i thithjes i frezës dhe në ambientin e punës punon siç duhet. Mos e thithni me frymëmarrje pluhurin gjatë lëimit dhe mbani një maskë pluhurash (kategoria e grimcave FFP2) si dhe syze mbrojtëse dhe doreza.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: Mos e thithni vesën e spërkatëse. Ena është nën presion. Mbrojeni nga drita e drejtpërdrejtë e diellit dhe temperaturat mbi 50°C. Mos e hapni me forcë ose digjini kutinë, edhe nëse është zbratur plotësisht.

Informacioni i hedhjes

Stoqet ose restaurimet e mbetura duhet të hidhen sipas kërkesave ligjore kombëtare përkatëse.

Rreziqet në vijim

Përdoruesit duhet të dinë se çdo ndërhyrje dentare në gojë përmban rreziqe të caktuara. Njihen rreziqet e mëposhtme klinike reziduale:

- Ciflosja / krisja / decementimi i materialit të restaurimit mund të sjellë gëlltitjen ose thithjen aksidentale dhe kështu trajtim të ri dentar.
- Teprica e cementit mund të shkaktojë acarim të indeve të buta/gingivave. Infiamacioni progresiv mund të shkaktojë resorbim kocke ose periodontit.

4 Jetëgjatësia në paketim dhe magazinimi

- Në paketimin origjinal
- Në një vend të thatë
- Mos e ekspozoni ndaj goditjeve fizike ose dridhjeve.

5 Informacion i mëtejshëm

Mbajeni materialin larg fëmijëve!

Materiali është krijuar vetëm për përdorim në stomatologji. Përpunimi duhet të kryhet rreptësisht duke ndjekur "Udhëzimet e përdorimit". Nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet e shaktuara nga mosrespektimi i udhëzimeve apo i fushës së përcaktuar të përdorimit. Përdoruesi është përgjegjës për testimin e produkteve për përshatshmërinë dhe përdorimin e tyre për qëllimet e tjera që nuk përcaktohen shprehimisht të udhëzimit.

^[1] Lista e plotë e sistemeve CAD/CAM të përputhshme gjendet në www.ivoclar.com.

^[2] p.sh. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire nuk është një markë tregtare e Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Grafiku "Instrumentet e rekomanduara të gjërësjes për përdorim ekstra- dhe intraoral" nga Ivoclar Vivadent

1 Domeniul de utilizare

Scopul prevăzut

Coroane și punți pe zona frontală și laterală

Grupul țintă de pacienți

Pacienți cu dinți permanenți

Utilizatori vizați / Instruire specială

- Medici dentiști (fabricarea restaurărilor în cabinet; protocol de lucru la scaun)
- Tehnicienii dentari (fabricarea restaurărilor în laboratorul dentar)

Nu este necesară instruire specială.

Utilizare

Numai pentru uz stomatologic.

Descriere

IPS emax® ZirCAD Prime este un bloc din oxid de zirconiu pentru realizarea restaurărilor complet anatomice fixe ale dinților frontali și laterali. IPS emax ZirCAD Prime poate fi prelucrat într-o unitate CAD/CAM autorizată.^[1]

După prelucrarea umedă sau uscată a blocului, sinterizați restaurările într-un cuptor de sinterizare.^[2] După sinterizare, puteți să lustruiți restaurările folosind, de ex., OptraGloss® Extra Oral, să le glazurați sau să le caracterizați și glazurați cu materialele IPS emax CAD Crystall./.

Date tehnice	IPS e.max ZirCAD Prime		
Dimensiunile blocurilor	C17, B50		
Gama de nuanțe	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Caracteristici	Unitate	Specificații	Valoarea medie tipică
CTE (25–550°C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Rezistența la încovoiere (biaxială, dentină)	[MPa]	≥ 900	1100
Rezistența la fisurare (dentină)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5.5 (ISO 6872:2015) 4.4 (pe baza ISO 14627:2012)
Solubilitate chimică	[μg/cm ²]	< 100	–
Tip/clasă	Tip II/clasa 5		

Conform ISO 6872:2015

Indicații

Structuri dentare lipsă în cazul dinților frontali și laterali, edentație parțială pe zona frontală și laterală

Tipuri de restaurări:

- Coroane
- Punți (max. 2 corpuri intermediare conectate, max. 4 elemente)

Contraindicații

- Utilizarea acestui produs este contraindicată dacă pacientul are o alergie cunoscută la oricare dintre substanțele din compoziția acestuia

Limitări în utilizare

Nu utilizați produsul în următoarele cazuri:

- Bruxism netratat (este indicată utilizarea unei gutiere ocluzale după fixare)
- Bonturi hibride și coroane hibride
- Fixare temporară

Produsul nu trebuie reutilizat.

-  Nu refolosiți

În următoarele situații nu poate fi garantată reușita procedurii:

- Nerespectarea grosimilor minime necesare ale pereților și a dimensiunilor minime ale conectorilor
- Frezarea blocurilor într-un sistem CAD/CAM necompatibil^[1]
- Sinterizarea într-un cuptor de sinterizare necompatibil
- Amestecarea IPS emax CAD Crystall./Glaze, Shades și Stains cu alte ceramici dentare (de ex. IPS Ivocolor Glaze, Shades și Essences)
- Utilizarea sau contactul cu materiale necompatibile

IPS emax CAD Crystall./Glaze Spray:

- Tehnica de lucru intraorală

Reacții adverse

Nu există reacții adverse cunoscute până în prezent.

Interacțiuni

Nu există interacțiuni cunoscute până în prezent.

Beneficiu clinic

- Restaurarea funcției de masticație
- Restaurarea estetică

Compoziție

Componente	Procent (%) în masă
Oxid de zirconiu (ZrO_2)	87,0 – 95,5
Oxid de yttriu (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Oxid de hafniu (HfO_2)	≤ 5,0
Oxid de aluminiu (Al_2O_3)	≤ 1,0
Alți oxizi	≤ 1,5

2 Aplicare

Sunt disponibile următoarele blocuri și tehnici de prelucrare:

Tehnica de prelucrare			Tipuri de restaurări	
Tehnica de lustruire	Tehnica de glazurare	Tehnica de pigmentare	Coroane	Punți
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Determinarea nuanței coloristice

Înainte de a stabili nuanța coloristică, curățați dinții. Determinați nuanța coloristică pe baza dintelui umed și nepreparat sau a dinților învecinați. Determinați nuanța coloristică a dintelui preparat pe baza celei mai mari zone de culoare modificată a preparației.

În funcție de tehnica de lustruire, nuanța coloristică poate diferi de cea a cheii de culori. În funcție de gradul de lustruire, nuanța coloristică/intensitatea culorii este accentuată. Dacă este necesar, se recomandă selectarea blocului în nuanța coloristică imediat mai deschisă decât cea vizată.

2.2 Prepararea

Preparați dintele pe baza recomandărilor pentru restaurările integral ceramice și asigurați-vă că respectați grosimile minime ale pereților:

- Preparați dintele fără unghiuri sau muchii
- Prepararea pragului cu muchii interioare rotunjite și/sau prepararea canelurii
- Dimensiunile indicate reflectă grosimile minime ale pereților pentru restaurările IPS e.max ZirCAD
- Raza muchiilor preparării trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm (geometria instrumentului de frezat) pentru a asigura prelucrarea optimă în unitatea CAD/CAM

Coroană laterală	Coroană frontală	Punți cu 3 elemente	
		Coroană laterală ca bont de punte	Coroană frontală ca bont de punte
Punți cu 4 elemente			
		Coroană laterală ca bont de punte	Coroană frontală ca bont de punte

Dimensiuni în mm

2.3 Prelucrarea CAD/CAM

Aveți grijă să respectați grosimile minime necesare ale pereților și dimensiunile conectorilor la proiectarea restaurării.


	Regiunea laterală		Regiunea frontală		Tip de proiectare
	Grosimile minime ale straturilor în mm	Dimensiunile conectorilor în mm ²	Grosimile minime ale straturilor în mm	Dimensiunile conectorilor în mm ²	
Coroane	0,8	–	0,8	–	Susține forma dintelui și/sau gingia (incizal, ocluzal și/sau bazal)
Punți cu 3 elemente	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Punți cu 4 elemente	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Înălțime: 4 mm, lățime: 3 mm

[b] Dimensiunile minime specificate ale conectorilor trebuie să fie poziționate în zona dentinară a blocului.

Poziționarea restaurării proiectate în bloc (CAD):

- Pentru a vă asigura că restaurările realizate din IPS e.max ZirCAD Prime relevă o zonă de smalț vizibilă clar, acestea trebuie poziționate cât mai înalt posibil în interiorul blocului în software-ul CAD. În cazul restaurărilor unidentare, se recomandă poziționarea restaurării cu aproximativ 1 mm sub muchia superioară a discului, pentru a asigura o zonă incizală vizibilă clar. Restaurările cu punte trebuie poziționate astfel încât dimensiunile minime ale conectorilor să fie poziționate în zona dentinară cu rezistență ridicată în cele două treimi inferioare ale blocului.



- Locașul de marcaj al blocului: Zona dentinară este marcată de un locaș la nivelul blocului. Zona incizală este plasată pe fața opusă.

Prelucrarea în mașina de frezat (CAM):

- Factorul de contractare:** Deoarece IPS e.max ZirCAD Prime se contractă cu aproximativ 17-20% în timpul sinterizării, factorul de contractare al lotului respectiv, care este inclus în codul blocului de material, trebuie să fie citit de software sau introdus manual.
- Pentru prelucrarea umedă** a IPS e.max ZirCAD Prime, trebuie să utilizați un recipient de lichid de frezare dedicat, pentru a evita contaminarea încrucișată cu alte materiale (de ex. prin praful de frezare). Nu depășiți cantitatea maximă de lichid de frezare pentru prelucrarea umedă. Contaminarea poate duce la modificarea culorii restaurărilor în timpul sinterizării.
- Pentru prelucrarea umedă**, asigurați-vă că eliminați orice reziduuri din camera unității CAM și aveți grijă ca aceasta să fie uscată.

2.4 Finisarea

Când separați restaurările de bloc, asigurați-vă că acestea nu sunt contaminate cu grăsimi sau pelicule murdare, deoarece acest lucru poate influența negativ rezultatul nuanței coloristice.

Informații generale

- Restaurările din oxid de zirconiu sinterizate non-dense se pot distruge sau se pot fisura. Acest fapt trebuie luat în considerare în timpul întregului proces de lucru.
- Dacă este posibil, orice procedură post-prelucrare trebuie efectuată în timp ce restaurarea se mai află în starea sinterizată non-densă (respectați recomandările cu privire la instrumentele de șlefuit^[3]).
- În starea sinterizată non-densă, trebuie evitat orice contact cu lichide neadecvate și lichide neaprobate pentru oxidul de zirconiu (de ex. apă și/sau lichid de răcire contaminate) și/sau medii de contact (de ex. spray de ocizie).
- Folosiți numai instrumentele de șlefuit adecvate, la viteză scăzută și cu presiune ușoară, pentru a evita delaminarea și ciobirea în special a marginilor (respectați recomandările cu privire la instrumentele de șlefuit^[3]).
- Restaurarea sinterizată non-densă nu trebuie curățată într-o baie cu ultrasunete sau cu jet de abur.

Restaurări realizate prin frezare uscată

- Separați cu grijă restaurarea din suport, utilizând un disc de separare sau instrumentele de șlefuit adecvate^[3]. Neteziți punctele de atașare ale barelor de susținere cu instrumentele de șlefuit adecvate^[3].
- După finisare, îndepărtați bine praful de oxid de zirconiu, fie cu o pensulă moale, fie prin sablarea restaurării cu aer comprimat fără ulei.

Restaurări realizate prin frezare umedă

- Separați cu grijă restaurarea din suport, utilizând un disc de separare sau instrumentele de șlefuit adecvate^[3]. Neteziți punctele de atașare ale barelor de susținere cu instrumentele de șlefuit adecvate^[3].
- După finisare, îndepărtați bine praful de oxid de zirconiu aderent de pe restaurare. Restaurările realizate prin frezare umedă pot fi spălate sub jet de apă care curge încet.
- Pentru a evita deteriorarea restaurării în timpul sinterizării, restaurarea din IPS e.max ZirCAD trebuie să fie complet uscată. Restaurările umede nu trebuie sinterizate.

Observații generale privind finisarea

- Frezele din carbură de tungsten și/sau instrumentele de șlefuit aspre^[3] cu diametru mare sunt adecvate doar în unele situații, deoarece pot cauza vibrații în timpul finisării, ceea ce poate duce la ciobire, printre altele. Prin urmare, trebuie utilizate freze din carbură de tungsten și/sau instrumente de șlefuit fine^[3].

- Nu efectuați „post-separarea” zonei conectorilor în cazul construcțiilor cu punte cu ajutorul unui disc de separare, deoarece aceasta duce la apariția unui puncte de rupere predefinite. Asigurați-vă că grosimea minimă a peretelui restaurării și dimensiunile conectorilor sunt menținute în timpul finisării.
- Îndepărtați praful de oxid de zirconiu aderent înainte de sinterizare. Particulele de oxid de zirconiu aderente pot fi sinterizate pe restaurare și astfel afectează precizia adaptării.
- Nu este permisă sablarea restaurării cu Al_2O_3 sau cu bile pentru lustruire din sticlă.

2.5 Sinterizare

Sinterizarea^[2] este un proces termic în timpul căruia IPS e.max ZirCAD Prime atinge proprietățile sale fizice și mecanice finale, cum ar fi gradul ridicat de rezistență și transluciditate.

Observații generale

- Temperaturile de sinterizare care sunt prea scăzute sau prea ridicate și/sau timpul de sinterizare prea scurt sau prea lung vor avea un efect negativ asupra proprietăților finale menționate mai sus.
- În principiu, în cuptorul de sinterizare Programat CS6 nu se recomandă bilele de sinterizare.
- Restaurările nu trebuie să vină în contact unele cu altele în timpul sinterizării.
- Trebuie selectat programul corect.
- Păstrați întotdeauna accesoriile de sinterizare curate și lipsite de praf, astfel încât restaurările sinterizate să nu fie contaminate.
- Pentru așezarea corectă a restaurărilor în cuptorul de sinterizare, respectați instrucțiunile cuptorului respectiv.
-  Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale cuptorului de sinterizare^[2] respectiv utilizat.

Prelucrarea după sinterizare

- Lăsați întotdeauna restaurările să se răcească la temperatura camerei înainte de a efectua pașii următori.
- Nu atingeți obiectele fierbinți cu clești din metal.
- Nu sablați și nu stingeți obiectele cu apă.

2.6 Finisare

- Prelucrarea restaurărilor sinterizate trebuie să fie redusă la minimum.
- Restaurarea trebuie prelucrată exclusiv mecanic, în cazul în care acest lucru este absolut necesar.
- Efectuați refinisarea doar la presiune scăzută.
- La prelucrarea ulterioară cu pietre de șlefuit diamantate se va utiliza un sistem de răcire cu apă. Alternativ, puteți folosi alte instrumente de șlefuit împreună cu o piesă de mână de uz stomatologic.
- Respectați recomandările producătorului instrumentelor de prelucrat.
- Verificați zonele marginale și refinisați-le ușor, dacă este necesar.
- Când refinisați restaurările, nu proiectați muchii ascuțite, ci încercați să realizați muchii rotunjiți.
- Nu folosiți un disc de separare pentru separarea zonelor interdentare.
- Asigurați-vă că grosimea minimă a peretelui restaurării și dimensiunile conectorilor sunt menținute în timpul reprelucrării.
- Utilizați numai instrumente de șlefuit impecabile.
- Înainte și după reprelucrare, asigurați-vă că restaurarea nu are defecte și crăpături.
- Înainte de glazurare, îndepărtați praful de oxid de zirconiu sinterizat pe restaurare.
- După aceea, curățați restaurarea cu jet de apă sau cu jet de abur și uscați-o.

2.7 Finalizare

Înainte de a continua, pre-finișați și finisați cel puțin suprafețele de contact ocluzale. Suplimentar, neteziți latura bazală a conectorilor pentru suportul metalic din punți cu ajutorul unor instrumente de lustruit din cauciuc.

O primă pre-lustruire este posibilă înainte de sinterizare pentru a ușura efortul de lustruire al utilizatorilor. În acest scop, utilizați instrumentele de lustruit OptraGloss Extra Oral în formă de „roată în spirală”. Asigurați-vă că utilizați doar o presiune de contact ușoară și o viteză de maxim 5000 rpm (albastru închis) și 10.000 rpm (albastru deschis). Lustruirea prealabilă pentru o perioadă excesivă de timp poate duce la deteriorarea rezultatului lustruirii. Reziduurile albastre ale instrumentului de lustruit trebuie evitate pe cât posibil.

Suprafețele bine lustruite ajută la protejarea dinților opuși împotriva uzurii nedorite. În timpul acestei operațiuni, lustruiți cu atenție suprafețele ocluzale șlefuite după ajustarea funcțională prin șlefuire (respectați recomandările cu privire la instrumentele de șlefuit^[3]). Sunt disponibile mai multe abordări pentru finisarea restaurărilor.

Lustruirea

În cadrul lustruirii finale, lustruiți toate zonele suprafețelor exterioare. În acest fel, minimizați acumularea tartrului și obțineți un rezultat estetic plăcut. Instrumentele de lustruit care sunt aplicate extraoral sunt adecvate pentru acest scop, de ex. OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Prefinisare: Utilizați OptraGloss Extra Oral (instrument de prelustruit diamantat/albastru închis) uscat la viteză mică, pentru a crea o suprafață de ansamblu fină.
- 2) Finisare: Finisați zonele funcționale cu ajutorul OptraGloss Extra Oral (instrument de lustruit diamantat pentru un grad de luciu ridicat/albastru deschis).
- 3) Opțional: Lustruire pentru un grad ridicat de luciu cu ajutorul pastei de lustruit OptraGloss

Technica de glazurare și pigmentare

Finalizați restaurarea fie doar prin glazurare, fie prin pigmentare și glazurare într-un singur pas.

- Technica de glazurare

a) Glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Poziționați restaurarea conform descrierii din „Fixarea restaurării pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Fixați restaurarea pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin. Agitați puternic IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray imediat înainte de utilizare, până ce bila de amestecare din recipient se mișcă liber (aproximativ 20 de secunde). Dacă nu agitați suficient tubul de spray, la pulverizare va fi eliminat mai mult gaz propulsor. Drept rezultat, restaurarea va fi insuficient acoperită cu pulbere de glazurare. Respectați o distanță de 10 cm între duză și suprafața care trebuie pulverizată. Atunci când pulverizați, țineți tubul de spray în poziție verticală, în măsura în care este posibil. Pulverizați restaurarea din toate direcțiile, în etape scurte, în timp ce o rotiți simultan, pentru a obține un strat de acoperire uniform. Agitați din nou tubul de spray înainte de a pulveriza din nou. După aceea, pulverizați restaurarea a doua oară din toate direcțiile, în etape scurte, în timp ce o rotiți simultan, pentru a obține un strat de

acoperire uniform. Agitați din nou tubul de spray înainte de a pulveriza din nou. Așteptați puțin până ce stratul de glazurare se usucă și capătă o culoare albicioasă. Zonele care nu prezintă un strat uniform trebuie pulverizate din nou. Ardeți restaurarea utilizând parametrii de ardere specificați. Asigurați-vă că nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a cuptorului de sinterizare. Respectați indicațiile din paragraful „Ce trebuie să faceți după ardere”. Pentru ajustări, consultați paragraful „Ardere de corecție”.

b) Glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Poziționați restaurarea conform descrierii din „Fixarea restaurării pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin”. După aceea, aplicați IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo în strat uniform pe întreaga suprafață exterioară a restaurării, folosind o pensulă. Dacă materialul pentru glazurare gata de utilizare trebuie diluat, îl puteți amesteca cu o cantitate mică de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Nu aplicați stratul de glazură prea gros. Nu lăsați lichidul să se „acumuleze”, în special pe suprafața ocluzală. Un strat de glazură prea subțire poate duce la obținerea unui luciu nesatisfăcător. Dacă IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo atinge accidental aspectele interioare ale restaurării, îndepărtați-o înainte de ardere cu o pensulă uscată, cu perii scurte. Ardeți restaurarea utilizând parametrii de ardere specificați. Asigurați-vă că nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a cuptorului de sinterizare. Respectați indicațiile din paragraful „Ce trebuie să faceți după ardere”. Pentru ajustări, consultați paragraful „Ardere de corecție”.

– Tehnica de pigmentare

c) Pigmentarea și glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Pigmentarea și glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray are loc într-un singur ciclu de ardere. Poziționați restaurarea conform descrierii din „Fixarea restaurării pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Extrageți pastele de Shade sau Stain gata de utilizare din seringă și amestecați-le bine. Pastele de Shade și Stain pot fi diluate ușor cu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Cu toate acestea, consistența trebuie să rămână păstoasă. Aplicați materialele de nuanțare și pigmentare amestecate direct pe restaurare, cu o pensulă fină. Pulverizați restaurarea cu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray din toate direcțiile, pentru a obține un strat de acoperire uniform. Urmăți instrucțiunile de la punctul a). Ardeți restaurarea utilizând parametrii de ardere specificați. Asigurați-vă că nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a cuptorului de sinterizare. Respectați indicațiile din paragraful „Ce trebuie să faceți după ardere”. Pentru ajustări, consultați paragraful „Ardere de corecție”.

d) Pigmentarea și glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Pigmentarea și glazurarea cu ajutorul IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo are loc într-un singur ciclu de ardere. Poziționați restaurarea conform descrierii din „Fixarea restaurării pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin”. După aceea, aplicați IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo în mod uniform pe suprafața exterioară a restaurării, folosind o pensulă. Dacă materialul pentru glazurare gata de utilizare trebuie diluat, îl puteți amesteca cu o cantitate mică de IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Nu aplicați stratul de glazură prea gros. Nu lăsați lichidul să se „acumuleze”, în special pe suprafața ocluzală. Un strat de glazură prea subțire poate duce la obținerea unui luciu nesatisfăcător. Dacă se dorește caracterizarea, puteți individualiza restaurarea cu IPS e.max CAD Crystall./Shades și/sau IPS e.max CAD Crystall./Stains. Extrageți materialele de nuanțare și pigmentare gata de utilizare din seringă și amestecați-le bine. Pastele de Shade și Stain pot fi diluate ușor cu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Cu toate acestea, consistența trebuie să rămână păstoasă. Aplicați materialele de nuanțare și pigmentare amestecate direct pe stratul de glazură nearsă, cu o pensulă fină. Așezați restaurarea în centrul suportului de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Tray. Pentru arderea glazurii, pe tava de ardere pot fi așezate maximum 6 unități. Așezați IPS e.max CAD Crystallization Tray pe tava de sinterizare și efectuați arderea utilizând parametrii de ardere indicați. Respectați indicațiile din paragraful „Ce trebuie să faceți după ardere”. Pentru ajustări, consultați paragraful „Ardere de corecție”.

– Arderea de corecție

Dacă sunt necesare caracterizări sau ajustări suplimentare, se poate efectua o ardere de corecție cu IPS e.max CAD Crystall./Shades și cu materialele Stains și Glaze. Ciclul de ardere de corecție se efectuează, de asemenea, pe suportul de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Tray. Pentru ajustări minore ale forme (de ex. puncte de contact proximale), folosiți IPS e.max CAD Crystall./Add-On, împreună cu lichidul de amestecare corespunzător. Aplicați materialul de completare amestecat direct pe materialul Glaze Paste și/ sau Shades și Stains nears, în zonele pe care le doriți ajustate, și efectuați arderea. Dacă folosiți Glaze Spray, aplicați mai întâi materialele Shades și Stains. După aceea, suplimentați zonele lipsă cu material Add-On. Aplicați Glaze Spray imediat după aplicarea materialului Add-On și efectuați arderea. După aplicarea materialului de completare, efectuați arderea de corecție.

Fixarea restaurării pe un pin de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Selectați cel mai mare pin de cristalizare posibil IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L) care „umple” cel mai bine interiorul restaurării, însă nu vine în contact cu pereții coroanei.
2. După aceea, umpleți interiorul restaurării cu IPS Object Fix Putty sau Flow până la marginea restaurării. Resigilați imediat seringă IPS Object Fix Putty/Flow după extragerea materialului. După scoaterea din punga de aluminiu, seringă se păstrează ideal într-o pungă de plastic resigilabilă sau un recipient cu atmosferă umedă.
3. Apăsați pinul de cristalizare IPS e.max CAD Crystallization Pin selectat pentru a pătrunde adânc în materialul IPS Object Fix Putty sau Flow, astfel încât să fie securizat în mod adecvat.
4. Evitați ca reziduurile de IPS Object Fix să adere la suprafața exterioară a restaurării. Curățați orice urmă posibilă de contaminare cu o perie umezită cu apă și apoi uscați.

Ce trebuie să faceți după ardere

După încheierea ciclului de ardere (așteptați semnalul sonor al cuptorului), scoateți restaurarea din cuptor și lăsați-o să se răcească la temperatura camerei, într-un loc ferit de curenți de aer. Nu atingeți obiectele fierbinți cu clești din metal. Extrageți restaurarea din IPS Object Fix Putty/Flow întărit. Eliminați toate reziduurile cu ultrasunete în baie de apă sau cu jet de abur. Dacă restaurarea necesită ajustarea prin șlefuire, asigurați-vă că ceramica nu este supraîncălzită.

Tabel cu combinații de nuanțe

Efectuați caracterizările personalizate și ajustările nuanței coloristice prin aplicarea IPS e.max CAD Crystall/Shades și Stains.

Nuanțe A-D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4				
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	white				cream			sunset			copper			olive			khaki		mahogany				

Parametrii de ardere

IPS e.max ZirCAD Prime

Arderea de corecție/pigmentului/glazurii cu materialele IPS e.max CAD Crystall./

Cuptor Programat		Temperatura de aşteptare B [°C]	Timp de închidere S [min]	Rata de încălzire t [°C/min]	Temperatură de ardere T1 [°C]	Timp de menținere H1 [min]	Rata de încălzire t [°C/min]	Temperatură de ardere T2 [°C]	Timp de menținere H2 [min]	Vid 1 11 12 [°C]	Vid 2 21 22 [°C]	Răcire pe termen lung L [°C]	Rata de răcire tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Arderea de corecție/pigmentului/glazurii cu IPS e.max CAD Crystall./Add-On

Cuptor Programat		Temperatura de aşteptare B [°C]	Timp de închidere S [min]	Rata de încălzire t [°C/min]	Temperatură de ardere T1 [°C]	Timp de menținere H1 [min]	Rata de încălzire t [°C/min]	Temperatură de ardere T2 [°C]	Timp de menținere H2 [min]	Vid 1 11 12 [°C]	Vid 2 21 22 [°C]	Răcire pe termen lung L [°C]	Rata de răcire tl [°C/min]
CS6		–	Glaze ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, max. 3 unități sau o punte

^(b) Așezați IPS e.max CAD Crystallization Tray pe tava de sinterizare, max. 6 unități

^(c) Valori pentru preuscare

^(d) Al treilea stadiu de încălzire

2.8 Fixarea

Înainte de amplasare, condiționați restaurarea IPS e.max ZirCAD Prime prin sablarea aspectelor interioare ale coroanei cu Al_2O_3 , 25–70 μm , 1 bar sau Al_2O_3 , 70–110 μm , 1,5 bar.

	Cimentarea adezivă ex. Multilink® Automix	Cimentare autoadezivă ex. SpeedCEM® Plus	Cimentare convențională ex. ZirCAD® Cement
Cerințe privind prepararea	Preparație neretentivă	Preparație retentivă	Preparație retentivă
Sablare	Al_2O_3 , 25–70 μm , 1 bar sau Al_2O_3 , 70–110 μm , 1,5 bar		
Curățarea după probă	ex. Ivoclean		
Condiționare	60 s cu, de ex., Monobond® Plus	–	
Coroane		✓	
Punți		✓	

3 Informații privind siguranța

- În cazul unor incidente grave asociate produsului, adresați-vă Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, site-ul web: www.ivoclar.com, și autorităților competente responsabile locale.
- Instrucțiunile de utilizare actuale se găsesc pe site-ul web (www.ivoclar.com/elFU).
- Explicația simbolurilor: www.ivoclar.com/elFU
- Rezumatul siguranței și performanțelor clinice (SSCP) poate fi descărcat din Baza de date europeană referitoare la dispozitivele medicale (EUDAMED) la <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. UDI-DI de bază: 76152082ACERA006F2

Avertizări

- A se respecta Fișa cu date de securitate (SDS) (disponibilă la www.ivoclar.com).
- Prelucrarea blocurilor IPS e.max ZirCAD Prime produce un praf care poate irita pielea și ochii și poate cauza vătămarea plămânilor. Asigurați-vă că echipamentul de aspirare de la mașina dumneavoastră de frezat și de la locul de muncă funcționează impecabil. Nu inhalați praful de șlefuire în timpul finisării și purtați o mască de praf (clasă de particule FFP2) precum și ochelari de protecție și mănuși.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: A nu se inhala vaporii. Recipient sub presiune. A se proteja de lumina directă a soarelui și de temperaturi peste 50°C. Nu deschideți forțat și nu ardeți recipientul, nici chiar după golirea completă.

Informații privind eliminarea

Materialele rămase sau restaurările îndepărtate trebuie eliminate conform reglementărilor legale naționale corespunzătoare.

Riscuri reziduale

Utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că orice intervenție dentară în cavitatea orală implică anumite riscuri. Se cunosc următoarele riscuri clinice reziduale:

- Ciobirea/fisurarea/decimentarea materialului restaurativ pot duce la înghițirea sau inhalarea accidentală a materialului și, astfel, la un nou tratament dentar.
- Surplusul de ciment poate duce la iritarea țesutului moale/gingiei. Inflamația progresivă poate duce la resorbție osoasă sau parodontită.

4 Perioada de valabilitate și condițiile de depozitare

- În ambalajul original
- La loc uscat
- Nu expuneți la impact fizic sau vibrații.

5 Informații suplimentare

Nu lăsați materialul la îndemâna copiilor!

Produsul a fost dezvoltat pentru uz stomatologic. Prelucrarea trebuie efectuată în strictă conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau domeniului de utilizare stipulat. Utilizatorul are obligația de a verifica materialul în ceea ce privește adecvarea și utilizarea acestuia pentru orice scopuri care nu sunt prezentate în instrucțiunile de utilizare.

⁽¹⁾ Lista completă a sistemelor CAD/CAM compatibile este disponibilă la adresa www.ivoclar.com.

⁽²⁾ ex. Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire nu este marcă comercială înregistrată a Ivoclar Vivadent AG.

⁽³⁾ Diagrama de flux Ivoclar Vivadent „Instrumente de prelucrare recomandate pentru utilizare extraorală și intraorală”

1 Використання за призначенням

Цільове призначення

Коронки та мости у фронтальному та бічному відділах

Цільова група пацієнтів

Пацієнти з постійними зубами

Цільові користувачі та спеціальне навчання

- Стоматологи (виготовлення реставрацій на місці; робочий процес у клініках)
 - Технічні спеціалісти зуботехнічних лабораторій (виготовлення реставрацій у зуботехнічній лабораторії)
- Спеціальне навчання не потрібне.

Сфера застосування

Тільки для стоматологічного використання.

Опис

IPS e.max® ZirCAD Prime — це блок з оксиду цирконію для виготовлення фіксованих повноанатомічних реставрацій зубів фронтального й бічного відділів. IPS e.max ZirCAD Prime можна обробляти в ухвалений машині CAD/CAM.^[1]

Після вологої або сухої обробки блока реставрації спікаються в агломераційній печі.^[2] Відразу після спікання реставрації поліруються за допомогою, наприклад, OptaGloss® Extra Oral або глазуруються, або набувають характерних особливостей і глазуруються із застосуванням матеріалів IPS e.max CAD Crystall.

Технічні дані

IPS e.max ZirCAD Prime			
Розміри блоків	C17, B50		
Діапазон відтінків	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Властивості	Одиниця	Технічні характеристики	Типове середнє значення
СТЕ (25–500 °C)	[10 ⁻⁴ • K°]	10,5 ± 0,5	–
Міцність на вигин (дві осі, дентин)	[МПа]	≥ 900	1100
Тріщиностійкість (дентин)	[МПа • м ^{3/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (на основі стандарту ISO 14627:2012)
Хімічна розчинність	[мкг/см ²]	< 100	–
Тип / клас	Тип II / клас 5		

Відповідно до ISO 6872:2015

Показання для застосування

Відсутня структура зубів фронтального й бічного відділів, часткова відсутність зубів у фронтальному й бічному відділах.

Типи реставраційних конструкцій:

- Коронки
- Мостоподібні протези (не більш ніж 2 приєднані проміжні ланки, мости не більш ніж із 4 одиниць)

Протипоказання

- Використання продукту протипоказане за наявності в пацієнта відомої алергії на будь-який із компонентів.

Обмеження використання

Не використовуйте продукт у наведених нижче випадках:

- Невіліковий бруксизм (показано використання сплінта після встановлення).
- Гібридні абатменти й гібридні абатмент-коронки.
- Тимчасове вставлення.

Продукт не призначається для повторного використання.

-  Не використовувати повторно

Недотримання наведених нижче вказівок призведе до погіршення результатів, які досягаються за допомогою IPS e.max CAD:

- Недостатня мінімальна товщина стінки й мінімальні розміри з'єднувача.
- Фрезерування блоків за допомогою системи, не сумісної з CAD/CAM^[1].
- Синтеризація в несумісній агломераційній печі.
- Змішування барвників, фарб і глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze, Shades та Stains з іншими стоматологічними керамічними матеріалами (як-от IPS Ivocolor Glaze, Shades та Essences).
- Використання або контакт із несумісними матеріалами.

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- Інтраоральне застосування.

Побічні явища

Побічні ефекти наразі невідомі.

Взаємодія з іншими препаратами

Інформації про взаємодію зараз немає.

Клінічні переваги

- Відновлення жувальної функції
- Естетичне відновлення

Склад

Компоненти	Відсоток (%) за масою
Оксид цирконію (ZrO ₂)	87,0—95,5
Оксид ітрію (Y ₂ O ₃)	Від ≥ 4,5 до ≤ 7,0
Оксид гафнію (HfO ₂)	≤ 5,0
Оксид алюмінію (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Інші оксиди	≤ 1,5

2 Застосування

Доступні такі блоки й технології обробки:

Технологія обробки			Типи реставраційних конструкцій	
Технологія полірування	Технологія глазурування	Техніка фарбування	Коронки	Мостоподібні протези
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Визначення відтинку







Перед визначенням відтинку слід очистити зуб. Визначте відтінок на основі найбільш вологого й непрепарованого зуба або сусідніх зубів. Визначте відтінок препарованого зуба на основі найбільшій знебарвленої області препарування.

Після полірування ефект відтинку може відрізнятися від шкали відтінків. Залежно від ступеня полірування ефект/інтенсивність відтинку збільшується. Рекомендується вибрати відтінок блока на один відтінок яскравіше за цільовий, якщо необхідно.

2.2 Підготовка

Препаруйте зуб згідно з указівками для повністю керамічних реставраційних конструкцій. Обов'язково забезпечте мінімальну товщину стінки:

- Підготовка за відсутності кутів або кромек.
- Підготовка плечової маси із закругленими внутрішніми кромками та/або підготовка фаски.
- Розміри наведено з урахуванням мінімальної товщини стінки для реставраційних конструкцій IPS e.max ZirCAD.
- Радіус країв препарування має бути щонайменше 1,0 мм (геометрія фрезерного інструмента). Це необхідно для оптимальної обробки в машині CAD/CAM.

Коронка в бічному відділі	Коронка у фронтальному відділі	Мости з 3 одиниць	
		Коронка в бічному відділі використовується в ролі опорного зуба	Коронка у фронтальному відділі використовується в ролі опорного зуба
			
Мости з 4 одиниць			
Коронка в бічному відділі використовується в ролі опорного зуба		Коронка у фронтальному відділі використовується в ролі опорного зуба	
			

Розміри в мм

2.3 Обробка за допомогою CAD/CAM

Під час проєктування реставрації обов'язково дотримуйтеся зазначеної мінімальної товщини стінки та розмірів з'єднувача.


	Область бічних зубів		Фронтальний відділ		Тип конструкції
	Мінімальна товщина шару в мм	Розміри з'єднувачів у мм²	Мінімальна товщина шару в мм	Розміри з'єднувачів у мм²	
Коронки	0,8	–	0,8	–	Фіксація форми зуба та/або ясен (різцевої, оклюзійної та/або базальної області)
Мости з 3 одиниць	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
Мости з 4 одиниць	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Висота: 4 мм, ширина: 3 мм

[b] Зазначені мінімальні розміри з'єднувача повинні розташовуватися в дентинній області блока.

Розташування спроектованої реставрації в блоці (CAD):

- Для того щоб на реставраціях, виготовлених з IPS e.max ZirCAD Prime було чітко видно ділянку емалі, їх необхідно розмістити якомога вище в блоці в програмному забезпеченні для CAD. Для реставрацій одного зуба рекомендовано розташовувати реставраційну конструкцію приблизно на 1 мм нижче від верхнього краю блока, щоб було чітко видно ділянку різцевої області. Мостоподібні реставрації повинні бути розміщені таким чином, щоб мінімальні розміри з'єднувача розташовувалися в області високоміцного дентину в нижніх двох третинах блоку.



- Позначте заглиблення в блоці: область дентину позначена заглибленням у блоці. Різцева область розташована на протилежній стороні.

Обробка за допомогою фрезерної системи (CAM):

- Коефіцієнт усадки:** оскільки під час синтеризації відбувається усадка PS e.max ZirCAD Prime приблизно на 17–20 %, необхідно зазначити в програмному забезпеченні або ввести вручну коефіцієнт усадки відповідної серії, указаний у коді на блоці матеріалу.
- Для вологої обробки** IPS e.max ZirCAD Prime потрібно використовувати сміст з спеціальною рідиною для фрезерних систем, щоб уникнути перехресного забруднення іншими матеріалами (наприклад, пилом, що утворюється під час фрезерування). Під час проведення вологої обробки не перевищуйте максимальну кількість рідини для фрезерних систем. Забруднення може призвести до знебарвлення реставраційних конструкцій під час синтеризації.
- Під час сухої обробки** переконайтеся, що камера блока CAM суха й не містить будь-яких залишків.

2.4 Остаточна обробка

Під час відокремлення реставраційних конструкцій від блока переконайтеся, що вони не забруднені будь-яким жирним матеріалом і не містять плям бруду, оскільки це може негативно вплинути на результуючий відтінок.

Загальна інформація

- Нещільні реставраційні конструкції зі спеченого оксиду цирконію схильні до пошкоджень і переломів. На цю обставину слід зважати протягом усіх етапів роботи.
- За можливості будь-яку необхідну наступну обробку слід проводити, поки реставраційна конструкція ще перебуває в нещільному спеченому стані (дотримуйтеся рекомендацій щодо шліфувальних інструментів^[3]).
- У нещільному спеченому стані слід запобігти контакту з невідповідними рідинами або рідинами, не схваленими для оксиду цирконію (наприклад, із забрудненою водою та/або охолоджувальною рідиною), та/або з контактними середовищами (наприклад, зі спреєм для оклюзійних поверхонь).
- Використовуйте лише відповідні шліфувальні інструменти, низьку швидкість і легкий тиск, щоб запобігти розшаруванню і відколюванню, зокрема на краях (дотримуйтеся рекомендацій щодо шліфувальних інструментів^[3]).
- Нещільну спечену реставрацію не можна очищувати за допомогою ультразвукової ванни або струменя пари.

Сухі фрезеровані реставраційні конструкції

- Обережно відокремте реставраційну конструкцію від тримача за допомогою сепарційного диска або відповідних шліфувальних інструментів^[3]. Загладьте точки кріплення утримуючих стрижнів за допомогою відповідних шліфувальних інструментів^[3].
- Після завершення процедури ретельно видаліть пил оксиду цирконію м'якою щіткою або продуйте реставраційну конструкцію стисненим повітрям без домашок олії.

Вологі фрезеровані реставраційні конструкції

- Обережно відокремте реставраційну конструкцію від тримача за допомогою сепарційного диска або відповідних шліфувальних інструментів^[3]. Загладьте точки кріплення утримуючих стрижнів за допомогою відповідних шліфувальних інструментів^[3].
- Після завершення процедури ретельно видаліть будь-які залишки пилу оксиду цирконію з реставраційної конструкції. Вологі фрезеровані реставраційні конструкції можна промити під слабким струменем проточної води.

- Щоб запобігти пошкодженню реставрації під час синтеризації, реставраційна конструкція IPS e.max ZirCAD має бути повністю сухою. Вологі реставраційні конструкції не можна піддавати синтеризації.

Загальні вказівки з обробки

- Грубі карбід-вольфрамові бори та/або шліфувальні інструменти^[1] з великим діаметром підходять лише деякою мірою, оскільки вони можуть викликати вібрації під час остаточної обробки, що, серед іншого, може призводити до відколювання. Тому слід використовувати лише дрібнозернисті карбід-вольфрамові бори та/або шліфувальні інструменти^[2].
- Не відокремлюйте область з'єднувача мостових конструкцій за допомогою сепараційного диска, оскільки це призводить до попередньо визначених точок розриву. Переконайтеся, що під час остаточної обробки не порушуються мінімальна товщина стінки й розміри з'єднувача реставраційних конструкцій.
- Переконайтеся у відсутності будь-яких залишків пилу оксиду цирконію перед синтеризацією. Присталі часточки оксиду цирконію можуть прилипнути до реставрації і призводити до неточної посадки.
- Реставраційну конструкцію не можна обробляти струменем Al_2O_3 або скляними полірувальними кульками.

2.5 Синтеризація

Синтеризація^[3] — це термічний процес, під час якого IPS e.max ZirCAD Prime набуває своїх остаточних фізико-механічних властивостей, зокрема високої міцності та напівпрозорості.

Загальні примітки

- Занадто малі або занадто великі значення температури та часу синтеризації негативно впливають на вищезгадані остаточні властивості.
- Зазвичай агломераційні кульки не рекомендується використовувати в агломераційній печі Programat CS6.
- Під час синтеризації уникайте контакту реставрацій одна з одною.
- Подбайте про вибір правильної програми.
- Завжди тримайте приладдя для синтеризації чистим та незапаленим, щоб уникнути забруднення спечених реставрацій.
- Для правильного розташування реставрацій в агломераційній печі дотримуйтеся зауважень щодо печі, що застосовується.
-  Слід дотримуватися відповідної інструкції з експлуатації агломераційної печі^[4], що застосовується.

Процес після синтеризації

- Перед тим як продовжити, обов'язково дайте реставраційним конструкціям повільно охолонути до кімнатної температури.
- Не торкайтеся компонентів металевими щипцями.
- Не піддавайте об'єкти струменевому чищенню чи швидкому охолодженню водою.

2.6 Процес остаточної обробки

- Слід мінімізувати обробку спечених реставраційних конструкцій.
- Механічна обробка реставраційної конструкції допускається лише за крайньої необхідності.
- Для повторної обробки застосовуйте лише легкий тиск.
- У разі застосування алмазних шліфувальних інструментів для коригування потрібно охолодити реставраційну конструкцію за допомогою води. Або можна використовувати інші шліфувальні інструменти в поєднанні з наконечником стоматологічної лабораторії.
- Дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо шліфувального інструмента.
- Перевірте маргінальні ділянки й виконайте незначну повторну обробку, якщо необхідно.
- Під час повторної обробки реставраційних конструкцій уникайте утворення гострих країв, намагайтеся, щоб вони були закругленими.
- Не застосовуйте сепараційний диск для відокремлення міжзубних ділянок.
- Переконайтеся, що під час повторної обробки не порушуються мінімальна товщина стінки й розміри з'єднувача реставраційних конструкцій.
- Використовуйте виключно чисті шліфувальні інструменти.
- Перевірте реставраційну конструкцію на наявність дефектів і розривів до та після подальшої обробки.
- Перед глазуруванням необхідно видалити залишки пилу оксиду цирконію, припечені до реставрації.
- Потім очистьте реставраційну конструкцію під проточною водою або висушіть стисненим повітрям.

2.7 Завершення

Перш ніж продовжити, виконайте попередню та остаточну обробку принаймні оклюзійних поверхонь контакту. Для додаткового згладжування нижньої сторони з'єднувачів каркаса мостоподібних протезів використовуйте гумові поліри.

Можна виконати перше попереднє полірування перед спіканням, щоб полегшити полірування для користувачів. Для цього використовуйте тільки поліри OptraGloss Extra Oral у формі Spiral Wheel. Переконайтеся, що застосовується лише легкий тиск у зоні контакту та швидкість щонайбільше 5000 об/хв (темно-синій) і 10 000 об/хв (блакитний). Занадто тривале попереднє полірування може погіршити результат полірування. Слід уникати контакту із синім залишком від поліру, наскільки це можливо.

Добре відшліфовані поверхні допомагають захистити протилежні зуби від небажаного зношування. Водночас переконайтеся, що оклюзійні поверхні ретельно відполіровані після функціонального коригування за допомогою шліфування (дотримуйтеся рекомендацій щодо шліфувальних інструментів^[5]). Існують різні технології для остаточної обробки реставрацій.

Полірування

Під час остаточного полірування відшліфуйте всі ділянки зовнішніх поверхонь. Це мінімізує накопичення зубного нальоту та призводить до естетично приємного результату. Для цього придатні поліри, які застосовуються поза ротовою порожниною, наприклад OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Попередня обробка: використовуйте OptraGloss Extra Oral (алмазний полір для попереднього полірування / темно-синього кольору) сухим на низькій швидкості для створення гладкої загальної поверхні.
- 2) Остаточна обробка: виконайте остаточну обробку функціональних областей за допомогою OptraGloss Extra Oral (алмазного високоглянцевого поліру / блакитного кольору).
- 3) Необов'язкові дії: полірування до блиску з використанням полірувальної пасти OptraGloss.

Технологія глазурування та фарбування

Завершіть роботу над реставраційною конструкцією або тільки глазуруванням, або фарбуванням і глазуруванням за один етап.

– Технологія глазурування

а) Глазурування за допомогою спрею для глазурування IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Розташуйте реставраційну конструкцію, як описано в розділі «Фіксування реставраційних конструкцій на кристалізаційному штифті IPS e.max CAD Crystallization Pin». Зафіксуйте реставраційну конструкцію за допомогою кристалізаційного штифта IPS e.max CAD Crystallization Pin. Добре потрусіть IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray безпосередньо перед використанням, поки змішувальна кулька в контейнері не почне вільно рухатися (приблизно 20 секунд). Якщо аерозоль недостатньо струсити, струмінь, що виходить, міститиме в основному діючу речовину. Унаслідок цього реставраційна конструкція недостатньо покритється порошком для глазурування. Сполго має бути на відстані 10 см від поверхні, на яку розпилюють речовину. Під час розпилення намагайтеся тримати ємність вертикально. Розпилюйте речовину на реставраційну конструкцію з усіх боків короткими порціями, одночасно повертаючи реставраційну конструкцію, щоб утворився рівномірний шар покриття. Струшуйте ємність між окремими порціями розпилювання. Потім розпилюйте речовину на реставраційну конструкцію ще раз з усіх боків короткими порціями, одночасно повертаючи реставраційну конструкцію, щоб утворився рівномірний шар покриття. Струшуйте ємність між окремими порціями розпилювання. Зачекайте трохи, поки шар глазури висохне й стане білуватим. Якщо на деяких ділянках не видно рівномірного шару, потрібно розпилювати на них речовину ще раз. Виконайте випалювання реставрації з використанням зазначених параметрів випалу. Переконайтеся, що не перевищена максимальна навантажувальна здатність агломераційної печі. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Процедури після випалу». Під час коригування беріть до уваги інформацію, наведену в розділі «Коригувальний випал».

б) Глазурування за допомогою IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Розташуйте реставраційну конструкцію, як описано в розділі «Фіксування реставраційних конструкцій на кристалізаційному штифті IPS e.max CAD Crystallization Pin». Після цього рівномірно нанесіть шар покриття IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на всю зовнішню поверхню реставраційної конструкції за допомогою пензля. Якщо необхідно трохи розбавити готову до використання глазур, її можна змішати з невеликою кількістю рідини IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Не наносіть глазур занадто товстим шаром. Не допускайте утворення «п'ятоків», особливо на оклюзійній поверхні. Занадто тонкий шар глазури може призвести до незадовільного блиску. Якщо IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo випадково потрапить на внутрішні сторони реставраційної конструкції, перед випалом видаліть її за допомогою сухої щітки з коротким ворсом. Виконайте випалювання реставрації з використанням зазначених параметрів випалу. Переконайтеся, що не перевищена максимальна навантажувальна здатність агломераційної печі. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Процедури після випалу». Під час коригування беріть до уваги інформацію, наведену в розділі «Коригувальний випал».

– Техніка фарбування

с) Фарбування та глазурування за допомогою спрею для глазурування IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Фарбування та глазурування з використанням IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray відбуваються в одному циклі випалу. Розташуйте реставраційну конструкцію, як описано в розділі «Фіксування реставраційних конструкцій на кристалізаційному штифті IPS e.max CAD Crystallization Pin». Видавіть готові до використання барвники й фарби зі шприца та ретельно їх перемішайте. Барвники й фарби можна дещо розбавити за допомогою рідини IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Проте консистенція має залишатися пастоподібною. Нанесіть змішані барвники й фарби безпосередньо на реставраційну конструкцію тонким пензлем. Розпилюйте на реставраційну конструкцію IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray з усіх боків, щоб покрити рівномірним шаром. Продовжуйте діяти відповідно до пункту а). Виконайте випалювання реставрації з використанням зазначених параметрів випалу. Переконайтеся, що не перевищена максимальна навантажувальна здатність агломераційної печі. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Процедури після випалу». Під час коригування беріть до уваги інформацію, наведену в розділі «Коригувальний випал».

д) Фарбування та глазурування за допомогою IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo

Фарбування та глазурування з використанням IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo відбуваються в одному циклі випалу. Розташуйте реставраційну конструкцію, як описано в розділі «Фіксування реставраційних конструкцій на кристалізаційному штифті IPS e.max CAD Crystallization Pin». Після цього рівномірно нанесіть IPS e.max CAD Crystall/Glaze Paste/Fluo на зовнішні поверхні реставраційної конструкції за допомогою пензля. Якщо необхідно трохи розбавити готову до використання глазур, її можна змішати з невеликою кількістю рідини IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Не наносіть глазур занадто товстим шаром. Не допускайте утворення «п'ятоків», особливо на оклюзійній поверхні. Занадто тонкий шар глазури може призвести до незадовільного блиску. Якщо потрібно створити індивідуальні особливості, реставраційну структуру можна коригувати за допомогою IPS e.max CAD Crystall/Shades і/або IPS e.max CAD Crystall/Stains. Видавіть готові до використання барвники й фарби зі шприца та ретельно їх перемішайте. Барвники й фарби можна дещо розбавити за допомогою рідини IPS e.max CAD Crystall/Glaze Liquid. Проте консистенція має залишатися пастоподібною. Нанесіть змішані барвники й фарби безпосередньо на невивапаний шар глазури тонким пензлем. Розташуйте реставраційну конструкцію в центрі лотка для кристалізації IPS e.max CAD Crystallization Tray. На лотку для випалу глазури можна розташувати максимум 6 одиниць. Розташуйте лоток для кристалізації IPS e.max CAD Crystallization Tray на агломераційному лотку та виконайте випал, використовуючи зазначені параметри випалу. Дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі «Процедури після випалу». Під час коригування беріть до уваги інформацію, наведену в розділі «Коригувальний випал».

– Коригувальний випал

Якщо потрібно надати додаткових характерних рис або скоригувати конструкцію, можна виконати коригувальний випал із використанням барвників, фарб і глазури IPS e.max CAD Crystall/Shades, Stains та Glaze. Для коригувального циклу випалу використовується також лоток для кристалізації IPS e.max CAD Crystallization Tray на агломераційному лотку. Використовуйте IPS e.max CAD Crystall/Add-On включно з відповідною рідиною для змішування для незначного коригування форми (наприклад, проксимальних точок дотику). Нанесіть змішаний додатковий матеріал безпосередньо на невиваплену глазурну пасту та/або барвники й фарби на ділянки, які необхідно скоригувати, та виконайте випал. У разі використання спрею для глазурування спочатку нанесіть барвники й фарби. Потім додайте відсутні ділянки за допомогою Add-On. Нанесіть спрей для глазурування відразу після нанесення Add-On і виконайте випал. Після нанесення додаткового матеріалу виконайте коригувальний випал.

Фіксування реставраційних конструкцій на кристалізаційному штифті IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Виберіть найбільший можливий штифт IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), який найкраще «заповнює» внутрішню частину реставраційної конструкції, але не торкається навколишніх стінок коронки.
2. Потім заповніть внутрішню частину реставраційної конструкції засобом IPS Object Fix Putty або Flow до межі реставрації. Після видавлювання матеріалу потрібно відразу герметично закрити шприц IPS Object Fix Putty/Flow. Після виймання з алюмінієвого пакета шприц найкраще зберігати в пластиковому пакеті із застібкою або в контейнері з вологою атмосферою.
3. Втисніть вибраний IPS e.max CAD Crystallization Pin глибоко в матеріал IPS Object Fix Putty або Flow для надійної фіксації.
4. Уникайте припикання залишків матеріалу IPS Object Fix до зовнішньої поверхні реставраційної конструкції. Усі забруднення, які можуть виникнути, видаляйте щіткою, змоченою у воді, а потім висушуйте поверхню.

Процедури після випалу

Після завершення циклу випалу (коли пролунає звуковий сигнал) вийміть із печі реставраційну конструкцію та залиште охолоджуватися до кімнатної температури в місці, захищеному від протягів. Забороняється торкатися гарячих предметів металевими щипцями. Зніміть реставраційну конструкцію із затверділого матеріалу IPS Object Fix Putty/Flow. Видаліть усі залишки ультразвуком у водяній бані або струменем пари. Якщо реставраційну конструкцію потрібно коригувати за допомогою шліфування², стежте за тим, щоб кераміка не перегрілася.

Таблиця комбінацій барвників

Індивідуальні особливості та коригувальні фарби застосовуються за допомогою барвників і фарб IPS e.max CAD Crystall./Shades та Stains.

A–D shade	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1						2				3				4			
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2		I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	білий				кремовий			захід сонця			мідь		оливковий			хакі		червоне дерево				

Параметри випалу

IPS e.max ZirCAD Prime

Випал для коригування/фарбування/глазурування із застосуванням матеріалів IPS e.max CAD Crystall.

Піч Programat		Температура в режимі очікування B [°C]	Час закриття S [хв]	Швидкість нагрівання t [°C/хв]	Температура випалу T1 [°C]	Час витримки H1 [хв]	Швидкість нагрівання t [°C/хв]	Температура випалу T2 [°C]	Час витримки H2 [хв]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Довготривале охолодження L [°C]	Швидкість охолодження tl [°C/хв]
CS6 ^(a)		–	Глазур ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	–70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Випал для коригування/фарбування/глазурування із застосуванням матеріалів IPS e.max CAD Crystall./Add-On

Піч Programat		Температура в режимі очікування B [°C]	Час закриття S [хв]	Швидкість нагрівання t [°C/хв]	Температура випалу T1 [°C]	Час витримки H1 [хв]	Швидкість нагрівання t [°C/хв]	Температура випалу T2 [°C]	Час витримки H2 [хв]	Вакуум 1 11 12 [°C]	Вакуум 2 21 22 [°C]	Довготривале охолодження L [°C]	Швидкість охолодження tl [°C/хв]
CS6		–	Глазур ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD Speed Tray, щонайбільше 3 одиниці або один мостоподібний протез.

^(b) Розташуйте лоток для кристалізації IPS e.max CAD Crystallization Tray на агрегаційному лотку, не більш ніж 6 одиниць.

^(c) Значення попереднього сушіння.

^(d) Третій етап нагрівання.

2.8 Установлення

Перед установленням кондиціонуйте реставрацію IPS e.max ZirCAD Prime піскоструминною обробкою внутрішніх сторін коронки частинками Al_2O_3 розміром 25–70 мкм під тиском 1 бар або частинками Al_2O_3 розміром 70–110 мкм під тиском 1,5 бар.

	Адгезивна цементация наприклад Multilink® Automix	Самоадгезивна цементация наприклад SpeedCEM® Plus	Звичайна цементация наприклад ZirCAD® Cement
Вимоги до препарування	Препарування без збереження	Препарування зі збереженням	Препарування зі збереженням
Струменеве чищення	Al ₂ O ₃ , 25—70 мкм, 1 бар або Al ₂ O ₃ , 70—110 мкм, 1,5 бар		
Очищення після примірювання	наприклад Ivoclean		
Кондиціонування	60 с, наприклад Monobond® Plus	—	
Коронки	✓		
Мостоподібні протези	✓		

3 Інформація щодо безпеки

- У разі серйозних інцидентів, пов'язаних із виробом, зверніться в компанію Ivoclar Vivadent AG за адресою Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein (Ліхтенштейн), сайт: www.ivoclar.com, а також до відповідного вповноваженого органу.
- Чинна інструкція з використання доступна на вебсайті (www.ivoclar.com/elifu).
- Пояснення до символів: www.ivoclar.com/elifu.
- Актуальна версія Звіту про безпеку та клінічну ефективність (SSCP) доступна в Європейській базі даних медичних виробів (EUDAMED) за адресою <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Базовий унікальний ідентифікатор пристрою (UDI-DI): 76152082ACERA006F2

Попередження

- Дотримуйтеся вимог паспорта безпеки (SDS), який можна завантажити на сайті www.ivoclar.com.
- Під час обробки блоків IPS e.max ZirCAD Prime утворюється пил, що може подразнювати шкіру й очі, а також уражати легені. Переконайтеся в бездоганній роботі всмоктувального обладнання на фрезерній системі та на робочому місці. Не вдихайте пил, що утворюється під час остаточної обробки. Використовуйте протипилову маску (для частинок класу FFP2), а також захисні окуляри та рукавички.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: Не вдихайте аерозольний туман. Їмність під тиском. захищайте від прямих сонячних променів і температури вище 50 °C. Забороняється спалювати ємність або відкривати її з надмірною силою навіть після повного випорожнення.

Інформація про утилізацію

Залишкові запаси або видалені реставрації потрібно утилізувати згідно з відповідними вимогами національного законодавства.

Залишкові ризики

Користувачам слід знати, що будь-яке стоматологічне втручання в порожнині рота пов'язане з певними ризиками. Відомі залишкові клінічні ризики:

- Відколи/тріщини/децементування матеріалу реставрації можуть призвести до випадкового ковтання або вдихання матеріалу й повторних стоматологічних процедур.
- Надлишки цементу можуть призвести до подразнення м'якої тканини / ясен. Прогресуюче запалення може призвести до резорбції кістки або періімплантиту.

4 Строк придатності й умови зберігання

- В оригінальній упаковці
- У сухому місці
- Берегти від ударів та вібрації.

5. Додаткова інформація

Зберігати матеріал у недоступному для дітей місці!

Матеріал розроблений виключно для застосування в стоматології. Використання має проводитися тільки відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли через недотримання інструкції або через нецільове використання матеріалу. Користувач несе повну відповідальність за перевірку матеріалів на предмет їх придатності та використання для будь-яких цілей, що не зазначені в інструкції.

^[1] Повний перелік сумісних систем CAD/CAM доступний на вебсайті www.ivoclar.com.

^[2] Наприклад Programat CS3, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire не є зареєстрованою торговою маркою компанії Ivoclar Vivadent AG.

^[3] Технологічна схема Ivoclar Vivadent «Рекомендовані шліфувальні інструменти для використання в ротовій порожнині та поза нею».

1 Kasutusotstarve

Sihtotstarve

Kroonid ja sillad eesmisel või tagumisel piirkonnas

Patsientide sihtgrupp

Jäävhammastega patsiendid

Ettenähtud kasutajad / erikoolitus

- Hambaarstid (restauratsioonide valmistamine toolis; kliiniline töövoog)
- Hambaravilaborite tehnikud (restauratsioonide valmistamine hambaravilaboris)

Erikoolitus pole vajalik.

Kasutamine

Ainult hammastel kasutamiseks.

Kirjeldus

IPS e.max® ZirCAD Prime on tsirkooniumoksiidplokk fikseeritud, täiskontuuriga restauratsioonide valmistamiseks esi- ja tagahammastele. IPS e.max ZirCAD Prime'i saab töödelda lubatud CAD/CAM-seadmes.^[1]

Pärast ploki märg- või kuivtöötlust paagutatakse restauratsioonid paagutusahju abil.^[2] Pärast paagutamist restauratsioonid poleeritakse, kasutades nt OptraGloss® Extra Oralit, või glasuuritakse või kohandatakse ja glasuuritakse, kasutades sarja IPS e.max CAD Crystal./materjale.

Tehnilised andmed

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Ploki suurused	C17, B50		
Toonivahemik	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Näitajad	Ühik	Spetsifikatsioonid	Tüüpiline keskmine väärtus
CTE (25–550 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Paindetugevus (kahepoolne, dentiin)	[MPa]	≥ 900	1100
Murdumistugevus (dentiin)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (põhineb standardil ISO 14627:2012)
Keemiline lahustuvus	[µg/cm ²]	< 100	–
Tüüp/klass	Tüüp II / klass 5		

Standardi ISO 6872:2015 kohaselt

Näidustused

Esi- ja tagahammaste puuduv hambastruktuur, osaline hambutus eesmisel või tagumisel piirkonnas

Restauratsioonide tüübid:

- kroonid
- sillad (max 2 ühendatud vahelülil, max 4 ühikuga sillad)

Vastunäidustused

- Toote kasutamine on vastunäidustatud, kui patsient on selle mis tahes koostisosade suhtes teadaolevalt allergiline

Kasutuspiirangud

Ärge kasutage toodet järgmistel juhtudel:

- ravimata bruksism (näidustatud on splindi kasutamine pärast paigaldamist)
- hübridtoed ja -tugikroonid
- ajutine paigaldamine

Toodet ei tohi korduskasutada.

-  Mitte korduskasutada

Järgmistel juhtudel ei saa tagada protseduuri edukust:

- minimaalse seinapakuse ja ühenduse mõõtmete nõudeid ei täideta
- plokket lihvatakse mitteühilduva CAD/CAM-süsteemiga^[1]
- paagutatakse mittesobivas paagutusahjus
- sarja IPS e.max CAD Crystall./ glasuuri, toone ja värve kombineeritakse koos mõne teise hambakeraamikaga (nt IPS Ivocolori glasuuri, toonide ja essentsidega)
- kasutatakse mitteühilduvaid materjale või ei väldita kokkupuudet selliste materjalidega

IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray:

- suusisene kasutamine

Kõrvaltoimed

Praegu ei ole kõrvaltoimeid teada.

Koostoimed

Praegu ei ole koostoimeid teada.

Kliiniline kasu

- Mälumisfunktsiooni taastamine
- Esteetiline restaatsioon

Koostis

Komponendid	Massiprotsent (%)
Tsirkooniumoksiid (ZrO_2)	87,0–95,5
Ütriumoksiid (Y_2O_3)	> 4,5 – ≤ 7,0
Hafniumoksiid (HfO_2)	≤ 5,0
Alumiiniumoksiid (Al_2O_3)	≤ 1,0
Muud oksiidid	≤ 1,5

2 Pealekandmine

Saadaval on järgmised plokid ja tööstustehnikad:

Tööstustehnika			Restaatsioonide tüübid	
Poleerimistehnika	Glasuurimistehnika	Värvimistehnika	Kroonid	Sillad
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Tooni valimine

Enne tooni valimist tuleb hambad puhastada. Määrake toon niiske ja eeltöötletud hamba põhjal või kõrval olevate hammaste põhjal. Määrake ettevalmistatud hamba toon preparatsiooni kõige suurema värvimuutusala põhjal.

Poleerimistehnika puhul võib tooniefekt erineda toonijuhendi omast. Olenevalt poleerimisastmest suurendatakse tooni efekti/intensiivsust. Vajaduse korral on soovitatav valida plokitoon, mis on sihttoonist ühe tooni võrra heledam.

2.2 Preparatsioon

Prepareerige hammas kõigi keraamiliste restaatsioonide juhiste kohaselt ja veenduge, et minimaalne seinapaksus oleks saavutatud.

- Prepareerige nii, et ei esineks nurki ega servi
- Astmega preparatsioon ümarate sisemiste servadega ja/või kaldkandiga preparatsioon
- Esitatud mõõtmed näitavad minimaalset IPS e.max ZirCADi restaatsioonide seinapaksust
- Preparatsiooni servade paksus, eriti esiosa hammaste korral, peab olema vähemalt 1,0 mm, et tagada optimaalne töötlus CAD/CAM-seadmes

Tagumine kroon	Eesmine kroon	3 ühikuga sillad	
		Tagumine kroon silla toendina	Eesmine kroon silla toendina
		4 ühikuga sillad	
		Tagumine kroon silla toendina	Eesmine kroon silla toendina

Mõõtmed millimeetrites

2.3 CAD/CAM-töötlus

Jälgige restauratsiooni konstrueerimisel kindlasti seina miinimumpaksust ja ühenduse mõõtmeid.


	Tagumine piirkond		Eesmine piirkond		Konstruktsiooni tüüp
	Kihi minimaalne paksus millimeetrites	Ühenduse mõõtmed ruutmillimeetrites	Kihi minimaalne paksus millimeetrites	Ühenduse mõõtmed ruutmillimeetrites	
Kroonid	0,8	–	0,8	–	Hambakuju ja/või igeme toetamine (lõikepind, mälumispind ja/või aluspind)
3 ühikuga sillad	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4 ühikuga sillad	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Kõrgus: 4 mm, laius: 3 mm

[b] Määratud minimaalne ühenduse ristlõige tuleb paigutada plokki dentiini piirkonda.

Konstrueeritud restauratsiooni paigutus plokis (CAD)

- Selleks et IPS e.max ZirCAD Prime'i restauratsioonidel oleks selgelt nähtav emailiala, tuleb need CAD-tarkvara abil plokis võimalikult kõrgele paigutada. Ühe hambaga restauratsioonide korral on soovitatav paigutada restauratsioon plokki ülemisest servast umbes 1 mm allapoole, et tagada selgelt nähtav lõikepind. Sillaga restauratsioonid peavad olema paika pandud nii, et minimaalne ühenduse ristlõige oleks paigutatud plokki alumises kahes kolmandikus asuvasse ülitugevasse dentiini piirkonda.



- Märgistusvõnd plokis: dentiini piirkond on plokis tähistatud süvendiga. Lõikepinna piirkond asub vastasküljel.

Töötlemine freesiseadmes (CAM):

- Kahanemistegur:** kuna IPS e.max ZirCAD Prime kahaneb paigutamisel ligikaudu 17–20%, siis tuleb tarkvarasse lugeda või käsitsi sisestada vastava partii kahanemistegur, mis sisaldub materjaliplokil olevas koodis.
- IPS e.max ZirCAD Prime'i märgtöötamise korral** tuleb teiste materjalidega (nt freesimistolmuga) ristsaastumise vältimiseks kasutada spetsiaalset freesimisvedelikku mahutit. Ärge ületage märgtöötamise korral freesimisvedeliku maksimumkogust. Saastumine võib paigutamise ajal põhjustada restauratsioonide värvimuutust.
- Kuivtöötamise korral** veenduge, et CAM-seadme kambrist oleks eemaldatud jäägid ja et kamber oleks kuiv.

2.4 Viimistlus

Restauratsioonide plokist eemaldamisel veenduge, et need poleks saastunud rasva ega määrduvad kilega, sest see võib tooni tulemust negatiivselt mõjutada.

Üldteave

- Mittetihtes paigutatud olekus tsirkooniumoksiidist restauratsioonid on tundlikud kahjustuste ja murdumise suhtes. Seda asjaolu tuleb silmas pidada kogu tööprotsessi vältel.
- Võimaluse korral tuleb kõik vajalikud järeltöötlustoimingud teha ajal, mil restauratsioon on veel mittetihtes paigutatud olekus (järgige lihvimisinstrumentide kohta antud soovitusi^[3]).
- Mittetihtes paigutatud olekus tuleb vältida igasugust kokkupuudet sobimatute vedelike ja tsirkooniumoksiidi jaoks heaks kiitmata vedelikega (nt puhastamata vesi ja/või määriv jahutusvedelik) ja/või kontaktkeskkonnaga (nt oklusioonieraerosool).
- Kasutage ainult sobivaid lihvimisinstrumente, väikest kiirust ja kerget survet, et vältida murdumist ja mõranemist, eriti servadel (järgige lihvimisinstrumentide kohta antud soovitusi^[3]).
- Mittetihtes olekus paigutatud restauratsiooni ei tohi puhastada ultrahelivannis või aurupesuriga.

Kuivfreesitud restauratsioonid

- Eraldage restauratsioon ettevaatlikult hoidikust eraldusketta või sobivate lihvimisinstrumentide abil^[3]. Siluge kinnitusvarraste kinnituskohad sobivate lihvimisinstrumentidega^[3].
- Pärast viimistlemist eemaldage tsirkooniumoksiidi tolm põhjalikult pehme harjaga või puhastades restauratsiooni õlivaba suruõhuga.

Märgfreesitud restauratsioonid

- Eraldage restauratsioon ettevaatlikult hoidikust eraldusketta või sobivate lihvimisinstrumentide abil^[3]. Siluge kinnitusvarraste kinnituskohad sobivate lihvimisinstrumentidega^[3].
- Pärast viimistlemist eemaldage põhjalikult tsirkooniumoksiidi tolm restauratsioonilt. Märgfreesitud restauratsioone võib pesta aeglaselt voolava vee all.
- Selleks et vältida paigutamisel restauratsiooni kahjustamist, peab IPS e.max ZirCAD'i restauratsioon olema täiesti kuiv. Märgi restauratsioone ei tohi paigutada.

Üldised märkused viimistlemise kohta

- Suure läbimõõduga jämedad volframkarbiidist puurid ja/või lihvimisinstrumentid^[3] sobivad vaid teatud määral, sest võivad viimistlemisel põhjustada lisaks muule ka vibratsiooni, mis võib põhjustada killunemist. Seetõttu tuleb kasutada ainult peeni volframkarbiidpuure ja/või lihvimisinstrumente^[3].

- Ärge „järeleraldage“ sillakonstruktsioonide ühenduspiirkonda eralduskettaga, sest see põhjustab eelmääratud murdekohtade purunemise. Veenduge, et viimistlemise ajal säiliksid restauratsiooni minimaalne seinapaksus ja ühenduse mõõtmed.
- Enne paigutamist eemaldage restauratsioonilt kogu kinnijäänud tsirkooniumoksiidi tolm. Tsirkooniumoksiidi kleepuvad osakesed võivad paakuda restauratsioonile ja seetõttu ei pruugi restauratsioon ebatäpsuste tõttu enam sobida.
- Restauratsiooni ei tohi töödelda Al_2O_3 või klaasist poleerimiskuludega.

2.5 Paagutamine

Paagutamine⁽²⁾ on termiline protsess, mille käigus saab IPS e.max ZirCAD Prime oma lõplikud füüsilised ja mehaanilised omadused nagu näiteks suure tugevuse ja läbipaistvuse.

Üldine teave

- Liiga madal või liiga kõrge paagutustemperatuur ja/või liiga lühike või liiga pikk paagutusaeg mõjub eespool nimetatud lõppomadustele negatiivselt.
- Põhimõtteliselt ei soovitata paagutusahju Programat CS6 jaoks kasutada paagutamishelmeid.
- Restauratsioonid ei tohi paagutamise ajal üksteisega kokku puutuda.
- Tuleb jälgida õiget programmivalikut.
- Hoidke paagutustarvikud alati puhtad ja tolmuvabad, et paagutatud restauratsioonid ei saastuks.
- Selleks et restauratsioonid saaksid paagutusahju paigutatud õigesti, järgige kasutatava ahju juhiseid.
-  Tuleb järgida kasutatava paagutusahju⁽²⁾ kasutusjuhendit.

Töötlemine pärast paigutamist

- Enne jätkamist laske restauratsioonidel alati jahtuda toatemperatuurini.
- Ärge puudutage kuumi objekte metalltangidega.
- Ärge puhuge jahutamiseks esemetele ega kastke neid vedelikku.

2.6 Viimistlusprotsess

- Paagutatud restauratsioone tuleks töödelda minimaalselt.
- Restauratsiooni tuleb mehaaniliselt töödelda vaid siis, kui see on hädavajalik.
- Rakendage töötlemisel vaid vähest survet.
- Kui korrigeerimiseks kasutatakse teemantlihvimisinstrumente, tuleb restauratsiooni veega jahutada. Alternatiivina võib koos hambalabori käsinstrumentidega kasutada ka muid lihvimisinstrumente.
- Järgige lihvimisinstrumenti tootja soovitusi.
- Kontrollige servaalsid ja vajaduse korral muutke neid veidi.
- Restauratsioonide muutmisel vältige teravate servade teket, servad peavad olema ümarad.
- Ärge kasutage hambavahede eraldamiseks eraldusketast.
- Veenduge, et töötlemise ajal säiliksid restauratsiooni minimaalne seinapaksus ja ühenduse mõõtmed.
- Kasutage ainult puhtaid lihvimisinstrumente.
- Kontrollige enne ja pärast edasist töötlust, kas restauratsioonil on defekte ja rebendeid.
- Restauratsioonile paagutatud tsirkooniumoksiidi tolm tuleb enne glasuurimist eemaldada.
- Seejärel puhastage restauratsioon jooksva vee või aurujoaga ja kuivatage.

2.7 Lõpetamine

Enne jätkamist eelviimistlegile või viimistlegile vähemalt mälumispinna kontaktpinnad. Lisaks siluge sildades raamistiku ühenduste baaaskülge, kasutades kummist poleerimisvahendeid.

Selleks et kasutajatel oleks hõpsam poleerida, saab esimese eelpoleerimise teha enne paigutamist. Selleks kasutage ainult OptraGloss Extra Orali spiraalkettakujulisi poleerimisvahendeid. Kasutage kindlasti ainult kergert kontaktusurvet ja kiirust max 5000 p/min (tumesinine) ja 10 000 p/min (helesinine). Liiga pikk eelpoleerimine võib poleerimistulemust halvendada. Poleerimisvahendi siniseid jääke tuleks vältida nii palju kui võimalik.

Hästi poleeritud pinnad aitavad kaitsa vastashambaid soovimatu kulumise eest. Seda tehes veenduge, et lihitud mälumispindade pind oleks pärast funktsionaalset korrigeerimist lihvimise teel hoolikalt poleeritud (järgige lihvimisinstrumentide kohta antud soovitusi⁽³⁾). Restauratsioonide viimistlemiseks on mitmesuguseid võimalusi.

Poleerimine

Lõpliku poleerimise ajal poleerige kõik välispindade alad. See vähendab hambakatu kogunemist ja annab esteetiliselt meeldiva tulemuse. Selleks otstarbeks sobivad suvaliselt kasutatavad poleerimisvahendid, nt OptraGloss® Extra Oral.

- 1) Eelviimistlus: kasutage poleerimisvahendit OptraGloss Extra Oral (teemant-eelpoleerimisvahend/tumesinine) sileda üldpinna loomisel, kuivatades väikese kiirusega.
- 2) Viimistlus: viimistlege poleerimisvahendiga OptraGloss Extra Oral (teemant-kõrgläikepoleerimisvahend/helesinine) funktsionaalsed alad.
- 3) Valikuline: kasutage OptraGlossi poleerimispastat kõrgläikepoleerimiseks.

Glasuurimise ja värvimise tehnika

Restauratsiooni lõpetamiseks kasutatakse kas ainult glasuurimist või värvimist ja glasuurimist ühes etapis.

- Glasuurimistehnika

a) Glasuurimine, kasutades aerosooli IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray

Paigaldage restauratsioon, nagu on kirjeldatud jaotises „Restauratsiooni kinnitamine IPS e.max CADi kristalliseerimistihvtile“. Hoidke restauratsiooni kinni IPS e.max CADi kristalliseerimistihvti abil. Raputage jõuliselt aerosooli IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray vahetult enne kasutamist niikaua, kuni mahutis paiknev segamiskul liigub vabalt (ligikaudu 20 sekundit). Kui aerosooli ei raputata piisavalt, siis pihustatakse peamiselt pakendi täitegaasi. Selle tagajärjel ei kaeta restauratsiooni piisava koguse glasuurimispulbriga. Hoidke mahuti otsakut pihustatavast pinnast 10 cm kaugusel. Hoidke aerosoolianumat pihustamise ajal võimalikult püstises asendis. Pihustage restauratsioonile aerosooli igast küljest lühikeste pritsetena samal ajal restauratsiooni ringi pöörates, et saavutada võimalikult ühtlane kattekiht. Raputage anumad üksikute pihustuspritsete vahel uuesti. Seejärel pihustage restauratsioonile aerosooli teist korda igalt küljelt lühikeste pritsetena samal ajal restauratsiooni ringi pöörates, et saavutada võimalikult ühtlane kattekiht. Raputage anumad üksikute pihustuspritsete vahel uuesti. Oodake veidi, kuni glasuuri kiht on kuivanud ja omandanud valkja

värvuse. Aladele, mis pole kaetud ühtlase kihiga, tuleb aerosooli uuesti pihustada. Põletage restaursiooni, kasutades ettenähtud põletusparameetreid. Veenduge, et paagutusahju maksimumvõimsust ei ületataks. Järgige jaotises „Kuidas toimida peale põletamist“ antud juhiseid. Korrigeerimisel lähtuge jaotises „Korrigeeriv põletamine“ esitatud teabest.

b) **Glasuurimine**, kasutades pastat IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Paigaldage restaursatsioon, nagu on kirjeldatud jaotises „Restaursiooni kinnitamine IPS e.max CADi kristalliseerimistihvtile“. Seejärel kandke harja abil restaursiooni välispindadele ühtlaselt peale IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo pasta. Kui kasutusvalmis glasuuri on vaja veidi lahjendada, võib seda segada väikese koguse vedelikuga IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Ärge kandke glasuuri liiga paksult. Vältige glasuuri „koondumist“ ühte kohta, eelkõige mälumispinnale. Liiga õhuke glasuurikiht võib põhjustada ebapiisavat läiget. Kui pasta IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo satub kogemata restaursiooni sisekülgedele, eemaldage see enne põletamist kiiva lühikarvalise harjaga. Põletage restaursiooni, kasutades ettenähtud põletusparameetreid. Veenduge, et paagutusahju maksimumvõimsust ei ületataks. Järgige jaotises „Kuidas toimida peale põletamist“ antud juhiseid. Korrigeerimisel lähtuge jaotises „Korrigeeriv põletamine“ esitatud teabest.

– **Värvimistehnika**

c) **Värvimine ja glasuurimine**, kasutades aerosooli IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Värvimine ja glasuurimine aerosooliga IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray toimub ühe põletustsükli jooksul. Paigaldage restaursatsioon, nagu on kirjeldatud jaotises „Restaursiooni kinnitamine IPS e.max CADi kristalliseerimistihvtile“. Suruge kasutusvalmid toonid või värvid süstlast välja ja segage neid põhjalikult. Toone ja värve võib kergelt vedeldada, kasutades vedelikku IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistents peab siiski jääma pastalaadseks. Kandke segatud toonid ja värvid peene harja abil otse restaursatsioonile. Pihustage restaursatsioonile igast küljest aerosooli IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray, et katta restaursatsioon ühtlase kihiga. Jätkake punktis a) antud juhiseid järgides. Põletage restaursiooni, kasutades ettenähtud põletusparameetreid. Veenduge, et paagutusahju maksimumvõimsust ei ületataks. Järgige jaotises „Kuidas toimida peale põletamist“ antud juhiseid. Korrigeerimisel lähtuge jaotises „Korrigeeriv põletamine“ esitatud teabest.

d) **Värvimine ja glasuurimine**, kasutades pastat IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Värvimine ja glasuurimine IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo pastat kasutades toimub ühe põletustsükli. Paigaldage restaursatsioon, nagu on kirjeldatud jaotises „Restaursiooni kinnitamine IPS e.max CADi kristalliseerimistihvtile“. Seejärel kandke harja abil restaursiooni välispindadele ühtlaselt peale pasta IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo. Kui kasutusvalmis glasuuri on vaja veidi lahjendada, võib seda segada väikese koguse vedelikuga IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Ärge kandke glasuuri liiga paksult. Vältige glasuuri „koondumist“ ühte kohta, eelkõige mälumispinnale. Liiga õhuke glasuurikiht võib põhjustada ebapiisavat läiget. Kui soovitate viimistlust kohandada, siis saab restaursiooni muuta konkreetsele isikule sobivamaks, kasutades sarja IPS e.max CAD Crystall./toone ja/või sarja IPS e.max CAD Crystall./värve. Suruge kasutusvalmid toonid ja värvid süstlast välja ja segage neid põhjalikult. Toone ja värve võib kergelt vedeldada, kasutades vedelikku IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Konsistents peab siiski jääma pastalaadseks. Kandke segatud toonid ja värvid peene harja abil otse põletamata glasuurikihile. Asetage restaursatsioon IPS e.max CADi kristalliseerimisaluse keskele. Glasuuri põletamiseks saab põletusalusele paigutada kuni 6 ühikut. Asetage IPS e.max CAD kristalliseerimisalust paagutusahjule ja põletage ettenähtud põletusparameetreid kasutades. Järgige jaotises „Kuidas toimida peale põletamist“ antud juhiseid. Korrigeerimisel lähtuge jaotises „Korrigeeriv põletamine“ esitatud teabest.

– **Korrigeeriv põletamine**

Kui on vaja teha lisakohandusi või korrektsioone, siis saab teha korrigeeriva põletamise, kasutades sarja IPS e.max CAD Crystall./toone, värve ja glasuuri. Lisaks kasutage IPS e.max CADi kristalliseerimisalust ja paigutage see korrigeeriva põletamise tsükliks paagutusahjule. Kasutage toodet IPS e.max CAD Crystall./Add-On, sh vastavat segamisedelikku kuju väiksemateks korrektsioonideks (nt lähedalasuvate ühenduskohtade jaoks). Kandke segatud lisamaterjal korrigeeritavates kohtades otse põletamata glasuurpastale ja/või toonidele ja värvidele ning põletage. Glasuurimis-aerosooli kasutamise korral kandke esmalt pinnale toonid ja värvid. Seejärel täiendage puuduvaid alasid tootega Add-On. Kandke glasuurimis-aerosool peale kohe pärast lisaaine Add-On pealekandmist ja põletage. Pärast lisamaterjali pealekandmist tehke korrigeeriv põletamine.

Restaursiooni kinnitamine IPS e.max CADi kristalliseerimistihvtile

1. Valige suurim saadaolev IPS e.max CADi kristalliseerimistihvt (S, M, L), mis „täidab“ kõige paremini restaursiooni sisemuse, kuid ei puutu kokku ümbritseva krooni seintega.
2. Seejärel täitke restaursiooni sisemus IPS Object Fix Putty või Flow' kitiga kuni restaursiooni servani. Sulgege IPS Object Fix Putty/Flow' süstal kohe pärast materjali väljapigistamist. Pärast alumiiniumkotikesest eemaldamist tuleks süstalt hoida niske keskkonnaga korduskasutatavas sulguriga plastikkotis või mahutis.
3. Suruge valitud IPS e.max CADi kristalliseerimistihvt sügavalt IPS Object Fix Putty või Flow' materjali, et see oleks piisavalt kindlalt paigal.
4. Vältige restaursiooni välispinna saastumist IPS Object Fixi jääkidega. Puhastage kõik võimalikud saasteained vees niisutatud harjaga ja seejärel kuivatage.

Kuidas toimida peale põletamist

Võtke restaursatsioon pärast põletamistsükli lõppemist ahjust välja (oodake kuni põletusahju helisignaali) ja jahutage toatemperatuurini tõmbe eest kaitsitud kohas. Kuumi objekte ei tohi puudutada metallist tangidega. Eemaldage restaursatsioon kõvenud IPS Object Fix Putty/Flow' kitist. Eemaldage kõik jäägid ultraheliga vesivannis või auruspuriga. Kui restaursiooni tuleb lihvides korrigeerida*, hoolitsege selle eest, et keraamika ei kuumeneks üle.

Toonikombinatsioonide tabel

Isikupäraseid kohandusi ja toonikorrektsioone tehakse sarja IPS e.max CAD Crystall./toonide ja värvide abil.

A-D toon	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4							
IPS e.max CAD Crystall./toon	0				1						2				3				4									
IPS e.max CAD Crystall./toon, intsisaalne	I1								I2			I1				I2												
IPS e.max CAD Crystall./värv	valge				kreemjas				päikeseloojang				vask				oliiv				khaki				mahagon			

Põletamisparameetrid

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrigeeriv/värvide/glasuuri põletamine sarja IPS e.max CAD Crystall./ materjalidega

Ahi Programat		Ooterežiimi temperatuur B [°C]	Sulgemisaeg S [min]	Kuumutusaste t [°C/min]	Põletamis- temperatuur T1 [°C]	Hoidmisaeg H1 [min]	Kuumutusaste t [°C/min]	Põletamis- temperatuur T2 [°C]	Hoidmisaeg H2 [min]	Vaakum 1 11 12 [°C]	Vaakum 2 21 22 [°C]	Pikaajaline jahutamine L [°C]	Jahutamisaste tl [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Glasuur ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korrigeeriv/värvide/glasuuri põletamine lisamaterjaliga IPS e.max CAD Crystall./Add-On

Ahi Programat		Ooterežiimi temperatuur B [°C]	Sulgemisaeg S [min]	Kuumutusaste t [°C/min]	Põletamis- temperatuur T1 [°C]	Hoidmisaeg H1 [min]	Kuumutusaste t [°C/min]	Põletamis- temperatuur T2 [°C]	Hoidmisaeg H2 [min]	Vaakum 1 11 12 [°C]	Vaakum 2 21 22 [°C]	Pikaajaline jahutamine L [°C]	Jahutamisaste tl [°C/min]
CS6		–	Glasuur ^(c)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD-i kiirusalus, max 3 ühikut või üks sild

^(b) Asetage IPS e.max CAD-i kristallisatsioonialus paagutamiselusele, max 6 ühikut

^(c) Eelkuivatuse väärtused

^(d) Kolmas kuumutusaste

2.8 Paigaldamine

Enne paigaldamist valmistage IPS e.max ZirCAD-i restauratsioon ette, töödeldes krooni sisekülgil liivjumeetodiga, kasutades ainet Al₂O₃, 25–70 µm, 1 baar või Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 baari.

	Adhesiivne tsementimine nt Multilink® Automix	Iseliimuv tsementimine nt SpeedCEM® Plus	Tavaline tsementimine nt ZirCAD®-i tsement
Preparaatsiooninõuded	Mittepüsiv preparatsioon	Püsiv preparatsioon	Püsiv preparatsioon
Liivjumeetod	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 baar või Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 baari		
Puhastamine pärast proovimist	nt Ivoclean		
Ettevalmistamine	60 s nt Monobond® Plusiga	–	
Kroonid		✓	
Sillad		✓	

3 Ohutusteave

- Juhul kui selle toote kasutamisel esineb tõsiseid insidende, võtke palun ühendust ettevõttega Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein, veebisait www.ivoclar.com, ja kohaliku terviseametiga.
- Praegu kehtiv kasutusjuhend on saadaval veebisaidil (www.ivoclar.com/eIFU).
- Sümbolite seletus: www.ivoclar.com/eIFU.
- Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõtte (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) on saadaval Euroopa meditsiiniseadmete andmebaasis (EUDAMED) veebisaidil <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Peamine UDI-DI: 76152082ACERA006F2.

Hoiatused

- Järgige ohutuskarti (Safety Data Sheet, SDS) (saadaval veebisaidil www.ivoclar.com).
- IPS e.max ZirCAD Prime'i plokkide töötlemisel tekib tolm, mis võib ärritada nahka ja silmi ning põhjustada kopsukahjustusi. Veenduge, et freesi ja töökoha imemisseadmed töötaksid laitmatult. Ärge hingake viimistluse ajal sisse lihvimistolmu ning kandke tolumumaski (osakeste klass FFP2), kaitseprille ja kaitsekindaid.
- IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray: ärge hingake aerosooliaure sisse. Mahuti on rõhu all. Kaitske otseste päikesekiirguse ja üle 50 °C temperatuuri eest. Ärge avage jõuga ega põletage anumad isegi siis, kui see on täiesti tühi.

Utiliseerimisteave

Järelejäanud materjalid või eemaldatud restauratsioonid tuleb ära visata vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Jääriskid

Kasutaja peab teadma, et iga hambameditsiinilise protseduuriga kaasnevad suuõõnes teatud riskid. Teada on alljärgnevad kliinilised jääriskid:

- Lõhenemine / mõra / restauratsiooni materjali detsementimine võib põhjustada materjali allaneelamist/sissehingamist ja tingida uue hambaravi vajaduse.
- Üleulatuv tsement võib põhjustada pehmete kudede / igemete ärritust. Süvenev põletik võib põhjustada luuhõrenemist ja peridontiiti.

4 Säilivusaeg ja hoiustamine

- Originaalpakendis
- Kuivas kohas
- Vältige kokkupuudet füüsilise löögi või vibratsiooniga.

5 Lisateave

Hoidke materjali lastele kättesaamatus kohas!

Materjalid on välja töötatud kasutamiseks ainult hambaravis. Kasutamisel tuleb rangelt järgida kasutusjuhiseid. Vastutus ei kehti kahjustuste puhul, mis tulenevad juhistest või ettenähtud kasutusala mittejärgimisest. Kasutaja vastutab toodete sobivuse katsetamise ja kasutamise eest ainult juhendis sõnaselgelt toodud eesmärgil.

^[1] Täielik ühilduvate CAD/CAM-süsteemide loend on saadaval aadressil www.ivoclar.com.

^[2] Nt Programat CS6, Programat CS4, CEREC SpeedFire. CEREC SpeedFire ei ole ettevõtte Ivoclar Vivadent AG registreeritud kaubamärk.

^[3] Ivoclar Vivadenti vooskeem „Soovituslikud lihvimisinstrumendid suuväliseks ja -siseseks kasutamiseks“.

1 Paredzētā lietošana

Paredzētais nolūks

Kroņi un tilti priekšējo un aizmugurējo zobu reģionā

Pacientu mērķgrupa

Pacienti ar pastāvīgajiem zobiem

Paredzētie lietotāji/īpaša apmācība

- Zobārsti (restaurāciju izgatavošana stomatoloģijas kabinetā; klīniskā darbplūsmā)
 - Zobārstniecības laboratoriju tehniķi (restaurāciju izgatavošana zobārstniecības laboratorijā)
- Īpaša apmācība nav nepieciešama.

Lietošana

Lietošanai tikai zobārstniecībā.

Apraksts

IPS e.max® ZirCAD Prime ir cirkonija oksīda bloks, kas paredzēts fiksētu pilnas kontūras restaurāciju izgatavošanai priekšējos vai aizmugurējos zobos. IPS e.max ZirCAD Prime var apstrādāt apstiprinātā CAD/CAM iekārtā.^[1]

Pēc bloka mitrās vai sausās apstrādes restaurācijas tiek saņemtas, izmantojot saņemšanas krāsi.^[2] Pēc saņemšanas restaurācijas tiek pulētas, izmantojot, piemēram, OptraGloss® Extra Oral vai glazētas, vai individualizētas un glazētas, izmantojot IPS e.max CAD Crystall-/materiālus.

Tehniskie dati

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Bloku lielums	C17, B50		
Toņu diapazons	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Tehniskie raksturlielumi	Mērvienība	Specifikācijas	Tipiskā vidējā vērtība
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Lieces izturība (biaksiāla, dentīns)	[MPa]	≥ 900	1100
Izturība pret plaisāšanu (dentīns)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (pamatojoties uz standartu ISO 14627:2012)
Ķīmiskā šķīdība	[μg/cm ²]	<100	–
Tips/klaše	II tips/5. klaše		

Saskaņā ar standartu ISO 6872:2015

Indikācijas

Trūkstoša zoba struktūra priekšējos un aizmugurējos zobos, daļējs zobu trūkums priekšējo un aizmugurējo zobu reģionā.

Restaurāciju veidi:

- Kroņi
- Tilti (maks. 2 savienoti tiltiņi, maks. 4 vienību tilti)

Kontrindikācijas

- Izstrādājuma izmantošana ir kontrindicēta, ja ir zināms, ka pacientam ir alerģija pret jebkuru no tā sastāvdaļām

Lietošanas ierobežojumi

Nelietojiet izstrādājumu tālāk norādītajos gadījumos.

- Neārstēts bruksisms (pēc ievietošanas indicēta zobu aizsargu lietošana)
- Hibridpamatnes un kroņa hibridpamatnes
- Pagaidu ievietošana

Izstrādājumu nedrīkst lietot atkārtoti.

-  Nelietojiet atkārtoti

Sekmīgu procedūru nevar garantēt tālāk minētajās situācijās.

- Minimālā slāņa biezuma un minimālo savienotāja izmēru neievērošana
- Bloku slīpēšana, izmantojot nesaderīgu CAD/CAM sistēmu^[3]
- Saņemšanas nesaderīgā saņemšanas krāsni
- Pārklājuma, toņu un krāsvielu IPS e.max CAD Crystall/Glaze, Shades un Stains jaukšana ar citiem zobārstniecības keramikajiem materiāliem (piemēram, IPS Ivocolor Glaze, Shades un Essences)
- Nesaderīgu materiālu lietošana vai saskare ar tiem

IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray:

- Intraorāls lietojums

Blakusiedarbības

Līdz šim nav zināmas nekādas blakusiedarbības.

Mijiedarbības

Līdz šim nav zināmas nekādas mijiedarbības.

- Klīniskie ieguvumi**
- Košļāšanas funkcijas atjaunošana
 - Estētiskās formas atjaunošana

Sastāvs

Komponenti	Procentuālā daļa (%) no masas
Cirkonija oksīds (ZrO ₂)	87,0–95,5
Itrija oksīds (Y ₂ O ₃)	> 4,5–≤ 7,0
Hafnija oksīds (HfO ₂)	≤ 5,0
Alumīnija oksīds (Al ₂ O ₃)	≤ 1,0
Citi oksīdi	≤ 1,5

2 Uzklāšana

Ir pieejami tālāk norādītie bloki un apstrādes metodes.

Apstrādes metode			Restaurāciju veidi	
Pulēšanas metode	Pārklāšanas metode	Iekrāsošanas metode	Kroņi	Tilti
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Toņa noteikšana

Pirms toņa noteikšanas notīriet zobus. Nosakiet toni, izmantojot mitru un nesagatavotu zobu vai blakus esošos zobus. Nosakiet sagatavotā zoba toni, pamatojoties uz sagataves lielāko zonu ar krāsas izmaiņām.

Izmantojot pulēšanas metodi, toņa efekts var atšķirties no krāsu kodos norādītā. Atkarībā no pulēšanas pakāpes palielinās toņa efekts/ intensitāte. Ja nepieciešams, ieteicams atlasīt bloka toni, kas ir par vienu toni gaišāks nekā mērķa tonis.

2.2 Sagatavošana

Sagatavojiet zobu, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus par keramikas materiālu restaurācijām, un obligāti ievērojiet minimālā sienas biezuma prasības.

- Sagatavē neiekļaujiet lenķus vai asas virsmas
- Pleca sagatave ar noapaļotām iekšējām malām un/vai nošķēluma sagatave
- Norādītie izmēri atbilst IPŠ e.max ZrCAD restaurāciju minimālajam sienas biezumam
- Sagataves malu rādiusam jābūt vismaz 1,0 mm (slīpēšanas rīka ģeometrija), lai nodrošinātu optimālu apstrādi CAD/CAM iekārtā

Aizmugurējais kronis	Priekšējais kronis	3 komponentu tilti	
		Aizmugurējais kronis kā tilta pamatne	Priekšējais kronis kā tilta pamatne

Izmēri (mm)

4 komponentu tilti	
Aizmugurējais kronis kā tilta pamatne	Priekšējais kronis kā tilta pamatne

2.3 CAD/CAM apstrāde

Veidojot restaurāciju, noteikti ievērojiet norādītās minimālā sienas biezuma un savienotāja izmēru prasības.


	Aizmugurējais reģions		Priekšējais reģions		Dizaina tips
	Slāņa minimālais biezums, mm	Savienotāja izmēri, mm ²	Slāņa minimālais biezums, mm	Savienotāja izmēri, mm ²	
Kroni	0,8	–	0,8	–	Zoba formas un/vai smaganu atbalsts (incizāli, okluzāli un/vai bazāli)
3 komponentu tilti	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4 komponentu tilti	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Augstums: 4 mm, platums: 3 mm

[b] Norādītie minimālie savienotāja izmēri attiecas uz novietošanu bloka dentīna zonā.

Projektētās restaurācijas pozicionēšana blokā (CAD)

- Lai no IPS e.max ZirCAD Prime izgatavotajām restaurācijām būtu skaidri saskatāma emaljas līnija, CAD programmatūrā tās jānovieto iespējami augstu blokā. Veidojot viena zobu restaurāciju, ir ieteicams to novietot apmēram 1 mm zem bloka augšējās malas, lai iegūtu skaidri redzamu incizālo daļu. Tiltu restaurācijas jānovieto tā, lai minimālie savienotāja izmēri atbilstos augstas stiprības dentīna zonā, bloka apakšējās divās trešdaļās.



- Bloka padziļinājuma atzīmēšana Lai atzīmētu dentīna zonu, blokā izveidots padziļinājums. Incizālā zona atrodas pretējā pusē.

Apstrāde frēzmašīnā (CAM)

- Sarukšanas koeficients:** tā kā IPS e.max ZirCAD Prime saķepināšanas laikā saraugas par apmēram 17–20 %, atbilstošās partijas sarukšanas koeficients, kas iekļauts materiālu bloka kodā, ir jānolasa programmatūrā vai jāievada manuāli.
- Veicot IPS e.max ZirCAD Prime mitro apstrādi,** jāizmanto īpaši paredzēts slīpēšanas šķidruma konteiners, lai novērstu šķērskontamināciju ar citiem materiāliem (piem., ar slīpēšanas putekļiem). Nepārsniedziet mitrās apstrādes maksimālo slīpēšanas šķidruma daudzumu. Kontaminācija var izraisīt restaurāciju krāsas izmaiņas saķepināšanas laikā.
- Veicot sauso apstrādi,** pārliecinieties, vai no CAM ierīces kameras ir iztīrīti visi pārpalikumi un kamera ir sausa.

2.4 Apdare

Atdalot restaurāciju no bloka, pārliecinieties, vai tās nav piesārņotas ar smērvielām vai traipu plēvi, jo tas var negatīvi ietekmēt tonēšanas rezultātu.

Vispārīga informācija

- Bīvi nesāķepinātas cirkonija oksīda restaurācijas ir pakļautas bojājumu un plaisāšanas riskam. Tas jāņem vērā visas darba procedūras laikā.
- Ja iespējams, visas nepieciešamās pēcapstrādes procedūras jāveic, kamēr restaurācija vēl ir bīvi nesāķepinātā stāvoklī (ņemiet vērā ieteikumus par slīpēšanas instrumentiem^[3]).
- Bīvi nesāķepinātā stāvoklī jānovērš saskare ar nepiemērotiem šķidrumiem vai šķidrumiem, kas nav apstiprināti lietošanai ar cirkonija oksīdu (piem., piesārņotu ūdeni un/vai dzesēšanas šķidrumu) un/vai saskares līdzekļiem (piem., oklūzijas aerosolu).
- Izmantojiet tikai piemērotus slīpēšanas instrumentus ar mazu ātrumu un nelielu spiedienu, lai novērstu slāņošanos un robu veidošanos, it īpaši malās (ņemiet vērā ieteikumus par slīpēšanas instrumentiem^[3]).
- Nebīvi saķepināto restaurāciju nedrīkst tīrīt ultraskaņas vannā vai ar tvaika strūklu.

Sausā veidā slīpētas restaurācijas

- Uzmanīgi atdaliet restaurāciju no turētāja, izmantojot atdalīšanas disku vai piemērotus slīpēšanas instrumentus^[3]. Nogrudiniet turēšanas stiprību stiprinājuma vietas, izmantojot piemērotus slīpēšanas instrumentus^[3].
- Pēc apdares uzmanīgi noņemiet cirkonija oksīda putekļus ar mikstu suku vai apstrādājiet restaurāciju ar saspīestu gaisu bez eļļas piemaisījuma.

Mitrā veidā slīpētas restaurācijas

- Uzmanīgi atdaliet restaurāciju no turētāja, izmantojot atdalīšanas disku vai piemērotus slīpēšanas instrumentus^[3]. Nogrudiniet turēšanas stiprību stiprinājuma vietas, izmantojot piemērotus slīpēšanas instrumentus^[3].
- Pēc apdares rūpīgi noņemiet no restaurācijas cirkonija oksīda putekļus. Mitrā veidā slīpētas restaurācijas var noskalot ar lēni tecinātu ūdeni.
- Lai novērstu restaurācijas bojājumus saķepināšanas laikā, IPS e.max ZirCAD restaurācijai jābūt pilnīgi sausai. Mitras restaurācijas nedrīkst saķepināt.

Vispārīgi norādījumi par apdari

- Raupji volframa karbīda uzgaļi un/vai slīpēšanas instrumenti^[3] ar lielu diametru ir piemēroti tikai ar ierobežojumiem, jo apdares laikā var izraisīt vibrāciju, kas cita starpā var sašķelt materiālu. Līdz ar to jāizmanto tikai smalki volframa karbīda uzgaļi un/vai slīpēšanas instrumenti^[3].

- Nedrīkst veikt tilta konstrukciju savienotāja zonas „pēcattālīšanu” ar atdalīšanas diska palīdzību, jo tādējādi tiek izveidoti iepriekš noteikti lūzuma punkti. Gādājiet, lai apdares izveides laikā tiktu saglabāts minimālais sienīņas biezums un savienotāju izmēri.
- Pirms saķepināšanas noņemiet no restaurācijas pielīpušos cirkonija oksīda putekļus. Lipīgas cirkonija oksīda daļiņas var pieķert pie restaurācijas un izraisīt neprecīzu piegulšanu.
- Restaurāciju nedrīkst apstrādāt ar Al_2O_3 vai stikla pulēšanas lodītēm.

2.5 Saķepināšana

Saķepināšana^[2] ir termisks process, kura laikā materiāls IPS e.max ZirCAD Prime iegūst savas galīgās fiziskās un mehāniskās īpašības, piemēram, augstu izturību un caurspīdīgumu.

Vispārīgi norādījumi

- Pārāk zema vai pārāk augsta saķepināšanas temperatūra un/vai pārāk ilgs saķepināšanas laiks negatīvi ietekmē iepriekš minētās galīgās īpašības.
- Saķepināšanas lodītes pamatā netiek ieteiktas lietošanai ar saķepināšanas krāsni Programat CS6.
- Saķepināšanas laikā restaurācijas nedrīkst saskarties.
- Jāievēro pareiza programmu izvēle.
- Saķepināšanas piederumiem obligāti jābūt tīriem un bez putekļiem, lai saķepinātās restaurācijas netiktu piesārņotas.
- Lai pareizi ievietotu restaurācijas saķepināšanas krāsni, ņemiet vērā piezīmes, kas sniegtas par izmantoto krāsni.
- Ņāņem vērā  atbilstošā lietošanas instrukcija, kas nodrošināta izmantotajai saķepināšanas krāsnij^[2].

Apstrāde pēc saķepināšanas

- Pirms turpināt, vienmēr ļaujiet restaurācijām atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Nepieskarieties ar metāla knaiblēm karstiem objektiem.
- Neapstrādājiet priekšmetus ar strūklu un neatvēsiniet tos.

2.6 Apstrādes process

- Saķepinātu restaurāciju apstrāde ir jāsamazina līdz minimumam.
- Restaurāciju mehāniski apstrādāt drīkst tikai, ja tas ir absolūti nepieciešams.
- Pārstrādāšanai izmantojiet tikai zemu spiedienu.
- Ja pielāgošanai izmanto dimanta slīpēšanas instrumentus, restaurācija jāatdzesē ar ūdeni. Kā alternatīvu var izmantot arī citus slīpēšanas instrumentus kopā ar zobārstniecības laboratorijas rokas instrumentu.
- Lūdzu, ņemiet vērā slīpēšanas instrumentu ražotāja ieteikumus.
- Pārbaudiet malu zonas un nedaudz pārstrādājiet tās, ja nepieciešams.
- Pārstrādājot restaurācijas, neveidojiet asas malas; centieties izveidot noapaļotas malas.
- Neizmantojiet atdalīšanas disku starpzobu zonu atdalīšanai.
- Gādājiet, lai pārstrādāšanas laikā tiktu saglabāts minimālais sienīņas biezums un savienotāju izmēri.
- Izmantojiet tikai tīrus slīpēšanas instrumentus.
- Pirms un pēc turpmākas apstrādes pārbaudiet, vai restaurācijām nav bojājumu un plīsumu.
- Pirms pārklāšanas ir jānoņem cirkonija oksīda putekļi, kas pieķēpuši pie restaurācijas.
- Pēc tam notīriet restaurāciju ar tekošu ūdeni vai tvaika strūklu un nožāvējiet.

2.7 Darba pabeigšana

Pirms turpināt ar nākamajiem soļiem, priekšpabeidziet un pabeidziet vismaz sakodiena saskares virsmas. Papildus nogludiniet ietvara savienotāju bazālo pusi, izmantojot gumijas pulētājus.

Pirmo priekšpulēšanu var veikt pirms saķepināšanas, lai atvieglotu pulēšanu lietotājiem. Šim nolūkam izmantojiet tikai OptraGloss Extra Oral pulēšanas līdzekļus ar “spiralveida riteņa” formu. Izmantojiet tikai gaismas kontakta spiedienu un maksimālo ātrumu 5000 apgr./min. (tumši zilā krāsā) un 10 000 apgr./min. (gaiši zilā krāsā). Pārāk ilga priekšpulēšana var pasliktināt pulēšanas rezultātu. Pēc iespējas jāizvairās no zilas krāsas atlikumiem, kas rodas no pulēšanas līdzekļa.

Pareizi nopulētas virsmas palīdz aizsargāt pretējos zobus un nevēlama nodiluma. Šī darba laikā gādājiet, lai slīpētās okluzālās virsmas tiktu rūpīgi nopulētas pēc funkcionālas pielāgošanas slīpējot (ņemiet vērā ieteikumus par slīpēšanas instrumentiem^[3]). Restaurāciju var pabeigt ar dažādām metodēm.

Pulēšana

Veicot galīgo pulēšanu, nopulējiet visas ārējo virsmu zonas. Tas samazina aplikuma uzkrāšanos un panāk estētiski patīkamu rezultātu. Šim nolūkam ir piemēroti ekstrāorāli uzklāji pulētāji, piemēram, OptraGloss® Extra Oral.

1. Priekšapdare: izmantojiet OptraGloss Extra Oral (dimanta priekšpulētājs/tumši zils), žāvējiet ar mazu ātrumu, lai izveidotu gludu vispārējo virsmu.
2. Apdare: apstrādājiet funkcionālās zonas, izmantojot OptraGloss Extra Oral (dimanta izteikta spīduma pulētājs/gaiši zils).
3. Pabalīdiespēja: ļoti spīdīga pulēšana, izmantojot OptraGloss pulēšanas pastu.

Pārklāšanas un iekrāsošanas tehnika

Pabeidziet restaurāciju vai nu tikai ar pārklājumu, vai arī ar iekrāsošanu un pārklāšanu vienā solī.

- Pārklāšanas metode

a) Pārklāšana, izmantojot IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Novietojiet restaurāciju, kā aprakstīts sadaļā “Restaurāciju nofiksešana uz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin”. Turiet restaurāciju aiz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin. Enerģiski sakratiet aerosolu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray tieši pirms lietošanas, līdz konteinerā esošā jaukšanas bumbiņa kustas brīvi (aptuveni 20 sekundes). Ja aerosols nebūs pietiekami sakratīts, propelents tiks izsmidzināts ar spēcīgu strūklu. Tādējādi restaurācija tiks nepietiekami pārklāta ar pārklājuma pulveri. Ievērojiet 10 cm attālumus starp sprauslu un apsmidzināmo virsmu. Smidzināšanas laikā turiet aerosolu maksimāli vertikāli. Apsmidziniet restaurāciju no visām pusēm ar īsiem smidzināšanas intervāliem, vienlaikus griežot restaurāciju tā, lai izveidotu vienmērīgu pārklājuma slāni. Pirms katras izsmidzināšanas reizes vēlreiz sakratiet aerosola konteineru. Pēc tam vēlreiz apsmidziniet restaurāciju no visām pusēm ar īsiem smidzināšanas intervāliem, vienlaikus griežot restaurāciju tā, lai izveidotu vienmērīgu pārklājuma slāni. Pirms katras izsmidzināšanas reizes vēlreiz sakratiet aerosola konteineru. Īsi uzgaidiet, līdz pārklājuma slānis nožūst un kļūst balts. Zonas, kurās nav redzams vienmērīgs slānis, ir jāapsmidzina vēlreiz. Apdedziniet restaurāciju, izmantojot noteiktos

apdedzināšanas parametrus. Gādājiet, lai netiktu pārsniegta saķepināšanas krāsns maksimālā darba slodze. Ievērojiet sadaļā "Pēc apdedzināšanas veicamās darbības" sniegtos norādījumus. Informāciju par pielāgošanu skatiet sadaļā "Koriģējošā apdedzināšana".

b) Pārklāšana, izmantojot IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Novietojiet restaurāciju, kā aprakstīts sadaļā "Restaurāciju nofiksēšana uz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin". Pēc tam ar otu vienmērīgi uzklājiest pastas IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo pārklājuma slāni uz visām restaurācijas ārējām virsmām. Ja lietošanai gatavais pārklājums ir mazliet jāatšķaida, to var sajaukt ar nelielu daudzumu šķidrums IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Neuzklājiest pārklājumu pārāk biežā kārtā. Izvairieties no "sabiezēšanas", īpaši uz okluzālās virsmas. Pārāk plāna pārklājuma slāņa sekas var būt nepietiekams spidums. Ja pasta IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo nejauši nokļūst restaurācijas iekšējos punktos, pirms apdedzināšanas noņemiet to ar sausu īso sārū otu. Apdedziniet restaurāciju, izmantojot noteiktos apdedzināšanas parametrus. Gādājiet, lai netiktu pārsniegta saķepināšanas krāsns maksimālā darba slodze. Ievērojiet sadaļā "Pēc apdedzināšanas veicamās darbības" sniegtos norādījumus. Informāciju par pielāgošanu skatiet sadaļā "Koriģējošā apdedzināšana".

– Iekrāsošanas metode

c) Iekrāsošana un pārklāšana, izmantojot IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray

Iekrāsošana un pārklāšana ar IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray notiek vienā apdedzināšanas ciklā. Novietojiet restaurāciju, kā aprakstīts sadaļā "Restaurāciju nofiksēšana uz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin". Izspiediet lietošanai gatavos toņus vai krāsvielas no šļircēs un rūpīgi samaisiet. Toņus un krāsvielas var nedaudz atšķaidīt, izmantojot šķidrumu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Tomēr lielām ir jābūt pastas konsistencē. Izmantojiet smalku otīņu, lai uzklātu toņu un krāsvielu maisījumu tieši uz restaurācijas. Apsmidziniet restaurāciju ar izsmidzināmo pārklājumu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray no visām pusēm, lai to pārklātu ar vienmērīgu slāni. Pēc tam rīkojieties atbilstoši instrukcijām, kas sniegtas apakšpunktā a). Apdedziniet restaurāciju, izmantojot noteiktos apdedzināšanas parametrus. Gādājiet, lai netiktu pārsniegta saķepināšanas krāsns maksimālā darba slodze. Ievērojiet sadaļā "Pēc apdedzināšanas veicamās darbības" sniegtos norādījumus. Informāciju par pielāgošanu skatiet sadaļā "Koriģējošā apdedzināšana".

d) Iekrāsošana un pārklāšana, izmantojot IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo

Iekrāsošana un pārklāšana, izmantojot IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo vienā apdedzināšanas ciklā. Novietojiet restaurāciju, kā aprakstīts sadaļā "Restaurāciju nofiksēšana uz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin". Pēc tam ar otu vienmērīgi uzklājiest pastu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste/Fluo uz restaurācijas ārējām virsmām. Ja lietošanai gatavais pārklājums ir mazliet jāatšķaida, to var sajaukt ar nelielu daudzumu šķidrums IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Neuzklājiest pārklājumu pārāk biežā kārtā. Izvairieties no "sabiezēšanas", īpaši uz okluzālās virsmas. Pārāk plāna pārklājuma slāņa sekas var būt nepietiekams spidums. Ja ir vajadzīga papildināšana, restaurāciju var pielāgot, izmantojot toņus IPS e.max CAD Crystall./Shades un/vai krāsvielas IPS e.max CAD Crystall./Stains. Izspiediet lietošanai gatavos toņus un krāsvielas no šļircēs un rūpīgi samaisiet. Toņus un krāsvielas var nedaudz atšķaidīt, izmantojot šķidrumu IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid. Tomēr lielām ir jābūt pastas konsistencē. Izmantojiet smalku otīņu, lai uzklātu toņu un krāsvielu maisījumu tieši uz neapdedzinātā pārklājuma slāņa. Novietojiet restaurāciju uz kristalizācijas paliktņa IPS e.max CAD Crystallization Tray tieši centrā. Lai apdedzinātu pārklājumu, uz apdedzināšanas paliktņa var novietot ne vairāk kā 6 vienības. Novietojiet kristalizācijas paliktņi IPS e.max CAD Crystallization Tray uz saķepināšanas paliktņa un apdedziniet, izmantojot norādītos apdedzināšanas parametrus. Ievērojiet sadaļā "Pēc apdedzināšanas veicamās darbības" sniegtos norādījumus. Informāciju par pielāgošanu skatiet sadaļā "Koriģējošā apdedzināšana".

– Koriģējošā apdedzināšana

Ja nepieciešama papildināšana vai pielāgošana, var veikt koriģējošu apdedzināšanu, izmantojot toņus, krāsvielas un pārklājumu IPS e.max CAD Crystall./Shades un Stains un Glaze. Arī koriģējošās apdedzināšanas ciklā ir jāizmanto kristalizācijas paliktņi IPS e.max CAD Crystallization Tray uz saķepināšanas paliktņa. Izmantojiet papildpiederumu IPS e.max CAD Crystall./Add-On, tostarp atbilstošu jaukšanas šķidrumu, lai nedaudz pielāgotu formu (piemēram, pielāgotu proksimālos saskares punktus). Uzklājiest sajaukto papildmateriālu tieši uz neapdedzinātās vietas Glaze Paste un/vai Shades un Stains pielāgojamās zonās un apdedziniet tās. Ja izmantojat līdzekli Glaze Spray, vispirms jāuzklāj toņi un krāsvielas Shades un Stains. Pēc tam papildiniet trūkstošās zonas ar papildpiederumu Add-On. Uzklājiest līdzekli Glaze Spray uzreiz pēc papildpiederuma Add-On uzklāšanas un apdedziniet. Pēc papildmateriāla uzklāšanas veiciet koriģējošo apdedzināšanu.

Restaurācijas nofiksēšana uz kristalizācijas tapas IPS e.max CAD Crystallization Pin

1. Izvēlieties lielāko iespējamo kristalizācijas tapu IPS e.max CAD Crystallization Pin (S, M, L), kas vislabāk "aizpilda" restaurācijas iekšpusi, tomēr nesaskaras ar apkārt esošajām kroņa sienām.
2. Pēc tam aizpildiet restaurācijas iekšpusi ar papildu apdedzināšanas pastu IPS Object Fix Putty vai Flow līdz restaurācijas malām. Pēc materiāla izvadīšanas nekavējoties atkārtoti noslēdziet IPS Object Fix Putty/Flow šļirci. Pēc izņemšanas no alumīnija iepakojuma šļirci ir ieteicams glabāt atkārtoti aizveramā plastmasas maisiņā vai konteinerā, kurā ir mitrs gaiss.
3. Iespiediet izvēlēto kristalizācijas tapu IPS e.max CAD Crystallization Pin dziļi nospieduma materiālā IPS Object Fix Putty vai Flow, līdz tapa ir pietiekami nostiprināta.
4. Neļaujiet IPS Object Fix pārpalikumam pielipt pie restaurācijas ārējās virsmas. Notīriet visu iespējamo piesārņojumu ar ūdeni samitrinātu otīņu un pēc tam nosusiniet.

Pēc apdedzināšanas veicamās darbības

Pēc apdedzināšanas cikla beigām (sagaidiet krāsns skaņas signālu) izņemiet restaurāciju no krāsns un ļaujiet atdzist līdz istabas temperatūrai vietā, kur nav caurvēja. Karstus priekšmetus nedrīkst satvert ar metāla knaibēm. Noņemiet restaurāciju no sacietējušā nospieduma materiāla IPS Object Fix Putty/Flow. Noņemiet visu lieko materiālu ar ultraskaņu ūdens vannā vai ar tvaika strūklu. Ja restaurācija ir jāpielāgo, veicot slīpēšanu¹, gādājiet, lai keramika nepārkārtu.

Toņu kombināciju tabula

Pielāgotie papildinājumi un toņa pielāgojumi tiek veikti, izmantojot toņus un krāsvielas IPS e.max CAD Crystall./Shades un Stains.

Toņi A–D	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
IPS e.max CAD Crystall./ Shade	0				1					2				3				4				
IPS e.max CAD Crystall./ Shade Incisal	I1								I2			I1				I2						
IPS e.max CAD Crystall./ Stains	balts				krēmkrāsas				saulrieta			vara				olivkrāsas				haki		sarkankoka

Apdedzināšanas parametri

IPS e.max ZirCAD Prime

Koriģejoša/Stains/Glaze apdedzināšana *ar* IPS e.max CAD Crystall./ materiāliem

Krāsns programma		Gaidstāves temperatūra B [°C]	Aizvēršanas laiks S [min]	Karsēšanas ātrums t↗ [°C/min]	Apdedzināšanas temperatūra T1 [°C]	Turēšanas laiks H1 [min]	Karsēšanas ātrums t↘ [°C/min]	Apdedzināšanas temperatūra T2 [°C]	Turēšanas laiks H2 [min]	1. vakuums 11 12 [°C]	2. vakuums 21 22 [°C]	Ilgstoša dzesēšana L [°C]	Dzesēšanas ātrums t↓ [°C/min]
CS6 ^(a)		–	Pārklājums ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	–70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Koriģejoša/Stains/Glaze apdedzināšana *ar* IPS e.max CAD Crystall./ Add-On papildpiederumu

Krāsns programma		Gaidstāves temperatūra B [°C]	Aizvēršanas laiks S [min]	Karsēšanas ātrums t↗ [°C/min]	Apdedzināšanas temperatūra T1 [°C]	Turēšanas laiks H1 [min]	Karsēšanas ātrums t↘ [°C/min]	Apdedzināšanas temperatūra T2 [°C]	Turēšanas laiks H2 [min]	1. vakuums 11 12 [°C]	2. vakuums 21 22 [°C]	Ilgstoša dzesēšana L [°C]	Dzesēšanas ātrums t↓ [°C/min]
CS6		–	Pārklājums ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	–70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) IPS CAD ātruma paplāte, maks. 3 vienības vai viens tilts

^(b) Novietojiet kristalizācijas paliktni IPS e.max CAD Crystallization Tray uz saķepināšanas paliktņa (ne vairāk kā 6 vienības)

^(c) Priekšžāvēšanas vērtības

^(d) Trešais karsēšanas posms

2.8 Ievietošana

Sagatavojiet IPS e.max ZirCAD restaurāciju, apstrādājot kroņa iekšējās daļas ar smilšu strūklu ar Al_2O_3 , 25–70 µm ar 1 bāra spiedienu vai Al_2O_3 , 70–110 µm ar 1,5 bāru spiedienu.

	Saistošā cementēšana, piem., Multilink® Automix	Pašīmējošā saistošā cementēšana, piem., SpeedCEM® Plus	Parastā cementēšana, piem., ZirCAD® Cement
Sagataves prasības	Nefiksējoša sagatave	Fiksējoša sagatave	Fiksējoša sagatave
Apstrāde ar smilšu strūklu	Al_2O_3 , 25–70 µm, 1 bārs vai Al_2O_3 , 70–110 µm, 1,5 bāri		
Tīrīšana pēc piemēģināšanas	Piem., Ivoclean		
Kondicionēšana	60 s ar, piem., Monobond® Plus	–	
Kroņi		✓	
Tilti		✓	

3 Informācija par drošību

- Ja saistībā ar izstrādājumu notiek nopietns incidents, sazinieties ar uzņēmumu Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Lihtenšteina, izmantojot tīmekļa vietni www.ivoclar.com, kā arī ar vietējo atbildīgo iestādi.
- Pašreizējā lietošanas instrukcija ir pieejama tīmekļa vietnē (www.ivoclar.com/elifu).
- Simbolu skaidrojums: www.ivoclar.com/elifu
- Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkumu (Summary of Safety and Clinical Performance – SSCP) var izgūt no Eiropas Medicīnisko ierīču datubāzes (European Database on Medical Devices – EUDAMED) vietnē <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Pamata UDI-DI: 76152082ACERA006F2.

Brīdinājumi

- Ievērojiet informāciju, kas sniegta drošības datu lapā (DDL) (pieejama vietnē www.ivoclar.com).
- IPS e.max ZirCAD Prime bloku apstrādes laikā rodas putekļi, kas var kairināt ādu un acis un izraisīt plaušu bojājumus. Pārliecinieties, vai atsūkšanas iekārta slīpēšanas mašīnā un darba vietā darbojas pareizi. Apdares laikā neieelpojiet slīpēšanas putekļus un izmantojiet putekļu masku (daļiņu klase FFP2), kā arī aizsargbrilles un cimdus.
- IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray: neieelpojiet izsmidzināto miglu. Konteiners ir zem spiediena. Sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras, kas pārsniedz 50 °C. Neatveriet konteineru ar spēku un nededziniet to arī pēc pilnīgas iztukšošanas.

Informācija par utilizāciju

Atlikušie uzkrājumi vai noņemtās restaurācijas ir jāutilizē atbilstoši attiecīgās valsts juridiskajām prasībām.

Atlikušie riski

Lietotājiem jāņem vērā, ka jebkāda darbību veikšana ar zobiem mutes dobumā ir saistīta ar noteiktiem riskiem. Ir zināmi tālāk norādītie klīniskie atlikušie riski.

- Restaurācijas materiāla robu un plīsumu veidošanās vai decementācija var izraisīt materiāla nejaušu norīšanu vai iekļūšanu elpceļos un kļūt par cēloni atkārtotu zobārstniecības procedūru veikšanai.
- Cementa pārpalikums var izraisīt mīksto audu/smaganu kairinājumu. Progresējošs iekaisums var izraisīt kaulu rezorbciju vai periodontītu.

4 Glabāšana un glabāšanas laiks

- Oriģinālajā iepakojumā
- Sausā vietā
- Nepakļaujot fiziskam triecienam vai vibrācijām.

5 Papildu informācija

Glabāt bērniem nepieejamā vietā!

Materiāls ir paredzēts izmantošanai tikai zobārstniecībā. Apstrāde ir jāveic stingri saskaņā ar lietošanas instrukciju. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas instrukciju vai paredzēto izmantošanas mērķi. Izstrādājuma izmantotāja pienākums ir pārbaudīt izstrādājuma piemērotību un lietot izstrādājumu atbilstoši instrukcijā skaidri norādītajam mērķim.

^[1] Pilns saderīgo CAD/CAM sistēmu saraksts ir pieejams vietnē www.ivoclar.com.

^[2] Piem., Programat CS4, CEREC SpeedFire, CEREC SpeedFire nav Ivoclar Vivadent AG reģistrēta preču zīme.

^[3] Ivoclar Vivadent bloķēšana "Ieteicamie slīpēšanas instrumenti ekstrarālai un intraorālai lietošanai".

1 Paskirtis

Numatomas tikslas

Vainikėliai ir tiltai priekinių ir galinių dantų srityje

Tikslinė pacientų grupė

Pacientai su nuolatiniais dantimis

Numatytieji naudotojai / specialusis mokymas

- Odontologai (restauracijų gamyba odontologinėje kėdėje; klinikinė darbo eiga)
- Odontologijos laboratorijų technikai (restauracijų gamyba odontologijos laboratorijoje)

Specialus mokymas nereikalingas.

Naudojimas

Skirta tik odontologijai.

Aprašas

„IPS e.max® ZirCAD Prime“ yra cirkonio oksido blokas, skirtas priekinių ir užpakalinių dantų fiksuotoms, viso kontūro restauracijoms gaminti. „IPS e.max ZirCAD Prime“ galima apdoroti patvirtintu CAD/CAM prietaisu.^[1]

Po šlapio arba sauso bloko apdorojimo restauracijos sukepinamos naudojant sukepinimo krosnį.^[2] Sukepintos restauracijos poliuruojamos naudojant, pvz., „OpraGloss® Extra Oral“ arba glazūruotas, arba charakterizuojamas ir glazūruotas naudojant „IPS e.max CAD Crystall/“ medžiagas.

Techniniai duomenys

	IPS e.max ZirCAD Prime		
Blokų dydžiai	C17, B50		
Atspalvių asortimentas	C17: BL1, BL3, 0, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2 B50: A1, A2, A3, B1		
Charakteristikos	Vienetas	Specifikacijos	Tipinė vidutinė vertė
CTE (25–500 °C)	[10 ⁻⁶ • K ⁻¹]	10,5 ± 0,5	–
Atsparumas lenkimui (dviašis, dentinas)	[MPa]	≥900	1100
Atsparumas lūžiui (dentinas)	[MPa • m ^{1/2}]	–	5,5 (ISO 6872:2015) 4,4 (pagal ISO 14627:2012)
Cheminis tirpumas	[μg/cm ²]	<100	–
Tipas / klasė	II tipas / 5 klasė		

Pagal standartą ISO 6872:2015

Indikacijos

Trūksta priekinių ir galinių dantų struktūros, dalinis edentulizmas priekinių ir galinių dantų srityje

Restauracijų tipai

- Vainikėliai
- Tiltai (maks. 2 prijungtos tarpinės dalys, maks. 4 vienetų tiltai)

Kontraindikacijos

- Šio gaminio naudojimas kontraindikuotinas, jei pacientas yra alergiškas bet kokioms jo sudėtinėms dalims

Naudojimo apribojimai

Nenaudokite produkto toliau nurodytais atvejais.

- Negydomas bruksizmas (uždėjus indikuojamas įtvaro naudojimas)
- Hibridinės atramos arba vainikėliai ant hibridinių atramų
- Laikinis uždėjimas

Produkto negalima naudoti pakartotinai.

-  Nenaudokite pakartotinai

Šiose situacijose negalima užtikrinti sėkmingos procedūros:

- Sieneles storis ir jungties matmenys mažesni nei reikalaujami minimalūs
- Blokų frezavimas naudojant nesuderinamą CAD / CAM sistemą^[1]
- Sukepimas nesuderinamoje sukepinimo krosnyje
- „IPS e.max CAD Crystall/ Glaze, Shades and Stains“ maišymas su kitomis dantų keramikomis (pvz., „IPS Ivocolor Glaze, Shades and Essences“)
- Nesuderinamų medžiagų naudojimas arba sąlytis su jomis

„IPS e.max CAD Crystall/ Glaze Spray“:

- Naudojimas burnoje

Šalutinis poveikis

Iki šiol nežinoma apie jokią šalutinį poveikį.

Sąveikos

Iki šiol nežinoma apie jokiais sąveikas.

Klinikinė nauda

- Kramtymo funkcijos atkūrimas
- Estetinio vaizdo atkūrimas

Sudėtis

Sudedamosios dalys	Masės procentinė dalis (%)
Cirkonio oksidas (ZrO_2)	87,0–95,5
Itrio oksidas (Y_2O_3)	>4,5 – ≤7,0
Hafnio oksidas (HfO_2)	≤5,0
Aluminio oksidas (Al_2O_3)	≤1,0
Kiti oksidai	≤1,5

2 Naudojimas

Galimi šie blokai ir apdorojimo būdai:

Apdorojimo technika			Restauracijų tipai	
Poliravimo technika	Glazūravimo technika	Dažymo technika	Vainikėliai	Tiltai
✓	✓	✓	C17	B50

2.1 Atspalvio nustatymas





Prieš nustatydami atspalvį, dantis nuvalykite. Atspalvį nustatykite pagal drėgną ir neparuoštą dantį arba gretimis dantis. Paruošto danties atspalvį nustatykite pagal paruošimo didžiausią pakitusios spalvos sritį.



Naudojant poliravimo techniką, atspalvio efektas gali skirtis nuo nurodyto spalvų rakte. Priklausomai nuo poliravimo lygio, atspalvio efektas / intensyvumas padidėja. Jei reikia, rekomenduojama pasirinkti bloko atspalvį, kuris būtų vienu atspalviu ryškesnis už tikslinį.

2.2 Paruošimas

Dantį paruoškite pagal keraminėms restauracijoms skirtas gaires, laikykitės toliau nurodytų minimalaus sienelės storio reikalavimų:

- Paruoškite, kad nebūtų kampų ar kraštų
- Peties paruošimas su suapvalintais vidiniais kraštais ir (arba) nusklembtos briaunos paruošimas
- Nurodyti matmenys atitinka minimalų „IPS e.max ZirCAD“ restauracijų sienelės storį
- Paruošimo kraštų spindulys turi būti bent 1,0 mm (frezavimo įrankio geometrija), kad būtų užtikrintas optimalus apdorojimas CAD/CAM prietaisais

Galinių dantų vainikėlis	Priekinių dantų vainikėlis	3 vienetų tiltai	
		Galinių dantų vainikėlis kaip tilto atrama	Priekinių dantų vainikėlis kaip tilto atrama
			

4 vienetų tiltai	
Galinių dantų vainikėlis kaip tilto atrama	Priekinių dantų vainikėlis kaip tilto atrama
	

Matmenys (mm)

2.3 CAD/CAM apdorojimas

Projektuojami restauracijų būtinai laikytis nurodytų minimalių sienelių storio ir jungties matmenų.


	Galinių dantų sritis		Priekinių dantų sritis		Projektavimo tipas
	Minimalus sluoksnio storis mm	Jungties matmenys mm ²	Minimalus sluoksnio storis mm	Jungties matmenys mm ²	
Vainikėliai	0,8	–	0,8	–	Palaikoma danties forma ir (arba) dantenos (kandamojo, sąkandžio ir (arba) pagrindo)
3 vienetų tiltai	0,8	9 ^[a]	0,8	9 ^[a]	
4 vienetų tiltai	1,0	12 ^[a, b]	1,0	9 ^[a]	

[a] Aukštis: 4 mm, plotis: 3 mm

[b] Nurodyti minimalūs jungties matmenys turi būti bloko dentino srityje.

Suprojektuotos restauracijos išdėstymas bloke (CAD):

- Siekiant, kad restauracijose iš „IPS e.max ZirCAD Prime“ būtų aiškiai matoma emalio sritis, CAD programinėje įrangoje jos turi būti išdėstytos kuo aukščiau bloke. Vieno danties restauracijoms rekomenduojama restauraciją dėti apie 1 mm žemiau viršutinio bloko krašto, siekiant užtikrinti aiškų kandamosios dalies matomumą. Tiltų restauracijos turi būti atliekamos taip, kad mažiausi jungties matmenys būtų išdėstyti didelio stiprio dentino srityje apatinuose dviejuose bloko trečdaliuose.



- Lizdo žymėjimas bloke: Dentino sritis pažymėta lizdu bloke. Kandamojo krašto sritis yra priešingoje pusėje.

Apdorojimas frezavimo prietaise (CAM):

- Susitraukimo koeficientas:** kadangi „IPS e.max ZirCAD Prime“ sukepinimo metu susitraukia maždaug 17–20 %, atitinkamos partijos susitraukimo koeficientą, kuris yra įtrauktas į medžiagos bloko kodą, reikia nuskaityti programinėje įrangoje arba įvesti rankiniu būdu.
- „IPS e.max ZirCAD“ šlapiam apdorojimui reikia naudoti specialią frezavimo skysčio talpyklą, kad išvengtumėte kryžminės taršos su kitomis medžiagomis (pvz., frezavimo dulkių). Neviršykite maksimalaus šlapiam apdorojimui naudojamo frezavimo skysčio kiekio. Dėl taršos gali pakisti restauracijų spalva sukepinimo metu.
- Atlikdami **sausą apdorojimą** įsitikinkite, kad iš CAM bloko kameros būtų pašalinti likučiai ir kad kamera būtų sausa.

2.4 Apdaila

Atskirdami restauracijas nuo bloko, įsitikinkite, kad jos nėra užterštos riebalais ar dėmėmis, nes tai gali neigiamai paveikti galutinį atspalvį.

Bendroji informacija

- Netankios sukeptos cirkonio oksido restauracijos yra jautrios pažeidimams ir įtrūkimams. Šį faktą reikia atminti visos darbo procedūros metu.
- Jei įmanoma, papildomo apdorojimo procedūrą reikia atlikti, kol restauracija vis dar yra netankiai sukepinta (laikytis rekomendacijų dėl šlifavimo instrumentų^[9]).
- Kai restauracija yra netankiai sukeptos būsenos, reikia vengti sąlyčio su netinkamais skysčiais arba skysčiais, nepatvirtintais naudoti su cirkonio oksidu (pvz., užterštu vandeniu ir (arba) aušinimo skysčiu), ir (arba) sąlyčio su terpėmis (pvz., sąkandžio purškalu).
- Naudokite tik tinkamus šlifavimo instrumentus, mažą greitį ir spauskite nelabai stipriai, kad išvengtumėte atsiluoksinavimo ir atskilimo, ypač kraštuose (laikytis rekomendacijų dėl šlifavimo instrumentų^[9]).
- Netankiai sukeptos restauracijos negalima valyti ultragarso vonelėje arba garo srove.

Sausai frezuotos restauracijos

- Atsargiai atskirkite restauraciją nuo laikiklio, naudodami skiriamąjį diską arba tinkamus šlifavimo instrumentus^[9]. Išlyginkite laikymo juostų liečio tvirtinimo taškus naudodami tinkamus šlifavimo instrumentus^[9].
- Užbaigę apdailą, kruopščiai pašalinkite visas cirkonio oksido dulkes minkštu šepetėliu arba nuvalykite restauraciją suslėgto oro srove be aliejaus.

Drėgnai frezuotos restauracijos

- Atsargiai atskirkite restauraciją nuo laikiklio, naudodami skiriamąjį diską arba tinkamus šlifavimo instrumentus^[9]. Išlyginkite laikymo juostų liečio tvirtinimo taškus naudodami tinkamus šlifavimo instrumentus^[9].
- Užbaigę apdailą, kruopščiai pašalinkite visas prilipusias cirkonio oksido dulkes nuo restauracijos. Šlapiu būdu frezuotas restauracijas galima nuplauti lėtai tekančiu vandeniu.
- Kad nesugadintumėte restauracijos ją sukepinami, „IPS e.max ZirCAD“ restauracija turi būti visiškai sausa. Drėgnų restauracijų negalima kepinėti.

Bendrosios pastabos dėl apdailos

- Dideli volframo karbido grąžtai ir (arba) šlifavimo instrumentai^[9] su dideliu skersmeniu tinka tik kai kurioms užduotims, nes apdailos metu jie gali sukelti vibraciją, dėl kurios, be kita ko, gali atsirasti atskilimų. Todėl naudokite tik mažus volframo karbido grąžtus ir (arba) šlifavimo instrumentus^[9].
- Neatsirkinkite tilto konstrukcijų jungties srities naudodami skiriamąjį diską, nes gali atsirasti iš anksto nustatytų lūžio taškų. Atlikdami apdailą stenkitės išlaikyti minimalų sienelės storį ir jungties matmenis.

- Prieš kepdami, pašalinkite visas prilipusias cirkonio oksido dulkes. Prilipusios cirkonio oksido dalelės gali būti prikeptos prie restauracijos ir gali atrasti netikslumų pritaikant.
- Restauracijos negalima apdoroti smėliasaute su Al_2O_3 arba stiklinėmis poliravimo granulėmis.

2.5 Sukepimas

Sukepimas^[2] yra terminis procesas, kurio metu „IPS e.max ZirCAD Prime“ įgyja savo galutines fizines ir mechanines savybes, pvz., didelį atsparumą ir skaidrumą.

Bendrosios pastabos

- Per žema ar per aukšta sukepimo temperatūra ir (arba) per trumpas ar per ilgas sukepimo laikas neigiamai paveiks anksčiau minėtas galutines savybes.
- Iš esmės, sukepinimo granulių nerekomenduojama naudoti „Programat“ CS6 sukepinimo krosnyje.
- Sukepimo metu restauracijos negali liestis viena su kita.
- Būtina rūpestingai parinkti tinkamą programą.
- Visada naudokite švarius sukepimo priedus ir pašalinkite nuo jų dulkes, kad sukeptamos restauracijos neužsiterštų.
- Norėdami tinkamai įstatyti restauracijas sukepinimo krosnyje, laikykitės naudojamos krosnies nurodymų.
-  Privalu laikytis atitinkamos sukepinimo krosnies naudojimo instrukcijos^[2].

Procesas baigus sukepti

- Prieš tęsdami, visada palaukite, kol restauracijos atvės iki kambario temperatūros.
- Nelieskite karštų objektų metaliniais pincetais.
- Neapdorokite smėliasaute ir negesinkite daiktų.

2.6 Apdailos procesas

- Sukeptų restauracijų apdorojimas turėtų būti minimalus.
- Restauraciją mechanškai apdoroti tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina.
- Perdarymui naudokite tik žemą slėgį.
- Jei koregavimui naudojami deimantiniai šlifavimo instrumentai, restauracija turi būti aušinama vandeniu. Kartu su dantų laboratorijos rankiniu instrumentu galima naudoti kitus šlifavimo instrumentus.
- Laikykites gamintojo šlifavimo įrankio rekomendacijų.
- Patikrinkite kraštus ir, jei reikia, šiek tiek perdarykite.
- Perdarydami restauracijas venkite aštrių briaunų, siekite naudoti suapvalintas.
- Nenaudokite skiriamojo disko tarpdančių zonoms atskirti.
- Perdirdami stenkitės išlaikyti minimalų sienelės storį ir jungties matmenis.
- Naudokite tik švarius šlifavimo instrumentus.
- Prieš tolesnį apdorojimą ir po jo patikrinkite restauraciją, ar nėra defektų ir įplyšimų.
- Prie glazūruojant prie restauracijos prikepusias cirkonio oksido dulkes pašalinkite.
- Tada nuvalykite restauraciją tekančiu vandeniu arba garų srove ir išdžiovinkite.

2.7 Užbaigimas

Prieš tęsdami, iš anksto apdailinkite ir nublizginkite bent sąkandžio kontaktinius paviršius. Be to, karkaso jungiamųjų elementų tiltuose pagrindinei pusei lyginti naudokite guminius poliuruoklius.

Pirmasis išankstinis poliravimas galimas prieš sukepinimą, kad naudotojams būtų lengviau poliuruoti. Šiuo tikslu naudokite tik spiralinės formos „OptraGloss Extra Oral“ poliuruoklius. Įsitikinkite, kad naudojate tik lengvą kontaktinį spaudimą ir maks. greitį: 5000 aps./min (tamsiai mėlyna) ir 10 000 aps./min (šviesiai mėlyna). Per ilgai atliekamas išankstinis poliravimas gali pabloginti poliravimo rezultatą. Reikėtų kiek įmanoma vengti mėlynų poliuruoklio likučių.

Gerai nupoliuruoti paviršiai padeda apsaugoti priešingus dantis nuo nepageidaujamo nusidėvėjimo. Tai darydami įsitikinkite, kad šlifuoti sąkandžio paviršiai būtų kruopščiai nupoliuruoti po funkcinio reguliavimo šlifavimo būdu (laikykites rekomendacijų dėl šlifavimo instrumentų^[2]). Yra įvairių būdų, kaip užbaigti restauracijas.

Poliravimas

Kai baigiate poliravimą, nupoliuruokite visas išorinių paviršių sritis. Taip sumažinamas apnašų kaupimasis ir pasiekiamas estetiškai malonus rezultatas. Poliuruokliai, kurie naudojami ekstraoraliai, yra tinkami šiam tikslui, pvz., „OptraGloss® Extra Oral“.

- 1) Paruošiamoji apdaila: naudokite „OptraGloss Extra Oral“ (deimantinį paruošimo poliuruoti įrankį / tamsiai mėlyną) norėdami džiovinti mažų greičių, kad sukurtumėte puikiai atrodantį paviršių.
- 2) Apdaila: užbaikite funkcines sritis naudodami „OptraGloss Extra Oral“ (deimantinį labai blizgų poliuruoklį / šviesiai mėlyną).
- 3) Pasirinktinai: labai blizgus poliravimas naudojant „OptraGloss“ poliravimo pastą.

Glazūravimo ir dažymo technika

Restauraciją baikite tik glazūruodami arba dažydami ir glazūruodami vienu žingsniu.

– Glazūravimo technika

- a) Glazūravimas naudojant „IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray“

Uždėkite restauraciją kaip aprašyta dalyje „Restauracijų fiksavimas ant „IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Laikykite restauraciją už „IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Prieš pat naudojimą gerai supurtykite „IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray“, kol talpykloje esantis maišymo rutuliukas ims laisvai judėti (maždaug 20 sek.). Jei purškalas nepakankamai supurtomas, papurškus daugiausia išsiskirs propelentas. Tad restauracija nebus pakankamai padengiama glazūros milteilais. Tarp purškuto ir paviršiaus, ant kurio purškiama, turi būti 10 cm atstumas. Purškdami talpyklę laikykite kaip įmanoma stačiau. Apipurškite restauraciją iš visų pusių trumpais papurškimais, tuo pat metu restauraciją sukdami, kad ji būtų padengiama tolygiai. Kiekvieną kartą purškdami talpyklą dar kartą papurtykite. Tuomet antrą kartą apipurškite restauraciją iš visų pusių trumpais papurškimais, tuo pat metu restauraciją sukdami, kad ji būtų padengiama tolygiai. Kiekvieną kartą purškdami talpyklą dar kartą papurtykite. Šiek tiek luktelėkite, kol glazūros sluoksnius nudžius ir taps baltos spalvos. Netolygiai padengtas vietas reikia dar kartą nupurkšti. Kepkite restauraciją naudodami nustatytus kepimo parametrus. Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta didžiausia sukepimo krosnies aprova. Laikykites nurodymų, pateiktų dalyje „Kokių veiksmų imtis iškepus“. Norėdami pakoreguoti, žr. informaciją dalyje „Korekcinis kepimas“.

b) **Glazūravimas** naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“
Uždėkite restauraciją kaip aprašyta dalyje „Restauracijų fiksavimas ant „IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Tuomet teptuku ant išorinių restauracijos paviršių tolygiai uždėkite „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“ dengiamąjį sluoksnį. Jei paruoštą naudoti glazūrą reikia šiek tiek atsukti, ją galima sumaišyti su nedideliu kiekiu „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Liquid“. Neužtepkite per didelio glazūros sluoksnio. Venkite „perpildymo“, ypač ant sąkandžio paviršiaus. Jei glazūros sluoksnis per plonas, blizgumas gali būti per mažas. Jei „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“ netyčia pasiekia vidinius restauracijos aspektus, prieš degindami pašalinkite jį sausą trumpų šerelių šepčiu. Kepkite restauraciją naudodami nustatytus kepimo parametrus. Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta didžiausia sukepmo krosnies aprova. Laikykitės nurodymų, pateiktų dalyje „Kokių veiksmų imtis iškepus“. Norėdami pakoreguoti, žr. informaciją dalyje „Korekcinis kepimas“.

- **Dažymo technika**

- c) **Dažymas ir glazūravimas** naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Spray“
Dažymas ir glazūravimas naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Spray“ vyksta vienu kepimo ciklu. Uždėkite restauraciją kaip aprašyta dalyje „Restauracijų fiksavimas ant „IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Išstumkite iš švirkšto paruoštus naudoti atspalvius arba dažus bei gerai juos sumaišykite. Atspalvius ir dažus galima šiek tiek suskystinti naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Liquid“. Tačiau jie vis tiek turi būti pastos konsistencijos. Sumaišytus atspalvius ir dažus smulkiu teptuku tepkite tiesiai ant restauracijos. Nupurškite restauraciją „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Spray“ iš visų pusių, kad padengtumėte tolygiu sluoksniu. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis, pateikiamomis ties „a“ punktu. Kepkite restauraciją naudodami nustatytus kepimo parametrus. Užtikrinkite, kad nebūtų viršyta didžiausia sukepmo krosnies aprova. Laikykitės nurodymų, pateiktų dalyje „Kokių veiksmų imtis iškepus“. Norėdami pakoreguoti, žr. informaciją dalyje „Korekcinis kepimas“.
- d) **Dažymas ir glazūravimas** naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“
Dažymas ir glazūravimas naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“ vyksta vienu kepimo ciklu. Uždėkite restauraciją kaip aprašyta dalyje „Restauracijų fiksavimas ant „IPS e.max CAD Crystallization Pin“. Tuomet teptuku ant išorinių restauracijos paviršių tolygiai uždėkite „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Paste/Fluo“. Jei paruoštą naudoti glazūrą reikia šiek tiek atsukti, ją galima sumaišyti su nedideliu kiekiu „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Liquid“. Neužtepkite per didelio glazūros sluoksnio. Venkite „perpildymo“, ypač ant sąkandžio paviršiaus. Jei glazūros sluoksnis per plonas, blizgumas gali būti per mažas. Jei pageidaujama tam tikrų charakteristikų, restauraciją galima pritaikyti pagal savo poreikis naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Shades“ ir (arba) „IPS e.max CAD Crystall/„Stains“. Išstumkite iš švirkšto paruoštus naudoti atspalvius ir dažus bei gerai juos sumaišykite. Atspalvius ir dažus galima šiek tiek suskystinti naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Glaze Liquid“. Tačiau jie vis tiek turi būti pastos konsistencijos. Sumaišytus atspalvius ir dažus smulkiu teptuku tepkite tiesiai ant neiškepto glazūros sluoksnio. Uždėkite restauraciją „IPS e.max CAD Crystallization Tray“ centre. Ant degimo padėklo gali būti ne daugiau kaip 6 glazūravimo kepimui skirti vienetai. Uždėkite „IPS e.max CAD Crystallization Tray“ ant sukepmo padėklo ir sukepkite naudodami numatytus sukepmo parametrus. Laikykitės nurodymų, pateiktų dalyje „Kokių veiksmų imtis iškepus“. Norėdami pakoreguoti, žr. informaciją dalyje „Korekcinis kepimas“.

- **Korekcinis kepimas**

Jei reikalingos papildomos charakteristikos arba pakoregavimai, galima atlikti korekcinį kepimą naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Shades, Stains and Glaze“. Be to, korekcinio kepimo ciklui naudokite „IPS e.max CAD Crystallization Tray“ sukepmo padėklą. Norėdami atlikti nedidelius formos koregavimus (pvz., proksimalinių kontaktinių taškų), naudokite „IPS e.max CAD Crystall/„Add-On“ kartu su atitinkamu maišymo skysčiu. Sumaišytą „Add-On“ medžiagą užtepkite tiesiai ant nesukeptos glazūravimo pastos ir (arba) atspalvių ir dėmių tose vietose, kurias reikia reguliuoti, ir sukepkite. Jei naudojate „Glaze Spray“, pirmiausia užtepkite atspalvius ir dažus. Vėliau papildykite trūkstantis sritis „Add-On“. Užtepkite „Glaze Spray“ iškart po to, kai užteptate „Add-On“ ir sukepkite. Užteptę „Add-On“ medžiagos, atlikite korekcinį sukepmą.

Restauracijos pritvirtinimas ant „IPS e.max CAD Crystallization Pin“

1. Pasirinkite didžiausią „IPS e.max CAD Crystallization Pin“ (S, M, L), kuris geriausiai užpildo restauracijos vidų, tačiau nesusiliečia su aplinkinėmis vainikėlio sienelėmis.
2. Tuomet užpildykite restauracijos vidų su „IPS Object Fix Putty“ arba „Flow“ iki restauracijos krašto. Išstumę medžiagą, nedelsiant uždarykite „IPS Object Fix Putty“ / „Flow“ švirkštą. Išimta iš aliuminio maišelio švirkštą reikėtų laikyti pakartotinai uždaramame plastikiniame maišelyje arba drėgnos atmosferos talpykloje.
3. Giliai įspauskite pasirinktą „IPS e.max CAD Crystallization Pin“ į „IPS Object Fix Putty“ arba „Flow“ medžiagą, kad jis gerai įsitvirtintų.
4. Neleiskite „IPS Object Fix“ likučiams prilipti prie išorinio restauracijos paviršiaus. Vandeniui sudrėkintu šepetėliu nuvalykite bet kokią galimą užteršimą ir tuomet išdžiovinkite.

Kokių veiksmų imtis iškepus

Pasibaigus kepimo ciklui, išimkite restauraciją iš krosnies (palaukite krosnies garsinio signalo) ir leiskite atvėsti kambario temperatūroje, vietoje, kur nėra skersvėjo. Karštų objektų negalima liesti metalinėmis replėmis. Išimkite restauraciją iš sukietėjusio „IPS Object Fix Putty / Flow“. Utragarsu vandens vonelėje arba garų srove pašalinkite bet kokius likučius. Jei restauraciją reikia koreguoti šlifuojant; keramikos neperkaitinkite.

Atspalvių derinių lentelė

Individualizuotos charakteristikos ir atspalvių koregavimai taikomi naudojant „IPS e.max CAD Crystall/„Shades and Stains“.

A D atspalvis	BL1	BL2	BL3	BL4	0	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
IPS e.max CAD Crystall/ shade"	0				1					2					3					4			
IPS e.max CAD Crystall/ shade Incisal"	I1								I2			I1				I2							
IPS e.max CAD Crystall/ stains"	balta				kreminė			saulėlydžio			vario			gelsvai žalía			rusvai žalsva			rusvai raudona			

Kepimo parametrai

IPS e.max ZirCAD Prime

Korekcinis, dažymo, glazūravimo kepimas su „IPS e.max CAD Crystall./ materials“

Krosnis „Programat“		Budėjimo režimas temperatūra B [°C]	Uždarymo laikas S [min.]	Kaitinimo greitis t ↗ [°C/min.]	Kepimo temperatūra T1 [°C]	Laikymo laikas H1 [min.]	Kaitinimo greitis t ↗ [°C/min.]	Kepimo temperatūra T2 [°C]	Laikymo laikas H2 [min.]	1 vakuumas 11 12 [°C]	2 vakuumas 21 22 [°C]	Ilgalaikis vėsinimas L [°C]	Vėsinimo greitis tl [°C/min.]
CS6 ^(a)		–	Glazūra ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4 ^(b)		180 ^(c) 230 ^(c)	00:00 03:00 ^(c) 03:00 ^(c)	60	400	00:00	95 45 ^(d)	840 900 ^(d)	0 3 ^(d)	–	–	890	-70
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

IPS e.max ZirCAD Prime

Korekcinis, dažymo, glazūravimo kepimas su „IPS e.max CAD Crystall.“ / „Add-On“

Krosnis „Programat“		Budėjimo režimas temperatūra B [°C]	Uždarymo laikas S [min.]	Kaitinimo greitis t ↗ [°C/min.]	Kepimo temperatūra T1 [°C]	Laikymo laikas H1 [min.]	Kaitinimo greitis t ↗ [°C/min.]	Kepimo temperatūra T2 [°C]	Laikymo laikas H2 [min.]	1 vakuumas 11 12 [°C]	2 vakuumas 21 22 [°C]	Ilgalaikis vėsinimas L [°C]	Vėsinimo greitis tl [°C/min.]
CS6		–	Glazūra ^(a)	150	700	00:00	75 30 ^(d)	830 890 ^(d)	00:00 00:20 ^(d)	50	815	850	-70
CS4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CS3		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS2		403	06:00	90	830	00:10	30	870	03:00	450/830	830/869	0	0
CS		403	06:00	90	820	00:10	30	860	03:00	450/820	820/859	0	0

^(a) „IPS CAD Speed Tray“, maks. 3 vienetai arba vienas tiltas

^(b) Uždėkite „IPS e.max CAD Crystallization Tray“ ant sukepimo padėklo, iki 6 vienetų

^(c) Paruošiamojo džiovinimo vertės

^(d) Trečia kaitinimo stadija

2.8 Uždėjimas

Prieš įdėjdami suformuokite „IPS e.max ZirCAD“ restauraciją smėliastrove apdirbdami vidines vainikėlio puses, naudodami Al₂O₃, 25–70 µm, 1 bar arba Al₂O₃, 70–110 µm, 1,5 bar.

	Adhezinis cementavimas, pvz., Multilink® Automix	Limpantis cementavimas, pvz., SpeedCEM® Plus	Iprastas cementavimas, pvz., ZirCAD® Cement
Reikalavimai paruošimui	Neatkuriamasis paruošimas	Atkuriamasis paruošimas	Atkuriamasis paruošimas
Smėliastrautis apdirbimas	Al ₂ O ₃ , 25–70 µm, 1 baras arba Al ₂ O ₃ , 70–110 µm, 1,5 baro		
Valymas po bandymo	pvz., „Ivoclean“		
Kondicionavimas	60 s, pvz., „Monobond® Plus“	–	
Vainikėliai	✓		
Tiltai	✓		

3 Saugos informacija

- Įvykus rimtiems su gaminiu susijusiems incidentams, susisiekiate su „Ivoclar Vivadent AG“, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan/Liechtenstein (Lichtenšteinas), svetainė: www.ivoclar.com, arba su artimiausia atsakinga kompetentinga institucija.
- Dabartinę naudojimo instrukciją rasite svetainėje (www.ivoclar.com/elfu).
- Simbolių paaiškinimas: www.ivoclar.com/elfu.
- Saugos ir klinikinių savybių informacijos santrauką galima rasti Europos medicinos priemonių duomenų bazėje (EUDAMED) adresu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>. Bazinis UDI-DI: 76152082ACERA006F2.

Įspėjimai

- Perskaitykite saugos duomenų lapą (SDS) (jį rasite adresu www.ivoclar.com).
- Apdorojant „IPS e.max ZirCAD Prime“ blokus atsiranda dulkių, kurios gali dirginti odą ir akis bei pažeisti plaučius. Užtikrinkite, kad jūsų frezavimo aparato siurbimo įranga veiktų nepriekaištingai. Neįkvėpkite šlifavimo dulkių atlikdami apdailą ir dėvėkite kaukę nuo dulkių (FFP2 dalelių klasė), taip pat apsauginius akinius ir pirštines.
- „IPS e.max CAD Crystall/Glaze Spray“. Neįkvėpkite purškalo dulksnos. Talpykla veikiama slėgio. Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos ir didesnės kaip 50 °C temperatūros. Nenaudokite jėgos skardinei atidaryti ir jos nedeginkite, net jei ji visiškai tuščia.

Informacija apie išmetimą

Likusias atsargas arba pašalintas restauracijas reikia išmesti laikantis atitinkamų nacionalinės teisės reikalavimų.

Liekamoji rizika

Naudotojai turi žinoti, kad bet kokia intervencija burnos ertmėje yra susijusi su tam tikromis rizikomis. Yra žinomos toliau nurodytos klinikinės liekamosios rizikos:

- Restauracijos medžiaga gali skilti / lūžti / atsiskirti, todėl kyla rizika ją nuryti arba įkvėpti ir gali reikėti atlikti pakartotinį dantų gydymą.
- Cemento perteklius gali sudirginti minkštuosius audinius / dantenas. Progresuojantis uždegimas gali sukelti kaulo rezorbciją arba periodontitą.

4 Tinkamumo laikas ir laikymas

- Originalioje pakuotėje
- Sausoje vietoje
- Saugokite nuo fizinio poveikio ir vibracijų.

5 Papildoma informacija

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Medžiaga sukurta naudoti tik odontologijoje. Apdoroti galima tik griežtai pagal naudojimo instrukciją. Nesilaikant instrukcijų arba ignoruojant nurodytą naudojimo sritį, neprisimame atsakomybės už patirtą žalą. Patikrinti, ar medžiaga tinkama ir gali būti naudojama bet kokiai tišlui, nenurodytame instrukcijose, yra naudotojo atsakomybė.

^[1] Visas suderinamų CAD/CAM sistemų sąrašas pateikiamas www.ivoclar.com.

^[2] pvz., „Programat“ CS4, „Programat“ CS4, „CEREC SpeedFire“, „CEREC SpeedFire“ nėra registruotasis „Ivoclar Vivadent AG“ prekės ženklas.

^[3] „Ivoclar Vivadent“ struktūrinė schema „Rekomenduojami šlifavimo instrumentai, skirti naudoti burnos išorėje ir burnoje“.

