


	FICHA TÉCNICA	TDS_088
	ADHESIVO UNIVERSAL	Fecha: 03-2019
	PROCLINIC EXPERT	Versión. 01

ADHESIVO UNIVERSAL PROCLINIC EXPERT		
REFERENCIA	78564	
FABRICANTE / RESPONSABLE	P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607 Hamburgo, Alemania	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Producto Sanitario Clase IIa, de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Agente adhesivo universal fotopolimerizable para restauración adhesiva.	
COMPOSICIÓN	Metacrilatos modificados, MDP, catalizadores, estabilizadores en etanol.	
ESPECIFICACIONES	Tiempo de fotopolimerización recomendado: 20 s Densidad relativa (20 °C): 1,07 g/cm ³ Fuerza adhesiva a la dentina (tras fotopolimerización): >15MPa Fuerza adhesiva al esmalte (tras fotopolimerización): >15MPa	
ENVASE	Envase conteniendo 5 ml	
USO PREVISTO	Uso profesional dental. Se utiliza para restauración adhesiva con la técnica de autograbado, grabado selectivo o grabado total.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	<p>En determinados casos, el material puede provocar una reacción de sensibilización en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los ingredientes. En estos casos, no debe utilizarse el material.</p> <p>No pueden descartarse las irritaciones provocadas por el contacto directo con la pulpa. Por tanto, a fin de proteger la pulpa, deben cubrirse las áreas próximas a esta con una fina capa de material a base de hidróxido de calcio.</p> <p>Incompatibilidad con otros materiales: No utilice el material junto con sustancias que contengan eugenol, puesto que este compuesto impide la correcta polimerización del material. Tampoco almacene el material cerca de productos que contengan eugenol ni deje que entre en contacto con materiales que contengan dicho compuesto.</p> <p>El material no polimerizado puede resultar irritante y provocar una reacción de sensibilización a los metacrilatos.</p>	
ALMACENAMIENTO	El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 25 °C ni exponerse a la luz solar directa.	
CADUCIDAD	2 años desde la fecha de fabricación.	

	TECHNICAL DATA SHEET	TDS_088
	UNIVERSAL ADHESIVE	Date: 03-2019
	PROCLINIC EXPERT	Version. 01

PROCLINIC EXPERT UNIVERSAL ADHESIVE		
REFERENCE	78564	
MANUFACTURER	P.L. Superior Dental Materials GmbH 22607 Hamburg, Germany	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.	
DESCRIPTION	Universal adhesive based on methacrylates for adhesive restorations.	
COMPOSITION	Modified methacrylates, MDP, catalysts, stabilizers in ethanol.	
SPECIFICATIONS	Recommended curing time (light cure): 20 s Specific gravity (20 °C): 1,07 g/cm ³ Adhesive strength to dentine (light cure, 20 s): >15MPa Adhesive strength to enamel (light cure, 20 s): >15MPa	
PACKAGING	5 ml	
INTENDED USE	Professional dental use. Used for the adhesive restoration for the self-etch technique, selective enamel etching or total-etch technique.	
SAFETY INFORMATION	<p>In some cases, the material may cause a sensitizing reaction in patients with a hypersensitivity to any of the ingredients. In these cases, the material should not be used.</p> <p>Irritations resulting from direct contact with the pulp cannot be ruled out. Therefore for pulp protection areas close to the pulp should be covered with a thin layer of calcium hydroxide material.</p> <p>Incompatibility with other materials: Do not use in combination with substances containing eugenol because eugenol inhibits the polymerization of the material. Do not store the material in proximity of eugenol containing products. Don't let the material come into contact with materials containing eugenol.</p> <p>Unpolymerized material may have an irritating effect and may lead to a sensitizing reaction against methacrylates</p>	
STORAGE CONDITIONS	Do not store above 25 °C. Avoid storage in direct sunlight	
SHELF LIFE	2 years from the date of manufacture.	